

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
كلية التكنولوجيا

قسم الهندسة المدنية

مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة

ماستر أكاديمي

تخصص: مواد هندسة مدنية



من إعداد:

لخويمس يعقوب

لخويمس شمس الدين

كريبع مراد

زكري أحمد

الموضوع

دراسة خصائص الخرسانة معادة التدوير

أمام لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة:

رئيسا

مناقشا

مؤطرا

أستاذ محاضر ب

أستاذ محاضر أ

أستاذ مساعد أ

د- جديد طارق

د- العقبي عبد العزيز

د- ماني محمد

الموسم الجامعي: 2022/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شكر وتقدير



اللهم إني أسألك رحمة من عندك

تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهم بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء.

"ياربإذا أسأت إلى الناس أعطني شجاعة الاعتذار وإذا أساء الناس لي

أعطني شجاعة العفو"

الحمد والشكر لله الذي وفقنا وقدرنا على إنجاز هذا العمل حمدا لايوافي نعمه

كما نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الذي كان سندنا وعونا في إكمال هذا العمل :

أ.د " ماني محمد "

إلى كل أعضاء اللجنة المناقشة.

إلى جميع زملائنا الذين جمعنا بهم طلب العلم .

إلى كل من ساهم وتعليمنا أوصلنا بعد الله لهذا المستوى .

إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في سبيل نجاح هذا العمل ولو بمعلومة أو حتى بكلمة طيبة .

كل الشكر والتقدير و الإحترام .

يعقوب- شمس الدين – مراد – احمد

الملخص:

في ظل الطلب المتزايد على مادة الرمل بات من الضروري استغلال موارد رملية جديدة بالمنطقة مع العلم ان الكثير من المناطق تعاني من مشكل تكس بقايا الخرسانة و كذلك بقايا الاجر اضافة الى كثبان الرمل الذي يوجد بوفرة كبيرة في مناطق الصحراء الجزائرية وفي سياق هذه الفكرة تطرقنا الى تثمين هذه الموارد من خلال استعمالها في الخرسانة والهدف من هذه الدراسة هو دراسة ايجابيات و السلبات البيئية للخرسانة و دراسة خصائصها الكيميائية والميكانيكية ومقاومتها للشد والضغط و دراسة معامل امتصاص الماء مقارنة بالخرسانة العادية

الكلمات المفتاحية :

خرسانة الرمل، الخرسانة المعاد تدويرها، بقايا الاجر، رمل الكثبان، مقاومة الشد ومقاومة الضغط، معامل الامتصاص.

.....المقدمة العامة:

المحور I: البحث المكتبي

11	1 -الخرسانة :
11	2 .استعمالات الخرسانة المعاد تدويرها في العالم:
11	2.1 فرنسا:
11	2. مكونات وصياغة الخرسانة المعاد تدويرها :
11	1.2 مدخل :
12	2.2 مبدأ تركيبة الخرسانة:
12	2.2.1 تأثير نسبة G/S على خصائص الخرسانة :
14	2.2.2 تأثير النسبة E/C على خصائص الخرسانة:
15	2.2.3 تأثير النسبة E/C على المقاومة:
16	3 مكونات الخرسانة المعاد تدويرها :
16	3.2 الاسمنت:
16	3.2 الرمل:
17	3.3 الماء:
17	3.4 الاضافات Les adjuvants:
17	3.4.1 دور الميمعات والملدنات:
18	3.5 المواد المضافة Les ajoutes():
18	3.5.1 الحشو Filler:
18	3.5.2 الحصى الصغير Gravillons :
18	3.5.3 الألياف Fibres :
19	4 صياغة الخرسانة المعاد تدويرها :

4.1	مبدأ صياغة الخرسانة المعادة تدويرها :	19
4.2	بعض طرق صياغة الخرسانة المعاد تدويرها :	19
4.2.1	الطريقة النظرية لصياغة الخرسانة المعاد تدويرها :	20
6-	صياغة الخرسانة المعاد تدويرها بدون إضافات :	22
6-1.2.2.2	صياغة الخرسانة المعاد تدويرها باستعمال الإضافات:	24
25	خصائص خرسانة الرمل بعد التصلب	25
25	الخصائص الميكانيكية.....	25
8-1	مزايا وميادين استعمال الخرسانة المعاد تدويرها :	28
8-1.1	التشغيلية L'ouvrabilité :	28
8-1.2	نوعية المظهر Qualite d'aspect :	29
8-1.3	التجانس والتماسك Homogeneité-Cohésion :	29
8-1.4	مصدر محلي للمواد الأولية:	29

المحور II: خصائص المواد المستعملة و صياغة الخرسانة المعاد تدويرها

1	مدخل:	33
2	خصائص المواد المستعملة:	33
1.2	رمل:	33
2.1.1	الكتلة الحجمية	33
2.1.3	المكافئ الرملّي (Equivalent de sable):	35
2.1.4	معيّار النعومة (Module de finesse)	43
2.2	الاسمنت	44
2.2.1	المساحة السطحية للأسمنت surface specifique	45
2.2.2	زمن التصلب :	45
2.2.3	الخصائص الكيميائية :	46
2.2.4	مقاومة الضغط :	46

47	: Indice d'hydraulicité الهيدروليكي 2.2.5 المعامل
47	 الماء 2.3
48	 1. 3. 2 خواص الماء المستعمل في الخرسانة
49	 3 صياغة الخرسانة المعاد تدويرها
50	 3.1 تجربة التشغيلية
53	 5.4 تحضير و شكل العينة

المحور III: مختلف سلوك الخرسانة المدروسة

55	 1. المدخل:
55	 2. طرق التجارب؛
55	 1.2 تجربة التحطيم و بالانحناء
56	 2 تجربة التحطيم بواسطة الضغط
57	 3-2 تجربة امتصاص الماء الخاصة (العشرية)
58	 4-2 تجربة الانكماش:
61	 4 نتائج مقاومة الضغط البسيط للعينات:
63	 4 مناقشة نتائج تجربة الضغط:
64	 5 نتائج مقاومة الشد العينات
65	 1_5 مناقشة نتائج تجربة الشد:
67	 الخلاصة:
69	 المراجع:

المقدمة العامة

المقدمة العامة:

الخرسانة في كل مكان حولنا، في البيوت، المدارس، المشافي، الجسور، الطرق، الأسواق، المكاتب، المصانع، وكل مكونات الحياة العصرية. وهي مادة ممتازة للبناء حيث تتميز بقوة تحملها وبقائها و كفاءتها واقتصاديتها، كما أنها تتحمل العوامل الجوية وتحمي منها.

مع زيادة النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان واتساع المناطق الحضرية، أعيد ترسيم المدن وشق الطرق وزادت الحاجة للبناء والتوسع العمراني وتشديد المباني الجديدة، وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في استعمال الخرسانة، حيث يقدر استعمال الخرسانة بحوالي 30 بليون طن متري في السنة في العالم، وعلى هذا فهي تلعب دوراً هاماً في تطور اقتصاد الدول. ولكن يقابل تلك الزيادة في الطلب لاستعمال وانتاج الخرسانة، نقص في المواد الأولية الجيدة المحدودة على أرضنا. فصناعة الخرسانة تستهلك كمية كبيرة من المواد الخام الطبيعية وهذا له تأثير مباشر على البيئة واستهلاك الطاقة والاقتصاد. أضف إلى ذلك، تزامن التطور العمراني مع الهدم للمباني والمنشآت القديمة وبالتالي تكديس وانتاج كميات هائلة من المخلفات التي تمثل الخرسانة القديمة منها الجزء الأكبر بالإضافة إلى المعادن والخشب والزجاج والسيراميك وغيرها.

أما في معظم الدول النامية ومنها الدول العربية، فلم تعط هذه القضية الاهتمام الكافي حتى الآن، وغالباً ما يكون مصير هذه المخلفات في أعمال الدفن للأراضي المنخفضة أو في التكديس بشكل غير قانوني في الأراضي الخالية ومكبات النفايات، وتمثل مخلفات الخرسانة حوالي 60-75% من مجموع النفايات الصلبة بشكل عام. في الوطن العربي حيث التوسع العمراني وإعادة التخطيط وتأسيس البنى التحتية في كثير من المدن العربية، بالإضافة إلى الحاجة الملحة إلى إعادة الإعمار في كثير من المدن المدمرة بفعل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها وطننا العربي. ورغم هذه الأهمية إلا أن الموضوع لم يعط الاهتمام الكافي لا من قبل الشركات المصنعة ولا متخذي القرارات وواضعي السياسات البيئية والمدنية ولا حتى من الباحثين

المحور I

البحث المكتبي

1- الخرسانة :

الخرسانة او بالانجليزية concrete من المصطلح اللاتيني concrementus اي مرصوص ومترايط و قد كُتِبَ كَثْرَ عن المنشآت الخرسانية للامباطورية الرومانية، و ان الرومان استعملوا الخرسانة مادة بناء رئيسية فسمّا شيدوه، ويرى كثير من الباحثين أن أول استعمال فعلي للمادة الاسمنتية حدث في ايطاليا في القرن الثاني قبل الميلاد؛ اذ عُثِرَ على نوع خاص من الرمل البركاني يدعى البوزولانا pozzolana قريبا من خليج نابولي في ايطاليا وقد كان هذا الرمل يستعمل في صناعة الاسمنت وقتها، ويستخدم لدمج الصخور معا لصنع الخرسانة عن طريق تفاعل رمل البوزولانا كيميائيا مع الجير والماء لتتصلب وتنتج كتلة شبيهة بالصخر، ثم استعمل الرومان هذا الخليط من المواد لبناء الجسور، والاحواض المائية ومصارف المياه والمباني. [1]

وأول استعمال حديث للخرسانة كان في القرن التاسع عشر ميلادي ففي عام 1820 حصل بناء الحجر الانجليزي جوزيف آسين على براءة اختراع اسمنت محسن سمّاه (الاسمنت البروتلندي)؛نسبة الى الحجر الطبيعي في جزيرة بروتلاند،وما زال هذا الاسمنت البروتلندي الاكثر شيوعا واستخدما في صناعة الخرسانة الحديثة الى يومنا هذا.[1]

2. استعمالات الخرسانة المعاد تدويرها في العالم:

عند البحث عن استعمالات الخرسانة المعاد تدويرها نجد قد استعملت في عديد المناطق نذكر منها :

2.1 فرنسا:

ويتعلق الامر ببناء جسر اطاري البناء لسكة حديد نيمس مونبيلييه باستخدام الركام الخرساني المعاد تدويره وسبق الموقع التجريبي دراسة للخرسانة في المختبر التجريبي، وتم تدشين هذه السكّة في نهاية سنة 2017. (كتاب الخرسانة المعاد تدويرها)

2. مكونات وصياغة الخرسانة المعاد تدويرها :

1.2 مدخل :

الخرسانة خليط مكون من عدة مواد بناء متنوعة (اسمنت،حصى،رمل،ماء،حسّات)وفي بعض الحالات ألياف للتقوية. وحيث ان كل الابحاث العلمية في هذا المجال تسع الى ايجاد واستصدار نوع

من هذا الخليط ذو اوصاف تمتاز بالديمومة والبقاء من اجل جعل هذه المواد المركبة لهذا الخليط مطابقة لمواصفات قانونية عالمية أو محلية تتضمن تلك الاوصاف المدروسة.[2]

في هذا المحور سندرس هذه المواد وهذا الخليط طبقا للقاعدة المنصوص عليها (AFNOR) من اجل الوصول الى تراكيب تتوفر فيها الاهداف المرجوة من بقاء وديمومة ومقاومة... الخ.

2.2 مبدأ تركيبة الخرسانة:

انا لاختلاف الرئيسيين الخرسانة المعاد تدويرها والخرسانة العادية يكمن في الاختلاف الحبيبي اذ ان الخرسانة المعاد تدويرها لا يتعدى فيها قطر الحبيبات 5 ملم، كما يجب أن لا تتعدى نسبة G/S 1 على عكس الخرسانة العادية التي تستخدم حبيبات من نوع 0/15 و 0/25 وكمية اسمنت تقدر من 250 الى 400 كغ لكل متر مكعب من الخرسانة مع أن نسبة G/S محصورة عموما حسب DREUX

بين 2.2 الى 2.8 وبنسبة للخرسانة العادية (5)


$$2 < g/s < 2.8$$

2.2.1 تأثير نسبة G/S على خصائص الخرسانة :

إن هذه النسبة G/S (كمية الحصى ،كمية الرمل) لها تأثير في التراصية (la compacité) التي تعرف على انها نسبة الحجمية بين حجم الحبيبات الصلبة V_s على الحجم الكلي V_t

$$C = V_s / V_t$$

والتي هي من اهم الخواص الخرسانة المعاد تدويرها والتي تتعلق مباشرة بالمقاومة. إن مبدأ تحسين التراصية من وجهة نظر التركيب الحبيبي يخضع لمبدأ بسيط: وهو أن أكبر العناصر تخلق فراغات كبيرة ويمكن ملؤها بالرمل المعاد تدويرها، كما أن الفراغات الرمل تملأ بالمواد الدقيقة وهي الاسمنت مع العلم أن الكمية اللازمة من الاسمنت للحصول على ترابية جيدة من طبقة مع الكمية التي تتضمن المتانة (في حالة الخرسانة العادية) . (9) و الشكل 1 يوضح تأثير النسبة G/S على خصائص الخرسانة:



الصورة 1: تأثير النسبة G/S على خصائص الخرسانة

لكننا اذا كنا نبحث عن قيمة قطر صغيرة للحبيبات (اقل من 16 مم)، ففي هذه الحالة ومن أجل الحفاظ على تراصية عظمى، فإنه يجب الزيادة في تركيز المواد الدقيقة (الاسمنت). وهذا ما يترجم بعلاقة CHAUVIN التي تنص على مقدار الدقائق معكى حسب استعمال الخرسانة(5):

$$C = \frac{550}{\sqrt[5]{D}} \dots \dots \dots$$

$$C = \frac{700}{\sqrt[5]{D}} \dots \dots \dots$$

من أجل حساب المقدار الأدنى من الاسمنت بدلالة D فأن الجدول يوضح ذلك

الجدول 1: يعطي المقدار الأدنى من الاسمنت بدلالة D

النوع	القطر الاعظمي للرمل D	تركيز الاسمنت $C = \frac{550}{\sqrt[5]{D}}$	تركيز الاسمنت $C = \frac{700}{\sqrt[5]{D}}$
خرسانة	0/31.5	251	220
	0/22.5	268	375
	0/16	287	400
	0/8	330	460
	0/6.3	380	480
ملاط			

560	401	0/3
700	550	0/1

في حالة الخرسانة المعاد تدويرها يحدد امتداد التدرج الحبيبي من الأعلى ب5م مع غياب الحبيبات الكبيرة لذلك يظهر جليا أن خليط (إسمنت+رمل) يعطي مسامية كبيرة مقارنة بالخرسانة العادية، مما يستدعي ادخال اضافات لغرض إغلاق المسامات التي تنتج عن الرمل، وبعدها بضمان صلابة الخليط وذلك بإضافة الاسمنت بتركيز يتوافق مع الخرسانة العادية و للمعامل E/S تأثير مهم على المسامية لذا تجب العناية به (3).


2.2.2 تأثير النسبة E/C على خصائص الخرسانة:

تأثير النسبة E/C على المسامية :

قبل الحديث على تأثير النسبة E/C على المسامية يجب معرفة مفهوم المسامية اذ أنها تعرف (10) بالنسبة الحجمية بين حجم الفراغات V_v على الحجم الكلي


$$n = \frac{V_v}{V_t} \quad \text{ونكتب}$$

إن النسبة E/C لها تأثير مبير على خصائص الخرسانة، ومن ذلك تأثيرها المباشر على المسامية كما أكد هذا السيد: LOGBI ABDELAZIZ (11) ونذكر مثال على ذلك دراسة قام بها LAYCHI GUELMINE (12) والتي تبين أن المسامية تبلغ قيمتها المثلى (الدنيا) عند النسبة E/C تساوي 0.55، والتي تكون فيها نسبة الماء وتركيز الاسمنت قد عينت بدراسة جيدة، حيث أن الزيادة في هذه النسبة، الذي يعني زيادة كمية الماء مخلفة عند خروجها مسامات تكون كثيرة وفي بعض الحالات تكون متصلة ببعضها البعض مما يشكل اخطار مختلفة أهمها دخول عناصر غريبة الى قلب الخرسانة من ناحية وضعف التراصية من ناحية اخرى. أما نقصان هذه النسبة فينتج عنه عدم التفاعل الكلي لكمية الاسمنت، مما يؤدي الى عدم تلاحم كل مركبات الخرسانة (الركام)، وهذا يخلف فراغات بين حبيبات هذا الأخير وبالتالي زيادة المسامية والتي ينتج عنها كما ذكرنا ضعف الخصائص الميكانيكية والمنحني ادناه يوضح تأثير النسبة E/C على المسامية:




2.2.3 تأثير النسبة E/C على المقاومة:

يأتي تأثير هذه المسبة على المقاومة من كون هذه النسبة عند زيادتها مما يعني زيادة الماء عن الحاجة كما ذكرنا سابقا وعند خروجه يخلف فراغات (مسامات) هذه الاخيرة تؤثر على جسم الخرسانة حيث يكون شبه مجوف وهذا مما يجعله سهل للانضغاط و الإنكسار (11) والمنحنيات التالية توضح مقدار تأثير E/C على مقاومة الضغط ومقاومة الانحناء حسب الدراسة التي قام بها (12):



الشكل .. تأثير النسبة E/C على مقاومة الانحناء (12)



الشكل .. تأثير النسبة E/C على مقاومة الضغط (12)

وقد لاحظ الكثير من الدارسين ان كل العلاقات والنظريات التي تعرض طرق صياغة الخرسانة تهتم اهتماما بالغاً بكمية الماء اللازمة للخلط وكمية الاسمنت المستعملة، وبالتالي الاهتمام بالنسبة E/C التي لها التأثير المباشر والكبير على خصائص الخرسانة

3 مكونات الخرسانة المعاد تدويرها :

وفي ما يلي نعطي المركبات الاساسية التي تدخل في انشاء خرسانة الرمل.

3.2 الاسمنت:

إن الاسمنت المستعمل في صناعة الخرسانة المعاد تدويرها يجب ان يكون متوافقاً مع القواعد NF P15-301 وتركيز الاسمنت يجب أن يكون مقارباً لتركيزه في الخرسانة العادية ($300-400\text{kg/m}^3$).

3.2.2 الرمل:

ليس هناك أي شروط وضعت على أصل الرمال المستخدمة في الخرسانة، سواء كانت رمل كثبان أو المواد المسترجعة من بقايا هدم المباني لاستعمالها كحبيبات حصوية في صناعة الخرسانة، حيث أن نقل هذه المواد الى أماكن التفريغ يطرح عدة مشاكل (تخصيص مساحات تخزين، تكاليف معتبرة، تشويه للبيئة) لذا يجب ايجاد إمكانية لإعادة تقييم واستعمال هذه البقايا وبالتالي ايجاد مصدر آخر للركام. من أجل ايجاد أو تكوين خرسانة المعاد تدويرها، نشير أنه من بين العوامل التي تأخذ بعين الاعتبار عامل النقاوة، إذ أن استعمال رمال غير نقية ينجم عنه خرسانة ضعيفة المقاومة. (8)

3.3 الماء:

كغيره من مركبات الخلطة الخرسانية، يجب أن يتوفر في الماء شرط النقاوة. مع إحترام التركيز اللازم حيث، أن الزيادة من هذه المادة في الخرسانة وبعد خروج الكميات الزائدة عن الحاجة مخلفة مكانها فراغات من شأنها تسبب ضعف في المقاومة، وأما نقصان هذه المادة فهو يقلل من إنحلالية الخلطة مما يعني بقاء بعض الحبيبات من الاسمنت دون تفاعل أي بعض حبيبات الرمل لا يتسنى لها التماسك، مما يقلل من المقاومة.

نذكر أن الماء المستخدم في الخرسانة يجب أن يكون متوافق مع القواعد NF P18-303. وبما أن قطر الحبيبات التي تدخل في تركيب الخرسانة يكون أقل أو يساوي 5مم، فإن السطوح النوعية تكون أكبر، مما يجعل الخلطة الخرسانية الطازجة جافة جدا وصعبة التشغيل وبالتالي تكون التشغيلية ضعيفة مما يستدعي إضافة كمية أكبر من الماء وهذه الإضافة ستؤثر على الخصائص الميكانيكية الأخرى، ولهذا يصبح من الضروري الاستعانة ببعض الإضافات والمحسنات للتقليل من قيمة المعامل E/C من أجل رفع المقاومة (15).

يشارك الماء في عمليات النفاعلات الكيميائية المنتشرة داخل كتلة الخرسانة الطازجة والتي تنجم عنها الخرسانة المتصلبة ذات المقاومة المطلوبة. كما يقوم الماء في الخلطة بدور تأمين سهولة تشغيل الخرسانة وصبها في مكانها المحدد.

3.4 الإضافات Les adjuvants

كغيرها من أنواع الخرسانة، فإن الخرسانة المعاد تدويرها تحتاج الى بعض المواد في مختلف أشكالها: الملدنات بأنواعها وما الى ذلك. تضيفي المحسنات او المواد المساعدة لمسة فيزيائية واقتصادية كما أنها تسمح بإستعمال أنواع أخرى من المواد في الخرسانة (3).

3.4.1 دور الميمعات والملدنات:

تعتبر التشغيلية أحد أهم خصائص الخرسانة الطازجة، حيث تتعلق اساسا بتركيز الماء المستخدم (7). ونذكر هنا الآثار السلبية لزيادة نسبة الماء في الخرسانة:

- عزل المواد عن بعضها البعض
- فقدان تجانس الخلطة
- زيادة المسامية

- انخفاض المقاومة
- النقص من ديمومة المنشأة

أدت هذه السلبيات التي وقفت عائقاً أمام الحصول على خرسانة ذات تشغيلية جيدة بالباحثين، منذ زمن قديم، إلى استخدام عناصر الكيمياء العضوية التي تساعد في جعل الخرسانة أكثر تشغيلية وذلك دون التقليل من نسبة الدمك (15).

3.5 المواد المضافة Les ajoutes ():

هي مواد تضاف إلى ماء الخلط أو إلى الخرسانة مباشرة أثناء أو قبل عملية الخلط تكون في غالبيتها مشابهة في خواصها الفيزيائية والكيميائية إلى الاسمنت وبوجود الماء أي عند اماتها نحصل تقريباً على نفس نتائج اماهة الاسمنت (3).

3.5.1 الحشو Filler:

يتواجد هذا النوع من المحسنات على عدة أشكال معدنية وصناعية وطبيعية، حيث يستخدم في سد الفراغات الناجمة عن الرمل في الخرسانة وذلك من أجل الحفاظ على إندماج Compacité عالي لهذه الأخيرة عن طريق خلق إمتداد حبيبي مستمر. وهذا ما يعطي دفعا إيجابيا من الناحية التقنية، حيث يزيد في مقاومة الخرسانة للشد، ومن الناحية الإقتصادية، حيث يقود إلى التقليل من تركيز الاسمنت في الخلطة الخرسانية (3).

3.5.2 الحصى الصغير Gravillons:

ستعمل الحصى 15\0 كأحد المحسنات في الخرسانة شريطة أن لا تتجاوز النسبة G/S الواحد، وذلك لغرض التحسين في بعض الخصائص الميكانيكية والانسيابية كالمقاومة والتشغيلية والانكماش.. الخ (16).

3.5.3 الألياف Fibres:

ويستعمل هذا النوع من المسححات كمادة قوية داخل الخلطة الخرسانية بهدف التحسين من مقاومة الخرسانة للشد والتقليل من ظاهرة الإنكماش (16).

4 صياغة الخرسانة المعاد تدويرها :

تعتمد عملية تركيب الخرسانة أساس على إختيار المواد اللازمة ومحاولة تنسيقها بهدف الحصول على خصائص تتناسب والمعايير التقنية والاقتصادية المرجوة، ففي حالة الخرسانة العادية مثلا، تتلخص المكونات في الحصى والرمل والاسمنت والماء.

ونظرا للإمكانيات المحدودة التي تقدمها الطرق العادية في تركيب الخرسانة، توسعت جملة المكونات التي تدخل في تركيب الخرسانة، بواسطة الاضافات والمحسنات.

ومن بين أهم أنواع الخرسانة الجديدة ذات التركيبة الخاصة، نذكر الخرسانة المعاد تدويرها (المتميزة بدقة الحصى والانحلالية)، التي تعرف مرحلة تشكيل خاصة.

هناك العديد من المناهج استعملت من أجل الحفاظ على مقاومة عالية للخرسانة المعاد تدويرها، في حين بقي معيار الانحلالية يشكل عاملا معقدا نوعا ما، نظرت لأن عجينة هذه الخرسانة تحتوي دائما (بالإضافة للإسمنت والماء) على مواد حشو كلسية Fillers calcaires ومحسنات انسيابية Aduvant rhéologique بطريقة تسمح بتحديد تركيز الاسمنت لجعله مماثلا للتركيز في الخرسانة العادية.

4.1 مبدأ صياغة الخرسانة المعادة تدويرها :

بخلاف الملاط، تحتوي الخرسانة المعاد تدويرها على تركيز للإسمنت يقارب التركيز الموجود في الخرسانة العادية (من 300 إلى 400 Kg/cm^3). لكن وجود الحصى ذات الاقطار الصغيرة (قطر $\leq 5 \text{ mm}$) هو ما يميز الخرسانة المعاد تدويرها عن الخرسانات العادية، وليس هناك مانع ممن اضافة الحصى بشرط الحفاظ على النسبة الكتلية $G/S < 1$. وبفضل تقنية ملئ فراغات الرمل بواسطة مواد الحشو الكلسية الأقل من (80 μ)، أصبحت الزيادة في تركيز الاسمنت ممكنة، حيث ساعد ذلك في الحصول على نسبة للتراصية عالية، وذلك بإنشاء امتداد حبيبي مستمر. وتستعمل عادة مواد الحشو ذات الطابع الكلسي نظرا لمفعولها الجيد تجاه المواد القاعدية. وستوجب التواجد الكبير للجسيمات الدقيقة الى استعمال كبير لماء الخلط، مما يستدعي وجود مخفض للماء (Réducteur d'eau) من أجل رفع أداء الخرسانة والتقليل من التشوهات المختلفة (3).

4.2 بعض طرق صياغة الخرسانة المعاد تدويرها :

إن الهدف من صياغة الخرسانة المعاد تدويرها هو إيجاد نسب مختلف المركبات التي تدخل في الخلطات، من أجل الحصول على خرسانة ذات هيكل حصوي أمثل يتجاوب مع المعايير التقنية

والاقتصادية. ونظرا لكون مختلف طرق ومناهج الصياغة لا تخضع الى علوم دقيقة، فإن الدراسة النظرية لا تقودنا الى الحل النهائي لمجمل المشاكل التي تواجه التركيبات الخرسانية. ولهذا نلجأ دائما الى دراسة تجريبية تعتمد على إنجاز خلطات متتابعة تسمح لنا بتصحيح الصياغة النظرية. ومن هنا نستطيع تمييز نوعين من طرق الصياغة وهما الطريقة النظرية والطريقة التجريبية معتمدين على معيارين مهمين وهما (3):

* الخصائص الميكانيكية.

* التشغيلية.

4.2.1 الطريقة النظرية لصياغة الخرسانة المعاد تدويرها :

من المعلوم ان الخرسانة المعاد تدويرها مكونة عموما من اسمنت وماء ورمل معاد والإضافات الدقيقة وأن الخرسانة المراد الحصول عليها يجب أن تتوفر على تراصية عالية وبالتالي نفاذية منخفضة.

تواصل CAQUOT من خلال معطيات تجريبية الى علاقة رياضية تربط حجم الفراغات لخليط حصوي يمثل تراصية عظمى وبين إمتداده الحبيبي d/D_{max} وتعطى علاقة Caquot كما يلي:

$$V = V_0(d/D_{max})^{0.8} \dots\dots\dots$$

حيث:

V : حجم الفراغات داخل الخليط الحبيبي.

V₀: ثابت تجريبي محصور بين 0.7 و 0.8.

d : قطر أصغر حبيبة في الإمتداد الحبيبي.

D_{max}: قطر أكبر حبيبة في الامتداد الحبيبي.

وكانت هذه العلاقة بمثابة تغير في مجال صياغة الخرسانة وكانت قاعدة ابحاث لكثير من الباحثين على غرار FAURY وBOLOMEY وDREUX في طرقهم للصياغة الخرسانة العادية. كما استخدمت هذه العلاقة لصياغة خرسانة الرمل من أجل تحديد نسب مختلف المركبات داخل الخلطة مع بعض التغيرات المعتبرة لهذه الحالة الخاصة (14).

وفي ما يلي سنعطي طريقة حساب كل تركيز:

- تركيز الدقائق في الخرسانة المعاد تدويرها:

من أجل التحسين في تراصية الخرسانة المعاد تدويرها تتفصل المركبات الداخلة في الخليط إلى قسمين:

1.العناصر الدقيقة: وهو القسم الذي يحتوي على حبيبات ابعاد اقل من 80 μm والتي تمثل الاسمنت والاضافات الدقيقة وجزء من الرمل.

2.العناصر المتبقية: وهو القسم الذي يحتوي على حبيبات ذات ابعاد محصورة بين 80 μm و D_{max} والتمثل في الجزء المتبقي من الرمل زيادة على الاضافات التي يتجاوز قطرها 80 μm .

وبعد إجراء هذا الفصل وتحديد قيمة V_0 في العلاقة السابقة بالثابت المتوسط 0.75 تعطي المسامية إذن بالعلاقة:

$$P_s = V = 0.75 (0.08 / D_{max})^{1/2} \dots\dots\dots (1.5)$$

$P_s (V)$: مسامية الرمل المحصور بين 80 μm و D_{max}

D_{max} : قطر أكبر حبيبة في الامتداد الحبيبي

و اذا قمنا بادخال تركيز أمثل للإضافات فسيسمح لنا ذلك بإكمال الامتداد الحبيبي المحدود ب 80 μm كقيمة صغرى و سد مسامية الرمل المحسوبة بالعلاقة.

وعند قيامه ببعض التبسيطات في العلاقة استنتج CAQUOT القيمة حجم مجموع العناصر الدقيقة (الأقل من 80 μm) و قيمة الحجم الفراغات المترتبة عنها متساويان. وبعبارة أخرى فان حجم الفراغات المتبقية في الخليط ككل يساوي حجم مجموع الاضافات (14).

بالتنسيق بين الاستنتاجين المتحصل عليهما ، نجد ان التركيز الحجمي الأمثل للاضافات هو نصف مسامية الرمل و ان النصف الآخر يمثل المسامية الأقلية الموجودة و نكتب:

$$\{Fines\} = 0.38(0.08/D_{max})^{0.2} \dots\dots\dots(1.6)$$

و يتبين من خلال هذه العلاقة ان تركيز الاضافات يتعلق بحجم الحبيبات الكبيرة، و يتضح جليا أنه كلما كان قطر الحبيبات الكبيرة أصغر كلما زاد تركيز الاضافات (2).

. الطريقة التجريبية لصياغة الخرسانة المعاد تدويرها:

تسمح في مجملها بصياغة هذه الخرسانة ، لكن ليس بهدف شرح الظواهر التي تدخل في صياغتها، وان اختلف تقيا لمبادئ النظرية ومناهج العمل لكن هدفها واحد وهو صياغة خرسانة ذات تراصية كبيرة وبالتالي ذات جودة عالية.

ونستخدم في هذه الطريقة تركيز ثابت للإسمنت . حيث ان هذه الاخيرة مستوحاة من الطريقة المسماة BARON-LESAGE وانها تعتمد على خلطات متعددة لحساب التشغيلية بواسطة الجهاز الخاص بها الحساب الكتلة الحجمية الظاهرية (2) .

وبهذه الطريقة تم تحقيق العديد من الانجازات التي نذك رمنها : خرسانة الاوتاد وخرسانة الطرقات..... الخ

-6 صياغة الخرسانة المعاد تدويرها بدون إضافات :

في هذا. الجزء من الطريقة سنبحث على صيغة لمختلف تراكيز المواد المكونة (اسمنت،ماء،رمل اضافات) في المتر المكعب والتي تعطي تشغيلية مقبولة.

*تركيز الاسمنت :

يفرض علينا الشرط المهم والملزم استعمال تركيز اصغر بالإسمنت في المتر مكعب للخرسانة و ذلك حسب نوع المنشأة المراد بنائها ودرجة خطورة الوسط ولهذا سنعمل على مدى هذه الدراسة بتركيز ثابت للإسمنت C

$$\{15\} (kg/m^3)$$

* تركيز الماء:

وسنكتفي في هذه المرحلة من الصياغة بأخذ قيمة تقريبية لتركيز الماء $E (1/m^3)$ حسب الخبرة فمثلا 220 لتر من الماء من اجل 350 kg او 250 لتر من الماء من اجل 400 kg (14).

تركيز الرمل:

وفي هذه الصياغة يتوجب إدخال ملدن مقلل للماء بالتركيز المنصوص عليه من طرف الصانع (N % من وزن العناصر الاقل من 80 m u) ومن المعلوم ان الخرسانة تحتوي دائما على نسبة من

الفراغات Vair حيث يكون حجم هذه الفراغات في خرسانة الرمل أكثر منه في الخرسانة العادية حيث تصل النسبة الى ما بين 5 الى 7 % من حجم الخرسانة .

وبعد معرفة مقدار التراكيز كالماء والأسمنت والفراغات والملدن يصبح من السهل استخراج تركيز الرمل في 1 متر مكعب حيث نكتب

$$Vair+Vc+Ve+Vadj+Vsable=1000.....$$

وبعد ان أصبحت الكتل الحجمية لمركبات الخرسانة معروفة يمكننا استخراج كتلة الرمل صياغة في 1 متر مكعب من الخرسانة $S (kg/m^3)$.

***ضبط التشغيلية ومردود الصياغة :**

بعد الحصول على صياغة خرسانة الرمل وتحديد:

- التشغيلية المقابلة لهذه الصياغة بواسطة جهاز تشغيلية .

- مقدر الكتلة الحجمية الظاهرية الحقيقية الخرسانة المنجرة.

يجب تصحيح الصياغة بواسطة المعادلة لتكرارية التالية:

$$S1=Si-1 -(MVAT i-1 - MVAR i-1) \pm V \times MVsable$$

حيث يمثل MVAR و MVAT كل من الكتلة الحجمية الظاهرية النظرية والكتلة الظاهرية الحقيقية على الترتيب (14) .

إذا كان زمن السيالان للتشغيلية اقل من القيمة المرجوة يجب التقليل من قيمة حجم الماء بالمقدار V +v في المعادلة

إذا كان زمن السيالان للتشغيلية اكبر من القيمة المرجوة يجب الزيادة من قيمة حجم الماء بالمقدار V -v في المعادلة)

بعد القيام بكل تصحيح يجب مقارنة الكتلة الحجمية الظاهرية النظرية و الكتلة الحجمية الظاهرية

الحقيقية .

1.2.2.2-6 صياغة الخرسانة المعاد تدويرها باستعمال الإضافات:

وفي هذا الجزء سنقوم بإضافة بعض الدقائق المحسنة والوصول إلى التركيز الأمثل لها ،مع الحفاظ على معامل E/C ثابت من أجل ذلك يجب القيام بعدة خلطات (من 5 إلى 6) تحتوي تراكيز مختلفة من هذه الدقائق المحسنة ولكن دون الخروج على المجال المنصوص عليه لاستعمالها، حيث ان ادخال هذه الدقائق من شأنه الزيادة في ترابية الخرسانة، وذلك بملئ فراغاتها. (14).

وتجدر الإشارة الى أن هدفنا الوصول الى صياغة الخرسانة (في 1 متر مكعب) من شأنها أن تكون كتلتها الحجمية الظاهرية النظرية تقارب كتلتها الحجمية الظاهرية الحقيقية، وزمن سيلان مناسب. من أجل كل خلطة نقوم بحساب زمن السيلا (للتشغيلية) والكتلة الحجمية الظاهرية الحقيقية MVAR و نقرنها بالكتلة الحجمية الظاهرية MVAT وإذا استلزم الأمر نقوم بتصحيح تركيز الرمل بواسطة العلاقة (4).

$$S_i = S_{i-1} - (MVAT_{i-1} - MVAR) \dots\dots\dots$$

ويوضح الجدول ... بعض الأمثلة لتراكيب مختلفة لخرسانة المعاد تدويرها (4).

الجدول ... أمثلة لتراكيب مختلفة لخرسانة المعاد تدويرها

مكونات الخلطة الخرسانية					kg الكمية ب
رمل	بقايا	رمل	رمل	معاد+اجر	
معاد	الاجر	الكثبان	معاد+كثبان		
450	450	450	450	450	اسمنت
1350	1350	1350	1350	1350	رمل
3	3	1	0	3	الإضافات الملدن
283.5	351	270	270	315	ماء
c/s 3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	
E/c 0.63	0.78	0.6	0.6	0.7	

خصائص خرسانة الرمل بعد التصلب

الخصائص الميكانيكية

تعتبر المقاومة الميكانيكية احد اهم الخصائص في الخرسانة قانه من الضروري ,ان تأخذ كل من مقاومة الكسر و الشد و الضغط بعد الاعتبار اثناء الدراسة و في العادة تعتمد مقاومة الخرسانة على مقاومة العجينو حيث ان مقاومة الركام كبيرة جدا بالنسبة لمقاومة العجينة , و لذلك فان انهيار الخرسانة التقليدية يكون دائما في العجينة و يمر الشرخ حول الركام ,فاذا امكنا انتاج عجينة ذات مقاومة عالية جدا تقترب من مقاومة الركام فاننا نحصل على خرسانة عالية المقاومة والتي يكون الانهيار فيها مفاجئ حيث يمر الشرخ بالركام وليس حوله (19).

مقاومة الضغط

ان مقاومة الضغط هي اهم خواص الخرسانة المتصلبة على الاطلاق و هي تعبر على درجة جودتها و صلاحيتها و مقاومة الضغط هي المقاومة الام للخرسانة حيث ان معظم الخواص و المقاومات الاخرى مثل الشد و الانحناء و القص تتحسن و تزيد بتزايد هذه المقاومة و العكس صحيح (6).

لقد اجريت دراسات جامعية عديدة على مقاومة الضغط بالنسبة لخرسانة الرمل اهمها :

✓ اعمال CHAOUCH (4) التي اجراها على اربع انواع من الخرسانة فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول :

الجدول ... نتائج مقاومة الضغط لبعض التركيبات CHAOUCH (4) لخرسانة الرمل

مقاومة الضغط في 28 يوم ب (bar)				التركيز ب kg/m ³			
الانواع				الانواع			
4	3	2	1	4	3	2	1
144.56	149.41	165.67	140.61	300	350	400	350
				1560	1470	1420	1505
							الاسمنت
							رمل

الكتبان				
الماء	240	280	280	245
E/C	0.8	0.8	0.7	0.7

✓ اعمال GUENOUN (20) التي اجراها على 6 انواع من الخرسانة فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول

الجدول .. نتائج مقاومة الضغط لبعض التركيبات GUENOUN (20) لخرسانة الرمل

المركبات	التركيز ب kg/m ³					
الانواع						
	6	5	4	3	2	1
الاسمنت	375	375	375	375	375	375
المحسن	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
رمل	666.49	799.79	933.1	1066.39	1199.69	1332.96
الكتبان						
رمل	705.55	546.44	423.33	282.22	141.11	---
المحاجر						
الماء	217.84	218.5	219.19	220.52	227.82	232.5
مقاومة	24.5	23.98	21.76	20.28	18.88	16.73
الضغط						
في 28						
يوم MPA						
مقاومة الشد :						

هناك عدة دراسات اجريت بخصوص مقاومة خرسانة الرمل للشد، و التي نذكر منها الاعمال المنجزة من طرف :

✓ اعمال CHAOUCH (4)، الذي اجراها على اربع انواع من خرسانة الرمل فكانت النتائج كالتالي :

الجدول نتائج مقاومة الشد لبعض التركيبات الخرسانية لاعمال CHAOUCH (4).

التركيز ب kg/m ³				مقاومة الشد في 28 يوم ب bar			
الانواع				الانواع			
1	2	3	4	1	2	3	4
350	400	350	300	10.25	15.67	11.50	10.67
1505	1420	1470	1560				
245	280	280	240				
0.7	0.7	0.8	0.8				
الاسمنت							
رمل كثبان							
ماء							
E/C							

نستنتج من خلال النتائج الموضحة في الجدول ان مقاومة خرسانة الرمل للشد اقل نسبيا من المقاومة في الخرسانة العادية .

✓ اعمال GUENOUN (20) التي اجراها على 6 انواع من الخرسانة فكانت النتائج كما هو موضح في الجدول

الجدول نتائج مقاومة الشد لبعض التركيبات الخرسانية لاعمال GUENOUN (20).

التركيز ب kg/m ³		الانواع	
1	2	3	4
1	2	3	4
5	6		
المركبات			

375	375	375	375	375	375	الاسمنت
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	المحسن
666.4	799.7	933.	166.39	1199.6	1332.96	رمل الكثبان
9	9	1		9		
705.5	546.4	423.	282.22	141.11	/	رمل المحاجر
5	4	33				
217.8	218.5	219.	220.52	277.82	232.	ماء
4		19			5	
1.98	1.93	1.84	1.4	1.37	1.24	مقاومة الشد في 28 يوم
						ب MPA

1-8 مزايا وميادين استعمال الخرسانة المعاد تدويرها :

تعتبر خرسانة الرمل من مواد البناء الحديثة , حيث انها تستعمل منابع طبيعية من الرمل، وبذلك تزيل الكثير من العوائق التي تواجه تطور ميدان الانشاءات.

ونذكر انه يوجد العديد من انواع الخرسانة المعاد تدويرها، مما يضع هذه المادة كاحد مواد البناء المتميزة خاصة عندما بشكل استعمال الخرسانة العادية فيبيع الميادين مشكلا أو عائقا في التطبيق. مثلا اذا كان التسليح مكثف و معقد و كانت الخرسانة العادية ذات حصى كبير فانه يطرح مشكل التغليف _، وذلك بفضل الخصائص التي تنفرد بها الخرسانة المعاد تدويرها والتي منها:

1.1-8 التشغيلية L'ouvrabilité :

خرسانة الرمل تملأ القوالب بطاقة رص (Energie de serrage) أقل وبدون إضرار بخصائص المادة لهذا فانه:

- يمكن ان ننجز بالخرسانة المعاد تدويرها العناصر الرفيعة أو ملئ الاجزاء المعقدة.
- الخرسانة المعاد تدويرها تضمن تغليقا جيدا لحديد التسليح ولو كان التسليح كثيفا جدا أو معقدا وكان الرج (Vibration) مستحيلا .

- مسافة ضخ عالية (Pompabilité) .

1.2-8 نوعية المظهر Qualite d'aspect :

نتيجة لسهولة استعمالها وتركيبها الحبي الصغير يمكننا ان نحصل بواسطة خرسانة الرمل على فعل معماري (Effects architecturales) متنوع ومدهش وفتان:

ذي مظهر شديد الملاسة مثل الرخام، مظهر دقيق الحصى، مظهر متكامل وانتاجية وفيه لقوالب دقيقة جدا، مع انعدام العيوب المظهرية خاصة الناتجة عن تحلل الخرسانة.

1.3-8 التجانس والتماسك Homogeneité-Cohésion :

الخلطة والتركيب الحبيبي يعطي الخرسانة المعاد تدويرها تجانسا وتماسك السطوح وجوانب الخرسانة الظاهرة مرضية جدا سواء بلون الرمل أو باضافة ملونات للحصول على ألوان اكثر، هذه الخصائص مهمة جدا للعناصر المعمارية والحدائق.

1.4-8 مصدر محلي للمواد الأولية:

- الرمل الفائض:

أيا كانت مصادر هذا الفائض (رمل طبيعي مثل الكتبان او مكسر) فان استعماله الامثل يكون بذلك بالضرورة مريحا للاقتصاد المحلي .

- ندرة الحصى:

هذه الندرة سواء (الرمل الطبيعي المستعمل في البناء او الحصى) وسواء كانت حالية او مستقبلية فان الاهمية الاقتصادية للحصول على مادة معرضة للخرسانة التقليدية تكمن في التحكم في التطبيقات الواسعة والمتنوعة للخرسانة المعاد تدويرها، التي تكون ملائمة للاقتصاد المحلي او الوطني.

- البيئة:

الاثر البيئي بدأ يؤخذ اكثر في الحسبان لان الاقتلاعا لكبير للحصى الذي يوجد بكميات ليست متجددة يمس بالتوازن البيئي .فقد نقلت جريدة اخر ساعة الجزائرية في عددها الصادر في 2010/01/27

(26)

((حيث تحولت العديد من المناطق بولاية بومرداس خلال السنوات الاخيرة، الى مناطق خصبة لعصابات النهب والسرقة التي تفننت في استنزاف كميات هائلة من الرمال مما ينذر بوقوع كارثة بليغة بالأراضي الفلاحية المحاذية لتلك الشواطئ و الاودية،التي بدأت مساحاتها في تقلص مستمر)) كما أضافت نفس الجريدة وفي نفس الموضوع تسريحات للسيد قائد الاركان بالمجموعة الولائية ببومرداس"موسى مختار" فقالت ((وللاشارة وحسب قائد الأركان بالمجموعة الولائية ببومرداس"موسى مختار" فان ظاهرة نهب الرمال تبقي متفشية بصورة كبيرة بمختلف شواطئ الولاية رغم ما اتخذ من اجراءات امنية ووقائية لحماية ثروتنا من ظاهرة السرقة هذه، فقد تم سد كل المنافذ المؤدية إلى الشواطئ بحيث سجلت ذات المصالح في هذا الشأن ومنذ بداية السنة الجارية أكثر من 200 قضية تورط فيها أكثر من 146 شخصا و اودع 99 منهم الحبس بمختلف المراكز التربية كما حجزت خلالها مصالح الدرك الوطني 92 مركبة وضعت في الحظيرة الى غاية صدور حكم قضائي بشأنها و 570 مترمكعب من الرمال، اضافة الى رمال الوديان التي اضحت هي الاخرى مستهدفة من قبل المافيا حيث تم حجز 40 مترمكعب منها خاصة بوادي سيباو ببلدية بغلية اقصى شرق ولاية بومرداس)) وعند تفسير هذا الكلام نجد انه في مدة 27 يوم تم قبض 570 مترمكعب أي بمعدل 21.1 مترمكعب يوميا من هذه الشواطئ فقط.

-خفض ثمن التكلفة :

نظرا لخصائص الخرسانة المعاد تدويرها يمكن خفض التكلفة عن طريق:

-الاقتصاد في المادة

- ربح في إنتاجية الورشة وزيادة في الفاعلية وسرعة الإنتاج

- خفض التكلفة الإجتماعية للإنجاز عن طريق تسهيل العمل.

وبفضل الخصائص السالفة الذكر التي تتميز بها الخرسانة المعاد تدويرها فقد استعملت في العديد من المنشآت المختلفة:

- العمارات:

يمكن استعمال الخرسانة المعاد تدويرها في إنشاء العمارات نظرا لتشغيليتها السهلة ومنظرها الجمالي الجيد.

- الطرقات:

ظهر أول استعمال للخرسانة المعاد تدويرها في الطرقات في بداية الالفية الجديدة في فرنسا .

الخلاصة:

من خلال هذا المحور نستطيع أن نستخلص ما يلي:

- 1- ان استعمال الخرسانة المعاد تدويرها في مجال الانشاء حديث.
- 2- ان النسبة G/S لهما تاثير كبير ومباشر على خصائص الخرسانة .
- 3- الخرسانة المعاد تدويرها لها مزايا تؤهلها ان تكون بديل ممتاز للخرسانة العادية.

المحور II

خصائص المواد المستعملة و صياغة الخرسانة المعاد تدويرها

1 مدخل:

ان الخرسانة هي مركب مكون من عدة مواد (اسمنت,ماء,رمل,حصى,إضافات.....الخ) ونظرا لعدم وجود صيغ عالمية موحدة فان الخرسانة المعاد تدويرها هي محل أبحاث ودراسات يهدف مجملها الى جعل هذه الأخيرة مادة صناعية عالمية

2 خصائص المواد المستعملة:

ارتأينا في هذه الدراسة الى استعمال رمل الكثبان الموجود بكثرة في الجنوب الجزائري و خاصة منطقة واد سوف بمنطقة الدبيلة و بقايا الآجر و خرسانة معاد تدويرها و **الاسمنت** وذلك من اجل الحصول على صيغة لاستعمال رمل الكثبان و بقايا الآجر والخرسانة المعادة تدويرها

1.2 رمل:

هي حبيبات صغيرة من الرمال ناتجة عن تفتت الصخور تحركها الرمال تكثر الرمال في المناطق الصحراوية بحيث تغطي الرمال مساحات كبيرة من الأرض (glossary of term in soil science "researchbranch canada department of agricul ture publication 1459 (/revised 1976) كل انواع الرمل يمكن استعمالها فالخرسانة بشرط مراعاة النقاوة

في هذه الدراسة استعملنا رمل الكثبان بمنطقة الدبيلة بواد سوف و سنعرض المنتائج التجارب المجرات

2.1.1 الكتلة الحجمية

الهدف منها هو معرفة نوع الركام المستعمل وكثافته وكذا معرفة الاحجام والكتل التي تدخل في تركيب الخرسانة و هي معرفة بالقواعد NFB 18-301[50]

- الكتلة الحجمية الظاهرية (Masse volumiqueapparente)

هي النسبة بين الوزن الكلي للعينة على الحجم الكلي وتعطى بالعلاقة التالية:

$$papp = MT / VT \dots\dots\dots$$

papp: الكتلة الحجمية الظاهرية

MT: كتلة العينة الكلي

VT : حجم العينة الكلي

– الكتلة الحجمية المطلقة (Masse volumique absolue)

هي النسبة بين الوزن الحبيبات الصلبة على حجم الحبيبات الصلبة وتعطى بالعلاقة التالية:

$$\rho_{ab} = M_s / V_s \dots\dots\dots$$

ρ_{ab} : الكتلة الحجمية المطلقة

M_s : وزن الحبيبات الصلبة

V_s : حجم الحبيبات الصلبة

الجدول التالي يبين النتائج المتحصل عليها :

العينة	النوع	الكتلة الحجمية المطلقة (kg/m ³)	الكتلة الحجمية الظاهرية (kg/m ³)
1	100 % رمل معاد تدويره	2631	1577
2	100% رمل كثبان	2500	1835
3	100% بقايا الآجر	2173	1262
4	%رمل معاد 50% بقايا الآجر	2222	1454
5	%رمل معاد 50% رمل كثبان	2381	1619

الجدول يبين الكتلة الحجمية الظاهرية والمطلقة

2-1-2 معامل امتصاص الماء

يعرف بالقاعدة NFB 18-555 (Afnor, Normes. Essais physico-mécaniques sur)

(les bétons et mortiers. 1981-1997.) هذه التجربة تحسب المسامية الداخلية في الحبيبات وهي

تعرف بكونها النسبة بين الوزن الرطب على الوزن الجاف للينة و تعطى بالعلاقة
(KEDJOUR.N.E. le laboratoire du béton. Algérie : Edition OPU, 2005.)

$$Ab = \left(\frac{Ma - MS}{MS} \right) \times 100$$

Ab : معامل امتصاص الماء %

Ma : كتلة العينة قبل التجفيف

MS : كتلة العينة بعد التجفيف وقبل الوصول الى 105 درجة مئوية

وكانت النتائج كما يلي

الجدول يبين النسب المئوية لمعامل امتصاص الماء Ab

معامل امتصاص الماء

نوع الرمل

رمل معاد تدويره

رمل الكثبان

بقايا الآجر

2.1.3 المكافئ الرمل (Equivalent de sable)

يعرف بواسطة القاعدة NFP 18-598 الهدف منه هو تحديد نسبة الغضار و المواد العالقة الموجودة في الرمل لمعرفة ما مدى نقاوة وصلاحيته استعماله في الخرسانة والملاط

مبدأ التجربة

تنظم هذه التجربة

- غمس وزن محدد من الرمل في محلول flocculant

- بعدها نقوم بالإثارة والرج بواسطة الجهاز لمدة 30 ثانية


- نقوم بتسوية العينة ثم نتركها لمدة 20 دقيقة

- ثم نقيس ارتفاعات الرواسب

* الطبقة السفلى تمثل الرمل الصافي ارتفاعها H1

* الطبقة العليا تمثل الرمل مع الشوائب ارتفاعها H2

الصورة التالية تبين جهاز قياس المكافئ الرملي



المكافئ الرملي يعطى بالعلاقة

$$Es = (H1/H2) \times 100 \dots\dots\dots$$

بعد ما قمنا بالتجارب دوننا النتائج في الجدول التالي

الجدول يبين نسب المئوية المكافئ الرملي

تركيبية الرمل المكافئ الرمل Es (%)

88

رمل الكثبان

70.42	رمل معاد
85.31	بقايا الأجر

التدرج الحبيبي (Analyze granulometries)

وهي تجربة فصل المقاسات المختلفة من الركام بعضها على بعض اي تعيين التوزيع الحجمي لحبيبات الركام ويكون بالغربلة بواسطة مجموعة من الغربايل مرتبة حسب مقاسات فتحاتها وموضوعة فوق بعضها البعض بحيث يكون الغربال الأكبر مقاسا في الأعلى و الأصغر في الأسفل تقودنا هذه التجربة الى حساب مختلف النسب لمقاييس الحبيبات المكونة للعينة المدروسة تعرف هذه التجربة بواسطة المواصفات (27) NFP18-560

سندرس ثلاثة عينات

-العينة الأولى رمل الكثبان 100 %

-العينة الثانية رمل معاد 100 %

-العينة الثالثة بقايا الأجر 100%

إن القاعدة تنص على أن الحجم الأصغر المستعمل في العينة يحقق العلاقة الآتية (29) :

$$M \geq 0.2 D_{max} \dots\dots\dots$$

حيث :

M : وزن العينة ب كغ

D max: القطر الاعظمي للحبيبات مأخوذ ب ملم


استعملنا في هذه التجربة 1كغ من الرمل (29) فكانت النتائج كما يلي :

الجدول أدناه يوضح بعض النتائج المتوسطة للعينات :

العينة الاولى 100 % رمل معاد :

الجدول يبين نتائج تجربة التدرج الحبيبي للعينات الأولى 100% رمل معاد


المار المجمع	نسبة العالق	العالق المجمع ب	العالق ب (g)	فتحات الغرابيل
T(%)	المجمع RC(%)	(g)		ب(mm)
100	0	0	0	6.3
95.45	4.55	45.46	45.46	5
88.48	11.52	115.22	69.76	4
66.51	33.49	334.92	219.70	2.5
54	46	460.02	125.1	1.25
38.2	61.8	618.02	158	0.36
20.65	79.35	793.52	175.5	0.315
9.94	90.06	900.62	107.1	0.16
5.77	94.23	942.32	41.7	0.08



العينة الثانية 100% رمل الكثبان:

الجدول يبين نتائج تجربة التدرج الحبيبي للعينة 100% رمل الكثبان


المار المجمع	نسبة العالق	العالق المجمع ب	العالق ب (g)	فتحات الغرايل
T(%)	المجمع RC(%)	(g)		ب(mm)
100	0	0	0	6.3
100	0	0	0	5
100	0	0	0	4
100	0	0	0	2.5
98.8	1.2	12	12	1.25
72.8	27.2	272	260	0.63
59.52	40.48	404.8	132.8	0.315
5.02	94.98	949.8	545	0.16
2.22	97.78	977.8	28	0.08



العينة الثالثة 100%بقايا الآجر :

الجدول يبين نتائج تجربة التدرج الحبيبي للعينة الثالثة 100%بقايا الآجر :


المار المجمع	نسبة العالق المجمع	العالق المجمع ب	العالق ب	فتحات الغربيل
T(%)	RC(%)	(g)	(g)	ب(mm)
100	0	0	0	6.3
99.8	0.2	2	2	5
82.8	17.2	172	170	4
54	46	460	288	2.5
42.74	57.26	572.6	112.6	1.25
31.61	68.39	683.9	111.3	0.63
18.29	81.71	817.1	133.20	0.315
11.39	88.61	886.1	69	0.16
4.51	95.49	954.9	68.8	0.08



العينة الرابعة 50% رمل معاد 50 % رمل الكثبان

الجدول يبين نتائج تجربة التدرج الحبيبي للعينة الرابعة 50% رمل معاد 50 % رمل الكثبان


المار المجمع	نسبة العالق	العالق المجمع ب	العالق ب (g)	فتحات الغربايل
T(%)	المجمع RC(%)	(g)		ب(mm)
100	0	0	0	6.3
97.73	2.27	22.66	22.66	5
94.25	5.75	57.54	34.88	4
83.26	16.74	167.39	109.85	2.5
76.41	23.59	235.94	68.55	1.25
54.15	45.85	458.44	222.5	0.63
38.74	61.26	612.59	154.15	0.315
6.14	93.86	938.64	326.05	0.16
2.65	97.35	973.49	34.85	0.08



العينة الخامسة 50% رمل معاد 50% بقايا الآجر

الجدول يبين نتائج تجربة التدرج الحبيبي للعينة الخامسة 50% رمل معاد 50% بقايا الآجر

المار المجمع	نسبة العالق	العالق المجمع ب	العالق ب (g)	فتحات الغرايل
T(%)	المجمع RC(%)	(g)		ب(mm)
100	0	0	0	6.3
97.63	2.37	23.66	23.66	5
85.15	14.35	143.54	119.88	4
60.26	39.74	397.39	253.85	2.5
48.38	51.62	516.24	118.85	1.25
33.56	66.44	664.39	148.15	0.63
18.13	81.87	818.74	154.35	0.315
9.32	90.68	906.79	88.05	0.16
3.8	96.2	962.04	55.25	0.08



2.1.4 معيار النعومة (Module de finesse)

ويتم تقييمه بواسطة معيار يسمى المقياس حيث يساوي مجموع النسب المئوية للمتبقّي المجمع للمناخل القياسية الستة (5,2.5,1.25,0.63,0.315,0.16) مقسومة على 100

ويعبر معيار النعومة عن الحجم المتوسط لحبيبات الركام وهو لا يدل على مدى تدرج الركام من عدمه ويستخدم معيار النعومة في بعض طرق تصميم الخلطات الخرسانية و من اجل الرمل نستطيع تعريف ثلاثة مجالات لمعيار النعومة حيث: (30)

- المجال A المفضل المستعملة في الخرسانة او الملاط بين 2.2_2.8
- المجال B رمل تميل حبيباته الى الدقة بين 1.8_2.2
- المجال C رمل تميل حبيباته الى الخشونة بين 2.8_4

$$Mf = \sum \frac{RC}{100} \dots\dots$$

RC: المتبقّي المجمع ب (%) للغرايل (5,2.5,1.25,0.63,0.315,0.16) و منهو معيار النعومة لكل عينة وبعد الحساب هو :

الجدول يعبر عن معيار النعومة لكل عينة

العينة	معامل النعومة
العينة 1: 100% رمل معاد تدويره	3.27
العينة 2: 100% رمل الكثبان	1.64
العينة 3: 100% بقايا الأجر	3.59
العينة 4: 50% رمل معاد تدويره و 50% رمل الكثبان	2.49
العينة 5: 50% رمل معاد تدويره و 50% بقايا الأجر	3.47

بالنسبة للعينة الأولى التي تحتوي على نسبة 100% من الرمل المعاد تدويره و من خلال قيمة معامل النعومة التي تساوي 3.27 نستنتج أن هذا الرمل موجود في المجال C الذي هو الرمل الذي تميل حبيباته إلى الخشونة .

بالنسبة للعينة الثانية التي تحتوي على نسبة 100% من رمل الكثبان و من خلال قيمة معامل النعومة التي تساوي 1.64 نستنتج أن هذا الرمل موجود في المجال B و الذي هو الرمل الذي تميل حبيباته إلى الدقة .

بالنسبة للعينة الثالثة التي تحتوي على نسبة 100% من بقايا الأجر و من خلال قيمة معامل النعومة التي تساوي 3.59 نستنتج أن هذا الرمل موجود في المجال C الذي هو الرمل الذي تميل حبيباته إلى الخشونة .

بالنسبة للعينة الرابعة التي تحتوي على نسبة 50% من رمل الكثبان و 50% من الرمل المعاد من خلال قيمة معامل النعومة التي تساوي 2.49 نستنتج أن هذا الرمل موجود في الحد المجال A الذي هو الرمل المفضل المستعمل في الخرسانة.

بالنسبة للعينة الخامسة التي تحتوي على نسبة 50% من الرمل المعاد و 50% بقايا الأجر من خلال قيمة معامل النعومة التي تساوي 3.47 نستنتج أن هذا الرمل موجود في المجال C الذي هو رمل تميل حبيباته إلى الخشونة .

2.2 الاسمنت

هو رابط مائي مصنع غير عضوي له خاصية التفاعل مع الماء و تكوين عجينة لدنة قادرة عن تصلبها على ربط الرمل و الحصى والحجارة التي تخطط بها و بذلك يتشكل الملاط Mortier و الخرسانة béton المقاومان لتأثير العوامل الطبيعية و الماء يعد الاسمنت من أهم مواد البناء و يرجع تصلبه الى التفاعلات الكيميائية القادرة على تمييه Hydratation سيليكات الكالسيوم و الومنيات و كبريتاته التي يتרכب منها و انواعه كثيرة اشهرها و اكثرها انتشارا "الاسمنت البروتلاندي" (100)

الاسمنت المستعمل في الدراسة: في الدراسة استعملنا اسمنت من نوع CPJ CEM II / B 42.5N متواجد في السوق المحلي مصنع من طرف شركة لافارج والمطابق للمعايير الجزائرية (NA442- (2013)

نتائج التجارب على هذا النوع من الاسمنت بخصوص الكتلة الحجمية الظاهرية و المطلقة معطاة مسبقا في البطاقة التقنية لنوع الاسمنت (131)

الكتلة الحجمية المطلقة : $\rho_{ab} = 3034 \text{ kg/m}^3$

الكتلة الحجمية الظاهرية: $\rho_{ab} = 2120 \text{ kg/m}^3$

و في ما يلي بعض التجارب المجرات

2.2.1 المساحة السطحية للاسمنت surface specifique

هي خاصية فيزيائية تحدد خاصية نعومة الاسمنت فيقدر ما يكون الاسمنت مطجونا اكثر فبقدر ما تكون المساحة النوعية السطحية اكبر و تعتبر النعومة من اهم الخواص التي تؤثر على العناصر التالية :

- نسبة التفاعل الكيميائي
- تكور المقاومة
- كمية الاسمنت الضرورية لتغليف مجمل حبيبات الركام (الرمل, الحصى) لدعم الترابط بين كل الحبيبات

المساحة السطحية للاسمنت المستعمل مقاسه في مخير مطحنة الاسمنت أعطى $3859 \text{ cm}^2/\text{g}$

2.2.2 زمن التصلب :

يتفاعل الاسمنت كيميائيا مع الماء ثم بعد مرور ساعة أو أكثر يبدأ العجين في إظهار شيء من التماسك الأولي نعب عنه بزمان بداية التصلب هذا الوقت المنقضي بين خلط الماء مع الاسمنت و بداية

التصلب يسمى اصطلاحاً زمن التصلب وهو مهم بالنسبة لعملية لتشغيل الخرسانة (خلطها ,تحميلها ,رفعها ,ضخها و هزها) يختلف زمن التصلب حسب نوعية الاسمنت و نعومته وكمية الماء ودرجة الحرارة و لذلك نقوم بتحديدده على عجين قياسي معد حسب نسبة الماء المثالية و في درجة حرارة محددة ب 20 درجة مئوية وباستعمال جهاز فيكات vicat محمول بالإبرة بعد زمن بداية التصلب يتواصل التماسك حتى يصبح العجين عبارة عن كتلة واحدة وهذا ما نسميه نهاية زمن التصلب (3) ويكون زمن التصلب أكثر من 90 دقيقة بالنسبة للاسمنت العادي في درجة حرارة 20 درجة مئوية أما بالنسبة للاسمنت المستعمل في الدراسة فحسب البطاقة التقنية فان :

الزمن الابتدائي للتصلب بالدقائق : 30 ± 150

الزمن النهائي للتصلب بالدقائق : 50 ± 230

2.2.3 الخصائص الكيميائية :

التحليل الكيميائي للاسمنت معطى مسبقاً في البطاقة التقنية لنوع الاسمنت على حسب النسب المئوية المشكلة لهذه المادة النتائج معطاة في الجدول الآتي:

الجدول يبين التحليل الكيميائي للاسمنت

القيمة %	العناصر
0.5 ± 2.5	الكبريتات SO_3
0.5 ± 1.7	اوksيد المغنزيوم MgO
$0.05 - 0.02$	الكلورير $NaCl$
3 ± 60	C_3S
1 ± 7.5	C_3A

2.2.4 مقاومة الضغط :

يتميز الاسمنت بمقاومته للضغط بعد يومين و بعد 7 أيام و 28 يوما من لحظة إعداد الخلطة ويتم ذلك على مواد اختبارية من ملاط نظامي و عينات خرسانية ذات مواصفات خاصة تنص عليها المقاييس الدولية والحكومية وتتبع في ذلك طرائق اختيار فيزيائية و ميكانيكية محددة

مقاومة الضغط بالميجا باسكال حسب البطاقة التقنية للاسمنت

$$- 2 \text{ يوم} \leq 10.0$$

$$- 28 \text{ يوم} \leq 42.5$$

2.2.5 المعامل الهيدروليكي Indice d'hydraulicité :

المعامل الهيدروليكي او معامل فيكات vicat الذي يعرف بالنسبة او الكسر الحامض من مكونات الاسمنت على القاعدي منها

$$I = \text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 / \text{MgO} + \text{CaO} = 0.4 \dots\dots\dots$$

الاسمنت المستخدم $I = 0.44 < 0.5$ اذن الاسمنت محايد (134)

والجدول يلخص بعض الخصائص الميكانيكية و الفيزيائية للاسمنت المستخدم مجراة في المختبر التابع للمصنع :

الخصائص الميكانيكية (Mpa)

الخصائص الفيزيائية

$$R_{c28} = 48.24 \pm 2.89$$

الكتلة الحجمية المطلقة $p_{ab} = 2120 \text{ kg/m}^3$:

$$R_{c7} = 37.61 \pm 2.024$$

الكتلة الحجمية الظاهرية $p_{ab} = 3043 \text{ kg/m}^3$:

$$R_{c2} = 22.27 \pm 0.52$$

المساحة السطحية للنوعية :

$$R_{t28} = 08.48 \pm 0.52$$

بدء التصلب : 128 دقيقة

$$R_{t07} = 07.11 \pm 0.43$$

نعاية التصلب : 184 دقيقة

$$R_{t2} = 04.97 \pm 0.41$$

الجدول الخصائص الميكانيكية و الفيزيائية للاسمنت المستعمل

2.3 الماء

أهمية الماء :

- الماء ضروري لكي يتم التفاعل الكيميائي بين الاسمنت و الماء
- هو ضروري أيضا لكي تمتصه الحبيبات المستعملة في الخرسانة
- يعطي الماء الخليط المؤلف من الركام الخشن و الناعم و الاسمنت درجة مناسبة من الليونة تساعد على التشغيل و التشكيل
- بوجود الماء يمكن خلط مقدار اكبر من الحبيبات بنفس الكمية من الاسمنت
- إن الماء يعطي حجما اكبر للخرسانة يتراوح بين 15-20 %
- يضيع جزء من الماء الموجود في خلطة الخرسانة أثناء عملية التبخر
- إن الماء ضروري لعمليات إيناع الخرسانة أثناء تصلبها

النسبة المائبة للأسمنت: E/C

هي النسبة وزن الماء الحر المخصص للتفاعل (عدا عن الماء الذي تمتصه الحبيبات) الى وزن الاسمنت في الخلطة و لضبط نسبة الناء في الخلطة اهمية بالغة و عليها تتوقف قوة الخلطة و مساميتها و انفصالها و مقدرتها على مقاومة العوامل الجوية من برودة و حرارة و تآكل حيث ان كثرة الماء تضعف الخرسانة و تسبب الانفصال و التميع و المسامية و قلة الدوام و الاهتراء و قلة التماسك و الضعف و التقشر و الانكماش و التشقق (ماني محمد)

1. 3. 2 خواص الماء المستعمل في الخرسانة

1- يكون الماء المستعمل في خلط و معالجة الخرسانة خاليا من المواد الضارة مثل الزيوت و الشحوم و الاملاح و الاحماض و القلويات و المواد العضوية و الفلين و المواد الناعمة سواء كانت هذه المواد ذائبة او معلقة و خلافا من المواد التي يكون لها تأثير عكسي على الخرسانة من حيث قوة الكسر و المتانة

2- يعتبر الماء الصافي الصالح للشرب صالحا لخلط الخرسانة و إيناعها

3- يسمح باستعمال الماء الغير صالح للشرب اذا لم يتوفر الماء الصالح للشرب على ان لا تزيد نسبة الشوائب عن نسب معينة تحددها المواصفات

4- يحظر استعمال الماء الغير صالح للشرب في خلط و إيناع الخرسانة الا بعد ان يثبت مخبريا بأن مقاومة مكعبات الملاط (mortier) الذي خلطه بالماء الغير صالح للشرب تساوي على الاقل

(90%) من مقاومة نظيراتها والتي جرى تحضيرها بأستعمال ماء صالح للشرب وذلك عند عمر (14) يوم و (28) يوم و حسب المواصفات التقنية اللازمة

5- يجرى تصميم الخلطة الخرسانية في المخبر بأستعمال نفس الماء الغير صالح للشرب و الذي سيجرى استخدامه في الخلطات الخرسانية في الموقع (32) الماء المستعمل في الخلطة الخرسانية من حنافية مخبر الجامعة .

2.3.2 التركيبة الكيميائية للماء المستعمل ب (Mg/L) :

الملوحة	Ca++	Mg++	K+	Na+	Cl-	NO3-	SO4--	HCO3-	PH
2799	200	90	29	300	504	15.3	400	85	7.50

2.4 الملدن :قصد التحكم في النسبة E/C و الحصول على خرسانة ذات تشغيلية عالية استعملنا في هذه الدراسة ملدن MEDAFLOW 30(super plastifiant haut réducteur d'eau) سائل من شركة قرانتيكس

التركيز الموصى به حسب البطاقة التقنية للمنتج من 0.2-0.5 % من وزن الاسمنت اي ما يعادل 0.64 الى 1.86 لتر لأجل 100 كغ من الاسمنت

خصائص المنتج :

- الشكل : سائل بني فاتح اللون
- درجة الحموضة : ph من 6 الى 6.5
- الكثافة $1.07 \pm 0.01 \text{ kg/l}$
- نسبة الكلور : اقل من 0.1 g/l

3 صياغة الخرسانة المعاد تدويرها

من اجل الحصول على تركيبة للخرسانة المعاد تدويره نأخذ تركيز من الاسمنت و الرمل كما هو منصوص عليه في الملائم النظامي اي نأخذ مقدار من الاسمنت و ثلاثة مقادير من الرمل اما نسبة

الماء فتحدد بتجربة التشغيلية التي تجرى بجهاز Table a chocs الخاص به من اجل الحصول على ملاط مرن كما هو موصى به حسب المواصفات

3.1 تجربة التشغيلية

قبل تصلب الخرسانة توضع في قوالب عملية الوضع يجب ان تكون سهلة لربح الوقت من ناحية و لتفادي التشوهات الناجمة عن الصب التي يصعب مغالبتها لاحقا و نقول ان الخرسانة اكثر تشغيلية اذا كانت العملية صعبا في الخرسانة اكثر سهولة (33)

لذا تهدف هذه التجربة الى قياس مسافة تمدد الخرسانة او الملاط ثم الاستدلال بهذه المسافة على نوعية الملاط ثم الحكم على التشغيلية ومن ثم تحديد نسبة الماء المناسبة للتشغيلية المقبولة اذ ان الخرسانة طازجة تصنف حسب التشغيلية الى اربعة اصناف : خرسانة صلبة ,خرسانة مرنة ,خرسانة مرنة جدا , خرسانة مائعة (18)وهي موصى به حسب NF EN 12350-5

الجهاز المستعمل ويسمى الجهاز ب Table desecousse كما ذكرنا سابقا كما هو موضح في الشكل حيث يتكون من :


1- طاولة متحركة متكونة من جزئين الجزء العلوي عبارة عن صفيحة حديدية بقياس 300×300مم بوزن 20kg توضع فوقها الخرسانة مثبتة من جهة واحدة بواسطة لولب تسمح لها بالتحرك عموديا حول محور التثبيت و الجزء السفلي عبارة عن قاعدة حديدية صلبة مثبت عليها الجزء العلوي.

2- قمع حديدي سمكه اكبر من 1.5 مم بقياس :

- قطر القاعدة السفلية 250 مم

- قطر القاعدة العلوية 170 مم

- ارتفاع 130 مم



الشكل جهاز قياس التشغيلية Table a chocs

مبدأ التجربة :

تمر التجربة بعدة مراحل منها :

- خلط الخرسانة على حسب التركيبة المقترحة
- توضع الطاولة على مستوى افقي يجب ان تكون الطاولة نظيفة ورطبة ويوضع القمع في المكان المحدد بدائرة على الطاولة - مرحلة 1 في الصورة -
- يملأ القمع على مرتين و يدك 25 مرة في كل مرحلة - مرحلة 2 في الصورة -
- نمسح الطاولة جيدا من بقايا الخرسانة ونقوم بتسوية الخرسانة مع نهاية القمع ننتظر مدة 30 ثانية - مرحلة 3 في الصورة -
- نزع القمع عموديا بحذر - مرحلة 4 في الصورة -
- نقوم برفع الجزء المتحرك في الطاولة بارتفاع 40 مم ونتركها تسقط على القاعدة 15 مرة بتردد 2-5 ثانية لكل ضربة - مرحلة 5 في الصورة -
- نقيس التمدد الكبير d1 ز القطر العمودي عليه d2 - مرحلة 6 في الصورة -
- نقيس التمدد $E = (d1 + d2) / 2$

صنف الخرسانة حسب التشغيلية التمدد E mm L'étalement E mm

$E \leq 340$	خرسانة صلبة
350 – 410	خرسانة مرنة
480 – 420	خرسانة رخوة
550 – 490	خرسانة رخوة جدا
620 – 560	خرسانة مائعة
700 – 630	خرسانة مائعة جدا

الجدول ... صنف الخرسانة بدلالة التمدد

وبعد إجراء التجربة تحصلنا على النتائج التالية :

$E=(D1+D2)/2$	المدن %	E/C	التركيبية
350	3	0.63	100% رمل معاد
400	1	0.6	100% رمل كثبان
355	3	0.7	100% بقايا الأجر
410	0	0.6	50% رمل معاد 50% رمل كثبان
370	3	0.7	50% رمل معاد 50% بقايا الأجر

الجدول ... نتائج تجربة التشغيلية

إذن كل الخرسانة من النوع المرن

وعليه فان تركيبة الخرسانة تؤخذ كما يلي :

المدن %	E/C	الرمل	الاسمنت	التركيبية
---------	-----	-------	---------	-----------

3	0.63	جزء واحد	3 جزء	100% رمل معاد
3	0.7	جزء واحد	3 جزء	100% رمل كثبان
1	0.6	جزء واحد	3 جزء	100 % بقايا الأجر
0	0.6	جزء واحد	3 جزء	50% رمل معاد 50 % رمل كثبان
3	0.7	جزء واحد	3 جزء	50% رمل معاد 50 % بقايا الأجر

الجدول ... تركيبة الخرسانة

5.4 تحضير و شكل العينة

بعد الحصول على الصياغة المثل للخرسانة قمنا بالتحضير لعملية الخلط و الصب للعينات اللازمة لدراساتها حيث كانت بالأبعاد التالية (160 × 40 × 40) ملم اما العجينة فقد تم خلطها باليد و تم تحضير هذا الخليط بالطريقة التالية :

- سكب الرمل في اناء الخلط
- نظيف اليه الاسمنت ونقوم بعملية الخلط جيدا
- اضافة الماء تدريجيا ثم نقوم بالخلط جيدا
- اضافة الملدن مع الاستمرار بالخلط حتى نحصل على خرسانة لدنة بعد اجراء تجربة التشغيلية

المحور III

مختلف سلوك الخرسانة المدروسة


1. المدخل:

تعد الخصائص الميكانيكية للمادة من أهم الخصائص التي تميزها عن الكثير من المواد وعن مثيلاتها من المركبات و بعد تعريف الخرسانة المعاد تدويرها و اعطاء نبذة عن تاريخها خصائصها ومعرفة التركيبة المثلى لهذه المادة المقترحة في الدراسة. ففي هذا الفصل سنتطرق الي الخصائص الميكانيكية للخرسانة المعاد تدويرها وبالتحديد الى مقاومة الضغط ومقاومة الشد في الايام 07 و 14 و 21 و 28 .

2. طرق التجارب؛

1.2 تجربة التحطيم و بالانحناء

تتم تجربة الانحناء على عينات لها مقطع مربع 4×4 سم و طول 16 سم. البعد بين المسندين 10 سم كما يتم تنفيذ هذه العملية بواسطة آلة الانحناء بثلاث نقاط، الآلة مزودة بمسندين أسطوانيين من الأسفل ثابتين تستند عليهما العينة ومسند علوي اسطوانيك ذلكمطبق وسطهما متحرك بواسطة محر ك الآلة يطبق القوة على العينة وتقرأ الحمولة مباشرة من الآلة. هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة EN 196_1 الشكل (1....) وهو عبارة عن شكل تخطيطي لآلة التحطيم بواسطة الانحناء.



الشكل آلية التحطيم بالانحناء

التجربة تجرى بواسطة آلة التحطيم الخاصة بتجربة الانحناء لعينة من الخرسانة المعاد تدويرها او الملائ ذات أبعاد (60×40×40 ملم) قدرة هذه الآلة على التحطيم تصل إلى 10 KN إذ تطبق تقريبا 1.27 KN/min .

مقاومة الانحناء تحسب بالعلاقة التالية :

$$R_t = 150 F_f l / b^3 \dots\dots\dots$$

R_t : مقاومة الانحناء ب (Mpa)

F_f : قوة تحطم العينة عند الانحناء (KN)

L : البعد بين المسنديين ب (mm)

b : جزء العينة الذي يساوي 40mm

L : طول العينة الكلي (50)

2 تجربة التحطيم بواسطة الضغط

هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة 1-196 . EN وتكون بواسطة جهاز الضغط المواد الصلبة و تكون على عينات 60×40×40 mm توضع هذه العينة ما بين صفيحتين معدنيتين صلبتين كما هو موضح في الشكل 2.

التجربة تجري بواسطة آلة


التحطيم من نوع U-test اقدرة

هذه الآلة على الضغط تصل

الى 120KN وبواسطة السرعة

انتقال منتظمة و تقرأ مباشرة قوة

الضغط ب KN و اجهاد الضغط ب MPA



الصورة تجربة التحطيم بالضغط

3—2 تجربة امتصاص الماء الخاصة (العشرية)

تجربة امتصاص الماء بواسطة الخاصية الشعرية تحد مدي قدرة امتصاص الماء من طرف الخرسانة و ذلك بقياس كتلة الماء التي يتم امتصاصها من الخرسانة.

يتم تنفيذ التجربة بناء على توصيات l'AFPC-AFREM على عينات خرسانة الرمل، وهي من اهم مميزات الخرسانة بصفة عامة، التي تدلل على مدي كتامة المادة من عدمها، ونستطيع القول انها تعطي لمحة عن الفراغات والمساحات داخل الجسم الخرساني، حيث ان امتصاص الخرسانة للماء قد يؤدي لحدوث عدد من المشاكل داخل الجسم الخرساني، منها المساعدة على دخول المواد الضارة

خطوات التجربة

- وزن العينات وهي جافة
- توضح على مسندين وتغمر في الماء بقدر mm2 ويبقى الجزء العلوي في الهواء
- يقاس الوزن بعد مرور : 6د، 12د، 30د 1سا، 4سا، 8سا، 24سا، 48سا.

يحسب معامل الامتصاص المتعلق بالوزن والزمن العلاقة:

$$AC\% = [(Msat - Msec) / Msec] \times 100$$

AC: معامل الامتصاص

Msat: كتلة العينة بعد الامتصاص (kg/m²)

Msec: كتلة العينة الجافة Kg

ويحسب معامل الامتصاص المتعلق بالزمن ومساحة العينة بالعلاقة:

$$Ca\% = [(Msat - Msec) / A]$$

Ca: معامل الامتصاص (kg/m²)

Msat: كتلة العينة بعد الامتصاص Kg


Msec: كتلة العينة الجافة Kg

A: مساحة سطح العينة (m²)

4-2 تجربة الانكماش :

تتم تجربة الانكماش على عينات لها مقطع مربع 4*4 cm الطول 16cm مزودة في سطوحها العلوية و السفلى بصمولتين توضع عليهما كريتان حديديتان وتدخل العينة هي على هذا الحال الى جهاز رقمي يقيس الطول مباشرة اعتبارا من طول ابتداء يضبط عليه, هذا الجهاز من النوع Retrocontrole كما هو موضح في الشكل يمثل شكل تخطيطيا لجهاز قياس الانكماش

هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة NF P 15-433 (149)




الشكل يوضح آلة الانكماش

ملاحظة:

عدد العينات المختارة للقيام بكل تجربة كان 3 عينات

الجدول نتائج تجربة الامتصاص للعينات

العينة	الوزن	الوزن بالغرام بعد الغمر في الماء عند :							
الاول	6د	12د	30د	60د	240د	480د	1440د	2880د	
ي									
100%	537	537.4	538	538.4	538.7	539	539.4	540.7	رمل معاد
100%	543	544	544.2	544.3	544.7	545	545.4	545.7	رمل
									كثبان
100%	480	481	481.1	481.4	481.9	482	482.3	483	بقايا
									الاجر
50%	512	512.5	513	513.2	513.7	513.9	514	514.2	رمل معاد
50%									بقايا
									الاجر
50%	529	529.4	529.7	530	530.2	530.5	530.9	531.2	رمل
معاد 50									معاد 50
%									%
									رمل
									كثبان



المنحنى .. نتائج تجربة الامتصاص للعينات

حساب معامل الامتصاص المتعلق بالزمن و الزمن لكل عينة

الجدول.... معامل امتصاص المتعلق بالوزن و الزمن

العينة	Msat	Msec	AC%
100% رمل معاد	540.7	537	0.67
100% رمل كثبان	545.7	543	0.49
100% بقايا الاجر	483	480	0.62
50% رمل معاد	514.9	512	0.56
50% رمل معاد	531.7	529	0.50
50% رمل معاد			
بقايا الاجر			
كثبان			

معامل الامتصاص المتعلق الزمن و مساحة العينة

العينة	Msec(g)	مساحة المقطع (m2)	Ca(g/m2)
100% رمل معاد	540.7	0.0016	2.31
100% رمل كثبان	545.7	0.0016	1.68
100% بقايا الاجر	483	0.0016	1.88
50% رمل معاد 50% بقايا الاجر	514.9	0.0016	1.81
50% رمل معاد 50% رمل كثبان	531.7	0.0016	1.68

مناقشة نتائج تجربة الامتصاص :

نسبة الامتصاص كانت اكبر بنسبة 18% لعينات الرمل المعاد تدويره مقارنة برمل الكثبان و بقايا الاجر حيث ان الكمية الممتصة للعينة 100% رمل معاد كانت 3.7 وللعينة 100% رمل الكثبان كانت 2.7 لاحتواء رمل المعاد تدويره على نسبة اكبر من الدقائق حيث يقل حجم شعيرات الامتصاص وبالتالي زيادة الضغط مما أدى الى زيادة الامتصاص .

تزيد نسبة الامتصاص بالقيم الموضحة في الجدول .. بزيادة نسبة الرمل المعاد تدويره في العينات وهذا راجع الى تزايد نسبة دقائق الرمل التي تؤدي الى تقليص حجم شعيرات الامتصاص وبالتالي يزداد نسبة امتصاص الماء بنسب متفاوتة مقارنة بعينات رمل الكثبان وبقايا الاجر.

4 نتائج مقاومة الضغط البسيط للعينات:


ملاحظة: كان من المفترض اخذ النتائج عند العمر 60 يوما عوض عن العمر 28 يوما لآكن نظرا ضيق الوقت اوقفنا لتجربة عند 28 يوما

الجدول 8 الجدول نتائج مقاومة الضغط البسيط للعينات عند العمر 7 و14 و21 و28 يوم

العينات	الإجهاد عند 7 أيام	الإجهاد عند 14 يوم	الإجهاد عند 21 يوم	الإجهاد عند 28 يوم
100% رمل معاد	28.8	30.1	31.2	35.4
100% رمل كثبان	22.9	23.7	25.3	30.5
100% بقايا الاجر	25.1	32.9	40.3	50.6
50% رمل معاد 50% بقايا الاجر	18.1	30.4	39.8	47.2
50% رمل معاد 50% رمل كثبان	21.9	32.8	41.5	55.6

نلاحظ ان العينات المنجزة برمل المعاد كانت مقاومتها للضغط أكبر من العينات المنجزة بالرمال
.....

لاحظنا ان قيم مقاومة الضغط للعينات المنجزة بنسب مختلفة من الرمل زائد الرمل تزداد
وتنقص مقارنة بالعينات المنجزة برمل...



4 مناقشة نتائج تجربة الضغط:

مقاومة الضغط للعينة... عند العمر... كانت ومقاومة الضغط للعينة... عند العمر... كانت
 ويفسر ذلك ان الرمل..... يحتوي على العناصر الدقيقة بنسبة اكبر منها في الرمل
 وان هاته الاخيرة ملأت الفراغات الموجودة مما زاد في الكتامة وبالتالي زادت مقاومة الضغط.

عند زيادة رمل... للرمل..... زادت مقاومة الضغط بالنسب الموضحة في الجدول (9) وكانت
 القيمة المثلي في العينة حيث كانت اكبر قيمة لمقاومة الضغط.

الجدول 9نسبة تزايد قوة الضغط للعينات

العينة نسبة زيادة الضغط

100% رمل معاد

100% رمل كثبان

100% بقايا الاجر

50% رمل معاد 50% بقايا الاجر

50% رمل معاد 50% رمل كثبان


ان الزيادة في مقاومة الضغط للعينات راجع الى زيادة نسبة العناصر الدقيقة التي تحتوي عليها رمل المعاد تدويره مما ادى الى زيادة كتامة الخرسانة وتماسكها وبالتالي زيادة مقاومة الضغط.

التناقص في مقاومة العينات للضغط التي بها نسبة رمل أكبر من يفسر ان الزيادة في العناصر الدقيقة عن الحد اللازم يسبب ظاهرة الانكماش حيث ان كمية الماء تكون غير كافية ولا تصل الى سطح كل الحبيبات مما يتسبب في حدوث تشققات وبالتالي نقصان المقاومة للضغط.

5 نتائج مقاومة الشد للعينات

الجدول 10 نتائج مقاومة الشد للعينات

العينة	الإجهاد عند 7	الإجهاد عند 14	الإجهاد عند 21	الإجهاد عند 28
يوم	يوم	يوم	يوم	يوم
100% رمل معاد	5.49	5.6	5.7	7.67
100% رمل كثبان	4.10	4.13	4.15	4.90
100% بقايا الاجر	5.82	6.3	6.9	7.12
50% رمل معاد 50% بقايا الاجر	3.51	3.62	3.89	4.55
50% رمل معاد 50% رمل كثبان	3.75	3.84	3.95	6.68



5_1 مناقشة نتائج تجربة الشد:

مقاومة الشد للعينة SR عند العمر 28 كانت ومقاومة الشد العينة عند العمر ... يوما كانت ويفسر ذلك ان رمل يحتوي على العناصر الدقيقة بنسبة اكبر منها في الرمل وان هاته الاخيرة ملأت الفراغات الموجودة مما زاد في الكتامة وبالتالي زادت مقاومة الشد.

عند زيادة رمل رمل زادت مقاومة الشد بالنسب الموضحة في الجدول 10 وكانت القيمة المثلي في العينة حيث كانت أكبر قيمة لمقاومة الشد

ان زيادة في مقاومة الشد العينات راجع الى نسبة العناصر الدقيقة التي تحتوي على عليها الرمل ... مما أدى الى زيادة كتامة الخرسانة وتماسكها وبالتالي زيادة مقاومة الشد.

التناقص في مقاومة العينات للشد التي بها نسبة رمل أكبر من يفسر ان الزيادة في العناصر الدقيقة عن الحد اللازم يسبب ظاهرة الانكماش حيث ان كمية الماء تكون غير كافية و لاتصل الى سطح كل الحبيبات مما يتسبب في حدوث تشققات وبالتالي نقصان المقاومة للشد.

الخلاصة:

نستنتج من هذا الدراسة ما يلي :

إضافة رمل ... الى رملالخاص بالبناء لمنطقة بإمكانه تحسين مقاومة الضغط والشد الخرسانة الرمل ما بين..... عمر الخرسانة وكانت قيمة الصوي لمقاومة الضغط والشد عند اضافة ... من رمل ..وبدات هذه القيمة بالتناقص تدريجيا حسب السب المضافة

*إضافة رمل الى رمل المستعمل في البناء بنسبة بإمكانه تحسين مقاومة الضغط الشد لخرسانة الرمل خلال... عمر الخرسانة وكانت القيمة الصوي لمقاومة الضغط والشد عند اضافة ... من الرمل ... وبدات هذي القيمة بالتناقص تدريجيا حسب النسب المضافة.

*اضافة الرمل ...الى الرمل قل من نسبة امتصاص الماء حسب النسب المضافة وبالتالي تحسين ديمومة الخرسانة.

قائمة المراجع

المراجع :

1. محمد رياض سليم <https://www.nachi.org/history-of-concrete.htm> الخرسانة وتاريخها.
2. presse de l'ecole nationale des ponts et chaussées. Béton de sable Caractéristiques et pratiques d'utilisation. 1994.
3. A, CHAOUCH. Etude des caractéristiques du béton de sable de dunes theses de magister. Algerie : ENTP, 1993.
4. A., HACHANA. Etude de béton a base des agregats de démolition "Memoire de magister . s.l. : Universite de Biskara, 2007.
5. ENTATA A . Etide exprimentale d'un béton avec le sable de dune "Mimoire de magister : " Univ de Ouregla , 2006
6. A., LOGBI. Effet de l'incorporation des ajouts minéraux sur les propriétés physico mecaniques du béton "these de magister". ALGERIE : ENP, 1999.
7. G., LAYACHI. Influence du rapport E/C et du mode de cure sur les propriétés physico-mécaniques et de transfert d'humidité des mortiers de ciments durcis "memoire de magister". Algerie : Univ amar telidji laghouat, 2006.
8. A., BOUHNK. Contribution a la valorisation de sable de dune dans la formulation du béton destiné aux ouvrages en milieux sahariens "memoire de magister" . s.l. : université de biskra , 2007.
9. chaussées, Presse de l'ecole national des pots et. Béton de sable ,caractéristiques et pratiques d'utilisation. France : s.n., 1994.
10. محمد ماني المساهمة في تحسين خصائص خرسانة الرمل بواسطة التحليل الحبيبي و التعزيز بالالياف (مذكرة ماجستير). الجزائر : فرع الري و الهندسة المدنية تخصص هندسة المواد-جامعة ورقلة-2010.
11. A., BARAKAT. Ouregla, Valorisation des dechets de brique dans la realisation des ouvrages de béton " memoire de magister"univ de. Algerie : s.n., 2004.
12. المؤسسة العربية للتعليم الفني و التدبير المهني. خواص واختبارات المواد. المملكة العربية السعودية : 17. نادي الهندسة المدنية. 2009. <http://www.civilengclub.com/vb/t637.htm>.
13. Z., BENGOUCHA F. Amélioration des propriétés de mortier a base de sable de dune avec ajout(sable granulé de haut fourneaux) "memoire de fin d'etude d'ingéniorat". Algérie : ENTP, 2005..
14. chaussées, Presse de l'ecole national des pots et. Béton de sable ,caractéristiques et pratiques d'utilisation. France : s.n., 1994.
15. بله نبيل. المعالجة الحرارية لخرسانة الرمل. وهران. جتمعة محمد بوضياف وهران. 2005.
16. جريدة اخر ساعة الجزائرية. مكان غير معروف : جريدة اخر ساعة الجزائرية. في عددها الصادر يوم 2010/1/27.
17. Afnor, Normes. Essais physico-mécaniques sur les bétons et mortiers. 1981-1997.
18. Centre, CTC. Correction des sables par analyse granulometrique. Algérie : s.n., 2006.
19. CHERAIT A, NAFA Z. Eléments de materiaux de construction et essais. s.l. : Collection le livre de genie civil OPU, 2007.

20. المهندس محمد. زكريا مشاعيل "اجازة في الهندسة الميكانيكية" المهندس اياد عبود, تحت اشراف, الدكتور مازن عزيزي جامعة حلب كلية الهندسة الميكانيكية علم المواد الهندسية 2012.
21. البطاقة التقنية للاسمنت, المسيلة.
22. المدينة للعلون . مركز <http://www.mmsec.com/ml-eng/concret2.htm> عماد محمد حمادة. الهندسية.
23. DUPAIN R, LANCHON R, ST-ARROMAN J-C. Granulats sols ciments et bétons(caractérisation des matériaux de génie civil par les essais de laboratoire). Paris : Edition castteilla-25, 1995..
24. TEBERMACINE N, MELKMI S. Etude comparative entre un beton de sable a base d'un sable roulé et un béton a base de sable de dune de la region de biskara "memoire de fin d'etude d'ingeniorat". Algerie : univ de biskara, 1996.