



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي
كلية التكنولوجيا



قسم الري والهندسة المدنية
مذكرة تخرج
لنييل شهادة الماستر في الهندسة المدنية
تخصص : مواد الهندسة المدنية

تحت عنوان:

تأثير دمج رمل الكثبان المسحوقة على خصائص الملاط

تحت اشراف الدكتور:

العقبي عبد العزيز

من اعداد الطلبة


✓ نصري أيوب

✓ بورقعة طارق

✓ عطالله السعيد

لجنة المناقشة		
رئيسا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	د/ ماني محمد
ممتحنا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	د/ جديد طارق

الموسم الجامعي: 2020-2021



الاهداء

اهدي عملي الى النور الذي انار دربي

والسراج الذي لا ينطفئ نوره ابدا

والذي بذل جهد السنين من اجل ان اعطني سلاالم النجاح

والدي العزيز " رحمة الله عليه "

والى من اخص الله الجنة تحت قدميها وغمرتني بالحب والحنان

واشعرتني بالسعادة والامان هي حياتي وكل عمري

والدتي العزيزة.

نصري أيوب

الاهداء

أحمد الله مخرج النور بعد الظلام

أحمده ربي رزقني حسن المسير كلمات شكر وامتنان

لمن كانوا لنا مثل الشموع في الليالي المظلمات

أهدي تخرجي لوالدي العزيز الذي سار معي في كل درب وكل طريق لأصعد به
الى طريق النجاح

فألف شكر وتحية شكرا أمي الحبيبة صاحبة البيت الدافئ والعين الساهرة والقلب
الحنون

شكرا أخي الغالي يا من زرعت لدي روح المثابرة والاجتهاد

لأصل الى ما أصبو إليه.

بورقة طارق

الاهداء

اهدي تخرجي الي من سهرت وتعبت

وبذلت الغالي والنفيس من اجلي وهي

والدتي العزيزة

حفظها الله والشكر الموصول الي اساتذتي

من مرحله الابتدائية الي مرحله التخرج وجميع اصدقائي

وكل شخص وقف الي جانبي وساعدني.

عطالله السعيد

شكر و تقدير

نحمد الله عزو جل الذي وفقنا في إتمام هذا البحث العلمي، والذي ألهمنا الصحة والعافية والعزيمة.

كل الشكر والتقدير لوالدينا الأعرء الذين ضحوا كثيراً من أجل النجاح.
نشكر السيد / العقبى عبد العزيز المشرف علينا ليس من باب المجاملة فحسب، بل على مشورته وإرشاداته الثمينة التي جعلت من الممكن تنفيذ هذا العمل.

كما نشكر أعضاء لجنة التحكيم على منحنا شرف قراءة أعمالنا وتزويدنا بمراجعاتهم المفيدة.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتنا وزملائنا من قسم الهندسة.

ملخص

الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو محاولة استغلال رمال الكثبان المتواجدة بكثرة والغير مئمن، والى دمجها في تركيبة الملاط، حيث قمنا بطحن رمال الكثبان بدقة عالية و لتكون في نفس نعومة الاسمنت او اكثر ، و جعلها اضافة معدنية، ثم باستخدام ثلاث تركيبات (10-15 - 20 %) كبديل لوزن الاسمنت، و استخدمنا وسيلة الحفظ (ماء الحنفية) من اجل دراسة تأثير هاته الاضافة على المقاومة الميكانيكية .

اوضحت الدراسة ان دمج رمال الكثبان المسحوقة في منطقة وادي سوف له تأثير مفيد على القوة الميكانيكية، لقد وجدنا ان رمال الكثبان المسحوقة يمكن ان تكون بديلا جيدا كإضافة معدنية في صناعة الاسمنت .

الكلمات المفتاحية : كثبان الرملية المسحوقة ، اضافات معدنية ، ملاط ، قوة ميكانيكية .

Résumé

L'objectif principal de cette étude est d'essayer d'exploiter le sable dunaire abondant et non octogonal, et de l'incorporer dans la composition du mortier, où nous broyons le sable dunaire avec une grande précision et d'être de la même finesse que le ciment ou plus , et en faire un ajout minéral, puis en utilisant trois combinaisons (10-15). – 20%) comme alternative au poids de ciment, et nous avons utilisé la méthode de conservation (eau du robinet) afin d'étudier l'effet de cet ajout sur la résistance mécanique.

L'étude a montré que l'incorporation de sable de dunes concassé dans l'oued aura un effet bénéfique sur la résistance mécanique. Nous avons constaté que le sable de dunes concassé peut être une bonne alternative comme additif minéral dans l'industrie du ciment.

Mots clés : dunes de sable concassées, additifs minéraux, mortier, résistance mécanique.

Summary

The main objective of this study is to try to exploit the abundant and non-octagonal dune sand, and to incorporate it into the mortar composition, where we grind the dune sand with high precision and to be of the same fineness as the cement or more, and make it a mineral addition, then using three combinations (10-15). – 20%) as an alternative to the weight of cement, and we used the preservation method (tap water) in order to study the effect of this addition on the mechanical resistance.

The study showed that the incorporation of crushed dune sand in the Wadi will have a beneficial effect on the mechanical strength. We found that the crushed dune sand can be a good alternative as a mineral additive in the cement industry.

Key words: crushed sand dunes, mineral additives, mortar, mechanical strength



الفهرس

الصفحة	المحتويات
	الاهداء
	شكر وتقدير
	ملخص
ب	الفهارس
1	المقدمة العامة
الفصل الأول: البحث المكتبي	
03	أولاً: الاسمنت
03	1-/- عموميات
03	2-/- تعريف الاسمنت
03	3-/- صناعة الاسمنت
03	3-1/الصناعة العالمية
03	3-2/الصناعة الوطنية
05	4-/- الترميز
06	5-/- تجارب على الإسمنت
06	5-1/- قياس نعومة الإسمنت
06	5-2/- تعيين زمن الشك الابتدائي للإسمنت
07	5-3/- تعيين زمن الشك النهائي للإسمنت
07	5-4/- اختبار مقاومة الإسمنت للشد
07	5-5/- اختبار مقاومة الإسمنت للضغط
08	6-/- تصنيف الاسمنت حسب مقاومة الضغط
09	7-/- خصائص الاسمنت

09	7-1- خصائص الاسمنت
09	7-1-1/ حجم الحبيبات
09	7-1-2/ القوة
09	7-1-3/ حرارة التفاعل
10	ثانيا: الملاط
10	1- تعريف الملاط
10	2- انواع الملاط
10	2-1/ ملاط الاسمنت البورتلاندي
11	2-2/ ملاط البوزولان
11	2-3/ الملاط الاسمنتي البوليميري
11	2-4/ الملاط المضاد للحرائق
11	3- الاضافات المعدنية
11	3-1- عموميات
12	3-2- الإضافات
12	3-3- أنواع الإضافات المعدنية المختلفة
14	3-4- استخدام الإضافات في الجزائر
15	4- الكثبان الرملية
15	4-1- تعريف الكثبان الرملية
15	4-2- أسباب استغلال الكثبان الرملية
15	4-3- أشكال مختلفة من الكثبان الرمي
16	4-4- الرمال الاصطناعية
17	4-5- استخدامات الرمال الطبيعية أو الاصطناعية
الفصل الثاني: خصائص المواد المستخدمة والاختبارات المطبقة عليه	
19	1- مقدمة

19	2- خصائص المواد المستخدمة
19	3- الاسمنت Le Ciment
20	4- الكتلة الحجمية الظاهرية
20	5- الكتلة الحجمية المطلقة: EN1097-7
21	6- رمال البناء
22	7- تجارب على الرمل
22	7-1- المكافئ الرمي (NF P18 598)Equivalent de Sable
24	8- الكتلة الحجمية المطلقة Masse Volumique absolue
25	9- الكتلة الحجمية الظاهرية (NF P94-064)Masse Volumique apparente
27	10- التحليل الحبيبي بالغربة (NF P18-560)Analyse granulométrique
27	11- معامل النعومة (NF P18-540)Module de finesse
28	12- تجربة المحتوى الدقيق (NF EN 933-1) Teneur en fines
28	13- نتائج الاختبار لعينة الرمل
29	14- مسحوق الكثبان الرملية
30	15- تركيبات الملاط : [NF IN 196-1]
30	15-1- مكونات الملاط العادي
31	15-2- التجارب التي تستعمل على الملاط
31	15-3- تحضير خلطة الملاط
32	15-4- الاختبارات التي تطبق على عينات الملاط
33	16- التشغيلية: NF P 18-452
33	16-1- تجربة التشغيلية [NBN EN 1015-3]
33	16-2- وصف الجهاز

34	17/- حفظ العينات في الماء
34	18/- التجارب على عينات الملاط : [NF EN 196-1]
39	19/- تصنيف الخرسانة حسب سرعة الصوت
39	19-1/- تجربة معامل امتصاص الماء : [NBN EN 1015-10]
الفصل الثالث: النتائج و الاستنتاجات	
42	أولاً: مقدمة
42	ثانياً: اختصارات
42	ثالثاً: خصائص الملاط
42	3-1/- تجربة التشغيلية
43	3-2/- تحليل وتفسير النتائج
44	رابعاً: الكتلة الحجمية للملاط
45	4-1/ تحليل نتائج الكتلة الحجمية:
45	4-2/- تجربة امتصاص الماء عن طريق الغمر الكلي (Aw):
46	4-3/- التحليل وتفسير النتائج
46	خامساً: نتائج الاختبارات الميكانيكية
46	5-1/- مقاومة الانحناء
47	5-2/- تحليل نتائج مقاومة الانحناء
47	5-3/- تحليل النتائج
49	سادساً: مقاومة الضغط
49	6-1/- مناقشة نتائج مقاومة الضغط
49	6-2/- نتائج الموجات فوق الصوتية
50	6-3/- تحليل ومناقشة نتائج الموجات فوق الصوتية:
50	6-4/- الاستنتاج
52	الخاتمة العامة

55	قائمة المصادر و المراجع
----	-------------------------

فهرس الأشكال

الصفحة	
الفصل الأول: البحث المكتبي	
05	الشكل 01: رموز تدل على نوع المنتج
06	الشكل 02 : قياس النعومة
06	الشكل 03 : جهاز فيكا
07	الشكل 04 : جهاز الشد لعينات الإسمنت
08	الشكل 05 : جهاز مقاومة الضغط
10	الشكل 06 : يوضح خلطة الملاط
16	الشكل 07: يوضح الكثبان الرملية
16	الشكل 08 : رمال وادي سوف
الفصل الثاني: خصائص المواد المستخدمة والاختبارات المطبقة عليه	
19	الشكل 09 : كيس الإسمنت المستخدم
21	الشكل 10: الكتلة الحجمية المطلقة للإسمنت
22	الشكل 11: محجر جامعة (الرمال الصفراء)
22	الشكل 12: موقع محاجر الرمال الوادي
25	الشكل 13: خطوات عمل تجربة المكافئ الرملي
25	الشكل 14: طريقة إجراء تجربة الكتلة الحجمية المطلقة
25	الشكل 15: صور خطوات تجربة الكتلة الحجمية المطلقة
26	الشكل 16: خطوات تجربة الكتلة الحجمية الظاهرية
29	الشكل 17: الكثبان الرملية التي جمعت بالقرب من سوق بيع الخض (اقمار)
29	الشكل 18: جمع الكثبان الرملية/ رمال الواد.
29	الشكل 19 : يوضح جهاز ديفال الصغير

30	الشكل 20: توضيح المرحلة التحضيرية لرمال الكثبان الرملية المسحوقة
32	الشكل 21: تحضير خلطة الملاط
33	الشكل 22: طــــاولة الاهتزاز
34	الشكل 23: بعد الإزالة وضع العينات وحفظها في المياه
35	الشكل 24 : يوضح جهاز التحطيم بالانحناء
35	الشكل 25: جهاز التحطيم الخاصة تجربة الانحناء وطريقة وضع العينة
36	الشكل 26 : يوضح آلية التحطيم بالضغط
37	الشكل 27 : آلة التحطيم الخاصة بتجربة الضغط
38	الشكل 28 : قياس الموجات فوق الصوتية
38	الشكل 29 : جهاز قياس الموجات فوق الصوتية
الفصل الثالث: النتائج و الاستنتاجات	
43	الشكل 30: يوضح تغيرات نسبة التشغيلية للملاط
44	الشكل 31: التغير في الكتلة الحجمية حسب التركيبة صياغة الملاط
47	الشكل 32: نتائج مقاومة الانحناء، حسب تركيبات ملاط
48	الشكل 33: نتائج مقاومة الضغط حسب تركيبات الملاط

فهرس الجداول

الصفحة	
الفصل الأول: الجانب النظري	
8	الجدول 1 : تصنيف الاسمنت حسب مقاومة الانضغاط
12	الجدول 2: يمثل تصنيف الإضافات حسب الاستجابة.
14	الجدول 3 : يمثل التركيبات الكيميائية لخبث الافران
15	الجدول 04 : يمثل استخدام الإضافات في الجزائر
الفصل الثاني: خصائص المواد المستخدمة والاختبارات المطبقة عليه	
28	الجدول 05: النتائج الاختبارات
32	الجدول 06 : يوضح الكميات المطلوبة في تحضير عينات الاختبار

34	الجدول 07 : تصنيف الملاط حسب طاولة الاهتزاز
39	الجدول 08 : تصنيف الخرسانة حسب سرعة الصوت
الفصل الثالث: النتائج و الاستنتاجات	
42	الجدول 09: يوضح تشغيلية و نوع التركيبات المختلفة للملاط
44	الجدول 10: يوضح نتائج تطور الكتلة الحجمية للملاط وفقا لتركيبات مختلفة خلال 28 يوم
45	الجدول 11: انخفاض الكتلة الحجمية (%)، من المشبعة إلى الجافة
46	الجدول 12: نتائج امتصاص الماء حسب تركيبات الملاط
46	الجدول 13 : نتائج مقاومة الانحناء حسب تركيبات مختلفة.
48	الجدول 14: يوضح لنتائج مقاومة الضغط لمختلف التركيبات
49	الجدول 15: يوضح النتائج بالموجات فوق الصوتية.

المقدمة العامة

المقدمة العامة:

إن استغلال الإضافات المعدنية، سواء في إنتاج الإسمنت البورتلاندي، أو إضافات خلال مرحلة البناء، يزيد في نسبة تغطية سوق الإسمنت الوطني، ومن ناحية أخرى مكن اقتصادياً من خفض تكلفة الصناعة، فإن دمج الإضافات في عملية تصنيع الإسمنت يسمح بتخفيض السعر بشكل كبير، وهو عامل مهم للغاية في سوق الإسمنت. أن استخدام الإضافات مثل الإضافات المعدنية له فائدة كبيرة لهذا السبب الاقتصادي.

من ناحية أخرى، فإن نتائج دمج الإضافات بنسب مئوية متعددة، اوضحت زيادة في المقاومة الكيميائية للإسمنت و تساهم في تحسين الأداء الميكانيكي والكيميائي للخرسانة والملاط.

تقدم الإضافات المعدنية مثل رمل الكثبان حلاً جيداً لتحقيق هذا الهدف.

✓ الهدف من العمل :

الهدف من عملنا هو دراسة تجريبية لتأثيرات الإضافات المعدنية بتركيبات متغيرة على الخصائص الميكانيكية للملاط .

- و قد قسمنا عملنا هذا الى ثلاث فصول و استنتاج عام :

✓ الفصل الاول : مخصص في البحث المكتبي و الذي يتضمن على الاسمنت بشكل عام

، و بشكل استثنائي عن الملاط و الاضافات و دورها في تركيبية الملاط .


✓ الفصل الثاني : عرض التجارب عن المواد المستخدمة في تركيب الملاط و كذلك

طرق اجراء الاختبارات و الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية لهذه المواد.

✓ الفصل الثالث : يحتوي على نتائج الاختبارات المجرات على التركيبات المختلفة للملاط

، و كذلك تحليل و تفسير النتائج .

✓ الاستنتاج العام : و ينتهي هذا العمل بخاتمة عامة لجميع الاعمال المطبقة .



الفصل الأول:
البحث المكتبي

أولاً: الإسمنت

1- عموميات :

أهم استخدام للإسمنت هو الملاط و الخرسانة حيث يربط المواد الاصطناعية او الطبيعية لتشكيل مواد بناء قوية مقاومة لتأثيرات البيئية العادية .يجب عدم الخلط بين الخرسانة و الإسمنت، فالإسمنت يشير الى المسحوق الجاف المستخدم في ربط المواد الكلية للخرسانة . [1]

2- تعريف الإسمنت :

الإسمنت هو تلك المادة الرابطة المعدنية الناعمة على هيئة مسحوق لونه رمادي أو رمادي مائل الى الخضرة مصدره الصخور له خواص تماسكيه و تلاحقيه بتفاعله مع الماء يجعله قادرا على ربط مكونات الخرسانة بعضها ببعض وتماسكها سواء كان في الهواء أو تحت الماء إذا فالإسمنت مادة أساسية في عملية البناء عند خلطه بالماء والرمل والحصى يشكل لنا ما يسمى بالخرسانة التي تعتبر واحدة من مواد البناء الأكثر استخداما في كافة أنحاء العالم. [1]

3- صناعة الإسمنت:

إن الإسمنت المستخدم حاليا هو الإسمنت البورتلاندي بصوره المتعددة لذلك يجب معرفة طرق صناعته وإنتاجه والتعرف على المواد الخام المستخدمة في إنتاجه والمحتوية على الكالسيوم والسيليكا بنسب معينة نظرا لأن سيليكات الكالسيوم هي المكون الأساسي للإسمنت البورتلاندي لذلك فإن المواد الخام المستخدمة في إنتاج الإسمنت والغنية بالكالسيوم هي الحجر الجيري بنسبة 80 % أما الطين نسبته 20 % فهو المصدر الرئيسي للسيليكا المطلوبة في صناعة الإسمنت واللازمة لإنتاج سيليكات الكالسيوم ويحتوي الطين أيضا على بعض أكاسيد الحديد (Fe_2O_3) وأكسيد الألومنيوم (Al_2O_3)

والقلويات والتي تساعد على تكون سيليكات الكالسيوم عند درجات حرارة منخفضة نسبيا ولأنه يلزم دقة في تجانس المواد الخام في الخليط المطلوب لإنتاج الإسمنت قبل معالجتها الحرارية، ولدقة تكوين المركبات المطلوبة في كلنكر الاسمنت يتم تحديد النسب المطلوبة عن طريق التحاليل الكيميائية للمواد لمعرفة عناصر مركبها الكيميائي للوصول إلى المنتج المطلوب من الإسمنت، يتم ذلك بالخطوات الآتية التي تلخص طريقة تصنيع الإسمنت البورتلاندي . [1]

3-1/الصناعة العالمية :

تنمو صناعة الإسمنت العالمية من حيث الإنتاج وحجم الاستهلاك. ومن المتوقع أن يصل حجم الاستهلاك العالمي للإسمنت إلى 4.42 مليار طن في عام 2021، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.96٪، على مدى الفترة 2018-2021. الزيادة السريعة في نشاط البناء تحفز بشكل كبير الطلب على الإسمنت. يتزايد الطلب في السوق على أسمنت صناعة الهندسة المدنية، بسبب زيادة الاستثمار الحكومي في قطاعي الإسكان والأشغال العامة. وهذا يسمح لمصنعي الإسمنت بإنتاج الإسمنت على نطاق واسع وبالتالي زيادة حجم الاستهلاك.

أكبر سوق إقليمية هي الصين، سواء في الإنتاج أو الاستهلاك، وذلك بسبب النمو السريع لقطاع البناء، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تنمو آسيا الناشئة (بما في ذلك الهند وإندونيسيا) والشرق الأوسط وأفريقيا (بما في ذلك الجزائر) نموا كبيرا خلال السنوات القليلة القادمة. [1]


3-2/الصناعة الوطنية :

في الجزائر، أنتجت مصانع الإسمنت العامة والخاصة حوالي 25 مليون طن من الاسمنت في عام 2017، وفقا للإحصاءات الاقتصادية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم. وقد زاد هذا الإنتاج من 20 مليون طن إلى 25 مليون طن في 2015

و 2017 بفضل استلام العديد من مشاريع الإرشاد أو مصانع الإسمنت الجديدة [2] وبحلول عام 2020، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 40.6 مليون طن مع 20 مليون طن للهيئة، و 11.1 مليون طن لشركة لافارج هولسيم الجزائر، بالإضافة إلى 9.5 مليون طن للمشغلين من القطاع الخاص. وسيكون هناك فائض قدره 1 مليون طن في السنة من الإسمنت بحلول عام 2020. وتتوخى المرحلة الأولى تصدير 50 ألف طن من الإسمنت الجزائري في الربع الأول من عام 2018 إلى دول غرب أفريقيا، و 45 ألف طن إلى أوروبا. [2]

4- الترميز :

والمقصود بالترميز هي تلك التسميات الموجودة على أكياس الاسمنت لمختلف الشركات الوطنية والعالمية. وكذلك رموز تدل على نوع المنتج وتصنيفه ونسبته محتوياته ودرجة مقاومته ... إلخ..



الشكل 01: رموز تدل على نوع المنتج

5- تجارب على الإسمنت :

يعتبر الاسمنت من أهم عناصر الخلطة الخرسانية له خاصية التفاعل مع الماء.

سنقوم بعرض بعض التجارب على الإسمنت:

5-1- قياس نعومة الإسمنت :

ان الهدف من التجربة هو قياس معامل النعومة بجهاز بلاين . [3]



جهاز بلاين بطريقة آلية



جهاز بلاين بطريقة تقليدية

الشكل 02 : قياس النعومة

5-2- تعيين زمن الشك الابتدائي للإسمنت :

في هذه التجربة نقول بقياس زمن الشك الابتدائي للإسمنت عن طريق جهاز فيكا،

وهو الزمن الذي يبدأ فيه الاسمنت بالتصلب، و هذا الزمن مقدر ب 45 دقيقة . [3]



الشكل 03 : جهاز فيكا

5-3- تعيين زمن الشك النهائي للإسمنت :

وهي الفترة التي تمر بين لحظة إضافة الماء إلى الإسمنت الجاف واللحظة التي تترك الإبرة أثرا بعجينة الإسمنت بينما لا يظهر الأثر الدائري للجزء المثبت حول الإبرة.

5-4- اختبار مقاومة الإسمنت للشد :


إن الغرض من هذا الاختبار تعيين مقاومة الشد للإسمنت وذلك بوضع العينة في الجهاز لقياس مقاومة الشد، ويجرى هذا الاختبار للمقارنة بين أنواع الإسمنت المختلفة بحيث كلما كانت مقاومة الشد أكبر كلما كان الإسمنت أكثر جودة. [3]



الشكل 04 : جهاز الشد لعينات الإسمنت

5-5- اختبار مقاومة الإسمنت للضغط :

إن الغرض من هذا الاختبار تعيين مقاومة الاسمنتية للضغط والتي تعتبر أهم الخصائص الإسمنت وذلك بتعريض عينة من مونة لقوى الضغط بجهاز الضغط، و كذلك يتم تحديد مقاومة الإسمنت للضغط للمقارنة بين أنواع الإسمنت المختلفة لتحديد مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات [3]



قوالب عينات المونة (40×40×40 ملم)



جهاز الضغط لعينات الإسمنت

الشكل 05 : جهاز مقاومة الضغط

6/- تصنيف الاسمنت حسب مقاومة الضغط :

اعتمادا هذا التصنيف على المعيار EN 196-1

Classe	Résistance à la compression (MPa) EN 196-1				Retrait à 28 jours P 15-433 ($\mu\text{m}/\text{m}$)	Début de prise EN 196-3 (min)	Stabilité EN 196-3 (min)
	au jeune âge		à 28 jours				
	2 jours	7 jours	mini.	maxi.			
32,5		(17,5)	/32,5 (30)	$\leq 52,5$	≤ 800	/90	≤ 10
32,5 R	/13,5 (12)	/	/32,5 (30)	$\leq 52,5$	$\leq 1\ 000$	/90	≤ 10
42,5	/12,5 (10)		/42,5 (40)	$\leq 62,5$	$\leq 1\ 000$	/60	≤ 10
42,5 R	/20 (18)		/42,5 (40)	$\leq 62,5$	$\leq 1\ 000$	/60	≤ 10
52,5	/20 (18)		/52,5 (50)			/60	≤ 10
52,5 R	/30 (28)		/52,5 (50)			/60	≤ 10

الجدول 1 : تصنيف الأسمنت حسب مقاومة الانضغاط [3]

7- خصائص الأسمنت:

7-1- خصائص الأسمنت : هناك خصائص فيزيائية وكيميائية للأسمنت، واعتماداً

عليها يتم تحديد ما إذا كان جيداً لاستعماله في الخلطات الإسمنتية أولاً ومنها:

7-1-1- حجم الحبيبات :

يعدّ حجم حبيبات الإسمنت ودرجة نعومته أساسياً للعجينة الإسمنتية، فكلما كانت أصغر وأنعم، توفر مساحةً أكبر لتفاعلها مع الماء وبالتالي زيادة كمية التفاعلات والحصول على قوة أكبر، وبالإمكان ملاحظتها خلال أول أسبوعٍ في عمر العجينة الإسمنتية، بحيث أن الكتلة الحجمية الظاهرية للأسمنت حوالي 800 إلى 1300 كغ/م³ وكذلك الكتلة الحجمية المطلقة للأسمنت حوالي 2900 إلى 3150 كغ/م³ على حسب نوع الاسمنت. [4]

7-1-2- القوة :

يتم النظر في قوة تحمل الإسمنت للشد والضغط عبر القيام بعدة اختبارات، وبناء عليها يتم معرفة مراعاة الإسمنت لشروط ومواصفات . [4]

7-1-3- حرارة التفاعل:

تعرف بأنها الحرارة المتولدة نتيجة التفاعل بين الماء والأسمنت، وتؤثر عليها نسبة وجود مركبات C3A و C3S، كما تتأثر بكمية الماء، وحجم الحبيبات ودرجة حرارة المحيط أثناء التفاعل. [4]

ثانياً: الملاط

إن متانة أي مبني وقوة تحمله للعوامل الجوية تتوقف على عدة عوامل منها نوع المونة المستعملة ، لذا يجب اختبار نوع المونة بحيث تتناسب معه قوة المواد المستعملة في البناء ، فمثلاً إذا استعملت مونة ضعيفة في إنشاء مبني مكون من طوب جيد له قوة تحمل فإن المبني يكون عرضه للتصدع ولا يعمر طويلاً .

1- تعريف الملاط :

الملاط هو مادة بناء تستخدم لربط الطوب أو الحجر ولملء الفراغات بينها. وهو بصورة عامة يصنع على شكل عجينة تصبح صلبة حين تجف . [5]



الشكل 06 : يوضح خلطة الملاط

2- أنواع الملاط : للملاط عدة أنواع منها :

2-1/ ملاط الاسمنت البورتلاندي: ملاط الاسمنت البورتلاندي كثيرا ما يُعرف اختصارا بـ الملاط الاسمنتي (مؤلف من خليط من الاسمنت البورتلاندي العادي (CPA)، و الرمل مع الماء). [5]

2-2/الملاط البوزولان : البوزولان هي مادة جيدة، رماد بركاني رملي، اكتشفت أصل وحُفرت في إيطاليا في بوتسوولي حول جبل فيزوف، وفي عدد من المواقع اخرى تحدث المعماري الروماني القديم فيتروفيو عن أربع أنواع من البوزولان، وهي وُجدت في جميع المناطق البركانية في إيطاليا وبمختلف الالوان : الاسود و الابيض و الرمادي و الاحمر [5]، وعندما يُطحن جيدا ويُخلط مع الجير فإنه يصبح كالاسمنت البورتلاندي و يصنع ملاط قوي يستطيع أيضا أن يتجمد تحت الماء. [5]

2-3/الملاط الاسمنتي البوليمري : هو المادة المصنوعة عن طريق استبدال جزئي لروابط هيدرات الاسمنت من المونة الاسمنتية التقليدية مع البوليمرات، تشمل الخلطات البوليمرية اللثي أو المستحلبات، إعادة تشتيت مسحوق البوليمر، إذابة البوليمرات، الراتجات السائلة و المونومرات إن نفوذيتها منخفضة، كما أنها تقلل من حدوث تكسير الانكماش الجاف، و المصممة أساسا لصالح الهياكل الخرسانية [5].

2-4/الملاط المضاد للحرائق : هو ملاط يستخدم عادة لمعظم الفتحات الكبيرة في الجدران و الرضيات التي تتطلب أن تكون مقاومة للحرائق، وهو عنصر الحماية السلبية من الحرائق، الملاط المضاد للحرائق يختلف في الصيغة و الخصائص عن معظم المواد الاسمنتية الاخرى و يمكن أن يكون بديلاً للملاط العادي من دون انتهاك قائمة و مستحسنتات الاستخدام و الامتثال . [5]

3- /- الاضافات المعدنية:

3-1- /- عموميات: تضيف المحسنتات أو المواد المساعدة لمسة فيزيائية و اقتصادية معتبرة على الملاط أو الخرسانة مثل التحسين في التشغيلية و استخدام الملاط أو الخرسانة في ظل

ظروف صعبة ، كما أنها تسمح باستعمال أنواع أخرى من المواد في الملاط أو الخرسانة [6] .

3-2- / الإضافات : يمكن أن تكون الإضافات طبيعية أو اصطناعية، قد تتفاعل الإضافات الخاملة أو النشطة كمادة هيدروليكية أو كامنة وهي مقسمة وفقا لاستجابتها كما هو مبين في الجدول أدناه [6]

Type	Réactivité	Matériau
Hydraulique	Fortement réactif	Ciments spéciaux-chaux hydraulique
Hydraulique Latent		Laitier granule-cendres volantes riche en calcium (calciques)
Pouzzolanique	Fortement réactif	Fumée de silice
	Moyennement Réactif	Cendres volantes pauvre en calcium, pouzzolanes naturelles (verre volcanique, tufs volcanique, trasse phonolithe, terres a diatomées)
	Faiblement réactif	Scories cristallines
Inerte	Non réactif	Fillers (farine calcaire,...) fibres, pigments colorants, matières expansives, dispersions synthétique

الجدول 2: يمثل تصنيف الإضافات حسب الاستجابة. [6]

3-3- / أنواع الإضافات المعدنية المختلفة :

أ/- البوزولان: وتستخدم لإنتاج الإسمنت المركب، و هي المواد البوزولانية الطبيعية أو الاصطناعية الغنية بالسيليكا و الألومينا و القدرة على التفاعل مع الجير في وجود الماء . [7]

ب/- تأثير البوزولان : يعطي للخرسانة الخصائص التالية:

✓ في الحالة الطازجة :تحسين قابلية العمل، واللدونة، واحتباس الماء والتجانس الجيد، وهذا التأثير يؤدي إلى انخفاض كبير في التفسير.

✓ في الحالة المتصلبة:

- تحسين التماسك الداخلي، فضلا عن زيادة في ضغط عجينة الاسمنت. وينتج عن الانخفاض الناتج في المسامية وزيادة المقاومة النهائية مع انخفاض طفيف في الانكماش والزحف [7]

- تحسين المقاومة للكبريتات وأنواع أخرى من العدوان الكيميائي.
- حماية من التآكل.

- انخفاض عام في محتوى هيدروكسيد الكالسيوم في الخرسانة، وغالبا ما تحتوي المياه الطبيعية على ثاني أكسيد الكربون الحر.

- يهاجم هيدروكسيد الكالسيوم الموجود في عجينة الإسمنت عن طريق تشحيمه. والنتيجة هي زيادة في المسامية وبالتالي انخفاض عام في المقاومة.

ب/- خبث الافران:

المنتج الفرعي لتصنيع الحديد و تبريده فجأة عن طريق رش المياه، هو مادة هيدروليكية عند تفعيلها. يحتوي تكوينها الكيميائي على أكسيد الكالسيوم بنسب تتراوح بين 40% إلى

50٪، والسيليكا بين 25 و 35٪، الألومينا بين هذه العناصر هي نفسها تقريبا مثل الكنكر. [8]

ج- التركيب الكيميائي لخبث الافران :

OXYDES	Laitier français	Laitier nord U S A	Laitier algérien
S_iO_2	(29-36)%	(33-42)%	(38-42)%
Al_2O_3	(13-19)%	(10-16)%	(8-12)%
CaO	(40-43)%	(36-45)%	(48-52)%
Fe_2O_3	(4)%	(0.3-20)%	(2.0)%
MgO	(6)%	(3-12)%	(4.7)%
S	(1.5)%	(7-17)%	(0.15)%

الجدول 3 : يمثل التركيبات الكيميائية لخبث الافران [9]

3-4- استخدام الإضافات في الجزائر:

إن صناعة الإسمنت ذات أهمية قصوى بالنسبة للجزائر كجميع البلدان النامية. لكن من بين الطرق الفعالة لزيادة إنتاج الإسمنت استخدام إضافات رخيصة للغاية ومتاحة بكميات كبيرة في الجزائر، مثل الحجر الجيري والبوزولين الطبيعي، يعطي الجدول فكرة عن الإضافات المستخدمة في مصانع الإسمنت الجزائرية. [10]

Entreprise	Cimenterie	Ajouts Utilisés
	Ain Touta	Pouzzolane
	Ain El Kebira	

ERCE	Hamma Bouziane	
	H'djar Essaoud	Laitier
	Tebessa	
ERCC	Meftah	pouzzolane/ Calcaire
	Raiss Hamidou	Poussière
	Sour EL Ghozlane	Calcaire/Tuf
ECDE	Chlef	Calcaire
ERCO	Beni Saf	Pouzzolane
	Zahana	
	Saida	

الجدول 04 : يمثل استخدام الاضافات في الجزائر

4- / الكثبان الرملية :

4-1- / تعريف الكثبان الرملية :

تعتبر رمال الكثبان من أكثر الانواع تواجدا خاصة في منطقتنا الصحراوية و المعروفة بالعرق الشرقي و يشمل جزء كبير من الجزائر و ليبيا ، و هي عبارة علي صخور رملية بيضاء نقية تحتوي علي نسبة عالية من السيليكا و تتميز بكونها متماثلة و متجانسة من حيث الشكل و يتراوح حجم حبيباتها من 08 ميكرون إلي غاية 168 ميكرون حيث تعتبر هذه الميزة غير مرغوب فيها لهذا النوع في الخلطة الخرسانية و هذا بسبب مجاله الحبيبي المحدود جدا . [11]

4-2- / أسباب استغلال الكثبان الرملية :

إن رمال الكثبان هي مادة متوفرة بشكل كبير في الجزائر . هذه المادة غير مستغلة تقريبا، على الرغم من خصائصها الجيدة . إن إدخال هذه المواد الجديدة في البناء، يمكن


أن يخفف من المساحة، و يساهم في تنمية مناطق جنوب الجزائر الغنية جدا برمال الكثبان الرملية. [11]

4-3- أشكال مختلفة من الكثبان الرملية:

الكثبان الرملية تأتي في شكلين : [12]

أ- الباركهان :

هو كتيب على شكل هلال، ملتصق بالرياح. وهي تولد حيث إمدادات الرمال منخفضة وتحت الرياح في اتجاه واحد



الشكل 07: يوضح الكثبان الرملية

ب- الكثبان المكافئة :

هي كتيب ديسيمتري على شكل حدوة حصان، وليست متنقلة .



الشكل 08 : رمال وادي سوف

4-4- الرمال الاصطناعية :

هي رمال ناتجة عن طحن و سحق كتل الخبث المنصهر في أفران صناعة الفولاذ، كذلك الخبث المحبب الخاضع للتبريد السريع في صناعة الفولاذ و لقد أجريت العديد من الدراسات الحديثة و التجارب على خرسانة الرمل المركبة من هذا النوع من الرمال وبينت هذه الأخيرة بأن لها خصائص ميكانيكية مماثلة لخرسانة الرمل المركبة بالرمل الطبيعي . [13]

4-5- استخدامات الرمال الطبيعية أو الاصطناعية :

تستخدم الرمال الطبيعية والاصطناعية في صناعات البناء والتشييد وتعتبر مكون أساسي للملاط والخرسانة ، حيث أن الرمال تقوم بالزيادة من قابلية تشغيل الملاط أو الخرسانة بجعلها أكثر كثافة، ولكن يجب اتخاذ تدابير خاصة للرمل الاصطناعية من الخبث، والتي يمكن أن تغير الروابط. [14]

الفصل الثاني:

خصائص المواد المستخدمة

والطرق التجريبية

1- مقدمة:

الهدف الرئيسي من هذا الفصل هو الكشف عن خصائص المواد الداخلة في تركيبة الملاط (رمل ،اسمنت، ماء)، مع اختلاف النسب في الكميات اثناء الخلط.

بالإضافة الى ذلك نقوم بشرح الاختبارات التجريبية المجرات عن هذه المواد التي يجب اتباعها للوصول الى غايتنا .

2- خصائص المواد المستخدمة :

إن توصيف المواد المستخدمة عملية أساسية قبل كل شيء ؛ وتتعلق هذه الخطوة بجميع مكونات الملاط التي تشكل جزءا من دراستنا التجريبية :

أسمنت CEM I 42.5 R ، رمال البناء ، رمال الكثبان الرملية المسحوقة ، ماء الحنفية .

3- الاسمنت Le Ciment :

الاسمنت هو رابط هيدروليكي بشكل مسحوق معدني ناعم جاف رمادي اللون يتصلب فيممتلك بذلك خواصا تماسكيه وتلاصقيه بالتميه أي بوجود الماء، مكونا بذلك عجينة تتصلب تدريجيا في الهواء وحتى في الماء .

الاسمنت المستخدم في هذا العمل هو " اسمنت البسكزية " حيث قمنا باستعمال :



❖ اسمنت بورتلاند CEM I 42.5R

الشكل 09 : كيس الإسمنت المستخدم

4/- الكتلة الحجمية الظاهرية :

أ/- المواد المستخدمة:

✓ اناء بحجم معروف V .

✓ الاسمنت.

✓ ميزان.

ب/- خطوات التجربة :

✓ وضع الاناء بحجم معروف V على الميزان

✓ صب كمية كافية من الاسمنت في الاناء باستخدام ملعقة.

✓ نقوم بوزن الاسمنت و الاناء

ج/- التعبير عن النتائج:

الكتلة الحجمية الظاهرية في (g/cm^3) ، تعطى من الصيغة: $\rho_{app} = M/V$

5/- الكتلة الحجمية المطلقة: EN1097-7

أ/- الاجهزة:

✓ ميزان دقيق

ب/- المواد المستخدمة :

✓ اسمنت

✓ اناء + ماء

✓ ميزان دقيق



الشكل 10: الكتلة الحجمية المطلقة للإسمنت

ج- خطوات التجربة :

- ✓ نأخذ عينة من الاسمنت و نزنه
- ✓ نسكب العينة في اناء مدرج يحتوي على كمية من الماء حجمها V_0
- ✓ نقرأ الحجم الجديد V_1
- ✓ نحسب حجم العينة $V = V_1 - V_0$

د- التعبير عن النتائج:

- يتم إعطاء الكتلة الحجمية المطلقة من الصيغة: $P_{abs} = M_2 / V_L$


6- رمال البناء:

في المرحلة الثانية بدأنا عملنا على رمال البناء في منطقتنا (وادي سوف) و استعملنا في دراستنا رمل جامعة (الرمال الصفراء).



الشكل 11: محجر جامعة (الرمال الصفراء)

✓ موقع محاجر الرمل:



الشكل 12: موقع محاجر الرمال الوادي

7- تجارب على الرمل :

7-1- المكافئ الرملي (NF P18 598)Equivalent de Sable :

وضعت تجربة قياس المكافئ الرملي موضع التنفيذ في الولايات المتحدة الامريكية عام 1052 من قال العالم "هفيم" لدراسة خواص التربة وهي تجربة مستعملة بكثرة وتهدف إلى تعيين نسبة الشوائب للمواد العضوية والطينية والعناصر الناعمة جدا الموجودة

مع الرمل . [15]

تتفصل العناصر العضوية والناعمة جدا عن الرمل وتطفو على سطح السائل المستعمل في غسل الرمل ولحساب قيمة المكافئ الرملي نقيس نسبة على المجموع الكلي للمواد هما في الشوائب لنحصل على نسبة مئوية فعلية لكمية الرمل النظيف.

$$ES= H2/H1 * 100$$

أ- الادوات المستعملة :

- ✓ اسطوانات بلاستيكية
- ✓ قضيب معدني
- ✓ مجموعة سيفون
- ✓ حاوية معدنية
- ✓ قمع
- ✓ مؤقت
- ✓ هزاز ميكانيكي

ب- خطوات العمل : نمرر عينة من الرمل على المنخل رقم 5 mm ونقسمها إلى ثلاث كميات في كل كمية 120 غ في علب معدنية، بعد تجفيفها في فرن التجفيف هدرجة حرارة 112° حتى الوصول إلى الوزن الثابت.

نملئ الاسطوانات الثلاثة والتي تكون شفافة مدرجة وقطرها الداخلي 3.2 cm وارتفاعها 43 cm بمحلول كلوريد الكالسيوم حتى الارتفاع، 10 cm نسكب عينة الرمل المجازة من علبة القياس باستخدام القمع ثم يدق أسفل الاسطوانة على الطاولة برفق عدة مرات لإخراج الفقاعات الهوائية. [15]

تترك الاسطوانة لمدة 10 دقائق (ينقع الرمل) ثم يغلق الانبوب بسدادة، بعد انتهاء المدة يوضع على هزاز ميكانيكي ونرجها 90 دورة خلال 30 ثانية، بعد الانتهاء ندخل أنبوبة نحاسية يمر عبرها المحلول السابق ونغسل جوانب الانبوب وصولا إلى القاع مع

إمالة الأنبوب وتدويره وترفع عندما يصل ارتفاع المحتوى إلى 38cm ثم يترك الخليط 20دقيقة (يترسب) كما هو موضح في الشكل:



التحريض على أنبوب الاختبار في 90°



بعد 20 د من الراحة



في بداية الرج

الشكل 13: خطوات عمل تجربة المكافئ الرملي


بعد مرور مدة الترسيب نقرأ ونسجل المنسوب الاعلى للمزيج الغضاري وتعتبر قراءة الغضار أو الطين أما قراءة الرمل فندخل القضيب المعدني والذي في نهايته السفلى مخروط ارتكاز للاستناد على طبقة الرمل وفي نهايته العليا اسطوانة ذات وزن معياري و بينهما حلقة قياس ونسجل النتائج بأخذ القيمة المتوسطة .

8/- الكتلة الحجمية المطلقة $Masse Volumique absolue$:

هي الكتلة في وحدة الحجم للمادة بدون الفراغات الموجودة بين الحبيبات .

أ/- طريقة إجراء التجربة :

- ✓ ملئ الاسطوانة المتدرجة بحجم $V1$ من الماء (كما هو موضح في الشكل)
- ✓ وزن كتلة من الركام M ثم إدخالها في أنبوب الاختبار، مع إزالة فقاعات الهواء بضرب أنبوب الاختبار برفق على راحة اليد.
- ✓ قراءة على أنبوب الاختبار الحجم الجديد الذي تم الحصول عليه $V2$ ويجب أن تؤخذ قراءات الحجم في الجزء السفلي من هلاله الماء.



الشكل 14: طريقة إجراء تجربة الكتلة الحجمية المطلقة



الشكل 15: صور خطوات تجربة الكتلة الحجمية المطلقة

9/- الكتلة الحجمية الظاهرية $Masse Volumique apparente$ (NF P94-064) :

هو وزن كتلة الحجم من المادة وتشمل فراغات الحبيبات وبينها وهو قسمة وزن الركام على الحجم الذي يشغله هذا الركام والهدف من هذه التجربة تعين الكتلة الحجمية الظاهرية للرمل.

أ/- طريقة إجراء التجربة : الميزان الالكتروني نزن اثناء معلوم الوزن والحجم وبجهاز خاص نملا جزئه العلوي والذي يشبه القمع و مغلق من الاسفل بالرمل والحاوية الصغيرة تثبت في الاسفل ثم نفتح القمع فينز الرمل حتى تمتلئ الحاوية وبواسطة مسطرة ننزع الرمل الفائض على الحاوية نعيد التجربة اربع مرات ثم نزن في كل مرة الكل (امل+الكأس) ونسجل النتائج:



الشكل 16: خطوات تجربة الكتلة الحجمية الظاهرية

10/- التحليل الحبيبي بالغربة Analyse granulométrique (NF P18-560) :

يقصد باختبار التدرج الحبيبي فصل المقاسات المختلفة من الركام بعضها عن بعض، أي التوزيع الحجم لحبيبات الركام . ويكون ذلك باستخدام التحليل بالمناخل بواسطة مجموعة من المناخل مرتبة حسب مقاس فتحتها وموضوعة فوق بعضها البعض بحيث يكون أكبرها مقاسا من الاعلى [16]

أ/- الهدف من التجربة : تهدف تجربة التحليلي الحبيبي إلى تعيين تدرج حبيبات التربة حتى مقياس الرمل الناعم .

ب/- الادوات المستعملة :

✓ المناخل

✓ ميزان الكتروني

✓ فرن.

ج/- طريقة العمل : نحضر عينة من الرمل تزن حوالي 1000 غ، ثم بعدها يتم تمرير هذه العينة بواسطة مجموعة من الغربايل المتتالية من الخشن إلى الدقيق بعد هزها يدويا نقوم بتحديد وزن التربة المتبقية على كل منخل ونحسب النسبة المئوية لكل جزء متبقي وذلك بقسمة هذا الوزن على الوزن الاجمالي للعينة .ثم يتم حساب النسبة التراكمية للتربة المتبقية على المناخل . ونسجل النتائج المتحصل عليها .

11/- معامل النعومة (NF P18-540)Module de finesse:

يستخدم معامل نعومة الرمل لمعرفة مدى نعومة أو خشونة الرمل وتحديد المنخل الذي يمر منه والمنخل الذي يقف عنده ، حيث أن أصغر هذه المناخل لا يقل قطره عن 0.08 مم ، مع العلم أن هذه المناخل يتم ترتيبها من الاصغر إلى الاكبر كالتالي :

0.08 - 0.16 - 0.315 - 0.63 - 1.25 - 2.5 - 5 مم ، ومن ذلك يتم إيجاد معامل الانحناء الذي يحدد لنا مدى تجانس التربة ومعامل النعومة . [17]

ويعتبر معيار النعومة عن الحجم المتوسط لحبيبات معيار الركام و هو لا يدل على مدى تدرج الركام من عدمه، و يستخدم معيار النعومة في بعض طرق تصميم الخلطات الخرسانية. [18]

أ/- طريقة الحساب :

لحساب معامل النعومة نقوم بجمع النسب المئوية المتبقية في المناخل المستعملة باستثناء المنخل الخير (0.08مم) ثم نقوم بقسمتها على 100

$$Mf = \sum Rc / 100$$

حيث : Rc : المتبقي المجمع ب (%) للغرابيل (, 0.63 , 1.25 , 2.5 , 5)
0.315 , 0.16

ب/- تأثيرات معامل النعومة :

يوثر معامل النعومة تأثيرا كبيرا على الملاط أو الخرسانة ، فكلما كانت قيمة المعامل صغيرة دل ذلك على زيادة كمية المواد الناعمة بالخلطة ، وزيادة المواد الناعمة في الخلطة يؤدي لظهور تشققات ، وإذا كانت قيمته كبيرة خارج المجال فإن ذلك يؤدي لظهور فراغات بالخرسانة ، وذلك لعدم وجود الملاط . [19]

12/- تجربة المحتوى الدقيق (NF EN 933-1):

أ/- الهدف من التجربة: الهدف من هذه التجربة هو معرفة نسبة المحتوى الدقيق للرمل .

ب/- خطوات العمل : نحضر عينة من الرمل الجاف تزن حوالي 500غ، ثم بعدها يتم غسل هذه العينة بواسطة الماء على الغربال (م 0.08) ، ثم بعدها نقوم بجمع ما تبقى في الغربال ووضعه في الفرن لكي يجف جيدا ، ثم نقوم بوزن الرمل الجاف ونسجل النتائج : يتم حساب المحتوى الدقيق وفق العلاقة التالية :

$$Tf = m1 - m2 / m1 \times 100$$

13/- نتائج الاختبار لعينة الرمل (الكيميائية) :

Composant		Valeur
		Djamaa
		Sable jaune
Insolubles	Insoluble (%)	95.5
sulfates	CaSO4 / 2H2O (%)	2.08
	SO4 -- (%)	1.16
carbonates	(%) CaCO3 (%)	0.87

الجدول 05. نتائج الاختبارات .

14/- مسحوق رمل الكثبان :

أ/- جمع الرمال : قمنا بجمع كمية من الرمل (الغزال الذهبي / وادي سوف) .

ب/- موقع جمع الكثبان الرملية:



الشكل 17: الكثبان الرملية التي جمعت بالقرب من سوق بيع الخض (اقمار)



الشكل 18: جمع الكثبان الرملية/ رمال الواد.

ج/- عملية طحن الرمال : اخذنا كمية من الرمل الى المخبر من اجل عملية الطحن باستخدام جهاز ديفال الصغير.



الشكل 19 : يوضح جهاز ديفال الصغير

قمنا بغرلة الرمل المسحوق بغربال 0.08مم ، و الغرض منها الحصول على

مسحوق دقيق جدا من نفس نعومة الاسمنت او اكثر [TAF 09]



(ب) الكثبان الرملية



(أ) الكثبان الرملية تحت المجهر



(د) الكثبان الرملية



(ج) شكل من الجسيمات الدقيقة

الشكل 20: توضيح المرحلة التحضيرية لرمال الكثبان المسحوقة

15- /- تركيبات الملاط : [NF IN 196-1]

وفقا لخطة العمل التي وضعت سابقا؛ ستكون التركيبات المختلفة التي يتعين إجراؤها على

النحو التالي:

15- /1- مكونات الملاط العادي :

✓ الرمل

✓ الإسمنت

✓ ماء بنسبة $E/C = 0.5$

يتكون الملاط الجديد من نفس مكونات الملاط العادي، مع إضافة رمل الكثبان

المسحوقة كبديل لوزن الإسمنت، ونستخدم اربع تركيبات :

✓ التركيبة 1: اضافة 10% رمل الكثبان المسحوق.

✓ التركيبة 2: اضافة 15% رمل الكثبان المسحوق.

✓ التركيبة 3: اضافة 20% رمل الكثبان المسحوق.

✓ التركيبة 4: اضافة 0% رمل الكثبان المسحوق.

15-2/- التجارب التي تستعمل على الملاط :

✓ صنع عينات 4x4x16 سم

✓ قياس التشغيلية بعد الخلط مباشرة

✓ اختبار امتصاص في 28 يوما

✓ اختبار بالموجات فوق الصوتية في 28 - 60 يوم

✓ اختبار مقاومة الانحناء 7 - 28 - 60 يوم

✓ اختبار مقاومة الضغط 7 - 28 - 60 يوم

15-3/- تحضير خلطة الملاط :

✓ وضع الرمل

✓ وضع الاسمنت

✓ صب الماء

✓ الخلط مع اضافة كمية من مسحوق الكثبان الرملية

ملاط(مختلط)			ملاط(شاهد)	مكونات	
20 %	15 %	10 %		رمل (g)	
6300	6300	6300	6300	رمل	
1680	1785	1890	2100	اسمنت (g)	
420	315	210	0	رمل مسحوق	
1050	1050	1050	1050	ماء (g)	E/C=0.5
9450	9450	9450	9450	كتلة كل خلطة	

الجدول 06 : يوضح الكميات المطلوبة في تحضير عينات الاختبار



وزن الاسمنت



وزن الرمل

الشكل 21: تحضير خلطة الملاط

15-4/- الاختبارات التي تطبق على عينات الملاط :

- 03 عينات تحطيم الانحناء و الضغط في 07 ايام
- 03 عينات تحطيم الانحناء و الضغط في 28 يوم
- 03 عينات تحطيم الانحناء و الضغط في 60 يوم
- 03 عينات الموجات فوق صوتية في 28 - 60 يوم

- 03 عينات امتصاص الماء بخاصية الغمر 28 يوم

16- التشغيلية: NF P 18-452

تعتبر التشغيلية احد الخصائص الفيزيائية النوعية للملاط، وهي عبارة عن وسيلة لمعرفة قابلية التشغيل، و يتطلب الملاط العادي كمية عادية من الماء وهذا يترجم بالنسبة E/C حيث ان هذه النسبة في الحالة العادية تقارب 0.5 هذه الخاصية تعود الى نعومة الخليط الكبيرة .

16-1- تجربة التشغيلية : [NBN EN 1015-3]

نقوم بوضع الملاط في طاولة الاهتزاز (الجهاز) ثم نلاحظ قيمة الهبوط ، ومن هذه القيمة نستخرج نوعية الملاط، حيث يصنف الملاط حسب التشغيلية الى ثلاث أصناف :

- ملاط صلب .

- ملاط مرن.

- ملاط مرن جدا.

16-2- وصف الجهاز :يسمى الجهاز الذي يستعمل لفحص التشغيلية (طاولة الاهتزاز) ، وهو اختبار تجريبي يُستخدم للتحقق من تناسق الملاط من خلال تحديد قيمة انتشار وتناسق الملاط المختلط



الشكل 22: طاولة الاهتزاز

نوعية الملاط	القيمة بـ mm
ملاط صلب	<140
ملاط مرن	140≤V<200
ملاط مرن جدا	200<

الجدول 07 : تصنيف الملاط حسب طاولة الاهتزاز

17/- حفظ العينات في الماء:

- يتم حماية العينات قبل إزالته بواسطة لوحة زجاجية
- تمت إزالة القوالب بعد 24 ساعة،
- تخضع عينات الاختبار لعملية وضع العلامات والوزن.
- تم وضع عينات الاختبار في الماء




الشكل 23: بعد الإزالة وضع العينات وحفظها في المياه

18/- التجارب على عينات الملاط : [NF EN 196-1]


أ/- تجربة التحطيم بالانحناء :

تتم تجربة الانحناء على عينات لها مقطع 4×4 سم و طول 16 سم ، البعد بين المسندين 10 سم، الآلة مزودة بمسندين أسطوانيين من الاسفل ثابتين تستند عليهما العينة ومسند علوي اسطواني ليطبق القوة وسط العينة وتقرأ الحمولة مباشرة من الجهاز .



الشكل 24 : يوضح جهاز التحطيم بالانحناء

التجربة تجرى بواسطة آلة التحطيم الخاصة بتجربة الانحناء لعينة من الملاط ذات أبعاد (16 × 4 × 4) ، والصورة التالية توضح كيفية وضع العينة في الجهاز .



الشكل 25: جهاز التحطيم الخاص بتجربة الانحناء وطريقة وضع العينة

التجربة تجرى بواسطة آلة التحطيم من نوع U-test قدرة هذه الآلة على الضغط تصل إلى 120 KN وبواسطة سرعة انتقال منتظمة وتقرأ مباشرة قوة الضغط ب . KN

- مقاومة الانحناء تحسب العلاقة التالية :

$$Rt = 1,5.Ff.l / b^3$$

حيث :

- Rt : مقاومة الانحناء ب MPa

- Ff : قوة تحطيم العينة عند الانحناء N


- l : البعد بين المسندين mm

- b : ضلع العينة الذي يساوي 40 مم

ب/- تجربة التحطيم بواسطة الضغط: هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة EN

196-1. وتكون بواسطة جهاز ضغط المواد الصلبة وتكون على عينات (40*40 mm)

توضع هذه العينة ما بين صفيحتين معدنيتين صلبتين كما هو موضح في الشكل:



الشكل 26 : يوضح آلية التحطيم بالضغط

- مقاومة الضغط تحسب بالعلاقة التالية :

$$Rc = FC / A$$

حيث :

- Rc : مقاومة الضغط MPa

- FC : قوة تحطيم العينة عند الضغط N

- A : مساحة المقطع العرضي للعينة mm^2


التجربة تجري بواسطة آلة تحطيم من نوع U-test قدرة هذه الآلة على الضغط تصل إلى 2000 KN و بواسطة سرعة انتقال منتظمة وتقرأ مباشرة قوة الضغط KN و اجهاد الضغط MPa.



الشكل 27 : آلة التحطيم الخاصة بتجربة الضغط

ج/- تجربة الموجات فوق الصوتية:

هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة [NF P 18-418] وتهدف إلى التعرف على بعض خصائص الخرسانة المتصلبة دون اللجوء إلى إجراء أخذ عينات ودون تحطيم.



الشكل 28 : قياس الموجات فوق الصوتية

تستعمل هذه الطريقة في مجال الملاط للحصول على النتائج التالية :

- قيمة مقاومة الملاط للضغط.
- قياس معايير المرونة للملاط.
- مدى تجانس الملاط.
- اكتشاف الفجوات بالملاط.
- تحديد درجة تلف الملاط .
- قياس عمق طاقة الملاط.
- مراقبة تطور قيم مقاومة الملاط للضغط



الشكل 29 : جهاز قياس الموجات فوق الصوتية

د/- مبدا التجربة : في هذه الطريقة يتم احداث نبضات عبارة عن موجات فوق صوتية لتسري خلال عينة الملاط و يتم تعيين انتقالها ،حيث وجد ان سرعة النبضات خلال جسم صلب يعتمد على كثافة المادة المختبرة و خواص المرونة لها

ه/- خطوات التجربة :

- يتم ضبط الجهاز مع جزء المعايرة المرفق مع الجهاز قبل بدا الاختبار على العينة.
- يتم قياس المسافة L التي تسيرها النبضات (أي طول المسافة)
- يوضع المرسل Emetteur و المستقبل Récepteur على العينة وأن يكون الاتصال تام بين سطحي المرسل والمستقبل و سطح .
- عند وضع المرسل والمستقبل على العينة يستمر هذا الوضع حتى تثبت القراءة وإذا تأرجحت النتائج بين قراءتين يؤخذ المتوسط.
- تقرا من خلال الجهاز السرعة V ب m/s والزمن المستغرق T ب μs .

19/- تصنيف الخرسانة حسب سرعة الصوت :

نوعية الملاط	السرعة V ب m/s
خرسانة ذات مقاومة ضعيفة	$2500 \leq V < 3200$
خرسانة ذات مقاومة متوسطة	$3200 \leq V < 3700$
خرسانة ذات مقاومة عالية	$3700 \leq V < 4200$
خرسانة ذات مقاومة عالية جدا	$V \geq 4200$

الجدول 08 : تصنيف الخرسانة حسب سرعة الصوت

19-1/- تجربة معامل امتصاص الماء : [NBN EN 1015-10]

هذه التجربة تحسب المسامية الداخلية في الحبيبات وهي تعرف بكونها الفرق بين الوزن الرطب للعينة على الوزن الجاف وتعطى بالعلاقة التالية :

$$Ab = (Ma - Ms / Ms) \times 100$$

حيث :

- Ab : معامل امتصاص الماء %

- Ma : كتلة العينة قبل التجفيف

- Ms : كتلة العينة بعد التجفيف

الفصل الثالث

النتائج و الاستنتاجات

أولاً: مقدمة

في هذا الفصل نقدم النتائج التي تم الحصول عليها خلال تنفيذ اختبارات الملاط التجريبية مع تركيبات مختلفة، ملاط الاسمنت، ملاط الاسمنت مع إضافات من الرمال الكثبان الرملية المسحوقة كبديل لوزن الإسمنت في ثلاثة معدلات (10% - 15% و 20%) ملاط الاسمنت.

سنحاول مناقشة وتحليل هذه النتائج.

ثانياً: اختصارات


- SDB: رمل الكثبان المسحوق
- ED: مياه الحنفية
- MC: الملاط الشاهد
- MSDB 10: الملاط الشاهد مع اضافة 10% من رمل الكثبان المسحوق.
- MSDB 15: الملاط الشاهد مع اضافة 15% من رمل الكثبان المسحوق.
- MSDB 20: الملاط الشاهد مع اضافة 20% من رمل الكثبان المسحوق.

ثالثاً: خصائص الملاط

3-1/- تجربة التشغيلية: تم تحديد انتشار الملاط باستخدام طاولة الاهتزاز [NBN EN 1015-3] .

نوع [NBN EN 1015-3]	التشغيلية	الصيغة
ملاط مرن	143	MC
ملاط مرن	140	MSDB 20
ملاط مرن	138	MSDB 15
ملاط مرن	135	MSDB 10

الجدول 09: يوضح تشغيلية و نوع التركيبات المختلفة للملاط



الشكل 30: يوضح تغيرات نسبة التشغيلية للملاط

3-2- تحليل وتفسير النتائج:


نلاحظ من خلال النتائج المجرات على الملاط على طاولة الاهتزاز وجود تأثير عند إضافة رمل الكثبان المسحوقة (تناقص)، يرجع انخفاض انتشار الملاط عند الزيادة في نسبة مسحوق الكثبان من خلال التناقص في السطح مع الكمية المستخدمة مما يؤدي الى الزيادة في الطلب على المياه اثناء عملية الخلط .

في هذه الحالة E/C التي تساوي 0.5 نلاحظ انخفاض معقول في قيمة الانتشار، قيمة انتشار الملاط MC (الشاهد) هي 143 ملم وهي أقصى قيمة.

رابعاً: الكتلة الحجمية للملاط

الكتلة الحجمية (g/cm ³)		الصيغة
الوسط (ED)		
جاف (MVs)	مشبع (MVs)	
2.075	2.136	MC
2.054	2.125	MSDB 10
2.037	2.107	MSDB 15
2.032	2.105	MSDB 20

الجدول 10: يوضح نتائج تطور الكتلة الحجمية للملاط وفقاً لتركيبات مختلفة خلال 28 يوم



الشكل 31: التغير في الكتلة الحجمية حسب التركيبة صياغة الملاط

للمزيد من التوضيح، تم تلخيص النسبة المئوية للانخفاض في الكتلة الحجمية المشبعة والجافة.

الصيغة	نسبة انخفاض الكتلة الحجمية (%)
	الوسط (ED)
MC	2.93
MSDB 10	3.47
MSDB 15	3.32
MSDB 20	3.59

الجدول 11: انخفاض الكتلة الحجمية (%)، من المشبعة إلى الجافة

4-1/ تحليل نتائج الكتلة الحجمية:

✓ نلاحظ من خلال النتائج التي تم الحصول عليها تناقص في الكتلة الحجمية عند إضافة نسبة من الرمل المسحوق.

✓ من النتائج المتحصل عليها نلاحظ أن الملاط MC والملاط MSDB10 أعطت أفضل النتائج .

✓ نلاحظ انخفاض في الكتلة الحجمية من المشبعة إلى الجافة حيث أن الملاط الشاهد لديه نسبة كتلة حجمية جيدة 2.93% بين المشبعة والجافة.

4-2/- تجربة امتصاص الماء عن طريق الغمر الكلي (Aw):

تم الحصول على النتائج امتصاص الماء عن طريق الغمر الكلي موضحة في

الجدول التالي:

Absorption par immersion(%)		الصيغة
الوسط (ED)		
28 أيام	60 أيام	
6.115	5.234	MC
6.685	4.919	MSDB 10
7.018	5.664	MSDB15
6.725	4.887	MSDB 20

الجدول 12: نتائج امتصاص الماء حسب تركيبات الملاط

4-3- التحليل وتفسير النتائج:

نلاحظ أن الملاط الشاهد لديه أقل نسبة امتصاص للماء بالمقارنة مع التركيبات الأخرى يعود ذلك ان تركيبة الشاهد تحتوي على نسبة دقائق قليلة بالمقارنة مع تركيبات الأخرى (دقائق أكبر) مما يزيد حجم شعيرات الامتصاص، كذلك تحتوي على نسبة قليلة من الفراغات والمسامات التي تحدث دخول كميات قليلة من المياه لتملأ تلك الفراغات والمسامات.

خامسا: نتائج الاختبارات الميكانيكية


5-1- مقاومة الانحناء :

مقاومة الشد عن طريق الانحناء (MPa)			الصيغة
الوسط (ED)			
07 أيام	28 يوم	60 يوم	
4.24	5.13	6.62	MC
4.31	5.37	6.79	MSDB 10
4.85	5.79	7.31	MSDB 15
4.08	5.74	6.14	MSDB 20

الجدول 13 : نتائج مقاومة الانحناء حسب تركيبات مختلفة.

5-2- تحليل نتائج مقاومة الانحناء:

في هذا القسم، سوف نحلل تأثير الإضافات المستخدمة، من رمال الكثبان الرملية المسحوقة (SDB) على مقاومة الانحناء، في مياه الحنفية (ED)،



الشكل 32: نتائج مقاومة الانحناء، حسب تركيبات ملاط


5-3- تحليل النتائج :

- نلاحظ في هذه الفترة من 7 أيام إلى 60 يوماً، إن الملاط MC، مقارنة مع الملاط MSD B 15، يعطي مقاومة انحناء أفضل.
- بالمقارنة التركيبية MSD B 10 مع تركيبة الشاهد MC، حيث في 7 أيام تكون نسبة الزيادة 1.65%، وفي 28 يوماً تصل إلى 4.67%؛
- في 60 يوماً، تعمل SDB على تطوير بعض الخصائص الفيزيائية و الميكانيكية، وبالتالي تصل نسبة المقاومة إلى 10.42% MSD B 15.

سادسا: مقاومة الضغط

مقاومة الضغط (MPa)			الصيغة
الوسط (ED)			
07 يوم	28 يوم	60 يوم	
26.30	32.76	40.30	MC
23.45	33.22	35.06	MSDB 10
21.40	35.50	45.31	MSDB 15
22.15	27.20	38.50	MSDB 20

الجدول 14: يوضح لنتائج مقاومة الضغط لمختلف التركيبات



الشكل 33: نتائج مقاومة الضغط حسب تركيبات الملاط

6-1/- مناقشة نتائج مقاومة الضغط:

- نلاحظ زيادة في مقاومة الضغط مع مرور الزمن حسب التركيبات المختلفة للملاط المحفوظة في الماء.
- نلاحظ أن تركيبة **MSDB15** مقاومة الضغط اكبر من تركيبات أخرى (**MSDB 20،10**).
- تعود الزيادة في مقاومة الضغط لتركيبات اكبر من تركيبات الأخرى إلى النقصان في الفراغات الملاط و الزيادة في التراصية.
- التركيبة **MSDB15** زادت نسبة مقاومة بالمقارنة مع الشاهد **MC** خلال الفترة الزمنية من 28 إلى 60 يوما وهذا يعود إلى أنه تحتوي على نسبة قليلة من الفراغات على عكس تركيبة الشاهد وذلك بزيادة نسبة من الرمل المسحوق في تركيبة **MSDB15** مما أصبحت ذات ترابية عالية مما جعل مقاومة الضغط تزداد.

6-2/- نتائج الموجات فوق الصوتية:

تهدف موجات فوق الصوتية إلى قياس وحساب معدل الموجات فوق الصوتية، وكذلك تصنيف حسب النوعية.

تسمع بالموجات فوق الصوتية (m/s)		الصيغة
الوسط (ED)		
28 يوم	60 يوم	
4170.3	4200.7	MC
4164.7	4190.5	MSDB 10
4120.1	4280.7	MSDB 15
4080.2	4180.1	MSDB 20

الجدول 15: يوضح النتائج بالموجات فوق الصوتية.

6-3/- تحليل ومناقشة نتائج الموجات فوق الصوتية:

- من خلال النتائج المجرات على العينات نلاحظ ما يلي:
- نلاحظ أن جميع القياسات لعينات كانت أكبر من 4000 m/s حيث تصنف جميع العينات أنها ذات مقاومة عالية.

6-4/- الاستنتاج :

بعد الانتهاء من هذا الفصل والعثور على نتائج خلال مراحل التجارب وبعد تحليلها وتفسيرها سواء بالإيجاب أو السلب، نستنتج أن هناك تأثيرا واضحا لرمال الكثبان المسحوق حسب التركيبات المختلفة للملاط وذلك بتحسين الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لهذا الأخير.

الخاتمة العامة

الخاتمة العامة

تهدف الدراسة إلى استكشاف تأثير رمال الكثبان المسحوقة الموجودة في منطقتنا وادي سوف بكثرة و تأثيرها على خصائص الملاط ومساهمتها في تحسين الأداء الميكانيكي والكيميائي لهذا الأخير.

استنادا إلى النتائج الموجودة في هذه الدراسة، يمكننا أن نستنتج ما يلي:

- أظهرت الكتلة الحجمية للملاط التي تم اختبارها، أن الانتقال من حالة مشبعة إلى حالة جافة هو من نسبة قريبة جدا لجميع التركيبات، مع ميزة ملاط الشاهد (MC) ثم تليها (MSDB10)، تظهر هذه النتائج أهمية الاختلاف في نسب الإضافات (مسحوق رمل الكثبان).
- وقد أظهرت نتائج اختبارات الغمر الكلي، بوضوح أن تأثير رمل الكثبان المسحوق على النفاذية (SDB) هو عموما في وقت متأخر، فمن الملاحظ أن 28 يوما (MC) يعطي أفضل.
- في تجربة معامل الامتصاص أظهرت النتائج خلال 60 يوما، التركيبية (MSDB15) أعطت أفضل معامل.
- أظهرت نتائج مقاومة الانحناء التأثير الإيجابي لرمل الكثبان المسحوق (SDB)، في 7 أيام من تركيبية الشاهدة MC بالمقارنة مع الملاط MSDB10، ومع مرور الوقت في 28 يوما زادت بنسبة 1.31% وفي 60 يوما، كان هناك تحسن كبير في نسبة المقاومة ب 4.74% بفضل تطوير بعض الخصائص الفيزيائية الميكانيكية من .SDB

- في مقاومة ضغط تأثير الإضافات لتركيبية (SDB) يظهر في 60 يوما نسبة المقاومة

وأكدت نتائج الاختبار بالموجات فوق الصوتية أن جميع العينات ذات مقاومة عالية.

✓ التوقعات والتوصيات:

في ضوء النتائج التي درسناها و التي عملنا عليها تجارينا، نوصي ببعض وجهات

النظر:

استخدام رمال الكثبان الرملية المسحوقة (SDB) بنسبة 10% من وزن الإسمنت

مفيد جدا سواء من وجهة نظر الأداء أو على الجانب الاقتصادي. يمكن أن يقدم بديلا جيدا

كإضافة معدنية .

قائمة المصادر و المراجع

قائمة المصادر والمراجع

1/. قايد حسام دين .دراسة مقارنة لرمال البناء المختلفة بمنطقة الجنوب الشرقي (ولاية ورقلة)

2 -[GIC 18] Le Groupe Industriel des Ciments d'Algérie, revue 2018.

3/. بورني يونس . محاضرة مادة مواد بناء MDC جامعة الوادي الموسم الجامعي 2020/2020.

4/.https://mawdoo3.com/%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AA

5/. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortier_\(mat%C3%A9riau\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortier_(mat%C3%A9riau))

6/. "خواص المواد واختباراتها - الدكتور أ السيد "

7/. [LOG 19] LOGBI Abdelaziz, effet des ajouts minéraux actifs et inertes sur les propriétés physiques, mécaniques et chimiques du mortier, thèse de doctorat université Kasdi Merbah Ouargla, 2019

8/. TAG 04] TAGNIT et P-C NKINAMUBANZIB,.,Les ajouts cimentaires et le développement durable.Département de génie civil, Université de Sherbrooke, 2004

9/. [BEL 14] BELHOCINE Aida et NAGOUDI Nadjat «Étude expérimentale d'un mortier avec ajouts Minéraux» Mémoire de master Université KASDI Merbah – Ouargla, 2014.

10.توفيق شنقارة . تأثير الإضافات المعدنية على متانة وخصائص الملاط

11. مريفة إبراهيم . المساهمة في تحسين خصائص خرسانة رمل المحاجر بواسطة

التصحيح الحبيبي (مذكرة تخرج ماستر) جامعة الوادي 2019

[CHA 06] R. CHAID, « Formulation, caractérisation et durabilité ./12 des BHP aux ajouts cimentaires locaux» Thèse de doctorat d'état en génie civil ENP décembre 2006

/13. مريفة إبراهيم . المساهمة في تحسين خصائص خرسانة رمل المحاجر بواسطة التصحيح الحبيبي (مذكرة تخرج ماستر) جامعة الوادي 2019

14/. Site Web ooreka <https://construction-maison.ooreka.fr/astuce/voir/617185/les-differents-types-de-sable>

/15. دراسة أعدت لنيل شهادة الماجستير في الهندسة المدنية بموضوع : البحث عن تقنية جديدة لتنظيف الرمل في سوريا وتحسين آدائها في البيتون كلية تشرين , من إعداد المهندسة ديمة إبراهيم 2009 .

/16. خواص وإختبارات المواد عملي-

/17. ضو عمار , بن عمارة ابراهيم . المساهمة في تحسين خصائص خرسانة الرمل باستعمال موارد رملية جديدة في واد سوف (مذكرة تخرج لنيل ماستر)جامعة الوادي 2019

18/.CHERAIT A , NAFA Z . Elément de materiaux de consteuction et essais s.l : collection le livre de genie civil OPU , 2007

/19 . محمد عبد القادر . من موقع بيت الاختصاص www.specialtes.bayt.com

[TAF 09] TAFRAOUI Ahmed, Contribution à la valorisation du sable de dune de l'erg occidental (Algérie). Application aux nouveaux bétons, thèse de doctorat de l'université de Toulouse,2009

[NF EN 196-1] Norme française Détermination des résistances mécaniques, 1995 - indice de classement P15-471

[NBN EN 1015-3] Norme belge « Consistance du mortier frais à la table à secousses » 2007.

[NF P 18-418] Norme française auscultation sonique, mesure du temps de propagation des ondes sonique, 1989.

[NBN EN 1015-10] Norme belge, Masse volumique apparente sèche du mortier durci, 1999.