



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

كلية العلوم الدقيقة

قسم: الفيزياء

مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة

**ماستر أكاديمي**

مجال: علوم المادة

تخصص: فيزياء إشعاع و طاقة

من إعداد:

قواسم صفاء

عبد الستار عفاف

الموضوع

رقم الترتيب:...

رقم التسلسل:...

**دراسة الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات العناصر الترابية النادرة  
وإستعماله كوسط فعال لليزر**

نوقشت يوم: 2020-09-23

أمام لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة:

رئيسا

أستاذ التعليم العالي

رحومة فرحات

مناقشا

أستاذ مساعد -أ-

بكار الضاوية

مؤطرا

أستاذ محاضر-أ-

بقاص عز الدين

**الموسم الجامعي: 2020/2019**

أنجز هذا العمل بمخبر استغلال وتثمين المصادر الطاقوية الصحراوية (LEVRES)

## إهداء

قرة عيني.. وطريقي إلى الجنة..

اللهم أعني على برهما وارزقني رضاهما، وأجزل لهما الخير والمغفرة يا كريم يا ودود  
أمي وأبي

قال الشافعي:

ليس العلم ما حُفِظَ

وإنما العلم ما نَفَعَ

لنا ولكم

وعن قتادة:

لو كان أحد يكتفي من العلم بشيء،

لاكتفى موسى،

ولكنه قال:

{هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا}

لكل طالب علم

# الشكر والعرفان

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله"

رواه البخاري

فجزيل الشكر نهديك أستاذنا المشرف "بقاص عز الدين".

والشكر والتقدير للأساتذة المناقشين:

أ. د رحومة فرحات رئيسا

أ. بكار الضاوية مناقشا

ولكل الأساتذة

كما نتقدم بالشكر لأعضاء المخبر استغلال وتثمين المصادر الطاقوية الصحراوية

(LEVRES)

|     |                                                   |
|-----|---------------------------------------------------|
| I   | اهداء                                             |
| II  | الشكر والعرفان                                    |
| III | فهرس المحتويات                                    |
| V   | قائمة الأشكال                                     |
| VI  | قائمة الجداول                                     |
| VII | قائمة الرموز                                      |
|     | المقدمة العامة                                    |
| 2   | المقدمة العامة                                    |
|     | الفصل الأول: عموميات حول الزجاج                   |
| 3   | 1. نبذة حول الزجاج                                |
| 3   | - تاريخه واكتشافه                                 |
| 4   | 2. الزجاج                                         |
| 4   | 1-2. تعريفه                                       |
| 4   | 2-2. ظاهرة الانتقال الزجاجي                       |
| 5   | 2-3. البنية البلورية للزجاج                       |
| 5   | - الأكاسيد المشكلة                                |
| 5   | - الأكاسيد المغيرة                                |
| 6   | - الأكاسيد الوسطية                                |
| 6   | 2-4. بنيته                                        |
| 6   | 2-5. خواص الزجاج                                  |
| 6   | - الخصائص الضوئية                                 |
| 7   | - الخصائص الميكانيكية                             |
| 7   | - الخصائص الكهربائية                              |
| 8   | - الخصائص الحرارية                                |
| 9   | - الاستقرار الكيميائي                             |
| 10  | 3. الزجاج الفوسفاتي                               |
| 10  | 1-3. بنية الزجاج الفوسفاتي                        |
| 11  | 2-3. خواص الزجاج الفوسفاتي                        |
| 11  | - ضوئيا                                           |
| 11  | - كيميائيا                                        |
| 11  | - حراريا                                          |
| 13  | مراجع الفصل الأول                                 |
|     | الفصل الثاني: مطيافية العناصر الترابية النادرة    |
| 16  | 1. لمحة تاريخية                                   |
| 16  | 2. العناصر الترابية النادرة (التوزيع الإلكتروني): |
| 18  | 3. مطيافية أيونات العناصر الترابية النادرة        |

|    |                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 1-3. الرموز الطيفية                                                         |
| 19 | 2-3. مستويات الطاقة للعناصر الترابية النادرة                                |
| 20 | 3-3. آليات تفاعل أيونات العناصر الترابية النادرة مع الاشعاع                 |
| 21 | 1-3-3. آليات اشعاعية                                                        |
| 21 | - الامتصاص                                                                  |
| 21 | - الانبعاث التلقائي                                                         |
| 22 | - الانبعاث المحفز                                                           |
| 23 | 2-3-3. آليات غير اشعاعية                                                    |
| 24 | 4-3. الزجاج المطعم بالأيونات الترابية النادرة                               |
| 25 | 5-3. التضخيم الضوئي                                                         |
| 25 | 6-3. نظام ثلاثي المستويات                                                   |
| 26 | 7-3. نظام رباعي المستويات                                                   |
| 28 | مراجع الفصل الثاني                                                          |
|    | <b>الفصل الثالث: الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية النادرة</b>       |
| 31 | 1. المعتمدة في اختيار العناصر الترابية والزجاج                              |
| 31 | 2. ذوبانية أيونات العناصر الترابية                                          |
| 32 | 3. التأثير على خصائص الاستضاءة                                              |
| 32 | 1-3. تركيز الإطفاء الذاتي                                                   |
| 32 | 2-3. التفاعل مع الفونونات                                                   |
| 33 | 3-3. تفاعلات أيون-أيون                                                      |
| 33 | 4-3. تأثير $\text{OH}^-$                                                    |
| 33 | 4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية النادرة                         |
| 33 | 1-4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الايريبيوم: $\text{Er}^{3+}$             |
| 33 | - الخواص الطيفية لأيون الايريبيوم: $\text{Er}^{3+}$                         |
| 38 | 2-4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الإيتريبيوم: $\text{Yb}^{3+}$            |
| 38 | - الخواص الطيفية لأيون الإيتريبيوم: $\text{Yb}^{3+}$                        |
| 38 | 3-4. الزجاج الفوسفاتي ثنائي التطعيم ب ( $\text{Er}^{3+} + \text{Yb}^{3+}$ ) |
| 44 | 4-4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون النيوديميوم: $\text{Nd}^{3+}$            |
| 44 | - الخواص الطيفية لأيون النيوديميوم: $\text{Nd}^{3+}$                        |
| 49 | مراجع الفصل الثالث                                                          |
|    | <b>الخاتمة العامة</b>                                                       |
| 55 | الخاتمة العامة                                                              |
| 57 | الملحق                                                                      |

| ترتيب الشكل   | عنوان الشكل                                                                                 | الصفحة |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الشكل (1-I)   | ظاهرة الانتقال الزجاجي                                                                      | 4      |
| الشكل (2-I)   | التركيبية البنوية لشاردة الفوسفات ( $\text{PO}_4^{3-}$ )                                    | 10     |
| الشكل (3-I)   | التركيبية البنوية لخامس أكسيد الفوسفور $\text{P}_2\text{O}_5$                               | 11     |
| الشكل (1-II)  | الجدول الدوري للعناصر الكيميائية                                                            | 17     |
| الشكل (2-II)  | طريقة التوزيع الإلكتروني وترتيب المستويات الطاقوية                                          | 17     |
| الشكل (3-II)  | مستويات الطاقة لبعض من العناصر الترابية النادرة                                             | 20     |
| الشكل (4-II)  | مبدأ الامتصاص                                                                               | 21     |
| الشكل (5-II)  | مبدأ الانبعاث التلقائي                                                                      | 22     |
| الشكل (6-II)  | مبدأ الانبعاث المحفز                                                                        | 22     |
| الشكل (7-II)  | تضخيم الإشارة الضوئية                                                                       | 25     |
| الشكل (8-II)  | نظام ذو ثلاث مستويات للطاقة                                                                 | 25     |
| الشكل (9-II)  | نظام رباعي المستويات                                                                        | 26     |
| الشكل (1-III) | مستويات الطاقة وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لأيون الإيريبيوم                                 | 34     |
| الشكل (2-III) | مستويات الطاقة وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لأيون الإيتربيوم                                 | 38     |
| الشكل (3-III) | مستويات الطاقة لأيون الإيتربيوم والإيريبيوم وتحول الطاقة بينهما وكذا طيف الامتصاص والانبعاث | 39     |
| الشكل (4-III) | مستويات الطاقة وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لأيون النيوديوم                                  | 44     |

| الصفحة | عنوان الجدول                                                                          | ترتيب الجدول   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 34     | النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعمة بأيون الايريبيوم             | الجدول (1-III) |
| 35     | النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعمة بأيون الايريبيوم             | الجدول (2-III) |
| 36     | النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعمة بأيون الايريبيوم             | الجدول (3-III) |
| 37     | مقاطع الامتصاص والانبعاث لأیوني الايريبيوم الإيتريبيوم مع معدل الحياة للمستويات       | الجدول (4-III) |
| 39     | النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي ثنائية التطعيم ب $(Er^{3+}+Yb^{3+})$ | الجدول (5-III) |
| 45     | الوسائط الطيفية للزجاج الفوسفاتي المطعم بالنيوديوم Nd                                 | الجدول (6-III) |
| 47     | الوسائط الطيفية للزجاج الفوسفاتي المطعم بالنيوديوم Nd                                 | الجدول (7-III) |

| الرمز           | دلالتة                                      | الوحدة   |
|-----------------|---------------------------------------------|----------|
| $T_f$           | درجة حرارة التبلور (الانصهار)               | K        |
| $T_g$           | درجة حرارة الانتقال الزجاجي                 | K        |
| $T_{g1}$        | درجة حرارة التبريد السريع                   | K        |
| $T_{g2}$        | درجة حرارة التبريد البطيء                   | K        |
| N               | قرينة الانكسار                              | /        |
| C               | سرعة الضوء في الفراغ                        | m/s      |
| $C_v$           | سرعة الضوء في الزجاج                        | m/s      |
| $\lambda$       | طول موجة الضوء الوارد                       | m        |
| $D_v$           | معامل التشتت للزجاج                         | /        |
| I               | شدة الإضاءة النافذة                         | /        |
| $I_0$           | شدة الإضاءة الواردة                         | /        |
| $\alpha$        | معامل الامتصاص                              | $m^{-1}$ |
| x               | سمك العينة                                  | m        |
| $\eta$          | معامل اللزوجة                               | P.s      |
| $\tau$          | اجهاد القص                                  | Pa       |
| $\frac{dy}{dt}$ | سرعة التشوه الزاوي                          | /        |
| $\alpha$        | معامل التمدد الحراري الخطي                  | /        |
| $\beta$         | معامل التمدد الحجمي                         | /        |
| $\Delta l/l_0$  | الاستطالة النسبية لعينة بطول ابتدائي $l_0$  | /        |
| V               | الحجم                                       | $m^3$    |
| $\Delta V$      | التغير في الحجم                             | $m^3$    |
| Z               | تكافؤ العنصر                                | /        |
| A               | نصف القطر الأيوني في العناصر المشكلة للزجاج | m        |
| N               | عدد الكم الرئيسي                            | /        |
| L               | عدد الكم الزاوي                             | /        |
| M               | عدد الكم المغناطيسي                         | /        |
| S               | عدد الكم المغزلي                            | /        |
| L               | العزم الزاوي المداري الكلي                  | /        |
| S               | العزم الزاوي اللفي الكلي                    | /        |
| J               | العزم الحركي الكلي                          | /        |
| H               | هاملتون التفاعل                             | /        |
| $\psi$          | دالة الموجة المرتبطة بالذرة                 | /        |
| E               | طاقة السوية                                 | /        |
| $H_{conf}$      | هاملتون التشكيل                             | /        |



|                     |                                               |                |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| /                   | التفاعل الكولومي بين الالكترونات              | $H_{EL}$       |
| /                   | التفاعل بين اللف الذاتي والعزم الزاوي المداري | $H_{so}$       |
| /                   | معامل الارتباط (سبين-مدار)                    | $\lambda_i$    |
| /                   | شحنة النواة                                   | $Ze$           |
| /                   | احتمالية الاثارة في وحدة الزمن                | $W_{12}$       |
| $m^3.s^{-2}.J^{-1}$ | معامل أينشتاين للامتصاص                       | $B_{12}$       |
| $j.s.m^{-3}$        | كثافة الطاقة في وحدة التواتر للشعاع الوارد    | $\rho$         |
| $s^{-1}$            | معامل اينشتاين من اجل الانبعاث التلقائي       | $A_{21}$       |
| s                   | مدة حياة الحالة المثارة                       | $\tau_{rad}$   |
| $m^3.s^{-2}.J^{-1}$ | معامل أينشتاين من أجل الانبعاث المحرض         | $B_{21}$       |
| /                   | احتمالية الانبعاث المحرض في وحدة الزمن        | $W_{21}$       |
| /                   | عدد الفونونات                                 | $P$            |
| /                   | احتمال الانتقال عند 0°K                       | $W_0$          |
| /                   | فرق الطاقة بين مستويات الانتقال               | $\Delta E$     |
| /                   | عدد بوز                                       | $n(v)$         |
| /                   | ثابت بولتزمان                                 | $KB$           |
| /                   | مدة حياة الاستضاءة عند انعدام الاستضاءة       | $\tau_{obs}$   |
| /                   | تركيز التطعيم                                 | $p$            |
| /                   | تركيز الإطفاء الذاتي                          | $Q$            |
| ms                  | مدة حياة الحالة المثارة                       | $\tau$         |
| m                   | الطول الموجي للامتصاص                         | $\lambda_{ab}$ |
| m                   | الطول الموجي للانبعاث                         | $\lambda_{em}$ |
| $m^2$               | المقطع العرضي للامتصاص                        | $\sigma_{ab}$  |
| $m^2$               | المقطع العرضي للانبعاث                        | $\sigma_{em}$  |

# المقدمة العامّة

## المقدمة العامة

دأب الإنسان منذ وجوده على استعمال ما سخر الله له من مواد مختلفة وجدها على ظهر الأرض أو استخرجها من باطنها لأغراض شتى، حتى إذا ما مضت به مسيرة التقدم وتزايدت احتياجاته، أخذ يفحص من مواد لاستكناه طبيعتها ومعرفة أسرارها حتى يحصل على أقصى قدر من الاستفادة منها؛ ثم أتى حين من الزمن احتاج فيه الإنسان إلى مواد أخرى ذات خصائص لا تتوافر فيما تحت يديه من خامات طبيعية، فراح يبتكر ويصنع مواد "جديدة" تفي بالاحتياجات التي أملاها عليه التطور الطبيعي للمجتمعات، وقد أسهمت العلوم المختلفة في استنباط العديد من تلك المواد فظهرت إلى حيز الوجود: المواد الزجاجية والمواد الخزفية والمواد شبه الموصلة والمواد ذات الخصائص الضوئية والإلكترونية المتميزة وغيرها.

وسنتناول في هذا البحث - بإذن الله تعالى - بعض الجوانب التي تمس إنتاج ودراسة نماذج من بعض تلك المواد التي يصل مداها إلى عدة آلاف ولا يزال هذا العدد في تمام مستمر كل يوم، وبالأخص الجانب الضوئي (البصري) الذي يعتبر المواد الزجاجية أحد أهم أعمدة بناءه وتطويره ومن أساسيات بروزه في عالم التكنولوجيا، فيتمحور عملنا هذا على دراسة المادة الزجاجية أو الزجاج والتعرف عليه بصفة دقيقة وإلى أين وصل به التطور في عالم التكنولوجيا الضوئية.

إن هدف هذه المذكرة والتي هي تحت عنوان "دراسة الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات التراب النادرة واستعماله كوسط فعال لليزر"، هو تسليط الضوء على خصائص الزجاج الفوسفاتي وإبراز أهميته لتسخيره في تطوير المضخمات الضوئية والليزر وذلك عند تطعيمه بذرات التراب النادرة، فمن أجل ذلك قسمت هذه المذكرة إلى ثلاث فصول فكانت كالتالي:

- الفصل الأول: "عموميات حول الزجاج والزجاج الفوسفاتي بالأخص".
- الفصل الثاني: "الدراسة الطيفية لأيونات العناصر الترابية النادرة".

أما الفصل الثالث فسيشمل جوهر الموضوع وهو:

- "الزجاج الفوسفاتي المطعم بأنواع من الذرات الترابية النادرة"

حيث يتم تقديم ملخص لمجمل وأهم الأعمال التي أنجزت على الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات التراب النادرة والخصائص الضوئية الناتجة عن هذا التطعيم وإبراز أهم النتائج المحصل.

# الفصل الأول

عموميات حول  
الزجاج

يخرج من رحم النار نقيا حتى حدود الطهارة...

قد يكون شفافا وقد يكون كامداً...

ملوناً أو عديم اللون...

يكاد يكون شبيها بالذهب لجهة ديمومته ومناعته ضد

عوامل الزمن، ولكنه سريع العطب إذا مُسَّ بخشونة...

لا يسامح أي خطأ في التعامل معه، ولا يقبل بإصلاحه...

ومنذ الالف الثالث وحتى اليوم لايزال يتطور

ويضيف إلى استعمالاته العديدة، استعمالات جديدة...

استعمالات بدأت بالزينة ولم تنته بالتكنولوجيا المتطورة

فما هو الزجاج؟ وكيف تكون بنيته؟ وما هي خصائصه؟ وماهي أنواعه؟

## 1. نبذة عامة حول الزجاج

### ❖ تاريخه واكتشافه:

نظرا لاتساعه الكبير، لا يمكن الحديث عن تاريخ الزجاج بالتفصيل، لذا فإن هذا البحث يقتصر على بعض محطاته الكبرى فقط، وأولها تغرق في غياهب الماضي السحيق.

يرجح علماء الآثار أن اكتشاف صناعة الزجاج تعود الى بلاد ما بين النهرين او الى الساحل السوري او الى مصر الفرعونية، وإن كانت أقدم قطع الزجاج التي وصلت إلينا، وهي عبارة عن حبيبات كروية استخدمت للزينة، وتعود الى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد وقد عُثر عليها في مصر، فذلك يعود الى أن البيئة الطبيعية في مصر تسمح أكثر من غيرها بحفظ الزجاج في باطنها؛ ومن المرجح أيضا، أن اكتشاف الزجاج قد تم بالصدفة خلال صناعة الخزف، إذ يتكوّن الزجاج من الرمل المسمى السيليكا ومادة قلوية قد تكون البوتاس أو كربونات الصوديوم، ومن السهل جدا ان يقع خطأ خلال صناعة الخزف، إذ كانت التربة الصلصالية غنية بالسيليكا واختلطت بكربونات الصوديوم الموجودة بكثرة في رماد عديد من النباتات التي كانت تستخدم كوقود [1].

كان الزجاج القديم يفتقر الى الشفافية، وإن نجح الفينيقيون في تلوينه بألوان عديدة لصناعة التماثيل الصغيرة والحلي... ولكن الإغريق الذين عرفوا الزجاج أولا عن طريق التجار الفينيقين استناداً الى المؤرخ الروماني بلينيوس، طوّروا أشكال صناعته، بحيث تمكنوا من زيادة شفافيته بعض الشيء، إلا أن التطور الأكبر كان في القرن الأول قبل الميلاد وعلى الساحل السوري تحديداً حيث اكتشفت طريقة النفخ التي صارت تسمح بصناعة أكواب وقوارير قليلة السماكة، كانت ميزتها الكبرى في قدرتها على حفظ السوائل من التسرب والتبخر... وبوصول المنتجات الجديدة الى الإمبراطورية الرومانية، أصبحت صناعة الزجاج صناعة عالمية... فما من مجتمع تعرّف على المنتجات الزجاجية إلا وأقدم على اعتمادها، وأضاف إليها، وأوجد لها مجالات استعمال جديدة [1].

## 2. الزجاج


### 2-1. تعريفه

الزجاج هو مادة صلبة غير بلورية (أمورفية)، أي أنها لا تمتلك نمطا هندسيا دوريا على المدى البعيد، ينتج من التبريد السريع للسوائل الزجاجية المنصهرة [2] وتسمى الحالة الفيزيائية الموافقة بالحالة الزجاجية، كما يتميز الزجاج عن باقي المواد الصلبة اللامتبلورة بظاهرة الانتقال الزجاجي، كما يمكن الاعتماد على التعريف الذي اقترحه Zarzycki والذي ينص على أن: «الزجاج هو مادة صلبة غير متبلورة والتي تقدم ظاهرة الانتقال الزجاجي» [3].

### 2-2. ظاهرة الانتقال الزجاجي

هي الانتقال من الحالة السائلة الى الحالة السائلة اللزجة وذلك بتبريد السائل المنصهر ثم تزداد لزجته تدريجيا إلى ان يتحول إلى مادة صلبة غير متبلورة (أي تشكل الزجاج) [3].

فعندما نقوم بتبريد السائل اللزج تبريدا سريعا ومتواصلا يحدث له تقلص في الحجم مع الانخفاض في درجة الحرارة حتى تصبح أقل من درجة حرارة الانصهار ( $T_f$ ) وكلما انخفضت درجة الحرارة ارتفعت نسبة اللزوجة ويبدأ السائل في التصلب إلى أن يتحول إلى بلورة وبمواسلة عملية التبريد وانخفاض درجة الحرارة يثبت الحجم تقريبا، تسمى درجة الحرارة الموافقة للتحول من الحجم المتغير إلى الحجم الثابت تقريبا بدرجة حرارة الانتقال الزجاجي ( $T_g$ ) [4].



الشكل (1-1): ظاهرة الانتقال الزجاجي [4].

من أهم ما يمكن ملاحظته أيضا من المنحنى (1-1) أنه في حالة إطالة فترة التبريد (أي تبريد بطيء) فيكون معدل فقدان الحرارة بطيء ولذلك يكون لدينا ( $T_{g2}$ ) الموافقة للتبريد البطيء أقل من ( $T_{g1}$ ) الموافقة للتبريد السريع، هذا يعني أن معدل التبريد له تأثير كبير على خواص الزجاج، فالزجاج الذي يبرد بسرعة أكبر تكون له ( $T_g$ ) أعلى وبالتالي فله حجم مولي أكبر ونتيجة لذلك يكون أقل كثافة [5].

أما الخط الثاني (اللون الاحمر) في المنحنى (I-1) فإنه يمثل المادة المنصهرة التي تتحول إلى بلور، حيث نلاحظ أن له درجة حرارة حرجة ( $T_f$ ) ينتقل فيها مباشرة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة [6،7].

للزجاج عدة أنواع تختلف باختلاف مكوناتها، وهناك ثلاث عائلات الكبرى للزجاج وهي الزجاج الأكسيدي (Oxydes)، الزجاج الهالوجيني (Halogénures) والزجاج الشالكوجيني (Chalcogénures) [8]، وإن الاهتمام الأكبر سيكون بدراسة الزجاج الأكسيدي، حيث يمثل هذا النوع أكبر عائلات الزجاج الصناعي [4]، كما سيكون التركيز الأدق في ذلك على الزجاج الفوسفاتي لأنه ركيزة هذا الفصل.

## 2-3. البنية البلورية للزجاج

منذ بداية القرن العشرين تم وضع العديد من الفرضيات التي تهدف لدراسة بنية الزجاج الذي شغل الكثير من العلماء، فكانت أهم الاقتراحات حول بنية الزجاج كالتالي [9]:

- ❖ في عام 1921، طور العالم (Lebdev) فرضيته التي كان مبدؤها أن الزجاج يتكون من مجموعة من المجالات الذرية الصغرى والمرتبة وتدعى بالبلورات.
  - ❖ وفي عام 1932، وضع العالم زكريازان (Zachariazen) نظريته التي تدعى " نموذج الشبكة العشوائية " والتي تنص على عدم وجود مجالات ذرية مرتبة وإنما تعتمد بنية الزجاج على طبيعته ونسبة الأكاسيد المكونة له.
  - ❖ في عام 1971 في مدينة (Leningrad) اتفق العلماء على اعتماد نموذج زكريازان (Zachariazen) الذي يقسم الأكاسيد إلى ثلاث مجموعات وذلك حسب وظائفها داخل الشبكة [9].
- **الأكاسيد المشكلة:**

يكفي توفرها بمفردها لتشكل الزجاج، والأكثر استعمالاً: السيليس ( $\text{SiO}_2$ )، البور ( $\text{B}_2\text{O}_3$ )، الفوسفات ( $\text{P}_2\text{O}_5$ )، الجرمانيوم ( $\text{GeO}_2$ )، الأر سينيك ( $\text{As}_2\text{O}_3$ ) [9] ...، وتصنف إلى نوعين حسب بنيتها الفراغية [10]:

- أكاسيد ذات هندسة مستوية: ( $\text{As}_2\text{O}_3$ ،  $\text{B}_2\text{O}_3$ ،  $\text{P}_2\text{O}_3$  ...)
- أكاسيد ذات هندسة فضائية: ( $\text{GeO}_2$ ،  $\text{SiO}_2$ ،  $\text{P}_2\text{O}_5$  ...)

وتتميز هذه الأكاسيد بطاقة ربط كبيرة ودرجة انصهار عالية [10].

ولقد فرض Zachariazen في نموده أن الأكاسيد المشكلة للزجاج تخضع إلى مجموعة من القواعد وهي كالتالي [9]:

- ✓ لا يرتبط الأكسجين بأكثر من كاتيونين (أيونين موجبين).
- ✓ يجب أن يكون عدد الجوار الأقرب للكاتيون صغيراً.
- ✓ تشترك متعددة الوجوه برؤوسها فقط، ولا يمكن لها الاشتراك لا بأحرفها ولا بوجوهها.
- ✓ كل متعدد وجوه له على الأقل ثلاثة رؤوس مشتركة مع متعددة الوجوه الأخرى.

### ➤ **الأكاسيد المغيرة:**

هي أكاسيد لا يكفي توفرها بمفردها لتشكل الزجاج، بل تضاف إلى التركيبة الأولية للزجاج لإطراء تغيير على بنيته البلورية وذلك قصد الحصول على خصائص فيزيوكيميائية معينة تؤدي لتحسين خصائص الزجاج [10].

ان الأكاسيد المغيرة الأكثر شيوعا هي: أكاسيد المعادن القلوية مثل  $\text{Na}_2\text{O}$ ،  $\text{K}_2\text{O}$  ... أو أكاسيد المعادن القلوية الترابية مثل  $\text{MgO}$ ،  $\text{CaO}$  [10]، وتتراوح نسبة دخولها في الزجاج ما بين (1.5-22) % [11].

### ➤ الأكاسيد الوسطية:

هي الأكاسيد التي يمكن أن تكون مشكّلة أو مغيرة وذلك حسب الزجاج الذي تضاف إليه ونسبها المضافة إلى تركيبة الزجاج والأكثر استعمالا: الألمنيوم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )، الزنك ( $\text{ZnO}$ ) [10] ... تتراوح نسبة دخولها في الزجاج بين (2-30) % [11]، تعمل هذه الأكاسيد على استقرار الشبكة الزجاجية وذلك بمنحها خاصية عدم التغير والذوبان [12].

## 4-2. بنيته

إن المواد الصلبة التي تتخذ ذراتها، أو جزيئاتها، توزيعا عشوائيا، حيثما يتسنى لها، عندما تتحول من الحالة المائعة (الغازية أو السائلة) إلى الحالة الصلبة توصف بالجوامد البلورية أيضا بأنها لا شكلية أو أمورية، بمعنى أنها لا تتخذ شكلا مميزا، كما توصف بأنها زجاجية، لأن ترتيب ذرات الزجاج له ترتيب عشوائي أو ذا توزيع عشوائي؛ وعموما إذا لم تتح لذرات المادة فرصة ترتيب نفسها كما ينبغي، كأن تكبح حركيتها، فإنه يمكن أن تتكون مادة غير بلورية [13].

والخاصية المميزة لكل أنواع الزجاج هي أنها تتعرض لانخفاض مطرد في اللزوجة عند تسخينها (مطرد أي علاقة عكسية)، أي أنها تلين بالتدرج بدلا من الانصهار دفعة واحدة، كما هو الحال في المواد البلورية [13].

## 5-2. خواص الزجاج

### 1-5-2. الخصائص الضوئية:

#### ❖ قرينة الانكسار:

المقدار الأساسي الذي يميز وسط شفاف من وجهة نظر ضوئية هو قرينة الانكسار [4].

تعرف قرينة انكسار مادة ما على أنها النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعته في هذه المادة، إذا في حالة الزجاج تعطى قرينة الانكسار بالعلاقة [4]:

$$n = \frac{c}{c_v} \dots \dots \dots (1 - I)$$

حيث:

$n$ : قرينة انكسار الزجاج.

$c$ : سرعة انتشار الضوء في الفراغ.

$c_v$ : سرعة انتشار الضوء في الزجاج.

في الفراغ تكون سرعة الضوء هي نفسها بغض النظر عن الطول الموجي، لكنها ليست نفسها في جميع الاوساط الأخرى، لذلك ترتبط قرينة الانكسار الوسط بطول موجة الضوء الوارد ( $\lambda$ )، هذا الارتباط يحمل اسم التشتت والزجاج يعتبر من الأوساط المشتتة (المبددة) للضوء؛ يمكن تعريف التشتت بالعلاقة التالية [4]:



$$D_v = \frac{dn}{d\lambda} \dots \dots \dots (2 - I)$$

$D_v$  : معامل التشتت للزجاج.

#### ❖ الشفافية:

نافذة إرسال أو شفافية الزجاج مفهوم مرتبط بنفاذية الضوء للزجاج، فهو يمرر الأشعة الضوئية في مجالات محدودة من الطيف لكل نوع من أنواع الزجاج؛ شفافية الزجاج الشالكوجيني تنزاح إلى الأشعة الطويلة تحت الحمراء، حيث يتميز بعض التراكيب من الزجاج الشالكوجيني بشفافية إرسال قد تصل إلى أكثر من 20µm [14]. بينما بالنسبة للزجاج الفلوري فشفافيته محدودة في مجال أشعة تحت الحمراء الطويلة (من 12µm إلى 14µm) [14]، ومحدودية أقل للزجاج الأكسيدي (من 6µm إلى 8µm) [14].

عندما يكون الزجاج ممتصا لإشعاع معين، يتم تعريف معامل الامتصاص  $\alpha$  بموجب قانون "بير - لامبرت" "Lambert" و "Bire":

$$I = I_0 e^{-\alpha x} \dots \dots \dots (3 - I)$$

حيث:

$I$  و  $I_0$  : هما شدتا الإضاءة النافذة والواردة على التوالي.

$\alpha$ : معامل الامتصاص المتعلق بطبيعة المادة.

$x$ : طول العينة.

يستعمل زجاج الأكاسيد كثيرا في مجال تكنولوجيا البصريات، ذلك لتميزه بشفافية عالية للأشعة فوق البنفسجية والمرئية وتحت الحمراء القريبة [14].

## 2-5-2. الخصائص الميكانيكية:

#### ❖ الصلادة:

هي قدرة مقاومة الزجاج لعوامل الخدش والاحتكاك، تختلف صلادة الزجاج باختلاف تركيبه حيث تقدر صلادة الزجاج بنسب الأكاسيد المكونة له [4].

#### ❖ المتانة:

تختلف متانة الزجاج باختلاف تركيبه، فمثلا تزداد المتانة بزيادة نسبة الأكاسيد المشكلة، وتضعف بالتسخين الطويل [4].

## 2-5-3. الخصائص الكهربائية:

يعتبر الزجاج عازلا في درجات الحرارة العادية لكن يمكن للناقلية أن تزداد بارتفاع درجة الحرارة وبالتالي فإن الناقلية الكهربائية للزجاج تتعلق بدرجة الحرارة وكذلك بمكوناته، حيث يتولد التيار كهربائي في الزجاج من انتقال حاملات الشحنة (أيونات أو إلكترونات أو الفجوات الحرة) المتحررة من الذرات المعدنية والعناصر

الانتقالية المتواجدة في الزجاج كشوائب [4]، كما ان الرطوبة تزيد من قابلية التوصيل للتيار الكهربائي للزجاج [4].

## 2-5-4. الخصائص الحرارية:

### ❖ اللزوجة:

تعرف اللزوجة على أنها المقاومة للجريان المنتظم لنظام غير مضطرب حيث أن الزيادة في اللزوجة تقلل من حركة المائع (سرعة الجريان)، وبالتالي فهي مقدار يعبر عن مدى تماسك وصلادة الزجاج [15]. باعتبار أن الزجاج سائلا مثاليا أو نيوتينيا فإن معامل اللزوجة  $\eta$  يعطى بالعلاقة [15]:

$$\eta = \tau / \frac{d\gamma}{dt} \dots \dots \dots (4 - I)$$

حيث:

$\eta$ : معامل اللزوجة وحدته 'Pascal-Seconde (P.S)' بالنسبة للزجاج عادة تستعمل الوحدة 'Poise (P)'  
حيث:  $1P=0.1 \text{ P.S}$ .

$\tau$ : إجهاد القص ( $N/m^2 = Pa$ ).

$d\gamma/dt$ : سرعة التشوه الزاوي (سرعة القص).

### ❖ التمدد الحراري:

إن تسخين مادة معينة يؤدي إلى زيادة طاقتها الحرارية، وبالتالي زيادة سعة اهتزازاتها الذرية فإذا كانت قوى الربط بين الذرات لا توافقية فإن هذه الاهتزازات تؤدي إلى زيادة في طول الروابط الذرية ومنه زيادة في حجم العينة، تسمى هذه الظاهرة بظاهرة التمدد الحراري [5].

يتميز التمدد الحراري للمادة بمعامل متوسط لزيادة الطول مع درجة الحرارة يسمى معامل التمدد الحراري الخطي ( $\alpha$ ) أو بمعامل متوسط لزيادة الحجم مع درجة الحرارة يسمى معامل التمدد الحجمي ( $\beta$ )، إذ يعرفان في مجال حراري معين.

معامل التمدد الحراري الطولي ( $\alpha$ ) يعطى بالعلاقة:

$$\alpha = \frac{1}{l_0} \frac{\Delta l}{\Delta T} \dots \dots \dots (5 - I)$$

$\alpha$ : تمثل معامل التمدد الحراري الخطي.

$\Delta T$ : المجال الحراري المعتبر.

$\Delta l/l_0$ : الاستطالة النسبية لعينة بطول ابتدائي  $l_0$ .

معامل التمدد الحراري الحجمي ( $\beta$ ) يعطى بالعلاقة:

$$\beta = \frac{1}{v} \frac{\Delta v}{\Delta T} \dots \dots \dots (6 - I)$$

$\Delta v$ : التغير في حجم العينة.

تعطى علاقة معامل التمدد الحراري الحجمي  $\beta$  بدلالة  $\alpha$  بالعلاقة التقريبية  $\beta = 3\alpha$  [15].

عندما يكون معامل التمدد لمادة ما كبير فإن مقاومتها للصدم الحراري تزداد [15].

#### ❖ التوصيل الحراري:

تمثل السرعة التي تنتشر بها الحرارة عبر مادة ما، وهي مرتبطة باهتزازات الذرات حول وضع توازنها [6].

إن البنية الأمورية للزجاج تعيق سهولة انتشار اهتزازات الشبكة عند استقبال ذراتها للفونونات مما يجعل الزجاج ذو ناقلية حرارية ضعيفة، حيث نجد معدل سريان الحرارة في الزجاج أقل من بقية المعادن، أي مهما تغير تركيب الزجاج فإن التوصيل الحراري لن يتغير كثيرا [4].

#### 2-5-5. الاستقرار الكيميائي:

الاستقرار الكيميائي هو قدرة الزجاج على مقاومة تأثير الأحماض وغيرها من العوامل الجوية الضارة والعوامل الكيميائية بشكل عام، وهذه الأخيرة كثيرا ما تؤثر كمحاليل حمضية أو ملحية (قاعدية) أو كغازات... الخ [10].

#### ❖ تأثير المحاليل الحمضية:

يعتبر الزجاج من المواد الحساسة للمحاليل الحمضية المائية؛ إذ يتم الهجوم الكيميائي عليه بآلية التبادل الأيوني بين  $H^+$  أو  $H_3O^+$  المتواجدة بالحمض وأيونات الأكاسيد المغيرة المتواجدة به؛ يرتبط الهجوم الكيميائي على الزجاج بالطاقة اللازمة لاقتلاع أيون من فجوته الذرية داخل البنية الزجاجية من جهة وبطاقة التي تحته على الحركة فيها من جهة أخرى [10].

#### ❖ تأثير المحاليل الملحية:

الزجاج حساس أيضا للمحاليل الملحية خاصة محاليل المعادن القلوية [10]، حيث يمكن أن يحدث الهجوم الكيميائي كذلك بالماء أو بخاره ويتم ذلك حسب إحدى الآليتين السابقتين، أي حالة المحلول الحمضي أو حالة المحاليل لقلوية، ذلك مرتبط بطبيعة الزجاج ودرجة الحرارة [10].

يزداد عدم الاستقرار الكيميائي عند رفع درجة الحرارة؛ كذلك ان تشكل الروابط لاجسرية ضعيفة الربط والتي لها حساسية كبيرة للهجوم الكيميائي خاصة بالأحماض المائية تُضعف مقاومة الزجاج للهجوم الكيميائي [10].

### 3. الزجاج الفوسفاتي

ينقسم الليزر من حيث الوسط الفعال الى صلب وسائل وغازي، وقد كان السبق الأول في الأوساط الليزرية من حيث الاكتشاف هو الوسط الصلب ولكن كانت صعوبة تصنيعه لأحجام كبيرة تكمن في زيادة ثمن الوسط الفعال وتكنولوجيا التصنيع، مما جعل العلماء يتوجهون لتكنولوجيا أخرى يسهل تصنيعها في احجام كبيرة وهي تكنولوجيا الليزر الزجاجي.

يتتركب الليزر الزجاجي من جسم زجاجي (مثل السيليكون والبورون والفوسفات وغيرها....) يتم تطعيمه بذرات مادة فعالة تنطبق عليه شروط الانبعاث المحفز وقد صنف الزجاج الفوسفاتي من بين أفضل أنواع الزجاج المستخدم كمادة مكونة لليزر الزجاجي [15].

فما هي بنيته؟ وما هي خصائصه وميزاته؟


#### 1-3. بنية الزجاج الفوسفاتي:

يتكون الزجاج الفوسفاتي من خامس أكسيد الفوسفور صيغته الكيميائية ( $P_2O_5$ ) الذي يعتبر من الأكاسيد المشكلة للزجاج والمكون الرئيسي للزجاج الفوسفاتي وهو ذو بنية هندسية فضائية، يأخذ شكل متعدد وجوه رباعي ( $PO_4$  Tetrahedral) [16]، حيث يرتبط الفوسفور (P) بأربع ذرات اوكسجين (O).


خصوصية الزجاج الفوسفاتي تتمثل أساسا في شحنة الفسفور الكبيرة ( $+5$ ) بالنظر للعناصر الأخرى ( $Si^{4+}, B^{3+}, Ge^{4+}$ ) التي تشكل أكاسيد قابلة للتحويل الزجاجي؛ ففي رباعي الوجوه  $PO_4$  من الأكسيد ( $P_2O_5$ ) تؤدي الشحنة المرتفعة للفوسفور ( $+5$ ) الى وجود الكترونات تحتل المدارات  $\pi$  تتوضع على احدى الروابط الأربعة فوسفور - أكسجين (P-O) مشكلة رابطة ثنائية ( $P=O$ )، وبالتالي لا يمكن وجود أكثر من ثلاث ذرات أكسجين جسرية في كل وحدة  $PO_4$  ويحد بذلك تشابك رباعيات الوجوه الى ثلاثة فقط ولا يمكن الحصول على تشابك لأربعة رباعيات وجوه مثلما هو الحال في حالة الزجاج السيليكاتي [17].

الرابعة الثنائية تتميز بمسافة قصيرة أقل من  $1.45A^\circ$  في مختلف أنواع ( $P_2O_5$ ) في حين طول الرابطة الجسرية محصورة بين  $1.45A^\circ$  و  $1.65A^\circ$  [17]؛ ان رتبة طول الرابطة (P-O) تعطي الخواص المميزة للرابطة  $\pi$ ، وكذلك دلالة على نوع الرابطة فالرابطة جسرية (رابطة طويلة) واللاجسرية (رابطة قصيرة) [16].

رباعي الوجوه  $PO_4$  تكون صيغته البسيطة من الشكل ( $PO_4^{3-}$ ) وتدعى بشاردة الفوسفات [17]، ويتشكل أيون الفوسفات انطلاقا من ارتباط أيون الفوسفور مع الأكسجين؛ حيث يرتبط أيون الفوسفور ( $P^{5+}$ ) بأربع أيونات اوكسجين ( $O^{2-}$ ) مشكلا هرما مثلثي الوجه مكون من ثلاث روابط أحادية (P-O) ورابطة واحدة ثنائية ( $P=O$ ) [18].



الشكل (2-I): التركيب البنوي لشاردة الفوسفات ( $PO_4^{3-}$ ) [4].



الشكل (3-1): التركيبة البنوية لخامس أكسيد الفوسفور (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) [18].

### 2-3. خواص الزجاج الفوسفاتي:

#### ❖ ضوئياً:

يملك الزجاج الفوسفاتي خواص ضوئية وبصرية جيدة، إذ يعد الزجاج الفوسفاتي ضعيف التشتت ضوئياً وبشفافيته الجيدة للأشعة فوق البنفسجية، وبسبب امتلاكه لهاته الخاصية فقد تعددت استخداماته خاصة في المضيفات الليزرية [17]؛ وللتعرف مزيداً على خواصه البصرية والضوئية فإن الفصل الثالث سيشمل ذلك.

الحقل الكهروستاتيكي لذرة الفوسفور P هو الأكثر ارتفاعاً

$$\frac{Z}{a^2} = 2.16 * 10^{20} m^{-2} \dots \dots (7 - I)$$

حيث:

Z: تكافؤ العنصر.

a: نصف القطر الأيوني في العناصر المشكلة للزجاج.

مثل: الحقل الكهروستاتيكي لذرة السليسيوم  $\frac{Z}{a^2} = 1.54 * 10^{20} m^{-2}$  والحقل الكهروستاتيكي لذرة البورات  $\frac{Z}{a^2} = 1.39 * 10^{20} m^{-2}$  [3].

ان الحقل الكهروستاتيكي القوي للفوسفور يجعله أقل استقطاباً من السيليس وبالتالي فإن قرينة انكسار الزجاج الفوسفاتي هي أعلى من قرينة انكسار الزجاج السيليكاتي [19].

#### ❖ كيميائياً:

يعتبر الزجاج الفوسفاتي رديء الاستقرار الكيميائي خصوصاً في الماء [18]، فهو سريع الذوبان (الانحلال) في الماء [20]، ولغرض تحسين هذه الخاصية فإن دراسات وأبحاث حديثة بينت أن إضافة بعض أكاسيد المعادن مثل Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>، Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>، ZnO، MgO و Na<sub>2</sub>O تؤدي إلى زيادة ملحوظة في استقراره الكيميائي ومقاومته للتآكل [21]، كما أن إضافة أكسيد الفلزات القلوية أو أكسيد الفلز ثنائي التكافؤ إلى الشبكة الزجاجية تعزز المتانة الكيميائية للزجاج الفوسفاتي [21].

#### ❖ حرارياً:

يعتبر الزجاج الفوسفاتي رديء التوصيل حرارياً، وإذا معامل تمدد حراري مرتفع [17]؛ ولكن من جهة أخرى فإن للأكاسيد المغيرة (المعدلات) للشبكة المشكلة للزجاج الفوسفاتي أو الأيونات المضافة المذكورة سابقاً

والتي تم استخدامها قصد التحسين الكيميائي للزجاج الفوسفاتي قد تؤثر على خواصه الحرارية ويمكن أن تزيد من توصيله الحراري [18].

لقد صنف الزجاج الفوسفاتي من بين أفضل أنواع الزجاج المستخدم كمادة فعالة لليزر ذلك لمزاياه المتعددة وخواصه الجيدة من الشفافية ودرجة حرارة انصهار منخفضة نسبياً وكذلك درجة حرارة تحوله الزجاجي المنخفضة [10]، ولقابليته الكبيرة في اندماج الشوارد الترابية النادرة فقد جعلته من أهم المواد الفعالة التي تستخدم للتطبيقات التي تتطلب تضخيماً للضوء مثل الليزر والمضخمات الضوئية [15]، وللتعرف مزيداً على خواصه البصرية والضوئية فإن الفصل الثالث سيشمل ذلك.

تم في هذا الفصل التعرف على الزجاج (مميزاته، بنيته البلورية وأنواعه)، كما تم التعرف بصفة أدق على الزجاج الفوسفاتي وذلك بإبراز بعض خصائصه وبعض تطبيقاته العملية.

كما تجدر الإشارة أن استعمالات الزجاج الفوسفاتي وهو مطعم بالذرات الترابية النادرة أكثر مما هو نقي وذلك للمزايا الجديدة التي يكتسبها من هذا التطعيم.

سيتم في الفصل الموالي التعرف على ذرات العناصر الترابية النادرة وخصائصها الإشعاعية التي جعلتها أكثر الذرات المعتمدة في التطعيم.

## مراجع الفصل الأول

### المراجع العربية

- [1] الدميني، م.، "الزجاج"، مجلة قافلة، العدد 2 المجلد 62، (مارس-أبريل 2013)، ص (87-102).
- [4] بوزيان، عائشة وإيمان، "الدراسة الطيفية لزجاج هالوجيني- فوسفاتي ثنائي التطعيم"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر (2017).
- [5] بيلا-ألينكيل، "الليزرات"، جامعة سان فرناندو، جامعة كاليفورنيا، ترجمة فاروق عبودي قصي، منشورات جامعة الموصل، العراق، (1984).
- [10] غوقالي، م.، "نمذجة ومحاكاة ظاهرة التبادل الأيوني في الزجاج السيليكاتي القلوي تطبيق بيان قرينة الانكسار لموجه بصري مستو سطحي"، مذكرة ماجستير، جامعة ورقلة، الجزائر (2005).
- [11] كاخيا، ط، "الكيمياء الصناعية الجزء الأول تكنولوجيا الصناعات الكيميائية اللاعضوية"، الطبعة السادسة، دمشق، سوريا، (2005)، [متوفر على: <https://tarek.kakhia.org>]
- [13] سليمان وباشا وغيره، محمد أمين ومحمد فؤاد، "فيزياء الجوامد"، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، مصر، (2005).
- [16] يومبعي، م.، "نمذجة ظاهرة التبادل الأيوني في الزجاج الأكسيدي"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر (2016).

### المراجع الأجنبية

- [2] M.S, Hasan, "Phosphate glass fibre reinforced composite for bone repair applications: investigation of interfacial integrity improvements via chemical treatments", PhD thesis, University of Nottingham, Britain, (2012).
- [3] J, Barton, et C, Guillemet, "Le verre science et technologie", Ed. E.D.P. Sciences, (2005).
- [6] A, Ayadi, "Technologie du verre", office des publication-universitaires, Alger, (2004).
- [7] W. David Kingery, H. K. Bowen, Donald R. Uhlmann, "Introduction to Ceramics", 2nd ed. (1976)
- [8] T, Belkhier, "Etude spectroscopique des ions trivalents de terre rares dans les verres Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-M<sub>2</sub>O", mémoire de magister, centre universitaire d'Eloued, Algérie, (2010).
- [9] A, Beggas, "Etat d'art des verres dopés aux ions terres rares (Application Amplificateur Optique)", mémoire de magister, centre universitaire d'Eloued, Algérie, (2010).
- [12] F, Rehouma, "Etude de l'échange d'ions à l'argent dans un verre aluminoborosilicate : Application a un procédé d'enterrage sélectif des

- 
- guides", thèse de doctorat, Institut National polytechnique de Grenoble, France, (1994).
- 
- [14] M, El Jouad, "Modélisation et Spectroscopie des vitrocéramiques fluorées dopés par des ions de terres rares pour applications en amplification dans l'infrarouge", thèse doctorat, université d'Angers, France, (2011).
- 
- [15] J.E, Shelby "Introduction to Glass Science and Technology", 2nd edition, New York state college of ceramics at Alfred university, (2005).
- 
- [17] El-Egili, K., Doweider, H., Moustafa, Y.M. and Abbas, I. (2003, 13, July), " Structure and some physical properties of PbO-P2O5 glasses", Article, physica B, 339, 237-245.
- 
- [18] L, Luciana Serio, "Effect of glass compositional variables on the structure and properties of phosphate glass/polyamide 11 hybrids", thesis of doctor, London South Bank University, (2016).
- 
- [19] F, Amir, "Atomic level structural studies of rare -earth doped Sodium phosphate glasses using high energy X-ray diffraction and complementary", Master of science, University of Minnesota, Duluth-USA, (2011).
- 
- [20] O. K. Deutschbein, C. C. Pautrat, I. M. Svirchevsky. Les verres phosphates, nouveaux matériaux laser. Revue de Physique Appliqué, 1967, 2 (1), pp.29-37.
- 
- [21] G., Sahaya, G., Baskran, L., Flower, D.R., Krishna, and N. veeraiah, "Structural role of In2O3 in PbO - P2O5 – As2O3 glass system by means of spectroscopic and dielectric studies", J. Alloy, vol. 431, (2007),303- 312.
-



# الفصل الثاني

مطيافية العناصر  
الترايية النادرة

تتفرد العناصر الترابية النادرة (The Rare Earth Elements) بالعديد من الخصائص البصرية المهمة التي تؤهلها لأن تدخل في العديد من التطبيقات كعوامل محفزة، حيث تستخدم الأيونات الترابية النادرة كوسيلة نشطة في العديد من المواد المضيفة، ويعود ذلك للانتقالات الضوئية العديدة في مجالات شتى، هذه الخصائص البصرية لهذه العناصر تعتمد بشكل كبير على الحقل المحلي الذي يميز كل بنية وتكوين وسط مضيف [1].

فما هي إذن البنية الإلكترونية لهذه العناصر؟ وما هي مطيافيتها من رموز طيفية وقواعد انتقاء؟ وما هي المستويات الطاقة لها؟ وكيف تتفاعل هذه الأيونات مع الضوء؟

## 1. لمحة تاريخية:

تعود البدايات الأولى لاكتشاف العناصر الترابية إلى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ميلادي وبالتحديد في سنة (1794) على يد أحد السويديين (Gadolin) الذي اكتشف مادتين استخلص منهما خليطا من الأكسيد وأطلق عليهما (Ytteria) و (Ceria) وكان ذلك من محجر ايتربي (Ytterby) بالقرب من استكهولم. في سنة 1900 تم إدراك أن هذه المركبات ليست عناصر ولكنها مركبات تتكون من أكاسيد فلزات خواصها الكيميائية متشابهة جدا يصعب فصلها كيميائيا، وتحليل هذه الأكاسيد وجد أن أكسيد (Ceria) يحتوي على أكاسيد العناصر (La)، (Pr)، (Ce)، (Nd)، (Sm)، (Eu)، (Gd)، أما أكسيد (Ytteria) فوجد أنه يحتوي على أكاسيد العناصر (Sc)، (Y)، (Tb)، (Dy)، (Ho)، (Er)، (Tm)، (Yb) ويستثنى من هذه المجموعة عنصر (Pm) الذي لم يتم اكتشافه حتى عام (1947) عندما فصل من النفايات الناتجة عن تقنت اليورانيوم [2].

أطلق اسم العناصر الترابية النادرة على الأكاسيد أولا ثم بعد ذلك أطلق على العناصر نفسها، في بداية القرن العشرين اعتبرها علماء المطيافية على أنها العناصر التي تتميز بالمأ التدرجي للمدارين 4f و 5f، ومن هذا التعريف فإنها تشمل سلسلتين [2]:

- السلسلة الأولى: اللانثانيدات (The Lanthanides) تبدأ من عنصر السيريوم (Z=58) وتنتهي بعنصر لوتيتيوم (Z=71).
- السلسلة الثانية: الاكتينيدات (The Actinides) تبدأ من عنصر الثوريوم (Z=90) وتنتهي باللورونسيوم (Z=103).


الكيميائيون أضافوا اللانثانيد (La, Z=57) إلى السلسلة الأولى والاكتينيوم (Ac, Z=89) إلى السلسلة الثانية، أما السكندريوم واليتريوم تم اعتبارهما من العناصر الترابية النادرة لتشابه خواصهما الكيميائية معها [3].

## 2. العناصر الترابية النادرة (التوزيع الإلكتروني):

فقط اللانثانيدات هي التي ذات فائدة في التطبيقات البصرية [4] نظرا لخواصها الضوئية، وبالتالي هنا في هذا العمل يقصد بالعناصر الترابية اللانثانيدات، وتضم هذه المجموعة 14 عنصرا، بداية من عنصر السيريوم (Ce, Z=58) إلى عنصر الليتيوم (Lu, Z=71)، وتقع العناصر الترابية النادرة أسفل الجدول الدوري للعناصر.

الشكل (II-1): الجدول الدوري للعناصر الكيميائية [1].

يكون التوزيع الإلكتروني للعناصر الترابية النادرة من الشكل التالي:  $[Xe] 4f^n 5d^1 6s^2$



الشكل (II-2): يمثل طريقة التوزيع الإلكتروني وترتيب المستويات الطاقوية [1].

كل العناصر الترابية النادرة لها الشكل الأيوني  $M^{3+}$  وبعضها له الشكل  $M^{2+}$ ,  $M^{4+}$  وتكون الحالة  $(+2, +4)$  أقل استقراراً من  $(+3)$  حيث تتواجد الحالة  $(+2, +4)$  في عناصر ترابية معينة أو محددة والتي لها أهمية كبيرة في المستخرجات المعدنية للعناصر الترابية النادرة والمتعلقة بالبنية الإلكترونية وإمكانات التأين، كما أن استقرارها متعلق بالتوزيعات الإلكترونية على مستوى المدار  $f$  (ممتلئ، نصف ممتلئ أو فارغ) [3].

قد تكون أيونات العناصر الترابية النادرة ثنائية التكافؤ وذلك عندما تمنح الذرة إلكتروناتها البعيدة في الطبقة  $6s$ ، بينما تكون هذه الأيونات ثلاثية التكافؤ، هذا يعني أنها بالإضافة إلى منح الذرة إلكترونات الطبقة  $6s$  وتفقد أيضاً إلكترونات من الطبقة  $5d$  إذا كانت تمتلك ذلك وإلا ستفقد واحد من الإلكترونات الطبقة  $4f$  [5]، حيث تعتبر الحالة الثلاثية التكافؤ الحالة الأكثر استقراراً [6].

يتخذ سكانديوم (Sc) ويتريوم (Y) ولانتانيوم (La) الشكل الأيوني  $M$ ، أما ليريوم (Lu) وجادولينيوم (Gd) فيتخذ الشكل الأيوني  $M^{3+}$  وذلك لأنها تحقق التوزيع الإلكتروني  $4f^{14}$  و  $4f^7$  على التوالي وتعتبر مستقرة؛

الأيونات التي لها الشكل  $M^{4+}$  و  $M^{2+}$  والتي تحقق التوزيعات  $f^0$  أو  $f^7$  أو  $f^{14}$  فإنها تعتبر في هكذا حالات أكثر استقرارًا كالسيريوم ( $Ce^{4+}$ ) وتربيوم ( $Tb^{4+}$ ) ذات التوزيع  $f^0$  و  $f^7$  على التوالي، ويربيوم ( $Eu^{2+}$ ) و يربيوم ( $Yb^{2+}$ ) ذات التوزيع  $f^7$  و  $f^{14}$  على التوالي [3].

- هذه العناصر لا تختلف في مدارها الأخير وهذا ما يفسر تماثل خواصها الكيميائية، هذه الميزة تعتبر سلبية لصعوبة فصل هذه العناصر كيميائياً وتعد ميزة ايجابية من ناحية سهولة استبدالها ببعضها البعض في المركبات الكيميائية [7].
- تكون العناصر الترابية النادرة متشابهة كيميائياً، وذلك لوجود الطبقة  $4f$ ، حيث مداراته الفرعية السبعة التي تتسع لـ 14 إلكترون وإمكانية انتقال الإلكترون فيها، وهذه الطبقة هي المسؤولة أيضاً عن الخصائص البصرية للأيونات الترابية النادرة [6].
- إن الانتقالات بين مستويات الطاقة لدى التشكيل  $4f$  غير مكتملة تولد أطوال موجية تبدأ من الأشعة فوق بنفسجية إلى الأشعة تحت الحمراء [8].

### 3. مطيافية أيونات العناصر الترابية النادرة:

#### 3-1. الرموز الطيفية:

في ميكانيك الكم، هناك ثلاث أرقام كمية ضرورية لوصف توزيع الإلكترونات في الذرات وهي عدد الكم الرئيسي ( $n$ )، وعدد الكم الزاوي ( $l$ )، وعدد الكم المغناطيسي ( $m$ )، وتستخدم هذه الأعداد لوصف الأفلاك الذرية، وتمييز الإلكترونات الموجودة فيها. ويصف العدد الكم الرابع وهو عدد الكم المغزلي ( $s$ )، سلوك إلكترون محدد، وبذلك يكتمل وصف الإلكترونات في الذرات [9].

الأعداد الكمية الأربعة وهي:

- العدد الكمي الرئيسي ( $n$ ): يأخذ قيم الأرقام الصحيحة  $n=1,2,3,4,.....$
- العدد الكمي الزاوي ( $l$ ): حيث يأخذ القيم  $l=0,+1,+2,.....$
- العدد الكمي المغناطيسي ( $m_l$ ): تعتمد قيمة  $m_l$  في المستوي الفرعي على عدد الكم الزاوي  $l$ ، ولكل قيمة معينة  $l$  هناك  $(2l+1)$  قيم صحيحة لـ  $m_l$  كما يلي:  
 $-l, (-l+1), ..., 0, ..., (+l-1), +l$
- العدد الكمي المغزلي ( $m_s$ ): يأخذ القيمة  $+\frac{1}{2}$  و  $-\frac{1}{2}$ .

- الازدواج L-S:

كل مستوي يتميز بالثلاثية ( $L, S, J$ ) حيث يعرف الازدواج ( $L-S$ ) بالازدواج (Saunders – Russell) يمثل بالشكل التالي:

$$2s+1L_J$$

حيث:

$$L = \sum l_i \quad \text{العزم الزاوي المداري الكلي:}$$

$$S = \sum s_i \quad \text{العزم الزاوي اللفي الكلي:}$$

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

J: العزم الحركي الكلي:

ومنه يمكن كتابة:

$$|L - S| \leq J \leq |L + S|$$

الرمز الطيفي للمستوي الأساسي يحدد حسب قاعدة هوند ومبدأ باولي للاستبعاد.

- مبدأ الاستبعاد لباولي:

لا يمكن لإلكترونين أو أكثر في نفس الذرة امتلاك نفس قيم الأعداد الكمية الأربعة بينما يمكن أن يشتركان في رقم واحد أو اثنين أو ثلاث فقط.

- قاعدة هوند:

يؤكد مبدأ هوند على أن توزع الإلكترونات على مستويات الطاقة يكون:

- أكبر قيمة لـ L

- أكبر قيمة لـ S

عندما تكون قيم كل من L و S مختلفة عن الصفر فإن قيمة J تعطى بالشكل:

$$J = J_{min} = |L - S| \text{ إذا كانت الطبقة نصف مملوءة أو أقل.}$$

$$J = J_{max} = |L + S| \text{ إذا كانت الطبقة مملوءة إلى النصف أو أكثر تماما.}$$

### 2-3. مستويات الطاقة للعناصر الترابية النادرة:

يتميز كل أيون من العناصر الترابية النادرة بمخطط طاقة معين، ومن أجل تحديد وضع مستويات الطاقة له يجب حل معادلة شرودينجر:

$$H\psi = E\psi \dots \dots \dots (1 - II)$$

حيث:

H: هاملتون التفاعل

$\psi$ : دالة الموجة المرتبطة بالذرة

E: طاقة السوي.

في غياب التأثيرات الخارجية، ومن أجل أيون حر موجود مع N إلكترون وبفرض كتلة النواة لا نهائية وشحنتها Ze، يكتب هاملتون التفاعل على الشكل التالي [10]:

$$H_o = H_c + H_{el} + H_{so} \dots \dots \dots (2 - II)$$

$H_c$ : هاملتون التشكيل حسب تقريب الحقل المركزي ويمثل مجموع الطاقة الحركية للإلكترون حول النواة يسمح بالحصول على وضعيات الطاقة عبارته من الشكل [11]:

$$H_c = \sum_i \left( -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i} \right) \dots\dots (3-II)$$


$H_{el}$ : يعبر عن التفاعل الكولومبي بين الإلكترونات (تنافر)، هذا التفاعل يرفع انحلال المستويات الإلكترونية من خلال الرموز الطيفية عبارته على الشكل التالي [10]:

$$H_{el} = \frac{\sum_{i<j} e^2}{|r_i - r_j|} \dots\dots\dots (4-II)$$

$H_{so}$ : يمثل التفاعل بين اللف الذاتي والعزم الزاوي المداري لكل إلكترون (ازدواج سبين- مدار) يعطي رفع التطابق للمستويات الثانوية من خلال الرمز الطيفي ويحددها العدد الكمي J ويعطى بالعلاقة [11]:

$$H_{so} = \lambda_i \sum_i \mathbf{S} \cdot \mathbf{L} \dots\dots\dots (5-II)$$

حيث  $\lambda_i$ : يمثل معامل الارتباط (سبين - مدار).



الشكل (3-II): مستويات الطاقة لبعض من العناصر الترابية النادرة [12].

### 3-3. آليات تفاعل أيونات العناصر الترابية النادرة مع الإشعاع:

إن تفاعل العناصر الترابية مع الإشعاع الكهرومغناطيسي يؤدي إلى حدوث انتقالات بين مستويات الطاقة المختلفة لهذه الأيونات، والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين وذلك اعتماداً على ما إذا كان التفاعل مصحوباً أو غير مصحوب بتبادل الفوتونات (كمات ضوئية) إلى [12]:

✓ آليات إشعاعية.

✓ آليات غير إشعاعية.

### 3-3-1. آليات إشعاعية


عند تسليط شعاع كهرومغناطيسي على أيونات العناصر الترابية النادرة، فإنها تقوم بامتصاصه ويؤدي بذلك إلى انتقالها إلى مستويات طاقة أعلى. فالأيونات التي تكون في مستوى الإثارة تقوم بالتخلص من الطاقة الزائدة بعودتها إلى مستوى الاستقرار، وتصدر هذه الطاقة على شكل فوتونات، كل هذه الظواهر لديها الخصائص المشتركة امتصاص أو اصدار للفوتون لذا تعرف باسم الآليات الإشعاعية [13].

تفاعل الفوتونات مع الأيونات يكون وفق إحدى الآليات التالية وهي [13]:

#### ✓ الامتصاص:

وفيها تقوم أيونات العناصر الترابية بامتصاص فوتونات الإشعاع المسلط عليها وتعمل طاقة الإشعاع الممتص على رفع الإلكترونات من الحالة الأساسية إلى الحالة المثارة، ولا يتم الامتصاص من قبل المادة إلا إذا كانت طاقة الفوتون تساوي أو تزيد عن فرق الطاقة بين الحالة الأساسية والحالة المثارة لذرات تلك المادة [14، 15]:

$$h\nu = E_2 - E_1 \dots \dots \dots (6 - II)$$



الشكل (4-II): مبدأ الامتصاص [1].

ليكن  $N_1(t)$  و  $N_2(t)$  الإسكان في المستويين الطاقويين للحالة الأساسية والمثارة على التوالي، يعطى تغير نسبة الإسكان في المستوي 1 بدلالة الزمن بالعلاقة التالية [1]:

$$\frac{dN_1(t)}{dt} = -W_{12} \cdot N_1(t) = -B_{12} \cdot \rho(\nu) \cdot N_1(t) \dots \dots \dots (7 - II)$$

حيث:

$W_{12}$ : احتمالية الإثارة في وحدة الزمن.


$B_{12}$ : معامل أينشتاين للامتصاص وحدته  $(m^3 \cdot s^{-2} \cdot j^{-1})$ .

$\rho$ : كثافة الطاقة في وحدة التواتر للشعاع الوارد وحدته  $(j \cdot s \cdot m^{-3})$ .

نقول إنه حدث انقلاب سكاني إذا كان  $N_2 > N_1$ .

#### ✓ الانبعاث التلقائي:

إن أيونات العناصر الترابية النادرة لا تبقى نهائياً في الحالة المثارة بل تعود من جديد بصفة تلقائية إلى الحالة الأساسية محررة طاقة على شكل فوتونات تنتشر في جميع الاتجاهات أي أنها غير مترابطة [6]، وتسمى مدة الحياة متوسط المدة التي تبقى فيها الأيونات في الحالة المثارة [6].



الشكل (5-II): مبدأ الانبعاث التلقائي [1].

يعطى تغير الإسكان للسوية 2 بدلالة الزمن بالعلاقة التالية [1]:

$$\frac{dN_2}{dt} = -A_{21} \cdot N_2 = \frac{-1}{\tau_{rad}} \cdot N_2 \dots \dots \dots (8 - II)$$


حيث:

$A_{21}$ : معامل أينشتاين من أجل الانبعاث التلقائي (احتمال الانبعاث التلقائي في وحدة الزمن) وحدته  $[s^{-1}]$ .  
 $\tau_{rad}$ : يمثل مدة حياة الحالة المثارة وحدته  $[s]$ ، تعطى عبارته كالتالي [11]:

$$\tau_{rad} = \frac{1}{A_{21}} \dots \dots \dots (9 - II)$$

#### ✓ الانبعاث المحفز:

فيه تنتقل الذرة من مستوى طاقي أعلى إلى مستوى طاقي أدنى، وذلك عندما يمر بها فوتون طاقته تعادل الفرق بين المستويين الطاقويين، ويتميز هذا الإصدار المحفز بانبعاث فوتون جديد فضلا عن الفوتون الأصلي ويكون للفوتون المحفز نفس طاقة الفوتون الأصلي ونفس التردد ونفس الاتجاه ونفس الاستقطاب، لذا يقال إنهما مترابطان [15].



الشكل (6-II): مبدأ الانبعاث المحفز [1].

من أجل استمرارية هذا النوع من التفاعل يجب أن يكون عدد السكان  $N_2$  أكبر من عدد سكان المستوي الأساسي  $N_1$  يعني ذلك أن يحدث انعكاس للإسكان بالنسبة للتوازن الحراري ويتم الحصول عليها عن طريق إثارة خارجية تسمى الضخ [6].  
الانبعاث المحفز يقلل من إسكان مستوى الحالة المثارة.



يعطى التغير في عدد السكان للسوية بدلالة الزمن كالتالي [1]:

$$\frac{dN_2}{dt} = -B_{21} \cdot \rho(v) \cdot N_2 = -W_{21} \cdot N_2 \dots \dots \dots (10 - II)$$

حيث:

$B_{21}$  : معامل أينشتاين من أجل الانبعاث المحرض وحدته  $(m^3.s^{-2}.j^{-1})$ .

$W_{21}$  : احتمالية الانبعاث المحرض في وحدة الزمن.

$\rho$ : كثافة الطاقة في وحدة التواتر للشعاع الوارد.

الانقلاب السكاني شرط رئيسي لعملية الانبعاث المحفز لتكبير الضوء، وانقلاب السكان هو توزيع للذرات على مستويات الطاقة مختلف على التوزيع في حالة الاتزان الحراري الخاضع لإحصائيات قانون ماكسويل بولتزمان [15].

### 3-3-2. آليات غير إشعاعية

إن الانتقالات الإشعاعية تكون في تنافس مع الانتقالات غير الإشعاعية التي تساهم في زيادة ونقصان التعداد السكاني لمستويات الطاقة.

يمكن للذرة أن تنتقل من المستوي المثارة  $E_2$  إلى المستوي الأساسي  $E_1$  دون إصدار فوتونات، هذا الانتقال الغير الإشعاعي يؤدي إلى استرخاء غير مشع للذرة [16]، حيث يذهب الفرق في الطاقة للانتقال بين المستويين على شكل اهتزازات (فونونات) [17].

في كثير من الحالات تكون طاقة الانتقالات الإلكترونية بين الحالة المثارة والحالة الأساسية أعلى بكثير من طاقة الفونون، وبالتالي فإن الاسترخاء غير إشعاعي سيولد العديد من الفونونات ويطلق عليه عملية متعدد الفونونات [16].

يتعلق احتمال حدوث الاسترخاء غير الإشعاعي لمتعددات الفونون بالفرق الطاقوي بين مستويات الانتقال وفق العلاقة [16]:

$$W_{MP} = W_0 [n(v) + 1]^p \dots \dots \dots (11 - II)$$

حيث:

$P$  : هو عدد الفونونات اللازمة للانتقال غير الإشعاعي بين المستويين المعبرين.

$W_0$  : هو احتمال الانتقال عند  $0^0K$  بحيث:

$$W_0 = B e^{-\alpha \cdot \Delta E} \dots \dots \dots (12 - II)$$

$\Delta E$  : يمثل فرق الطاقة بين مستويي الانتقال.

-  $\alpha (cm^{-1}), B (s^{-1})$  : هي ثوابت موجبة مميزة للمادة لا تتعلق بالأيونات الترابية النادرة ولا بمستويات الطاقة المعبرة.

$n(v)$  : عدد بوز (Bose) حيث يعطى بالعلاقة:

$$n(v) = \frac{1}{e^{\frac{h\nu}{kT}} - 1} \dots \dots \dots (13 - II)$$

ولدينا:

$$p = \Delta E / \hbar \omega \dots \dots \dots (14 - II)$$

- احتمالية الانتقال غير الإشعاعي اقل إذا كان عدد الفونونات المحررة أكثر، من العلاقة الأخيرة نلاحظ أن احتمالية الانتقال غير الإشعاعي تتناقص مع زيادة فرق الطاقة، احتمالية الانتقال غير الإشعاعي تزداد مع زيادة درجة الحرارة وبالتالي يؤدي إلى انخفاض في مدة الحياة [16].
- احتمالية الانتقال تتناقص بسرعة عندما يتزايد عدد الفونونات اللازم  $p$  وبالتالي فهي تختلف من مادة إلى أخرى ذلك أن أنماط الاهتزاز تختلف من مادة إلى أخرى [13].

### 3-4. الزجاج المطعم بالأيونات الترابية النادرة:

التطعيم مصطلح يستخدم ليعرف عملية ادخال عناصر مختلفة بتركيزات منخفضة في مواد أخرى، في محاولة لتغيير الخصائص الضوئية والكهربائية لها وذلك للحصول على نتائج مرغوبة، والعناصر التي يتم استعمالها في مثل هذه العمليات يطلق عليها مطعومات.

يصبح الزجاج نشطا عندما يطعم بكميات صغيرة من الأيونات المضيفة، مثل الأيونات الترابية النادرة (RE) لتحقيق أجهزة نشطة مثل الليزر والمضخمات الضوئية [16]؛ وتستخدم بلورات الأيونات في عمل أشعة الليزر والمضخمات الضوئية، وهذا نظرا للانتقالات الإشعاعية الكثيرة الممكنة من الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية [8]، ولرفع فعالية ومردود هذه الأجهزة يجب تحقيق مستوى عال من التطعيم بالأيونات الترابية النشطة بصرياً، حيث يمثل التركيز العالي للمطعومات التحدي الرئيسي لعملية التضخيم [6] وذلك لأن مع التركيز العالي لأيونات الترابية النادرة غالباً ما تصادف مشاكل الذوبانية، أي تشكل عناقيد من الأيونات الترابية (cluster) [11].

إن تكوين العناقيد يعتبر عاملاً معوقاً لأن الانبعاثات في هذه العناقيد تكاد تكون غير موجودة، أي زيادة احتمال التفاعلات غير الإشعاعية بين أيونات الأتربة النادرة على حساب التفاعلات الإشعاعية [6].


التحدي هو زيادة تركيز الأيونات الترابية النادرة دون تشكل عناقيد الأيونات الترابية مما يؤدي إلى زيادة مردود هذه الأجهزة التي تتكون من الزجاج النشط، لهذا وجب معرفة كيف تندمج الأيونات الترابية داخل الشبكة الزجاجية.

ترتبط الأيونات الترابية النادرة بذرات الأكسجين غير الموصولة في الشبكة الزجاجية [15]، لذلك لزيادة قابلية ذوبان الأتربة النادرة في زجاج أكسيد، يجب زيادة عدد الأكسجين غير الموصّل [18]، بفضل تركيبته الكيميائية ومجال استقراره فإن بنية الزجاج الفوسفاتي تسهل بأن يطعم بتركيز مرتفعة من الأيونات النشطة دون تشكل عناقيد من الأيونات الترابية (cluster)، لأن تشكل عناقيد الأيونات الترابية يؤدي إلى نقصان مدة الحياة مما يقلل احتمال حدوث الانتقال المحفز وبالتالي تراجع عملية التضخيم [18]، هذا الذوبان يرتبط كثيراً باستقرار هذا الزجاج، وبالتالي فهو من أفضل الوسائط كوسط ملائم للأيونات الترابية النادرة.

### 3-5. التضخيم الضوئي:

المضخم الضوئي هو جهاز يسمح بتضخيم الإشارة الضوئية باستخدام مبدأ الانبعاث المحفز للشعاع وبالتالي البقاء في المجال الضوئي، هذا الجهاز يؤدي إلى زيادة الاستطاعة الضوئية بنسبة معينة والتي تسمى الربح، ومنه يكون عدد الفوتونات التي تخرج منه أكبر من تلك التي أدخلت إليه [6].


المكونات الأساسية لجهاز التضخيم الضوئي هي: وسط مضخم وهو عبارة عن زجاج مطعم بأيونات العناصر الترابية النادرة، ومضخة ينتج عنها انعكاس سكاني للإلكترونات الأيونات العناصر الترابية النادرة، ومنه يكون الفوتونات التي تخرج من المضخم أكبر من تلك التي أدخلت إليه، أي أن الإشارة تم تضخيمها داخله، لهذا فإنه من الضروري أن يكون إشعاع المضخة مناسباً لبنية مستويات الطاقة مما يسمح بحدوث انعكاس سكاني [4]، الانتقال من الحالة المثارة إلى الحالة الأساسية بالانبعاث التلقائي أو الانبعاث المحفز الذي يؤدي إلى زيادة عدد الفوتونات بوجود إشعاع مناسب من ناحية الطول الموجي، وبالتالي فإن لكل طول موجي أيون ترابي يناسب مستويات طاقته [2].



الشكل (II-7): تضخيم الإشارة الضوئية [6].

### 3-6. نظام ثلاثي المستويات:

يتكون من ثلاث مستويات، المستوى الأساسي الذي يمثل المستوى السفلي ومستوي الإثارة الذي يمثل المستوى العلوي والمستوي شبه المستقر، في حالة التوازن الحراري تكون أغلب الذرات في الحالة الأساسية، تنثار الذرات من المستوى الأساسي إلى المستوى الثالث بواسطة مصدر ضوئي، بعد ذلك تعاني الذرات انتقال سريع إلى المستوى الثاني (المستوي شبه المستقر)، وتبقى فترة زمنية أطول (مدة الحياة) في هذا المستوى مما يسهل حدوث عملية التوزيع العكسي، أي يكون عدد الذرات في المستوى شبه المستقر أكبر منه في المستوى الأساسي، ومن هنا تكون الذرات مهياً لحدوث الانبعاث المحرض، وبالتالي حدوث عملية تضخيم الإشارة ذات الطاقة الموافقة للفرق بين المستوى شبه المستقر والمستوي الأساسي [19].



الشكل (II-8): نظام ذو ثلاث مستويات للطاقة [1].

المستوي الأرضي هو نفسه المستوي الليزري السفلي لذا يجب ضخ نصف عدد الذرات أو الجزيئات من المستوي الأرضي إلى المستوي العلوي الليزري للحصول على التوزيع المعكوس، لذلك نحتاج إلى طاقة ضخ عالية جداً [6]، المستوي الثالث لا يتم اختياره لعملية التوزيع المعكوس لأنه لا يستطيع خزن عدد كبير من الذرات أو الجزيئات المثيجة مثل المستوي الليزري العلوي.


### 3-7. نظام رباعي المستويات:

يتكون من أربع مستويات طاقة، المستوي الأساسي الذي لا يمثل المستوي الليزري السفلي مثلما هو عليه الحال في النظام ذو الثلاث مستويات للطاقة، ومستوي الإثارة الذي يمثل المستوي العلوي والمستوي الليزري العلوي، والمستوي الليزري السفلي العلوي [1].

في حالة التوازن الحراري تكون أغلب الذرات في الحالة الأساسية؛ تثار الذرات من المستوي الأساسي إلى المستوي العلوي بواسطة مصدر ضوئي، بعد ذلك تعاني الذرات انتقال سريع إلى المستوي الليزري العلوي، وتبقى فترة زمنية أطول (مدة الحياة) في هذا المستوي مما يسهل حدوث عملية التوزيع العكسي أي يكون عدد الذرات في المستوي الليزري العلوي أكبر منه في المستوي الليزري السفلي، من هنا تكون الذرات مهيأة لحدوث الانبعاث المحرض وبالتالي حدوث عملية تضخيم الإشارة ذات الطاقة الموافقة للفرق بين المستوي الليزري العلوي والمستوي الليزري السفلي [18]؛ تعاني الذرات انتقال سريع من المستوي الليزري السفلي إلى المستوي الأساسي مما يسهل التوزيع العكسي بين مستويي الليزر.

من خصائص المستويات الرباعية ان المستوي الأساسي ليس هو نفسه المستوي الليزري السفلي، لذلك فإننا لا نحتاج إلى مصدر ضخ قوي جداً لتحقيق التوزيع المعكوس [7].

أكثر المواد المستخدمة لتوليد الليزر تكون ذات نظام مستويات رباعية.



الشكل (II-9): نظام رباعي المستويات [1].

في إطار البحث عن الزجاج المطعم بالأيونات الترابية النادرة لاستعماله في تطبيقات الليزر والمضخمات الضوئية تم إنتاج العديد من تركيبات الزجاج النشط حيث تعتمد خصائصه على كل من طبيعة الشبكة المضيفة والأيون المنشط، سيكون الفصل التالي هو أحدث ما توصل إليه من الزجاج المطعم بالأيونات الأرضية النادرة.

في هذا الفصل تم إبراز المفاهيم الأساسية لمطيافية العناصر الترابية النادرة، كما تم عرض التوزيع الإلكتروني لمختلف هذه العناصر الذي يعتبر بدوره بؤرة الكثير من الخواص الفيزيائية والكيميائية، إذ أن التوزيع الإلكتروني لمعظم هذه العناصر يكون ضمن الطبقة  $4f$  والتي منحته مختلف الخصائص الضوئية الفريدة.

لقد رأينا أيضا في هذا الفصل انه خلال تفاعل الضوء مع الأيونات الترابية النادرة العديد من الظواهر يمكن أن تحدث، تطرقنا إلى بعض هذه الظواهر مثل: الانتقالات الإشعاعية والانتقالات غير الإشعاعية.

تعد أيونات العناصر الترابية النادرة من المواد المنشطة وذلك عند إضافتها للمواد الزجاجية التي تكسبها جملة من الخصائص البصرية التي تؤهلها للاستغلال في مجال الليزر والمضخمات الضوئية، ولغرض إبراز مثل هذه السمات سيتم في الفصل الموالي عرض مجموعة من النتائج والدراسات حول الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات العناصر الترابية النادرة وتجسيده كوسط فعال لليزر، وذلك بسبب قابلية الزجاج الفوسفاتي الكبيرة في اندماج الشوارد الترابية النادرة كما رأينا في الفصل الاول.

## مراجع الفصل الثاني

### المراجع العربية

- [1] بوزيان عائشة، بوزيان إيمان، "الدراسة الطيفية لزجاج هالوجيني-فوسفاتي ثنائي التطعيم"، مذكرة ماستر، جامعة ورقلة، الجزائر، (2017).
  - [2] عبد العزيز إبراهيم الواصل، معتصم إبراهيم خليل، "كيمياء اللانثانيدات والاكتنيدات"، الطبعة الثالثة، دار العبيكان، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، (2019).
  - [5] بيلا آ-لينكيل، "الليزرات"، جامعة سان فرناندو، جامعة كاليفورنيا، وم أ، ترجمة فاروق عبودي قصي، منشورات كلية العلوم، جامعة الموصل، العراق، (1984).
  - [8] ج-ويلسون، ج-ف-هوكس، "مبادئ الليزرات وتطبيقاتها"، ترجمة محمد بن صالح الصالحي، عبد الله بن صالح الخويان، قسم الفيزياء، جامعة الملك سعود، النشر العلمي للمطابع، (2003).
  - [9] ريموند تشانغ، "الكيمياء العامة: المفاهيم الأساسية"، الطبعة العربية الأولى (2014)، دار العبيكان، ص. 221-235.
- [متوفر على: <http://books.google.dz>، شوه يوم: 2020/03/17]
- [13] زيتوني اكرام، "نمذجة ليزر التوليم في الزجاج"، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، (2017).
  - [14] محمد كوسا، "فيزياء الليزر وتطبيقاته"، مطبوعة الليزر وتطبيقاته، جامعة دمشق، كلية العلوم، (2005-2006)، [متوفر على: <https://www.alfred-library.com>].
  - [19] صالح مصطفى الأتروشي ورياض وديع يوسف، "الليزر أسس واستخدامات"، الطبعة الأولى، دار الدجلة-عمان، (2008).

### المراجع الأجنبية

- [3] N. Krishnamurthy, "Extractive metallurgy of rare earths", CRC Press, page 8-45, [available at: <http://books.google.dz> , viewed at: 17/03/2020]
- [4] H. Haquin, "Verres et guides d'onde de fluorozirconates dopés Er<sup>3+</sup> ou Tm<sup>3+</sup> application à l'amplification optique", thèse de doctorat ; université de Rennes 1, France, (2003).
- [6] A. Beggas, "Etat d'art des verres dopés aux ions terres rares (Application Amplificateur Optique)", mémoire de magister, centre universitaire D'Eloued, Algérie, (2010).
- [7] F. Auzel, "Quarante ans de télécommunications optiques", signaux n°99, Décembre 2004.
- [10] A. Jouini, "Etude thermodynamique des systèmes :M ; PO<sub>3</sub>-Y(PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>(M= Li, K et Cs) synthèse et détermination structurale de PrP<sub>3</sub>O<sub>9</sub>.3H<sub>2</sub>O, Pr (PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> et NaLnP<sub>2</sub>O<sub>7</sub>, Propriétés optiques de Pr<sup>3+</sup> et Nd<sup>3+</sup> dans LnP<sub>3</sub>O<sub>9</sub>.3H<sub>2</sub>O, Ln (PO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> et NaLnPO<sub>7</sub>, (Ln= Pr, Nd)", thèse doctorat, université Claude Bernard.Lyon1, France, (2002).

- 
- [11] Y. Jestin, "verres fluorés à base de fluoriondates et fluorogallates pour l'amplification optique : fibre à forte ouverture numérique", guides d'onde planaires et spectroscopie des ions de terre rare, thèse doctorat, université du Maine, France, (2002).
- 
- [12] I. Vasilief, "Guides d'onde canaux amplificateurs en verres de fluorures dopées erbium : spectroscopie et amplification optique", thèse doctorat, université Claude Bernard – Lyon 1, France, (2003).
- 
- [15] B. G. Wybourne, "Spectroscopic properties of rare earths", physics today, 18,9,70, (1965).
- 
- [16] O. Bentouila, "Etude de l'effet des terres rares dans les verres Application : lasers et amplificateurs optiques", mémoire de magister, université de Ouargla, Algérie, (2005).
- 
- [17] V. Balan, "Verres Chalcogénures pour l'optique intégrée", thèse doctorat. Université Sciences et Techniques du Languedoc-Montpellier II, France, (2003)
- 
- [18] A. A. Reddy, S. Babu, G. Prakash, "Optics communications", 285(2012), 5364-5367.
-

# الفصل الثالث

الزجاج الفوسفاتي  
المطعم بالذرات  
الترايية النادرة



بعد التعرف على الزجاج الفوسفاتي وخصائصه وبعد الدراسة الطيفية العامة للأيونات الترابية النادرة، فإن الفصل الثالث يقدم دمجا بين الفصلين السابقين الأول والثاني حيث يعرض دراسات مختلفة وموضحة لبعض من العناصر الترابية النادرة المختارة وتوظيفها كمطعمات في الزجاج الفوسفاتي ومقارنة النتائج المتحصل عليها.

ففي الآونة الأخيرة، تم القيام بالكثير من الأعمال التي تهتم بدراسة الزجاج الفوسفاتي وإمكانية توظيفه في مجالات شتى وذلك عند تطعيمه بالأيونات الترابية النادرة التي تمتلك سلوكا بصريا فريدا من نوعه، إذ تعتبر المركبات الزجاجية المطعم بالذرات الترابية النادرة أكبر مخزن للخصائص البصرية التي تواكب نطاقا واسعا من الاستخدامات خاصة في مجال ليزرات الحالة الصلبة.

هذا الفصل يقدم عرضا لأهم الأعمال التي أنجزت في ميدان الزجاج الفوسفاتي المطعم بالأيونات الترابية النادرة من أجل تطبيقه في ميدان الليزر والمضخمات الضوئية، ونظرا لكثرة هذه الأعمال فمن غير الممكن الإتيان عليها جميعا وبالتالي سوف نأتي على ما توفر بين أيدينا.

## 1. المعايير المعتمدة في اختيار العناصر الترابية والزجاج:

أصبح من الشائع والمعلوم أن الركيزة الأساسية المعتمدة في عمل الليزرات والمضخمات الضوئية المبنية على الزجاج المطعم بالذرات الترابية النادرة، حيث ان خصائص هذا الزجاج المطعم بالأيونات الترابية تعتمد على كل من الزجاج من جهة وعلى الأيونات الترابية النادرة من جهة أخرى.

❖ الطيفية المميزة للأيونات الترابية النادرة نذكر منها:

- أطيايف الامتصاص والانبعاث الضيقة.

- الانتقالات الإشعاعية تسمح مجال الأشعة تحت الحمراء وصولا إلى الأشعة فوق بنفسجية.

- مستويات الطاقة مع عمر طويل نسبيا.

يتم إدراج العناصر الترابية في الزجاج بطرق مختلفة، والأكثر شيوعا دمجها عندما يكون الزجاج صلب (مسحوق) أثناء التزجيج [1].

❖ المعايير المعتمدة في اختيار الزجاج نذكر منها:

- الشفافية الجيدة وكذلك خصائص ميكانيكية وحرارية مناسبة، بالإضافة إلى ذلك، للزجاج ميزة إمكانية

تعديل الخصائص البصرية والميكانيكية والحرارية بتعديل التركيب الكيميائي.

- إمكانية سحبها لتشكيل الألياف البصرية، هذه الألياف لها مواصفات جيدة وتسمح بمرور الضوء خلالها

بخسائر انتشار منخفضة.

- هناك مجموعة كبيرة من الزجاج (سيليكاتي، فوسفاتي، بورات....)، هذا التنوع يجعل من الممكن

الحصول على عدة أنواع من الزجاج لها خصائص تتكيف وتتأقلم مع مختلف العناصر الترابية النادرة.

## 2. ذوبانية أيونات العناصر الترابية:

يجب تحقيق تركيز عالٍ من أيونات العناصر الترابية النادرة النشطة بصرياً، هذه الخاصية مثيرة للاهتمام للغاية في تطبيقات التضخيم البصري والليزر لأنها تسمح بامتصاص أفضل لطاقة المضخة، ومع ذلك، فإن مع التركيز العالي لأيونات العناصر الترابية النادرة غالباً ما تصادف مشاكل منها الذوبان حيث تشكل أيونات العناصر الترابية النادرة رواسب في أغلب المواد الصلبة [2] وكذلك التفاعلات غير الإشعاعية بين العناصر

الترابية النادرة مما يؤدي الى نقصان مدة حياة السوية المثارة [3]، تمثل هذه المستويات العالية من المطاعم التحدي الرئيسي للتضخيم والليزر، هذا يعني أن الأيونات يجب ألا يتم دمجها فقط في المادة المضيفة (الزجاج) بطريقة عشوائية ولكن يجب أن تكون قابلة للذوبان في الطور الصلب للزجاج ويجب ألا تشكل مجموعات - عناقيد - أو تظهر تأثيرات الفصل أو العزل (Effets de ségrégation).

من ناحية أخرى هيكل الزجاج مسؤول عن ذوبان أكثر أو أقل كمية من تركيز العناصر الترابية النادرة [4]، حيث ترتبط أيونات العناصر الترابية النادرة بذرات الأكسجين اللاجسرية في المصفوفة الزجاجية [3]، لذا لزيادة قابلية ذوبان العناصر الترابية النادرة في الزجاج الأكسيد من الضروري زيادة عدد ذرات الأكسجين اللاجسرية، نشير الى أن هناك دوما حدود للتطعيم [5]، بشكل أكثر تحديداً، يمكن استيعاب ما يصل إلى 1021 أيونات  $\text{RE} / \text{cm}^3$  في الزجاج الفوسفاتي متعددة المكونات دون إظهار تأثيرات العناقيد الضارة [6،7]، يسمح مستوى المنشطات العالي جداً هذا، والذي يبلغ حوالي 50 مرة عن المستوى الذي يظهره زجاج السليكا الأكثر صلابة، وبالنظر لطاقة الفونون فإنها تعتبر مضيئاً أفضل للأيونات الترابية مقارنةً بزجاج  $\text{SiO}_2$  من أجل تطوير أجهزة نشطة [8،9].

### 3. التأثير على خصائص الاستضاءة:

عند تطعيم مادة زجاجية بأيونات العناصر الترابية النادرة تظهر عدة تأثيرات على الخصائص الطيفية، فمدة حياة الاستضاءة للأيونات الترابية النادرة تكون ما بين (ms)  $(10^{-3} - 10^{-6})$  (نظرياً)، أما مدة حياة الاستضاءة تجريبياً تكون أقل من ذلك بكثير [10].

#### 3-1. تركيز الإطفاء الذاتي (Quenching تركيز):

هو التأثير الذي يقلل من كفاءة الاستضاءة وتحدث عند ارتفاع تركيز الأيونات النشطة ومنه يؤدي إلى نقصان زمن الحياة للحالة المثارة، نظراً لتفاعل أيون- أيون ويختلف من زجاج لآخر [11]، وتعطى عبارة حياة الاستضاءة بدلالة التركيز بالعلاقة [12]:

$$\tau_{obs} = \frac{\tau_0}{1 + \left(\frac{\rho}{Q}\right)^P} \dots \dots \dots (1 - III)$$

حيث:

$\tau_{obs}$ : هي مدة حياة الاستضاءة عند انعدام الاستضاءة.

$\rho$ : تركيز التطعيم.

$Q$ : تركيز الإطفاء الذاتي.

$P$ : هو أس نوعي.

#### 3-2. التفاعل مع الفونونات:

نقل الطاقة لا يكون للأيونات المجاورة فقط بل جزء منها يعطى للفونونات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الطاقة، إن الاسترخاء غير الإشعاعي بواسطة الفونونات هو عملية متعددة الفونونات هذا النوع من العمليات يظهر عندما يكون عدد محدود من الفونونات اللازمة من أجل عبور فرق طاقي بين سويات الطاقة لأيونات العناصر الترابية النادرة [10،2].

### 3-3. تفاعلات أيون-أيون:

تحدث عند زيادة تركيز أيونات العناصر الترابية النادرة، إما من أجل نفس النوع أو أكثر، مما يؤدي إلى تكوين العناقيد، تشكل هذه العناقيد عامل معيق للمصفوفات الزجاجية لأن الانبعاث في هذه المجموعات يكاد يكون معدوماً [10].

### 4-3. تأثير $\text{OH}^-$ :

من المرجح جدا عند الزيادة في تركيز العناصر الترابية النادرة سيؤدي إلى الزيادة من احتمالية تفاعل هذه العناصر مع مجموعات  $\text{OH}^-$  المتواجدة داخل الزجاج وبالتالي تقلل من عمر الحياة بشكل تدريجي أكثر فأكثر [13]، وبالتالي تسبب في انطفاء الاستضاءة [10]، لتجاوز أو التقليل من تأثير هذا الإشكال يتم وزن المواد الكيميائية وخلطها داخل صندوق جاف لتقليل محتوى أيونات الهيدروكسيل ( $\text{OH}^-$ ) في الزجاج.

## 4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية النادرة:

في إطار البحث عن الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية النادرة قصد تطوير الخصائص البصرية والضوئية للمضخمات البصرية والليزر تم تنفيذ العديد من الأبحاث، فكرة هذه الفقرة هي القيام بتجميع بعض الأعمال المنجزة حول الزجاج الفوسفاتي المطعم بالأيونات الترابية النادرة، وسنقتصر في دراستنا هذه على عنصري الايريبيوم (Er) واليتربيوم (Yb) إضافة إلى عنصر النيوديميوم (Nd).


### 1-4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الايريبيوم ( $\text{Er}^{3+}$ ):

#### ❖ الخواص الطيفية لأيون الايريبيوم: $\text{Er}^{3+}$

تكمن أهمية أيونات الايريبيوم في الانبعاث عند الطول الموجي 1500 نانومتر والذي يعتبر أكثر الانتقالات استغلالاً في أيون الايريبيوم، وهو ما يتوافق مع الانتقال من  $^4\text{I}_{13/2}$  إلى  $^4\text{I}_{15/2}$ ، هذا الانتقال مهم جداً على وجه الخصوص بالنسبة للاتصالات السلكية واللاسلكية (يوافق اقل توهين)، كما ان للايريبيوم الكثير من التطبيقات في المجال الطبي (سلامة العين) وغيره.

للحصول على هذا الانبعاث، تفضل الإثارة إما عند 1480 نانومتر (الانتقال من  $^4\text{I}_{15/2}$  إلى  $^4\text{I}_{13/2}$ ) أو عند 980 نانومتر (الانتقال من  $^4\text{I}_{15/2}$  إلى  $^4\text{I}_{11/2}$ ).

الإثارة عند 1480 نانومتر لها عيوب كونها قريبة من الطول الموجي للانبعاث ويتم فقط الحصول على انقلاب غير كامل (مستويين)، مما يقلل من معامل الربح ويرفع معدل الضوضاء. عملياً، يجب أن يكون العامل الأخير منخفضاً قدر الإمكان وبالتالي فمن الأفضل استخدام الإثارة عند 980 نانومتر خاصة أنه تم الوصول بسهولة إلى طول موجة الإثارة هذه باستخدام الديود التجاري المتوفر حالياً في الأسواق. ومع ذلك فان امتصاص  $\text{Er}^{3+}$  في مستوى  $^4\text{I}_{11/2}$  ضعيفاً، سنرى لاحقاً كيف يمكن التغلب على هذه المعضلة.



الشكل (1-III): مستويات الطاقة وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لأيون الايريبيوم [15].

ان زيادة الربح (الربح هو النسبة بين الشدة عند مخرج الوسط والشدة عند المدخل) هي من اهم الأهداف المنشودة، يشير هاتوري [16] الى ان التطعيم المتجانس بأيونات  $Er^{3+}$  يؤدي الى زيادة الربح وأن الأكسيد المغير له تأثير كبير على توزيع أيون  $Er^{3+}$  في الزجاج وبالتالي على الربح، كما تم تسجيل ربح اعلى خاصة عند الضخ عند 980 نانومتر و1480 نانومتر.

لقد وجد أن تغير  $n$  قرينة انكسار الزجاج الفوسفاتي المطعم بالاييريبيوم  $Er^{3+}$  مع الطول الموجي ليس معتبرا ويقع ضمن حدود الأخطاء التجريبية [17].

المعايير المعتمدة في اختيار أفضل أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعم بالعناصر الترابية النادرة:

➤ **مدة الحياة:** تمثل متوسط مدة بقاء الالكترن في السوية المثارة وتعطى بالعلاقة:

➤ **المقطع الفعال للامتصاص  $\sigma_{ab}$ :** احتمال امتصاص فوتون.

➤ **المقطع الفعال للانبعاث  $\sigma_{em}$ :** احتمال انبعاث أو اصدار فوتون.

**الجدول (1-III):** يمثل النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الايريبيوم.

| رمز الزجاج | $Er^{+3}$<br>[ $\times 10^{20}$<br>ions/<br>cm <sup>3</sup> ] | $\lambda_{ab}$<br>(nm) | $\sigma_{ab}$<br>(cm <sup>2</sup> )<br>.10 <sup>-21</sup> | $\lambda_{em}$<br>(nm) | $\sigma_{em}$<br>(cm <sup>2</sup> )<br>.10 <sup>-21</sup> | $\tau$<br>(ms) | $n$   | Ref |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| PALM       | 3.8± 0.2                                                      | 1500                   |                                                           | 1535                   |                                                           | 8.00           | 1.535 | 18  |
| PE         | 4                                                             | 980                    |                                                           | 1540                   | 3.89                                                      |                |       | 19  |
| Ph- L-28   | -                                                             | 979                    | 2.47                                                      |                        |                                                           |                |       | 20  |
| Ph- L-12   |                                                               | 975                    | 2.01                                                      |                        |                                                           |                |       | 20  |
| Ba-Ph      | 1.0±0.05                                                      | 1524                   | 6.04                                                      |                        |                                                           | 7.22           | 1.585 | 21  |
| Cd-Ph      | 1.0±0.05                                                      | 1520                   | 6.17                                                      |                        |                                                           | 8.46           | 1.604 | 21  |
| Ca-Ph      | 1.0±0.05                                                      | 1515                   | 5.77                                                      |                        |                                                           | 8.23           | 1.548 | 21  |

|       |          |      |           |      |       |      |       |    |
|-------|----------|------|-----------|------|-------|------|-------|----|
| Sr-Ph | 1.080.05 | 1518 | 6.08      |      |       | 8.23 | 1.559 | 21 |
| NPP0  | 1wt %    | 1500 |           | 1530 |       | 2.34 | 1.73  | 22 |
| NPP10 | 1wt %    | 1500 |           | 1530 |       | 2.13 | 1.57  | 22 |
| NPP20 | 1wt %    | 1500 |           | 1530 |       | 2.44 | 1.64  | 22 |
| NPP30 | 1wt %    | 1500 |           | 1530 |       | 2.50 | 1.59  | 22 |
| LPA20 | 1        | 1500 | 6.73      | 1540 | 7.54  | 8.20 | 1.523 | 23 |
| NPA20 | 1        | 1500 | 7.41      | 1540 | 8.23  | 7.47 | 1.509 | 23 |
| KPA20 | 1        | 1500 | 7.79      | 1540 | 8.60  | 7.33 | 1.500 | 23 |
| NPA15 | 1        | 1500 | 10.0<br>9 | 1540 | 11.15 | 6.32 | 1.510 | 23 |
| NPA25 | 1        | 1500 | 7.10      | 1540 | 7.73  | 7.99 | 1.503 | 23 |
| NPA30 | 1        | 1500 | 6.60      | 1540 | 7.22  | 8.63 | 1.501 | 23 |
| NPA35 | 1        | 1500 | 6.51      | 1540 | 7.14  | 8.65 | 1.500 | 23 |
| MPA20 | 1        | 1500 | 8.61      | 1530 | 9.65  | 8.45 | 1.508 | 23 |
| CPA20 | 1        | 1500 | 8.46      | 1530 | 9.35  | 7.74 | 1.527 | 23 |
| SPA20 | 1        | 1500 | 9.16      | 1530 | 10.13 | 7.40 | 1.532 | 23 |
| BPA20 | 1        | 1500 | 8.15      | 1530 | 9.01  | 7.35 | 1.549 | 23 |
| BPA15 | 1        | 1500 | 8.42      | 1530 | 9.31  | 7.10 | 1.547 | 23 |
| BPA25 | 1        | 1500 | 7.21      | 1530 | 7.96  | 7.87 | 1.551 | 23 |
| BPA30 | 1        | 1500 | 6.36      | 1540 | 7.03  | 8.55 | 1.553 | 23 |
| BPA35 | 1        | 1500 | 6.01      | 1540 | 6.64  | 8.66 | 1.560 | 23 |

الجدول (2-III): يمثل النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الايريبيوم.

| رمز الزجاج | Er <sup>+3</sup><br>[×10 <sup>20</sup><br>ions/ cm <sup>3</sup> ] | $\lambda_{ab}$<br>(nm) | $\sigma_{ab}$<br>(cm <sup>2</sup><br>·10 <sup>-21</sup> ) | $\lambda_{em}$<br>(nm) | $\sigma_{em}$<br>(cm <sup>2</sup><br>·10 <sup>-21</sup> ) | $\tau$<br>(ms) | n     | Ref |
|------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| R1         | 6.6 wt %                                                          | 980                    |                                                           | 1531                   |                                                           | 7.8            | 1.737 | 24  |
| R2         | 6.6 wt %                                                          | 980                    |                                                           | 1531                   |                                                           | 8.9            | 1.713 | 24  |
| R964       | 6.6 wt %                                                          | 980                    |                                                           | 1530                   |                                                           | 8.6            | 1.667 | 24  |
| KbaP       | 0.75                                                              | 980                    |                                                           |                        |                                                           | 8.5            | 1.543 | 25  |
| Ca Zn Ba P | 6                                                                 | 980                    |                                                           |                        |                                                           | 9.58           | 1.541 | 25  |
| PBLNKA     | 0.69                                                              | 980                    |                                                           | 1536                   | 9.0                                                       |                |       | 26  |
| LPCG       | 23.2                                                              | 376                    |                                                           | 1500                   | 8.3                                                       | 16.7           | 1.495 | 27  |
| NPCG       | 25.3                                                              | 376                    |                                                           | 1500                   | 8.7                                                       | 15.7           | 1.489 | 27  |
| KPCG       | 21.4                                                              | 376                    |                                                           | 1500                   | 15.6                                                      | 8.45           | 1.492 | 27  |
| Ca P CG    | 21.1                                                              | 376                    |                                                           | 1500                   | 20.7                                                      | 6.77           | 1.483 | 27  |

|          |           |     |      |      |      |       |       |    |
|----------|-----------|-----|------|------|------|-------|-------|----|
| PbPCG    | 23.6      | 376 |      | 1500 | 19.3 | 6.85  | 1.510 | 27 |
| NAPT     | 2 wt %    | 980 |      | 1536 | 4.37 | 6.23  | 1.502 | 28 |
| NAPT     | 3 wt %    | 980 |      | 1536 | 4.30 | 5.58  | 1.512 | 28 |
| NAPT     | 4 wt %    | 980 |      | 1536 | 4.23 | 4.52  | 1.531 | 28 |
| NAPT     | 5 wt %    | 980 |      | 1536 | 4.11 | 4.19  | 1.536 | 28 |
| NAPT     | 6 wt %    | 980 |      | 1536 | 4.15 | 3.71  | 1.555 | 28 |
| NAPT     | 7 wt %    | 980 |      | 1536 | 4.28 | 3.27  | 1.565 | 28 |
| AP1      | 15.88     | 979 |      | 1550 |      | 0.18  |       | 29 |
| AP2      | 15.88     | 979 |      | 1550 |      | 2.49  |       | 29 |
| AP3      | 7.96      | 979 |      | 1550 |      | 1.60  | 1.519 | 29 |
| AP4      | 5.57      | 979 |      | 1550 |      | 3.46  | 1.522 | 29 |
| AP5      | 3.01      | 979 |      | 1550 |      | 3.43  |       | 29 |
| AP6      | 0.43      | 979 |      | 1550 |      | 6.79  |       | 29 |
| A        | 4.66      | 980 |      |      | 4.97 | 3.37  | 1.568 | 30 |
| B        | 4.62      | 980 |      |      | 4.17 | 3.01  | 1.574 | 30 |
| C        | 4.55      | 980 |      |      | 3.71 | 2.83  | 1.566 | 30 |
| PKSAEr10 | 1 wt %    | 980 | 5.59 | 1540 | 6.03 | 7.43  | 1.525 | 31 |
| PBNE1    | 0.05 mol% | 980 |      | 1530 |      | 2.558 | 1.52  | 32 |
| PBNE2    | 0.10 mol% | 980 |      | 1530 |      | 2.083 | 1.52  | 32 |
| PBNE3    | 0.15 mol% | 980 |      | 1530 |      | 1.733 | 1.52  | 32 |

الجدول (3-III): يمثل النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الايريبيوم.

| رمز الزجاج | $Er^{+3}$<br>[ $\times 10^{20}$<br>ions/<br>cm <sup>3</sup> ] | $T_g$<br>[°C] | $T_x$<br>[°C] | $\lambda_{ab}$<br>(nm) | $\sigma_{ab}$<br>(cm <sup>2</sup> )<br>.10 <sup>-21</sup> | $\lambda_{em}$<br>(nm) | $\sigma_{em}$<br>(cm <sup>2</sup> )<br>.10 <sup>-21</sup> | $\tau$<br>(ms) | $n$   | Ref |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|
| Er1        | 0.02                                                          | 485           | 1017          | 976                    |                                                           | 1550                   |                                                           | 7.04           | 1.572 | 33  |
| Er2        | 1.30                                                          | 489           | 986           | 976                    |                                                           | 1550                   |                                                           | 7.01           | 1.575 | 33  |
| Er3        | 2.59                                                          | 482           | 1009          | 976                    |                                                           | 1550                   |                                                           | 6.33           | 1.571 | 33  |
| Er4        | 7.76                                                          | 480           | 889           | 976                    |                                                           | 1550                   |                                                           | 3.60           | 1.570 | 33  |
| Er5        | 13.73                                                         | 495           | 1008          | 976                    |                                                           | 1550                   | 0.68                                                      | 2.11           | 1.572 | 33  |
| EPG        | 2.57                                                          | 540           | 839           | 976                    |                                                           | 1537                   |                                                           | 3.96           | 1.552 | 34  |
| PgaGe      | 0.5 wt %                                                      | 382           | 486           | 1534                   | 7.6                                                       | 1530                   | 6.8                                                       | 4.72           | 2.03  | 35  |
| PgaGe      | 0.5                                                           | 382           | 486           | 979                    | 2.1                                                       | 1530                   | 1.9                                                       | 0.31           | 2.07  | 35  |

|        | wt % |     |  |      |       |      |      |      |      |    |
|--------|------|-----|--|------|-------|------|------|------|------|----|
| ErNAP2 | 1.82 |     |  | 975  |       | 1534 | 5.58 | 7.86 | 1.53 | 36 |
| ErNAP3 | 2.74 |     |  | 975  |       | 1534 | 5.50 | 6.80 | 1.55 | 36 |
| ErNAP4 | 3.68 |     |  | 975  |       | 1534 | 5.33 | 6.59 | 1.55 | 36 |
| ErNAP5 | 4.67 |     |  | 975  |       | 1534 | 5.00 | 5.20 | 1.58 | 36 |
| ErNAP6 | 5.62 |     |  | 975  |       | 1534 | 5.07 | 3.68 | 1.59 | 36 |
| ErNAP7 | 6.57 |     |  | 975  |       | 1534 | 5.48 | 3.97 | 1.61 | 36 |
| ErNAP8 | 7.69 |     |  | 975  |       | 1534 | 4.87 | 0.97 | 1.62 | 36 |
| NPT    | 3.42 | 340 |  | 1550 | 6.8   | 1554 | 6.8  | 6.6  | 1.96 | 37 |
| NPT    | 3.42 | 340 |  | 979  | 1.94  |      |      |      | 1.96 | 37 |
| LPT    | 3.62 | 335 |  | 1550 | 6.2   | 1554 | 6.2  | 5.9  | 2.01 | 37 |
| LPT    | 3.62 | 335 |  | 979  | 1.82  | 1554 |      |      | 2.01 | 37 |
| LPT    | 3.62 | 335 |  | 799  | 0.744 | 1554 |      |      | 2.01 | 37 |
| NPT    | 3.42 | 340 |  | 799  | 0.846 | 1554 |      |      | 1.96 | 37 |

في الزجاج الفوسفاتي القلوي، يزداد المقطع العرضي للانبعاثات والمقطع العرضي للامتصاص مع زيادة نصف القطر الأيوني للمغيرات بالترتيب  $\text{Li} < \text{Na} < \text{K}$ ؛ وفي الزجاج الفوسفات الأرضي القلوي يزداد المقطع العرضي للانبعاثات والمقطع العرضي للامتصاص بالترتيب الموالي للمتغيرات:  $\text{Sr}, \text{Mg}, \text{Ca}, \text{Ba}$  [23].

أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من قبل أن زجاج فوسفات الرصاص المطعم بـ  $\text{Ln}_2\text{O}_3$  حيث  $\text{Ln} = \text{Eu}, \text{Dy}, \text{Tb}$  يحسن استقرار الزجاج ويعزز مقاومة التبلور، في حين تزيد إضافة  $\text{Er}_2\text{O}_3$  إلى زجاج فوسفات الرصاص من الميل نحو التبلور، لوحظت نفس الظاهرة في زجاج بورات الرصاص، حيث جميع عينات الزجاج المحتوية على الأيونات الترابية النادرة غير متبلورة تمامًا، باستثناء تلك المطعم بـ  $\text{Er}^{3+}$  [38]. من أجل زيادة فعالية المضخمات الضوئية والليزرات المطعم بـ  $\text{La}^{3+}$  عادة ما يتم إضافة الإيتريبيوم كمطعم ثاني والذي يعرض مقطع امتصاص كبير قياساً بـ  $\text{La}^{3+}$  وحزمة امتصاص واسعة (من 850 nm إلى 1070 nm) في هذه الحالة يعتبر الإيتريبيوم المستثير أو المحفز (يمثل عملية الضخ) بالنسبة لـ  $\text{La}^{3+}$  الذي يمثل المنشط (الماص للطاقة المنبعثة من الإيتريبيوم) [15].

**الجدول (4-III):** مقاطع الامتصاص والانبعاث لأیوني الایربيوم والیتریبیوم مع معدل الحیاة [15].


|                                   | الإيتريبيوم                                                                   | الایربیوم                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مقطع الامتصاص ( $\text{cm}^2$ )   | $\sim 1.6 \times 10^{-20}$<br>$^2\text{F}_{7/2} \rightarrow ^2\text{F}_{5/2}$ | $\sim 1.5 \times 10^{-21}$<br>$^4\text{I}_{15/2} \rightarrow ^4\text{I}_{11/2}$<br>$\sim 6.6 \times 10^{-21}$<br>$^4\text{I}_{15/2} \rightarrow ^4\text{I}_{13/2}$ |
| مقطع الانبعاث ( $\text{cm}^2$ )   | $1.4 \times 10^{-20}$<br>$^2\text{F}_{5/2} \rightarrow ^2\text{F}_{7/2}$      | $\sim 7.0 \times 10^{-21}$<br>$^4\text{I}_{13/2} \rightarrow ^4\text{I}_{15/2}$                                                                                    |
| مستوى الضخ ( $\text{ions/cm}^2$ ) | $1.4 \times 10^{20}$                                                          | $4.0 \times 10^{20}$                                                                                                                                               |
| مدة حياة الحالة المثارة (ms)      | 1.2<br>$^2\text{F}_{5/2} \rightarrow ^2\text{F}_{7/2}$                        | 8.0<br>$^4\text{I}_{13/2} \rightarrow ^4\text{I}_{15/2}$                                                                                                           |

## 2-4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون الإيتربيوم ( $Yb^{3+}$ ):

### ❖ الخواص الطيفية لأيون الإيتربيوم $Yb^{3+}$ :

من بين الأيونات الترابية النادرة، الإيتربيوم وهو واحد من الأيونات الأكثر استخداما في تصنيع الليزر الفوسفاتية. يكون الليزر المنبعث لأيون  $Yb^{3+}$  ذات أطوال موجية تتراوح من 970 nm إلى 1020nm والناجمة عن الانتقال الإلكتروني من المستوي  $^2F_{5/2}$  إلى  $^2F_{7/2}$ ، ويكون نطاق الامتصاص واسع جدا من 850nm إلى 1070nm تقريبا [15].

يشتهر أيون الإيتربيوم ببساطة مخططة الطاقوي الذي يعتمد على نظام ثنائي المستويات، من مزايا هذا النظام أنه يقلل من حدوث بعض الاختلالات مثل: الاسترخاء متعدد الفونون والامتصاص في الحالة المثارة [15].



الشكل (2-III): مستويات الطاقة وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لأيون الإيتربيوم [15].

## 3-4. الزجاج الفوسفاتي ثنائي التطعيم بـ ( $Er^{3+}+Yb^{3+}$ ):

تتمركز الانبعاثات العريضة والشبه المستقرة للأشعة تحت الحمراء عند حوالي 1536 نانومتر والناجمة من التطعيم الثنائي لـ ( $Yb^{3+}+Er^{3+}$ ) في المضيف الفوسفاتي [15].


يعتبر الزجاج الفوسفاتي مضيف ممتاز من أجل نظام التطعيم الثنائي ( $Yb^{3+}+Er^{3+}$ ) وذلك لمزايا يحققها كمقطع انبعاث عالي [15].

أيضا، بمقارنة طاقة الفونون مع الزجاج السيليكاتي ( $\sim 1100\text{ cm}^{-1}$ ) فإن طاقة الفونون واسعة جداً في المضيف الفوسفاتي ( $\sim 1200\text{ cm}^{-1}$ ) وهي تزيد من إمكانية الانتقال بالاسترخاء من المستوي  $^4I_{11/2}$  إلى  $^4I_{13/2}$  والتي تمنع رجوع الطاقة المحولة من  $Er^{3+}$  إلى  $Yb^{3+}$  [15].

علاوة على ذلك، بفضل التداخل بين طيف الانبعاث لـ  $Yb^{3+}$  ( $^2F_{5/2}$  إلى  $^2F_{7/2}$ ) وطيف الامتصاص لـ  $Er^{3+}$  ( $^4I_{15/2}$  إلى  $^4I_{11/2}$ )، فإن فعالية الطاقة المحولة من  $Yb^{3+}$  إلى  $Er^{3+}$  في الزجاج الفوسفاتي يمكن أن تبلغ 95% [15].



في الشكل (3) نلاحظ مستويات الطاقة لأيوني الإيتربيوم والإيريبيوم وتحول الطاقة بينهما أي بين المستويين  $^2F_{5/2}$  و  $^4I_{11/2}$  وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لهما، حيث يلعب الانتقال الفعال من  $Yb^{3+} (^2F_{5/2})$  إلى  $Er^{3+} (^4I_{13/2})$  دوراً مهماً في تعزيز انعكاس السكان في المستوى  $^4I_{13/2}$  [39].



الشكل (3-III): مستويات الطاقة لأيوني الإيتربيوم والإيريبيوم وتحول الطاقة بينهما وكذا طيف الامتصاص والانبعاث [40].

وجد لونغ ورفاقه انه في حالة التطعيم الثنائي (Er, Yb) كان الربح أفضل، ويكون اعظمي عندما يكون التطعيم بالإيتربيوم في حدود  $1.82 \cdot 10^{20}$  ions/cm<sup>3</sup> ، وعند زيادة التطعيم عن هذه القيمة يتناقص الربح وفسر ذلك بالانتقال المعاكس للطاقة من  $Er^{3+} (^4I_{11/2})$  الى  $Yb^{3+} (^2F_{5/2})$ ، أو تشكل أزواج من الأيونات الإيتربيوم او عناقيد من الإيتربيوم [41].

الجدول (5-III): النتائج المحصل عليها لبعض أنواع الزجاج الفوسفاتي ثنائية التطعيم ب ( $Er^{3+}+Yb^{3+}$ )

| رمز الزجاج | $Er^{3+}+Yb^{3+}$<br>[ $\times 10^{20}$<br>ions/cm <sup>3</sup> ]                    | $T_g$<br>(°C) | $T_x$<br>(°C) | $\lambda_{ab}$<br>(nm) | $\sigma_{ab}$<br>$\cdot 10^{-21}$<br>(cm <sup>2</sup> ) | $\lambda_{em}$<br>(nm) | $\sigma_{em}$<br>$\cdot 10^{-21}$<br>(cm <sup>2</sup> ) | $\tau$ (ms) | $n$   | Ref |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|
| YPG        | 6.15                                                                                 | 522           | 812           | 915                    |                                                         | 978                    |                                                         | 0.90        | 1.553 | 34  |
| IOG-1A     | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.15<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.75 wt% |               |               | 975                    | 6.65                                                    | 1530                   | 7.35                                                    | 8.26        |       | 39  |
| IOG-1B     | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2.16<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.70 wt% |               |               | 975                    | 6.72                                                    | 1530                   | 7.09                                                    | 9.18        |       |     |
| IOG-1C     | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 2.31<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>3.57 wt% |               |               | 975                    | 6.88                                                    | 1530                   | 7.38                                                    | 8.78        |       |     |

|                                         |                                                                                      |     |     |      |       |      |      |       |      |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|------|------|-------|------|----|
| IOG-1D                                  | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>3.00 wt% |     |     | 975  | 6.90  | 1530 | 7.56 | 7.82  |      |    |
| La Li<br>P <sub>4</sub> O <sub>12</sub> | Er : 0.53<br>Yb : 10                                                                 |     |     | 977  | 1.33  | 1535 | 7.98 | 9.465 |      | 42 |
| Nb2.5                                   | Er : 0.511<br>Yb : 0                                                                 | 464 | 660 | 980  | 1.76  | 1533 | 4.86 | 11.4  | 1.58 | 1  |
| Nb30                                    | Er : 0.519<br>Yb : 0                                                                 | 625 | 689 | 980  | 1.93  | 1533 | 5.15 | 8.9   | 1.75 | 1  |
| Nb40                                    | Er : 0.543<br>Yb : 0                                                                 | 646 | 724 | 980  | 2.03  | 1533 | 5.39 | 7.0   | 1.95 | 1  |
| Nb50                                    | Er : 0.520<br>Yb : 0                                                                 |     |     | 980  | 2.31  | 1533 | 5.54 | 4.5   | 2.29 | 1  |
| Nb2.5                                   | Er : 0.511<br>Yb : 0                                                                 | 464 | 660 | 1530 | 5.87  |      |      |       | 1.58 | 1  |
| Nb30                                    | Er : 0.519<br>Yb : 0                                                                 | 625 | 689 | 1530 | 6.36  |      |      |       | 1.75 | 1  |
| Nb40                                    | Er : 0.543<br>Yb : 0                                                                 | 646 | 724 | 1530 | 6.26  |      |      |       | 1.95 | 1  |
| Nb50                                    | Er : 0.520<br>Yb : 0                                                                 |     |     | 1530 | 6.69  |      |      |       | 2.29 | 1  |
| Nb2.5                                   | Er: 0<br>Yb :10.43                                                                   |     |     | 980  | 9.79  | 976  | 3.69 | 2.1   |      | 1  |
| Nb30                                    | Er: 0<br>Yb: 10.32                                                                   |     |     | 980  | 11.66 | 976  | 4.22 | 1.8   |      | 1  |
| Nb40                                    | Er: 0<br>Yb: 10.53                                                                   |     |     | 980  | 13.39 | 976  | 5.45 | 1.1   |      | 1  |
| Nb2.5                                   | Er: 0.520<br>Yb :10.40                                                               | 493 | 651 | 980  | 9.40  | 1533 | 4.05 |       | 1.59 | 1  |
| Nb30                                    | Er: 0.527<br>Yb: 10.54                                                               | 643 | 743 | 980  | 11.41 | 1533 | 4.86 |       | 1.77 | 1  |
| Nb40                                    | Er: 0.532<br>Yb: 10.65                                                               | 656 | 746 | 980  | 15.12 | 1533 | 5.15 |       | 1.99 | 1  |
| 10G2                                    | Er: 1.76<br>Yb: 2.56                                                                 |     |     | 980  | 7.6   | 1533 | 8.0  | 6.8   |      | 43 |
| 10G1-A                                  | Er: 0.99<br>Yb: 3.99                                                                 |     |     | 975  | 6.65  | 1534 | 7.35 | 8.26  |      | 44 |

|                                         |                                                                                      |     |     |      |      |      |      |      |              |    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|--------------|----|
| 10G1-B                                  | Er 1.88<br>Yb: 3.98                                                                  |     |     | 975  | 6.72 | 1534 | 7.28 | 9.18 |              | 44 |
| 10G1-C                                  | Er :2.00<br>Yb: 3.01                                                                 |     |     | 975  | 6.88 | 1534 | 7.56 | 8.78 |              | 44 |
| 10G1-D                                  | Er: 3.47<br>Yb: 2.53                                                                 |     |     | 975  | 6.90 | 1534 | 7.60 | 7.82 |              | 44 |
| A <sub>0</sub>                          | Er: 0<br>Yb: 2.753                                                                   |     |     | 975  | 3.93 | 975  | 5.98 | 0.84 | 1.556        | 45 |
| La Li<br>P <sub>4</sub> O <sub>12</sub> | Er: 0.96<br>Yb: 18.2                                                                 |     |     | 970  | 4.0  | 1540 | 4.8  |      |              | 46 |
| Nb2.5                                   | Er: 0.520<br>Yb:10.40                                                                | 493 | 651 | 1500 | 5.77 |      |      |      |              | 1  |
| Nb30                                    | Er: 0.527<br>Yb: 10.54                                                               | 643 | 743 | 1500 | 6.26 |      |      |      |              | 1  |
| Nb40                                    | Er: 0.532<br>Yb: 10.65                                                               | 656 | 746 | 1500 | 6.95 |      |      |      |              | 1  |
| Qx /<br>Yb                              | Er: 0<br>Yb: 2.215                                                                   |     |     | 946  | 2.0  | 975  | 7.0  | 2.0  | 1.53<br>[44] | 47 |
| PABN                                    | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.00 wt% | 494 |     |      |      | 1540 | 5.8  | 9.09 |              | 48 |
| PABN<br>Bi2.5                           | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.00 wt% | 483 |     |      |      | 1540 | 5.85 | 9.05 |              | 48 |
| PABN<br>Bi5                             | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.00 wt% | 470 |     |      |      | 1540 | 5.9  | 9.00 |              | 48 |
| PABN<br>Bi7.5                           | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.00 wt% | 466 |     |      |      | 1540 | 6.3  | 8.38 |              | 48 |
| PABN<br>Bi10                            | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>4.00 wt% | 460 |     |      |      | 1540 | 6.7  | 8.03 |              | 48 |
| V12                                     | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>0.5 wt%  |     |     | 975  |      | 977  | 7.5  | 1.0  | 1.53         | 49 |
| V13                                     | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00                                                  |     |     | 972  | 7.0  | 1019 | 11.9 | 1.70 | 1.62         | 50 |

|     |                                                                                     |  |  |     |      |      |      |       |      |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|------|------|-------|------|----|
|     | wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt%                                        |  |  |     |      |      |      |       |      |    |
| V14 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 5.9  | 1024 | 12.1 | 1.65  | 1.76 | 50 |
| V15 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 973 | 6.55 | 1026 | 13.2 | 1.50  | 1.89 | 50 |
| V16 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 6.8  | 1018 | 10.6 | 1.70  | 1.64 | 50 |
| V17 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 6.4  | 1017 | 9.5  | 1.60  | 1.61 | 50 |
| V18 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 973 | 6.4  | 1013 | 10.8 | 1.60  | 1.66 | 50 |
| V19 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 6.5  | 1012 | 10.2 | 1.65  | 1.65 | 50 |
| V20 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 973 | 6.7  | 1012 | 9.6  | 13.70 | 1.64 | 50 |
| V21 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 973 | 6.2  | 1012 | 8.7  | 1.65  | 1.66 | 50 |
| V22 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 6.0  | 1012 | 7.9  | 1.60  | 1.62 | 50 |
| V23 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 6.0  | 1012 | 9.1  | 1.64  | 1.55 | 50 |
| V24 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub><br>300 wt% |  |  | 972 | 6.4  | 1014 | 9.9  | 1.66  | 1.70 | 50 |
| V25 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00<br>wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>            |  |  | 972 | 9.2  | 1021 | 10.5 | 1.65  | 1.70 | 50 |

|         |                                                                                |     |     |     |      |      |      |       |       |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|----|
|         | 300 wt%                                                                        |     |     |     |      |      |      |       |       |    |
| NZLE 0  | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.00 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 300 wt%  | 271 | 427 | 976 |      | 1550 | 7.7  | 7.53  | 1.31  | 51 |
| NZLE 1  | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.5 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.5 wt%   | 281 | 455 | 976 |      | 1550 | 6.2  | 8.64  | 1.31  | 51 |
| NZLE 2  | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.50 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00 wt% | 290 | 473 | 976 | 0.9  | 1550 | 7.2  | 8.48  | 1.31  | 51 |
| V0      | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.15 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4.00 wt% |     |     | 975 | 0.89 | 1533 | 5.10 | 7.94  | 1.517 | 52 |
| V4      | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.15 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4.00 wt% |     |     | 975 |      | 1533 | 5.21 | 7.80  | 1.518 | 52 |
| V8      | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.15 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4.00 wt% |     |     | 975 |      | 1533 | 4.54 | 7.70  | 1.518 | 52 |
| V12     | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.15 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 4.00 wt% |     |     | 975 |      | 1533 | 4.83 | 7.83  | 1.520 | 52 |
| PBNE Y1 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.10 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.05wt%  |     |     | 980 |      | 1530 |      | 1.968 | 1.52  | 32 |
| PBNE Y2 | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.10 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 0.10 wt% |     |     | 980 |      | 1530 |      | 2.201 | 1.52  | 32 |
| Verre   | Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00 wt%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1.00 wt% |     |     | 980 | 6.1  | 1536 | 11   | 4.8   |       | 53 |

من الجدير بالذكر بشكل خاص أن التركيز المنخفض جداً من OH<sup>-</sup> في زجاج LaLiPO يجعل من هذا الزجاج فوسفاتي قريب جداً من مركبات الفلوروفوسفات من ناحية الخواص البصرية [42].


ان احتمالية الانبعاث التلقائي ترتبط ارتباطاً كبيراً بتغير البنية المحيطة بأيون الايريبيوم، حيث تزداد بزيادة نصف قطر مغير الشبكة وتتناقص بزيادة نسبة المغيرات داخل الشبكة [54].

#### 4-4. الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيون النيوديميوم ( $\text{Nd}^{3+}$ ):

##### ❖ الخواص الطيفية لأيون النيوديميوم $\text{Nd}^{3+}$ :

ينتج عن البنية ( $4f^3$ ) لأيون النيوديميوم ( $\text{Nd}^{3+}$ ) واحد وأربعين مستوي طاقي، حيث المستوى الأدنى ( $^4\text{I}_{9/2}$ ) هو الأكثر استقرار. تبدأ من هذا المستوى المستقر كل الانتقالات الإلكترونية والتي تشمل مجال الأشعة تحت الحمراء والمرئي والفوق بنفسجي [55].

يتميز عنصر النيوديميوم ببنية معقدة جداً، حيث يتميز بأقوى انتقال من المستوى الأول إلى المستوى  $^4\text{I}_{11/2}$  مما يؤدي إلى ذروة قصوى عند طول الموجة 1053 نانومتر في معظم الزجاج الفوسفاتي، وذلك بفضل العديد من نطاقات الامتصاص في المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة [56].



الشكل (4-III): مستويات الطاقة وكذا طيف الامتصاص والانبعاث لأيون النيوديميوم [15].

عندما يتم ضخ النيوديميوم عند 790 نانومتر فإنه سيصدر عدة أطوال موجية أهمها: 1300 نانومتر، 1060 نانومتر و 860 نانومتر [14]، الانتقالات الطيفية لأيون النيوديميوم ممثلة بالشكل (4-III).

ومن أهم الانتقالات التي تؤدي إلى عملية التضخيم الضوئي هي كما يلي:

- تتم عمليات الامتصاص للأشعة الناتجة عن عملية الضخ بين المستويات  $^4\text{I}_{9/2}$  و  $^4\text{F}_{5/2}$ ،  $^2\text{H}_{9/2}$  أما مستويات الضخ  $^2\text{H}_{9/2}$ ،  $^4\text{F}_{5/2}$  فهي تقتزن حرارياً في درجة حرارة الغرفة وبالتالي تشكل طيف امتصاص مستمر بين 755 نانومتر و 810 نانومتر، بينما هو المستوى الأساسي ( $^4\text{I}_{9/2}$ ) [57].
- السويات  $^2\text{H}_{9/2}$ ،  $^4\text{F}_{5/2}$  لها عمر قصير جداً [57]. حيث تسترخي الأيونات بسرعة بشكل غير إشعاعي وصولاً إلى المستوى  $^4\text{F}_{3/2}$ ، في هذه السوية الشبه مستقرة يمكن الحصول على العديد من التحولات الإشعاعية كالتالي [14]:
  - الانتقال من المستوى  $^4\text{F}_{3/2}$  إلى  $^4\text{I}_{13/2}$  ينتج عنه انبعاث بطول موجي 1,3 ميكرومتر.
  - الانتقال من السوية  $^4\text{F}_{3/2}$  إلى  $^4\text{I}_{11/2}$  ينتج عنه إصدار فوتون ذو طول موجي قدره 1,06 ميكرومتر.
  - الانتقال من المستوى  $^4\text{F}_{3/2}$  إلى  $^4\text{I}_{9/2}$  ينتج عنه إصدار فوتون بطول موجة قدره 0,86 ميكرومتر.
- في المستوى الشبه مستقر  $^4\text{F}_{3/2}$  يتم امتصاص الإشارة عند الطول الموجي 1,3 ميكرومتر والتي توافق الانتقال من المستوى  $^4\text{F}_{3/2}$  إلى المستوى  $^4\text{G}_{7/2}$ .

هذا الامتصاص في الحالة المثارة يعد من أكبر عيوب عنصر النيوديموم، هذه الظاهرة تؤدي إلى اخلاء سكاني للمستوي المستقر  $4F_{3/2}$  وذلك بامتصاص الإشارة المراد تضخيمها [14].

من أهم العيوب الموجودة في عنصر النيوديموم هو الانبعاث عند 1060 نانومتر، بغض النظر عن نوع الزجاج المستعمل فإن مقطع الانبعاث الفعال عند 1300 نانومتر أضعف بكثير من 1060 نانومتر [58]، وبالتالي فإن الحصول على الانبعاث عند 1300 نانومتر مشروط بتقييد الانبعاثات عند 1060 نانومتر وهذا ممكن بفضل جهاز طول موجي انتقائي [59]، ومنه فإن النيوديموم يحتل المركز الأكثر الاهتمام في ظل هذه الظروف [14].

يوفر الزوج [فوسفات-نيوديموم] أفضل أداء للتضخيم عند 1060 نانومتر لأن الزجاج الفوسفاتي المطعم بالنيوديموم له أعلى عامل ربح مقارنة بالزجاج السيليكاتي المطعم بالنيوديموم [14]؛ كما يزيد الفوسفور من طاقة الاهتزاز القصوى في الشبكة، وبالتالي فإنه يؤدي إلى انخفاض في العمر غير الإشعاعي لأقرب المستويات [60].

كما أن:

➤ عمر الزجاج الفوسفاتي أقصر من عمر الزجاج السيليكاتي وهذا بسبب مجموعة الهيدروكسيل [61].

➤ تزداد الكثافة ومؤشر الانكسار للزجاج من نفس التركيبة مع محتوى ذرات النيوديموم [62].

➤ من أجل معرفة المقادير المميزة للزجاج الفوسفاتي بعد التطعيم مثل (العمر الإشعاعي، المقطع العرضي للانبعاث المحفز، احتمالية الانتقال الإشعاعي.....) يتم حساب هذه القيم من خلال نظرية جود-أوفلت.

➤ في حالة الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات النيوديموم تكون قيم احتمالية الانبعاث التلقائي مرتفعة وهذا بالنسبة للانتقال من  $4F_{3/2}$  إلى  $4I_{9/2}$ .

#### ● نظرية جود-أوفلت:

تسمح نظرية جود أوفلت (1962)، تسمح بتحديد الوسائط الطيفية للزجاج المطعم بالعناصر الترابية النادرة، مثل احتمالية الانتقال الإشعاعي بين مستويين طاقيين، مدة الحياة المثارة، وتعتمد هذه النظرية على عصابات الامتصاص لأيون الترابي النادر، من أجل تحديد قوى الاهتزاز لثنائي القطب الكهربائي DE وثنائي القطب المغناطيسي DM للانتقال بين مستويين [12].

سيتم في الجدول الموالي عرض بعض الوسائط الطيفية للزجاج فوسفاتي مطعم بالنيوديموم حسب نظرية جود-أوفلت.

**الجدول (6-III): الوسائط الطيفية للزجاج الفوسفاتي المطعم بالنيوديموم Nd.**

| رمز الزجاج  | $Nd^{+3}$<br>[ $\times 10^{20}$<br>ions/<br>cm <sup>3</sup> ] | T <sub>g</sub><br>(°C) | T <sub>x</sub><br>(°C) | $\lambda_{ab}$<br>(nm) | $\sigma_{ab}$<br>10 <sup>-21</sup><br>(cm <sup>2</sup> ) | $\lambda_{em}$<br>(nm) | $\sigma_{em}$<br>10 <sup>-21</sup><br>(cm <sup>2</sup> ) | $\tau(ms)$ | n     | Ref |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------|-----|
| NPG         | 0.72                                                          | 522                    | 790                    | 785                    |                                                          | 1054                   |                                                          | 0.33       | 1.557 | 7   |
| PKSA<br>N10 | 1.0<br>mol%                                                   |                        |                        | 355                    |                                                          | 1051.4                 | 40.5                                                     | 0.172      | 1.535 | 63  |

|             |                      |     |  |       |      |        |       |       |        |    |
|-------------|----------------------|-----|--|-------|------|--------|-------|-------|--------|----|
| PKBA<br>N10 | 1.0<br>mol%          |     |  |       |      | 1054.4 | 64.8  | 0.144 |        | 64 |
| PKM<br>AN10 | 1.0<br>mol%          |     |  |       |      | 1053.5 | 44.1  | 0.194 |        | 65 |
| LHG-<br>8   | (0-2)<br>mol%        | 485 |  | 808   |      | 1053   | 36    | 0.351 | 1.5296 | 66 |
| LG-<br>770  | (0-2)<br>mol%        | 461 |  | 808   |      | 1053   | 39    | 0.349 | 1.5067 | 66 |
| LG-<br>750  | (0-2)<br>mol%        | 450 |  | 808   |      | 1053.5 | 37    | 0.367 | 1.5257 | 66 |
| LHG-<br>80  | -                    | 402 |  | 808   |      | 1054   | 42    | 0.327 | 1.5429 | 66 |
| Q88         | -                    | 367 |  | 808   |      | 1054   | 40    | 0.326 | 1.5449 | 66 |
| NPBP<br>A5  | 0.5<br>mol%          |     |  | 798   |      | 882    | 14.08 | 0.718 |        | 66 |
| N31         | 1.22                 | 445 |  |       |      | 1053   | 38    | 0.348 | 1.540  | 67 |
| N41         | 1.22                 | 465 |  |       |      | 1053   | 39    | 0.351 | 1.510  | 67 |
| NAP2        | (0.01-<br>6)<br>mol% | 545 |  |       |      | 1053   | 37    | 0.400 | 1.530  | 67 |
| PAN         | 0.5<br>mol%          |     |  | 580   | 35.2 | 1059   |       | 0.330 |        | 68 |
| V1          | 0.568                |     |  | 875.5 |      | 890    | 2.5   | 0.210 | 1.654  | 68 |
| V5          | 2.722                |     |  | 875.5 |      | 890    | 1.8   | 0.275 | 1.654  | 69 |
| V10         | 5.249                |     |  | 875.5 |      | 890    | 2.1   | 0.254 | 1.656  | 69 |
| V15         | 7.514                |     |  | 875.5 |      | 890    | 1.2   | 0.482 | 1.654  | 69 |
| V20         | 9.789                |     |  | 875.7 |      | 890    | 1.6   | 0.513 | 1.656  | 69 |
| V25         | 11.73<br>0           |     |  | 875.7 |      | 890    | 1.3   | 0.783 | 1.654  | 69 |
| V1          | 0.568                |     |  | 875.5 |      | 1054   | 23.0  | 0.210 | 1.654  | 69 |
| V5          | 2.722                |     |  | 875.5 |      | 1054   | 30.7  | 0.275 | 1.654  | 69 |
| V10         | 5.249                |     |  | 875.5 |      | 1054   | 30.3  | 0.254 | 1.656  | 69 |
| V15         | 7.514                |     |  | 875.7 |      | 1054   | 17.4  | 0.482 | 1.654  | 69 |
| V20         | 9.789                |     |  | 875.7 |      | 1054   | 16.7  | 0.513 | 1.656  | 69 |
| V25         | 11.73                |     |  | 875.7 |      | 1054   | 16.8  | 0.783 | 1.654  | 69 |



**الجدول (III-7): الوسائط الطيفية للزجاج الفوسفاتي المطعم بالنيوديموم Nd.**

| رمز الزجاج | Nd <sup>+3</sup><br>[×10 <sup>20</sup><br>ions/cm <sup>3</sup> ] | $\lambda_{ab}$<br>(nm) | $\lambda_{em}$<br>(nm) | $\sigma_{em}$<br>10 <sup>-21</sup><br>(cm <sup>2</sup> ) | $\tau(ms)$      | $n$   | Ref |
|------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|
| PLK1       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 595/6<br>62            | 108.2/5.<br>8                                            | 0.182/0.6<br>14 |       | 70  |
| PLK2       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 597/6<br>62            | 196.1/9.<br>0                                            | 0.106/0.3<br>80 |       | 70  |
| PLK3       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 597/6<br>63            | 201.6/1<br>0.4                                           | 0.106/0.3<br>55 |       | 70  |
| PLK4       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 595/6<br>63            | 251.4/1<br>0.5                                           | 0.096/0.3<br>50 |       | 70  |
| PLK5       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 597/6<br>63            | 281.4/1<br>0.9                                           | 0.095/0.3<br>42 |       | 70  |
| PNK1       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 596/6<br>63            | 223.8/1<br>1.8                                           | 0.090/0.3<br>06 |       | 70  |
| PNK2       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 593/6<br>60            | 275.4/9.<br>5                                            | 0.091/0.3<br>53 |       | 70  |
| PNK3       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 593/6<br>61            | 220.5/8.<br>8                                            | 0.104/0.3<br>93 |       | 70  |
| PNK4       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 596/6<br>67            | 161.4/7.<br>7                                            | 0.149/0.4<br>85 |       | 70  |
| PNK5       | 2.00 wt%                                                         | 501                    | 596/6<br>61            | 272.3/9.<br>1                                            | 0.093/0.3<br>60 |       | 70  |
| ED2        |                                                                  |                        | 1064                   | 29.0                                                     | 0.310           |       | 71  |
| Q98        | 2 %                                                              | 803                    | 1054                   | 45.0                                                     | 0.308           | 1.555 | 72  |
| LG76<br>0  | -                                                                | 803                    | 1054                   | 45.0                                                     | 0.323           | 1.508 | 72  |
| N31        | 4 %                                                              | 803                    | 1054                   | 40.0                                                     | 0.340           | 1.528 | 72  |

يعد المقطع الفعال للانبعاش من أهم ما يميز الليزر حيث تشير قيمته إلى احتمال انبعاش الفوتونات من مادة الليزر، كما أن مدة الحياة الإشعاعية والتي تمثل الزمن المتوسط التي تبقى فيه الأيونات في المستوي المستقر. للمقارنة بين مختلف المركبات الزجاجية النشطة التي تم التعرض لها من حيث الربح المحتمل، نقارن المقطع الفعال للانبعاش ومدة الحياة الإشعاعية لمستوى الاثارة، وبالتالي سيكون العامل المهم الذي سيسمح لنا بتحديد قدرة المصفوفة الزجاجية على توليد الربح أو الكسب هو الجداء ( $\sigma_{em} \times \tau_{rad}$ ).

من هذه النتائج يمكننا القول:

#### ➤ الزجاج الفوسفاتي المطعم بالايوروبيوم:

بمقارنة معامل الربح أو الكسب لمختلف المركبات الزجاجية النشطة المطعم بالايوروبيوم، وجدنا أن أعلى معامل ربح يعود للزجاج ذو المواصفات التالية:

معامل ربحه:  $140.139.10^{-21} \text{ (cm}^2.\text{ms)}$

رمزه: Ca P CG

تركيبته:  $50\text{P}_2\text{O}_5.30\text{Na}_2\text{HPO}_4.19.8\text{CaC}_{12}-0.2\text{ErC}_{13}$

➤ الزجاج الفوسفاتي المطعم بالايتربيوم والايتربيوم:

بمقارنة معامل الربح أو الكسب لمختلف المركبات الزجاجية النشطة المطعمة بالايتربيوم والايتربيوم، وجدنا ان أعلى معامل ربح يعود للزجاج ذو المواصفات التالية:

معامل ربحه:  $75.5307.10^{-21} \text{ (cm}^2.\text{ms)}$

رمزه: LaLiP<sub>4</sub>O<sub>12</sub>

تركيبته:  $75.5\text{P}_2\text{O}_5 -10.5\text{Li}_2\text{O}-3.47 \text{La}_2\text{O}_3-10 \text{Yb}_2 \text{O}_3-0.53 \text{Er}_2 \text{O}_3$

➤ الزجاج الفوسفاتي المطعم بالنيوديوم:

بمقارنة معامل الربح أو الكسب لمختلف المركبات الزجاجية النشطة المطعمة بالنيوديوم، وجدنا ان أعلى معامل ربح يعود للزجاج ذو المواصفات التالية:

معامل ربحه:  $26.733.10^{-21} \text{ (cm}^2.\text{ms)}$

رمزه: PLK5

تركيبته:  $68\text{P}_2\text{O}_5-25\text{Li}_2\text{O}-5\text{K}_2\text{O}-2\text{Nd}_2\text{O}_3$

تم في هذا الفصل عرض بعض المعلومات الطيفية بخصوص ثلاث عناصر من العناصر الترابية النادرة (الايتربيوم، الإيتربيوم النيوديميوم) وأثر هذه الأيونات على الزجاج خاصة الفوسفاتي (محور الدراسة) وما تكسبه من خصائص جد فعالة تؤهله ليكون مرشحا واعدا للعديد من التطبيقات في مجال المضخمات البصرية وهذا استنادا للقيم والمعلومات التي تم إبرازها في هذا الفصل.

## مراجع الفصل الثالث

### مراجع العربية

- [10] سعود بن حميد اللحاني، "الليزر وتطبيقاته"، مطبوعة جامعة أم القرى، كلية العلوم التطبيقية، (2017)، [متوفر على: <https://www.alfreed-ph.com>].
- [55] عبد العزيز إبراهيم الواصل، معتصم إبراهيم خليل، "كيمياء اللانثانيدات والاكتنيدات"، الطبعة الثالثة، دار العبيكان، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، (2019).

### المراجع الأجنبية

- [1] L. Petit, "Amplification optique dans des verres borophosphate de niobium et tellurite dopés aux ions de terres rares présentant un indice optique non linéaire élevé", thèse doctorat, université bordeaux1, France, (2002).
- [2] V. Balan, "verres Chalcogénures pour l'optique intégrée", thèse de doctorat, université sciences et techniques de Languedoc, Montpellier II, France, (2003).
- [3] B. Viallet, "Conception d'un amplificateur optique à 1,3  $\mu\text{m}$  : spectroscopie de couch minces de LaF3 dopé Nd3+ et développement de procédés technologique innovant", thèse de doctorat, université Paul Sabatier de Toulouse, France, (2005).
- [4] S. Bordais, "Etude des amplificateurs et laser 1 $\mu\text{m}$  de forte puissance à base de fibre double gaine dopée ytterbium", thèse de doctorat, université de Rennes I, France, (2002).
- [5] T. Wächtler, "Conception of an integrated optical waveguide amplifier", Project report, Technische Universität Chemnitz, Germany, (2002).
- [6] G. Karlsson, F. Laurel, J. Tellefsen, B. Denker, B. Galagan, V. Osiko, and S. Sverchkov: "Development and characterization of Yb-Er laser glass for high average power laser diode pumping", Appl. Phys. B, vol. 75, pp. 41-46, July. 2002.
- [7] D. Pugliese, N.G. Boetti, J. Lousteau, E. Ceci-Ginistrelli, E. Bertone, F. Geobaldo, and D. Milanese, "Concentration quenching in an Er-doped phosphate glass for compact optical lasers and amplifiers", J. Alloys Compd., vol. 657, pp. 678-683, Feb. 2016.
- [8] R. Stępień, M. Franczyk, D. Pysz, I. Kujawa, M. Klimczak, and R. Buczyński, "Ytterbium-phosphate glass for microstructure fiber laser, Materials", vol. 7, pp. 4723-4738, Jun. 2014.
- [9] N.G. Boetti, D. Pugliese, E. Ceci-Ginistrelli, J. Lousteau, D. Janner, and D. Milanese, "Highly doped phosphate glass fibers for compact lasers and amplifiers": a review, Appl. Sci., vol. 7, p. 1295, Dec. 2017.
- [11] J. M. Jouanno, "Amplification optique dans des guides d'ondes réalisés par échange d'ions dans des verres phosphates dopés par des terres rares", thèse de doctorat, Institut national polytechnique, Grenoble, France, (1995).

- [12] I. Vasilief, "Guides d'onde canaux amplificateurs en verres de fluorures dopés erbium : spectroscopie et amplification optique", thèse doctorat, université Claude Bernard Lyon I, France, (2003)
- [13] P. Jenouvrier, "Relations entre propriétés spectroscopiques et microstructurales de couch minces de titanate de terres rares élaborées par solgel et intégration dans des dispositifs actifs", thèse de doctorat, Institut national polytechnique de Grenoble, France, (2003).
- [14] A. Beggas, "Etat d'art des verres dopés aux ions terres rares (Application Amplificateur Optique)", mémoire de magister, centre universitaire D'el-oued, Algérie, (2010).
- [15] N.G. Boetti, D. Pugliese, E. Ceci-Ginistrelli, J. Lousteau, D. Janner, and D. Milanese, "Highly doped phosphate glass fibers for compact lasers and amplifiers": a review, Appl. Sci., vol. 7, p. 1295, Dec. 2017.
- [16] K. Hattori et al.: Materials Science and Engineering B54 (1998) 15–17
- [17] S. V. J. Lakhman and A. Sureshkumar, J. Phys. Chem. Solids Vol. 49, No. 2. pp. 133-138, (1988).
- [18] S. Jiang, T. Luo, B. Hwang, F. Smekatala, K. Seneschal, J. Lucas, N. Peyghambarian, Journal of Non-Crystalline Solids 263&264 (2000) 364-368.
- [19] L. Zhang, H. Hu, F. Lin, "Emission properties of highly doped Er<sup>3+</sup> boroaluminate glass", Materials Letters 47 (2001) 189.193.
- [20] P. C. Pecker, N. A. Ollsson, J. R. Simpson, "Erbium doped par amplifiers fundamentals and technology", Ed. Academic Press, Hardcover, (1997).
- [21] B.J. Chen, G.C. Righini, M. Bettinelli, A. Speghini, "A comparison between different methods of calculating the radiative lifetime of the <sup>4</sup>I<sub>13/2</sub> level of Er<sup>3+</sup> in various glasses", Journal of Non-Crystalline Solids 322 (2003) 319.323.
- [22] K.Pradeesh, C.J.Oton, V.K.Agotiya, M.Raghavendra, G.Vijaya Prakash, "Optical properties of Er+3 doped alkali chlorophosphite glasses for optical amplifiers", Optical Materials 31 (2008) 155.160.
- [23] Y. Gangfeng, J. Zhonghong, D. Zaide, Y. Bing, Y. Tingzhao, F. Zhouming, "Effect of Network Modifiers on Spectroscopic Properties of Erbium-doped Phosphate Glasses", Journal of Wuhan University of Technology Mater. SCi. Ed. Vol. 20 No. 1. Mar. 2005.
- [24] G.C. Righini, S. Pelli, M. Fossi, M. Brenci, A.A. Lipovskii, E.V. Kolobkova, A. Speghini, M. Bettinelli, "Characterization of Er<sup>+3</sup> doped sodium-niobium phosphate glasses, Rare-Earth-Doped Materials and Devices Proceedings of Spie", Vol. 4282 (2001).
- [25] H. Ebendor, D. Ehrt, M. Bettinelli, A. Speghini, H. Ebendor, D. Ehrt, M. Bettinelli, A. Speghini, "Effect of glass composition on Judd-Ofelt parameters and radiative decay rates of Er+3 in fluoride phosphate and phosphate glasses", Journal of Non-Crystalline Solids 240 (1998) 66.78.

- [26] Y. Lu, Y. Lu, H. Fang, Naiben Ming, "Up conversion of 1.064 pm Nd: YAG laser pulses into intense visible light in erbium-doped phosphate fibers", Optics Communications 115 (1995) 110 - 114.
- [27] Y.C. Ratnakaram, A. Viswanadha Reddy, R.P. Sreekanth Chakradhar, "Electronic absorption spectra and energy gap studies of Er<sup>3+</sup> ions in different chlorophosphate glasses", Spectrochemical Acta Part A 58 (2002) 1809.1822.
- [28] A. A. Reddy, S. Babu, G. Prakash, Optics Communications 285 (2012) 5364–5367.
- [29] S. N. Houde-walter, P. M. Peters, J. F. Stebbins, Q. Zeng, J. of Non-Crystalline Solids 286 (2001) 118-131
- [30] L. Rama Moorthy, T. Srinivasa Rao, K. Janardhnam, A. Radhapythy, Spectrochemical Acta Part A 56 (2000) 1759–1771
- [31] K. Linganna, M. Rathaiah, N. Vijaya, C. Basavapoornima, C. K. Jayasankar, S. Ju, W. T. Han, V. Venkatramu, "Ceramics International", S0272-8842 (15) 00020-6
- [32] N. Sdiri, H. Elhouichet, C. Barthou, M. Ferid, Journal of Molecular Structure 1010 (2012) 85–90.
- [33] D. Pugliese, N. G. Boetti, J. Lousteau, E. Ceci-Ginistrelli, E. Bertone, F. Geobaldo, D. Milanese, J. of Alloys and Compounds 657 (2016) 678-683.
- [34] D. Pugliese, N. G. Boetti, E. Ceci-Ginistrelli, D. Gallichi-Nottiani, D. Janner, J. Lousteau and D. Milanese, ICTON, IEEE 2018
- [35] H. Yamauchi, Y. Ohishi, Optical Materials 27 (2005) 679–690.
- [36] A. A. Reddy, S. S. Babu, K. Pradeesh, C. J. Otton, G. V. Prakash, Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 4047–4052.
- [37] P. Nandi, G. Jose, "Erbium doped phospho-tellurite glasses for 1.5um optical amplifiers", Optics Communications 265 (2006) 588.593.
- [38] Pisarski, W.A., Goryczka, T., Wodecka-Duś, B., Płońska, M., Pisarska, J., "Structure and properties of rare earth - doped lead borate glasses Mater", Sci. Eng. B 122, 94 (2005).
- [39] K. Liu, E.Y.B. Pun, J. of Alloys and Compounds 470 (2009) 340-346
- [40] F. Revira-Lopez et al., "Er<sup>3+</sup>-Yb<sup>3+</sup> codoped phosphate glasses used for an efficient 1.5 um broadband gain medium", optical materials, 34, (2012).
- [41] L. Zhang, H. Hu, C. Qi, F. Lin, Optical Materials, 17. (2001) 371-377.
- [42] A. F. Obaton, C. Parent, G. Le Flem, P. Thony, A. Brenier, G. Boulon, Journal of Alloys and Compounds 300 –301 (2000) 123 –130
- [43] S. Berneschi, "Micro laser in rare earths doped glasses", these doctorate, University Degli Study di, Bologna, (2006).
- [44] K. Liu, E. Y. B. Pun, "Comparative studies of spectroscopic properties in Er<sup>3+</sup>- Yb<sup>3+</sup> codoped phosphate glasses", Journal of Alloys and Compounds 470 (2009) 340-346.
- [45] S. Liu, A. Lu, "Physical and spectroscopic properties of Yb<sup>3+</sup> doped borophosphate laser glasses", Hindawi Publishing Corporation, Laser

- 
- Chemistry, Volume (2008), Article, I. D 656490, 6 pages, doi: 10.1155/2008/656490.
- 
- [46] L. Zhang, H. Hu, C. Qi, F. Lin, "Spectroscopic properties and energy transfer in  $\text{Yb}^{3+}$ - $\text{Er}^{3+}$  doped phosphate glasses", Optical materials 17 (2001) 371-377.
- 
- [47] R. Koch, W.A. Clarkson, D.C. Hanna, S. Jiang b, M.J. Myers, D. Rhonehouse, S.J. Hamlin, U. Griebner, H. Schönnagel, "Efficient room temperature cw  $\text{Yb}$ : glass laser pumped by a 946 nm  $\text{Nd}$ : YAG laser", Optics Communications 134(1997) 175-178.
- 
- [48] Y. Fang, L. Hu, M. Liao, L. Wen, "Effect of bismuth oxide on the thermal stability and Judd-Ofelt parameters of  $\text{Er}^{3+}$  / $\text{Yb}^{3+}$  co-doped aluminophosphate glasses", Spectrochemical Acta Part A 68 (2007) 542.547.
- 
- [49] L. Shujiang, L. Anxian, T. Xiaodong, H. Shaobo, "Investigation on Structures and Properties of  $\text{Yb}^{3+}$  Doped Laser Glasses", Journal of rare earths 24 (2006) 163 - 167.
- 
- [50] C. Jiang, H. Liu, Q. Zeng, X. Tang, F. Gan, "Yb: Phosphate laser glass with high emission cross-section", Journal of Physics and Chemistry of solids 61(2000) 1217-1223.
- 
- [51] A. Langar, C. Bouzidi, H. Elhouichet, M. Férid, Journal of Luminescence, S0022-2313(13)00830-2, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jlumin.2013.12.008>.
- 
- [52] K. Linganna, R. Narro-García, P. Manasa, H. Desirena, E. De la Rosa, C.K. Jayasankar, Journal of Rare Earths 36 (2018) 58-63
- 
- [53] F. Rivera-López, P. Babu, L. Jyoth, U.R. Rodríguez-Mendoza, I.R. Martín, C.K. Jayasankar, V. Lavín, Optical Materials 34 (2012) 1235–1240
- 
- [54] A.-F. Obaton et al. / Journal of Alloys and Compounds 300 –301 (2000) 123 –130
- 
- [56] E. Snitzer, Optical Masers action of  $\text{Nd}^{3+}$  in barium crown glass. Phy. Rev.lett, (1961), 7.
- 
- [57] V. Benoit, conception d'un amplificateur optique à 1,3 $\mu\text{m}$ , spectroscopie de couches minces de  $\text{LaF}_3$  dopé  $\text{Nd}^{3+}$  et développement de procédés technologiques innovants, thèse doctorat, université Paul Sabatier de Toulouse, France, 2005.
- 
- [58] J. M. Jouanno, Amplification optique dans des guides d'ondes réalisés par échange d'ions dans des verres phosphates dopés par des terres rares, thèse doctorat, institut national polytechnique de Grenoble, France, 1995.
- 
- [59] Y. C. Ratnakaram, A. viswanadha, R. Bull Mater, Correlation of radiative properties of rare earth ions ( $\text{Pr}^{3+}$  and  $\text{Nd}^{3+}$ ) in chlorophosphate glasses-01 and 5%mol concentrations-, vol. 24, No.5 October 2001, pp. 539-545.
- 
- [60] G. Canat, Conception et réalisation d'une source impulsionnelle à fibre dopée Er- Yb millijoule de grande brillance spectrale, thèse doctorat, l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, France, 2006.
-

- 
- [61] A. F. Obaton, C. Parent, G. Iffem, P. Thony, A. Brenier, G. Boulon, "Yb<sup>3+</sup>, Er<sup>3+</sup> codoped LaLiP<sub>4</sub>O<sub>12</sub> glass-a new eye- safe laser at 1535 nm", journal of Alloys and compounds 300-301(2000),123-130.
- 
- [62] M. Liao, H. Sun, L. Wen, Y. Fang, L. Hu, "Effect of alkali and alkaline earth fluoride introduction on thermal stability and structure of fluorophosphate glasses", Materials chemistry and physics 98(2006), 154-158.
- 
- [63] K. U. Kumar, P. Babu, K. H. Jang, H. J. Seo, C. K. Jayasankar, A. S. Joshi, J. of Alloys and Compounds 458 (2008) 509–516.
- 
- [64] R. Balakrishnaiah, P. Babu, C. K. Jayasankar, A. S. Joshi, A. Speghini, M. Bettinelli, J. Phys. Condens. Matter 18 (2006) 165.
- 
- [65] S. Surendra Babu, P. Babu, C. K. Jayasankar, A. S. Joshi, A. Speghini, M. Bettinelli, J. Phys. : Condens. Matter 18 (2006) 3975.
- 
- [66] J. H. Campbell, T. I. Suratwala, Journal of Non-Crystalline Solids 263-264 (2000) 318-341.
- 
- [67] L. Hu, H. Dongbing, H. Chen, X. Wang, T. Meng, L. Wen, J. Hu, Y. Xu, S. Li, Y. Chen, W. Chen, S. Chen, J. Tang, B. Wang, Optical Materials (2016) 1-8.
- 
- [68] V. M. Martins, D. N. Messias, J. L. Doualan, A. Braudb, P. Camy, N. O. Dantas, T. Catunda, V. Pilla, A. A. Andrade, R. Moncorgé, Journal of Luminescence 162 (2015), 104–107.
- 
- [69] A. de L. F. Novais, N. O. Dantas, I. Guedes, M. V. D. Vermelho, Journal of Alloys and Compounds, (2015).
- 
- [70] Y. C. Ratnakaram, N. V. Srihari, A. Vijaya Kumar, D. Thirupathi Naidu, R. P. S. Chakradhar, Optical absorption and photoluminescence properties of Nd<sup>3+</sup> doped mixed alkali phosphate glasses-spectroscopic investigations, Spectrochimica Acta Part A 72 (2009) 171-177.
- 
- [71] L. R. P. Kassab, N. D. R. Junior, S. L. Oliveira, Laser spectroscopy of Nd<sup>3+</sup>-doped PbO. Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. BaO glasses, Journal of Non-Crystalline Solids 352 (2006) 3224-3229.
- 
- [72] A. Agnesi, L. Carra, G. Reali, Phosphate Nd: glass materials for femtosecond pulse generation, Optical Materials 30 (2008) 1828-1831.
- 
- [73] P. KOTHARI and R. K. NARIYAL, Chemical Science Transactions, 2014, 3(4), 1415-1417.
-

الخاتمة  
العامّة



إن الهدف الأساسي لهذا العمل هو دراسة الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات العناصر الترابية النادرة (الايتربيوم، الإيتريبيوم، النيوديوم) وإبراز السمات المكتسبة لهذا الزجاج جراء عملية التطعيم، ولغرض ذلك كانت أول محطات هذا العمل بداية بالتعريف العام بالزجاج بكونه مادة صلبة لا بلورية تتميزها ظاهرة الانتقال الزجاجي، كما أن للزجاج عدة أنواع ويختلف باختلاف مكوناته ولعل أبرزها الزجاج الأوكسيدي الذي في فحواه الزجاج الفوسفاتي، الذي يتميز بالعديد من الخصائص البصرية والحرارية المتميزة (تم عرضها بالتفصيل في الفصل الأول) التي أهلتها ليجتاز عالم الصناعة وبقوة خاصة في صناعة المضخمات الضوئية والليزر.

وفي المرحلة الثانية من هذا العمل تم التطرق إلى مطيافية أيونات العناصر الترابية النادرة والتي تم اختيارها لخصائصها الطيفية المثيرة للاهتمام بشكل خاص، فالتقدم التكنولوجي قد أعطى هذه العناصر أهمية خاصة، ففي ظل الثورة الصناعية التكنولوجية أصبحت تلعب دورا حاسما في صناعة الأجهزة الالكترونية وغيرها، كما أنها تستخدم أيضا في الالكترونيات الضوئية (ليزر)، لذا فإن الفصل الثاني قد سلط الضوء على هذه العناصر الترابية النادرة ودورها، حيث تعرض هذه الأيونات النادرة العديد من الانتقالات الإشعاعية التي تسمح مجالا واسعا من أطوال الموجات (من الأشعة تحت الحمراء إلى الأشعة فوق البنفسجية)، بالإضافة إلى ذلك لديهم مستويات طاقة الضخ غير مستقرة مما يسهل عملية الانعكاس السكاني وبالقابل مدة حياة مستوي الاثارة كبير نسبيا مما يزيد في احتمال الانبعاث المستحث.

وكان عنوان الفصل الثالث "الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية النادرة" يمثل صلب العمل، حيث يعرض نتائج وأبحاث كانت ثمرة جهود الكثير من العلماء والباحثين، وقد تم التركيز على بعض العوامل والمقادير مثل (تركيز الأيونات، قرينة الانكسار، المقطع الفعال، مدة الحياة، ...)، باستعمال معامل الربح تم تحديد المرشح الأفضل (لكل أيون من الأيونات التي تم التعرض إليها) لأن يشغل عالم التطبيقات الفعالة مثل الليزر والمضخمات الضوئية.

هذه الدراسات التي تفيد بقوة أهمية إدراج الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية في المنظومات الليزرية والمضخمات الضوئية، وذلك راجع للنتائج المهمة المحصل عليها كالدوابنية العالية لأيونات العناصر الترابية النادرة في هذا النوع من الزجاج والذي يعطي ربح أعلى، وهو ما نبغي.

الملحق

**الجدول (1.A): البنية الإلكترونية للعناصر [4] (الخاص بالفصل الثاني).**

| العدد<br>الذري | العنصر       | الرمز | التوزيع<br>الإلكتروني للذرات                         | التوزيع<br>الإلكتروني<br>للأيونات | المستوي<br>الأساسي             |
|----------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 21             | Scandium     | Sc    | [Kr]4s <sup>2</sup> 3d <sup>1</sup>                  | [Kr]                              | <sup>1</sup> S <sub>0</sub>    |
| 39             | Yttrium      | Y     | [Ar]5s <sup>2</sup> 4d <sup>1</sup>                  | [Ar]                              | <sup>1</sup> S <sub>0</sub>    |
| 57             | Lanthane     | La    | [Xe]5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>                  | [Xe]                              | <sup>1</sup> S <sub>0</sub>    |
| 58             | Cerium       | Ce    | [Xe]4f <sup>2</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>1</sup>               | <sup>2</sup> F <sub>5/2</sub>  |
| 59             | Praseodymium | Pr    | [Xe]4f <sup>3</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>2</sup>               | <sup>3</sup> H <sub>4</sub>    |
| 60             | Neodymium    | Nd    | [Xe]4f <sup>4</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>3</sup>               | <sup>4</sup> I <sub>9/2</sub>  |
| 61             | Promethium   | Pm    | [Xe]4f <sup>5</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>4</sup>               | <sup>5</sup> I <sub>4</sub>    |
| 62             | Samarium     | Sm    | [Xe]4f <sup>6</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>5</sup>               | <sup>6</sup> H <sub>5/2</sub>  |
| 63             | Europium     | Eu    | [Xe]4f <sup>7</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>6</sup>               | <sup>7</sup> F <sub>0</sub>    |
| 64             | Gadolinium   | Gd    | [Xe]4f <sup>7</sup> 5d <sup>1</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>7</sup>               | <sup>8</sup> S <sub>7/2</sub>  |
| 65             | Terbium      | Tb    | [Xe]4f <sup>9</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup>  | [Xe]4f <sup>8</sup>               | <sup>7</sup> F <sub>6</sub>    |
| 66             | Dysprosium   | Dy    | [Xe]4f <sup>10</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup> | [Xe]4f <sup>9</sup>               | <sup>6</sup> H <sub>15/2</sub> |
| 67             | Holmium      | Ho    | [Xe]4f <sup>11</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup> | [Xe]4f <sup>10</sup>              | <sup>5</sup> I <sub>8</sub>    |
| 68             | Erbium       | Er    | [Xe]4f <sup>12</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup> | [Xe]4f <sup>11</sup>              | <sup>4</sup> I <sub>15/2</sub> |
| 69             | Thulium      | Tm    | [Xe]4f <sup>12</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup> | [Xe]4f <sup>12</sup>              | <sup>3</sup> H <sub>6</sub>    |
| 70             | Ytterbium    | Yb    | [Xe]4f <sup>12</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup> | [Xe]4f <sup>13</sup>              | <sup>2</sup> F <sub>7/2</sub>  |
| 71             | Lutecium     | Lu    | [Xe]4f <sup>12</sup> 5d <sup>0</sup> 6s <sup>2</sup> | [Xe]4f <sup>14</sup>              | <sup>1</sup> S <sub>0</sub>    |

حيث: [Xe] = [1s<sup>2</sup>2s<sup>2</sup>2p<sup>6</sup>3s<sup>2</sup>3p<sup>6</sup>3d<sup>10</sup>4s<sup>2</sup>4p<sup>6</sup>4d<sup>10</sup>5s<sup>2</sup>5p<sup>6</sup>]

**الجدول (2.A): رمز الزجاج وتركيبه الخاص بالنيوديميوم.**

| رمز الزجاج | تركيبة الزجاج                                                         | المرجع |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| NPG        | P2O5 - K2O - Al2O3 - B2O3 - SiO2 - PbO - La2O3                        | 7      |
| PKBAN10    | 58.5P2O5 + 17K2O + 14.5BaO + 9Al2O3 + 1Nd2O3                          | 64     |
| PKMAN10    | 58.5P2O5 + 17K2O + 14.5MgO + 9Al2O3 + 1Nd2O3                          | 65     |
| PKSAN10    | 58.5P2O5 + 17K2O + 14.5SrO + 9Al2O3 + 1.0Nd2O3                        | 63     |
| LHG-8      | (56-60) P2O5 + (8-12) Al2O3 + (13-17) K2O + (10-15) BaO + (0-2) Nd2O3 | 66     |
| LG-770     | (58-62) P2O5 + (6-10) Al2O3 + (20-25) K2O + (5-10) MgO + (0-2) Nd2O3  | 66     |
| LG-750     | (55-60) P2O5 + (8-12) Al2O3 + (13-17) K2O + (10-15) BaO + (0-2) Nd2O3 | 66     |
| LHG-80     | -                                                                     | 66     |
| Q88        | -                                                                     | 66     |
| NPBPA5     | Na (PO3) <sup>6</sup> 70%-BaO15%-PbO 10%-Al2O3 5%-Nd2O3 0.5%          | 73     |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| N31  | (58-62) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +(8-12) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +(12-16) K <sub>2</sub> O+(8-12) BaO+(1-2) Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                   | 67 |
| N41  | (58-62) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> +(6-10) Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +(20-25) K <sub>2</sub> O+(8-12) MgO+(1-2) Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                   | 67 |
| NAP2 | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (45-70)+Li <sub>2</sub> O(15-35)+Na <sub>2</sub> O(0-10)+Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (10-15)+Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0.01-6)+La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0-6)+ SiO <sub>2</sub> (0-8 )+B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (0-8)+MgO(0-18)+CaO (0-15)+SrO(0-9)+BaO(0-9)+ZnO(0-15) | 67 |
| PAN  | 40P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 20Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 40Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> + 0.5Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                               | 68 |
| PxNd | (xNd : Pb <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 69 |
| PLK1 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5Li <sub>2</sub> O-25K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 70 |
| PLK2 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Li <sub>2</sub> O-20K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| PLK3 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -15Li <sub>2</sub> O-15K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| PLK4 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20Li <sub>2</sub> O-10K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| PLK5 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -25Li <sub>2</sub> O-5K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 70 |
| PNK1 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -5Na <sub>2</sub> O-25K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 70 |
| PNK2 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Na <sub>2</sub> O-20K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| PNK3 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -15Na <sub>2</sub> O-15K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| PNK4 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20Na <sub>2</sub> O-10K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                  | 70 |
| PNK5 | 68P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -25Na <sub>2</sub> O-5K <sub>2</sub> O-2Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                   | 70 |
| ED2  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 |
| Q98  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 72 |

**الجدول (3.A): رمز الزجاج وتركيبه الخاص بالايربيوم.**

| المرجع | تركيبه الزجاج المطعم بالايربيوم                                                                                                              | رمز الزجاج |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 18     | 64P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -12Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -3.5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20.5MO | PALM       |
| 19     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .Li <sub>2</sub> O. La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                             | PE         |
| 20     | -                                                                                                                                            | Ph- L-28   |
| 20     | -                                                                                                                                            | Ph- L-12   |
| 21     | 99Ba (PO <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> .1Er (PO <sub>3</sub> ) <sup>3</sup>                                                                    | Ba-Ph      |
| 21     | 99Cd (PO <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> .1Er (PO <sub>3</sub> ) <sup>3</sup>                                                                    | Cd-Ph      |
| 21     | 99Ca (PO <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> .1Er (PO <sub>3</sub> ) <sup>3</sup>                                                                    | Ca-Ph      |
| 21     | 97.5Sr (PO <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> .2.5Er (PO <sub>3</sub> ) <sup>3</sup>                                                                | Sr-Ph      |
| 22     | 60PbCl <sub>2</sub> - 40P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                        | NPP0       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NPP10 | 10 Na <sub>2</sub> O-50PbCl <sub>2</sub> - 40P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                                                     | 22 |
| NPP20 | 20Na <sub>2</sub> O-40PbCl <sub>2</sub> - 40P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                                                      | 22 |
| NPP30 | 30 Na <sub>2</sub> O-30PbCl <sub>2</sub> - 40P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                                                                                                                                     | 22 |
| LPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20Li <sub>2</sub> O                                                                                                                                          | 23 |
| NPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20Na <sub>2</sub> O                                                                                                                                          | 23 |
| KPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20K <sub>2</sub> O                                                                                                                                           | 23 |
| NPA15 | 77P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -15Na <sub>2</sub> O                                                                                                                                          | 23 |
| NPA25 | 67P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -25Na <sub>2</sub> O                                                                                                                                          | 23 |
| NPA30 | 62P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -30Na <sub>2</sub> O                                                                                                                                          | 23 |
| NPA35 | 57P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -35Na <sub>2</sub> O                                                                                                                                          | 23 |
| MPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20MgO                                                                                                                                                        | 23 |
| CPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20CaO                                                                                                                                                        | 23 |
| SPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20SrO                                                                                                                                                        | 23 |
| BPA20 | 72P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -20BaO                                                                                                                                                        | 23 |
| BPA15 | 77P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -15BaO                                                                                                                                                        | 23 |
| BPA25 | 67P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -25BaO                                                                                                                                                        | 23 |
| BPA30 | 62P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -30BaO                                                                                                                                                        | 23 |
| BPA35 | 57P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -35BaO                                                                                                                                                        | 23 |
| R1    | 29.9Na <sub>2</sub> O-30.8P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -18.7Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -13.9Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -<br>6.6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.1(Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +AlF <sub>3</sub> ) | 24 |
| R2    | 29.9Na <sub>2</sub> O-30.8P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -18.7Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -14Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -6.6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                               | 24 |
| R964  | 38.1Na <sub>2</sub> O-9.5P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -14.3Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -14.3Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -19BaO-<br>4.8Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                    | 24 |

|         |                                                                                                                                                                           |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| KBaP    | 35KPO <sub>3</sub> -45Ba (PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -19.1Al(PO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -0.9Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                        | 25 |
| CaZnBaP | 7Mg (PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -(19.6Ca+18.9Ba+21.5Zn)(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> -<br>21.5Al(PO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> -11.5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 25 |
| PBLNKA  | 56P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .15.5BaO .7.5Li <sub>2</sub> O .3Na <sub>2</sub> O .10K <sub>2</sub> O -<br>7Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .1PbO                         | 26 |
| LPCG    | 50P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .30Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .19.8LiCl-0.2ErCl <sub>3</sub>                                                                        | 27 |
| NPCG    | 50P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .30Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .19.8NaCl-0.2ErCl <sub>3</sub>                                                                        | 27 |
| KPCG    | 50P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .30Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .19.8KCl-0.2ErCl <sub>3</sub>                                                                         | 27 |
| CaPCG   | 50P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .30Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .19.8CaCl <sub>2</sub> -0.2ErCl <sub>3</sub>                                                          | 27 |
| PbPCG   | 50P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .30Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> .19.8PbCl <sub>2</sub> -0.2ErCl <sub>3</sub>                                                          | 27 |
| NAPT    | 48P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -21Na <sub>2</sub> O-23Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -6TeO <sub>2</sub> -2Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                 | 28 |
| NAPT    | 48P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -21Na <sub>2</sub> O-23Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -5TeO <sub>2</sub> -3Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                 | 28 |
| NAPT    | 48P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -21Na <sub>2</sub> O-23Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -4TeO <sub>2</sub> -4Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                 | 28 |
| NAPT    | 48P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -21Na <sub>2</sub> O-23Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -3TeO <sub>2</sub> -5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                 | 28 |
| NAPT    | 48P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -21Na <sub>2</sub> O-23Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -2TeO <sub>2</sub> -6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                 | 28 |
| NAPT    | 48P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -21Na <sub>2</sub> O-23Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -1TeO <sub>2</sub> -7Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                 | 28 |
| AP1     | 58.14P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -12.6Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -23.26Na <sub>2</sub> O-6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> wet                                        | 29 |
| AP2     | 58.14P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -12.60Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -23.26Na <sub>2</sub> O-6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> dry                                       | 29 |
| AP3     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -24Na <sub>2</sub> O-3Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                    | 29 |
| AP4     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -24Na <sub>2</sub> O-0.91La <sub>2</sub> O-2.09Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                           | 29 |
| AP5     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -24Na <sub>2</sub> O-1.87La <sub>2</sub> O-1.13Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                           | 29 |
| AP6     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -24Na <sub>2</sub> O-2.84La <sub>2</sub> O-0.16Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                           | 29 |
| A       | 39 (NaPO <sub>3</sub> ) <sub>6</sub> -30B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -10BaCl <sub>2</sub> -20LiCl-ErCl <sub>3</sub>                                                      | 30 |

|          |                                                                                                                                                                             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| B        | 39 (NaPO <sub>3</sub> ) <sub>6</sub> -30B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -10BaCl <sub>2</sub> -20NaCl-ErCl <sub>3</sub>                                                        | 30 |
| C        | 39 (NaPO <sub>3</sub> ) <sub>6</sub> -30B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -10BaCl <sub>2</sub> -20KCl-ErCl <sub>3</sub>                                                         | 30 |
| PKSAEr10 | (61.5) P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> + 10 K <sub>2</sub> O + (15.5) SrO + 12 Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + 1 Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                              | 31 |
| PBNE1    | 85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -(4.95)Na <sub>2</sub> O-0.05Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                | 32 |
| PBNE2    | 85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -(4.90)Na <sub>2</sub> O-0.10Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                | 32 |
| PBNE3    | 85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -(4.85)Na <sub>2</sub> O-0.15Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                | 32 |
| Er1      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Li <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - BaO - MgO - Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.02Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>         | 33 |
| Er2      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Li <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - BaO - MgO - Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>            | 33 |
| Er3      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Li <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - BaO - MgO - Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -2Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>            | 33 |
| Er4      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Li <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - BaO - MgO - Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>            | 33 |
| Er5      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - Li <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - BaO - MgO - Gd <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -<br>10.50Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>    | 33 |
| EPG      | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - K <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - SiO <sub>2</sub> - PbO - La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 34 |
| PGaGe    | PbO-Ga <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -GeO <sub>2</sub>                                                                                                                        | 35 |
| ErNAP2   | 92NAP-6Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -2Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                 | 36 |
| ErNAP3   | 92NAP-5Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -3Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                 | 36 |
| ErNAP4   | 92NAP-4Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -4Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                 | 36 |
| ErNAP5   | 92NAP-3Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                 | 36 |
| ErNAP6   | 92NAP-2Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -6Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                 | 36 |
| ErNAP7   | 92NAP-1Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -7Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                 | 36 |
| ErNAP8   | 92NAP-8Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , NAP=Na <sub>3</sub> Al <sub>2</sub> P <sub>3</sub> O <sub>12</sub>                                                                  | 36 |
| NPT      | 19Na <sub>2</sub> O.30P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .50TeO <sub>2</sub> .1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                    | 37 |

|     |                                                                                                          |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NPT | 19Li <sub>2</sub> O.30P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .50TeO <sub>2</sub> .1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 37 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

الجدول (4.A): رمز الزجاج وتركيبته الخاص بالإيتريوم و/ أو Er+Yb

| المرجع | تركيبية الزجاج المطعم بالإيتريوم و/ أو Er+Yb                                                                                                                                | رمز الزجاج                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 34     | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - K <sub>2</sub> O - Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - SiO <sub>2</sub> - PbO - La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | YPG                                |
| 39     | -                                                                                                                                                                           | IOG-1 A                            |
| 39     | -                                                                                                                                                                           | IOG-1 B                            |
| 39     | -                                                                                                                                                                           | IOG-1 C                            |
| 39     | -                                                                                                                                                                           | IOG-1 D                            |
| 42     | 75.5P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10.5Li <sub>2</sub> O-3.47 La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -10 Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.53 Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>        | LaLiP <sub>4</sub> O <sub>12</sub> |
| 1      | 0,501 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,425 NaPO <sub>3</sub> - 0,049 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,025Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>               | Nb <sub>2.5</sub>                  |
| 1      | 0,360 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,305NaPO <sub>3</sub> - 0,035 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,30Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                 | Nb <sub>30</sub>                   |
| 1      | 0,308 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,262 NaPO <sub>3</sub> - 0,03 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,40Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                 | Nb <sub>40</sub>                   |
| 1      | 0,308 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,262 NaPO <sub>3</sub> - 0,03 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,50Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                 | Nb <sub>50</sub>                   |
| 43     | 90.44P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -4.56Na <sub>2</sub> O- 2Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -3Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                 | 10G2                               |
| 44     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -24Na <sub>2</sub> O-13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )                   | 10G1-A                             |
| 44     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -24Na <sub>2</sub> O-13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )                   | 10G1-B                             |
| 44     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -24Na <sub>2</sub> O-13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )                   | 10G1-C                             |
| 44     | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -24Na <sub>2</sub> O-13Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> - (Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )                   | 10G1-D                             |
| 45     | 63P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -7Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -1Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Li <sub>2</sub> O-18BaO-1Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                | A <sub>0</sub>                     |
| 46     | 75.5P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10.5Li <sub>2</sub> O-3.47 La <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -18.1 Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.96 Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>      | LaLiP <sub>4</sub> O <sub>12</sub> |
| 1      | 0,501 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,425 NaPO <sub>3</sub> - 0,049 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,025Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>               | Nb <sub>2.5</sub>                  |



|           |                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Nb30      | 0,360 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,305NaPO <sub>3</sub> - 0,035 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,30Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                       | 1  |
| Nb40      | 0,308 Ca(PO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> - 0,262 NaPO <sub>3</sub> - 0,03 Na <sub>2</sub> B <sub>4</sub> O <sub>7</sub> - 0,40Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub>                                       | 1  |
| Qx/Yb     | QX: Phosphate. avec 5%Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                                                                                              | 47 |
| PABN      | 65P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .4Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .11Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5BaO.15Na <sub>2</sub> O.1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                      | 48 |
| PABNBi2.5 | 2.5Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .62.5P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .4Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .11Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5BaO.15Na <sub>2</sub> O.1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 48 |
| PABNBi5   | 5Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .4Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .11Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5BaO.15Na <sub>2</sub> O.1Er <sub>2</sub> O                  | 48 |
| PABNBi7.5 | 7.5Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .57.5P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .4Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .11Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5BaO.15Na <sub>2</sub> O.1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 48 |
| PABNBi10  | 10Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .55P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> .4Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .11Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> .5BaO.15Na <sub>2</sub> O.1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>    | 48 |
| V12       | 61P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -9Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -15M <sub>2</sub> O-14M.O-0.5Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.5Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                   | 49 |
| V13       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30K <sub>2</sub> O                                                                                                             | 50 |
| V14       | 50P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -20Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30K <sub>2</sub> O                                                                                                             | 50 |
| V15       | 40P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -30K <sub>2</sub> O                                                                                                             | 50 |
| V16       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20Na <sub>2</sub> O                                                                                         | 50 |
| V17       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20Li <sub>2</sub> O                                                                                         | 50 |
| V18       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20BaO                                                                                                       | 50 |
| V19       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20SrO                                                                                                       | 50 |
| V20       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20CaO                                                                                                       | 50 |
| V21       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20ZnO                                                                                                       | 50 |
| V22       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10K <sub>2</sub> O-20MgO                                                                                                       | 50 |
| V23       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -25K <sub>2</sub> O-5La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                                             | 50 |
| V24       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -25K <sub>2</sub> O-5TiO <sub>2</sub>                                                                                           | 50 |
| V25       | 60P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10Nb <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -25K <sub>2</sub> O-5WO <sub>3</sub>                                                                                            | 50 |

|        |                                                                                                                                                                             |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| NZLE0  | 74.5 NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> –20ZnO–5Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> –0.5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                                                            | 51 |
| NZLE1  | 73.5 NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> –20ZnO–5Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> –0.5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> –<br>0.5Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                     | 51 |
| NZLE2  | 73 NaH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> –20ZnO–5Li <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> –0.5Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> –1Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                             | 51 |
| V0     | 62.85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -12 BaO-13K <sub>2</sub> O-0.15Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -<br>4.0Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>    | 52 |
| V4     | 62.85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -8 BaO-4Ba-13K <sub>2</sub> O-0.15Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -<br>4.0Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 52 |
| V8     | 62.85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -4 BaO-8Ba-13K <sub>2</sub> O-0.15Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -<br>4.0Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 52 |
| V12    | 62.85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -8Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -12Ba-13K <sub>2</sub> O-0.15Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -<br>4.0Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>      | 52 |
| PBNEY1 | 85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -4.85Na <sub>2</sub> O + 0.1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> +0.05Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>             | 32 |
| PBNEY2 | 85P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -10B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -4.8Na <sub>2</sub> O-0.1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -0.1Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                 | 32 |
| Verre  | 58.5-P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> -17K <sub>2</sub> O-13.5 BaO-9Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -1Yb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 1Er <sub>2</sub> O <sub>3</sub>            | 53 |

## المخلص

يستعمل الزجاج المطعم بالأيونات الترابية النادرة كمضخمات ضوئية في ميدان الاتصالات ووسط فعال لليزر، وهذا راجع للخصائص المتميزة للزجاج والفسفاتي بصفة أخص، والذي يعتبر أفضل أنواع الزجاج المستعمل لهذا الغرض.

لهذا السبب، كان الهدف من هذا العمل هو دراسة الزجاج الفوسفاتي المطعم بالذرات الترابية النادرة، في البداية تم تقديم فكرة عامة على الزجاج من خلال التعريف بعموميات الزجاج عامة والفسفاتي خاصة، ومن بعد ذلك تم عرض السمات الطيفية التي تتميز بها العناصر الترابية النادرة ولعل أبرزها يكمن في امتلاكها العديد من الانتقالات الضوئية التي تسمح مجالا واسعا من أطوال الموجات من الموجات فوق بنفسجية وصولا إلى تحت الحمراء.

وفي الأخير تمت الإشارة إلى مجموعة من الأعمال والأبحاث التي أنجزت على الزجاج الفوسفاتي المطعم بأيونات العناصر الترابية النادرة التالية (الايربيوم، الإيتربيوم، النيوديموم)، وتم التركيز على بعض العوامل والمقادير مثل (تركيز الأيونات، قرينة الانكسار، المقطع الفعال، مدة الحياة...). باستعمال معامل الربح تم تحديد المرشح الأفضل لأن يشغل عالم التطبيقات الفعالة مثل الليزر والمضخمات الضوئية.

**الكلمات المفتاحية:** الزجاج الفوسفاتي، العناصر الترابية النادرة، التطعيم، الليزر، المضخمات الضوئية، الايربيوم، الإيتربيوم، النيوديموم.

## Abstract

In The field of communication and active laser medium, rare-earth ions doped glasses are used as optical amplifiers, in view of the amazing properties of glasses specially phosphate glasses, which is the better one for this application.

For this reason, the objective of this work is a review of many studies, which were done about the rare-earth ions doped phosphate glasses. First, a general idea about the glasses such as:( definition, physical properties....) were given, then the spectral characterization of rare-earth elements were displayed, which they have a lot of optical transitions scanning a wide range of wavelengths spectrum, from ultraviolet to infrared.

Finally, the results of many works and researches about phosphate glasses doped with (Nd, Er, Yb) were exposed, here we focused for Important factors such as:( ions concentration, refractive index, active section, life time ...). These factors give many important information about the element...

Thanks to the gain factor, which was used to determine the best glass of each kind of (Nd, Er, Yb) doped phosphate glasses, these glasses of high qualities can be used as laser and optical amplifiers.

**Key words:** Phosphate glasses, rare -earth ions, doped, laser, optical amplifiers, Erbium, Ytterbium, Neodymium.























