



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

قسم الري والهندسة المدنية

كلية العلوم والتكنولوجيا

مذكرة تخرج
لنيل شهادة الماستر في الهندسة المدنية
مواد الهندسة المدنية: تخصص
تحت عنوان:

تأمين بعض النفايات والموارد المحلية من خلال استغلالها في البناء

اعداد الطلبة :

- جبالي عبد الفتاح
- نجعي محمد الصالح
- عمامرة فاطمة

تحت اشراف :

الأستاذ : ماني محمد

لجنة المناقشة :

- رئيسا: د. جديد طارق
- مشرفا: د. محمد ماني
- عضوا: د. بدادي العيد

2025/2024

الإهداء

الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف المشرفين

أهدي ثمرة عملي هذا
إلى روح أبي الغالي
الذي رحل عن الدنيا وبقي في قلبي دعاءً وحنيناً،
أسأل الله أن يرحمه ويجعل مثواه الجنة.

وإلى أُمي الحبيبة،
أطال الله في عمرها، ومتعها بالصحة والعافية،
أنتِ نبع الحنان، وسندي الأول في هذه الحياة.

وإلى إخوتي وأخواتي الأعزاء،
شكراً لكم على حبكم، ودعمكم، ووجودكم الدائم بجانبني.
وإلى كل من ساندني ووقف معي في مسيرتي،
لكم مني خالص الشكر والتقدير،

جباري عبد الفتاح

الإهداء

إلى من غرست في نفسي حب العلم والمعرفة

إلى من كانت سندي وملهمتي في كل مراحل حياتي،

إلى أُمي الحبيبة،

أهديك ثمرة جهدي وتعب سنيني، فأنتِ سر نجاحي.

وإلى والدي العزيز،

نبراس دربي، وعنوان صبري،

أهديك هذا الإنجاز عرفانًا لما قدمته لي من دعم وتشجيع لا محدود.

وإلى إخوتي وأصدقائي وكل من ساندني بكلمة أو دعاء،

لكم مني كل الحب والتقدير.

نجعي محمد الصالح

الاهداء

إلى من غرسا في قلبي معنى الإيمان، وكانا لي السند والعون في كل مراحل حياتي،

إلى والديّ العزيزين، حفظهما الله وأطال في عمرهما...

إلى إخوتي الذين كانوا لي دومًا مصدر تشجيع ومحبة...

إلى أصدقائي الذين شاركوني مسيرة العلم، ووقفوا بجانبني في لحظات التعب والإرهاق...

أهدي هذا العمل المتواضع عرفانًا بجميلكم، وامتنانًا لما قدمتموه لي.

ولا أنسى أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أساتذتي الكرام، الذين لم يخلوا بعلمهم وتوجيههم، وكانوا لي نعم القدوة والداعم.

عمامة فاطمة

تُثَمِّن بعض النفايات والموارد
المحلية من خلال استغلالها
في البناء

فهرس

الفصل الاول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الاجر

6	/1/عموميات حول خرسانة الرمل
6	 /1-1/مدخل
6	 /2-1/خرسانة الرمل في الجزائر
7	/3-1/خرسانة الرمل في المغرب العربي:
8	/4-1/خرسانة الرمل في العالم:
9	/5-1/تركيب خرسانة الرمل وصياغتها:
9	/1-5-1/مدخل:
9	/2-5-1/مبدأ تركيب خرسانة الرمل:
10	/1-2-5-1/النسبة E/C وتأثيرها على خواص خرسانة الرمل:
10	/2-2-5-1/تأثير النسبة E/C على المقاومة:
11	/6-1/المواد المكونة لخرسانة الرمل:
11	/1-6-1/الرمل(sable):
12	/2-6-1/الماء (l'eau):
13	/3-6-1/الإسمنت) Le Ciment(
13	/7-1/الإضافات والمحسّنات:
13	/1-7-1/الاضافات) (les adjuvants:
13	/2-7-1/المخلّطات) (les melanges:
15	/8-1/المواد المضافة) (les ajouts:
15	/9-1/الألياف) (Les Fibres:
16	/10-1/الحشو (Filler):
16	/11-1/صياغة خرسانة الرمل:
16	/1-11-1/مبدأ صياغتها:
17	-الخلاصة:
17	/2/صناعة الاجر (Fabrication de briques):
17	/1-2/مدخل:
17	/2-2/الأجر وأهميته في البناء:
18	/3-2/المادة الأولية في صناعة الأجر:

18	4-2/مراحل صناعة الآجره:
20	(Les types de briques):انواع الاجر 2-5 /
21	(Spécification des briques):مواصفات الآجر2-7/
22	8-2/استخدامات وفوائد الآجر:
23	خلاصة:
25	رمل الكتبان 1/
25	مدخل1-1 /
25	2-1/ رمل الكتبان وكيفية تشكبه:
25	3-1/تعريف الكتبان الرملية :
26	4-1/-أنواع الكتبان الرملية:
26	1-4-1/- كتبان رملية صحراوية:
26	2-4-1/- كتبان رملية شاطئية:
26	5-1/-اشكال الكتبان الرملية
26	1-5-1/-الكتبان الرملية الهلالية :
26	2-5-1/-الكتبان الرملية المستعرضة:
27	3-5-1/-الكتبان الرملية الطولية:
27	4-5-1/-الكتبان النجمية:
28	5-5-1/- كتبان المكافئ :
28	6-1/-توزع الكتبان الرملية في الجزائر:
29	7-1/-توزع الكتبان الرملية في العالم:
29	8-1/- التركيبية كيميائية لرمال الكتبان:
30	9-1/- السلوك الميكانيكي :
30	10-1/- الاستخدام المتنوع للكتبان الرملية:
30	11-1/- مكونات رمل الكتبان :
35	2/نفائيات الاجر :
35	مدخل2-1 /
36	2-2/تعريف الطوب:
36	3-2/_الخصائص الفيزيائية والكيميائية للطوب:
36	4-2/نفائيات الطوب الأحمر في الخرسانة:

37	5-2/خصائص الخرسانة المكونة من نفايات الطوب:
38	6-2/أعمال بحثية حول استعادة مساحيق الطوب:
38	7-2/تأثير نفايات الطوب على قابلية تشغيل الخرسانة:
39	1-7-2/الانسحاب:
40	2-7-2/المسامية:
40	3-7-2/الامتصاص الشعري:
41	3/بقايا الألياف المعدنية:
41	1-3/مدخل:
41	2-3/لمحة تاريخية عن خرسانة الألياف المعدنية:
42	3-3/مكونات خرسانة الألياف المعدنية:
42	4-3/صياغة الخرسانة الألياف المعدنية:
42	5-3/تكيف تركيبية (Baron - Lesage) (بواسطة Rossi):
43	(Serna – Rossi) بواسطة (Baron - Lesage) تكيف تركيبية 3-6/:
46	1 مدخل:
46	2/خصائص المواد المستعملة:
46	1-2/الرمل:
46	3/الكتلة الحجمية:
46	1-3/الكتلة الحجمية المطلقة:
47	2-3/الكتلة الحجمية الظاهرية:
48	4/المكافئ الرملي:
61	6/معامل النعومة:
63	7/معامل امتصاص الماء:
65	8/الاسمنت:
67	9/الماء:
68	10/الألياف المستعملة في الدراسة:
68	11/النسبة (الماء على الاسمنت) E/C:
75	1/مدخل:
75	2/طرق خطوات التجارب:
75	1-2/اختبار التحطيم بالإنحناء:

76	1-2-2/ تأثير نوعية الرمال على المقاومة الميكانيكية لخرسانة الرمل:
77	2-2-2/ تأثير إضافة الألياف في الخلطة الخرسانية:
87	3-2/ اختبار التحطيم بالضغط :
88	4-2/ نتائج تجربة التحطيم بالضغط :
88	1-4-2/ تأثير نوع الرمل على الخرسانة المدروسة :
100	3/ اختبار امتصاص الماء - الخاصية الشعرية - (Essai d'absorption d'eau) :
101	: نتائج تجربة امتصاص الماء/4
107	: الخلاصة:
111	: نتائج تجربة امتصاص الماء (وزن العينات عند كل فترة زمنية)

فهرس الصور

07.....	الصورة 1.1: مركز دبي المالي العالمي
08.....	الصورة 2.1: الاشغال على الطريق السيار شرق غرب سنة 2008
15.....	الصورة 3.1: تفكك الاتصال بين الماء والاسمنت
16.....	الصورة 4.1: خرسانة مسلحة بالالياف
19.....	الصورة 5.1: مراحل صنع الاجر
21.....	الصورة 6.1: أشكال الاجر الرئيسية
26.....	الصورة 1.11: كثبان الرملية الهلالية
27.....	الصورة 2.11: الكثبان الرملية المستعرضة
27.....	الصورة 3.11: الكثبان الرملية الطولية
28.....	الصورة 4.11: الكثبان الرملية النجمية
28.....	الصورة 5.11: الكثبان الرملية المكافئ
29.....	الصورة 6.11: توزيع الكثبان في الجزائر
29.....	الصورة 7.11: توزيع الكثبان في العالم
32.....	الصورة 8.11: البنية البلورية للكوارتز
34.....	الصورة 9.11: الكلس والبنية البلورية له
34.....	الصورة 10.11: الجبس والبنية البلورية له
37.....	الصورة 11.11: نفائات الطوب الأحمر بعد الهدم
48.....	الصورة 1.111: طريقة عمل الكتلة الحجمية المطلقة
48.....	الصورة 2.111: طريقة عمل الكتلة الحجمية الظاهرية
49.....	الصورة 3.111: جهاز الرج الالي للمكافئ الرملي

49.....	الصورة 4.III: تجربة المكافى الرملي.....
61.....	الصورة 5.III: اثناء قيام بتجربة الغربلة.....
64.....	الصورة 6.III: تجربة امتصاص الماء على الرمل.....
70.....	الصورة 7.III: تجربة الانسيابية.....
71.....	الصورة 8.III: القالب المستخدم في الصب.....
71.....	الصورة 9.III: العينات اثناء الصب.....
72.....	الصورة 10.III: شكل العينات بعد إزالة من القوالب.....
75.....	الصورة 1.IV: اثناء التحطيم بواسطة الانحناء في مخبر جامعة الوادي.....
87.....	الصورة 2.IV: اثناء اختبار بالضغط في مخبر جامعة الوادي.....
98.....	الصورة 3.IV: اثناء قيام بتجربة امتصاص الماء.....

فهرس الاشكال

- الشكل 1.1: العلاقة بين نسبة الماء الى الاسمنت ومقاومة الضغط في الخرسانة.....12
- الشكل 1.11: تأثير مواد البناء المصنوعة من الطوب على الانهيار.....38
- الشكل 2.11: تأثير نفايات الطوب على الانكماش الخرسانة.....39
- الشكل 3.11: ملفات تعريف الانكماش للخرسانة التي تحتوي على نفايات الطوب.....40
- الشكل 4.11: تعيين نسبة (s/g) المثلثي (بواسطة Rossi).....43
- الشكل 5.11: المنحنى يحدد النسبة (s/g) المثلثي44
- الشكل 1.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة رمل عسيلة.....52
- الشكل 2.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة رمل الكتبان.....53
- الشكل 3.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة رمل الاجر.....54
- الشكل 4.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكتبان.....55
- الشكل 5.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكتبان.....56
- الشكل 6.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 70% رمل عسيلة + 30% رمل الاجر.....58
- الشكل 7.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 50% رمل عسيلة + 50% رمل الاجر.....59
- الشكل 8.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 70% رمل عسيلة + 25% رمل الاجر + رمل الكتبان 25%.....60
- الشكل 1.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لكل عينات الرمل بدون الالياف.....76
- الشكل 2.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة77
- الشكل 3.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل الكتبان.....78
- الشكل 4.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل الاجر.....79
- الشكل 5.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 50% + رمل الكتبان 50%.....80
- الشكل 6.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 70% + رمل الكتبان 30%.....81

- الشكل 7.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 50%..... 82
- الشكل 8.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30%..... 83
- الشكل 9.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 25% + رمل الكتبان 25%... 84
- الشكل 10.IV: منحنى نتائج الانحناء على كل العينات الرمل..... 86
- الشكل 11.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لكل العينات الرمل بدون الالياف..... 89
- الشكل 12.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة..... 90
- الشكل 13.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الكتبان..... 91
- الشكل 14.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الاجر..... 92
- الشكل 15.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50% + رمل الكتبان 50%..... 93
- الشكل 17.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 70% + رمل الكتبان 30%..... 94
- الشكل 18.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50% + رمل الاجر 50%..... 95
- الشكل 19.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50% + رمل الاجر 30%..... 96
- الشكل 20.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50% + رمل الاجر 25% + رمل الكتبان 25%.. 97
- الشكل 21.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط على كل العينات..... 99
- الشكل 22.IV: أعمدة بيانية توضح نسبة امتصاص الماء على العينات بدون إضافة الالياف الحديد..... 102
- الشكل 23.IV: أعمدة بيانية توضح نسبة امتصاص الماء على العينات بإضافة 1 % الالياف الحديد..... 104
- الشكل 24.IV: أعمدة بيانية توضح نسبة امتصاص الماء على العينات بإضافة 1.5% الالياف الحديد..... 105

فهرس الجداول

الجدول 1.1:	خصائص الفيزيائية للرمل	13
الجدول 1.2:	التركيبية الكيميائية للرمل الكثبان	30
الجدول 2.2:	الخواص الفيزيوكيميائية للكوارتز	32
الجدول 3.2:	الخصائص الفيزيوكيميائية للكلس	33
الجدول 4.2:	الخصائص الفيزيوكيميائية للجبس	35
الجدول 5.2:	التركيب المعدني للنفايات الطوب	36
الجدول 6.2:	مكونات خلطات خرسانة الالياف الفولاذية	44
الجدول 1.3:	الكتلة الحجمية المطلقة والظاهرية	48
الجدول 2.3:	النسب المئوية للمكافئ الرملي للعينات المدروسة	50
الجدول 3.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل العسيلة	51
الجدول 4.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل الكثبان	52
الجدول 5.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل الاجر	54
الجدول 6.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل العسيلة 50% + رمل الكثبان 50%	55
الجدول 7.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل العسيلة 70% + رمل الكثبان 30%	56
الجدول 8.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل العسيلة 50% + رمل الاجر 50%	57
الجدول 9.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل العسيلة 70% + رمل الاجر 30%	59
الجدول 10.3:	تدرج الحبيبي للينة رمل العسيلة 50% + رمل الاجر 25% + رمل الكثبان 25%	60
الجدول 11.3:	معامل النعومة لكل العينات المدروسة	63

الجدول 12.III: النسب المئوية للمعامل امتصاص الماء.....	64
الجدول 13.III: تحليل كيميائي للاسمنت.....	67
الجدول 14.III: التركيبة الكيميائية للماء المستعمل.....	68
الجدول 15.III: خصائص الالياف المستعملة.....	68
الجدول 16.III: نتائج تجربة الانسيابية.....	69
الجدول 15.III: نتائج تجربة الانسيابية بإضافة الملدن.....	70
الجدول 1.IV: نتائج الانحناء على كل الالياف بدون الالياف	76
الجدول 2.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة.....	77
الجدول 3.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل الكثبان.....	78
الجدول 4.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل الاجر.....	79
الجدول 5.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة 50%+ رمل الكثبان 50%.....	80
الجدول 6.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة 70%+ رمل الكثبان 30%.....	81
الجدول 7.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة 50%+ رمل الاجر 50%.....	82
الجدول 8.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة 70%+ رمل الاجر 30%.....	83
الجدول 9.IV: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%.....	84
الجدول 10.IV: نتائج الانحناء على كل العينات الرمل.....	85
الجدول 11.IV: نتائج مقاومة الضغط على كل العينات بدون الالياف.....	88
الجدول 12.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة.....	89
الجدول 13.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الكثبان.....	90
الجدول 14.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الاجر.....	91
الجدول 15.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50%+ رمل الكثبان 50%.....	92
الجدول 16.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 70%+ رمل الكثبان 30%.....	93
الجدول 17.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50%+ رمل الاجر 50%.....	94
الجدول 18.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 70%+ رمل الاجر 30%.....	96
الجدول 19.IV: نتائج تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل العسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%.....	97

الجدول 201V: نتائج اختبار الضغط على كل العينات..... 99

الجدول 21.IV: نسبة المئوية امتصاص الماء للعينات بدون إضافة الألياف الحديد..... 101

الجدول 22.IV: نسبة المئوية امتصاص الماء على للعينات بإضافة 1% الألياف الحديد..... 103

الجدول 23.IV: نسبة المئوية امتصاص الماء على للعينات بإضافة 1.5% الألياف الحديد..... 105

ملخص:

تعاني الجزائر وبشكل عام من قلة الرمال الصالحة للبناء في حين انها تعاني من تكديس رمال الكثبان والتي تشكل أخطار بيئية مختلفة، كما انها تحتوي على الكثير من مصانع السيراميك خاصة مصانع الآجر والذي يخلف بعد معالجته و انتاجه الكثير من النفايات .ان استعمال الحديد في الخرسانة يتم من خلال ربط هذا الاخير بأسلاك وألياف حديدية فيتتجم عن ذلك بقايا من الألياف مرمية دون استغلال وتثمين .أجريت عدة أبحاث علمية تنص على استخدام رمل الكثبان في الخرسانة ولكن شرط التصحيح الحبيبي في سياق هذه الفكرة ارتأينا إنشاء دراسة حول استغلال رمل الكثبان وبقايا الآجر ونفايات الألياف الحديدية في صناعة خرسانة رمل الكثبان. إن الرمل المستخدم في هذه الدراسة هو رمل الكثبان مع كمية من رمل عسيلة كذلك رمل الآجر كما قمنا بوضع تركيبات مختلفة فيما بينهم وذلك بنسب تتغير في كل مرة في الخليط حيث كانت النسب كالتالي : التركيبة الأولى تحتوي على رمل عسيلة فقط. اما التركيبة الثانية فتحتوي على رمل الكثبان والتركيبية الثالثة تحتوي رمل الآجر ، التركيبة الرابعة تحتوي على 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكثبان والتركيبية الخامسة تحتوي على نسبة 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكثبان والتركيبية السادسة تحتوي على 70% رمل عسيلة + 30% رمل الآجر اما التركيبة السابعة فتحتوي على 50% رمل عسيلة + 50% رمل الآجر والتركيبية الأخيرة فهي تحتوي على 50% رمل عسيلة + 25% رمل الآجر + 25% رمل الكثبان . وفي الأخير تحصلنا على نتائج مقبولة فنسبة رمل الكثبان فالخرسانة اعطت نتائج جيدة بسبب ملاها للفراغات.

الكلمات المفتاحية : رمل الكثبان ، بقايا الآجر ، نفايات الألياف الحديدية، المقاومة الميكانيكية ، خرسانة الرمل , الانكماش

Résumé :

L'Algérie souffre généralement d'un manque de sable apte à la construction, alors qu'elle fait face à une accumulation importante de sable de dunes, représentant divers risques environnementaux. Elle dispose également de nombreuses usines de céramique, notamment celles de fabrication de briques (agglos), qui génèrent une grande quantité de déchets après traitement et production. L'utilisation du fer dans le béton se fait par l'incorporation de fils et de fibres métalliques, ce qui engendre des résidus de fibres jetés sans valorisation ni recyclage. Plusieurs recherches scientifiques ont déjà été menées sur l'utilisation du sable de dunes dans le béton, à condition d'effectuer une correction granulométrique. Dans ce contexte, nous avons envisagé une étude portant sur la valorisation du sable de dunes, des résidus de briques et des déchets de fibres métalliques dans la fabrication d'un béton à base de sable de dunes. Le sable utilisé dans cette

étude est principalement du sable de dunes, avec l'ajout de sable d'oued (sable d'Assila) ainsi que du sable de briques. Nous avons élaboré différentes compositions de mélange, avec des proportions variables à chaque fois. Les compositions étaient les suivantes : La première composition contient uniquement du sable d'Assila. La deuxième contient du sable de dunes. La troisième contient du sable de briques. La quatrième est un mélange de 50 % sable d'Assila et 50 % sable de dunes. La cinquième contient 70 % sable d'Assila et 30 % sable de dunes. La sixième contient 70 % sable d'Assila et 30 % sable de briques. La septième est composée de 50 % sable d'Assila et 50 % sable de briques. La dernière composition contient 50 % sable d'Assila, 25 % sable de briques et 25 % sable de dunes. Au final, nous avons obtenu des résultats satisfaisants. L'utilisation du sable de dunes dans le béton a donné de bons résultats, notamment grâce à sa capacité à combler les vides dans le mélange.

Mots-clés : sable de dunes, résidus de briques, déchets de fibres
béton de sable, métalliques, résistance mécanique, retrait

Summary:

Algeria generally suffers from a shortage of sand suitable for construction, while facing a significant accumulation of dune sand, which presents various environmental risks. The country also has numerous ceramic factories, especially brick (agglos) manufacturing plants, which produce a large amount of waste during processing and production. The use of steel in concrete is done through the incorporation of wires and metallic fibers, resulting in fiber residues that are discarded without any recovery or recycling. Several scientific studies have already been conducted on the use of dune sand in concrete, provided that a granulometric correction is applied. In this context, we considered a study focused on the valorization of dune sand, brick residues, and metallic fiber waste in the production of concrete based on dune sand. The sand used in this study is mainly dune sand, with the addition of oued sand (Assila sand) as well as brick sand. We developed different mix compositions, with varying proportions each time. The compositions were as follows: The first composition contains only Assila sand. The second contains dune sand. The third contains brick sand. The fourth is a mix of 50% Assila sand and 50% dune sand. The fifth contains 70% Assila sand and 30% dune sand. The sixth contains 70% Assila sand and 30% brick sand. The seventh consists of 50% Assila sand

and 50% brick sand. The final composition contains 50% Assila sand, 25% brick sand, and 25% dune sand. In the end, we obtained satisfactory results. The use of dune sand in concrete yielded good outcomes, particularly due to its ability to fill voids in the mixture.

Keywords: dune sand, brick residues, metallic fiber waste, mechanical Shrinkage, strength, sand concrete,

المقدمة العامة :

في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلة النفايات والتلوث البيئي واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات العالمية. حيث يؤدي التخلص من النفايات بشكل غير صحيح إلى تلوث البيئة وتدمير الموارد الطبيعية. في هذا السياق، أصبحت فكرة إعادة التدوير واستغلال النفايات والموارد المحلية في البناء واحدة من أهم الحلول التي يمكن تطبيقها لتقليل مشكلة النفايات والتلوث البيئي فالرمل يعتبر احد هذه المشكلات كرمل الكثبان الذي يتوفر بكثرة في صحراء الجزائر في حين انها تفتقر الى الرمال الصالحة للبناء ، ومن هنا يظهر مفهوم "تثمين النفايات" كذلك كأحد الحلول المستدامة التي تساهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز الاقتصاد المحلي . يُعتبر رمل الكثبان من الموارد الطبيعية المتوفرة بكثرة في المناطق الصحراوية، إلا أن توظيفه في مجال الخرسانة ومواد البناء يتطلب تحليلاً دقيقاً لخواصه الفيزيائية والمعدنية لضمان أدائه التقني المناسب. في المقابل، تُعد نفايات صناعة الأسفلت غنية بالمركبات السيليكاكية والألومينية ، ما يجعلها خياراً واعداً كمادة مضافة أو بديلة في الخلطات الإنشائية. أما نفايات الحديد الناتجة عن الأسلاك الحديدية، مثل بقايا الألياف الحديدية المرمية دون استغلال، فتمثل مورداً مهماً يمكن توظيفه لتحسين خصائص بعض المواد الإنشائية إذا ما أعيد استخدامها بطريقة فعالة ومدروسة. فقد أسفر الاستغلال المفرط لمصادر الرمل عن أضرار بيئية ملموسة، الأمر الذي شجع المختصين في المجال على دراسة إمكانية استخدام مواد محلية أو نفايات صناعية كخيارات بديلة قادرة على تلبية متطلبات البناء مع الحفاظ على التوازن البيئي والاقتصادي. لقد ارتأينا في هذا السياق الى استخدام احدى الموارد المتواجدة في منطقتنا وهي رمل الكثبان لكي نقوم بدراسة معلنة حول هذا الرمل .قمنا بإضافة رمل الكثبان الى رمل عسيلة كذلك مع رمل الأسفلت قصد تحسين الخصائص الفيزيائية وإدخالهم في تشكيل مادة الخرسانة .لقد حاولنا في هذا البحث بالمشاركة في الإجابة عن السؤال حول امكانية استغلال رمل الكثبان ورمل الأسفلت ورمل عسيلة في إنشاء خرسانة الرمل قمنا بتقسيم هذا العمل الى اربعة فصول في الفصل الأول تطرقنا الى تاريخ خرسانة الرمل وبعض المشاريع التي تم استعمالها بها ، كلما تطرقنا في الجانب النظري الى دراسة مكونات خرسانة الرمل والبعض من الدراسات الخاصة التي اجريت عليها . اما في الفصل الثاني فقد تطرقنا الى التعريف عن رمل الكثبان كذلك معرفة نفايات الحديد والأسفلت ، اما الفصل الثالث فقد عرفنا صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها وفي الفصل الرابع تطرقنا الى سلوك الخرسانة المدروسة تجاه جهود الانحناء والضغط وامتصاص الماء

الفصل الاول

عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة
الاجر

1/ عموميات حول خرسانة الرمل:

1-1/مدخل:

بالنظر إلى تنوع مصادر الرمال في صحراء الجزائر التي تمتاز بتضاريسها الصحراوية والجبلية، تتنوع هذه الرمال بالاعتماد على عدة عوامل كتضاريس والموقع الجغرافي والبيولوجي، فتجد التي تتميز بكونها تحتوي على نسبة عالية من الكلس أو أخرى كذلك يميزها كونها تحتوي على نسبة عالية من الحديد كما توجد العديد من الأنواع المختلفة كالخشنة والناعمة والذهبية الخ.

في الآونة الأخيرة، أصبح من الضروري استغلال الموارد المحلية و التعامل مع النفايات وتثمينها من أجل تقليل الضعفا على الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة، ومنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإيجاد حلول بديلة ومستدامة، واحدة من هذه الحلول هو استغلال رمل الكثبان في البناء وتحديد مدى ملائمتها في أعمال التشييد) بحيث أن الرمل يدخل في الأعمال الإنشائية المختلفة لأعمال الخرسانة والإسفلت، إذ أن الرمل الجيد يمكننا من الحصول على خلطات خرسانية قوية ومقاومة تمتاز بالثبات.[1]




الشكل 1.1: مركز دبي المالي العالمي

2-1/ خرسانة الرمل في الجزائر:

تم إنشاء الطريق السيار في الجزائر كجزء من مشروع كبير لتحسين البنية التحتية للنقل في البلاد كما يسمى بمشروع القرن حيث يبلغ طول (1216 كيلو متر) مع الطرق الجانبية والمنشآت الفنية الذي يربط بين الحدود الغربية والحدود

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

الشرقية، احترام القائمون عليه التفاصيل الدقيقة لقانون الصفقات العمومية ، تخضع لمناقصة دولية محدودة وبعد دراسة العروض تم الإعلان عن نتائجها في 15 افريل 2006 لتبرم عقود الإنجاز بصفة قانونية في 18 سبتمبر 2000 والمجمع الياباني كوجال (cojaal) والغرب من كافة المشروع للمجموعة الصينية والمكونات من شركتي (CITIC) و سيارسي (CRCC) على مسافة 169km للشركة الأولى و 359km للشركة الثانية بكلفة تبلغ 451 مليار دينار[2]



الصورة 2: الاشغال على الطريق السيار شرق غرب سنة 2008

بعد ملعب "5 juillet" ، واحدا من أقدم الملاعب الرياضية في الجزائر وأحد أكبر المنشآت الرياضية في البلاد وله تاريخ طويل في استضافة المباريات الرياضية الكبرى . تم استخدام Beton de Sable في الاساسات بحيث توفر استقرار ودعم قوي وتساعد المنشأة على تحمل الوزن الكبير . تبلغ مساحته حوالي 12 هكتار أي (120,000 متر مربع) يحتوي شاشتين كبيرتين معلقتان شمال وجنوب الملعب تبلغ الأبعاد فيهما (20m x 25m) وارضية الميدان تبلغ الأبعاد فيهما (150m x 75m). [1]

3-1/خرسانة الرمل في المغرب العربي:

-من الحلول التقنية والبيئية البديلة المستخدمة في مجال البناء، خصوصاً في المناطق الصحراوية وشبه الجافة من المغرب العربي Bétin de Sable، حيث يسود توفر الرمال مقابل شح في الركام الخشن. وتتميز هذه الخرسانة بخصائص فيزيائية وميكانيكية مقبولة، خاصة عند تحسينها بإضافة مواد معدنية مفعلة مثل الميتاكاؤولين أو الرماد السيليسي، ما يجعلها خياراً اقتصادياً وبيئياً لبناء الهياكل منخفضة إلى متوسطة الأداء.

في هذا السياق، أجريت دراسة ميدانية ومخبرية في منطقة بشار بالجنوب الغربي للجزائر، حيث استُخدم رمل الكثبان المحلية كمكون رئيسي في إنتاج الخرسانة الرملية. وبيّنت النتائج أن الخرسانة المُشكلة تحقق مقاومة انضغاطية تصل إلى حدود 25 ميغاباسكال عند 28 يوماً، وذلك مع احترام نسب خلط محددة وإضافة مركبات تحسين أداء. وقد

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

تم تطبيق هذا النوع من الخرسانة في مشاريع بناء محلية منخفضة التكلفة، ما ساهم في تقليص تكلفة الإنجاز بنسبة معتبرة مقارنة بالخرسانة التقليدية. [3]

إذا مما سبق تبين لنا الدور الهام الذي تلعبه خرسانة رمل

في تامين المواد المحلية مما يساهم في تقليل الاعتماد على المواد المستوردة ومنه أقل تكلفة، فالمواد المحلية تكون أكثر ملائمة للظروف الجوية وأكثر إستدامة ، فرمل الكثبان أصبح يشكل مشكل بيئي ان لم يتم ادراجه بشكل صحيح، فيؤدي إلى تآكل التربة أو تدمير الطرق والجسور والمباني أو مشكل التصحر، فقد أثبتت دراسات تشابه خصائص الخرسانة المسلحة التقليدية وخرسانة الرمل من حيث المقاومة للانجراف القوة الضغطية ، المقاومة للتآكل، الاستهلاك الحراري (تدفئة أو تبريد) ، المقاومة للزلازل ،الاستدامة وغيرها

4-1/ خرسانة الرمل في العالم:

في عدة دول من العالم تم إجراء دراسات حول تشابه خصائص الخرسانة المسلحة التقليدية وخرسانة الرمل من بينها دراسة نشرت في مجلة *Journal of Materials in Civil Engineering*

عام 2018 تم إجراء هذه الدراسة في الهند من قبل المؤلفون (Arun Kumar Singh)

و (Sanjay Kumar Singh) و (Ravindra Kumar Singh) عنوان الدراسة هو

Properties of Sand Concrete and conventional concrete: A Comparative Study تم فيها تحضير عينات من خرسانة الرمل وخرسانة الرمل المسلحة التقليدية وتم إختبارها لتحديد خصائصها الميكانيكية والفيزيائية ، النتائج أظهرت أن خرسانة الرمل تمتلك قوة ضغطية ومقاومة للانجراف مشابهة لخرسانة الرمل المسلحة التقليدية ، فقوة الضغط الخرسانة الرمل MP 32,5 أما قوة الضغط لخرسانة الرمل المسلحة التقليدية 35,2Mpa بالنسبة لمقاومة الانجراف لخرسانة الرمل فهي تساوي إلى 3,5 Mpa أما الخرسانة المسلحة التقليدية فهي تساوي إلى 4,2 Mpa كذلك العديد من الدراسات أجريت من أجل هذه المقارنة تذكر منها دراسة *Durability of Sand concrete and conventional concret comparative Study*

هذه الدراسة نشرت في مجلة "Construction and building materials" عام 2020 من جامعة القاهرة في مصر كذلك دراسة أخرى بعنوان *Sustainability of Sand Concrete and conventional concrete* . A Comparative Study من جامعة تسينغ هوا في صين عام 2019 (university of Cape Tourn). جنوب افريقيا قامو باحثون في هذه الجامعة بدراسة تأثير إضافات مختلفة على خرسانة الرمل ، مثل استخدام الرماد المتطاير أو المواد البوليمرية لتحسين المقاومة للتشققات وزيادة قوة التحمل، كما تم فيها دراسة إمكانية استخدام نفايات البناء مثل الحطام الناتج عن الهدم في إنتاج خرسانة الرمل ، تم اختبار استخدام هذه النفايات لها كبديل جزئي للرمل الطبيعي (Sable naturel) في الخلطات الخرسانية.

(university of Manchester) في المملكة المتحدة قامت بإجراء بحث حول استغلال نفايات الطوب والخرسانة في تحسين خصائص *Baton de Sable* بحيث قامت بتقييم تأثير إضافة نفايات الطوب والخرسانة المعاد تدويرها كبديل جزئي للرمل في الخرسانة ، تم اختبار تأثير هذه النفايات على مقاومة التشققات وقوة التحمل واستدامة الخرسانة في بيئات مختلفة . أظهرت النتائج أن استخدام هذه النفايات يؤدي إلى تحسينات في خصائص الخرسانة ، مع تقليل التأثير البيئي

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

أدى الطلب الدائم على مصادر الركام (الحصى والرمل) نتيجة التوسع في إنشاء المشاريع وعمليات البناء إلى ندرة هذه المصادر في بعض مناطق العراق، وهذا ما أدى إلى البحث عن بدائل لهذه المصادر الاستخدامها كركام في إنتاج الخرسانة (ألغزي وآخرون، 1985، ذنون وآخرون، 1980-2005) كما أنه . هنالك أعمال واسعة تجري لكري الجداول الأنهار في مواقع متعددة من العراق ، هذه الأعمال ينتج عن عنها كميات كبيرة من الرمل النهري (الرمل الأسود) الذي يشكل عبئاً على البيئة و على مواقع العمل . هذا الرمل أستخدم كمادة مالئة في الخرسانة ذاتية الرص وتم التوصل إلى أن استخدامها بنسبة 0,4 من وزن الاسمنت المستخدم ينتج عنه تحسن ملحوظ في الخواص الميكانيكية للخرسانة المتصلية ويهدف دراسة إمكانية استخدام هذا الرمل في صناعة الخرسانة وذلك عند استبدال الرمل الاعتيادي (رمل المقالع) جزئياً بالرمل النهري تم القيام بهذا العمل . عندما كان الركام يشغل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع حجم الخرسانة ، لذلك فإن صنف ذلك الركام الداخل في تركيب الخرسانة له جانب كبير من الأهمية ، فهو لا يحدد مقاومة الخرسانة الناتجة فحسب (عند اعتبار أن الركام الضعيف عند استخدامه لا يمكن إنتاج خرسانة متجانسة) بل خصائص الركام المستعمل تؤثر بشكل كبير على متانة الخرسانة وأدائها . الهيكلي . من خلال دراسات أجريت على ثلاثة أنواع من الخلطات الخرسانية تم التوصل إلى أن إمكانية استبدال الرمل الاعتيادي (رمل المقالع) بالرمل النهري جزئياً حيث تمثلت نسبة الإستبدال التي أعطت نتائج جيدة بنسبة بلغت 35% من وزن الرمل المستخدم ، وإن مقاومة انضغاط الخرسانة تزيد بزيادة نسبة الرمل المستبدل لتصل إلى أقصاها أعلى من مقاومة انضغاط الخلطة المرجعية 23% طبعاً ذلك عند نسبة استبدال بلغ 35% . هذه الزيادة تكون مصحوبة بنقصان في قابلية التشغيل بحيث انخفض مقدار هطول الخلطة الحاوية على 35% من الرمل النهري بنسبة 57% مقارنة بالخلطة المرجعية . [4]

5-1/تركيب خرسانة الرمل وصياعتها:

1-5-1/مدخل:

إن كثرة شيوع استخدام الخرسانة بأنواعها المختلفة في المشاريع الإنشائية جعلها مادة أساسية الأكثر ملائمة للأعمال الإنشائية . حيث تتكون من الركام الذي يكون بصفة عامة متدرج في الحجم من الرمل الذي هو حبيبات ذات مقاس صغير إلى الحصى أو الأحجار المتكسرة ذات المقاس الكبير حيث يشغل هذا الركام حوالي 75% من الحجم الكلي للخرسانة. وعوض الخرسانة العادية يمكن استعمال خرسانة الرمل فذلك يمثل عاملاً إيجابياً من الناحية الاقتصادية كون الرمل أقل ثمناً من الحصى ويمكن الحصول عليه بسهولة . [4]

1-5-2/مبدأ تركيبة خرسانة الرمل:

تحتوي الخرسانة العادية على ركام كبير تتراوح حجم الحبيبات به عادة بين 5mm إلى 40mm هذه الحبيبات الكبيرة تعزز من القوة والمتانة وتجعل الخرسانة أكثر قوة ومقاومة لتحمل الأعمال الثقيلة، فالركام الكبير يساعد على توزيع الأحمال على المساحات الواسعة . أما خرسانة الرمل فهي تحتوي على رمل ناعم فقط وركام صغير جداً بحيث حجم الحبيبات في هذه الخدمات. يتراوح بين 0.075mm إلى 5mm ، فيفضل عدم وجود الحبيبات الكبيرة تكون الخرسانة أكثر مرونة وأقل قوة من الخرسانة العادية ، فخرسانة الرمل تكون أسهل في المعالجة وتناسب التطبيقات التي تتطلب مقاومة عالية . يعتمد مبدأ صناعة خرسانة الرمل على استخدام الرمل كمكون أساسي في خليط الخرسانة ، فيجب تحديد المكونات الأساسية التي تكون عادة عبارة عن الإسمنت ، الرمل ، الحصى والماء، بحيث

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

يلعب الرمل دورا مهما في توفير القوام المناسب للخرسانة. كذلك يجب تحديد النسب المناسبة بين الرمل والمواد الأخرى وذلك من أجل الحصول على خرسانة رمل ذات خصائص ميكانيكية جديدة ومن أجل تحقيق التوازن المطلوب و عادة لا تتعدى نسبة الحص إلى الرمل واحد. رمل الكثبان على سبيل المثال قد تكون له خصائص مختلفة عن أنواع أخرى من الرمال، فعند استخدامه يجب دراسة تأثيره على مقاومة الضغط ، الشد .والإنكماش للخرسانة . كما يمكننا إضافة مواد أخرى لنفس الخرسانة من أجل تحسين مقاومتها للتشقق وزيادة قوتها . ومن المهم إجراء اختبارات على الخرسانة التي تم الحصول عليها من أجل التأكد من أنها تلبي المعايير المطلوبة من حيث القوة والمتانة . [5]

1-2-5-1/ النسبة E/C وتأثيرها على خواص خرسانة الرمل:

نسبة الماء إلى الإسمنت هي نسبة كمية الماء إلى كمية الإسمنت في خليط الخرسانة ، بحيث تعتبر من أهم العوامل التي تؤثر على قوة وجودة الخرسانة ، فهي تختلف حسب نوع الخرسانة والمواد المستخدمة فيها، فتقليل الماء يزيد قوة الخرسانة لكنه يجعلها صعبة أكثر سيولة وسهولة في الصب ينتج عن ذلك نقصان قوة الخرسانة وزيادة التشققات بها . [6]

1-2-5-2/ تأثير النسبة E/C على المقاومة:

-مقاومة الضغط والانحناء تتناسب عكسيا مع نسبة الماء إلى الإسمنت في الخرسانة، فكلما زادت هذه النسبة تتناقص المقاومة وذلك بسبب زيادة التشققات الدقيقة وضعف الروابط الداخلية، وكلما قلت نسبة الماء إلى الإسمنت حصلنا على خرسانة أكثر كثافة وأقل مسامية مما يزيد من مقاومتها للضغط . . [6]. [7]

- العلاقة بين نسبة الماء إلى الإسمنت ومقاومة الضغط يمكن حسابها تقريبا باستخدام معادلة ابرامز. [8]

$$f_c = \frac{A}{(E / c)'B}$$

حيث:


FC: هي مقاومة الضغط للخرسانة

A: ثابت يعتمد على نوع الاسمنت و الركام المستخدم في الخرسانة

(E/C): هي نسبة الماء الى الاسمنت

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

ثابت تجريبي يعتمد على خواص المواد المستخدمة: B



الشكل 1:1. منحني يبين العلاقة بين نسبة الماء إلى الاسمنت ومقاومة الضغط في الخرسانة

6-1/المواد المكونة لخرسانة الرمل:

(beton de Sable) خرسانة الرمل هي نوع من أنواع الخرسانة التي تعتمد على رمل كركيزة أساسية للركام بدلاً من الحصى وتستخدم غالباً في الأرضيات اعمال الترميم، الطبقات الرقيقة، والخرسانة ذاتية الدمك

1-6-1/الرمل(sable):

-الرمل هو أحد المكونات الرئيسية في خرسانة الرمل ، بحيث يلعب دوراً مهماً في تحديد خواص الخرسانة، يأتي الرمل في أحجام مختلفة ، كذلك أشكال ألوان متنوعة، وليتم استخدامه فالبناء يجب ان يكون نظيفاً وخالياً من الشوائب . يتم استخدامه في خرسانة الرمل كعنصر أساسي يتميز بالنقاوة و بأحجام مناسبة ومع اختلاف أنواعه نجد الرمل الطبيعي والرمل المسحوق الناتج عن تكسير الصخور مثلاً الجرانيت والحجر الجيري والرمل السيلييسي المستخرج من رواسب الكوارتز الطبيعية والرمل النهري والرمل الطبيعي . يتكون غالباً من السيليكا (ثاني اكسيد السيليكون SiO_2) كما يمكن ان يحتوي على معادن أخرى مثل الفلسبار والكالسيت والكوارتز وتنوع انواعه وخصائص يرجع الى تغير مصدره الجيولوجي . ويتمثل تنمينه في تعزيز خواصه الفيزيائية والكيميائية وإيجاد حلول لرمال الكثبان المتوفرة بكثرة في الصحراء واستعمالها وبكفاءة أكبر في البناء .

Sable Sibceu :الرمل السيلييسي

Sable naturel :الرمل الطبيعي

Sable marin:الرمل الطبيعي

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

Sable moulu: الرمل المسحوق . [9]

الخصائص الفيزيائية للرمل:

الجدول 1: خصائص الفيزيائية للرمل. [10]. [11]

الخاصية	التفاصيل
حجم الحبيبات	بين 0,063mm و 2mm (وفق تصنيف التربة ASTM D2478)
الكثافة	حوالي 1400_1600 kg/m ³ للرمل الجاف و 1700_1900 kg/m ³ للرمل الرطب
اللون	يعتمد على تركيب المعدني_كوارتز=أبيض أكاسيد الحديد=أحمر_كربونات الكالسيوم=أصفر
المسامية	تتراوح بين 20%-40 حسب التدرج الحبيبي و التعبئة.
النفاذية	عالية في الرمل الخشن, منخفضة في الرمل الناعم.

1-6-2/ الماء (l'eau):

الماء المضاف إلى الخلطات الخرسانية والإسمنتية وظيفته العمل على إتمام الإسمنت والتفاعل معه حتى يقوم بتكوين أكاسيد الإسمنت التي تعمل على جعل المركبات تتلاحم مع بعضها البعض. بالنسبة إلى الماء الزائد الذي يضاف إلى الخرسانة فهو يجعل الركام يجري في عجينة الإسمنت ، وذلك من أجل تسهيل عملية التشغيل في الخرسانة، مع الملاحظة أن الإكثار من الماء يؤدي إلى تقليل قوة الخرسانة. لذلك يجب وضع المياه بالكميات اللازمة للتخلص وفقاً للتقديرات التي تتطلبها الخلطة التصميمية.

و من الوظائف الثانوية للماء أنه يستخدم في غسل حبيبات الركام الناعم والخش وذلك من أجل التخلص من الشوائب والمركبات العضوية والكبرينات والأملاح الضارة جداً في الخرسانة ، كما يستخدم في معالجة الخرسانة بعد الصب لتتم عملية تفاعله مع الإسمنت كاملة وتكتسب الخرسانة قوتها ومقاومة الكاملة. ومن أجل تجنب حصول شروخ الانكماش التي تنتج من جفاف الخرسانة الجديدة يجب رش الخرسانة بالماء لمدة أسبوع من صب الخرسانة.

-من صفات الماء المستخدم في الخلطات الخرسانية أنه يكون نظيف خالي من المواد الضارة كالأحماض والمواد العضوية الأخرى، التي تؤثر سلباً على مكونات الخرسانة أو حديد التسليح ، لذلك في حالة استخدام ماء من مصدر غير مصادر الماء الصالح للشرب ، يجب أخذ عينات منه لا تقل عن 5L وإرسالها في زجاجة إلى معمل اختبار معتمد من أجل تحليلها وتحديد محتوياتها فيمكن حينها استخدام هذا الماء في الخلط الخرسانية

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

وفي المعالجة بشرط الإستيفاء . (جمعية المهندسين الكويتية - وظيفة ومواصفات المياه المستخدمة في خلط الخرسانة - ام فيصل سالم اليماني - - 2015/2/11 مقالات هندية). [12]

1-6-3/ الإسمنت (Le Ciment)

يعتبر الاسمنت احد اهم العناصر في الخلطة الخرسانية، بحيث يحسن من تماسك المكونات الأخرى ويمنحها القوة والمتانة ، فهو يحتوي على مادتين أساسيتين هما الطين والكلس مع إضافة السيليس والاليمين و أكسيد الحديد . توجد عدة أصناف من الإسمنت فنجده الإسمنت البورتلندي العادي أو المركب أو منخفض الحرارة والاسمنت البوزولاني والاسمنت سريع التصلب والمزيد من الأصناف الأخرى التي تختلف من عدة نواحي. يتميز الاسمنت بقدرته العالية على التحمل وتكلفته القليلة مع سهولة استعماله، فهو سريع التصلب ولا يحتاج الى الكثير من الوقت قبل القيام بعمله كرابط بين مكونات الخرسانة في البناء . الكلس والطين هما المادتان الرئيسيتان في تركيبة الاسمنت فهم تسحقان في آلة السحق ثم يتم خلطهما مع بعضهما البعض بنسب يحددها المخبر ثم يطحنان مرة أخرى مع بعضهما البعض.

ثم يتم ادخالهما الى الفرن على درجة حرارة 1430°C فنحصل نتيجة ذلك على كلنكر، ويتم اضافة مواد اخرى له وادخالها الى آلة الطحن مرة اخرى فنحصل حينئذ على مادة الاسمنت التي يتم وضعها في اكياس ثم تعبأ . [13]

1-7-7/ الإضافات والمحسّنات:

1-7-1/ الإضافات (les adjuvants):

خرسانة الرمل يتم فيها استخدام الإضافات لتحقيق اهداف محددة كتقليل كمية الماء وتحسين قابلية التشغيل او تاخير زمن الشك.

يتم استخدام المواد المقللة للماء لتحسين التشغيلية و استخدام المسرعات لزيادة المقاومة واستخدام المبطنات لابطاء زمن الشك.


ولتحسين مقاومة التآكل والتجمد يتم استخدام مضادات حابسة للهواء اما من اجل تقليل الانكماش والتشققات فيتم استخدام الإضافات المعدنية كالسيليكا فيوم والرماد المتطاير.

اذا كان نوع الرمل يحتوي على نسبة من الشوائب تكون نوعا ما عالية فقد تحتاج الى اضافات لتحسين الربط بين المكونات والالتصاق اما اذا كان الرمل خشن فقد تحتاج الخلطة الى اضافة ملدنات لتحسين قابلية التشغيل . [13]

1-7-2/ الملدنات (les melanges):

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

تستخدم الملدنات لزيادة سيولة العجينة الاسمنتية وتدعيم قابلية تشغيلها في الحالة الطازجة فهي تعمل كمخفضات للماء وتساعد في انتاج خلطة خرسانية بقابلية تشغيل متجانسة. تحتوي الملدنات على جزيئات البوليمر وعندما يتم خلط هذه الجزيئات مع الخرسانة ستجذب الى سطح حبيبات الاسمنت ومنه ايجادها لقوة



الصورة 3.1: تفكك الاتصال بين الماء والاسمنت

طاردة بين هذه الجسيمات ينتج عنها تفكك الاتصال بين الاسمنت والماء

ظاهرة مانع احتواء الماء وهي ظاهرة تساهم في انتاج نسبة اكبر من السيولة واللدونة في الخلطة الخرسانية يحدث فيها أن جزيئات الاسمنت تحاط بغشاء من جزيئات الماء وهذا ما يحد من اقتراب حبيبات الاسمنت من بعضها البعض حيث تصنف الملدنات على حسب مبدا عملها فمثلا ملدنات الهيدروفييل تعمل على زيادة خصائص البلاستيك وتدفق الخرسانة اما ملدنات الهيدروفوبيز فهي تعمل على تشبيع الخلطة الخرسانية بكميات كبيرة من الهواء كذلك من الميزات التي تضيفها الملدنات للخلطة الخرسانية هي تحسين قابلية التشغيل دون اللجوء الى زيادة كميات كبيرة من الماء وتحسين التدفق والالتصاق الجيد بالسطح كما تقاوم حصول التشققات في الخرسانة .

عند استخدام احد الملدنات مع الاسمنت بالاضافة الى تحسين قوام الخلطة الخرسانية فهي تساهم في صب الخرسانة باشكال مختلفة وتصاميم متنوعة في القوالب ينتج عن ذلك امكانية حدوث تغييرات في نسبة الماء الى الاسمنت . [14]

1-7-3/ الإضافات المقللة للماء (adjuvants redecteurs deau):

تقوم بتقليل كميات الماء المطلوبة في الخلطة الخرسانية للضغط دون التأثير على قابلية التشغيل كما تزيد من مقاومة الخرسانة للضغط وتقوم بتحسين كثافتها حيث تشمل الملدنات العادية plastifiants و الملدنات الفائقة superplastifiants .

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

8-1/المواد المضافة (les ajouts):

المواد المضافة هي مواد يتم اضافتها للخلطة الخرسانية اثناء عملية الخلط من اجل تحسين خصائصها حيث تتنوع على حسب وظائفها ومن بين هذه الانواع نذكر.

1-8-1/الاضافات المعدنية (adjuvants miniraux) :

تعمل على تحسين الكفاءة والمتانة ومقاومة الخرسانة يتم استخدامها من اجل تقليل الحرارة الناتجة عن تفاعل الاماهة وتقليل الانكماش بحيث تشمل:

_ الرماد المتطاير الذي يعمل على تحسين التشغيلية وتقليل نفاذية الخرسانة.

_ خبث الافران الذي يحسن مقاومة الخرسانة للكبريتات.

_ غبار السيليكا الذي يزيد من المقاومة الضغط ومتانة الخرسانة.

2-8-1/المضافات المضادة للانكماش (adjuvants reducteurs de retrait):


_تعمل على التقليل من الشروخ الناتجة عن انكماش الخرسانة اثناء الجفاف يتم استخدامها في الارضيات الخرسانية و الالواح سابقة الصب تشمل مركبات البولي بروبيلين و الايثانول جلايكول .

يعتمد اختبار المادة المضافة المناسبة تبعا لنوع الاسمنت والرمل المستخدم و الظروف البيئة و المتطلبات القوة و المتانة .

9-1/ الألياف (Les Fibres):

هي مادة تضاف إلى الخرسانة من أجل تحسين خصائصها وتقويتها، بحيث تعتبر تسليح ثانوي، يتم إستخدامها للتحكم في التشققات فتعمل كذلك على تقليل الإنكماش وزيادة مقاومة الخرسانة للتشوه . من بين أنواع الألياف المستخدمة في خرسانة الرمل هي الألياف المعدنية (Fibres métalliques) التي تصنع من المعادن كال فولاذ والحديد المقاوم للصدأ تعمل على تحسين خواصها الميكانيكية وزيادة مقاومتها للصدمات، تأتي هذه الألياف قطع من الصلب بطول (3_8) Cm و قطر (0.8_0.5) mm غير مستمرة موزعة عشوائيا في جميع الإتجاهات في الخلطة الخرسانية ولكن أحيانا تؤثر على التشغيلية فتؤدي إلى صعوبة التشكيل فيتم حينها إضافة مخفض للماء. [15]

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر



الصورة 4: خرسانة المسلحة بالألياف

10-1/الحشو (Filler):

هو مواد دقيقة جدًا يتم إضافتها إلى الخلطة الخرسانية لملئ الفراغات بين جزيئات الركام، يعمل على تحسين بعض خواص الخرسانة مثل مقاومة ضغط والنفذية، كما يحسن التشغيلية ويزيد من متانة الخرسانة ويقلل من الحاجة إلى الماء. [13]

11-1/صياغة خرسانة الرمل:

إن عملية تركيب الخرسانة تعتمد بالأساس على اختيار مواد لازمة والعمل على محاولة تنسيقها وذلك من أجل الحصول على خصائص ومعايير مناسبة، في الخرسانة العادية تحتوى الخرسانة على اسمنت وماء ورمل وحصى. عرفت الخرسانة العادية تطورًا كبيرًا من حيث المواد والتقنيات وذلك من أجل تحسين خصائصها الميكانيكية والبيئية والكيميائية، ومنه توسعت جملة مكوناتها بواسطة المحسنات والإضافات. - خرسانة الرمل هي أحد أنواع الخرسانة المستحدثة، التي تحتوي تركيبة خاصة وتتميز باعتمادها بشكل أساسي على الرمل الناعم والقليل من الحصى مع إمكانية التخلي عنه. - عند القيام بالجمع بين تصميم خلطة متوازنة من معالجة صحيحة إلى إضافة مواد فعالة، يمكننا الحفاظ على مقاومة عالية الخرسانة الرمل وجعلها أكثر صلابة ومقاومة العوامل البيئية، حيث هناك العديد من المناهج أستعملت من أجل ذلك الغرض. [16]

1-11-1/مبدأ صياغتها :

-إن تركيز الإسمنت الموجود في الخرسانة العادية يعتبر مقاربا لتركيز الاسمنت في خرسانة الرمل إي حوالي 300 إلى 400 Kg/m³، لكن خرسانة الرمل تتميز بالحصى الصغيرة ذات الأقطار الأقل من 5 mm وهذا ما يميزها عن الخرسانة العادية مع إمكانية إضافة الحصى بشرط الحفاظ على النسبية الكتلية G/S أقل من 1. يفضل تقنية ملئ فراغات الرمل وذلك باستخدام مواد الحشو الكلسية الأقل من 80 mm، زيادة نسبة الإسمنت مكنت من الحصول على نسبة تراصية عالية غير انشاء توزيع حبيبي متجانس. وغالبًا ما يتم إضافة مواد الحشو الكلسية نظرا لفعاليتها الجيدة عند التفاعل مع المركبات القاعدية. ونظرا لارتفاع

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

نسبة الجسيمات الدقيقة يتطلب الخليط كميات كبيرة من ماء الخلط مما يستوجب استخدام مخفضات الماء réducteur d'eau لتحسين أداء الخرسانة والحد من التشوهات المختلفة). [16]

-الخلاصة:

-من خلال هذه الدراسة يمكننا أن نستنتج ما يلي:

-تم استخدام خرسانة الرمل منذ القدم في مجال الإنشاء والبناء.

-من العوامل التي لها تأثير مباشر على خرسانة الرمل هي النسبة E/C فهي تؤثر على خصائصها وبنيتها الداخلية.

- خرسانة الرمل لها مؤهلات تجعلها بديل ممتاز للخرسانة التقليدية في العديد من التطبيقات الإنشائية.

2/ صناعة الآجر (Fabrication de briques):

2-1/مدخل:

_يتم إنتاج الطوب الأحمر والقرميد من مادة الطين ، وقد تعرف عليه الإنسان منذ القدم حيث استخدمه في صناعة الأبنية وبناء مساكنه ، كشفت الحفريات الأثرية عن وجود أبنية فخارية تعود إلى آلاف السنين ومع مرور كل هذه المدة بقيت محافظة على خصائصها سليمة ، ولم تؤثر عليها عوامل الطبيعة ، كما أن مادة الفخار مقاومة للأملاح الموجودة في التربة والمياه المالحة ، فهي تعتبر من المواد المفضلة للبناء في المناطق ذات التربة المالحة أو التي بالقرب من البحر أي على شواطئه ، كذلك هي مقاومة لتسري الرطوبة بالأخص في المناطق الجبلية.

_من مزايا الطوب الأحمر والقرميد قوة التحمل وخفة الوزن كذلك مقاومة تسرب الرطوبة وعزل الحرارة والصوت وسهولته في البناء مع محافظته على نفس الخصائص لآلاف السنين ، هذا ما جعل الإنسان يستخدمه في البناء منذ القدم ويسعى إلى تطوير صناعته بأحدث التقنيات. إن الآجر هو من أقدم المواد التي استعملت في البناء، بحيث يعود استخدامه إلى الحضارات القديمة كالحضارة المصرية ، فهو يتميز بمتانته وعزله الكيد للحرارة والصوت هذا ما يجعله خيار مثالي في التشييد والبناء.

2-2/الآجر وأهميته في البناء:

-بعد الآجر من مواد البناء التي يتم استخدامها في إنشاء الجدران والاسقف وكسوة الجدران.

_يتم صنع الآجر من الطين (المقوبل) ، بحيث أن صناعة الآجر تعد من أقدم صناعات مواد البناء المعروفة ، كان الطين يوضع في القالب ويتم تجفيفه في الشمس من ثم بدأت عملية شي الطين من أجل صنع الآجر على يد البابليين الذين قام باستخدامه استخدام واسع في بناء قصورهم ومعابدهم وبرج بابل الشهير.

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

- لقد لوحظ عرضاً على إثر بعض الحرائق أن الحرارة تجعل من الآجر المجفف اشد قساوة ، كذلك استعمال الرواسب الطينية والتي تصلبت تصلباً شديداً لم يكن من السهل طحنها باستعمال آلات السحق.
- ممكن التقدم التقني من تنمية صناعة الآجر على نحو جعل منها اليوم صناعة ذات منتجات متنوعة جداً تدخل في مختلف عناصر البناء و في التغطيات ومجاري المياه. [17]

2-3/المادة الأولية في صناعة الآجر:


_إن المادة الأولية لصنع الآجر هي الطين، وهو ناتج من تفتت بعض الصخور الرسوبية وذلك بفعل العديد من العوامل الطبيعية، حيث يوجد في طبقات التربة على شكل صفائح وخيوط ، من أشهر فلزات الطين نجد : الكاولينيت (Kaoliniteنسبة إلى تل كاولنغ في الصين) ، والإيليت illite(نسبة إلى ولاية إيلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية) ، والمونموريونيت montmorillonite(نسبة إلى مدينة مونموريون في فرنسا) ، تحتوي كلها على نسب مختلفة من السيليس (السيليكا) SiO_2 والألمين (الألمينا) Al_2O_3 .

_في تركيب الطين كذلك شوائب من فلزات متحدة معه مثل الكوارتز وبعض أكاسيد الحديد وكربونات الكالسيوم أو فحمات الكالسيوم والمغنزيوم ، وأحياناً مواد عضوية، حيث تعطي أكاسيد الحديد غضاريات الآجر ألوانها التي تتميز بها. [17]

2-4/مراحل صناعة الآجر:

_تمر صناعة الآجر بخمس مراحل كما هو موضح بالشكل التالي:

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الأجر



الصورة 5.1: المراحل صنع الأجر [17]

1- استخراج المواد ونقلها إلى المصنع

2 - **تهيئة المواد:** يتم فيها تفتيت كتل الطين وتنقيتها من الشوائب ومن ثم يبدأ تحضير العجينة بالسحق والهرس وعملية الخلط في الآلات الخاصة. بعدها يتم ترطيب العجينة في الاثير و الخلط وذلك بإضافة الماء أو بخاره في أنفاق خاصة.

3 - **التشكيل :** يتم تشكيل الخلطة الرطبة في قوالب ومكابس خاصة لإعطائها الشكل المطلوب ، ويوجد ثلاثة طرق للتشكيل وهي:

- **طريقة التشكيل الرطبة:** في هذه الطريقة تتراوح نسبة الماء المضاف إلى العجينة الطينية بين 20% إلى 30% من الوزن الجاف للخلطة، وهذا تبعاً لدرجة لدونة الطين المستعمل لكي تكون العجينة قابلة لأن تأخذ الشكل المطلوب دون أن تتفتت عند فك القالب ، أو تتكسر عند كبسها فيه.

إن هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً في إنتاج الآخر المصمت والآخر المجوف والآخر المثقوب.

- **طريقة التشكيل نصف الرطبة:** في هذه الطريقة تكون نسبة الماء في حدود 15% إلى 20% من وزن الخلطة الجافة، وفيها كذلك يتم تشكيل العجينة بالبنق في مكابس وقوالب سحابة.

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

-طريقة التشكيل الجافة: في هذه الطريقة تكون نسبة الماء في حدود 8% إلى 12% من وزن الخلطة الجافة، حيث يتم تشكيلها في مكابس خاصة معقدة تحت ضغط يصل إلى 250kg/cm² ، ومن مزايا هذه الطريقة أنها تخفف مرحلة التجفيف وتجعل تقلص القطع المشكلة صغيراً جداً.

4-التجفيف : في هذه المرحلة يتم تجفيف القطع المشكلة لكي تصبح نسبة الماء فيها حوالي 7% إلى 9% من وزنها. كما يتم التجفيف بتكديس القطع في الهواء الطلق عدة أسابيع أو في أفران قد تصل حرارتها إلى 70 °C ، أو بتعريضها إلى تيار هواء جاف ساخن.

5 - الطهي : في هذه العملية يتم اكتساب القطع المشكلة المجففة الصلابة والقساوة وذلك بحرقها في أفران خاصة نفقية أو دوارة أو متعرجة. ويكتسب الطين صلابته اللازمة في درجة حرارة 800°C بالإنصهار والذي يحدث للمكونات المعدنية الداخلة في تركيبته فتربط بين الحبيبات التي احتفظت بصلابتها عند هذه الحرارة. كما تتم عملية الشبي بتدريج ارتفاع درجة الحرارة حتى تصل إلى 800°C أو 1000°C ، ويُتَّخَذُ هذا التدريج للحيلولة من دون التصلب السابق لأوانه لسطح القطع قبل انطلاق الماء الذي في أعماقها.

وهذا ما يسبب ضعف داخل القطعة ، كما يسبب تشققها وتصدعها عند الاستخدام كما يجب تبريد القطعة المشوية تبريداً متدرجاً للحيلولة دون تشققها أيضاً. [17]

2-5/انواع الاجر (Les types de briques):

ينقسم الأجر إلى عدة أنواع بحسب استخداماته ، فنجد:

-الآجر العادي (brique ordinaire): وهو آجر مصمت أو مثقب أو مجوف ، تتراوح مقاومته للضغط ما بين 50 و 300kg ويتم استخدام هذا النوع في إنشاء الجدران الحاملة أو الجدران الحاجزة والأعمدة والسقوف المقببة والعناصر القوسية.


-الآجر التزييني (Brique decorative) : وهو آجر مصمت أو مثقب تتراوح مقاومته للضغط بين 100 و 500 kg/cm² وفي العادة هو قليل الثخانة ، يتم شبيه في حرارة تصل إلى 1200 °C وذلك لإكسابه لصلابة عالية يسعمل هذا الآجر في تغطية مقدمة البناء وجدرانه ، كما هنالك أنواع خاصة منه لتغطية الأرضيات.

-الآجر الحراري (brique refrataire): وهو آجر مقاوم للحرارة من الشكل المصمت، يتم طهييه في درجات حرارة عالية تصل إلى 2000°C . حيث يستعمل هذا النوع من الآجر في تبطين جدران الأفران والمداخن

- القرميد (Tile): وهو آجر قليل الثخانة يتم استعماله في تغطية السطوح المائلة في البناء، وتكون مقاومته للضغط في حدود 80kg/cm².

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

2-6/أنواع خاصة من الآجر: وهي أنواع ذات مقاومات وأشكال و استخدامات مختلفة كالأجر المزجج والأجر الإسفلتي والأجر المخرق، والأجر المقاوم للكبريتات، والأنواع المختلفة للمواد السيراميكية.



الصورة 6.1: أشكال الآجر الرئيسية [17]

2-7/مواصفات الآجر (Spécification des briques):

_ يتميز الآجر بعدة مواصفات إنشائية جيدة ، فهو مادة عالية المقاومة للضغط وخفيف الوزن ، كذلك جيد لعزل الحرارة والرطوبة والصوت واقتصادي الكلفة إضافة الى كونه جميل الشكل واللون.

- يتراوح الوزن الحجمي للآجر ما بين 1200 kg/cm³ 1500 kg/cm³ للآجر المجوف والمثقب ، 1800kg/cm³ للآجر المصمت.

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

-كما تتراوح مقاومة الآجر العادي للضغط بين 50 و 300 kg/cm^2 وهناك أنواع من الآجر يتم إنتاجها بتقنيات خاصة تصل مقاومتها إلى 1000 kg/cm^2 ، ومن صفات الآجر كذلك تحمله للضغط وضعفه بتأثير الشد . لذلك يتم استعماله في العناصر الخاضعة لقوى الضغط في البناء.

_تختلف الناقلية الحرارية للآجر باختلاف وزنه الحجمي وحجم الفراغات والثقوب والمسام فيه . يتراوح معامل الناقلية الحرارية للآجر بين 0,5 و $0,7 \text{ kcal/m}^2$ ساعة درجة مئوية لذلك بعد الآخر عازل حراري جيد يضمن أجواء داخلية مريحة في البناء ، ويجب أن لا تقل نسبة امتصاص الآجر للماء عن 8% أما الآخر المستعمل تعطية مقدم البناء فيجب أن يكون مقاوما لتغيرات الجو كذلك قليل الإمتصاص للرطوبة فلا يتشقق بفعل الصحيح والعوامل الجوية الأخرى.

[17]

2-8/استخدامات وفوائد الآجر:

_إن الآجر هو من أكثر مواد البناء شيوعاً وذلك بالنظر إلى خصائصه المتينة والمتنوعة ، وهذا ما يجعله خياراً مثاليًا في العديد من التطبيقات.

1 -في البناء والتشييد :

البناء التقليدي والحديث : بالرغم من التطور في مواد البناء ، إلا أن الآخر لا يزال يستخدم على نطاق واسع ، وخاصة في المباني ذات الطابع التراثي والمنازل الريفية.

2 - الجدران الحاملة وغير الحاملة : يتم استخدام الآجر في بناء الجدران العاملة ، بحيث يمكنه تحمل أوزان الطوابق العلوية . كما يستعمل في الجدران غير الحاملة التي تفصل بين الغرف.

3 - الواجهات المعمارية: يضيف الآجر لمسة جمالية على المباني وذلك بسبب لونه المميز ونقوش المختلفة.

4-الأرضيات والأسقف : يتم استعمال الآجر في بعض المناطق في تصميم الأرضيات والأسقف نظراً لقوته ومتانته.

2 - في العزل الحراري والصوتي:

-عزل الصوت : إن كثافة الآجر وخصائصه الفيزيائية تساعد في تقليل التجارية والسكنية والتي تتطلب عزلاً صوتياً عالياً.

-عزل الحرارة: يتميز الآجر بقدرته على امتصاص الحرارة وإطلاقها ببطء ، وهذا ما يجعله مناسباً للبناء في المناطق الحارة ، بحيث يحافظ على برودة المبنى خلال النهار ودفئه خلال الليل.

-مقاومة الرطوبة: إن بعض أنواع الآجر وخاصة المصنوعة بطرق حديثة ، تتميز بخصائص مقاومة للماء ، وهذا ما يقلل من تأثير الرطوبة على المبنى.

3 - تأثيره على الإستدامة البيئية:

الفصل الأول: عموميات حول خرسانة الرمل وصناعة الآجر

-استخدام مواد طبيعية: يتم صنع الآجر من الطين والذي هو مادة طبيعية ومتوفرة بكثرة ، وهذا ما يقلل من الحاجة إلى مواد بناء صناعية ملوثة.

-إعادة التدوير: يمكن إعادة استخدام الآجر المستعمل في البناء أو يتم طحنه وإدخاله في صناعات أخرى ، فيساهم ذلك في تقليل النفايات.

- تقليل استهلاك الطاقة: بالنظر الى قدة الآجر على تنظيم درجة الحرارة ، إذن يساعد في تقليل الحاجة إلى أجهزة التكييف والتدفئة ، وهذا ما يخفض استهلاك الطاقة.

-تقليل الانبعاثات الكربونية : بعض المصانع تعتمد على تقنيات تصنيع حديثة فتقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أثناء عملية الحرق. [17]

خلاصة:

- صناعة الآجر من أهم وأقدم الصناعات في مجال البناء، بحيث أثبتت فعاليتها بفضل متانتها وخصائصها المتميزة . ومع تطور التكنولوجيا تزداد كفاءة الإنتاج فهي في تحسينات مستمرة، ما يساهم في تقليل التأثير البيئي، هذا ما يجعل الآجر مادة بناء تتوافق مع متطلبات العصر الحديث . وبذلك يظل الآخر عنصرا أساسيا في العمارة التقليدية والحديثة وخيارا مستداما لمختلف الاستخدامات يجمع بين الجمال والوظيفة.

الفصل الثاني

عموميات حول رمل الكثبان ونفايات
الحديد والاجر

1/رمل الكثبان :

1-1/مدخل:

ان رمل الكثبان مادة متوفرة بكمية هائلة. هذه المادة تقريبا غير مستغلة ، على الرغم من الخصائص التي قد تقدمها في عدة مجالات وإدخالها في البناء يمكن أن يخفف على مجال السكن والمساهمة في تطوير مناطق من الجنوب الجزائري الغني بالكثبان الرملية . يمكن معالجة رمال الكثبان في معظم الأحيان عند الحاجة الى استعمالها سواء في مجال البناء او في مجالات اخرى ، فسلبياتها اثرت على امكانيات استعمالها واستغلالها وغالبا ما يتم النظر اليها كمصدر للإزعاج البيئي نتيجة زحفها وتأثيرها السلبي على معظم الطرقات والمنشآت ، غير ان الدراسات الحديثة بينت ان هذه الرمال تمتلك العديد من الخصائص الفيزيائية والكيميائية تمكنها من استغلالها في عدة مجالات اقتصادية وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية

1-2/ رمل الكثبان وكيفية تشككه:

تنشأ الكثبان الرملية نتيجة عوامل التعرية وهي تفاعل الصخور الصحراوية مع درجات الحرارة القصوى وهبوب الرياح المتواصلة وهذا ما يؤدي إلى تفكك الصخور وتفتيتها إلى حبيبات رملية مختلفة الحجم والشكل ، يستغرق تكوينها مدة زمنية كبيرة يمكن ان تصل الى مئات السنين . فتتشكل طبقات بألوان وأحجام مختلفة وتركيبية كيميائية تميز كل طبقة عن أخرى. وعندما تتعرض كومة من الرمال للرياح أو لتدفق الماء تتخذ شكل الكثيب وتبدأ بالتحرك في اتجاه التدفق فتتشكل انماط مذهلة تعرف باسم حقول الكثبان الرملية أو الممرات الكثبانية [18].

1-3/تعريف الكثبان الرملية :

يعبر الكثيب الرملي فالجغرافيا الطبيعية عن كتل الرمال التي تحركها الرياح لكي تلقى هنا وهناك، هذه الكثبان كثيرة فالمناطق الصحراوية بحيث تشغل مساحات كبيرة جدا او يمكن ان تتواجد في شواطئ البحار ، فقد نكون الكثبان طويلة او ضيقة ويمكن كذلك ان تأخذ شكل الهلال . تؤدي الرياح الى تجمع حبيبات الرمل المحمولة ليصل الى عدة امتار كما يمكن ان يصل الى الآف الامتار كذلك فرمل الكثبان يعتبر من الرواسب الغير متماسكة تتكون عادة من حبيبات معدنية دقيقة تكونت نتيجة عمليات التجوية والتعرية ثم نقلت بفعل عمليات هوائية (الرياح) ثم قامت بالتراكم على شكل كثبان في معظم البيئات الجافة كذلك الشبه جافة [19]

1-4-أنواع الكثبان الرملية:

1-4-1- كثبان رملية صحراوية:

ينشأ هذا النوع بشكل أساسي من تفتت الصخور المحيطة بفعل عوامل التعرية، وتلعب الرياح الدور الرئيسي في نقل الرمال. تتميز هذه الكثبان بتنوع أحجام حبيباتها وعدم تجانسها الجيد (تدرج جيد - فرز سيئ) [20]

1-4-2- كثبان رملية شاطئية:


يختلف مصدر هذا النوع من الكثبان، حيث يكون بعيداً عن الشاطئ، بينما يعتبر الماء العامل الأساسي في نقل الرمال وتكوينها. وتتميز حبيباتها بتمائل حجمها وتجانسها الجيد (تدرج سيئ - فرز جيد) [20]

1-5-أشكال الكثبان الرملية

تصنف الكثبان الرملية بطريقتين لستلفة و ذلك من خلأئ حجمها وشكلها، البيئة، وابداه الرياح التي تشكلها ومن اشهرها

1-5-1-الكثبان الرملية الهلالية :


تتشكل هذه الكثبان في المناطق التي تهب فيها الرياح باتجاه ثابت، وتظهر غالباً في شكل تجمعات أو سلاسل، ونادراً ما تكون منفردة. يتراوح ارتفاعها عادة بين 20 و 30 متراً، وقد يصل طولها إلى 150 متراً. وتتميز بشكلها الهلالي، حيث تتجه قرونها نحو اتجاه الرياح السائد، بينما يميل سطحها المنحدر المواجه للريح تدريجياً. وتغطي هذه الكثبان نسبة صغيرة من إجمالي المناطق الرملية في العالم. [20]



الصورة 1.1: كثبان الرملية الهلالية

1-5-2-الكثبان الرملية المستعرضة:

تظهر هذه الكثبان في المناطق التي يكون فيها مسار الرياح السائد متعامداً مع اتجاه الرياح الأصلي. ويشيع ظهورها في المناطق الصحراوية ذات التضاريس الجبلية المرتفعة. وقد أطلق عليها هذا الاسم نظراً لقدرتها على إعاقة حركة الرياح السائدة عندما تتشكل في اتجاه يعترض مسارها بشكل مباشر [20]




الصورة 2.11: الكتبان الرملية المستعرضة

1-5-3/- الكتبان الرملية الطولية:


تتشكل هذه الكتبان في المناطق التي تتميز برياح قوية وكميات قليلة نسبياً من الرمال. وقد يصل ارتفاعها إلى نحو 111 متراً، بينما يمتد طولها إلى حوالي 411 كيلومتراً [20]. [21]

الصورة 3.11: الكتبان الرملية الطولية



1-5-4/- الكتبان النجمية:


تُعرف الكتبان النجمية بأبعادها الهائلة وشكلها الهرمي المميز، حيث تمتلك ثلاثة أو أربعة أذرع رئيسية تنطلق من قمة مركزية. غالباً ما يتجاوز ارتفاع هذه الكتبان 300 متر، وترتبط في نشأتها بأنظمة الرياح المعقدة أو تلك التي تهب من اتجاهات متعددة [20]. [21]



الصورة 4.11: الكتبان الرملية النجمية

1-5-5- كثبان المكافئ :

الكثبان ذات القطع المكافئ هي كثبان رملية تتخذ شكل الحرف U ، وتتجه أذرعها في الاتجاه المعاكس لهبوب الرياح السائدة. وتستقر هذه الكثبان عادةً بفضل الغطاء النباتي وتوجد غالبًا في المناطق الساحلية [22]



الصورة 5.11: الكثبان الرملية المكافئ

1-6- توزيع الكثبان الرملية في الجزائر:


تغطي الكثبان الرملية ما يقارب 18% من مساحة صحراء إفريقيا ، وتعد الجزائر أكبر دولها من حيث المساحة. وتبلغ مساحة الجزائر حوالي 2.4 مليون كيلومتر مربع، وتشغل الصحراء أكثر من أربعة أخماس هذه المساحة الإجمالية. وتمتلك الصحراء الجزائرية مخزونًا ضخمًا من الرمال التي تغطي أكثر من 40% من مساحتها، وتُعتبر مصدرًا طبيعيًا ومحليًا ومجانيًا لمادة الكوارتز التي تشكل أكثر من 70% من تركيب الرمال في الصحراء الجزائرية [23].



الصورة 6.1: توزيع الكثبان الرملية في الجزائر

1-7/- توزيع الكثبان الرملية في العالم:

تستحوذ الرمال القارية على ما يقارب 30% من الغطاء الرسوبي للقشرة الأرضية. وتنتوزع الرمال القارية ذات المنشأ الترسيبي الصحراوي، والتي تشكل الكثبان الرملية، بمعدلات متفاوتة في أنحاء العالم، [23]



الصورة 7.11: توزيع الكثبان في العالم

1-8/- التركيبة الكيميائية لرمال الكثبان:

1 الرمال تعد ذات تركيب كيميائي يتكون من أكثر من 95% سيليس، إلى 2% من الحجر الجيري وآثار أكاسيد مختلفة. هذا التكوين يجعل للرمال لون أصفر فاتح وأبيض مغرة، ويجف ويفقد تماسكه بسهولة على السطح على سبيل المثال، أجرى قدودة دراسة حول السلوك الهيدروميكانيكي للتربة المضغوطة: تطبيق على تصميم حاجز هندسي، استخدم مادتين، البنتونيت ورمال الكثبان الرملية من منطقة الأغواط، يوضح الجدول التالي نتائج التحليل الكيميائي الذي أجراه المختبر الوطني للإسكان والبناء في الجلفة [24].

جدول 1.11: التركيبة الكيميائية للرمال الكثبان

	Symboles	Unité	Sable de dune
Résidu insoluble	SiO ₂ +Silice	%	95,87
Sulfates	SO ₃	%	0,91
Chlorures	Cl ⁻	%	0,36
Carbonate de calcium	CaCO ₃	%	2,5
Matières organiques	MO	%	-----

9-1- السلوك الميكانيكي :

لقد تم إجراء اختبارات الضغط والقص المباشر بواسطة أولد سيد وآخرون عام 1995. ومن أهم النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها هي أن :

يكون تأثير محتوى الماء على الضغط ضئيلاً عندما يكون محتوى الماء منخفضاً (من 0 إلى 6%)؛ التماسك له قيمة منخفضة جداً، من رتبة Pa desk ؛ تتراوح زاوية الاحتكاك الداخلي ما بين 30 إلى 35 درجة اعتماداً على كثافة الرمال.

تُبين قيم هذه المعاملات أن رمال الكثبان الرملية يمكن أن تُظهر سلوكاً ميكانيكياً جيداً حتى عندما يكون تماسكها منخفضاً، بشرط أن تكون محمية من الرياح. علاوة على ذلك، فإن مؤشر تحمل CBR لهذه الرمال، عند الوزن الحجمي ومحتوى الماء لمستوى بر وكثور الأمثل المعدل، منخفض نسبياً: فهو في حدود 10% وهذا ما يجعل من الممكن، من بين أمور أخرى، استبعاد أي إمكانية لاستخدام هذه الرمال وحدها في أسطح الطرق [24]

10-1- الاستخدام المتنوع للكثبان الرملية:

تُصنف الرمال من العناصر الأساسية في العملية الرسوبية، وتمثل مورداً مهماً للغاية فمن وجهة نظر اقتصادية: الردم، والركام للخرسانة، ومواد البناء، ورمال السليكا للصناعة. وتشكل الأخيرة (التي كانت تُسمى سابقاً الرمال الصناعية) الجزء الأكبر من المواد الخام في صناعة الزجاج، والقوالب، كما تُستخدم في صناعة السيراميك والملاط الخاص

فالرمال أيضاً هي البيئة الطبيعية التي تتراكم فيها المعادن الطميية الثقيلة وتسمى هذه التركيزات المعدنية الرملية بالغرينية (وهي كلمة إسبانية)، ويُستخرج منها الذهب والماس والكاسيتيريت (خام القصدير

المغنيتيت (أكسيد الحديد)، الإلمنيت (التيتانيوم وأكسيد الحديد)، والعديد من المعادن الأخرى. تُعد رواسب الإلمنيت، أو "الرمال السوداء"، مهمة اقتصادياً لتصنيع أصباغ الطلاء الأبيض (الرواسب الساحلية في أستراليا) وكمصدر لمعدن التيتانيوم

وتلعب الرمال أيضاً دوراً رئيسياً كخزانات محتملة للمياه الجوفية أو الهيدروكربونات. فمن المهم تنظيم استغلال الرمال، الذي غالباً ما يكون فوضوياً، لتجنب الإخلال بالتوازنات الطبيعية الهشة مثل تآكل الشواطئ التي انقطع عنها إمداد الرمال الطبيعي، وتدمير منسوب المياه الجوفية على الأرض، وما إلى ذلك [24].

11-1- مكونات رمل الكثبان :


رمال الكثبان تتكون من ثلاثة معادن رئيسية وهي : الكوارتز والجبس و الكالسيت.

1 /الكوارتز:

الفصل الثاني:عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

يعد الكوارتز ثاني أكثر مادة متوفرة على سطح الأرض، بحيث يتكون من بلورات سداسية الشكل والتي بدورها تتكون من سيلكا ثلاثية التبلور....ثاني أكسيد السيليكون.... منتشر في جميع أرجاء العالم كأحد مكونات الصخور كما يوجد كترسبات باقية، ويستخدم المرو (السليكا) في تصنيف الصخور النارية حيث تعد الصخور النارية التي تحوي نسبة عالية من الكوارتز....66% صخور نارية حمضية وكلما قلت نسبة السليكا تصبح هذه الصخور قاعدية، ويتميز ببريق لافلزي زجاجي ويكون بألوان متعددة حيث هناك الكوارتز الوردي والأسود والشفاف وغيرهم وذلك نتيجة اختلاف التركيب الشبكي واختلاف نسبة وأنواع الشوائب، تقدر صلابة الكوارتز بسبع درجات حسب مقياس موهس، وتبلغ كثافته 2.65غرام على سنتيمتر المكعب..... تظهر بلورات الكوارتز خاصية تعرف باسم الكهرباء الضغطية، حيث أنها تنتج كهرباء عند ضغطها على طول اتجاهات متعددة من الكريستال، ولها ميزة تدوير مستوى سطح الضوء المستقطب وبالتالي فهي تستخدم في المجاهر المستقطبة، ويستخدم الكوارتز في صناعة الساعات والأجهزة الحديثة.

وعند تسخينه يحدث له تحول انتقالي مباشر (شبه بلوري إلى الكوارتز كوارتز درجة الحرارة المرتفعة) عند درجة حرارة 755 ..س.. [23]



الصورة 8.11: البنية البلورية للكوارتز

الفصل الثاني: عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

الجدول 2.11: الخواص الفيزيوكيميائية للكوارتز

المركب	الكوارتز
الصيغة الكيميائية	SiO_2
الكتلة المولية (g/mol)	60.085
الحجم المولي (cm^3)	22.688
قابلية الذوبان	غير قابل
صلابة	7
قرينة الانكسار	1.554–1.543
المقاومية الكهربائية (Ωm)	$4 * 10^{12}$
درجة الانصهار ($^{\circ}\text{C}$)	1713–1705

2. الحجر الكلسي (الكالسيت)


الكالسيت هو صخر رسوبي يتكون بشكل أساسي من كربونات الكالسيوم ، نظامها البلوري سداسي أما شكلها الخارجي عبارة عن بلورات منشورية أو على شكل توائم سداسية، تتواجد على شكل كتل متراسة، بلورات مجهرية (الحجر الجيري)، ليفية، متصلبة، وذو ألوان مختلفة عديم اللون ابيض وردي، اخضر اصفر ، و عادة ما يكون على شكل كاسايت أو أراجونايت وقد تحتوي أيضا كميات كبيرة من كربونات المغنيسيوم (الدولومايت)، وأيضا قد يتضمن على بعض المكونات الأخرى ولكن بكميات بسيطة كالطين وكربونات الحديد والفلدسبار والبرايت والكوارتز.

ومن أكثر الأحجار الكلسية التي لها قوام حبيبي، ويتراوح تلك الحبيبات ما بين 0 إلى 0.001 إلى حبيبات الكبيرة المرتبة.

كذلك للكلس استعمالاته الهامة في صناعة الزجاج والزراعة أيضا ، وبعض أنواع الحجارة الكلسية تدخل في مجال البناء [23]

الجدول 3.11:الخصائص الفيزيوكيميائية للكلس [23]

الكلس	المركب
$CaCO_3$	الصيغة الكيميائية
100.089	الكتلة المولية (g/mol)
36.9257	الحجم المولي (cm^3)
في الأحماض المخففة	قابلية الذوبان
3	صلابة
2.7106	قرينة الانكسار
$2 * 10^{12}$	المقاومية الكهربائية (Ωm)




الصورة 9.11:الكلس والبنية البلورية له [23]

الجبس

الجبس مادة صلبة مكونة من ثنائي كبريتات الكالسيوم المائي . وهو من الخامات المتوفرة بكثرة في الأرض كما أنه معدن كبريتي منتشر في الطبيعة بأحد شكله المعدني أو صخر رسوبي فيقوم بالتداخل مع معدن الأنهدريت (كبريتات الكالسيوم اللامائية) ويتواجد مع الطين والحجر الجيري وهو ذو لون رمادي أو أبيض ويميل إلى الاحمرار في بعض الأحيان وقد يكون وجوده على سطح الأرض أو على أعماق يمكن أن تصل إلى 350 متر.

يتم استخدام الجبس كمادة رابطة للوحدات البنائية ويستعمل كذلك في أعمال الإنهاء أو كمادة تدخل في إنتاج بعض المنتجات الجبسية، ولكنه يمتاز بتأثره بالرطوبة، لذلك يجب استخدامه في المناطق غير معرضة للرطوبة ويستخدم أيضا في صناعة القوالب الخاصة بالنحت والزخرفة وغيرها [23].

يقوم الجبس بعملية التبلور وفق نظام بلوري أحادي الميل وفق الشكل التالي



الصورة 10.11:الجبس والبنية البلورية له [23]

الجدول 5.11: الخصائص الفيزيوكيميائية للجبس [23]

المركب	الجبس
الصيغة الكيميائية	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
الكتلة المولية (g/mol)	172.173
الحجم المولي (cm^3)	74.440
قابلية الذوبان	في حمض HCl مع التسخين
صلابة	2-1.5
قرينة الانكسار	1.530-1.519
المقاومية الكهربائية (Ωm)	1.21×10^{14}

2/نفايات الاجر :

2-1/مدخل:

خلال العقود الماضية، تم الاعتراف بقلق متزايد بأن النفايات الناتجة عن قطاعي البناء والهدم ذات حجم كبير وأن هذا الحجم يتزايد عامًا بعد عام. في الجزائر على وجه الخصوص، يتم إنتاج كمية هائلة من النفايات كل عام في مواقع البناء بينما تأتي كميات كبيرة أخرى من فشل المباني بسبب الزلازل أو أسباب أخرى. من ناحية أخرى، تقدر احتياجات الإسكان بأكثر من مليوني وحدة وبعض مواد البناء مثل الرمل الطبيعي أصبحت نادرة. أصبحت عمليات التخلص من تخزين النفايات مشكلة بيئية خطيرة، وخاصة بالنسبة للمدن الرئيسية حيث تفتقر إلى مواقع التخلص. نادرًا ما يتم استخدام النفايات الناتجة عن مواد البناء ومصانع المواد ومواقع الهدم والزلازل والكوارث الطبيعية حتى الآن في الجزائر: وبالتالي هناك حاجة لإعادة تدوير المزيد والمزيد من مواد النفايات.

يكتسب الطوب المكسر أهمية خاصة كمادة خام، إذ يُقلل استخدامه بشكل كبير من مشكلة تخزين النفايات، ويسهم في الوقت نفسه في الحفاظ على موارد الخام الطبيعية. ومع ذلك، هناك بعض العوائق أمام استخدام الطوب المكسر في الخرسانة: قيود قانونية على امتصاص الماء والشوائب، ونقص المعرفة بسلوك الخرسانة المصنوعة منه. وهذا يؤدي إلى انعدام ثقة لدى المستخدمين. سُجل أول استخدام للطوب المكسر مع الأسمنت البورتلاندي في ألمانيا (عام 1860) لتصنيع منتجات الخرسانة، ولكن أول استخدام ملحوظ للطوب المكسر كمادة خام في الخرسانة الجديدة سُجل لإعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية.

نُشرت دراسات حديثة ناجحة حول استخدام الطوب المكسر كركام في الخرسانة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية. ومع ذلك، تُركّز هذه الدراسات بشكل رئيسي على تجارب استخدام الطوب المكسر كركام خشن، وقليل منها فقط يصف الخرسانة المصنوعة من الركام الناعم أو الخشن والناعم.

2-2/ تعريف الطوب:

الطوب هو مادة بناء تُصنع من الطين الخام الذي يُجفف طبيعياً تحت أشعة الشمس أو يُخبز في الأفران. يأخذ الطوب عادةً شكل متوازي مستطيلات، وغالباً ما يُضاف الرمل إلى الطين في عملية تصنيعه.

2-3/ الخصائص الفيزيائية والكيميائية للطوب:

استناداً إلى ما ورد في "دليل التوعية" لعام 2006، يتضمن الطوب المحروق أنواعاً معينة من الطين، منها الإلالييت (بألوانه من الرمادي المائل للبنى إلى الأحمر)، والكاولينيت، والبرايفزيت (بلونه البرتقالي والوردي). تحتوي عجينة الطين هذه أيضاً على عناصر معدنية تُعرف بمقاومتها العالية للحرارة، حيث تفوق درجة انصهارها بكثير حرارة أفران الطوب التي تتراوح بين 800 و1000 درجة مئوية، مثل السيليكا (SiO_2) والألومينا (Al_2O_3).

يُحدد اللون الأساسي للطوب بواسطة عوامل تلوين تشمل أكاسيد الحديد، التيتانيوم، والمنغنيز. كما يضم الطوب نوعين من المواد الصاهرة (الفوندان) [25] وهما أكاسيد القلويات (مثل أكسيد الصوديوم والبوتاسيوم) وأكاسيد القلويات الترابية (كالجير والمغنيسيا).

لتحليل التركيب المعدني لنفايات الطوب الأحمر، استُخدمت تقنية الأشعة السينية الفلورية. وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها (كما يوضح الجدول) ارتفاعاً في نسبتي السيليكا والألومينا.

[26] الجدول 6.11: التركيب المعدني لنفايات الطوب

العناصر	CAO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Mgo	SO ₃	K ₂ O	Na ₂ O	MnO	P.F
النسبة المئوية	6.06	66.52	14.20	5.45	2.35	0.73	2.09	0.73	/	1.00

2-4/ نفايات الطوب الأحمر في الخرسانة:

تمثل نفايات الطوب، خاصة تلك المتوفرة بكميات هائلة في أنقاض المدن ومخلفات مصانع الطوب (سواء غير المحروقة أو المحروقة بشكل زائد)، مصدراً هاماً يمكن سحبه للاستفادة منه. يتيح هذا السحق إنتاج كتل خرسانية خفيفة الوزن، والتي تجد تطبيقات متنوعة:

الفصل الثاني: عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

- للاستخدامات الهيكلية: في أساسات الجدران والأقبية وعناصر الخرسانة المسلحة، بوزن نوعي يتراوح بين 1600 و2100 كجم/م³، ومقاومة سحق من 50 إلى 320 كجم/سم². تتميز هذه الخرسانة بمرونة عالية للضغط والانحناء المركب، بالإضافة إلى معامل انكماش وتمدد منخفض وموصلية حرارية منخفضة.
- كعزل مسامي للجدران: على شكل كتل وبلاط خرساني بأوزان نوعية تتراوح بين 1000 و1600 كجم/م³، وقوة سحق من 20 إلى 50 كجم/سم²، وقوة شد من 5 إلى 10 كجم/سم². تتميز بمعاملات انكماش من 0.20 إلى 0.30 مم وموصلية حرارية منخفضة. يمكن استخدام مجموعة حبيبية أحادية (3/1 مم) لإنتاج خرسانة مسامية ذات عزل حراري متطور من هذه النفايات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام نفايات الطوب المسحوق في:

- الخرسانة غير المسلحة (الدموكة) اللازمة للأساسات الضخمة وأساسات الجدران والخرسانة الحشوية.
 - واجهات الطرق على الجسور ذات الكثافة المنخفضة.
 - إنشاء قواعد الطرق، ومواد الردم، وأعمال تنسيق الحدائق.
- تتميز الخرسانة المعتمدة على الطوب بمقاومة جيدة للحريق، حيث أن الخرسانة التقليدية عادةً لا تصمد في درجات حرارة أعلى من 300 درجة مئوية [27]. يمكن أيضاً تصنيع خرسانة حرارية منها لمقاومة درجات الحرارة العالية والتآكل الكيميائي في الهياكل الصناعية كالمداخن وبطانات الغلايات وأرضيات مصانع الصلب.

تذكر بعض مصادر مصانع الطوب وجود استخدامات محلية عرضية لهذه النفايات، مثل

[28]:

-منصات خرسانية.

-ملاط الاسمنت.

-تجديد الارضيات القديمة.



الصورة 12.11: نفايات الطوب الأحمر بعد الهدم

2-5/ خصائص الخرسانة المكونة من نفايات الطوب:

يُعد استخدام نفايات الطوب في إنتاج الخرسانة أمراً واعداً، حيث أظهرت هذه الخرسانة أداءً جيداً. يعتبر هذا الاستغلال للنفايات ذا أهمية خاصة من منظور إعادة التدوير.

رغم شيوع استخدام هذه المادة، إلا أن تقييم الخصائص المتنوعة للخرسانة المصنوعة من مخلفات الطوب لم يخضع بعد لدراسات منهجية كافية. تتضمن الخصائص المهمة الواجب أخذها في الاعتبار:

الفصل الثاني:عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

- امتصاص مخلفات الطوب للماء مرتفع نسبياً (5%-15% من الوزن الجاف)، مما يستوجب تشبييعها بالماء قبل الخلط.
- تتراوح كثافة الخرسانة المصنوعة من الطوب بين 2000 و2080 كجم/م³.
- يمكن تقييم لدونة الخرسانة (قابلية التشغيل) عبر اختبارات الاتساق مثل مخروط أبرامز أو اختبار VeBe.
- تتطلب هذه الخرسانة فترة معالجة رطبة طويلة للحيلولة دون جفاف المادة الرابطة وتضرر السطح.
- يمكنها المساهمة في إنتاج خرسانة هيكلية عالية القوة مع تخفيف الوزن بنسبة تصل إلى 15%.
- تمنح الخرسانة المصنوعة من الطين المحروق مقاومة فائقة للحريق.
- تمتلك الخرسانة المحتوية على نفايات الطوب نفاذية أعلى من الخرسانة التقليدية.
- يوجد خطر حدوث التآكل والتزهير في الخرسانة [29] إذا احتوت نفايات الطوب على أملاح قابلة للذوبان.

2-6/أعمال بحثية حول استعادة مساحيق الطوب:


تُظهر دراسة أجراها خوسيه ماركوس أورتيجا وآخرون [30] إمكانية تثمين نفايات الطوب في صناعة الأسمنت. ركز العمل البحثي على تحليل التأثيرات طويلة الأمد (حتى 400 يوم) لإضافة مسحوق نفايات الطوب كبديل لما يصل إلى 20% من الكلنكر في الملاط، وذلك بتقييم البنية الدقيقة، المتانة، والخصائص الميكانيكية. وكشفت النتائج أن الملاط التي تحتوي على 10% أو 20% من مسحوق الطوب قدمت خصائص ميكانيكية جيدة على المدى الطويل، وكانت في بعض الأحيان أفضل من الملاط المصنوع من الأسمنت البورتلاندي العادي [30]

2-7/تأثير نفايات الطوب على قابلية تشغيل الخرسانة :

_دراسة الخطيب. تبين أن قابلية تشغيل المواد باستخدام الكتل الخرسانية المصنوعة من الطوب تنخفض بشكل كبير عند مقدار هبوط يبلغ 25% أو أكثر، على النقيض من مخاليط الكتل الخرسانية الطبيعية، والتي تزيد من قابلية التشغيل بشكل طفيف. لذلك، من الضروري إعادة تقييم الكمية الإجمالية للمياه لضمان الأداء السليم والترطيب الأمثل

الفصل الثاني: عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

لمزيج الطوب للحصول على كمية كافية وفعالة من المياه [31] وقد أكد P. B. Cachim أن التركيبات المستبدلة بمجموعات الطوب تظهر انخفاضاً في قابلية التشغيل وكثافة الخلطات [32]. النتائج موضحة في الشكل




الشكل 1.11: تأثير مواد البناء المصنوعة من الطوب على الانهيار [33]

أعلنت أديل جريلبيه أن سحق الطوب سيؤدي إلى تعديل سلوك الخلطات الهيدروليكية اعتماداً على حجم الحبيبات وكمية الإضافات المستردة. تعتمد قابلية تشغيل المادة على حجم حبيبات الإضافات المستخدمة [34].

2-7-1/ الانسحاب :

بيكتاس وآخرون [35] وجد أن استبدال رمل الطوب بنسبة 10% يعطي أعلى انكماش، من ناحية أخرى عند استبدال 20% لوحظت أصغر قيمة انكماش مع انحراف بسيط .


لاحظ الخطيب [36] أنه كلما ارتفع معدل استبدال الرمل بنفايات الطوب، انخفض الانكماش. ويتم تفسير ذلك من خلال التفاعل البوزولاني الذي يمتص الماء. تحتفظ جزيئات الطوب بالماء لفترة أطول في البداية



الشكل 2.11: تأثير نفايات الطوب على انكماش الخرسانة [35]

الفصل الثاني: عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

يتم امتصاصه بواسطة الخليط في مسام الطوب، وبالتالي تأخير الترطيب والانكماش أثناء التجفيف بسبب وجود الرطوبة الداخلية (الشكل).



الشكل 3.11: ملفات تعريف الانكماش للخرسانة التي تحتوي على نفايات الطوب .

2-7-2/المسامية :

_درس غونسالفيس وزملاؤه [37] تأثير الطين المحروق (نفايات الطوب والميتاكاولين) على مسامية الملاط، باستخدام طوب برازيلي وميتاكاولين كبديل للأسمنت بنسب حتى 40%. تبين أن نسب استبدال الأسمنت بنفايات الطوب لم تغير من كثافة وتماسك الملاط بسبب تشابه توزيع المسام مع الملاط المرجعي. لكن النتائج أكدت أن نفايات الطوب المعاد تدويرها تزيد من المسامية الكلية مقارنة بملاط التحكم [37]

2-7-3/الامتصاص الشعري :

_بالنسبة لامتصاص الماء الشعري واللياقة البدنية، وجد سي أحمد وكيناوي [38] أن النتائج قابلة للمقارنة، وخاصة بالنسبة لـ 10%. PB يبدو أن إضافة مسحوق الطوب المعاد تدويره أدى إلى زيادة الامتصاص بشكل طفيف. من المحتمل أن الزيادة الطفيفة في الامتصاص والقدرة على الامتصاص للمخاليط التي تحتوي على مسحوق نفايات الطوب ترجع إلى تأثير التخفيف وانخفاض تماسك المخاليط.

3/بقايا الألياف المعدنية:

3-1/مدخل:

يسمى المزيج المكون من الرمل والحصى (الركام) والماء والمادة الرابطة (الإسمنت) بالخرسانة، أما إذا أضفنا إليها كميات من الحديد من أجل الزيادة في تحملها لإجهادات الشد فتسمى خرسانة مسلحة، فالخرسانة لوحدها لا تستطيع تحمل هذا النوع من الإجهادات، وفي بعض الأحيان نضيف أليافاً ذات طبيعة مختلفة فتسمى خرسانة الألياف، أو تصطلح عليها بالخرسانة المعززة وهي اليوم الأكثر استعمالاً في مجال البناء [39]

يعتمد استخدام الألياف في التركيبات الخرسانية، سواء كانت خرسانة عادية أو خرسانة رملية أو ملاط، على مدى توافق الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه الألياف مع مكونات هذه التركيبات. ولا يمكن إغفال البعد الاقتصادي، إذ إن تكلفة الألياف خاصة المعدنية منها قد تكون مرتفعة نسبياً مقارنةً بحديد التسليح، مما يجعل الجانب المالي عاملاً مؤثراً في اتخاذ قرار استخدامها.

3-2/لمحة تاريخية عن خرسانة الألياف المعدنية:

جاء في [ACI committee 544.1993] أنه منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي تحرت جمعية الاسمنت البورتلاندي PCA عن تسليح الخرسانة بالألياف الفولاذية واستخدمت في تطبيقات هندسية مثل رصف الطرق وبلاطات الأرضيات، أما الاستخدام التجاري لها فقد تم في عام 1971 في محطة وزن الشاحنات في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة [40]

ونقل [41] في الولايات المتحدة الأمريكية في 1954 استحدثت هذه الإجراءات نظرة خاصة، إذ أن عوامل التقوية التي نصت عليها في تلك الفترة هي نفسها المستعمل اليوم في خرسانة الألياف المعدنية حيث أن استعمال هذه الألياف زاد من مقاومة التشققات الحاصلة في الخرسانة وقد نصح باستعمال الخرسانة المسلحة والمدعمة بالألياف المعدنية في أرضية المطارات وأساسات الآلات الكبيرة وغيرها [42]

ولكن فكرة الخرسانة المدعمة بالألياف المعدنية كما يرى بعض الباحثين أسست لأول مرة في 1874م من طرف (BERAD) بكاليفورنيا (الو. م. أ.) ، حيث اقترح إضافة حبيبات من حديد الخلطة الخرسانة بهدف الحصول على قطع فنية وفي نفس السياق WEAKLY سنة 1912 لغرض توسيط حلقة وتلاحمها مع الخرسانة استعمل فيها أجزاء بسلبيين من الحديد [42][43] ، وكذلك اقترح الألماني (KLEINLOGEL) في 1920 إضافة حجم نسبي من جزيئات كبيرة من الحديد داخل الخرسانة لنحتها [41]

سنة 1977 بكاليفورنيا قدم السيدين (MARTIN et MEISCHE -SMITH) مقترح خلط صفائح أو أسلاك من الحديد مع الخرسانة من أجل صنع نوعية جيدة من الأنابيب .

اقترح سنة 1933 السيد (ETHERIDGE) تدعيم الخرسانة بألياف على شكل حلقات مختلفة الأقطار والأبعاد من أجل التحسين المقاومة ضد التشققات وإعفاء الخرسانة المستعملة في بناء خطوط السكة الحديدي وكذلك الاختبارات التي أجريت في إنجلترا سنة 1943 من طرف [25]. CONSTANTINESCO

3-3/ مكونات خرسانة الألياف المعدنية:

الخرسانة الليفية هي خرسانة عادية مدعمة بألياف غير مستمرة موزعة توزيعاً عشوائياً في كافة الاتجاهات [43] ما يميز الخرسانة المسلحة بالألياف عن نظيرتها التقليدية المسلحة بالقضبان هو أن الألياف تكون مبعثرة وعشوائية التوزيع ضمن المقطع العرضي وبأبعاد قصيرة وفراغات متقاربة، بينما التسليح التقليدي يعتمد على قضبان مستمرة ومتباعدة بمسافات محددة توضع بشكل منظم ضمن الهيكل.

يشير تقرير معهد الأسمنت الأمريكي ACI 544.3R-96 إلى أن نسبة الألياف المضافة حتماً تتراوح نموذجياً بين 0.25% و 2.00%، أي ما يعادل وزناً بين 20 و 157 كجم/م³ [40].

بالنسبة لخرسانة الألياف المعدنية، فغالباً ما تتكون من مزيج غني بالرمل، وبتركيز أسمنت يتراوح بين 300 و 500 كجم/م³. ويعتمد تحديد كمية الألياف المعدنية فيها على مستوى المقاومة المطلوب من الخرسانة [41]

3-4/ صياغة الخرسانة الألياف المعدنية:

وفقاً لأعمال [44]. Rossi (1989)، Bernier G (1991) [45]، و Zhan (1991) [30]، فإن طرق تكوين الخرسانة المسلحة بالألياف المعدنية تميل إلى أن تكون تجريبية بشكل أساسي. تستند هذه الطرق إلى العديد من الدراسات التجريبية التي غالباً ما تسفر عن توصيات قد لا تكون مناسبة لجميع تطبيقات خرسانة الألياف، وقد لا تضمن الاستخدام الأمثل لهذا المركب. لذلك، يجب تحديد تكوين الخرسانة المدعمة بالألياف المعدنية لكل تطبيق صناعي مستهدف على حدة لضمان الحصول على مركب محسن يحقق الغاية المنشودة. [46]

تتطلب صياغة خرسانة الألياف المعدنية تحسين مكوناتها، خاصة هيكلها الحبيبي، لتحقيق قابلية التشغيل المرغوبة [31]. تعتمد تركيبات خرسانة الألياف بشكل كبير على النتائج المستخلصة من التجارب بهدف الوصول إلى تركيبات مثالية تجمع بين سهولة التشغيل والمقاومة الجيدة. [32]

من بين الأساليب التجريبية المستخدمة، توجد طريقة لتصميم خلطات خرسانة الألياف تم تطويرها بناءً على طريقة الباحث- [35] Baron Lesage التي اشتهرت باستخدامها في تحسين الهيكل الحبيبي للخرسانة التقليدية- وقد جرى تعديلها لتناسب خرسانة الألياف المعدنية [41] بواسطة [19] Serna-Ross وروسي [37]. تعتمد هذه الطريقة المعدلة على الفرضيات التالية:


- نسبة الماء/الأسمنت (W/C) تكون ثابتة مبدئياً، والهيكل الخرساني الأمثل هو الذي يعطي الخرسانة الأسهل في التشغيل والأكثر تماسكاً.
- الكمية المثلى للركام لا ترتبط بطبيعة أو حجم عجينة الأسمنت.
- إضافة الألياف الفولاذية لا تؤثر على الفرضيتين السابقتين.

3-5/ تكيف تركيبية (Baron- Lesage) (بواسطة Rossi) :

وهي الطريقة تجريبية لتحسين تكوين خرسانة الألياف المعدنية بشكل أفضل يقدمها (LCPC) المخبر المركزي للجسور والطرق [46]، حيث قام روسي بثلاثة مراحل (عملية) من أجل تركيبية خرسانة الألياف الفولاذية وهي :

الفصل الثاني: عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

- في البداية ثبت النسبة (E/C) وكذلك نسبة الألياف.
- ثم قام بتغيير نسبة (S/G) وتحديد التشغيل من أجل كل نسبة، ثم رسم المنحنى الذي يوضح العلاقة بين (S/G) بواسطة جهاز الليونة ثم تعيين النسبة (S/G) التي تعطي التشغيل الأمثل لاحظ الشكل 2.11



الشكل 4.11: تعيين نسبة (s/g) المثلى (بواسطة Rossi) [37]

انطلاقاً من الفرضية الثانية نستطيع زيادة كمية الماء والاسمنت مع الاحتفاظ (E/C) ثابتة حتى تحصل على التشغيلية [32] وإلا فإننا سنحتاج إلى بعض الإضافات من أجل ضبط هذه التشغيلية المطلوبة [30]


6-3/ تكيف تركيبة (Baron- Lesage) بواسطة (Serna – Rossi):

الجدول 7.11: مكونات خلطات خرسانة ألياف الفولاذية موصى بها من (ACI committee 544, 1993)

نسبة الاليف		نسبة الهواء %	S/G %	E/C%	الاسمنت Kg/m3	معايير الخلطة Dmax
ملساء	متموجة او معكوفة					
2_0.8	1_0.4	4.8	60_45	45_35	600_360	10mm
1.6_0.6	0.8_0.3	4.6	55_45	50_35	540_300	19mm
1.4_0.4	0.7_0.2	4.5	55_40	55_35	420_280	38mm

الفصل الثاني:عموميات حول خرسانة الكثبان ونفايات الحديد

التركيبة قائمة على ثلاثة مراحل من أجل تكوين خرسانة الألياف وذلك بنفس طريقة روسي في الخطوتين الأوليتين ماعدا الخطوة الأخيرة التي اعتمد فيها على الفرضية الثانية بحيث يستطيع أن نزيد كمية الماء والركام فقط أما الإسمنت فتبقى ثابتة ، إذن (E/C) يتغير حتى نحصل على التشغيلية المرغوب فيها



الشكل 5.11: المنحنى يحدد النسبة (S/G) المثلى [32]

الفصل الثالث

صياغة خرسانة الرمل وخصائص
المواد المستعملة فيها

1 مدخل :

تعتبر خرسانة الرمل من أنواع الخرسانة التي تعتمد بشكل أساسي على الرمل كمكون رئيسي بدلا من الحصى أو الركام الخشن التقليدي، وعادة ما تستعمل تطبيقات البناء الخفيفة. تتكون من الإسمنت والرمل والحصى والمحسّنات إلخ.

كما يفضل استخدام الرمل ذو التدرج الحبيبي المناسب وذلك من أجل تحسين مقاومة الخرسانة

2/ خصائص المواد المستعملة:

في هذه الدراسة ارتأينا استعمال رمل عسيلة، رمل الكثبان، ورمل الآجر والإسمنت بدون إضافات وذلك للحصول على صيغة لاستعمال رمل الكثبان ورمل الآجر

2-1./ الرمل:

تأتي أهمية هذه الدراسة من التركيز على استغلال موارد رملية ونفايات صناعية محلية ذات وفرة في البيئة الجزائرية، وبالأخص رمال الكثبان المنتشرة بكثرة في المناطق الصحراوية والتي تُعتبر غالباً غير مستخدمة في البناء التقليدي. إلى جانبها، تم إدخال رمل عسيلة، وهو نوع من الرمال المحلية التي تساهم في تحسين الخصائص الفيزيائية للمزيج الرملي. كما شمل البحث استغلال رمال الآجر، وهي نفايات صناعية غنية بالمركبات السيليكاية والألومينية الناتجة عن صناعة الآجر، والتي تمثل مورداً واعداً يمكن إعادة تدويره. هدفنا من دمج هذه الأنواع الثلاثة من الرمال والمخلفات كان البحث في إمكانية تشكيل خرسانة رملية ذات خصائص محسّنة، مما يساهم في تثمين هذه الموارد والنفايات وتحويلها إلى مواد بناء ذات قيمة اقتصادية وبيئية.

3./ الكتلة الحجمية :

إن الهدف من حساب الكتلة الحجمية هو معرفة كثافة الركام المستعمل ونوعه ، كذلك معرفة الكتل والأحجام كل ذلك بتحليل طبيعة الرمل وتصنيفه حسب كثافته

3-1./ الكتلة الحجمية المطلقة .:

تعبّر عن النسبة بين وزن الحبيبات الصلبة إلى حجمها وتعطى بالعلاقة التالية:

$$Rab = Ms / Vs$$

حيث:

Rab هي الكتلة الحجمية المطلقة

Vs هو حجم الحبيبات الصلبة

Ms هو وزن الحبيبات الصلبة

3-2/. الكتلة الحجمية الظاهرية :

تعبّر عن النسبة بين الوزن الكلي للينة إلى الحجم الكلي وتعطى بالعلاقة التالية :

$$Rapp = M_t / V_t$$

حيث:

Rapp هي الكتلة الحجمية الظاهرية :

Vt الحجم الكلي للينة :

Mt هو الوزن الكلي للينة :

ولقد تمكنا من الحصول على النتائج الموضحة في الجدول التالي

الجدول 1.111: يوضح الكتلة الحجمية المطلقة والظاهرية

الينة	النوع	الكتلة الحجمية الظاهرية	الكتلة الحجمية المطلقة
1	100% رمل عسيلة	1.623	2.5
2	100% رمل الكتبان	1.49	2.6
3	100% رمل الاجر	1.055	2.3
4	50% رمل عسيلة 50% رمل الكتبان	1.914	2.67
5	70% رمل عسيلة 30% رمل الكتبان	1.594	2.63
6	70% رمل عسيلة 30% رمل الاجر	1.368	2.5
7	50% رمل الكتبان 50% رمل الاجر	1.294	3
8	50% رمل عسيلة 25% رمل الكتبان 25% رمل الاجر	1.44	2.542

الملاحظة : نلاحظ ان كل الرمال المستعملة هي في مجال الرمال العادية وهذا ما يعني انها رمال عادية ينتج عنها خرسانة عادية .

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

	
	
الصورة 2.111: الكتلة الحجمية الظاهرية	الصورة 1.111: الكتلة الحجمية المطلقة

4./ المكافئ الرملي:

إن الهدف من تجربة المكافئ الرملي هو تحديد نسبة الشوائب الناعمة كالطين والمواد العضوية في الرمل من أجل معرفة مدى صلاحية استخدامه في الخرسانة
طريقة التجربة:
هذا الاختبار يتضمن :

بعد وزن عينة كتلتها 120 (غ) من الرمل نقوم بغمسها في محلول (فلوكون).
-ثم نقوم بالرج بواسطة الجهاز لمدة 30 ثانية.
-وعندما نقوم بتسوية العينة نتركها لمدة 20 دقيقة.
-بعدها نقيس ارتفاع الرواسب.
بحيث ان:


✓ الطبقة السفلية هي الرمل الصافي وارتفاعها (H2) :

✓ الطبقة العالية تعبر عن الرمل والشوائب معا وإرتفاعها (H1)

يتم التعبير على المكافئ الرملي بالعلاقة التالية :

$$Es = (H1/H2) \times 100$$

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

	
الصورة 4.111: تجربة المكافئ الرملي	الصورة 3.111: جهاز الرج الآلي للمكافئ رملي

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

الجدول 2.111: النسب المئوية للمكافئ الرملي للعينات المدروسة

تركيبية الرمل	المكافئ الرملي
عسيلة	87.5
كثبان	95
اجر	86
50% رمل عسيلة + 50% رمل الكثبان	92
70% رمل عسيلة + 30% رمل الكثبان	88
70% رمل عسيلة + 30% رمل الاجر	89
50% رمل عسيلة + 50% رمل الاجر	87.5
50% رمل عسيلة + 25% رمل الكثبان + 25% رمل الاجر	98.5

عند قيامنا بالتجارب تحصلنا على النتائج التالية

ملاحظة :

إن في جميع الاختبارات المدروسة لمختلف تركيبات الرمل تم الحصول على معامل المكافئ الرملي اكبر من 80 رغم ذلك نلاحظ أن الغياب كان شبه تام للدقائق .

5./ التحليل الحبيبي :

- تجربة التحليل الحبيبي هي تجربة تستخدم لتحديد توزيع حجم الحبيبات أو الجزيئات في التربة ومعرفة مقاسات الركام المختلفة المستعملة ، بإستخدام التحليل المنخلي عن طريق مجموعة من الغرايل بحيث تكون مرتبة تنازليا حسب حجم الفتحات ، موضوعة فوق بعضها البعض ، تمكنا من حساب النسب المئوية لكل حجم حبيبي ومن ثم رسم منحنى التدرج الحبيبي لكل عينة من العينات المدروسة فهذه التجربة ، وتعرف بواسطة المواصفات-NFP18

560

_ العينة رقم 1: 100% رمل عسيلة.

_ العينة رقم 2: 100% رمل الكثبان

_ العينة رقم 3: 100% رمل الاجر

_ العينة رقم 4: 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكثبان.

_ العينة رقم 5 : 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكثبان

_ العينة رقم 6 : 70% رمل عسيلة + 30% رمل الاجر.

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

_ العينة رقم 7: 50% رمل عسيلة + 50% رمل الآجر.

_ العينة رقم 8 : 50% رمل عسيلة + 25% رمل الآجر + 25% رمل الكتبان.

_ في هذه التجربة قمنا باستعمال 1 (Kg) من الرمل المستعمل فتحصلنا على النتائج التالية :


توضح الجداول التالية النتائج للعينات :

1/ عينة : رمل عسيلة 100 %

الجدول 3.111: تدرج الحبيبي للعينة رمل العسيلة

الغريال فتحت بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	المار المجمع
5	0	0	0	100
2.5	13	13	1.3	98.7
1.25	51	64	6.4	93.6
0.63	188.5	252.5	25.25	74.75
0.315	403	655.5	65.55	34.45
0.16	272	927.5	92.75	7.25
0.08	58.5	986	98.6	1.4
	04	990	99	1

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها



الشكل 1.111 منحنى تدرج الحبيبي للعينه رمل العسيلة


الملاحظة:

نلاحظ أن معامل النعومة مقبول لأنه داخل في المجال [2.2-2.8] A الذي يصلح للإستعمال في الخرسانة، كما أن منحنى التدرج الحبيبي نلاحظ أنه داخل المجال النظامي.

2/ عينة : 100% رمل الكثبان

الجدول 4.111: تدرج الحبيبي للعينه رمل الكثبان

الغريال فتحت بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	المار المجمع
5	0	0	0	100
2.5	0	0	0	100
1.25	1	1	0.1	99.9
0.63	6	7	0.7	99.3
0.315	88.5	95.5	9.55	90.45
0.16	523.5	619	61.9	38.1
0.08	369	988	98.8	1.2
	8	996	99.6	0.4



الشكل 2.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينه رمل الكثبان

الملاحظة :

نلاحظ أن معامل النعومة منخفض لأنه خارج كل المجالات النظامية وهو الذي نريد تحسين خصائصه الفيزيائية ، كما أن منحنى التدرج الحبيبي نلاحظ أنه خارج المجال النظامي.


_العينه رقم 3: 100% رمل الأجر

الجدول 5.111: تدرج الحبيبي للعينه رمل الأجر

العلاق (ج)	العلاق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	العلاق المجمع	فتحت الغربال بال (مم)
0	0	0	100	5
24	24	2.4	97.6	2.5
171	195	19.5	80.5	1.25

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

63.6	36.4	364	169	0.63
46.4	53.6	536	172	0.315
27.3	72.7	727	191	0.16
3.7	95.3	953	226	0.08
0.9	99.1	991	38	



الشكل 3.111 المنحنى تدرج الحبيبي للعينة رمل الاجر

الملاحظة:

نلاحظ أن معامل النعومة منخفض لأنه خارج كل المجالات النظامية وهو الذي نريد تحسين خصائصه الفيزيائية، كما أن منحنى التدرج الحبيبي نلاحظ أنه خارج المجال النظامي.


العينة رقم 4: 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكتبان

الجدول 6.111: تدرج الحبيبي للعينة 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكتبان

الغربال فتحت بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	المار المجمع
5	0	0	0	100

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

99.4	0.6	6	6	2.5
96.9	3.1	31	25	1.25
88.1	11.9	119	88	0.63
56.3	43.7	437	318	0.315
9	91	910	473	0.16
1.3	98.7	987	77	0.08
0.9	99.1	991	4	



الشكل 4.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينه 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكثبان

الملاحظة:


نلاحظ أن معامل النعومة مقبول لأنه داخل في المجال [2.2-2.8] A الذي يصلح للإستعمال في الخرسانة، كما أننا نلاحظ أن منحنى التدرج الحبيبي داخل في المجال النظامي، وهو الذي نثمنه ونحاول التصحيح به

_العينه رقم 5 : 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكثبان

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

الجدول 7.111: تدرج الحبيبي للعينة 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكثبان

الغريال فتحت بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	المر المجمع
5	0	0	0	100
2.5	11	11	1.1	98.9
1.25	38	49	4.9	95.1
0.63	129	178	17.8	82.2
0.315	314	492	49.2	50.8
0.16	389	881	88.1	11.9
0.08	109	990	99	1
	5	995	99.5	0.5



الشكل 5.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكثبان


:الملاحظة

نلاحظ أن معامل النعومة خارج جميع المجالات ، ونلاحظ أن منحنى التدرج الحبيبي داخل المجال النظامي.

_العينة رقم 6 : 70%رمل عسيلة+ 30%رمل الآجر

الجدول 8.iii: تدرج الحبيبي للعينة 70%رمل عسيلة+ 30%رمل الآجر _

فتحت الغربال بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع(ج)	نسبة العالق المجمع	المر المجمع
5	0	0	0	100
2.5	50	50	5	95
1.25	95	145	14.5	85.5
0.63	182	327	32.7	67.3
0.315	472	799	79.9	20.1
0.16	153	952	95.2	4.8
0.08	41	993	99.3	0.7
	2	995	99.5	0.3



الشكل 6.111: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 70% رمل عسيلة + 30% رمل الأجر

الملاحظة:

نلاحظ أن معامل النعومة خارج جميع المجالات ، ونلاحظ أن منحنى التدرج الحبيبي داخل المجال النظامي.


_العينة رقم 7: 50% رمل عسيلة + 50% رمل الأجر

الجدول 9.111: تدرج الحبيبي للعينة 50% رمل عسيلة + 50% رمل الأجر _

الغرابال فتحت بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	المار المجمع
5	0	0	0	100
2.5	96	96	9.6	90.4
1.25	124	220	22	78
0.63	204	424	42.4	57.6

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

15.8	84.2	842	418	0.315
4.9	95.1	951	109	0.16
1.1	98.9	989	38	0.08
1	99	990	1	



الشكل 7.11: المنحنى تدرج الحبيبي للعينة 50% رمل عسيلة + 50% رمل الآجر

الملاحظة:


نلاحظ أن معامل النعومة خارج جميع المجالات ، ونلاحظ أن منحنى التدرج الحبيبي داخل المجال النظامي.

_العينة رقم 8 : 50% رمل عسيلة + 25% رمل الآجر + 25% رمل الكتبان

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

الجدول 10.11: تدرج الحبيبي للعينه 50% رمل عسيلة + 25% رمل الأجر + 25% رمل الكتبان _

الغريال فتحت بال (مم)	العالق (ج)	العالق المجمع (ج)	نسبة العالق المجمع	المر المجمع
5	0	0	0	100
2.5	39	39	3.9	96.1
1.25	74	113	11.3	88.7
0.63	136	249	24.9	75.1
0.315	250	499	49.9	50.1
0.16	355	854	85.4	14.6
0.08	118	972	97.2	20.8
	16	988	98.8	1.2



الشكل 8.11: المنحنى _ تدرج الحبيبي للعينه 50% رمل عسيلة + 25% رمل الأجر + 25% رمل الكتبان

الملاحظة:

نلاحظ أن معامل النعومة مقبول لأنه داخل في المجال [2.2-2.8] A الذي يصلح للإستعمال في الخرسانة، كما أن منحني التدرج الحبيبي نلاحظ أنه مقارب في عموميه للمجال النظامي.



الصورة 5.111: اثناء قيام بتجربة الغربلة في مخبر جامعة الوادي

6./ معامل النعومة :

بعد الانتهاء من عملية الهز والتنخيل نقوم بوزن المواد المتبقية في كل منخل وفي النهاية عند جمع هذه الأوزان يجب ان نحصل على نفس الوزن الأصلي للعينة أو باختلاف بسيط يصل الى 0,3%.

_ نقوم بحساب النسبة المئوية لكل جزء متبقي في كل منخل وذلك بقسمة هذا الوزن على الوزن الكلي للعينة ومن ثم نقوم بحساب النسب المئوية التراكمية ،مثال على ذلك النسبة المئوية المتبقية في المنخل الأول تبقى كما هي ،

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

أما بالنسبة المئوية التراكمية في المنخل التالي (أي الثاني) فتكون عبارة على مجموع ما تبقى في المنخل الأول والثاني ومنه نقول أن النسب المتبقية في المنخل الثالث هي عبارة عن مجموع ما بقي من الأول والثاني والثالث. ومن أجل حساب النسب المئوية التراكمية للأجزاء المارة يمكننا البدء من أصغر منخل ثم إضافة الذي بعده، فالمار من أصغر منخل مثلاً هو النسبة التي تبقت فالصينية.

تزداد قيمة معامل النعومة بزيادة خشونة الركام ، كما يمكن أن نتحصل على نفس المعامل لعدة درجات من الركام، لذلك لا يمكن الإعتماد على معامل النعومة لوصف التدرج ولكن يمكن الإعتماد عليه في معرفة تغيرات في ركان من نفس المصدر ويستعمل كذلك في تصحيح الخلطات الخرسانية.

يُعطى معامل النعومة بالعلاقة التالية :

$$MF = \frac{1}{100} + \sum \text{refus cumulee en \%}$$

وبعد الحساب تمكنا الحصول على معامل النعومة لكل عينة من العينات كما هو موضح في الجدول التالي :

الجدول 11.111: معامل النعومة لكل العينات المدروسة

العينة	1	2	3	4	5	6	7	8
معامل النعومة	2.8985	1.7105	2.799	2.49	2.601	3.266	3.522	2.72

الملاحظة:

المفضل المستعمل في الخرسانة أو الملاط بين 2,2- 2,8

✓المجال B: رمل تميل حبيباته إلى الدقة بين 1,8 – 2,2

✓المجال C: رمل تميل حبيباته إلى الخشونة بين 2,8- 3,2 -

-العينة الأولى التي تحتوي على نسبة رمل عسيلة 100 % ومن خلال قيمة معامل النعومة MF الذي يساوي 2,8985 نستنتج أن هذا الرمل موجود في الحد الأدنى للمجال A الذي هو الرمل المفضل المستعمل في الخرسانة وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي مع المنحنى المتحصل عليه نجد انه داخل المجال في معظمه لذلك يمكن استعمال هذا الرمل للخرسانة . المجال A

-اما العينة الثانية والتي تحتوي على نسبة رمل الكثبان 100 % ومن خلال قيمة معامل النعومة MF الذي يساوي 1,7105 حيث أنه يدخل في المجال B أكن عند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي مع المنحنى المتحصل عليه نجد يدخل المجال في بعض النقاط ويكون خارج المجال في بعض النقاط الأخرى

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

-بالنسبة الى العينة الثالثة والتي تحتوي على نسبة رمل الأجر 100% ومن خلال قيمة معامل النعومة M_f الذي يساوي 2,799 نستنتج أن هذا الرمل يفضل استعماله فالخرسانة حيث أن هذه القيمة مقبولة لأنها تدخل في المجال A وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي A مع المنحنى المتحصل عليه نجد انه يدخل المجال في بعض النقاط ويكون خارج المجال في بعض النقاط الأخرى .

-العينة الرابعة و التي تحتوي على نسبة رمل عسيلة 50 % + رمل الكثبان 50 % ومن خلال قيمة معامل النعومة M_f والذي يساوي 2,49 نستنتج أن هذا الرمل متوسط وذو تدرج حبيبي مقبول ، وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي A مع المنحنى المتحصل عليه نجده يدخل المجال في بعض النقاط ويكون خارج المجال في بعض النقاط الأخرى .

-أما العينة الخامسة والتي تحتوي على نسبة رمل عسيلة 70 + رمل الكثبان 30 % فمن خلال قيمة معامل النعومة M_f والذي يساوي 2,601 نستنتج أن هذا الرمل متوسط وذو تدرج حبيبي مقبول ، وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي A مع المنحنى المتحصل عليه نجد انه يكون داخل المجال في بعض النقاط ولكل يكون خارج المجال في بعض النقاط الأخرى .

-العينة السادسة والتي تحتوي على نسبة رمل عسيلة 70% + 30% رمل الأجر ومن خلال قيمة معامل النعومة M_f والذي يساوي 3,266 نستنتج أن هذا الرمل تميل حبيباته الى الخشونة ، وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي C مع المنحنى المتحصل عليه نجده داخل هذا المجال في معظمه ويمكن استعماله في الخرسانة .

-العينة السابعة تحتوي على نسبة رمل عسيلة 50% + رمل الأجر 50% ومن خلال قيمة معامل النعومة M_f والذي يساوي الى 3,522 نستنتج أن هذا الرمل تميل حبيباته الى الخشونة، وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي C مع المنحنى المتحصل عليه نجده داخل المجال في معظمه ويمكن استخدامه للخرسانة .

_العينة الثامنة والتي تحتوي على نسبة رمل عسيلة 50% + رمل الأجر 25% + رمل الكثبان 25% وبعد تحديد قيمة معامل النعومة M_f والذي يساوي الى 2,72 نستنتج أن هذا الرمل متوسط وذو تدرج حبيبي مقبول وعند مقارنة المجال للمنحنى المرجعي A مع المنحنى المتحصل عليه نجد انه يدخل المجال في بعض النقاط وخارج المجال في بعض النقاط الأخرى.

7./معامل امتصاص الماء :

_إن الغرض من هذا الاختبار هو تحديد مدى إمتصاص الركام للماء وذلك بعد غمره في الماء لمدة 24 ساعة أي النسبة التي يتشبع بها الركام بعد 24 ساعة ، بحيث نقوم بها عن طريق تجفيف عينة من الرمل (رمل عسيلة ، رمل الكثبان ، رمل الأجر) في فرن التجفيف لمدة 24 ساعة ثم نقوم بوزن 500 g من هذه العينة ونغمرها بالماء تماما لمدة 24 ساعة ، ثم نقوم بإفراغ الوعاء من الماء وتجفيف العينة بقطعة من القماش ثم وزنها لنتحصل على وزنها الجديد.

هذه التجربة تقوم بحساب المسامية الداخلية في حبيبات الركام وتعطى بالعلاقة التالية :

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

$$Ab = (Ma - Ms / Ms) \times 100$$

بحيث ان :

Ab هو معامل إمتصاص الماء (%)


Ma هي كتلة العينة قبل التجفيف

Ms هي كتلة العينة بعد التجفيف

يوضح الجدول التالي النسبة المئوية لمعامل امتصاص الماء : Ab

الجدول III. 12: النسب المئوية للمعامل امتصاص الماء

نوع الرمل	معامل امتصاص الماء
رمل الكثبان	0.8
رمل عسيلة	1
رمل الاجر	1.2



الصورة III. 6: تجربة امتصاص الماء على الرمل

ملاحظة:

معاملات الامتصاص لجميع الرمال كلها مقبولة تفي بالغرض

8/الاسمنت :

هو المادة الرابطة الناعمة والتي تتصلب و تنفسي فتكتسب بذلك خواص تماسكية وتلاصقيه في وجود الماء وهذا ما يجعلها قادرة على ربط مكونات الخرسانة ببعضها البعض . إن أهم استخدام للإسمنت هو الملاط Mortier والخرسانة beton بحيث يقوم بربط المواد الاصطناعية أو الطبيعية من أجل تشكيل مواد بناء قوية ومقاومة للتأثيرات البيئية المختلفة

تعد السيليكات وبالتحديد S2C و S3C المكون الأساسي والأكثر أهميتها في الإسمنت ، بحيث تؤثر بشكل مباشر على قوتها . الأكاسيد التي تتكون منها السيليكات لها تأثير كبير على هياكلها الذرية والبلورية بالإضافة لذلك . إلى خصائصها الهيدروليكية. إن المواد الكيميائية الأخرى مفيدة لترطيب الاسمنت وتثبيتته ولكن تأثيرها على المقاومة قليل . فالإسمنت البورتلندي هو المكون الرئيسي في إنتاج الخرسانة والملاط.

الإسمنت المستعمل هو الاسمنت من نوع CEM I 42.5 المتواجد في السوق المحلي والمصنوع من طرف ش من طرف شركة SPA BISKRA والمطابق. للمعايير الجزائرية 2013 (A142) - والمعايير الأوروبية (1-199 EN)

-أعطت نتائج التجارب المجرات على هذا النوع من الأسمنت

الكتلة الحجمية المطلقة والظاهرية معطيات مسبقا في البطاقة التقنية النوع الاسمنت

-الكتلة الحجمية الظاهرية.

-الكتلة الحجمية المطلقة.

-نتطرق إلى بعض التجارب فيما يلي.

(Temps de Prive(زمن التصلب

-يتم تفاعل الإسمنت كيميائيا مع الماء وبعد مرور ساعة أو أن أكثر يظهر العجين شيئا من التماسك الأولي يتم التعبير عنه ب زمن بداية التصلب[16]

. (Temps de debut de prise هذا الوقت الذي بين بداية خلط الماء مع الإسمنت وبداية التصلب يطلق عليه اصطلاحاً زمن التصلب (Teps de prise) و هو ضروري بالنسبة لعملية تشغيل الخرسانة (خلطها وتحميلها وضخها ورفعها وكذلك هزها) - يختلف زمن التصلب على حسب نوعية الإسمنت ونعومته وكمية الماء ودرجة الحرارة لذلك نقوم بتحديد على عجين قياسي معد حسب نسبة الماء المثالية وفي درجة حرارة محددة ب Vicat محمول بالإبرة بعد زمن بداية التصلب يتواصل التماسك حتى يصبح العجين C20 وباستعمال جهاز فيكا Vicat محمول بالإبرة بعد زمن بداية التصلب يتواصل التماسك حتى يصبح العجين (Temps de fin de prise) . واحدة وهذا ما نسميه نهاية زمن التصلب

على العموم زمن التصلب يكون أكثر من 90 دقيقة بالنسبة للإسمنت العادي عند درجة حرارة 20. بالنسبة إلى الاسمنت المستعمل في هذه الدراسة فحسب البطاقة التقنية فإن.

بداية التصلب - من min 150 إلى min 190

نهاية التصلب - min 220 إلى min 250

(Surface Specifique) المساحة السطحية الإسمنت

-تعتبر المساحة السطحية للإسمنت على درجة نعومته وتعكس قدرة الإسمنت على التفاعل مع الماء أثناء عملية الإماهة . وهي تعتبر عاملاً مهماً يسبب تأثيرها المباشر على:
معدل التصلب والشك.

سرعة تفاعل الماء مع الاسمنت (الإماهة).

القوة المبكرة والمتأخرة للخرسانة.

-عادة يتم حساب المساحة السطحية الإسمنت باستعمال جهاز بلين فهي الطريقة الأكثر شيوعاً ، فيتم قياس زمن مرور الهواء خلال عينة من الاسمنت في أنبوب مملوء به، ثم يتم مقارنة هذا الزمن بزمن معيار لعينة قياسية. تعطى هذه الطريقة بالمعادلة التالية.

بحيث أن

n هي لزوجة الهواء عند درجة الحرارة المجرات فيها التجربة

t هو زمن مرور الهواء عبر طبقة المسحوق ب(s)

R هي الكتلة الحجمية المطلقة بـ

المسحوق بال (3) 8102

K ثابت الجهاز

e هي النفاذية.

إن المساحة السطحية للإسمنت المستعمل تتراوح بين 25,8/26,4 m²/kg

التحليل الكيميائي (Chemical Analysis)

أعطى التحليل الكيميائي للإسمنت المستخدم سابقاً والمدون في البطاقة التقنية حسب النسب المئوية المشكلة لهذه المادة النتائج المحطات في الجدول التالي :

الجدول 13.111: تحليل كيميائي للأسمنت [16]

Al ₂ O ₃	(38%-42%)
SiO ₂	6% أقل من
Fe ₂ O ₃	(13%-17%)
CaO	(36%-40%) (13%-17%)
MgO	1.5% أقل من
So ₃	0.4% أقل من

مقاومة الضغط :

-إن الإسمنت يتميز بمقاومته للضغط وذلك بعد يومين وبعد سبعة ايام وبعد 18 يوم من لحظة إعداد الخلطة الخرسانية ، يتم ذلك على مواد اختبارية من ملاط نظامي وعدة عينات خرسانية تتميز بمواصفات خاصة تنص عليها المقاس الدولية والحكومية ويتم في ذلك اتباع طرق اختبار ميكانيكية فيزيائية.

حسب البطاقة التقنية للأسمنت المستعمل فإن مقاومة الضغط

تعطى بالميجا باسكال كالتالي:

2 يوم : 20-29

28 : 42,5-52,5 يوم-

9/الماء :

يعد الماء من الضروريات من أجل أن يتم التفاعل الكيميائي بين مكونات الخرسانة وذلك لتمتصه الحبيبات المستخدمة داخلها. فهو يعطي الخليط الذي هو عبارة عن (الاسمنت والركام الخشن والناعم) درجة مناسبة من الليونة فتساعده على التشكيل والتشغيل.

-أثناء عملية التبخر يضيع جزء من الماء الموجود في الخلطة الخرسانية ، مع ذلك فهو ضروري لعمليات إيناع الخرسانة أثناء تصلبها .

خصائص الماء المستخدم :

-إن الماء المستخدم في خلط ومعالجة الخرسانة يجب أن يكون خالي من الشوائب والمواد الضارة كالزيوت أو بعض المواد العضوية أو الأحماض بغض النظر على أنها ذائبة أو معلقة فهي تضيف تأثير سلبي في الخرسانة

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

سواء على قوتها أو على متانتها ، كما يمكن اعتبار الماء الصالح للشرب صالح أيضاً للخلط الخرسانية ، وفي بعض الأحيان يسمح باستعمال الماء الغير صالح للشرب في حالة غياب أو عدم توفر الماء الصالح للشرب ولكن بنسبة شوائب قليلة جداً تحددها المواصفات. يتم استعمال الماء الغير صالح للشرب فقط بعد التحقق منه مخبرياً وبأن مقاومة مكعبات الملاط التي تم خلطه بالماء الغير صالح للشرب على الأقل تساوي 90% من مقاومة نظيرتها التي تم تحضيرها وخلطها بالماء الصالح للشرب وذلك عند عمر (14) يوم و 28 يوم حسب المواصفات التقنية اللازمة [16] .

الجدول 14.iii: التركيبة الكيميائية للماء المستعمل [16]

CA	MG	K	NA	CL	NO3	SO4	HCO3	PH	الملوحة
195	86	28	200	494	17.36	350	73	7.30	2799

10/ الألياف المستعملة في الدراسة:

استعملنا بقايا الأسلاك الناتجة عن ربط عناصر الحديد المستعمل في البناء، هذه الأسلاك تصنع من الحديد اللين وخصائصها موجودة في الجدول التالي:

الجدول 15.iii: خصائص الألياف المستعملة

الخاصية	الوصف
الطول	3-1.5 سم
القطر	1 ملم
الكتلة الحجمية	7850 كلغ/م ³
الشكل	غير منتظم

11/ النسبة (الماء على الاسمنت) E/C:

-تعتبر النسبة المائبة الإسمنتية E/C عن نسبة وزن الماء إلى وزن الإسمنت في الخلطة الخرسانية . وأما ضبط نسبة الماء في الخلطة فله أهمية كبيرة فعليه تتوقف قوة الخلطة ومساميتها وانفصالها وقدرتها على مقاومة العوامل الجوية كالحرارة والبرودة والتآكل . تؤدي كثرة الماء إلى ضعف الخرسانة وتسبب الانفصال والتميع و المسامية والاهتراء وقلة الدوام وقلة التماسك والانكماش والتشقق .

-التركيبة الكيميائية للماء المستخدم بـ (mg/e)

الجدول التالي يوضح النتائج المتحصل عليها باستخدام تجربة الانسيابية :

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

الجدول 16. III: نتائج تجربة الانسيابية

درجة الانسيابية	نسبة الماء على الاسمنت	
12.8	0.65	50% رمل عسيلة 50% رمل الكثبان
13	0.7	
14	0.75	
15	0.8	
14	0.5	70% رمل عسيلة 30% رمل الكثبان
18.5	0.55	
14.5	0.58	30% رمل الاجر 70% رمل عسيلة
15	0.6	
12	0.58	50% رمل الاجر 50% رمل عسيلة
15.5	0.61	
16	0.6	50% رمل عسيلة 25% رمل الكثبان 25% رمل الاجر
12	0.57	
15.5	0.55	رمل الاجر
19	0.6	
13	0.5	رمل عسيلة
17	0.55	
21	6	
11	0.6	رمل الكثبان
13	0.62	
13.1	0.64	
14	0.66	

بالنظر الى هذه النتائج ارتأينا الى استخدام الملدن لتحسين المقاومة

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها

وبعد القيام بالتجربة من جديد بإضافة الملدن تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي

الجدول 17.111: نتائج تجربة الانسيابية بإضافة الملدن

نوع الرمل	نسبة الملدن المضاف	نسبة الماء على الاسمنت	درجت الانسيابية
50% رمل الاجر 50% رمل عسيلة	2%	0.55	15.5
50% رمل عسيلة 50% رمل الكتبان	2%	0.5	15.5
30% رمل الاجر 70% رمل عسيلة	2%	0.5	14.4
رمل الكتبان	2%	0.55	14.7
50% رمل عسيلة 25% رمل الكتبان 25% رمل الاجر	1%	0.55	14.5
رمل الاجر	3%	0.8	13

وبعض الصور التالية توضح عمل تجربة الانسيابية :

الفصل الثالث: صياغة خرسانة الرمل وخصائص المواد المستعملة فيها



الصورة 7.111: تجربة الانسيابية

اعداد وصنع العينات :

خطوات التحضير :

لتحضير العينات اتبعنا الخطوات التالية

(1) تحضير المواد :

نزن الكميات اللازمة من المواد : الرمل بأنواعه _ الاسمنت _ الماء

(2) تحضير القوالب :

_ حتى تكون القوالب جاهزة يجب تنضيفها جيدا ودهنها بالزيت .



الصورة 8.111: القالب المستخدم في الصب

(3) خلط وصب العينات :

بعدما شرعنا في عملية تحضير و خلط وصب العينات اللازمة لاجراء الاختبارات . وقد كانت ابعاد هذه العينات (160/40/40) مم

تم اعداد العجينة يدويا باتتباع الخطوات التالية

_ خلط الرمل منفردا لمدة 30 ثانية

_ اضيف الاسمنت الى الرمل , وتواصل الخلط لمدة 60 ثانية .

_ اضيف الماء تدريجيا الى المزيج (رمل / اسمنت) اثناء الخلط واستمر ذلك لمدة 4 دقائق

و عند الصب قمنا بخض القوالب وذلك لاجراج الهواء من الوسط .



الصورة 9.111: العينات اثناء الصب

(4) ازاله العينات من القوالب :

الفصل الرابع:

السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

1/مدخل :

-تهدف هذه الدراسات إلى تقييم الأداء الميكانيكي، والمتانة، والخواص الفيزيائية لخرسانة الرمل والخرسانة المسلحة بالألياف الحديدية، خاصةً في البيئات التي يصعب فيها توفير الركام الخشن أو في التطبيقات الإنشائية الخاصة.

وبعد التعرف على خرسانة الرمل وإعطاء نبذة عن تاريخها وخصائصها ومعرفة التركيبة المثلى لها ، سنتطرق في هذا الفصل الى بعض الخصائص الميكانيكية لخرسانة الرمل المعززة بالالياف المعدنية وتحديدًا الى مقاومة الانحناء والضغط في 7 و14 و28 يوم

2/طرق خطوات التجارب:

2-1/اختبار التحطيم بالإنحناء :

إن تجربة الإنحناء على عينات ذات مقطع مربع 4×4 سم و طول 16 سم و البعد بين المسندين 10 سم ، تتم هذه العملية بواسطة آلة الإنحناء بثلاثة نقاط، هذه الآلة مزودة بمسندين أسطوانيين من الأسفل وثابتين فتستند العينة عليهما ومسند علوي اسطواني مطبق كذلك وسطهما يتحرك بواسطة محرك الآلة ليطبق القوة على العينة المدروسة كما تتم قراءة الحمولة مباشرة من الآلة

_ EN 196-1 إن هذه التجربة منصوص عليها حسب القاعدة



الصورة 1.14: أثناء التحطيم بواسطة الانحناء في مخبر جامعة الوادي

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

يتم حساب مقاومة الانحناء بالعلاقة التالية :


$$R_t = \frac{150.Ff.L}{b^3}$$

2-2 / نتائج تجربة الانحناء :

2-2-1/ تأثير نوعية الرمال على المقاومة الميكانيكية لخرسانة الرمل :

الجدول 1.IV: نتائج الانحناء على كل العينات بدون الياف

28	14	7	
4	3.76	2.41	SA100%
3.74	3.36	2.145	SD100%
3.76	3.125	2.22	SB100%
4.8	4.215	2.86	SA50%+SD50%
3.6	3.5	1.995	SA70%+SD30%
4.37	3.91	2.785	SA50%+SB50%
4.4	3.756	2.595	SA70%+SB30%
3.5	3.05	1.995	SA50%+SB25%+SD25%



الشكل 1.IV: منحنى يوضح تغيرات مقاومة الانحناء لكل عينات الرمل بدون الياف

الملاحظة :


نلاحظ أن مقاومة الانحناء تتغير بتغير نوع الرمال ونسب المزج بينها فعند مقارنتنا بين أنواع الرمال غير الممزوجة نجد أن خرسانة الرمل المصنوعة من رمل عسيلة أعطت أحسن مقاومة بلغت 4 Mpa ثم خرسانة رمل الأجر التي بلغت 3.76 Mpa أي بنسبة تراجع 1.06% ثم خرسانة رمل الكتبان التي سجلتها 3.74 Mpa أي بنسبة تراجع 6.5%. أما عن الخرسانة المصنوعة بالرمل الممزوجة فقد سجلنا أحسن قيمة بالنسبة للخرسانة المصنوعة من الخليط SA50%+SD50% حيث كانت 4.8Mpa، ويليه الخرسانة المصنوعة من الخليط SA70%+SB30% التي كانت قيمتها 4.4Mpa وأما خرسانة رمل SA50%+SB50% فقد سجلنا تقريبا نفس القيمة مقارنة 4.37 Mpa. أي بنسبة تحسن بلغت في النوع الأول 9.8%.

2-2-2/ تأثير إضافة الألياف في الخلطة الخرسانية:

1/ عينة: عسيلة 100%

الجدول 2.1V: نتائج تجربة الانحناء على العينة رمل العسيلة

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
4.0 MPA	3.76 MPA	2.41 MPA	رمل عسيلة 100%
5.0 MPA	4 MPA	3.345 MPA	رمل عسيلة 100% + 1% F
MPA5.1	4.44 MPA	3.46 MPA	رمل عسيلة 100% + 1.5% F



الشكل 2.1V: منحنى يوضح تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة


الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

ملاحظة : نلاحظ من الشكل 2.1V: أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 25% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 27.5% عند زيادة 1.5% من الألياف

2/ عينة: رمل الكثبان

الجدول 3.1V: نتائج تجربة الانحناء على عينة رمل الكثبان

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
MPA3.74	.465 mpa 3	2.145mpa	رمل الكثبان 100%
MPA4.21	3.36mpa	2.52mpa	رمل الكثبان 100% + 1% F
MPA5.14	4.16 mpa	3mpa	رمل الكثبان 100% + 1.5% F



JOUR


الشكل 3.1V : يوضح تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل الكثبان

ملاحظة : نلاحظ من الشكل 3.1V: أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 12.56% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 37.4% عند زيادة 1.5% من الألياف.

3/ عينة: رمل الاجر 100%

الجدول 4.IV: نتائج تجربة الانحناء على عينة الاجر

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
MPA3.76	3.125mpa	2.22mpa	رمل الاجر 100%
3.995MPA	3.425mpa	2.895mpa	رمل الاجر 100% + 1% F
4 MPA	3.46mpa	2.97mpa	رمل الاجر 100% + 1.5% F




الشكل 4.IV : المنحنى يوضح تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل الاجر

ملاحظة : نلاحظ من الشكل 4.IV: أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 6.1% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 6.4% عند زيادة 1.5% من الألياف

4/ عينة : رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50%

الجدول 5.IV: نتائج تجربة الانحناء على عينة رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50 %

28 يوم	14 يوم	7 أيام	رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50%
4.8MPA	4.215mpa	2.86mpa	رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50%
5.8 MPA	4.875mpa	3.425mpa	رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50% F %1
MPA6.1	4.93mpa	3.835mpa	رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50% F%1.5




الشكل 5.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل الكثبان 50%+ رمل عسيلة 50%

ملاحظة : نلاحظ من الشكل 5.IV أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 20.83% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 27.08% عند زيادة 1.5% من الألياف.

5/ عينة : رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70%

الجدول 6.IV: نتائج تجربة الانحناء على عينة رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
MPA3.6	3.5mpa	1.995mpa	رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70%
MPA4.65	3.54mpa	2.145mpa	رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70% %1F+
MPA4.9	3.685mpa	3.5mpa	رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70% F%1.5




الشكل 6.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70 %

ملاحظة : نلاحظ من الشكل 6.IV: أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 29.16% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 36.11% عند زيادة 1.5% من الألياف

6/ عينة : رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 50%

الجدول 7.IV: نتائج تجربة الانحناء على عينة رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 50%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
MPA4.37	3.91mpa	2.785mpa	رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 50%
MPA4.8	4.025mpa	2.785mpa	رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 50% F %1
5MPA	4.125mpa	3.425mpa	رمل عسيلة 50% + رمل الاجر 50% + F%1.5




الشكل 7.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة 50% + رمل الاجر 50%

ملاحظة : نلاحظ من الشكل 7.IV: أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 1% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 1.26% عند زيادة 1.5% من الألياف.

17 عينة: رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30%

الجدول 8.IV: نتائج تجربة الانحناء على عينة رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
MPA4.4	3.756mpa	2.595mpa	رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30%
MPA4.6	3.76mpa	2.825mpa	رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30% + 1% F
MPA6	4.78mpa	2.935mpa	رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30% + F%1.5



JOUR

الشكل 8.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 70% + رمل الاجر 30%


ملاحظة :

نلاحظ من الشكل أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 4.54% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 36.36% عند زيادة 1.5% من الألياف.

8 / عينة: رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%

الجدول 9.IV: تجربة الانحناء على عينة رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
3.5MPA	3.05mpa	1.955mpa	رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%
3.6MPA	3.125mpa	2.22mpa	رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25% F %1
4.3MPA	4.265mpa	2.63mpa	رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25% F%1.5



JOUR

الشكل 9.IV: منحنى تغيرات مقاومة الانحناء لعينة رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25


الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

الملاحظة : نلاحظ من الشكل 9.IV: أن مقاومة الخرسانة المدروسة للانحناء تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 2.86% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 22.85% عند زيادة 1.5% من الألياف

9. كل العينات

الجدول 10.IV: نتائج الانحناء على كل عينات الرمل

العينات	الايام	7	14	28
SA100%		2.41	3.76	4
SA100%+ 1.%F		3.345	4	5
SA100%+ 1.5%F		3.46	4.44	5.1
SD100%		2.145	3.36	3.74
SD100%+ 1.%F		2.52	3.465	4.21
SD100%+ 1.5%F		3	4.16	5.14
SB100%		2.22	3.125	3.76
SB100%+ 1.%F		2.895	3.425	3.995
SB100%+ 1.5%F		2.97	3.46	4
SA50%+SD50%		2.86	4.215	4.8
SA50%+SD50%+ 1.%F		3.425	4.875	5.8
SA50%+SD50%+ 1.5%F		3.835	4.93	6.1
SA70%+SD30%		1.995	3.5	3.6
SA70%+SD30%+ 1.%F		2.145	3.54	4.65
SA70%+SD30%+ 1.5%F		3.5	3.685	4.9
SA50%+SB50%		2.785	3.91	4.37
SA50%+SB50%+ 1.%F		2.785	4.025	4.8
SA50%+SB50%+ 1.5%F		3.425	4.125	5
SA70%+SB30%		2.595	3.756	4.4
SA70%+SB30%+ 1.%F		2.825	3.76	4.6
SA70%+SB30%+ 1.5%F		2.935	4.78	6
SA50%+SB25%+SD25%		1.995	3.05	3.5
SA50%+SB25%+SD25%+ 1.%F		2.22	3.125	3.6
SA50%+SB25%+SD25%+ 1.5%F		2.63	4.265	4.3



JOUR

الشكل 10.14: منحنى نتائج الانحناء على كل العينات الرمل

تفسير النتائج :

تأثير نوعية الرمل على خرسانة الرمل:

نلاحظ أن مقاومة الانحناء تتغير بتغير نوع الرمال ونسب المزج بينها، وذلك راجع إلى كون الرمال تختلف في طبيعتها الكيميائية فالرمال الطبيعية حبيباتها أغلبها سيليسية تعطي مقاومة عالية للتحطيم، أما حبيبات رمل الأجر فهي حبيبات ذات طبيعة طينية تعطي مقاومة ضعيفة للتحطيم هذا ما يفسر ضعف الخرسانة وقوتها.

أما للخرسانات ذات الرمال الممزوجة فإن تلك الرمال قد صحح بعضها البعض وأصبح لها تدرج حبيبي مقبول سد أصغره الفراغات الناتجة عن أكبره فازدادت كتامة الخرسانة مما زاد في مقاومتها. وهذا ما وجدته [47]. إذ قال : أنه من الواضح أنه يجب إعطاء أهمية كبيرة لاختيار الركام حسب خصائصه الفيزيائية والميكانيكية

تأثير إضافة الألياف على خرسانة الرمل:

نلاحظ أن مقاومة الانحناء تغيرت بتغير وزيادة نسبة الألياف في حدود دراستنا- كلما زادت هذه الأخيرة زادت المقاومة، وذلك راجع إلى كون الألياف قامت بدور التعزيز فتماسكت أجزاء العينة

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

ولم تقم بالتحطيم المباشر، كما أن هذه الألياف قامت بسد الكثير من الفراغات لذا زادت المقاومة. وهذا ما وجدته [48] [49] . إذ أنه تحقق من أن الألياف المعدنية داخل خرسانة الرمل تزيد من مقاومة الضغط

2-3/ اختبار التحطيم بالضغط :

تعد هذه التجربة من التجارب المنصوص عليها حسب القاعدة EN 196-1 تحدث باستعمال المواد الصلبة وتكون على عينات (160×40×40 mm) نقوم بوضع العينة ما بين صفيحتين معدنيتين صلبتين تجرى هذه التجربة باستخدام آلة التحطيم من نوع U-test بحيث تصل قوة هذه الآلة إلى 120KN و ثم بواسطة سرعة انتقال منتظمة وتقرأ نتيجة قوة الضغط مباشرة بال KN واجهاد الضغط بال Mpa



الصورة 2.1V: اثناء اختبار بالضغط في مخبر جامعة الوادي

- _ العينة رقم 1: 100% رمل عسيلة.
- _ العينة رقم 2: 100% رمل الكتبان
- _ العينة رقم 3: 100% رمل الآجر
- _ العينة رقم 4: 50% رمل عسيلة + 50% رمل الكتبان.
- _ العينة رقم 5: 70% رمل عسيلة + 30% رمل الكتبان
- _ العينة رقم 6: 70% رمل عسيلة + 30% رمل الآجر.
- _ العينة رقم 7: 50% رمل عسيلة + 50% رمل الآجر.
- _ العينة رقم 8: 50% رمل عسيلة + 25% رمل الآجر + 25% رمل الكتبان.

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

ملاحظة : قمنا بإعادة نفس التجارب بإضافة قيمتين مختلفتين للحديد

القيمة الأولى : 1%


القيمة الثانية : 1.5%

4-2/ نتائج تجربة التحطيم بالضغط :

2-4-1/ تأثير نوع الرمل على الخرسانة المدروسة :

الجدول 11.IV: نتائج مقاومة الضغط على كل العينات بدون الالياف

28	14	7	
20.08	13.35	9.225	SA100%
12.685	10.88	7.82	SD100%
15.485	11.35	8.66	SB100%
23.155	15.76	11.54	SA50%+SD50%
20.865	15.04	11.27	SA70%+SD30%
17.755	13.345	8.895	SA50%+SB50%
20.54	11.11	9.495	SA70%+SB30%
17.545	17.285	11.69	SA50%+SB25%+SD25%



JOUR


الشكل 11.IV: يوضح تغيرات مقاومة الضغط لكل عينات الرمل بدون الياف

ملاحظة : نلاحظ أن مقاومة الانحناء تتغير بتغير نوع الرمال ونسب المزج بينها فعند مقارنة بين أنواع الرمال غير الممزوجة نجد أن خرسانة الرمل المصنوعة من رمل عسيلة أعطت أحسن مقاومة بلغت 20.88 Mpa ثم خرسانة رمل الأجر التي بلغت 15.485 Mpa , ثم خرسانة رمل الكتبان التي سجلناها 12.685 Mpa. أما عن الخرسانة المصنوعة بالرمل الممزوجة فقد سجلنا أحسن قيمة بالنسبة للخرسانة المصنوعة من الخليط SA50%+SD50% حيث كانت 23.54 Mpa، ويليه الخرسانة المصنوعة من الخليط SA70%+SD30% التي كانت قيمتها 20.54 Mpa وأما خرسانة رمل SA50%+SB50% فقد سجلنا تقريبا نفس القيمة مقارنة 17.555 Mpa

1/ عينة رمل عسيلة 100% :

الجدول 12.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل عسيلة 100%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
20.08 MPA	MPA13.35	MPA9.225	رمل عسيلة 100%
MPA20.825	MPA13.395	MPA10.735	رمل عسيلة 100% + 1% F
MPA 24.535	MPA17.455	MPA 12.385	رمل عسيلة 100% + 1.5% F



JOUR


الشكل 12.IV: منحني تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل عسيلة 100%

ملاحظة : نلاحظ أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 3.7% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 22.18% عند زيادة 1.5% من الألياف

2/ عينة : رمل الكتبان 100%

الجدول 13.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل الكتبان 100%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
12.685 MPA	mpa 10.88	mpa7.82	رمل الكتبان %100
14.52 MPA	mpa13.505	mpa7.95	رمل الكتبان F %1 + %100
MPA16.505	mpa14.995	mpa9.885	رمل الكتبان F%1.5 + %100



JOUR


الشكل 13.14: المنحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الكتبان 100%

ملاحظة : نلاحظ من الشكل أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 14.47% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 30.12% عند زيادة 1.5% من الألياف.

3/ عينة : رمل الاجر 100%

الجدول 14.14: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل الاجر 100%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
15.485 MPA	11.35mpa	8.66mpa	رمل الاجر %100
15.81 MPA	mpa14.205	10.045mpa	رمل الاجر F %1 + %100
16.79 MPA	mpa14.66	11.1mpa	رمل الاجر + %100 F%1.5



JOUR


الشكل 14.IV: منحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الاجر 100%

ملاحظة : نلاحظ من الشكل أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 2.13% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 8.46% عند زيادة 1.5% من الألياف

4/ عينة : رمل الكتبان 50% + رمل عسيلة 50%

الجدول 15.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل الكتبان 50% + رمل عسيلة 50%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
23.155 MPA	mpa15.76	mpa11.54	رمل الكتبان رمل 50% عسيلة 50%
26.365 MPA	17.615mpa	13.33mpa	رمل الكتبان رمل 50% عسيلة 50% F 1%
31.27 MPA	mpa18.96	mpa18.135	رمل الكتبان رمل 50% عسيلة 50% F 1.5%



JOUR

الشكل 15.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الكتبان 50%+ رمل عسيلة 50%


ملاحظة :

نلاحظ من الشكل: أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 13.86% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 35.04% عند زيادة 1.5% من الألياف

5/ عينة : رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70%

الجدول 16.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
20.865 MPA	15.04 mpa	mpa11.27	رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70%
22.78 MPA	mpa15.185	mpa11.76	رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70% +1%F
31.195 MPA	mpa20.79	mpa13.69	رمل الكتبان 30%+ رمل عسيلة 70% +1.5%F



JOUR


الشكل 16.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الكثبان رمل الكثبان 30%+ رمل عسيلة 70 ملاحظة :

نلاحظ من الشكل: أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 9.17% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 49.50% عند زيادة 1.5% من الألياف

6/ عينة: رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 50%

الجدول 17.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 50%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
17.755 MPA	13.345 mpa	8.895 mpa	رمل عسيلة +50% رمل الاجر 50%
18.245 MPA	15.475 mpa	11.765 mpa	رمل عسيلة +50% رمل الاجر 50% F 1%
22.905 MPA	19.105 mpa	12.35 mpa	رمل عسيلة +50% رمل الاجر 50% F 1.5%



JOUR

الشكل 17.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل الكثبان رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 50%


ملاحظة :

نلاحظ من الشكل: أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 2.76% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 29.01% عند زيادة 1.5% من الألياف

7/ عينة : رمل عسيلة 70%+ رمل الاجر 30%

الجدول 18.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل عسيلة 70%+ رمل الاجر 30%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
20.54 MPA	mpa11.11	9.495mpa	رمل عسيلة +70% رمل الاجر 30%
21.065 MPA	mpa12.97	10.245mpa	رمل عسيلة +70% رمل الاجر 30%+ 1% F
24.59 MPA	14.05mpa	13.44mpa	رمل عسيلة +70% رمل الاجر 30% + F1.5%



JOUR

الشكل 18.IV: المنحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل عسيلة 70%+ رمل الاجر 30%

ملاحظة : نلاحظ من الشكل: أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 2.53% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 19.71% عند زيادة 1.5% من الألياف .


8/ عينة : رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%

الجدول 19.IV: نتائج تجربة التحطيم بالضغط على عينة رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%

28 يوم	14 يوم	7 أيام	
17.285 MPA	mpa17.545	mpa11.69	رمل عسيلة +50% رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%
21.53 MPA	mpa18.785	mpa14.785	رمل عسيلة +50% رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25% F 1%
22.035 MPA	mpa19.905	mpa15.215	رمل عسيلة +50% رمل الاجر 25%+

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

			رمل الكثبان +25% F%1.5
--	--	--	---------------------------------



JOUR


الشكل 19.1V: المنحنى تغيرات مقاومة الضغط لعينة رمل عسيلة 50%+ رمل الاجر 25%+ رمل الكثبان 25%

ملاحظة : نلاحظ من الشكل: أن مقاومة الخرسانة المدروسة الضغط تزداد بزيادة الأيام كما تزداد بزيادة نسبة الألياف، وأن نسبة الزيادة خلال 28 يوم قد بلغت 24.59% عند زيادة 1% من الألياف وقد بلغت 27.48% عند زيادة 1.5% من الألياف

9. كل العينات :

الجدول 20. IV: نتائج اختبار الضغط على كل العينات

العينات	7 الأيام	14	28
SA100%	9.225	13.35	20.08
SA100%+ 1.5%F	10.735	13.395	20.825
SA100%+ 1.5%F	12.385	17.455	24.535
SD100%	7.82	10.88	12.685
SD100%+ 1.5%F	7.95	13.505	14.52
SD100%+ 1.5%F	9.885	14.995	16.505
SB100%	8.66	11.35	15.485
SB100%+ 1.5%F	10.045	14.205	15.81
SB100%+ 1.5%F	11.1	14.66	16.79
SA50%+SD50%	11.54	15.76	23.155
SA50%+SD50%+ 1.5%F	13.33	17.615	26.365
SA50%+SD50%+ 1.5%F	18.135	18.96	31.27
SA70%+SD30%	11.27	15.04	20.865
SA70%+SD30%+ 1.5%F	11.76	15.185	22.78
SA70%+SD30%+ 1.5%F	13.69	20.79	31.195
SA50%+SB50%	8.895	13.345	17.755
SA50%+SB50%+ 1.5%F	11.765	15.745	18.245
SA50%+SB50%+ 1.5%F	12.35	19.105	22.905
SA70%+SB30%	9.495	11.11	20.54
SA70%+SB30%+ 1.5%F	10.245	12.97	21.065
SA70%+SB30%+ 1.5%F	13.44	14.05	24.59
SA50%+SB25%+SD25%	11.69	17.545	17.285
SA50%+SB25%+SD25%+ 1.5%F	14.785	18.785	21.53
SA50%+SB25%+SD25%+ 1.5%F	15.215	19.905	22.035



الشكل 20.IV: منحنى نتائج اختبار الضغط على كل العينات

تفسير النتائج:

تأثير نوعية الرمل على خرسانة الرمل:

نلاحظ أن مقاومة الضغط تتغير بتغير نوع الرمال ونسب المزج بينها كما هو الحال في مقاومة الانحناء، وذلك راجع إلى كون الرمال تختلف في طبيعتها الكيميائية فالرمل الطبيعية حبيباتها أغلبها سيلسية تعطي مقاومة عالية للتحطيم، أما حبيبات رمل الأجر فهي حبيبات ذات طبيعة طينية تعطي مقاومة ضعيفة للتحطيم هذا ما يفسر ضعف الخرسانة وقوتها.

أما للخرسانات ذات الرمال الممزوجة فإن تلك الرمال قد صحح بعضها البعض وأصبح لها تدرج حبيبي مقبول سد أصغره الفراغات الناتجة عن أكبره فازدادت كثافة الخرسانة مما زاد في مقاومتها. وهذا ما وجده [47]. إذ قال : أنه من الواضح أنه يجب إعطاء أهمية كبيرة لاختيار الركام حسب خصائصه الفيزيائية والميكانيكية

تأثير إضافة الألياف على خرسانة الرمل:

نلاحظ أن مقاومة الضغط تغيرت بتغير وزيادة نسبة الألياف كلما زادت هذه الأخيرة زادت المقاومة، وذلك راجع إلى كون الألياف قامت بدور التعزيز فتماسكت أجزاء العينة ولم تقم بالتحطيم المباشر، كما أن هذه الألياف قامت بسد الكثير من الفراغات لذا زادت المقاومة. وهذا ما وجده [48]، لكننا وجدنا أن بعضها تناقص بزيادة الألياف ومرد ذلك لتموضع الألياف فقد كان تموضعها غير لائق فلما طبقنا عليها قوة الإنضغاط وقع لا شبه انزلاق داخل ما ضعف من مقاومتها وهذا ما وجده [48] [49] إذ أنه تحقق من أن الألياف المعدنية داخل خرسانة الرمل تزيد من مقاومة الضغط

3/_ اختبار امتصاص الماء - الخاصية الشعرية - (Essai d'absorption d'eau) :

يتم استخدام تجربة امتصاص الماء بواسطة الخاصية الشعرية من أجل قياس مدى قدرة الخرسانة على امتصاص الماء عبر المسام الدقيقة، فهي مهمة لتقييم مقاومة الخرسانة للرطوبة والعوامل الجوية.

تُنفذ هذه التجربة بناء على توصيات l'AFPC-AFREM على عينات من خرسانة الرمال ، فهي تعطي لمحة عن الفراغات والمسامات داخل الجسم الخرساني وتعمل على فهم سلوك النفاذية وتأثيرها على متانة الخرسانة.

- خطوات الاختبار:

_ وزن العينة وهي جافة.

_ يُغمر الجزء السفلي من العينة في الماء بمقدار 3mm في حين يبقى الجزء العلوي فلهواء .

_ يتم قياس الوزن بعد مرور 6m و 12m و 30m و 1h و 4h و 8h و 24h و 48h.

_ يتم حساب معامل الإمتصاص كالتالي :

$$100 \times AC\% = \frac{(Msat - Msec)}{Msec}$$

حيث :

AC: هو معامل الإمتصاص (%)

Msar: هي كتلة العينة بعد الإمتصاص

Msec: هي كتلة العينة الجافة

4/ نتائج تجربة امتصاص الماء:



الصورة 3.1V: اثناء قيام تجربة امتصاص الماء

1/ بدون الياف :


النسب المئوية لامتصاص الماء (%) :

الجدول 21.IV: النسبة المئوية لامتصاص الماء لعينات الرمل بدون الياف

التركيبية	6) (د (%)	12) (د (%)	30) (د (%)	1) (س (%)	4) (س (%)	8) (س (%)	24) (س (%)	48) (س (%)
100%A	0.56	0.93	1.31	1.87	2.43	4.49	7.10	8.60
100%D	0.85	1.06	1.27	1.48	1.69	3.81	5.72	8.69
100%B	1.15	1.62	2.08	3.23	4.39	8.08	14.32	17.09
50%A+50%D	0.78	1.18	1.57	2.35	3.33	6.67	7.45	10.20
70%A+30%D	1.14	1.70	1.89	3.22	4.36	7.58	8.71	10.42
50%A+50%B	0.62	1.03	1.24	10.93	10.93	12.16	12.58	13.40

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

70%A+30%B	0.77	1.16	1.54	2.31	4.43	5.97	9.63	10.40
50%A+25%D+25%B	1.04	1.45	1.66	2.69	7.25	8.70	9.73	710.7



الشكل 21.IV: أعمدة بيانية توضح نسبة امتصاص الماء على العينات بدون إضافة الياف الحديد

نلاحظ من الشكل أن نسبة امتصاص الماء للعينات الخرسانة المدروسة والتي هي بدون إضافة الألياف الحديدية تزداد بزيادة الزمن، وان هذه الزيادة في الخرسانة المصنوعة 100% من رمال الأجر كانت بها هي الأعلى مقارنة بغيرها من الخرسانات المدروسة إذ وصلت نسبة الامتصاص بها خلال 48 ساعة إلى 17%، وكلما كانت نسبة رمال الأجر في الخرسانة المكونة من رمال الممزوجة أكثر كلما كانت نسبة الامتصاص للماء أكثر فقد سجلنا في الخرسانة المصنوعة من 50%A+50%B نسبة 13.40%، وفي 50%A+25%D+25%B سجلنا 10.40%، في حين أن الخرسانات التي تحتوي على الرمال الطبيعية سواء رمال الكثبان أو رمال عسيلة فإن نسبة امتصاص الماء بها كانت أقل بكثير فقد سجلنا في هذين النوعين من الخرسانة نسبة إمتصاص بين 8.6% و 8.69%، والأمر ذاته عند مزجها فإن نسبة الامتصاص لم تتجاوز 10.42%


1/2 % حديد

النسب المئوية لامتصاص الماء (%):

الجدول 22.IV: النسبة المئوية لامتصاص الماء لعينات الرمل التي تحتوي على 1% الياف

التركيبية	الوزن الأولي (جرام)	6) (د (%)	12) (د (%)	30) (د (%)	1) (س (%)	4) (س (%)	8) (س (%)	24) (س (%)	48) (س (%)
100%A	526	0.19	0.38	0.57	1.52	1.71	2.47	4.37	5.13
100%D	514	0.58	0.78	0.97	1.56	3.50	3.69	6.03	7.39
100%B	401	1.25	1.75	1.99	2.49	12.72	13.22	13.97	17.21
50%A+50%D	515	0.58	0.97	1.36	2.14	2.52	5.05	7.96	8.74
70%A+30%D	547	2.01	2.56	3.11	4.20	5.30	9.14	9.51	9.87
50%A+50%B	474	1.48	1.69	2.11	2.74	3.16	6.33	10.13	11.81
70%A+30%B	482	1.45	1.87	2.28	2.49	3.32	4.77	7.05	7.88
50%A+25%D+25%B	509	0.79	0.79	0.98	1.38	1.77	3.14	4.91	7.07

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة



الشكل 22.14: أعمدة بيانية توضح امتصاص الماء على العينات بإضافة 1% من الألياف الحديد

نلاحظ من الشكل أن نسبة امتصاص الماء للعينات الخرسانة المصنوعة من رمل عسيلة والتي هي بدون إضافة الألياف الحديدية كانت نسبة الامتصاص بها خلال 48 ساعة قد وصلت حدود 8.6%، وأنه كلما زدنا الألياف نقصت هذه النسبة فعند اضافتنا لـ 1% كانت نسبة الامتصاص 5.84% أما عند زيادتنا لـ 1.5% لم تتجاوز 5.13%.


نسبة امتصاص الماء للخرسانة الرملية بـ 1.5 % الياف :

النسب المئوية لامتصاص الماء (%):

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

الجدول 23.IV: النسبة المؤوية لامتناس الماء لعينات الرمل التي تحتوي على 1.5% الياف

التركيبية	الوزن الأولي (جرام)	0.1 (س)(%)	0.2 (س)(%)	0.5 (س)(%)	1 (س) (%)	4 (س) (%)	8 (س) (%)	24 (س) (%)	48 (س) (%)
100%A	548	0.55	0.73	0.91	1.28	2.19	3.47	5.47	5.84
100%D	477	0.84	1.26	1.68	2.52	3.98	6.08	7.76	10.06
100%B	425	1.65	1.65	1.65	3.06	4.94	8.47	14.12	16.00
50%A+50%D	517	0.77	0.97	1.16	1.74	2.71	4.26	6.58	8.32
70%A+30%D	507	0.99	1.38	1.58	2.76	4.14	6.31	7.69	10.26
50%A+50%B	475	1.05	1.26	1.47	2.11	3.58	6.11	9.89	11.58
70%A+30%B	481	0.62	1.04	1.04	1.45	2.49	4.78	7.90	9.56
50%A+25%D+25%B	491	1.02	1.22	1.42	2.24	3.46	5.50	9.17	10.99



الشكل 23.IV: أعمدة بيانية توضح امتناس الماء على العينات بإضافة 1.5% من الالياف الحديد

نلاحظ من الشكل أن نسبة امتصاص الماء للعينات الخرسانة المصنوعة من رمل الكثبان والتي هي بدون إضافة الألياف الحديدية كانت نسبة الامتصاص بها خلال 48 ساعة قد وصلت حدود 8.69%، وأنه كلما زدنا الألياف نقصت هذه النسبة فعند اضافتنا لـ 1.5% كانت نسبة الامتصاص 7.39% أما عند زيادتنا لـ 1% لم تتجاوز فقد وصلت إلى 10.06%.

التفسير :

تأثير تغير الرمل:

لاحظنا مما تقدم أن نسبة امتصاص الماء للعينات الخرسانية المدروسة والتي هي بدون إضافة الألياف الحديدية تزداد بزيادة الزمن وهذا راجع لاستمرار صعود الماء بالخاصية الشعرية.

وان هذه الزيادة في الخرسانة المصنوعة 100% من رمال الأجر كانت بها هي الأعلى مقارنة بغيرها من الخرسانات المدروسة إذ وصلت نسبة الامتصاص بها خلال 48 ساعة إلى 17%، وكلما كانت نسبة رمال الأجر في الخرسانة المكونة من رمال الممزوجة أكثر كلما كانت نسبة الامتصاص للماء أكثر فمرد ذلك كون حبيبات رمال الأجر نفسها تمتص كميات معتبرة من المياه زيادة على نسبة الماء المتواجدة بين الحبيبات عموماً وهي مسارات الخاصية الشعرية، وهذا ما وجد [] وغيره.

في حين أن الخرسانات التي تحتوي على الرمال الطبيعية سواء رمال الكثبان أو رمال عسيلة فإن نسبة امتصاص الماء بها كانت أقل وهذا راجع لكون المياه تواجدت فقط في الفراغات بين الحبيبات دون الولوج إلى الحبيبة في حد ذاتها وإن كان فبنسب قليلة، لأن نسبت امتصاص حبيبات هذه الرمال للماء قليلة نظراً لطبيعتها الكيميائية السيليسية.

تأثير الألياف:

تبين من كل ما مضى أنه كلما زادت نسبة الألياف تقريباً نقصت نسبت امتصاص الماء في الخرسانة وهذا راجع لنوع الألياف المضافة ولدورها في الخرسانة فهي سدت تلك الفراغات بين الحبيبات ومنعت تغلغل وصعود الماء بالخاصية الشعرية، فنوع الألياف الذي هو من الحديد لا يسمح بامتصاص الماء من جهة وهو قد عوض بعض الخرسانة من جهة أخرى والخرسانة ليست مادة كتيمة مثل الحديد، تتوافق هذه النتائج مع ما وجدته كل من [] وغيرهم الذين وجود نتائج مقاربة لهذا.

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك بعض النتائج شذت عن ما قدمنا من تفسير حيث أنه لما زدنا نسبة الألياف زادت نسبة امتصاص الخرسانة للماء ومرد ذلك كون أن هذه الألياف قد تموضعت داخل العينات بطريقة خلقت داخل جسم الخرسانة مسالك دقيقة مكنت الماء من التسرب إلى قلب الخرسانة. وهذا متوافق مع ما ذكره الباحث [] وغيره.

الخلاصة:

عند دراستنا للنتائج المتحصل عليها خلصنا إلى أن:

- نوعية الرمل تؤثر على المقاومة الميكانيكية لخرسانة الرمل.
- التعزيز بالألياف -من نوع بقايا الأسلاك الحديدية- يؤثر على المقاومة الميكانيكية لخرسانة الرمل
- اختلاف نسب التعزيز بالألياف يؤثر على خصائص خرسانة الرمل
- نسبة الرمال ونسبة الألياف تؤثر على خاصية الامتصاص في الخرسانة الرملية.

الخلاصة العامة والتوصيات

الخلاصة العامة والتوصيات

يعد الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو محاولة استغلال رمال الكثبان المتواجدة في الجزائر بكثرة خاصة في المناطق الجنوبية وكذلك بعض النفايات خاصة بقايا الآجر، وذلك باستغلالها في مجالات الإنشاء المختلفة ومحاولة تعويض رمال الكثبان ورمال الناتجة عن طحن الآجر كبديل لرمال الوديان أو رمال البحر غير المتجددة والتي تعتبر استعمالاتها متسببة في مشاكل بيئية يصعب ان لم نقل يستحيل حلها وبعد الاطلاع على العديد من الأبحاث التطبيقية التي قام بها مجموعة من الباحثين على خرسانة الرمل التي زودتنا بمعلومات كبيرة على مختلف خصائص هذا التركيبية الخرسانية .

و كنقطة للانطلاق قمنا بإنجاز عدة تجارب على المواد المستعملة بغية التعرف على نوعيتها.

إن الرمال المستعملة في هذه الدراسة هي رمل عسيلة بالإضافة الى رمال الكثبان والرمل الناتج عن طحن الآجر إستعملنا رمل عسيلة كرمل مرجعي تتم من خلاله المقارنة لأنه المستعمل والمتواجد عموما في السوق وحسب الملاحظات المستوحاة من التجارب فان كلا النوعين صالحين لإنتاج خرسانة الرمل ما عدى رمل الكثبان الذي أعطت تجربة الغربلة الخاص به نتائج تدل على وجوب تحسين تدرجه الحبيبي.

حاولنا تحسين نتائج الغربلة لرمل الكثبان من خلال مزجه برمال الآجر ورمل عسيلة، حيث استعملت نسب مختلفة من الخلط، أبرزها 70% رمل كثبان و 30% من المضافات رمال الآجر أو رمل عسيلة) بالإضافة إلى خلطات أخرى بنسبة 50% من كل نوع.

أظهرت النتائج أن إدخال هذه النسب من رمال الآجر ورمل عسيلة في تركيبية خرسانة رمل الكثبان أدى إلى تحسين ملحوظ في خصائصها الميكانيكية.

فقد ساهم استعمال النسبتين 70/30 و 50/50 في تعزيز مقاومتي الانحناء والضغط مقارنة بخرسانة رمل الكثبان الخالصة، حيث سجل تحسن أكبر كلما زادت نسبة المواد المضافة ذات الخصائص الأفضل.

إدخال هذه الألياف أثر على خصائص الخرسانة فتحصلنا على النتائج التالية:

- عملية إضافة الألياف المعدنية بكميات وأنواع مختلفة له تأثير إيجابي على خصائص الخرسانة
_ كمية الليف المعدنية المضافة لها تأثير على مقاومة الانحناء ومقاومة الضغط حيث كلما زادت كمية الألياف زادت المقاومة .

من خلال هذه النتائج المتحصل عليها نوصي بما يلي:

- نقترح محاور جديدة للبحث يمكن من خلالها استغلال هذه الأخيرة قصد تطويرها وتحسينها وهذا بهدف الوصول الى تعميم استعمال هذه الثروة الطبيعية الهائلة من رمال الكثبان المتواجدة بالجنوب الجزائري في مجال الإنشاءات وفي جميع ربوع الوطن .

- نمذجة القوانين الخاصة بالمقاومة والتشوهات لهذا النوع من الخرسانة

- تفعيل هذا النوع من الأبحاث وذلك بانجاز منشآت ولو تجريبية على ارض الواقع .

- دراسة ظاهرة الانكماش وبعمق في الخرسانة الرملية المعدة برمال الكثبان والمعزز بالألياف.

نتمنى أن نكون قد ساهمنا في تثمين الرمال بصفة عامة ورمال الكثبان ورمال الأجر بصفة خاصة لأنها الموجودة بكثرة في البلدان مع تثمين نفايات أسلاك الحديد التي هي عبارة عن ألياف وذلك باستعمالها في مجالات الإنشاء المختلفة

في الختام، نرجو أن نكون قد وفقنا إلى حد ما في هذا العمل، ونتطلع إلى استمرار البحث في هذا المجال وتعزيز الاهتمام به مستقبلاً

الملحق

نتائج تجربة امتصاص الماء (وزن العينات عند كل فترة زمنية)
1/ بدون الياف :

الوزن بالغرام بعد الغمر في الماء :								الوزن الاولي	التركيبية
48 س	24 س	8 س	4 س	1 س	30 د	12 د	6 د		
581	573	559	548	545	542	540	538	535	A%100
513	499	490	480	479	478	477	476	472	D%100
507	495	468	452	447	442	440	438	433	B%100
562	548	544	527	522	518	516	514	510	D%A+50%50
583	574	568	501	445	538	537	534	528	D%A+30%70
550	546	544	538	436	491	490	488	485	B%A+50%50
573	569	550	542	531	527	525	523	519	B%A+30%70
535	530	525	518	496	491	490	478	483	B%D+25%A+25%50

الجدول: نتائج اختبار امتصاص الماء على العينات بدون اضافة الالياف الحديد

2/ بالالياف (1%) :

الوزن بالغرام بعد الغمر في الماء :								الوزن الاولي	التركيبية
48 س	24 س	8 س	4 س	1 س	30 د	12 د	6 د		
553	549	395	535	590	529	528	527	526	A%100
552	545	533	532	522	519	518	517	514	D%100
470	457	437	452	411	409	084	406	401	B%100
560	556	541	525	526	522	520	518	515	D%A+50%50
601	599	597	315	570	564	561	558	547	D%A+30%70
530	522	504	895	487	484	482	814	474	B%A+50%50
520	516	505	498	434	433	491	489	482	B%A+30%70
545	534	525	518	516	514	513	513	509	B%D+25%A+25%50

الجدول: نتائج اختبار امتصاص الماء على العينات بإضافة الالياف الحديد 1%

3/ بالالياف (1.5%) :

الوزن بالغرام بعد الغمر في الماء :								الوزن الاولي	التركيبية
48	24	8	4	1	0.5	0.2	0.1		
580	578	567	560	555	553	552	551	548	A%100
525	514	506	496	489	485	483	481	477	D%100
493	485	461	446	438	432	432	432	425	B%100
560	551	539	531	526	523	522	521	517	D%A+50%50
559	546	539	528	521	515	514	512	507	D%A+30%70
530	522	504	492	485	482	481	480	475	B%A+50%50
527	519	504	493	488	486	486	484	481	B%A+30%70
545	536	518	508	502	498	497	496	491	B%D+25%A+25%50

الجدول: نتائج اختبار امتصاص الماء على العينات بإضافة الالياف الحديد 1,5%

نتائج تجربة الانكماش لمدة 14 يوم :

1/ كل عينات الرمل بدون الياف :

رقم	الخلطة	الانكماش بدون ألياف (MPa)
1	100% A	-1.21
2	100% D	-0.836
3	100% P	-0.869
4	70% A + 30% P	-0.577
5	50% A + 50% P	-0.302
6	50% A + 50% D	0.143
7	50% A + 25% D + 25% P	0.66

الفصل الرابع: السلوك المختلف للخرسانة المدروسة

8	70% A + 30% D	0.126
---	---------------	-------

2/ كل عينات الرمل مع إضافة الألياف بنسبة 1% :

الانكماش بعد إضافة 1% ألياف (MPa)	الخلطة	رقم
-1.028	100% A	1
-0.711	100% D	2
-0.739	100% P	3
-0.49	70% A + 30% P	4
-0.257	50% A + 50% P	5
0.122	50% A + 50% D	6
0.561	50% A + 25% D + 25% P	7
0.107	70% A + 30% D	8

3/ كل عينات الرمل مع إضافة الألياف بنسبة 1.5% :

الانكماش بعد إضافة 1.5% ألياف (MPa)	الخلطة	رقم
-0.944	100% A	1
-0.652	100% D	2
-0.678	100% P	3
-0.45	70% A + 30% P	4
-0.236	50% A + 50% P	5
0.112	50% A + 50% D	6
0.515	50% A + 25% D + 25% P	7
0.098	70% A + 30% D	8

- [1] _ وليد احمد سالم , بازار سالم خميس عوض بن شملة محمد حسين أبو بكر الجفري صلاحية الرمال المستخدمة كركام ناعم , مجلة الاندلس للعلوم التطبيقية العدد (18) المجلد (10) /يوليو _ديسمبر 2023 . ناعم لاعمال الخرسانة و التشييد في مدينة المكلا
- [2] _ المساهمة في تحسين خصائص خرسانة رمل الكثبان بواسطة التصحيح الحبيبي والتعزيز بالالياف , دكتوراء علوم من اعداد ماني محمد , جامعة قاصدي مرباح
- [3] - GEOLOGY- دكتور ميشيل كامل عطالله، أساسيات الجيولوجيا . دار الدسنة للنشر والتوزيع .2119الأردف
- [4] _ المستخدم قيم استخدام الرمل النهري في انتاج الخرسانة _ ضياء نعمة جبار _المعهد التقني بابل
- [5] - عباس بن عياف الحارثي. مقرر الدخاطر الهندسية و البيئية ،قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئة – كلية علو- الارض- جامعة الدلك عبد العزيز
- [6] _ عبد الفتاح القاصي , ميكانيك التربة مصر : دار الكتاب العلمي 2006
- [9] _ تصميم وتوصيف خرسانة رمل الكثبان المحملة (بن زينة . ن , و بركاني , ع)
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
- [10] _ مساهمة في دراسة الخصائص الفيزيائية و الكيميائية لعينات من رمل منطقة حاسي ميلود ورقلة (2017) . غرياني مروة و أولاد سالم مريم
- [11] _ دراسة جيولوجية وهندسية لرمل الكرب في المملكة الأردنية الهاشمية للمهندسين جمال أبو رقيع ومحمود عزام والجيولوجي لطفي أبو سعد / المواصفات القياسية الأردنية رقم 92 لسنة 1987
- [12] _ جمعية المهندسين الكويتية _ وظيفة ومواصفات المياه المستخدمة في خلط الخرسانة _ ام فيصل السالمي _ مقالات هندسية 2015/2/11
- [14] _ مقالات سادات بتن غرب
- [15] _ محاضرة الأستاذ ماني _ مقياس الخرسانة المستحدثة 1 _2021/2020

- [16] _ المساهمة في تحسين خصائص خرسانة الرمل باستعمال موارد رملية جديدة في وادي سوف -مذكرة ماستر, جامعة الوادي .بن عمارة,ب - ضوع
- [17] _ العرفي ، عمر-الآجر. الموسوعة العربية.هيئة الموسوعة العربية
- [18] _ المساهمة في تحسين خصائص خرسانة رمل الكتبان بواسطة التصحيح الحبيبي والتعزيز بالالياف المعدنية ،جامعة قاصدي مرباح-ورقلة ، Mémoire de Magister (2010)ماني,م
- [19] _دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لعينات رمل منطقة طبيبات ،جامعة قاصدي مرباح-ورقلة ،مذكرة ماستر 2017 ،نتاري نسيمه،مسعودي حنان
- [20] _دار الدسنة للنشر والتوزيع اساسيات الجيولوجيا **Geology** دكتور ميشيل كامل عطالله ، الاردف 2119
- [22] _مقرر الدخاطر الذندسية و البيئية ،قسم الجيولوجيا الهندسية والبيئة -كلية علوم الأرض ، جامعة الملك عبد العزيز ,عباس بن عيفاف الحارثي
- [34] _تأثير رمل النفايات الطوب المعاد تدويره على خصائص العزل المائي والحراري للخرسانة المضغوطة بالاسطوانة -احمد حاج صدوق _ 2022/2020 -جامعة البليدة1
- [40] _ريم حافظ "دراسة السلوك الميكانيكي للبيتون المقوى بالاضافات الالياف الفولاذية المستخرجة من الإطارات المستهلكة بالسيارات "أطروحة دكتوراه بجامعة دمشق 2015
- [41] _ماني محمد"المساهمة في تحسين خصائص خرسانة رمل الكتبان بواسطة التصحيح الحبيبي و التعزيز بالالياف " مذكرة ماجستير ،جامعة ورقلة 2011
- [43] _محمود امام : "الخرسانة الخواص ،الجودة،الاختبارات الناشر المغربي للطباعة والنشر المنصور"

[7]_A., LOGBI. Effet de l'incorporation des ajouts minéraux sur les propriétés physico mécaniques du béton "these de magister". ALGERIE : ENP, 1999.

[8]_ *: عام 2019 "Journal of Sustainable Cement-Based Materials"

- Singh, Anil Kumar, Singh, Sanjay Kumar, & Singh, Raj Kumar.2019 .
Journal of Sustainable Cement-Based Materials, جامعة تسينغ هوا ,
الصين.Sustainability of Sand Concrete and conventional concrete . A
Comparative Study

[13]_Engineering Learn. (n.d.). 15 Types of Cement – Uses, Advantages & Disadvantages. Retrieved May 19, 2025, from

[21] - The geology of sand dunes , HabesA .Ghrefat, Kingsaud University,
Department of geology and Geophysics Riyadh ,Saudi Arabia,January2011

[23] - A. M. SHARAKY, T. M. LABIB Sand Dune Movement and Its Effect
on

Cultivated Lands in Africa: Case Study: Dakhla Oasis, Western Desert,
Egypt,

[24]_Chihani, A., Hamima, N., Bouloussa, A., Henka, A., & Grira, A. (2025).
Optimisation de sable de dune, de déchets de brique et des granulats de
caoutchouc dans le mortier de ciment par l'application de la méthode des
plans d'expériences (Mémoire de fin d'étude, Université Echahid Hamma
Lakhdar d'El Oued). Encadré par Dr. Mohamed Zohaïr Kaab.

[25]_Zerrouki.effet de déchet de brique rouge sur la stabilisation des
brique de terre crue mémoire de master en génie civil, université
mohamed Khider -Biskra 2019.p.p 27 28

[26]_Aissa Salem. (2016). Effet de l'activation mécanique de l'argile cuite
(déchets de briques) sur le comportement mécanique du mortier.
Mémoire de master, université Mohamed Boudiaf M'sila, 112p.

[27]_B. MOUFIDA, Intitulé: Etude des caractéristiques d'un BHP à base de déchet de brique rouge à l'état frais et durci...

[28]_A. Salem., Effet de l'activation mécanique de l'argile cuite (déchets de briques) sur le comportement mécanique du mortier., M'sila: université Mohamed Boudiaf, 2016.

[29]_B. ABDEREZZAK, <<<< Valorisation des déchets de brique dans la réalisation des ouvrages en béton ».,» Ouargla, Mémoire Master: Université KASDI MERBAH, 2006.

[30]_José Marcos Ortega et all, 2018 Long-term effects of waste brick powder addition in the microstructure and service properties of mortars, Construction and Building Materials Volume 182 (2018)

[31]_J. M. Khatib, "Properties of concrete incorporating fine recycled aggregate," Cem. Concr. Res, vol. 35, no. 4, pp. 763-769, Apr. 2005, doi: 10.1016/J.CEMCONRES 2004.06.017

[32]_P.B. Cachim "Mechanical properties of brick aggregate "Constr Build Mater vol 3. 10.1016/J.CONBUILDMAT 2008.07.023. pp.1292-1297,Mar 2009

[33]_Grellier, D. Bulteel, M. El Karim Bocarroudj, S. Rémond, Z. Zhao, and L Courard, "Alternative hydraulic binder development based on brick fines Influence of particle size and substitution rate, J. Build. Eng, vol. 39, 2021, doi: 10.1016

[35]_F. Bektas, K wang, and H, ceylan, effects of crushed clay brick aggregate on mortar duravility, constr build master, vol 23, no5

- [36]_J.M khatib, properties of concrete incorporating fine recycled aggregate Elsevier, vol 35, 10.16.16/jcomcores. 2004.06.017. June 2004, pp.763-769, 2005
- [37]_Frias M., de Rojas M.I.S., Cabrera J., "The effect that the pozzolanic reaction of metakaolin has on the heat evolution in metakaolin-cement mortars", Cement and Concrete Research, 2000, Vol. 30, N° 2
- [38]_M. si-ahmed and s. kenai? bechaboir of self- compacting mortars based on waste brick powder, curr, master, sci. vol 13, no 1, pp. 39-44, 2020.
- [39]_Lac, et al. "Enade de l'effet de l'ajout de granulats de caoutchouc recyclés de pneus usagés sur le comportement de mortier de ciment." (2021)
- [42]_BELFERRAG A. "Valorisation des fibres métalliques issues des déchets pneumatiques dans les béton de sable de dunes", Mémoire de magister, université de Ouargla, Algérie, 2006.
- [44]_ROSSI, P.: HARROUCHE, N.; BELLOC, A. (1989), "Méthode de composition des bétons de fibres métalliques". Annales de l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics, n°475 juin-juillet 1989, série Béton 266.
- [45]_BERNIER, G. (1991) " Caractérisation et contrôle des bétons renforcés de fibres", Annales de l'ITBTP N°494, 1991
- [46]_HAMRI Amel, (2015)"I Mémoire de Magistère Spécialité: Génie Civil TIZI-OUZOU
- [47]- BEDARD, C. BALLIVY, G. AITCIN, P. "Rôle des caractéristiques physico-mécaniques des granulats sur la résistance en compression de bétons a très haute résistance", Bulletin de Géologie de l'Ingénieur et de l'environnement, Volume 30, N° : 1, Paris, 1984.

[48]- BELFERRAG, A. "Valorisation des fibres métalliques issues des déchets pneumatiques dans les béton de sable de dunes", Mémoire de magister, université de Ouargla, Algérie, 2006.

[49] - Belferrag, A. Kriker, A. and Khenfer, M.E., Improvement of the compressive strength of mortar in the arid climates by valorization of dune sand and pneumatic .waste metal fibers, Constr .Build. Mater. 40, 847–853.2013