

رقم الترتيب:
رقم التسلسل:

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة الشهيد حمدة لخضر الوادي

كلية التكنولوجيا

قسم الري والهندسة المدنية

مذكرة تخرج

لنيل شهادة ماستر أكاديمي

ميدان: الهندسة المدنية

شعبة: هندسة مدنية

تخصص: مواد في الهندسة المدنية

الموضوع



المقارنة بين المقاومة الميكانيكية التطبيقية والنظرية للخرسانة لثلاثة أنواع من الرمل لولاية الوادي

اشراف الدكتور
بدادي العيد

من إعداد الطالبات
مختاري ليلية
خنوفة هدى
علاق الخنساء
بن عمارة هندة

نوقشت يوم 14/06/2022 من طرف :

رئيس اللجنة

أستاذ محاضر قسم (أ)

الأستاذ طارق جديد

عضو اللجنة

أستاذ متعاقد

الأستاذ فطحيزة علي بوبكر

مشرف

أستاذ مساعد قسم (ب)

الأستاذ بدادي العيد

دفعة جـ وان: 2022

تشكرات

أول من يشكر اناء الليل وأطراف النهار هو العلي القهار،
الاول والآخر والظاهر والباطن، الذي اغرقنا بنعمه التي لا
تحصى، واغدق علينا برزقه الذي لا يفنى، وانار دروبنا،
فله جزيل الحمد والثناء العظيم، هو الذي انعم علينا اذ ارسل
فينا عبده ورسوله " محمدا بن عبد الله " عليه ازكى
الصلوات واطهر التسليم، ارسله بقرآنه المبين، فعلمنا ما لم
نعلم، وحثنا على طلب العلم اينما وجد.لله الحمد كله والشكر
كله ان وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي واجهتنا
لانجاز هذا العمل المتواضع.والشكر متواصل الى كل معلم
افادنا بعلمه، من اولى المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة،
كما نرفع كلمة الشكر لادارة الجامعة و **الدكتور المشرف"**
بدادي العيد " الذي ساعدنا على انجاز بحثنا، كما نشكر كل
من مد لنا يد العون من قريب او بعيد، ونخص بالذكر "
مخبر نيزولاب " و**الطالبان " حاقة قيس "** و**" ميسه علي "**
" الذين لم يبخلو علينا بمجهوداتهم ونصائحهم وارشاداتهم،
ونشكر كل اساتذة وعمال قسم الهندسة المدنية وكلية
التكنولوجيا كما نختص بالشكر اللجنة المناقشة .

وفي الاخير لا يسعنا الا ان ندعو الله عز وجل ان يرزقنا
السداد والرشاد والعفاف والغنى وان يجعلنا هداة مهدين.

الإهداء

نهدي هذا العمل الى تلك الافواه الضاحكة والنظرات الساحرة
،الى كل من ظن ان المرأة لا يمكن ان تكون في مجال الهندسة
المدنية ، الى روحنا المبدعة المثابرة الصابرة التي كانت ولا
زالت قوية اليوم وطيلة مشوارنا الدراسي ، الى الوالدين
الكريمين حفظهما الله وادامهما لنا ،الى اخوتي واخواتي الذين
ساندونا ولا يزالو، الى صديقاتي الذين اشهد لهم انهم نعم
الرفقاء في جميع الامور ، الى كل قسم الهندسة المدنية والادارة
وجميع دفعة 2022 جامعة حماة لخضر بالوادي ، الى كل طاقم
العمل مكتب الدراسات الهندسية و الاستشارات الفنية و التقنية
العمارة بتقرت .

كما نهدي هذا العمل الى الروح الراحلة الطاهرة التي لم تفارق
قلبي ابي الغالي "خنوفة مبروك".

فهرس المحتويات

تشكـرات.....	4
الإهداء.....	4
فهرس المحتويات.....	4
i قائمة الأشكال.....	4
ii قائمة الجداول.....	4
الملخص.....	4
Summary.....	4
: Résumé.....	4
1. مقدمة عامة.....	4

الجزء النظري

الفصل الأول: عموميات والخصائص الأساسية للخرسانة

1- تعاريف الخرسانة:.....	4
1-1 التعريف الأول:.....	4
2-1 التعريف الثاني:.....	4
2- تعريف الخرسانة العادية:.....	4
3- استعمالات الخرسانة العادية:.....	4
1-3 خرسانة الأساسات:.....	4
2-3 -خرسانة عادية للأرضيات:.....	4
3-3 خرسانة عادية تحت العوارض والسملات :.....	4
4- الخصائص الأساسية للخرسانة:.....	4
1-4 التشغيلية:.....	4
2-4 الديمومة او المتانة:.....	6
1-2-4 تعريف:.....	6
2-2-4 النفاذية:.....	6
3-4 المقاومة:.....	6
1-3-4 - مقاومة الضغط.....	6
ب - تأثير حجم العينة: [14] ، [15].....	7
الخاتمة:.....	8

الفصل الثاني: خصائص الركام وتأثيره على الخرسانة

مقدمة:.....	10
1- الركام:.....	10
2- الخصائص الميكانيكية للركام:.....	10
3- خصائص الركام:.....	11
1-3-1 خصائص التصنيع:.....	11

12.....	2-3 معامل النعومة.
14.....	3-3 الخصائص الجوهرية:
14.....	1-3-3 الكتلة الحجمية:
14.....	2-3-3 المسامية :
14.....	1-2-3-3 امتصاص الماء:
15.....	3-3-3 مقاومة التجزئة (الصلادة):
16.....	4-3-3 الخواص الحرارية للركام:
16.....	3-4-3-3 هشاشة الرمل:
16.....	4-4-3-3 مقاومة الركام الكبير للتهشيم:
16.....	5-4-3-3 مقاومة الصقيع:
17.....	4- تأثير خصائص الحبيبات:
17.....	1-4 تأثير المقاس:
17.....	2-4 -تأثير الشكل:
18.....	1-2-4 الحبيبية:
19.....	3-4 تأثير حالة السطح:
19.....	4-4 تأثير حسب نوع الركام:
19.....	5-4 تماسك حبيبات الركام مع العجينة الاسمنتية:
20.....	6-4 تقرير الاسمنت:
20.....	7-4 مقاومة الركام:
21.....	الخاتمة:

الجزء التطبيقي

الفصل الثالث: المواد المستعملة والتركيبية الخرسانية

24.....	مقدمة:
24.....	1-مكونات الخلطة الخرسانية:
24.....	1-1- الرمل:
24.....	1-1-1 مناطق تواجد الرمل:
25.....	1-1-2 أنواع الرمل المستخدم في البناء:
25.....	1-1-3 الخصائص الفيزيائية:
34.....	1-1-4 الخصائص الكيميائية للرمل:
35.....	2-1- الحصى:
35.....	1-2-1- الكتلة الحجمية:
36.....	2-2-1- معامل إمتصاص الماء:
36.....	2-1-3 التحليل الحبيبي للحصى:
39.....	3-1- الاسمنت:

- 39.....1-3-1- الخصائص الكيميائية للإسمنت المستعمل:
- 39.....2-3-1- الخصائص الفيزيائية للإسمنت المستعمل:
- 40.....4-1- ماء الخلط:
- 40.....2- صياغة التركيبة الخرسانية:
- 40.....1-2- طريقة Dreux Gorisse :
- 41.....1-1-2- عرض طريقة (Dreux Gorisse):
- 46.....الخاتمة:

الفصل الرابع: التجارب و تحليل و تفسير النتائج

- 48.....مقدمة:
- 48.....1- نتائج ومعالجة العينات:
- 48.....1-1- القوالب و عينات الإختبار :
- 48.....2-1- تأثير أبعاد المخبرات:
- 48.....3-1- تأثير حجم العينات:
- 49.....4-1- تحضير عينات الاختبار:
- 49.....1-4-1- تخزين العينات:
- 49.....2- الاختبارات التي تم إجراؤها والنتائج والتفسيرات:
- 49.....1-2- الاختبارات على الخرسانة الطازجة:
- 51.....2-2- اختبارات المقاومة الميكانيكية:
- 51.....1-2-2- اختبار ضغط:
- 51.....2-2-2- نتائج مقاومة الضغط:
- 61.....3-2-2- النتائج التطبيقية المتحصل عليها كما هي موضحة في الجدول:
- 64.....الإستنتاج:
- 64.....الخاتمة:
- 65.....الخاتمة العامة
- 68.....قائمة المراجع
- I.....الملاحق

قائمة الأشكال

- 10..... صورة (1-II) توضح اشكال الركام الطبيعي
- 11..... صورة (2-II) أبعاد حبيبات الركام [22]
- 12..... صورة (3-II) اختبار مكافئ الرمل
- 17..... صورة (5-II) الحفرة الموجودة على سطح الخرسانة بسبب انفجار الركام المتجمد [17]
- 18..... صورة (6-II) يوضح شكل الحبيبات [27]
- 20..... منحى (7-II) يوضح تأثير نسبة C/G على مقاومة الخرسانة
- 24..... صورة (1-III) مكونات الخلطة الخرسانية
- 27..... منحى (2-III) يوضح التحليل الحبيبي لرملة جامعة الأصفر $M_f = 2.04$
- 28..... منحى (3-III) يوضح التحليل الحبيبي لرملة جامعة الأحمر $M_f = 1.80$
- 29..... منحى (4-III) يوضح التحليل الحبيبي لرملة عسيلة $M_f = 2.10$
- 33..... صورة (6-III) تجربة الكتلة الحجمية المطلقة للرمل
- 35..... صورة (7-III) تجربة الكتلة الحجمية المطلقة للحصى
- 36..... صورة (8-III) تجربة إمتصاص الماء للحصى
- 37..... صورة (9-III) تجربة التحليل الحبيبي للحصى
- 38..... منحى (10-III) يوضح نتائج تجربة التحليل الحبيبي $8/3$ و $15/8$
- 41..... منحى (11-III) يوضح نموذج مثالي وفقاً لطريقة Dreux-Gorisse
- 42..... منحى (12-III) يوضح نسب المواد المستعملة في الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر
- 43..... منحى (13-III) يوضح نسب المواد المستعملة في الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر
- 43..... منحى (14-III) يوضح نسب المواد المستعملة في الخرسانة المكونة من رمل عسيلة
- 49..... صورة (1-IV) يوضح العينات
- 50..... صورة (2-IV) يوضح العينات
- 54..... منحى (4-IV) يوضح نتائج الضغط الخرسانة في الهواء لعينات (15*15*15)
- 54..... منحى (5-IV) يوضح نتائج الضغط الخرسانة في الماء لعينات (15*15*15)
- 56..... منحى (7-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الماء لعينات (15*15*15)
- 57..... منحى (8-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الهواء لعينات (15*15*15)
- 58..... منحى (9-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الماء لعينات (15*15*15)
- 59..... منحى (10-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الهواء لعينات (15*15*15)
- 59..... منحى (11-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الماء لعينات (15*15*15)

قائمة الجداول

- الجدول (1-I) يوضح تقدير الهبوط بواسطة مخروط ابراهمز 5
- الجدول (2-I) معادلة المقاومات التي تم الحصول عليها على مكعبات 100 وأسطوانة 133 ملم و150 ملم..... 8
- الجدول (3-I) معادلة المقاومات التي تم الحصول عليها على مكعبات 100 ملم و150 ملم..... 8
- الجدول (4-I) معادلة المقاومات التي تم الحصول عليها على إسطوانية 160 ملم × 320 ملم وعلى ابعاد مختلفة من المكعبات. 8
- الجدول (1-II) معامل التسوية..... 12
- الجدول (2-II) مجال الاستعمال..... 13
- الجدول (3-II) القيم المحددة (V_B) و(P_S). 13
- الجدول (4-II) القيم المحددة العليا لمعامل امتصاص الماء 15
- الجدول (5-II) يوضح تقسيم حبيبات الركام من حيث الشكل [28]..... 17
- الجدول (6-II) يوضح الصفات الرئيسية للخرسانة وفقا لحبيباتها..... 18
- الجدول (7-II) يوضح تقسيم الركام من حيث حالة السطح [28] 19
- الجدول (1-III) نتائج معامل الانحناء ومعامل الانتظام لمختلف أنواع الرمل المستعمل..... 26
- الجدول (2-III) التحليل الحبيبي لرمل جامعة الأصفر 27
- الجدول (3-III) التحليل الحبيبي لرمل جامعة الأحمر 28
- الجدول (4-III) التحليل الحبيبي لرمل عسيلة..... 29
- الجدول (5-III) مجال الاستعمال 32
- الجدول (6-III) نتائج المكافئ الرملي للعينات 32
- الجدول (7-III) الكتل الحجمية للعينات 34
- الجدول (8-III) المعايير الكيميائية..... 34
- الجدول (9-III) يوضح الكتلة الحجمية الظاهرية المطلقة للحصى..... 35
- الجدول (10-III) يوضح نتائج التحليل الحبيبي للحصى نوع G:8/15..... 36
- الجدول (11-III) يوضح نتائج التحليل الحبيبي للحصى نوع G:3/8..... 37
- الجدول (12-III) يوضح التركيبة الكيميائية للاسمنت..... 39
- الجدول (13-III) يوضح الفيزيائية للاسمنت 39
- Fc= fc28+6MPa 41
- الجدول (14-III) يوضح النسب المئوية للتركيبية 44
- الجدول (15-III) يوضح النسب المئوية للتركيبية الخرسانية..... 45
- الجدول (1-IV) معادلة المقاومة المتحصّل عليها على المكعبات 100 والاسطوانة 160 والمكعب 150..... 48
- الجدول (2-IV) يوضح تقدير الهبوط بواسطة مخروط ابرامس 50
- صورة (3-IV) توضح قوة الضغط..... 51
- الجدول (3-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر المخبرة (32x16) مع مرور الزمن 51

الجدول (4-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر المخبرة (15x15x15) مع مرور الزمن	52
الجدول (5-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر المخبرة (10x10x10) مع مرور الزمن	52
الجدول (6-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر المخبرة (32x16) مع مرور الزمن	52
الجدول (7-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر المخبرة (15x15x15) مع مرور الزمن	52
الجدول (8-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر المخبرة (10x10x10) مع مرور الزمن	53
الجدول (9-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل عسيـلة المخبرة (32x16) مع مرور الزمن	53
الجدول (10-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل عسيـلة المخبرة (15x15x15) مع مرور الزمن	53
الجدول (11-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل عسيـلة المخبرة (10x10x10) مع مرور الزمن	53
الجدول (12-IV) النتائج التطبيقية للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر	61
الجدول (13-IV) النتائج التطبيقية للخرسانة المكونة من رمل عسيـلة	62
الجدول (14-IV) النتائج التطبيقية للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر	63

الملخص

الخرسانة هي المادة الأكثر استعمالاً في أعمال البناء، ومن أهم الخصائص الميكانيكية مقاومة الضغط التي تساهم في ديمومة الخرسانة، حيث تطرقنا إلى تجارب حول المواد التي استعملناها من أجل التعرف على خصائصها الفيزيائية والكيميائية وقد استعملنا في هذه الدراسة 270 عينة لثلاث أنواع من الرمل: رمل جامعة الأحمر، رمل جامعة الأصفر، رمل عسيلة. حيث تميز كل رمل بمعامل نعومة ومكافئ رمل كالتالي: رمل جامعة الأحمر ($ESP=21,83$; $Mf=1,80$) رمل جامعة الأصفر ($ESP=82,56$; $Mf=2,04$) رمل عسيلة ($ESP=48,88$; $Mf=2,10$) والهدف من هذه الدراسة هو المقارنة بين معامل المقاومة النظري لمختلف حجوم العينات النظامية ($10 \times 10 \times 10$) مكعب، ($15 \times 15 \times 15$) مكعب، (16×32) إسطواني بالعلاقة التطبيقية للمقاومة عن طريق العلاقة النظرية التالية: $F(15-15)=0.97 F(10-10)$ ، $F(16-32)=0.90 F(10-10)$ ، $F(16-32)=0.93 F(15-15)$ ،

حيث قمنا بإجراء اختبار الضغط على العينات الموضوعة في الماء والموضوعة في الهواء من أجل الحصول على المقاومة التطبيقية، ومقارنتها بقيم معامل المقاومة النظري، فمثلاً عند الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر تحصلنا على النتائج

$$F(15-15)=0.980 F(10-10), F(16-32)=0.880 F(10-10), F(16-32)=0.897 F(15-15),$$

ومن هنا يمكننا القول بأن قيم معامل المقاومة التطبيقية قريب إلى حد ما من قيم معامل المقاومة النظري، أي أننا قريبين من الصحة. وكذلك سجلت الخرسانة المتكونة من رمل جامعة الأحمر قيم مثلى في مقاومة الضغط وهذا راجع إلى الخصائص الكيميائية لهذا النوع من الرمل.

الكلمات المفتاحية:

الخرسانة، مقاومة الضغط، الرمل، العلاقة النظرية للضغط، العلاقة التطبيقية للضغط.

Summary

Concrete is the most used material in construction works. We conducted an experimental study that included 270 samples using three types of sand: Djamaa red sand, Djamaa yellow sand, Asila sand. We conducted experiments on the materials we used in order to identify their physical and chemical properties. In this study, we used three types of sand: Djamaa red sand, Djamaa yellow sand and Asila sand. Where each sand was distinguished by its fineness coefficient and sand equivalent: Djamaa red sand: $M_f = 1.80$ / $ESP = 21.83$ Djamaa yellow sand: $M_f = 2.04$ / $ESP = 82.56$ Asila Sand: $M_f = 2.10$ / $ESP = 48.88$ The purpose of this study is to compare the theoretical strength ratio of different sample sizes cubic (10 x 10 x 10), cubic (15 x 15 x 15), cylindrical (16 x 32) with the practical strength ratio at through the following relationships: $F(32-16) = 0.9F(10-10)$, $F(15-15) = 0.97F(10-10)$, $F(32-16) = 0.93F(15-15)$, Where we conducted a pressure test on the samples placed in water and placed in the air in order to obtain the applied resistance, and compared it with the values of Applied Resistance Coefficient $F(15-15) = 0.980 F(10-10)$, $F(16-32) = 0.880 F(10-10)$, $F(16-32) = 0.897 F(15-15)$ Hence, we can say that the values of the applied resistance coefficient are somewhat close to the values of the theoretical resistance coefficient, that is, we are close to being true. Also, the concrete consisting Djamaa red sand recorded optimal values of pressure resistance, and this is due to the chemical properties of this type of sand.

Key words:

Concrete, compressive strength, sand, theoretical compression ratio, practical compression ratio.

Résumé :

Le béton est le matériau le plus utilisé dans la construction et l'une de ses propriétés mécaniques les plus importantes est la résistance à la pression qui contribue à la durabilité du béton. Où nous avons fait des expériences sur les matériaux que nous avons utilisés afin d'identifier leurs propriétés physiques et chimiques. Dans cette étude, nous avons utilisé 270 échantillons pour trois types de sable. Sable djamaa rouge , sable djamaa jaune et sable assila . chaque sable a été distingué par son module de finesse et son équivalent sable comme suit : sable de djamaa rouge ($M_f=1,80$; $ESP=83,21$), sable de djamaa jaune ($M_f=2,04$; $ESP= 82,56$), sable assila sable ($M_f=2,10$; $ESP=48,88$). Le but de cette étude est de comparer le coefficient de résistance théorique de différentes tailles d'échantillons réguliers (10 x 10 x 10) cube,

(15 x 15 x 15) cube, (16 x 32) cylindrique avec la relation de résistance appliquée à par la relation suivante :

$F(15-15) = 0,93 F(32-16)$, $F(16-32) = 0,9 F(10-10)$, $F(15-15) = 0,97 F(10-10)$ Où nous avons effectué un test de compression sur les échantillons placés dans l'eau et placés dans l'air afin d'obtenir le rapport de compression pratique. , et l'avons comparé avec les valeurs du rapport de compression théorique $F(15-15) = 0,980 F(10-10)$, $F(16-32) = 0,880 F(10-10)$, $F(16-32) = 0,897 F(15-15)$ Par conséquent, nous pouvons dire que les valeurs du rapport de compression pratique. sont quelque peu proches des valeurs du rapport de compression théorique, c'est-à-dire que nous sommes proches d'être vrais. De plus, le béton constitué de sable de Djamaa rouge a enregistré des valeurs optimales de résistance à la compression, et cela est dû aux propriétés chimiques de ce type de sable.

Mots clés: Béton, résistance à la compression, sable, rapport de compression théorique, rapport de compression pratique.

مقدمة عامة

عموميات:

ان الهدف من دراسة مادة (مواد البناء) هو التعرف على مواد البناء التقليدية المختلفة والمستعملة محليا وعالميا، مع التركيز على مواد البناء المحلية وكذلك دراسة أعمال البناء المرتبطة بها والتي تشمل خواص المواد وكذلك ربط وتركيب المواد مع بعضها. ومن أهم المواد المستخدمة في البناء حالياً هي الخرسانة، تُعرف على أنها مادة أو خليط يتكوّن من ماء وأسمنت، ورمل، ونوع من أنواع الركام والأكثر استخداماً منها هي الزلط أو السن، حيث تخلط هذه المواد معاً لتكون خليطاً متجانساً من خلال عملية تسمى بزمن الشك، ويتمّ تدعيمها بكمية من الحديد حتى تصبح خرسانة مسلّحة، وأوّل من استخدم هذه المادّة هم الرومان قبل حوالي ألفين عام، وكانت تستخدم في مبانيهم لأسباب كثيرة منها إمكانية تشكيلها بسهولة واستخدامها وقوتها الميكانيكية، الاقتصاد والجماليات. الركام هو الهيكل العام لجسم الخرسانة وهو يتكون من (حصى ورمل) معظم العالم يعاني من مشكلة قلة وجلب هاتين المادتين.

ونظراً لتوفر الرمل في الإنشاء والذي أغلبته رمل الوديان أو شواطئ البحر، وهو الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها. وأمام هذه الندرة من هذه المادة والوفرة الملحوظة التي تقابلها للرمال في وطننا عموماً وفي الجنوب خصوصاً، وفي مدينتنا الوادي، وفي هذه الدراسة أردنا التعرف على أنواع رمال البناء المستعملة ومقارنة المعامل النظري لمقاومة الضغط مع المعامل التطبيقي لمقاومة الضغط انطلاقاً من احجام نظامية مختلفة، وكذلك معرفة أحسنها أداء من ناحية المقاومة الميكانيكية التي تساهم في إطالة عمر الإنشاء حيث انه كلما كانت المقاومة أكبر كانت الديمومة أكثر.

وقد قسمنا عملنا هذا إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: عموميات والخصائص الأساسية للخرسانة.

الفصل الثاني: خصائص الركام وتأثيره على الخرسانة.

الفصل الثالث: المواد المستعملة والتركيبية الخرسانية.

الفصل الرابع: التجارب وتحليل وتفسير النتائج.

وفي الأخير قدمنا تحليل النتائج وخلاصة عامة على ذلك اعتماداً على ما حصلنا عليه من نتائج.

الجزء النظري

الفصل الأول:
عموميات والخصائص الأساسية
للخرسانة

1- تعريف الخرسانة:**1-1 التعريف الأول:**

الخرسانة هي عبارة عن خليط غير منتظم من الرمل والحصى والاسمنت والماء، مع بعض الإضافات لتحسين جودتها وبعض الفراغات، يتم حساب نسبة هذه المواد في الخلطة الخرسانية حسب الغرض من العمل المطلوب والمواد المتوفرة. ومع خلط هذه المواد مع بعضها يتم الحصول على الخرسانة التي تبدأ في التصلب التدريجي مع الوقت حتى تصبح صلبة وقوية وتتفاوت قوتها حسب المكونات الأساسية وكذلك حسب طريقة الرج أثناء الصب ونوعية المعالجة.

وعادة تحتوي الخلطة الخرسانية على: (15%-16%) ماء، (10%-15%) اسمنت، (60%-70% ركام)، (رمل وحصى)، ويعتبر هذه النسب عن نسبة المكونات الى الحجم الكلي للخرسانة. [1]

2-1 التعريف الثاني:

بصورة عامة تصنع الخرسانة من مزيج من الاسمنت والركام والماء يتكون الركام عادة من مادة ناعمة مثل الرمل ومادة خشنة مثل الحصى المغسولة أو الصخور.

إضافة إلى ذلك فإن معظم استعمالات الخرسانة تعتمد على استخدام القضبان الفولاذية كطور تقوية تعزز من مقاومتها في الشد، حيث أن مقاومة شد الخرسانة تكون منخفضة. [2]

2- تعريف الخرسانة العادية:

وهي الخرسانة التي يدخل في تركيبته الركام، الاسمنت والماء فقط بدون اضافة لحديد التسليح. وقد تحتوي على نوع خاص من الاسمنت يكون مقاوم للكبريتات وغيرها، كما يمكن تحسين بعض خواصها بالاستعانة ببعض أنواع المحسنات المختلفة

كما تتراوح مقاومتها بين 15 MPa الى 25 MPa [1]

3- استعمالات الخرسانة العادية:**1-3 خرسانة الأساسات:**

- خرسانة عادية تحت الأساسات المسلحة.
- أساسات مستمرة من الخرسانة العادية.

2-3- خرسانة عادية للأرضيات:

تستعمل في أعمال الفرشات الأرضية أسفل الأساسات وفي السدود، وأحيانا يتم تسليحها بتسليح خفيف وذلك لمقاومة الهبوط.

3-3 خرسانة عادية تحت العوارض والسملات :

وتكون بسمك من 5سم إلى 10سم ويعرض يزيد عن السمك ب: 10سم. [1]

4- الخصائص الأساسية للخرسانة:**1-4 التشغيلية:**

قابلية التشغيل أو القدرة على المناولة هي نوعية أساسية للخرسانة، يمكن تعريفها على أنها السهولة الممنوحة لتنفيذ الخرسانة من أجل:

- ملأ القوالب بشكل مثالي.


- طلاء الفولاذ.

- الحصول على وجه تقريبي من مظهر جيد. [3]

- قدرة الخرسانة الطازجة على التشكيل بشكل جيد في قوالب صب الخرسانة وحول التعزيزات مع الحفاظ على التجانس، في وضع جيد، وتسمى قابلية التشغيل NF P18-305. [4]
 - يمكن تقييم قابلية التشغيل بطرق مختلفة وبشكل خاص عن طريق تدابير اللدونة.
 - ضع في اعتبارك أن الخرسانة قابلة للفتح إذا كان لديها الإتساق (صلبة، لدنة، مائعة، مائعة جدا) لشروط التنفيذ التي تم النظر فيها.
- بشكل عام يمكن تحديد قابلية التشغيل من خلال قياسات الإتساق (الهبوط) من خلال الارتخاء في مخروط يجب قياسه وتعديله قبل أي عملية صب للخرسانة مخروط أبرامس CONE. D'ABRAMS والجدول التالي يشير إلى أربعة فئات من الهبوط المحدد وفقا لفئات المعيار [5] و ترميزات NF P18-305 . [4]

الجدول (1-I) يوضح تقدير الهبوط بواسطة مخروط أبراهمز

القسم	قوام الخرسانة	الرمز	مقدار الهبوط (سم)
C1	صلبة	F	4-1
C2	لدنة	P	9-5
C3	جد لدنة	TP	15-10
C4	مائعة	FL	اكتر من 16



صورة (1-I) توضح أقسام الهبوط مخروط أبراهمز.

- تعتمد قابلية التشغيل على العديد من العوامل وعلى الأخص ما يلي:
- زاوية المكونات (الركام)
 - تركيز الاسمنت.
 - استخدام الملدنات.
 - تركيز الماء
- ومع ذلك لا يمكن زيادة كمية الماء إلى ما وراء قيمة معينة لغرض وحيد ألا وهو تحسين قابلية التشغيل.
- التماسك القوي للخرسانة يقلل من مخاطر الانفصال، ولكنه يجعل من الصعب اختراق القوالب.
 - تشتمل قابلية التشغيل الجيدة على هامش أمان يسمح دون عواقب غير مرغوب فيها، مع وجود عرض معين بالقواعد الجيدة والاكتر أو الأقل صرامة التي يجب تطبيقها من أجل التنفيذ الأمثل. [6]

2-4-4 الديمومة او المتانة:**1-2-4-1 تعريف:**

تحدد المتانة مدة استمرار بعض الخصائص ومسار تطورها بمرور الوقت تحت تأثير العوامل البيئية العدوانية. يمكن أن تتأثر متانة الخرسانة ليس فقط ببيئتها، ولكن أيضاً بخصائص المواد مثل النفاذية ونوع الاسمنت وواجهة اللصق، التجميع وطبيعة الهيدرات المتكونة أثناء ترطيب الاسمنت. [3]

2-2-4-2 النفاذية:

تعد نفاذية الخرسانة معلمة أساسية تتحكم في متانة الهياكل تعرف النفاذية على أنها قدرة الوسيلة المسامية على اجتيازها بواسطة السوائل تحت درجة إنحدار الضغط. على الرغم من أن نفاذية الوسيلة المسامية تعتمد بشدة على مساميتها، فإن المعلمات الأخرى للشبكة المسامية تؤثر عليها أيضاً، تشير الدراسات والمسوحات في هذا المجال إلى أن الأسباب الرئيسية لضعف أداء الخرسانة ترتبط بشكل أو بآخر بالسهولة التي يخترق بها السائل أو الأيون مسامية الخرسانة. تتميز متانة الهيكل بقدرته على الاستمرار بمرور الوقت أو الزمن دون التعرض للتدهور مع الحفاظ على سلامته والحفاظ على مستوى موثوقيته. يتم التعبير عن فكرة متانة الهيكل في مجموعة من المواصفات الفنية بناء على طرق الاختبار المباشرة أو غير المباشرة، وعلى الخبرة وعلى توصيات التصنيع والصناعة بتكاليف منخفضة قدر الإمكان. [11]

تعتمد متانة الخرسانة على العديد من المعايير بما في ذلك جودة تصميمها، وجودة المواد والبيئة.

3-4-3 المقاومة:

قابلية التشغيل والمقاومة هي الصفات التي يجب البحث عنها معاً للحصول على الخرسانة، لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً مع بعضها البعض علاوة على أنها تختلف في اتجاهين متعاكسين ببعض العوامل الأساسية في تكوين الخرسانة منذ البداية تتميز المواد الخرسانية أساساً بمقاومتها الميكانيكية والتي تقاس عند العمر و28 يوماً يتم فحصها عن طريق اختبارات تحطيمية او غير تحطيمية . تأتي قوة الخرسانة في جانبين أساسيين هما: القوة الضاغطة وقوة الشد. حيث تلعب قوة الشد دوراً مهماً للغاية في مقاومة الخرسانة المسلحة. [3]

1-3-4-1 مقاومة الضغط

تعتبر قوة الضغط بصفة عامة أهم خاصية للخرسانة، حيث أنها تعرض بشكل عام صورة شاملة لجودتها، وذلك نظراً لارتباطها مباشرة بهيكل عجينة الاسمنت المميه. [12]

أ- اختبار مقاومة الخرسانة للضغط:

- نأخذ عينة من خرسانة حديثة الخلط في الموقع ونقوم بملا عدد من قوالب بالخرسانة بحيث تملأ على ثلاث طبقات، وتلك كل طبقة على حدي اما بمكيئة الاهتزاز او يدويا بواسطة قضيب الدمك بعدد (25-30) مرة بحيث توزع عدد الضربات بانتظام على سطح الخرسانة حتى تدمك الخرسانة تماما وبعد الانتهاء من دمك الطبقة العلوية يسوى سطحها مع سطح القالب بواسطة المسطرة، ويتم كتابة البيانات اللازمة على القالب الخرساني ويؤرخ على وجهها العلوي تاريخ الصب و عيار الخرسانة (نوعها).
- تحفظ القوالب المملوءة بالخرسانة بعد صبها مباشرة بعيدا عن اشعة الشمس في مكان خالي من الاهتزازات وتكون الرطوبة النسبية للهواء في هذا المكان لا تقل عن 90% ودرجة الحرارة تتراوح بين 15-20 درجة مئوية وذلك لمدة (24) ساعة.

- تعلم العينات الخرسانية ثم تفك من القوالب وتغمر في الماء النقي وتترك حتى قبل الاختبار مباشرة ويجب ان يجدد هذا الماء كل 7 أيام وان تحفظ درجة حرارته باستمرار وتبقى العينات مغمورة تماما بالماء حتى موعد اختبارها.
 - وعادة تختبر العينات منها بعد مرور (7، 14، 28، 45، 60) يوم، وذلك باختبار احمال الضغط بعد إخراجها مباشرة من الماء وهي مازالت رطبة لمعرفة مقاومة الخرسانة في كل عمر، بحيث توضع العينات بين سطحي آلة الضغط وتطبق عليها حمولة منتظمة.
 - يراعى في مكينة الاختبار ان يكون محور العينة منطبقا مع محور راس المكينة وعند استخدام العينة المكعبة يجب ان يكون وجهي العينة ملامسان لسطحي راس المكينة هما الوجهين المقابلين للسطح الداخلي للقالب المعدني.
 - تجرى اختبارات على الموقع اثناء التنفيذ للتأكد من ان خواص الخرسانة تتفق مع تلك التي حددت لها، ويجب اختبار العينات لكل منشأ او لكل يوم صب او لكل (100m³) من الخرسانة في المنشأ ويجب ان لا تقل مقاومة العينات في الضغط عن المقاومة المميزة المحددة للتصميم، لذا يعتبر اختبار مقاومة الضغط كمقياس للتحكم في جودة انتاج الخرسانة في المصنع كما يفيد اختبار الضغط في تحديد صلاحية الركام للخرسانة بالتعرف على تأثير شوائب التي يحتويها على مقاومة الخرسانة للضغط.
- ونقوم بحساب جهد الكسر σ من خلال المعادلة التالية:

$$A/F = \sigma$$

σ : هو جهد الكسر ووحدته (mc/gK).

P: هو حمل الكسر المستعمل ووحدته (gK).

A: هي مساحة المقطع العرضي او مسطح العينة الخرسانية ووحدتها (mc). [13]

ب - تأثير حجم العينة: [16] ، [15]

اثناء المقارنة بين نتائج الاختبار على عينات الاختبار، من المستحسن بالطبع التحقق من طبيعة عينات الاختبار التي تم اختبارها من قبل المختبرات: أسطوانات، مكعبات، مصبوب او محفور ... الخ.

ج - علاقة الضغط بين مختلف العينات:

تم وصف الابعاد المختلفة للعينات في المعايير المرجعية.

تتيح المعاملات الواردة ادناه إمكانية انشاء تطابق بين النتائج التي تم الحصول عليها من نوع واحد من العينات الى نوع اخر للاختبارات في 28 يوم. حيث تاتي من التعديل الوطني NF EN 206-1 [33] وتم تضمينها في معيار NF EN 13369 [34] القواعد المشتركة لمنتجات الخرسانة سابقة الصب. يتم تضمينها أيضا في المعايير NF EN 1168 [35] منتجات الخرسانة سابقة الصب- الالواح الأساسية المجوفة و EN 13225 [36] منتجات الخرسانة سابقة الصب -العناصر الهيكلية الخطية.

الجدول (2-I) معادلة المقاومات التي تم الحصول عليها على مكعبات 100 وأسطوانة 133 ملم و150 ملم [15].

ابعاد العينة (ملم)	قوة الضغط $f_{c, cyl}$ المقابلة لاسطوانة يبلغ قطرها 160 ملم
مكعب (100x100)	$f_{c, cyl}(\varnothing 160) = 0.9 \times R_{cyl}(\varnothing 100)$
أسطوانة $\varnothing (113 \times 226)$	$f_{c, cyl}(\varnothing 160) = 0.98 \times R_{cyl}(\varnothing 113) \gg si 50 \text{ MPa} \leq R_{cyl}(\varnothing 113)$
	$f_{c, cyl}(\varnothing 160) = R_{cyl}(\varnothing 113) - 1 \gg si R_{cyl}(\varnothing 113) < 50 \text{ MPa}$
أسطوانة $\varnothing (150 \times 300)$	$f_{c, cyl}(\varnothing 160) = R_{cyl}(\varnothing 150)$

الجدول (3-I) معادلة المقاومات التي تم الحصول عليها على مكعبات 100 ملم و150 ملم [15].

ابعاد العينة (ملم)	قوة الضغط المقابلة للمكعب
مكعب (100x100)	$f_{c, cub} (150) = 0,97 \times R_{cube} (100) \quad si \ 50 \text{ MPa} \leq R_{cube}(100)$
	$f_{c, cub} (150) = R_{cube} (100) - 1,5 \quad si \ R_{cube} (100) < 50 \text{ MPa}$

R: تم اختبار مقاومة العينة وفقا للوائح الفنية للهياكل والأطر (1997) CSTBat.

الجدول (4-I) معادلة المقاومات التي تم الحصول عليها على أسطوانية 160 ملم × 320 ملم وعلى ابعاد مختلفة من المكعبات [15].

مكعبات (ملم)	نسبة مقاومة الأسطوانة /المكعب	
	في الجهد	في 28 يوم
100x100	0.83	0.90
141x141	0.87	0.92
150x150	0.875	0.925
158x158	0.88	0.93
200x200	0.90	0.95

الخاتمة:

خصصنا هذا الفصل لدراسة عموميات الخرسانة وفقا لمعايير محددة وتعرفنا على أبرز خصائصها ومدى أهميتها

في البناء.

الفصل الثاني:

خصائص الركام وتأثيره على الخرسانة

مقدمة:

لتكوين الخرسانة العادية من الضروري تلبية المعايير الدولية، لذلك يجب اختيار المكونات المناسبة التي تفي بالمتطلبات الموصى بها، والمواد المستخدمة هي تلك المتوفرة محلياً. في هذا الفصل سوف ندرس خصائص وتجارب مكونات الخرسانة.

1- الركام:

1-1 تعريفه: يعرف الركام بأنه الحبيبات الصلبة من الرمل والحصى والزلط وكسر الصخور الكبيرة ويتم وضعه في الخرسانة باعتباره مادة مالئة.

1-2 دوره: له فائدة في مساعدة الخرسانة على مقاومة الأحمال والحرارة وعوامل الاحتكاك. وتقليل التغيرات الحجمية التي تحدث داخل الخرسانة والتي تنتج من الاسمنت. [16]

1-3 أنواع الركام: أنواع الركام متعددة والفرق بينهم على حسب المصادر، الملمس، المقاس، الشكل، امتصاصها للمياه، التدرج الحبيبي، الخواص الكيميائية للركام، خصائصه الميكانيكية، مقاومته للتآكل والبري، الوزن، التمدد الحراري، الحرارة النوعية. [17]، [18]، [19]

لدينا عدة انواع مستعملة في الخرسانة هي ذات أصل طبيعي او صناعي او معاد تدويره.
أ - طبيعي : تأتي من صخور ضخمة ولا تخضع لاي علاج غير العلاج ميكانيكي.



صورة (1-II) توضح اشكال الركام الطبيعي

ب - صناعي: تأتي من التحويل الحراري.

ج - معاد تدويره: تأتي بعد هدم المباني.

2- الخصائص الميكانيكية للركام:

1-2 التدرج الحبيبي: يقصد به توزيع الاحجام المختلفة لحبيبات الركام، فحدود التدرج او اقصى حجم للركام الخشن مهم للغاية لانهما ياتران على كمية الركام الذي يستخدم بالاضافة الى الحاجة للاسمنت والماء وقابلية التشغيل وقابلية الضخ ومثانة الخرسانة.

2-2 شكل حبيبات الركام الكبيرة: تاتر هذه الخاصية بشكل كبير على الخرسانة الطازجة اكثر من تأثيرها على صفات الخرسانة المتصلبة، القوام الخشن وكثرة الزوايا والاستطالة في الحبيبات يحتاج الى ماء لانتاج قابلية للتشغيل في الخرسانة اكثر من الحبيبات الناعمة والمستديرة للركام. وبالتالي عندما تزيد نسبة الماء يجب ان تزيد نسبة الاسمنت للوصول الى النسبة (نسبة الماء الى الاسمنت) المرغوب فيها. بشكل عام الحبيبات المسطحة والطويلة يجب تجنبها او يتم تحديدها بالا تزيد عن 15% من الوزن الكلي للركام.

2-3 الامتصاص ورطوبة السطح: أحد اهم خصائص الركام وهو تغيير حجمها تحت تأثير الماء او الرطوبة ففي الاجواء الجافة نجد ان حجم الرمل مثلا اقل من المعتاد في الاجواء الرطبة ويتم قياس معدل الامتصاص عند اختيار الركام المناسب للخرسانة، لان الركام يتكون في اجزائه الداخلية من اجزاء صلبة بالاضافة الى الفراغات التي ربما تحتوي على الماء وربما لا، وبالتالي للمحافظة على نسبة الماء للاسمنت المعدى للخرسانة يمكن ان يتم حدث توازن في هذه لنسبة ان تم قياس نسبة الرطوبة للركام و اضافته للحسابات المبرمجة للخلطة.

2-4 مقاومة البري (لوسانجلس): الركام الجيد يجب ان يكون صلب وكثيف وخالي من المسام، ويتم اجراء اختبار مقاومة البري للركام والمعروف باختبار لوس انجلس لضمان جودة الركام.

2-5 التفاعل القلوي للركام: إذا استعمل ركام من شكل معين متبلور من السليكا، ويتواجد في بعض الصخور البركانية الحامضية مع اسمنت به نسبة عالية من القلويات فيحدث تفاعل بين هذا الركام والقلويات وينتج عنه زيادة في الحجم تحدث احيانا بين سنتين او أكثر من صب الخرسانة، وينتج عن هذه الزيادة شروخ وتفتت الخرسانة. [20]

3- خصائص الركام:

3-1- خصائص التصنيع:

يحدده المعيار التجريبي XPP18-540 [37]

خصائص الركام التي يمكن استخدامها في الخرسانة ويميز هذا المعيار بالظروف الناتجة عن التصنيع وهي: [17] ،

[18]

3-1-1- الحبيبات: ونعني به توزيع الاحجام المختلفة لحبيبات الركام، وبوجه اخر تحديد الحجم النسبي ومنه تحديد

فئات الركام المختلفة التي تشكل العينة .

ينطبق ذلك على الركام الذي يزيد حجمه على 63 ملم اي باستثناء الحشو (الحبيبات الناعمة) . [17]

3-1-2- شكل الركام (معامل التسطیح): [21] ، [18] اننا نستخدم ركام مضغوط (ذو كثافة عالية) باستثناء الركام

المسطح لانه يستدعي زيادة في كمية الماء، الا ان ذلك لا يعني حتما وجود خرسانة مضغوطة للغاية .

يتم تحديد شكل الركام بواسطة اختبار تسطیح وفق المعيار 256NA [47] ، ويتعلق هذا المعامل بشكل الركام وبعده


الاكبر وسمكه، بحيث كلما كان المعامل اعلى كلما كان الركام مسطح (بعلاقة طردية) .

يتم تعريف شكل الركام بثلاث ابعاد رئيسية :

الطول L : هو المسافة القصوى بين الطرفين المتوازيين .

السمك E : هو المسافة الدنيا بين الطرفين المتوازيين .

G : هو القياس الجانبي (الاكبر) ويسمح للركام بالمرور من اصغر غربال .



صورة (2-II) أبعاد حبيبات الركام [17]

يتميز شكل الركام بتحديد معامل التسوية pA وبالبعده الأكبر وسمكه، وهذا العامل يكون نسبة مئوية حسب وزن الحبيبة التي يزيد حجمها الى ضعف السمك 1,58 حيث $(1.58 < E/G)$.

يشير المعيار PX 540-18 [48] الى نسبة الركام المخصص للخرسانة اقصى قيم معامل التسوية pA وفقا لفئات الركام كما هو موضح ادناه في الجدول القيم المحددة العليا لمعامل التسوية.

الجدول (1-II) معامل التسوية

الفئة	pA%
A	20
C و B	30
D	40

3-1-3 الزاوية: هي من احد خصائص التصنيع يتميز بها سطح الركام وهي نسبة الحواف الحادة. [17]

2-3 معامل النعومة.

1-2-3 نظافة الركام:

تواجد بعض الملوثات على سطح الركام مثل الطين او غيرها من الشوائب يتسبب في انخفاض المقاومة الميكانيكية وزيادة في الانكماش بسبب الزيادة في الماء ولذلك من الضروري التحقق من نظافة الركام سواء كان الرمل او الحصى. الشوائب التي قد تتواجد في الركام من الممكن ان تؤدي الى عدم التصاق العجينة، وتجنبنا لذلك يجب ان تكون قيمة العناصر الدقيقة محدودة وهذا بالاعتماد على اختبار نظافة الركام وهو يقوم بتحديد النسبة المئوية لها، ويجب ان تكون اقل من 0,5 ملم وفقا للمواصفات القياسية 463 NA [38]

2-2-3 اختبار نظافة الحصى: يتميز الحصى عموما بنظافة مرضية حيث انه وفقا للمواصفات القياسية 18P-

541 [39] يجب ان تكون النسبة المئوية للعناصر اقل من 0,5 ملم اقل من 3%. [17] ، [21]



3-2-3 اختبار نظافة الرمل: تم فحص نظافة الرمل عن طريق قياس كمية التلوث الطيني في الرمال من خلال ما

يسمى اختبار مكافئ الرملّي واختبار ازرق الميثيلين.

4-2-3 تجربة المكافئ الرملّي:

تسمح هذه التجربة بقياس مدى نقاوة الرمل، وتعطي حسابا شاملا لكمية وجودة العناصر الدقيقة من خلال التعبير عن

النسبة بين العناصر الرملية التي تنترسب والعناصر الدقيقة التي تتراكم (الغضار والشوائب). [22]



صورة (3-II) اختبار مكافئ الرمل

• مجالات الاستعمال

الجدول (2-II) مجال الاستعمال

مجال الاستعمال	نوعية الرمل	ESV	ES
يرخص استعماله في الخرسانة العادية ويستعمل في الطبقة الأساسية لقارة الطريق couches de (base)	رمل طيني	$ESV < 65$	$ES < 60$
يستعمل في الخرسانة العادية	رمل طيني نسبيا	$65 \leq ESV < 75$	$60 \leq ES < 70$
يستعمل في الخرسانة ذات القيمة العالية	رمل نظيف	$75 \leq ESV < 85$	$70 \leq ES < 80$
يستعمل في الخرسانة الخاصة	رمل نظيف جدا	$ESV \geq 85$	$ES \geq 80$

3-2-5 اختبار ازرق الميثيلين:

في الرمل المسحوق يمكن ان يكون بنسبة مئوية كبيرة يمكن ان تكون ضارة جدا عندما تحتوي على مواد طينية وبالتالي الحاجة الى التحقق من خلال ازرق الميثيلين اما ان تكون ضارة ام لا، يجب علينا اجراء اختبار وفقا لمعيار NF933-9 [53] على الجزء من الحبيبات (2/0 ملم) للرمل الشائع (V_B) او على الحشو (0,125/0) الموجود في الرمل او الحصى، بحيث ان القيمة الحديدية وفق مواصفات الخرسانة الهيدروليكية تساوي 1 وحسب المعيار PPX 540-18 [54] اي القيمة الحديدية التي تعادل 10% من الدقائق الناعمة (P_s) بالاضافة الى القيمة المحددة العليا لاختبار الميثيلين الازرق V_B وفقا للفئات التالية : [17] ، [18]

الجدول (3-II) القيم المحددة (V_B) و (P_s).

V _B /D	P _s %		الفئة
	رمل اخر	الرمل المعدل للبناء	
1(g)V _{ss}	60V _{si}	65V _{si}	A
	50V _{si}	60V _{si}	B, C, D

3-2-6 النظافة السطحية للركام: [17]

ان وجود الشوائب على وجه الخصوص في وسط طيني او الغضار حول الحبيبات في الخرسانة يهدد الالتساق في العجينة وبالتالي تنخفض المقاومة، يتم تعريف نظافة السطح كالنسبة المئوية من وزن الجسيمات اقل من 0,5 ملم سواء كانت هذه الجزيئات مختلطة او ملتصقة بسطح الركام الكبير (الاكبر من 2 ملم)، يجب ان تكون نظافة السطح P اي نسبة المواد المرفوضة من الطمي والطين التي تم التخلص منه اثناء الاختبار $\geq 1,5$ % في حالة الحصى الذي لم يتم سحقه ويتم رفع القيمة الى 3 في الحصى والصخور الضخمة مع درجة السحق $CI \geq 50$ و $BVF \leq 10$ ، BVF هو قيمة اللون الازرق (0 / 0,125) (درجة السحق CI وهو النسبة المئوية للعناصر $D < D$ من الركام الموجود فالمادة الاصلية المعرضة للسحق) .

3-3 الخصائص الجوهرية:

هي ترتبط عموماً بنوعية الصخور: [23]

1-3-3 الكتلة الحجمية:

هو مصطلح يستخدم لوصف كثافة الجسم، حيث إن كثافة الجسم أو الكتلة الحجمية هو مقدار الربط الذي يربط بين الحجم والكتلة، وهي معرفة بالقواعد NF P18-301 [40] الهدف منها هو معرفة نوع الركام المستعمل وكثافته وكذا معرفة الأحجام والكتل التي تدخل في تركيب الخرسانة، ويوجد نوعان من الكتلة الحجمية:

1-1-3-3 الكتلة الحجمية الظاهرية : NF P 18064 [41]

تعرف الكتلة الحجمية الظاهرية بأنها كتلة وحدة الحجم الظاهري للجسم، أي الحجم الذي يتكون من مادة الجسم والفراغات التي يحتويها.

نحسب الكتلة الحجمية الظاهرية بالعلاقة التالية:

$$P_{app} = (M1 - M0) / V$$

P_{app} : الكتلة الحجمية الظاهرية.

$M1$: الوزن العينة + الإناء .

$M0$: وزن الأنسَاء .

V_t : حجم العينة الكلي .

2-1-3-3 الكتلة الحجمية المطلقة :

تعرف الكتلة الحجمية المطلقة بأنها كتلة وحدة الحجم المطلق للجسم، أي الحجم الذي يتكون من مادة الجسم بدون الفراغات التي يحتويها NF P18-301 [40].

نحسب الكتلة الحجمية المطلقة بالعلاقة التالية:

$$P_{abs} = M_s / V_s$$

P_{abs} : الكتلة الحجمية المطلقة .

M_s : وزن الحبيبات الصلبة.

V_s : حجم الحبيبات الصلبة.

2-3-3 المسامية :

هي نسبة حجم الفراغات الموجودة في حبيبات الركام ويمكن الوصول إليها بتقدير الماء، وقد تكون هذه المسام متصلة عن طريق انابيب دقيقة او مسارات شعرية او قد تكون هذه المسام منفصلة عن بعضها ولدينا انواع، وهي كما يلي:

مسامات هوائية – مسامات جيلائينية – مسامات شعرية. [24] ، [17]

تكون المسامية من 3/4 من حجم الخرسانة.

1-2-3-3 امتصاص الماء:

معامل امتصاص الماء A_b وهو نسبة الزيادة في كتلة العينة الناتجة عن غمره في الماء لمدة 24 ساعة ويؤخذ من العينة الجافة، والواقع انه يسمح بقياس حجم المسام التي تمكن الماء من الوصول إليها، بحيث قلت قيمته كلما نظمت متانة الخرسانة وتكون اقل عرضة للعناصر العدوانية. [27] ، [26] ، [25]

ونعبر عنها بالنسبة المئوية، ويعرف ان الامتصاص لا يتجاوز 5% وفقا للمعيار الفرنسي NF P18-555 [42] ويشير المعيار 48-540-48 PPX [43] الى القيم العليا المحددة لمعامل امتصاص الماء Ab وفقا للفئات التالية:

الجدول (4-II) القيم المحددة العليا لمعامل امتصاص الماء

الفئة	%Vss
A	2,5
B	5
C	6
D	لا توجد مواصفات


عدم وجود علاقة مباشرة واضحة بين درجة امتصاص الركام للماء ومقاومة الخرسانة الا ان الفراغات على سطح الركام لها تأثير في الترابط بين الركام والعجينة الاسمنتية، والاخيرة لها تأثير على مقاومة الخرسانة. يفضل دائما استعمال الركام في الحالة المشبعة ذات السطح الجاف وخلال فترة شك الخرسانة، في حالة استخدام الركام الجاف فانه يلزم علينا اضافة ماء كافي لسماح بالامتصاص من قبل الركام في الخلطة حتى يصل الركام الى حالة التشبع ذي السطح الجاف.

3-2-3-3 سعة الامتصاص:

هي تعبير عن محتوى لرطوبة الكلية لتغيير حالة الركام من الجاف بالفرن الى مشبع بالماء.

3-2-3-3 الامتصاص الفعال:

هي التعبير عن محتوى الرطوبة الكلية بالنسبة لتغيير حالة الركام من الحالة الجافة بالهواء الى المشبعة بالماء



صورة (4-II) المراحل المختلفة للرطوبة في الركام [27]

3-3-3 مقاومة التجزئة (الصلادة):

هي خاصية مقاومة للتآكل، هامة جدا في الخرسانة المستخدمة لرصف الطرق. وتعيين صلادة الركام باجراء اختبار البري على عينة اسطوانية الشكل ويمكن بيان صلادة الركام كمجموع (بكمية كبيرة) وذلك باختبار لوس انجلوس حيث تعرض مجموعة من حبيبات الركام ذات وزن معلوم وموضوعة في اسطوانة حديدية الى الدوران بمعدل 10 الى 31 دورة في الدقيقة وتعبر عن صلادة الركام في هذه الحالة بالنسبة المئوية للفق في وزن الركام نتيجة البري. [28]

4-3-3 الخواص الحرارية للركام:

1-4-3-3 التمدد الحراري للركام:

يختلف باختلاف نوع الحبيبات، كما يؤثر في الخرسانة إذا اختلف معامل التمدد لحبيبات الركام اختلافا كبيرا عن معامل تمدد مرونة الاسمنت.

ويختلف معامل تمدد الانواع الشائعة من الركام من $(6-10*0,5)$ الى $(6-10*9)$ بينما معامل تمدد مرونة الاسمنت حوالي من $(6-10*5)$.

2-4-3-3 الحرارة النوعية للركام:

الحرارة النوعية والتوصيل الحراري للركام يؤثر في تغير درجة حرارة الخرسانة و تكون تلك الخاصية هامة فالخرسانة بكميات واحجام كبيرة او في الخرسانة المستخدمة في عزل الحرارة، وهي ليست بذات القيمة في المنشآت العادية.

3-4-3-3 هشاشة الرمل:

يتم تقييم صفات الرمل عن طريق اختبار تفتيت الرمل، ويكون وفق المعيار الفرنسي P-576-18 [44] ويتألف من ادخال حمولة قدرها 2500 غرام من الكرات الفولاذية ثم 500 غرام من الرمل الذي يتم اختياره من الفئة التي تكون حبيباتها من $(2-0,2)$ او $(0,2-0,4)$ ، ثم اضافة 2,5 لتر من الماء الى اسطوانة الجهاز ميكرودوفال ويخضع الكل ل1500 دورة، وتمثل النسبة المئوية للكتلة m للعناصر الاقل من 0,1 ملم المنتجة اثناء اختبار معامل تفتيت الرمل [17]

$$100(500 - m/500) = m/5 = Fs$$

m : هي الكتلة المرفوضة من المنخل 0,1 ملم.

إذا كانت نسبة كبيرة يكون الرمل هش وهذا يحدده المعيار XXP540-18 [45] ، تسمى القيم القصوى لمعامل التفتيت F_s للخرسانة الاسمنتية.

4-4-3-3 مقاومة الركام الكبير للتهشيم:


هذه الخاصية ليست بذات الاهمية للركام الكبير المستعمل في المنشآت الخرسانية اذا ما لوحظ ان قوة تحمل الخرسانة العادية للتهشيم حوالي 300 كجم/سم² بينما قوة تحمل الركام الكبير من المصادر الطبيعية تتراوح من 700 كجم/سم² الى 2000 كجم/سم² واكثر، ولذلك يفيد معرفة مقاومة الركام الكبير للتهشيم في حالات الخرسانة الخاصة بالرصف والمعرضة للتآكل بالاحتكاك وتحدد تلك المقاومة بمعامل التهشيم طبقا للاختبار الخاص بذلك ويعتبر ايضا معامل التهشيم دلالة على مدى مقاومة الركام للصدمات (متانة الركام).

5-4-3-3 مقاومة الصقيع:

المسامية هي ما يجعل الركام عرضة للصقيع ويعتبر الحصى غير المتجمد استيفاء من قيمة واحدة على الاقل من القيم الثلاث المحددة التالية:

$$G \leq 30\%, LA < 25\%, Ab \leq 1\%$$

وان الفئات A وB وC غير متجمدة، يوضح الشكل ادناه التدهور الناجم عن الصقيع.



صورة (5-II) الحفرة الموجودة على سطح الخرسانة بسبب انفجار الركام المتجمد [17]

وتعتبر هذه مواصفات الصقيع الزامية فقط، في حالة تعرض الخرسانة للصقيع بشكل فعال. [17]

4- تأثير خصائص الحبيبات:

1-4 تأثير المقاس:

تزيد المساحة السطحية لحبيبات الركام كلما كان مقاسها صغير. عند استخدامها في الخرسانة تحتاج الى كمية من ماء الخلط أكثر حتى تستطيع ان تغلف كل المساحة السطحية الكبيرة للوصول الى درجة التشغيل المناسبة للخرسانة. ويترتب على استعمال هذه الكمية الكبيرة من ماء الخلط نقص في مقاومة الخرسانة المتصلدة.

كذلك يحتاج الركام ذو المقاس الصغير الى كمية أكبر من عجينة الاسمنت اللازمة لتغليف هذا السطح.

كلما كان المقاس الاعتباري للركام (D) أكبر كلما كانت مقاومة الخرسانة أكبر ولكن ضمن حدود، بحيث لا تزيد فيها


نسبة المواد الناعمة الى ان تقلل من مقاومة الخرسانة.

2-4- تأثير الشكل:

الحبيبات المستديرة أكثر قابلية للضغط والكبس عن مثيلاتها من الحبيبات الزاوية، ويؤثر شكل حبيبات الركام على النسبة المثوية للفراغات ومن ثم الكمية المطلوبة من عجينة الاسمنت. الحبيبات المستديرة تعطي درجة عالية من التشغيل عن مثيلاتها من الحبيبات الزاوية. أما بالنسبة للركام غير المنتظم فإنه يعطي خرسانة صعبة التشغيل.

الجدول (5-II) يوضح تقسيم حبيبات الركام من حيث الشكل [28]

التقسيم	الوصف	الأمثلة
مدور Spherical	استدارة الحبيبات نتيجة لتاكلها بفعل المياه او بعوامل التعرية الأخرى	الرمل والحصى
غير منتظم Irregular	غير منتظم طبيعيا او مشكل تشكيلا جزئيا بعوامل التعرية وله حواف مستديرة	الحصى الحفر وحجر الصوان
زاوي Angular	ذو حواف حادة واضحة عند تقاطع أسطحه.	جميع انواع كسر الحجارة
مفلطح Flat	حبيبات معظمها زاوي ذات سمك صغير بالنسبة لطوله او عرضها.	صخور طبقية
عصوي Elongated	حبيبات معظمها ذات بعدين صغيرين بالنسبة للبعد الثالث.	صخور طبقية او صخور اخرى تعرضت لعوامل تعرية او بفعل الكسارة
مفلطح وعصوي	حبيبات ذات بعدين صغيرين بالنسبة للبعد الثالث.	صخور طبقية او صخور اخرى تعرضت لعوامل تعرية او بفعل الكسارة



صورة (6-II) يوضح شكل الحبيبات [27]

ملاحظة:

- الحبيبات التي نسبة مساحتها السطحية الى حجمها عالية فان درجة التشغيل لديها منخفضة (رمل ناعم).
- الحبيبات المفلطحة توجه نفسها في مستوى بحيث تترك الفجوات والمياه أسفلها. [29]

1-2-4 الحبيبة:

وقال Dreux et Fasta، فان تأثير تكوين حجم الجسيمات على تكوين الخرسانة ضعيف نسبيا، سواء فيما يتعلق بنسب نسبي من G/S من الرمل والحصى استمرارية او انقطاع منحنى حجم الحبوب. في الواقع فان تأثير نسبة G/S ضعيف (القيم الاكثر شيوعا) $G/S \leq 2$ نسبيا. بينما تزداد المقاومة بشكل ملحوظ للقيم الاعلى خاصة للخرسانة الثابتة، ولكن G/S لاسباب قابلية التشغيل لا ينصح بتجاوز للخرسانة الشائعة G/S من 2 الى 2,2 ما لم يتم اتخاذ احتياطات خاصة اثناء التثبيت. [22]

يلخص الجدول ادناه الصفات الرئيسية للخرسانة وفقا لحبيباتها المستمرة والمنقطعة.

الجدول (6-II) يوضح الصفات الرئيسية للخرسانة وفقا لحبيباتها.

تقييمات ملموسة		الخصائص (المميزات)
مع دقة منقطعة مقارنة بتلك ذات الدقة المستمرة	عند ارتفاع G/S مقارنة بتلك المنخفضة في G/S	
اسوء خاصة اذا كان $G/S > 2,2$	اسوء خصوصا لـ $G/S > 2,2$	التشغيلية
متفوقة قليلا	الافضل خاصة اذا كان $G/S \geq 2,2$	مقاومة الانضغاط
اقل بقليل	بدون ارتباط واضح	مقاومة الشد
اعلى بقليل	بدون ارتباط واضح باستثناء الوحدة الثابتة الاعلى قليلا اعتمادا على G/S	وحدة المرونة
اعلى بقليل (مرتفعة قليلا)	بدون ارتباط واضح للغاية	سرعة الصوت
اعلى بقليل	اعلى بقليل	مؤشر التصلب
اقل بشكل خاص اذا كان $G/S > 2,2$	بدون ارتباط واضح للغاية	الانكماش
اعلى بقليل	اعلى بقليل اذا كان $G/S > 2,2$	الكثافة (الكثافة)

3-4 تأثير حالة السطح:

- تؤثر حالة السطح للركام إلى حد ما على مقاومة الخرسانة.
- فالحبيبات ذات السطح اللامع لا تعطي خرسانة بقوة خرسانة الحبيبات ذات السطح المطفأة اللمعة أو الخشنة قليلا.
- يرجع تأثير هذه السطوح على التماسك مع عجينة الاسمنت.
 - الحبيبات ذات السطوح اللامعة تحسن قابلية التشغيل حيث تقلل الإحتكاك أثناء عملية الخلط.
 - كلما زادت نسبة المسامية في حبيبات الركام قلت قوة الخرسانة

الجدول (7-II) يوضح تقسيم الركام من حيث حالة السطح [28]

رقم المجموعة	الوصف	الصفات المميزة	الأمثلة
1	زجاجي Glassy	ركام صدفى مكسر	صوان الاسود
2	ناعم Smooth	ركام مصقول بفعل المياه	الرخام الحصى بعض الصخور النارية
3	حبيبي Granular	ركام يظهر في مقطعه حبيبات مستديرة منتظمة تقريبا	الحجر الرملي
4	خشن Rough	ركام سطح مقطعة خشن ذو حبيبات رفيعة او متوسطة ويحتوي على بلورات لا ترى بسهولة	بازلت الحجر جبيري
5	بلوري Crystallized	ركام يحتوي على بلورات واضحة	غرانيت
6	معشش ومسام Pours	ركام به مسام وتجاويف واضحة	الحجر الخفاف

4-4 تأثير حسب نوع الركام:

يؤثر نوع الركام على مقاومة الخرسانة من حيث:

هنالك أنواع للركام مقاومتها أكبر من مقاومة العجينة الاسمنتية وفي هذه الحالة تكون مقاومة الخرسانة هي أقصى مقاومة تنكسر عندها العجينة الاسمنتية.

كما إن هنالك أنواع أخرى تكون أضعف من العجينة الاسمنتية فتكون مقاومة الخرسانة هي مقاومة الركام أو الاجهاد الذي ينكسر عنده الركام.


وعند اختيار نوع ركام قوي وإضافة مواد تزيد من قوة العجينة الاسمنتية يمكن أن نصل لمقاومة أعلى للخرسانة.

4-5 تماسك حبيبات الركام مع العجينة الاسمنتية:

تساعد خشونة سطح الحبيبات على زيادة التصاق الركام وعجينة الاسمنت وبصفة خاصة اذا كان اتجاه الخشونة متعامدا مع السطح العام لحبيبات الركام، إما الخشونة المتموجة فليس لها تأثير ملحوظ .

6-4 تقرير الاسمنت:

تؤثر الزيادة في محتوى الاسمنت (نسبة G/C منخفضة) على مقاومة جميع أنواع الخرسانة المتوسطة أو عالية مقاومة الى ما يتجاوز $MPa35$ تعتبر نسبة G/C أقل أهمية من حيث المقاومة ولتكن نسبة الماء/الاسمنت ثابتة، فإن الخرسانة ذات الكمية المنخفضة من الاسمنت أكثر مقاومة. [17]



منحنى (7-II) يوضح تأثير نسبة C/G على مقاومة الخرسانة

7-4 مقاومة الركام:

ولذلك مقاومة الركام تكون مهمة أكثر في الأماكن التي تحتاج لمقاومة عالية مثل الأرصفة في المطارات أو الخرسانات عالية المقاومة.

إن استخدام الركام منخفض المقاومة تحت فئة محددة، يمكن إن يقلل بشكل كبير من مقاومة الخرسانة ومن هنا جاءت

الحاجة الى الاسمنت، يمكن اعتبار هذه الجودة أكثر أهمية من قوة صلابة الحصى . [17] ، [30]

الخاتمة:

إن الهدف من دراسة خصائص المواد المستعملة في الخلطة الخرسانية هو الوصول وتحقيق المقاومة المطلوبة بهدف استمرار الديمومة، حيث ذكرنا أهم الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لركام وتطرقنا إلى معرفة نوع الماء المستعمل في الخلط وتصنيف الإسمنت.

وبالتالي يكسب الركام متانة إضافية للخرسانة الإسمنتية. من أجل الحصول على خرسانة متينة يجب أن يتميز ركامها بعدم تأثره بفعل العوامل الجوية المختلفة كالحرارة والبرودة والتي تؤدي إلى تفككه كما ويجب أن لا يحصل تفاعل ضار بين معادن الركام ومركبات الإسمنتية، إضافة إلى ضرورة خلوه من الطين ومن المواد غير النقية والتي تؤثر على المقاومة والثبات لعجينة الإسمنتية. ويجب أن يكون الركام نظيفا قويا مقاوما للسحق والصدم ومناسبا من حيث الإمتصاص ذا شكل وملمس مناسبين وغير قابل للانحلال، ومقاوما للتآكل.

الجزء التطبيقي

الفصل الثالث:

المواد المستعملة والتركيبية الخرسانية

مقدمة:

في الكثير من أشغال البناء نحتاج لمعرفة بعض خصائص المواد المستعملة والمتمثلة في الأبعاد، الشكل، المسامية، ونسبة الشوائب في العينة المدروسة، والتحليل الحبيبي هو أولى هذه الأبحاث ويتمثل في التعرف على خصائص الفيزيائية والكيميائية وذلك بتعيين أبعادها والنسب المئوية لكل بعد واعتمدنا على ثلاث أنواع من الرمل، رمل عسيلة ورمل جامعة الأحمر ورمل جامعة الأصفر.

1- مكونات الخلطة الخرسانية:

تتكون الخلطة الخرسانية من الاسمنت، الركام (الرمل والحصى) والماء في بعض الاحيان الإضافات ونظرا للتنوع الكبير في المواد المتاحة لنا في السوق لذلك من الضروري تحديد المواد التي اعتمدها. كما يتم عرض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمواد الدراسة، لتحليل النتائج الاختبار واستنتاجاتها فيما بعد.

المواد المستعملة في عملنا هذا هي كما يلي:



صورة (III-1) مكونات الخلطة الخرسانية

1-1- الرمل:

الرمل هو مكون الهيكل العظمي الذي له الأثر الأكبر على الخرسانة والملاط. يلعب دورا رئيسيا في الحد من اختلاف الحجم والحرارة المتولدة وسعر تكلفة الخرسانة، حيث يجب ان تكون نظيفة ولا تحتوي على عناصر ضارة، لذا من المستحسن ان نكون حذرين من وجود الرمال الجرانيتية والميكا في الرقائق والطين والكبريتات. وفي حالة الرمل المسحوق والغبار واللوحات والإبر.

لاستخدام الرمل في الخرسانة أو الملاط يجب إخضاع الرمل إلى الاختبارات المعملية، إي تحليل حجم الجسيمات ، ما يعادل الرمل اختبار المثيلين الأزرق [31]

1-1-1- مناطق تواجد الرمل:

يوجد الرمل في الطبيعة في عدة مناطق، مثل الشواطئ والخلجان وكهوف الرمل والصحراء. يكون الغطاء النباتي نادرا حسب اتجاه الرياح في الصحراء ويختلف تكوين الرمال تبعا لمصادر الصخور المحلية المكونة وظروفها، ولكن المكون الأكثر شيوعا لها في المناطق القارية الداخلية والمناطق الساحلية غير الاستوائية هو السيليكا (ثاني أكسيد السيليكون 2O_iS)، تعد كربونات الكالسيوم النوع الأكثر شيوعا لمكونات الرمال ، يعتبر الرمل أحد الموارد الطبيعية غير المتجددة ، ويدخل بكثرة في صنع الخرسانة .

1-1-2- أنواع الرمل المستخدم في البناء:

أ- رمل البحار: يتم استخراج رمل البحر من الشواطئ، وله العديد من الاستخدامات في أعمال البناء طالما انه خالي من الأملاح الضارة، ومع ذلك لا ينبغي استخدام هذه الرمال في البناء لأعمال الخرسانة المسلحة.

ب- رمل النهر: كما يوحي هذا الاسم المأخوذ من الأنهار ويميل إلى أن يكون جيدا في الحجم يجب توخي الحذر عند الحصول على رمال النهر لضمان عدم خلط الطين في الرمال. سيؤدي استخدام هذا الرمل في البناء إلى إنهاء أكثر سلاسة.

ج- رمل الحفرة: عادة ما يتم استخدام رمل الحفرة داخل الملاط ؛ وذلك بفضل قوامه الصلب والخشن الذي تم الحصول عليه من أحواض الجداول القديمة. أهمية استخدام رمل الحفرة في البناء هو أن الإسمنت المنتج له قوة ولكنه ليس سلسا.

د- الرمل الحجري المسحوق: الفحوصات المتبقية من عملية تكسير الأحجار، تشكل الرمل الحجري المسحوق، والذي يستخدم عادة لخصائص الصرف التي يمتلكها هذا هو الخيار الشعبي مع العديد من الاستخدامات من الخرسانة الجاهزة لفلتر الحجارة.

هـ- الرمل الصناعي: الرمل الصناعي أو المصنع ويعرف أيضا بالرمل المسحوق أو الركام الناعم الصناعي هو بديل لرمل النهر الطبيعي في أعمال البناء، يتم تصنيعه عن طريق تكسير الصخور أو أحجار المحاجر أو قطع الركام الأكبر حجما إلى جزيئات بحجم الرمل في المصنع او المحاجر، الرمل الصناعي له شكل مكعب وزاوي، ويبلغ حجمه اقل من 4,75 مم .

[32]

1-1-3- الخصائص الفيزيائية:**1-1-3-1- التحليل الحبيبي: [NF EN 933-2] [8]****الهدف من التجربة:**

تهدف هذه التجربة إلى توزيع وتصنيف الحبيبات حسب أبعادها ويتم ذلك بواسطة غرابيل أو مناخيل ذات قطر أكبر من 0.08 مم.

الأدوات والأجهزة المستعملة:

عينة من التربة، ميزان الكتروني، مجموعة من الغرابيل، هزاز كهربائي لغرلة العينة
ميدان التطبيق:

للأعمال الخرسانية في البناء والأشغال العمومية.

تقام التجربة لعينة من المشروع.

مراحل التجربة:

نحضر سلسلة من الغرابيل فوق بعضها البعض حيث يكون الغربال ذو القطر الأصغر من الأسفل إلى الغربال ذو القطر الكبير من الأعلى.

وضع إناء قاعدي من الأسفل لالتقاط العناصر الدقيقة الأقل من 0.08 مم وغطاء في الأعلى لمنع تطاير الغبار.

نفرغ العينة الموزونة فوق الغربال العلوي. نشغل الجهاز (الهزاز الكهربائي) لمدة معينة من الزمن

بعد توقيف الجهاز نأخذ كل غربال على حده ونتأكد من أن كل غربال لم يرفض إلا ما هو أكبر قطر منه.

نزن الكمية المرفوضة من كل غربال.

نزن الكمية المارة المتبقية في الإناء القاعدي والتي قطرها أقل من 0.08 مم.

الحسابات والنتائج:

حساب المرفوض الكلي بالنسبة المئوية:

$$Mc(\%) = Mn/M * 100$$

$$M1 + M2 + M3 + \dots \dots Mn$$

Mn: مجموع المرفوضات الجزئية في كل غرابيل

M: كتلة العينة الكلية.

$$P = 100\% - Mc\%$$

وبعد إتمام عملية الحساب وتدوينها في الجدول رقم 1 نقوم برسم المنحنى البياني للتحليل الحبيبي لعينة التربة حيث محور الترتيب يمثل نسبة المار ومحور الفواصل يمثل لوغاريتم أقطار الغرابيل.

المعاملات التي تستنتج من المنحنى:

- معامل الانتظام:

ويستفاد من هذا D10 % إلى قطر حبيبات 10 D60 % وهو عبارة عن نسبة بين قطر حبيبات 60 المعامل في تحديد مدى تدرج التربة ويحسب بالعلاقة التالية:

$$Cu = (D60 / D10)$$

D60: القطر المناسب لـ 60 % من المار الكلي.

D10: القطر المناسب لـ 10 % من المار الكلي.

- معامل الانحناء:

يحدد لنا مدى تجانس التربة واحتوائها على مختلف أبعاد الحبيبات ويحسب باستعمال العلاقة التالية:

$$Cc = D30^2 / D10 * D60$$

D30: القطر المناسب لـ 30% من المار الكلي.

النتائج كما موضحة في الجدول:

الجدول (1-III) نتائج معامل الانحناء ومعامل الانتظام لمختلف أنواع الرمل المستعمل.

معامل الإنتظام Cu	معامل الإنحناء Cc	
1,5	1,18	رمل عسيلة
2,81	1,70	رمل جامعة الأصفر
1,66	1,014	رمل جامعة الأحمر

- معامل النعومة:

يستخدم معامل النعومة للرمل لمعرفة مدى نعومة او خشونة الرمل وذلك بتحديد نسبة الرمل المار من الغرابيل والباقي فيها (المرفوض) بحيث يتم ترتيب هذه المناخيل من الأصغر إلى الأكبر كما يلي: 0,08 – 0,16 – 0,315 – 0,63 – 1,25 – 2,5 – 5 مم

وبهذه الطريقة يتم تحديد معامل النعومة الذي يعبر عن حجم المتوسط لحبيبات الركام ويستخدم هذا الأخير في بعض طرق تصميم الخلطات الخرسانية، لدى معيار النعومة ثلاثة مجالات رئيسية:

المجال A المفضل المستعمل في الخرسانة او الملاط بين (2,2 – 2,8)

المجال B رمل تميل حبيباته الى الدقيقة بين (2,2 – 1,8)

المجال C رمل تميل حبيباته الى الخشونة بين (3,2 – 2,8)

لحساب معامل النعومة نقوم بجمع النسب المئوية المتبقية في المناخيل المستعملة باستثناء المنخل 0,08 مم ثم نقوم


بقسمتها على مائة

$$Mf = \sum Rc \div 100$$

العينة رقم 1: رمل جامعة الأصفر

الجدول (2-III) التحليل الحبيبي لرمل جامعة الأصفر

فتحات الغربال ب (mm)	العالق (g)	العالق المجمع (g)	نسبة العالق المجمع Rc (%)	المر المجمع T(%)
6,3	3.88	3.88	3.88	99.63
5	1.76	5.64	0.564	99.44
2,5	2.26	7.90	0.79	99.21
1,25	10.56	18.46	1.85	98.15
0,63	18.72	37.18	3.72	96.28
0,315	109.60	146.78	14.68	85.32
0,16	727.56	874.34	87.44	12.56
0,08	89.44	963.78	96.38	3.62




منحنى (2-III) التحليل الحبيبي لرمل جامعة الأصفر $Mf = 2.04$

العينة رقم 2: رمل جامعة الأحمر

الجدول (3-III) التحليل الحبيبي لرمل جامعة الأحمر

المر المجمع (%) T	نسبة العالق المجمع Rc (%)	العالق المجمع (g)	العالق (g)	فتحات الغربال ب (mm)
100	0	0	0	6,3
99.83	0.168	1.68	1.68	5
99.72	0.288	2.88	1.20	2,5
99.068	0.932	9.32	6.44	1,25
97.47	2.528	25.28	15.96	0,63
90.55	9.448	94.48	69.20	0,315
22.05	77.95	779.48	685	0,16
3.62	96.38	963.78	89.44	0,08




منحنى (3-III) التحليل الحبيبي لرمل جامعة الأحمر $M_f = 1.80$

العينة رقم 3: رمل عسيلة

الجدول (4-III) التحليل الحبيبي لرمل عسيلة

المرار المجمع T(%)	نسبة العالق المجمع Rc (%)	العالق المجمع (g)	العالق (g)	فتحات الغربال ب (mm)
100	0	0	0	6,3
100	0	0	0	5
99.70	0.3	3	3	2,5
98.206	1.794	17.94	14.94	1,25
95.512	4.488	44.88	26.94	0,63
80.038	19.962	199.62	154.74	0,315
10.034	89.966	899.66	700.04	0,16
4.796	95.204	952.04	52.38	0,08



منحنى (4-III) التحليل الحبيبي لرمل عسيلة $M_f = 2.10$

بالنسبة للرمل المستخدم في دراستنا وجدنا معامل النعومة كالتالي:

$M_f = 2.10$ رمل عسيلة

$M_f = 1.80$ رمل جامعة الأحمر

$M_f = 2.04$ رمل جامعة الأصفر

1-1-3-2- مكافئ الرمل:

إن كل الحبيبات تحتوي على نسبة معينة من الشوائب والتي يكون تأثيرها سلبيا على خصائص الخرسانة أو التربة ولهذا يجب مراقبة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز الحدود المسموح بها.

تعريف: تحديد مكافئ الرمل يكشف وجود العناصر الناعمة في الرمل ويبين تأثيرها من خلال معامل يسمى معادل التكافؤ الرملي (Equivalent de sable).

الهدف من التجربة:

هو تعيين نقاوة الرمل الداخل في تكوين الخرسانة وكذلك بالنسبة للتربة من خلال التعرف على نسبة الشوائب وبالتالي معرفة مجالات استعماله.

مراحل التجربة:**• تحضير العينة:**

تأخذ كمية من الرمل المبلل تكون موافقة ل 120 g من الرمل الجاف وبالتالي نقوم بحساب نسبة المحتوى المائي للرمل (W) ووزن (1+ W) 120

تتم عملية غربلة العينة في غربال 5mm وذلك بغسل الرمل في الغربال فوق إناء أكبر منه ثم نترك العينة تترسب.

• الأدوات واللوازم المستعملة:

1- مخبرات (Eprouvettes) أسطوانية شفافة من مادة بلاستيكية تحتوي على خطين معلمين وسدادات (bouchons) من المطاط.

2- قمع (Entonnoir).

3- إناء للغسل (Bonbonne) من الزجاج أو البلاستيك سعته 5L مزود بسداد به فتحة (Siphon) وأنبوب مطاطي مرن طوله 1.50 m يصل الإناء بأنبوب الغسل.

4- أنبوب للغسل معدني يكون على امتداد الأنبوب المطاطي المرن.

5- جهاز التحريك (Machine agitatrice) يسمح بتحريك المخبرة بفعل 90 هزة في مدة 30 ثانية.

مكبس (Piston) مجهز بكتلة متحركة تساوي 1000g، قطره أقل من قطر المخبرات ويحتوي على ثلاثة لولب (Vis) مكونا مصدم المكبس (Butées).

6- مسطرة طولها 500mm.



صورة (5-III) تجربة مكافئ الرمل

7- غربال ذو ثقوب مربعة 5مم.

8- ميزان دقيق.

9-كرونومتر (Chronomètre) .

الطريقة العملية:

• **المبدأ:**

- ترسيب المادة الحبيبية التي تمر من خلال الغربال 5mm.
- غسل العينة بالمحلول الخاص وتركها تترتاح وبعد الوقت المحدد قياس:
- الارتفاع h_1 : ارتفاع الرمل والعناصر الناعمة معا.
- الارتفاع h_2 : ارتفاع الرمل النظيف بالمكبس.

• **المراحل:**

- نحضر الرمل بالطريقة المذكورة سابقا.
- نملأ المخبرة بالمحلول الغاسل حتى المعلم السفلي.
- نضع كمية الرمل داخل المخبرة باستعمال القمع ونطرد الفقاعات الهوائية وذلك بضرب المخبرة بواسطة اليد ونتركها تترتاح لمدة 10 دقائق كي يتفاعل المحلول مع الرمل.
- نغلق المخبرة بالسداد المطاطي ونضعها في جهاز التحريك لتعرض لحركة مستقيمة أفقية جيبية بوتيرة 90 ذهاب وإياب في مدة 30 ثانية.
- نغسل ونملأ المخبرة باستعمال الأنبوب الغاسل وذلك باتباع الخطوات التالية:
- ننزع ونغسل السداد المطاطي فوق المخبرة.
- ننزل الأنبوب الغاسل بتدويره بين الأصابع لغسل الجوانب الداخلية للمخبرة.
- نغسل الرمل بالأنبوب الغاسل بتدويره دائما بين الأصابع.
- نرفع الأنبوب الغاسل ببطء وانتظام ونخرج الأنبوب من المخبرة ونغلق الحنفية عندما يصل المحلول إلى المعلم العلوي.
- نترك المخبرة تترتاح لمدة 20 دقيقة في وضعية شاقولية مع تفادي الإهتزازات.
- نقيس بالمكبس h_1 و h_2 .

إن قياس h_2 لا يكون دائما سهلا وبالتالي نلجأ للطريقة التالية:

- ننزل المكبس ببطء في المحلول بحيث يستند على الحافة العلوية للمخبرة ونوقفه عندما يلامس الرمل ونقيس h_2 .
- نسجل درجة الحرارة التي يجب أن تكون $20^\circ C$.
- نجري نفس العمليات المذكورة سابقا على مخبرتين في نفس الوقت.

النتائج:

نتحصل في النهاية على القياسات التالية بالنسبة لكل مخبرة: h_1 ، h_2 و h' .

تحليل النتائج:

معامل التكافؤ الرملي بالنظر هو :

$$ESV = \frac{h'_2}{h_1}$$

معامل التكافؤ الرملي هو:

$$ES = \frac{h_2}{h_1}$$

طريقة الحساب:

بعد القيام بالتجربتين على المخبرتين يكون معامل التكافؤ الرملي هو معدل النتيجتين المحصل عليهما.

مجالات الاستعمال:

الجدول (5-III) مجال الاستعمال

مجال الاستعمال	نوعية الرمل	ESV	ES
يرخص استعماله في الخرسانة العادية ويستعمل في الطبقة الأساسية لقارعة الطريق (couches de base)	رمل طيني	$ESV < 65$	$ES < 60$
يستعمل في الخرسانة العادية	رمل طيني نسبيا	$65 \leq ESV < 75$	$60 \leq ES < 70$
يستعمل في الخرسانة ذات القيمة العالية	رمل نظيف	$75 \leq ESV < 85$	$70 \leq ES < 80$
يستعمل في الخرسانة الخاصة	رمل نظيف جدا	$ESV \geq 85$	$ES \geq 80$

• الاحتياطات:

- لا نعرض المخبرات الشفافة لأشعة الشمس.
- تجنّب المخبرات كل الإهتزازات الممكنة أثناء إجراء التجربة .

• نتائج العينات:

الجدول (6-III) نتائج المكافئ الرملي للعينات

مجال الاستعمال	نوعية الرمل	ES %	العينة
يستعمل في الخرسانة ذات القيمة العالية	رمل نظيف	82,56	رمل جامعة الأصفر
يرخص استعماله في الخرسانة العادية ويستعمل في الطبقة الأساسية لقارعة الطريق (couches de base)	رمل طيني	21,83	رمل جامعة الأحمر
يرخص استعماله في الخرسانة العادية ويستعمل في الطبقة الأساسية لقارعة الطريق (couches de base)	رمل طيني	48,88	رمل عسيلة

3-3-1-1- الكتلة الحجمية:

الهدف:

معرفة نوع الركام المستعمل وكثافة i وكذا معرفة الأحجام والكتل التي تدخل في تركيب الخرسانة، وهي معرفة

بالقواعد NE P18-301 [55]

الكتلة الحجمية الظاهرية *Masse volumique apparen*

هي النسبة بين وزن العينة الكلي على الحجم الكلي وتعطى بالعلاقة:

$$\rho_{app} = \frac{M_T}{V_T}$$

ρ_{app} الكتلة الحجمية الظاهرية.

M_T وزن العينة الكلي.

V_T حجم العينة الكلي.

الكتلة الحجمية المطلقة *Masse volumique absolue*

وهي النسبة بين وزن الحبيبات الصلبة على حجم الحبيبات الصلبة وتعطى بالعلاقة:

$$\rho_{ab} = \frac{M_S}{V_S}$$



صورة (6-III) تجربة الكتلة الحجمية المطلقة للرمل

ρ_{ab} لكتلة الحجمية المطلقة.

M_S وزن الحبيبات الصلبة.

V_S حجم الحبيبات الصلبة.

والجدول الموالي يعرض النتائج المتحصل عليها:

الجدول (7-III) الكتل الحجمية للعينات

العينه	الكتلة الحجمية الظاهرية	الكتلة الحجمية المطلقة
رمل جامعة الأصفر	1,66	2,52
رمل جامعة الأحمر	1,53	2,44
رمل العسيلة	1,72	2,5

1-1-4- الخصائص الكيميائية للرمل: قمنا بهذه التجربة لتحديد نسب العناصر الغير قابلة لدوبان و السولفات بمحلول كلور الباريوم و محلول chlorhydrique و نسب الكربونات بجهاز calcimètre Dictrich fruhling لثلاثة أنواع من الرمل فتحصلنا على النتائج كما هي موضحة في الجدول .

1-1-4-1- المعايير الكيميائية: الموضحة في الجداول التالية:

الجدول (8-III) المعايير الكيميائية

رمل عسيلة			
العينه	سولفات $CaSO_4, 2H_2O$	كربونات الكالسيوم	جزئيات غير قابل للذوبان %
العينه رقم 01	0.150 %	12.36 % $CaCO_3$	87.0
رمل جامعة الأصفر			
العينه	سولفات $CaSO_4, 2H_2O$	كربونات الكالسيوم	جزئيات غير قابل للذوبان %
العينه رقم 02	3.255 %	17.52 % $CaCO_3$	79.0
رمل جامعة الأحمر			
العينه	سولفات $CaSO_4, 2H_2O$	كربونات الكالسيوم	جزئيات غير قابل للذوبان %
العينه رقم 03	0.380 %	6.52 % $CaCO_3$	93.0

تحليل النتائج:

نلاحظ من خلال الجداول ان رمل جامعة الأصفر يحتوي على نسبة سولفات $CaSO_4, 2H_2O = 3.255\%$ وكربونات الكالسيوم $CaCO_3 = 17.52\%$.

ويحتوي رمل عسيلة على نسبة سولفات $CaSO_4, 2H_2O = 0.150\%$ وكربونات الكالسيوم $CaCO_3 = 12.36\%$

اما رمل جامعة الأحمر يحتوي على نسبة من السولفات $CaSO_4, 2H_2O = 0.380\%$ وكربونات الكالسيوم

$CaCO_3 = 6.52\%$ وبالتالي رمل جامعة الأصفر يحتوي على اكثر نسبة سولفات وكربونات الكالسيوم.

2-1- الحصى:

لدينا نوعين من الحصى المستخدم هما: 8/3 و 15/8 المستخرجة من محجر حوض الحمرة حاسي مسعود .

1-2-1- الكتلة الحجمية:

1-1-2-1- الكتلة الحجمية الظاهرية:

وهي كتلة 1م^3 من الحصى المأخوذة في كومة، تشتمل على فراغات نفاذة وغير منفذة للجسيم وكذلك الفراغات بين الجسيمات. يتم تقديمه بواسطة الصيغة التالية:

$$\rho_a = M_t / V_t$$

M_t : الكتلة الكلية للحصى

V_t : الحجم الكلي للحصى

2-1-2-1- الكتلة الحجمية المطلقة:

وهي كتلة 1م^3 من المادة بعد خصم جميع الفراغات بين الحبوب و الفراغات داخل الحبوب.

$$\rho_s = M_s / V_s$$

M_s : كتلة الحبوب الصلبة

V_s : حجم الحبوب الصلبة

كما موضح في الصورة:



صورة (7-III) تجربة الكتلة الحجمية المطلقة للحصى

الجدول (9-III) يوضح الكتلة الحجمية الظاهرية المطلقة للحصى

قسم الحصى	حصى 3/8G1 3م/كغ	حصى 8/15 G2 3م/كغ
ρ_a	1470.25	1492.48
ρ_s	2638.42	2642.04

2-2-1- معامل إمتصاص الماء:

معظم الركام المخزن في جو جاف لفترة معينة، يمكن أن يمتص الماء لاحقاً. عموماً معامل إمتصاص الماء يعطى بالعلاقة التالية:

$$CA = (M1 - M2) / M2 \times 100$$

M1: كتلة العينة وهي مشبعة .

M2: كتلة العينة وهي جافة .

النتائج المتحصل عليها كالتالي:

CA : 0.540 : G1 (3 / 8)

CA : 0.620 : G2 (8 / 15)



صورة (8-III) تجربة إمتصاص الماء للحصى

3-2-1- التحليل الحبيبي للحصى:

الجدول (10-III) يوضح نتائج التحليل الحبيبي للحصى نوع 8/15:G


النسبة المارة	النسبة الباقية	الكمية المحجوزة الكلية $\sum mi$	الكمية المحجوزة Mi	الغرابيل
00	00	00	00	20
97.869	2.131	63.95	63.95	16
78.962	21.38	631.15	567.20	12.5
49.28	50.72	1521.6	890.45	10
17.274	82.726	2481.80	960.20	8
7.494	92.506	2775.20	293.40	6.3
3.604	96.396	2891.90	116.70	5
2.662	97.338	2920.15	28.25	2.5

الجدول (11-III) يوضح نتائج التحليل الحبيبي للحصى نوع 3/8:G

النسبة المارة	النسبة الباقية	الكمية المحجوزة الكلية $\sum m_i$	الكمية المحجوزة M_i	الغرابيل
00	00	00	00	12.5
99.732	0.268	5.36	6.10	10
90.575	9.425	188.50	226.10	08
53.334	46.666	933.33	809.64	6.3
29.134	70.866	1417.32	418.92	5
3.313	96.687	1933.74	465.75	2.5
2.021	97.979	1959.58	25.83	1.25
2.01	97.99	1959.80	0.22	0.63



صورة (9-III) تجربة التحليل الحبيبي للحصى



— منحني بياني خاص بالحصى 8/3 : G1

منحني (10-III) يوضح نتائج تجربة التحليل الحبيبي 8/3 و 15/8

— منحني بياني خاص بالحصى 8/3

— منحني بياني خاص بالحصى 15/8

لاحظنا من خلال الرسم أن المنحني داخل المجال المحدد للنوعين من الحصى والذي يثبت من استخدام الحصى في

الخرسانة.

3-1- الاسمنت:

الاسمنت عبارة عن ترابط هيدروليكي، أي مادة نقية غير عضوية ، ممزوجة مع الماء، تشكل عجينة تضبط وتتصلب نتيجة تفاعلات عملية الترطيب والتي بعد التصلب تحتفظ بمقاومتها استقرارها حتى تحت الماء.

الاسمنت المستعمل في الدراسة هو: B-L/IICEM32,5R لافارج (عالية الأداء) من مصنع بسكرة حيث تقدر كتلته

الحجمية المطلقة بـ 3.10:كغ/م³ والكتلة الحجمية الظاهرية بـ: 1,25 كغ/م³.

1-3-1- الخصائص الكيميائية للاسمنت المستعمل:

الجدول (12-III) يوضح التركيبية الكيميائية للاسمنت

النسبة المئوية %	التركيبية الكيميائية
22.33	SiO ₃
4.35	Al ₂ O ₃
3.30	Fe ₂ O ₃
58.00	CaO
1.9	MgO
-	K ₂ O
-	Na ₂ O
2.31	SO ₃
6.82	paF

1-3-2- الخصائص الفيزيائية للاسمنت المستعمل:

الجدول (13-III) يوضح الفيزيائية للاسمنت

الخصائص الفيزيائية	
2 سا و 30 د	زمن بداية الأخذ
5 سا و 5 د	زمن نهاية الأخذ
3.1 غ/سم ³	المساحة السطحية
370 ج/غ	درجة حرارة التمييه
ملم	التوسيع

4-1- ماء الخلط:

المياه المستخدمة هي مياه الصنبور الصالحة للشرب وهي مناسبة لصنع الخرسانة NE P18-303199.ET EN 1008 [46] يجب ان تستوفي جميع متطلبات المعايير فيما يتعلق بتركيزات المواد المعلقة والأملاح الذائبة. يمكن ان يكون للماء الرديء أثار ضارة على الخرسانة مثل الكربنة، وتآكل التعزيزات، وانخفاض المقاومة الميكانيكية، وتسريع أو تباطؤ وقت الإعداد وظهور بقع ضارة على سطح الخرسانة.

2- صياغة التركيبة الخرسانية:

تصميم الخلطات الخرسانية يعني تحديد القيم النسبية لمكوناتها بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لعمل معين ويكون ذلك باستخدام نسب ثبت فاعليتها من الخبرة وقد تكون بطرق حسابية مبنية على أساس فيزيائي، وتتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المطلوبة في الخرسانة المتصلدة (مثل مقاومة الأحمال ومقاومة البري) والاشتراطات التي تتطلبها خطوات صياغة الخرسانة مثل السهولة المناسبة للصب والتسوية النهائية لسطح الخرسانة وذلك مع مراعاة التكاليف الاقتصادية حسب نوع العمل الإنشائي المطلوب، وهذه الطرق الحسابية تهدف إلى استخدام المواد الموجودة لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطازجة والصلبة وذلك بأقل تكاليف ويمكن اعتبار ان مقاومة الخرسانة للضغط تبين مدى جودة الخرسانة المتصلدة كما تعبر قيمة الهبوط عن مدى جودة الخرسانة الطازجة. ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من اهم العوامل التي تؤثر على جودة الخرسانة وعلى اقتصاديات المشروع، فمن الممكن الحصول على خرسانة متباينة في جودتها وثمنها على الرغم ان جميعها تتكون من نفس المواد. هناك عدة طرق تستعمل لتحديد تركيبة الخرسانة من الخرسانة نذكر منها: طريقة بلومي، فوزي، فلات، في مذكرتنا اخترنا طريقة درو غوريس (DREUX GORISSE).

2-1- طريقة Dreux Gorisse :**الهدف من الطريقة:**

هو تحديد نسب العناصر المكونة للخرسانة من اجل تحضير خرسانة ذات مقاومة جيدة وتشغيل مقبول. وهاته المكونات هي: الاسمنت، الماء، الرمل، الحصى.

صياغة الطريقة:

تتمثل طريقة تشكيل الخرسانة في تحديد الخليط الأمثل لركام المختلف، وكذلك جرعة الاسمنت والماء، من أجل الحصول على الخرسانة مع الخصائص المناسبة للهيكل أو جزء من الهيكل. الطريقة العملية لتحديد تكوين الخرسانة هي طريقة درو غوريس. تتيج لك هذه الطريقة تحديد صيغة التركيب بسرعة وسهولة. تتكيف مع الخرسانة المدروسة. من أجل الحصول على أفضل صيغة، سيكون من الضروري تنفيذها. اختبارات الترهل والقوة. بعد هذه الاختبارات، قد يكون من الضروري لإجراء بعض التغييرات. علاوة على ذلك، من أجل الامتثال للمواصفات التي تفرضها، فإن الصيغ التي أقترحها قد تم حسابها بطريقة للحصول على مقاومة فائقة من القوة المميزة المطلوبة عند 6 MPa. بالإضافة إلى ذلك، يضمن أيضاً أن لا تتجاوز نسبة الماء الفعالة / المكافئ للحد الأقصى للقيمة التي يفرضها المعيار. [56].

1-1-2- عرض طريقة (Dreux Gorisse):

يعتمد مبدأ هذه الطريقة على المقاومة المطلوبة وقابلية التشغيل مما يؤدي إلى تحديد جرعة الأسمنت وجرعة الماء. سنستخدم القاعدة التقريبية لمتوسط المقاومة عند مقاومة fc_{28} في ضغط لمدة 28 يومًا. مع مراعاة التشتت والانحرافات الترتيبية:

$$F_c = fc_{28} + 6 \text{ MPa}$$

تركيز الأسمنت:

يتم تقييم نسبة E/C تقريبًا وفقًا لمتوسط المقاومة المطلوب:

$$F_c = G F_{ce} * (C/E - 0.5)$$

F_c : متوسط مقاومة الانضغاط المطلوبة (عند 28 يومًا) في MPa.

F_{ce} : فئة الأسمنت الحقيقية (عند 28 يومًا) في MPa.

C : جرعة الأسمنت (بالكيلو جرام / م³).

E : جرعة الماء الإجمالية على المواد الجافة (باللترات لكل م³).

G : معامل الحبيبات.

متوسط مقاومة الانضغاط للخرسانة (عند 28 يومًا)، $fc_{28} = 25$ MPa يحتوي الاسمنت فئة 42.5 على فئة حقيقية

تساوي 62 MPa.

القيم التقريبية للمعامل الحبيبي G (بافتراض أن شد الخرسانة نفذت في ظروف جيدة. عن طريق الاهتزاز، من حيث

المبدأ). بمجموع $D \leq 16$.

(جودة الركام الجيدة الحالية) نأخذ $G = 0.45$ انظر الملحق (01). بغرض تحديد جرعة الأسمنت يجب استخدام

الملحق (02) الذي تحدده العلاقة بين الحبيبات وجرعة الأسمنت التالية: $C = 700 / \sqrt{D}$

D : القطر الكلي الأقصى، في هذه الدراسة $D = 16$.


C : نأخذها حسب الأعمال المستخدمة وفقًا للملحق، جرعة الأسمنت المستخدمة $C = 400$ كجم / م³.

تخطيط المنحنى الحبيبي المرجعية:

بناءً على التحليل الإحصائي لهذا العدد الكبير من الخرسانة والجمع بين المنحنيات الحبيبية التي تم الحصول عليها،

كانوا قادرين على إنشاء نهج تجريبي لتحديد منحنى محبب مرجعي له شكل خطين مستقيمين في رسم تخطيطي شبه

لوغاريتمي.



منحنى (11-III) يوضح نموذج مثالي وفقًا لطريقة Dreux-Gorisse

في الرسم البياني لتحليل حجم الجسيمات من النوع f_{nor} ، نرسم تركيبة حبيبية المرجع O A B، انظر الشكل السابق. النقطة ب: التنسيق: 100٪، الحد الأقصى: البعد D لأكبر الركام .

وهكذا فإن إحداثيات نقطة الفاصل A هي النقطة أ: وتتميز بالإحداثيات التالية:
الإحداثي السيني:


إذا كانت $D > 20$ مم، فسيكون الإحداثي مساويًا لـ $D / 2$

إذا كانت $D < 20$ إلى مم، فسيكون الحد الفاصل في منتصف الجزء المحدود من الحصى بواسطة غربال البعد 5mm يعطى:


$$Y = 50 - \sqrt{D} + K$$

K: مصطلح تصحيحي يعتمد على جرعة الأسمنت وفعالية الشد والشكل الركام المدلفن أو المسحوق وكذلك معامل صفاء الرمل.


بالنسبة لحالتنا، اخترنا $K = 0$ ، المقابلة لجرعة الأسمنت 400 كجم / م³ و اهتزاز عادي انظر الملحق(02)
تم رسم منحنى OAB الحبيبي المرجعي على نفس الرسم البياني مثل المنحنيات حجم الجسيمات من الركام المكون. ثم نرسم خطوط التقسيم بين كل منهم الركام، من خلال الانضمام إلى 95٪ نقطة من المنحنى الحبيبي الأول، إلى 5٪ نقطة من منحنى التجميع التالي:



منحنى (12-III) يوضح نسب المواد المستعملة في الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر



منحنى (13-III) يوضح نسب المواد المستعملة في الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر



منحنى (14-III) يوضح نسب المواد المستعملة في الخرسانة المكونة من رمل عسيلة

نقاط التقاطع بين خطوط التقسيم ومنحنى مرجع OAB تعطي النسب المئوية من المجاميع الملخصة في الجدول التالي:

الجدول (III-14) يوضح النسب المئوية للتركيبية

الحصى 15/8 %	الحصى 8/3 %	الرمل %	
55	9	36	الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر
56	8	36	الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر
54	8	38	الخرسانة المكونة من رمل عسيلة

سنقرأ بعد ذلك على المنحنى المرجعي، عند نقطة التقاطع مع خطوط التقسيم، والنسبة المئوية للحجم المطلق لكل من الركام.

الحجم المطلق لحبوب الأسمنت هو: $V_c = C/\omega_c$

$$V_c = 400/3.1 = 129.03$$

مع C جرعة الأسمنت. (ω_c هي الكتلة المحددة المسموح بها لحبوب الأسمنت) الحجم المطلق لجميع الركام (بدون

أسمنت) هو: $(V = 1000\gamma - V_c)$

سيتم اختيار قيمة مناسبة لمعامل الانضغاط γ كدالة لـ D مناساق وفعالية التثبيت، بحيث يمكن تحديد الحجم الإجمالي المطلق

أو بعد ذلك: إجمالي $V = 1000 \gamma$.

في حالتنا $D_{max} \geq 16$ والاتساق البلاستيكي مع اهتزاز منخفض.

(لحالتنا $\gamma = 0.820$ انظر الملحق (03))

$$V_g = 1000\gamma - C / c$$

$$V_g = 820 - 129.03 = 690.97 \text{ L}$$

$$V_1 = s_1 V_g = 36 \times 690.97 / 100 = 248.75 \text{ L}$$

$$V_2 = g_2 V_g = 9 \times 690.97 / 100 = 62.18 \text{ L}$$

$$V_3 = g_3 V_g = 55 \times 690.97 / 100 = 380.03 \text{ L}$$

حيث s_1 و g_2 و g_3 هي النسب المئوية للركام الرمل: جامعة الأصفر والحصى (8/3) والحصى (15/8)

ω_1 ، ω_2 ، ω_3 هي الكتلة المحددة لكل من الركام.

تعطى الجرعات الكتلية للعناصر الجافة (الركام، الرمل) لـ 1 م 3 من الخرسانة:

$$p_1 = V_1 \omega_1 = 248.75 \times 2520 \times 10^{-3} = 626.85 \text{ Kg}$$

$$p_2 = V_2 \omega_2 = 62.18 \times 2638.42 \times 10^{-3} = 164.05 \text{ Kg}$$

$$p_3 = V_3 \omega_3 = 380.03 \times 2642.04 \times 10^{-3} = 1000.05 \text{ Kg}$$

تم الاحتفاظ بنسبة الماء / الأسمنت ($E / C = 0.57$) ثابتة لجميع المخاليط المصنوعة بما في ذلك الغرض من التمكن

من مقارنة النتائج التي تم العثور عليها.

تم عمل الخلطات من 8/3، 15/8 حصى من المحجر حوض الحمراء تظهر النسب في الجداول التالية:

الجدول (15-III) يوضح النسب المنوية للتركيبية الخرسانية

الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر									
نوع الاسمنت	كمية الإسمنت	الرمل		الحصى 8/3		الحصى 15/8		كمية الماء	الماء على الاسمنت C/E
		%	كغ	%	كغ	%	كغ	ل	
SPA	400	36	626.85	9	164.05	55	1000.05	228	0.57
الخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر									
نوع الاسمنت	كمية الإسمنت	الرمل		الحصى 8/3		الحصى 15/8		كمية الماء	الماء على الاسمنت C/E
		%	كغ	%	كغ	%	كغ	ل	
SPA	400	36	606.92	8	145.82	56	1022.31	228	0.57
الخرسانة المكونة من رمل عسيلة									
نوع الاسمنت	كمية الإسمنت	الرمل		الحصى 8/3		الحصى 15/8		كمية الماء	الماء على الاسمنت C/E
		%	كغ	%	كغ	%	كغ	ل	
SPA	400	38	656.4	8	145.82	54	985.79	228	0.57

الخاتمة:

نستنتج من هذا الفصل في خصائص المواد المستعملة أو المستخدمة وتركيبية الخرسانة، الإسمنت المستعمل هو R32,5 B-L / II CEM لافارج عالية الأداء (من مصنع بسكرة حيث تقدر كتلته الحجمية المطلقة بـ : 3.10 كغ/م³ والكتلة الحجمية الظاهرية بـ : 1,25 كغ/م³).

وتم عمل خلطات من نفس نوع الحصى (8/3) و(15/8) من محجر حوض الحمرة حاسي مسعود وبالنسبة الرمل المستخدم هو ثلاثة أنواع من الرمل: رمل جامعة الأحمر، رمل جامعة الأصفر ورمل عسيلة حيث استخدمنا هذه الطريقة البسيطة والسهلة للغاية Gorisse Dreux وتعتمد هذه الطريقة على الحصول على مقاومة جيدة وقابلية التشغيلية مناسبة.

الفصل الرابع:

التجارب و تحليل و تفسير النتائج

مقدمة:

تعتبر الخرسانة واحدة من أكثر المواد الإنشائية استعمالاً وهي عبارة عن مجموعة من المواد المركبة ومن أهم الأسباب التي تجعل الخرسانة مادة إنشائية هامة ومفيدة وشائعة هي توافر المواد: الأولية التي تنتج منها الخرسانة ، انخفاض كلفة المواد الأولية وعملية الإنتاج ، مقاومة الانضغاط .

1- نتائج ومعالجة العينات:

1-1- القوالب و عينات الإختبار :

وفقاً للمعايير الأوروبية NF EN 12390-1/2001 [49] ، لتلبية احتياجاتنا دراستنا واعتمادنا على طبيعة الاختبار المراد إجرائها وكان عدد العينات 270 عينة ، حيث استخدمنا القوالب التالية لعمل عينات الاختبار:

قالب اسطواني قطر 16 ارتفاع 32 سم.

قالب مكعب 15x15x15 سم ،

قالب مكعب 10x10x10 سم ،

2-1- تأثير أبعاد المخبرات:

عند مقارنة نتائج الإختبار على العينات، فمن المستحسن بالطبع التحقق من طبيعة العينات المختبرة من قبل المعامل: اسطوانة، مكعب.

3-1- تأثير حجم العينات:

تم وصف الأبعاد المختلفة للعينات في المعايير المرجعية. والإرتباطات بين العينات تتيح المعاملات ادناه إنشاء تطابق بين النتائج التي تم تحصلنا عليها من نوع واحد من العينات الى نوع اخر للإختبارات في 28 يوماً. إنها تأتي من التعديل الوطني لمعيار NFEN 206-1 [33]. وتم تضمينها في القواعد العامة القياسية NFEN 133 69 [34] لمنتجات الخرسانة سابقة الصب. ويتم تضمينها أيضاً في المعايير EN 1168 [35] لمنتجات الخرسانة سابقة الصب، الألواح الأساسية المجوفة و en 13225 [36] لمنتجات الخرسانة سابقة الصب والعناصر الهيكلية الخفية. كما هو موضح في الجدول:

الجدول (1-IV) معادلة المقاومة المتحصل عليها على المكعبات 100 والاسطوانة 160 والمكعب 150 [15] .

قوة الانضغاط f_c المقابلة لاسطوانة قطرها $\varnothing 160$	ابعاد المخبرات (مم)
$f_{c,cyl} (\varnothing 160) = 0,90 \times R_{cube}(100)$	مكعب 100x100
$f_{c,cub} (150) = 0,97 \times R_{cube} (100) \text{ si } 50 \text{ MPa} \leq R_{cube}(100)$	
	$F(16-32) = 0.90 F(10-10)$
	$F(15-15) = 0.97F(10-10)$
	$F(10-10) = 1.03 F(15-15)$
	$F(10-10) = 1.11 F(16-32)$
	$F(15-15) = 1.07 F(16-32)$
	$F(16-32) = 0.93 F(15-15)$

4-1- تحضير عينات الاختبار:

تم تحضير المخاليط وفقاً لجرعة وزن الركام وطبقاً للمعيار الفرنسي NF P18-404/1981 [50] والذي يتكون من: المكونات بالترتيب التالي: الحصى، الاسمنت، الرمل، تخلط العناصر لتجف لمدة دقيقة واحدة، يضاف ماء الخلط ويتبع الخلط لمدة دقيقتين.

قم بخلط وتجانس الدفعة المنفذة وأخذ الكمية المطلوبة لتعبئة القالب في طبقتين للقوالب المنشورية وثلاث طبقات للقوالب الأسطوانية. يجب أن يتم شد الخرسانة مباشرة بعد الحشو بالطاوله الاهتزازية لكل طبقة من الخرسانة قدم (وقت الاهتزاز 30 ثانية).

1-4-1- تخزين العينات:

بعد صب الخرسانة، يتم الاحتفاظ بالعينات لمدة 24 ساعة، في قوالبهم داخل المختبر. (20 ± 5 درجة مئوية، $HR=50\pm 5\%$). بعد إزالة القوالب، يتم تخزين العينات في الماء حتى لحظة الاختبار، عند درجة حرارة 20 ± 5 درجة مئوية، أو في غرفة المختبر عند 20 ± 5 درجة مئوية. الحفاظ على عمل العينات في الماء أو في الهواء الحر حسب نوع الاختبار. (انظر ملحقات الصور).

حفظ العينات لاختبارات الانضغاط في الماء والهواء.



صورة (1-IV) يوضح العينات في الهواء

2- الاختبارات التي تم إجراؤها والنتائج والتفسيرات:

في هذا الجزء، النتائج التجريبية المختلفة المتعلقة بمختلف الاختبارات التي أجريت على الخرسانة، وفقاً للإجراءات المذكورة في الفصل الرابع: تحليل ومناقشة للنتائج، تليها مقارنة مع تلك النتائج، كما سيتم عرضها.

1-2 - الاختبارات على الخرسانة الطازجة:

قياس الاتساق أو الهبوط:

يتم تحديد قابلية تشغيل الخرسانة باستخدام اختبار الهبوط في أبعاد أبرامز ($D=20$ سم، $d=10$ ، $h=30$) وفق

للمعيار الفرنسي NF P18-1990-451 [51]

الهدف من التجربة:

يستخدم هذا الاختبار للتحقق من اتساق واستقامة الخرسانة، وكذا تحديد نسبة الماء اللازم اضافته إلى الاسمنت.

مراحل التجربة:

- يتم أخذ العينة من الخرسانة الحديثة الخلط قبل الصب
- تمزج العينة المراد اختبارها بشكل جيد لتصبح متجانسة قبل وضعها في المخروط
- يجب التأكد من أن السطح الداخلي للمخروط نظيفا وخاليا من أي مواد عالقة، ويفضل طلاؤه بطبقة من الزيت ويوضع على الصفيحة المعدنية ويثبت جيدا على السطح
- يملأ المخروط بالخرسانة الطازجة على ثلاث طبقات وترص كل طبقة جيدا باستخدام القضيب 25 دمكة لكل طبقة
- بعد الانتهاء من الطبقة العلوية(النهائية) يسوى السطح العلوي للمخروط مع الطبقة النهائية ثم نقوم بتنظيف بقايا الخلطة التي تكون قد تسربت بين المخروط والقاعدة المعدنية التي يرتكز عليها
- يتم رفع المخروط ببطء في الاتجاه الرأسي إلى الأعلى مما يؤدي إلى نزول أو هبوط الخرسانة. كما موضح في الصورة .



صورة (2-IV) يوضح العينات

من خلال القياس المأخوذ للهبوط في تجربتنا هذه والذي قدر بـ وكما هو مبين في الجدول

الجدول (2-IV) يوضح تقدير الهبوط بواسطة مخروط ابرامس

الملاحظات	مقدار الهبوط (سم)		
جد لدنة	15-10	14	خرسانة مكونة من رمل جامعة الأحمر
صلبة	4-1	4	خرسانة مكونة من رمل جامعة الأصفر
صلبة	4-1	2	خرسانة مكونة من رمل عسيلة

الاستنتاج: من خلال الجدول (2- IV) نلاحظ ان رمل جامعة الاحمر سجل أكبر مقدار للهبوط ويليه رمل جامعة الاصفر ويليه رمل عسيلة ، وهذا راجع الى ان رمل جامعة الاحمر رمل طيني ويحتوي على حبيبات الركام الصغيرة ، التي ساهمت في تجانس ومقاومة الانفصال الحبيبي للخلطة الخرسانية ، مما زاد في التشغيلية فأدى الى الحصول على خلطة خرسانية متماسكة و جيدة ، و من هنا نستخلص انه كلما زادت نعومة الرمل زاد مقدار الهبوط .

2-2- اختبارات المقاومة الميكانيكية:

1-2-2- اختبار ضغط:

تم إجراء اختبار مقاومة ضغط الخرسانة وفقاً للمعيار NF EN 123390-3-2003 [52] أجريت اختبارات الضغط في معهد التكوين بالوادي، حيث أجريت على عينات اختبار أسطوانية ومكعبة (32x16)، (10x 10 x10) (15 x15x 15) تتوافق قوة الانضغاط مع أقصى ضغط محسوب بواسطة الصيغة فيما يلي :

$$\sigma_c = F/A$$

مع:

F - القوى المطبقة.

A- مساحة المقطع.

يُشار إلى قوة الضغط عند 7 ايام، 14 يوم 28 يوم 45 يوم و60 يوما بواسطة σ_{c28} .



صورة (3-IV) توضح قوة الضغط

2-2-2- نتائج مقاومة الضغط:

ولقد تحصلنا على النتائج الضغط مع مرور الزمن كما هي موضحة في الجدول:

الجدول (3-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر المخبرة (32x16) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	الزمن
9.27	7.35	07 أيام
16.63	16.73	14 يوم
21.76	18.19	28 يوم
25.40	23.50	45 يوم
26.10	24.76	60 يوم

الجدول (4-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر المخبرة (15x15x15) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
10.61	9.99	07 أيام
18.59	18,04	14 يوم
25.00	20.00	28 يوم
28.70	22.66	45 يوم
29.13	24,62	60 يوم

الجدول (5-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر المخبرة (10x10x10) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
10.76	10.26	07 أيام
18.86	18.66	14 يوم
25.13	20.26	28 يوم
28,86	23,92	45 يوم
30	25	60 يوم

الجدول (6-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر المخبرة (32x16) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
15,82	13,30	07 أيام
20,08	17,99	14 يوم
25,77	24,41	28 يوم
29,80	25,96	45 يوم
33,31	30,80	60 يوم

الجدول (7-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر المخبرة (15x15x15) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
17,62	14,82	07 أيام
22,36	20,03	14 يوم
28,70	27,18	28 يوم
33,19	28,92	45 يوم
37,11	35,70	60 يوم

الجدول (8-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر المخبرة (10x10x10) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
17.97	15.12	07 أيام
22.81	20.44	14 يوم
29.28	27.73	28 يوم
33,86	29,50	45 يوم
37,86	35,00	60 يوم

الجدول (9-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل عسيطة المخبرة (32x16) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
7.80	4.29	07 أيام
12.01	6.33	14 يوم
17.73	10.50	28 يوم
19.70	11.13	45 يوم
20.71	12.88	60 يوم


الجدول (10-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل عسيطة المخبرة (15x15x15) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
7.18	4.19	07 أيام
11.34	6.53	14 يوم
17.60	10.125	28 يوم
21.00	11.727	45 يوم
24.45	13.33	60 يوم


الجدول (11-IV) يوضح متوسط مقاومة الضغط للخرسانة المكونة من رمل عسيطة المخبرة (10x10x10) مع مرور الزمن

مقاومة العينة في الماء MPa	مقاومة العينة في الهواء MPa	
7.82	4.30	07 أيام
12.06	6.61	14 يوم
18.59	10.37	28 يوم
21.36	11.92	45 يوم
24.56	13.70	60 يوم

المنحنيات نتائج مقاومة الضغط:



منحنى (4-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط الخرسانة في الهواء لعينات (15x15x15)



منحنى (5-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط الخرسانة في الماء لعينات (15x15x15)

الاستنتاج وتحليل النتائج:

من خلال المنحنيات البيانية:

نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاحمر المبللة والجافة تزداد مع مرور الزمن

حيث تحصلنا على النتائج التالية : (7,14,28,45,60 يوم)

نلاحظ ان مقاومة الضغط للعينة الجافة بعد 28 يوم قد سجلت 76.13% من مقاومة العينة الجافة خلال 60يوم .

نلاحظ ان مقاومة الضغط للعينة المبللة بعد 28 يوم قد سجلت 77.33% من مقاومة العينة المبللة خلال 60يوم .

كما ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاصفر المبللة والجافة تزداد مع مرور الزمن (60,45,28,14,7 يوم) حيث تحصلنا على النتائج التالية :

نلاحظ ان مقاومة الضغط للعينة الجافة بعد 28 يوم قد سجلت 81.23% من مقاومة العينة الجافة خلال 60 يوم .

نلاحظ ان مقاومة الضغط للعينة المبللة بعد 28 يوم قد سجلت 85.83% من مقاومة العينة المبللة خلال 60 يوم

ونلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل عسيلة المبللة و الجافة تزداد مع مرور الزمن (60,45,28,14,7 يوم) حيث تحصلنا على النتائج التالية :

نلاحظ ان مقاومة الضغط للعينة الجافة بعد 28 يوم قد سجلت 75.69% من مقاومة العينة الجافة خلال 60 يوم .

نلاحظ ان مقاومة الضغط للعينة المبللة بعد 28 يوم قد سجلت 75.70% من مقاومة العينة المبللة خلال 60 يوم.


ففي الوسط المائي والهوائي سجلت الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاحمر اعلى القيم في مقاومة الضغط ثم تليها الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاصفر وفي الاخير الخرسانة المكونة من رمل عسيلة .

وهذا راجع الى نسبة المركبات الكيميائية والخصائص الفيزيائية في كل رمل، أي ان نسبة السولفات وكربونات الكالسيوم والعناصر الغير قابلة للذوبان في كل من رمل جامعة الأصفر وجامعة الأحمر وعسيلة تؤثر على مقاومة الخرسانة اي انه عندما تكون نسبة هذه المركبات مرتفعة تنقص المقاومة والعكس صحيح،


بمعنى ان هذه المركبات تتفاعل داخل الخرسانة فتؤدي الى حدوث مشاكل في بنيتها كالتشققات والفراغات والمسامات نتيجة تفاعل السولفات فيؤدي هذا الى اضعاف المقاومة ، كما يؤثر ايضا معامل النعومة والمكافئ الرملي في ذلك

المنحنيات الخطية مقاومة الضغط للعينات في الهواء والماء:

❖ رمل جامعة الاحمر



منحنى (6-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الهواء لعينات (15x15x15)




منحنى (7-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الماء لعينات (15*15*15)

الإستنتاج وتحليل النتائج:


من خلال المنحنى البياني نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاحمر في الهواء سجلت عند 7 ايام نسبة مقاومة تقدر ب 41.41% و ضلت هذه المقاومة تتزايد مع زيادة في العمر الى غاية 28 يوم فسجلت نسبة للمقاومة 76.13% حيث بلغت ذروتها، اما بعد 28 يوم فقد ازدادت زيادة نسبية وذلك بسبب تصلد الخرسانة نتيجة تفاعلات الإماهة . -من خلال المنحنى البياني نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاحمر في الماء سجلت عند 7 ايام نسبةمقاومة تقدر ب 47.48% و ضلت هذه المقاومة تتزايد مع زيادة في العمر الى غاية 28 يوم فسجلت نسبة للمقاومة 77.33% حيث بلغت ذروتها، اما بعد 28 يوم فقد ازدادت زيادة نسبية .

ان الاختلاف النتائج بين مقاومة للضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الاحمر في الماء و في الهواء هو نتيجة تفاعلات الإماهة التي تجعل الخرسانة تجف بسرعة بسبب تبخر الماء بفعل الحرارة مما يحدث فراغات داخل الخرسانة فيضعف ذلك من مقاومتها ، اما بالنسبة للعينات الموضوعة في الماء فقد امتصت الماء اللازم لسد تلك الفراغات الى حد التشبع والمحافظة على الخرسانة رطبة فأدى ذلك الى رفع مقاومتها.

❖ رمل جامعة الأصفر



منحنى (8-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الهواء لعينات (15*15*15)




منحنى (9-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الماء لعينات (15*15*15)

الإستنتاج وتحليل النتائج:


من خلال المنحنى البياني نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاصفر في الهواء سجلت عند 7 ايام نسبةمقاومة تقدر ب 40.57% و ضلت هذه المقاومة تتزايد مع زيادة في العمر الى غاية 28يوم فسجلت نسبة للمقاومة 81.23%حيث بلغت ذروتها، اما بعد 28 يوم فقد ازدادت زيادة نسبية وذلك بسبب تصلد الخرسانة نتيجة تفاعلات الإماهة- . من خلال المنحنى البياني نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة الاصفر في الماء سجلت عند 7 ايام نسبةمقاومة تقدر ب 36.42% و ضلت هذه المقاومة تتزايد مع زيادة في العمر الى غاية 28 يوم فسجلت نسبة للمقاومة 85.82%حيث بلغت ذروتها، اما بعد 28 يوم فقد ازدادت زيادة نسبية .

ان الاختلاف النتائج بين مقاومة للضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة الاصفر في الماء و في الهواء هو نتيجة تفاعلات الاماهة التي تجعل الخرسانة تجف بسرعة بسبب تبخر الماء بفعل الحرارة مما يحدث فراغات داخل الخرسانة فيضعف ذلك من مقاومتها ، اما بالنسبة للعينات الموضوعة في الماء فقد امتصت الماء اللازم لسد تلك الفراغات الى حد التشبع والمحافظة على الخرسانة رطبة فأدى ذلك الى رفع مقاومتها.

❖ رمل عسيلة:



محنى (10-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الهواء لعينات (15*15*15)



منحنى (11-IV) يوضح نتائج مقاومة الضغط العينة في الماء لعينات (15*15*15)

الاستنتاج وتحليل النتائج:

من خلال المنحنى البياني نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة عسيلة في الهواء سجلت عند 7 ايام نسبة مقاومة تقدر ب 31.38 % و ضلت هذه المقاومة تتزايد مع زيادة في العمر الى غاية 28 يوم فسجلت نسبة للمقاومة 75.69% حيث بلغت ذروتها، اما بعد 28 يوم فقد ازدادت زيادة نسبية وذلك بسبب تصلد الخرسانة نتيجة تفاعلات الإماهة. من خلال المنحنى البياني نلاحظ ان مقاومة الضغط لعينات الخرسانة المكونة من رمل جامعة عسيلة في الماء سجلت عند 7 ايام نسبة مقاومة تقدر ب 31.84 % و ضلت هذه المقاومة تتزايد مع زيادة في العمر الى غاية 28 يوم فسجلت نسبة للمقاومة 75.70% حيث بلغت ذروتها، اما بعد 28 يوم فقد ازدادت زيادة نسبية.

ان الاختلاف النتائج بين مقاومة للضغط للخرسانة المكونة من رمل جامعة عسيلة في الماء و في الهواء هو نتيجة تفاعلات الإماهة التي تجعل الخرسانة تجف بسرعة بسبب تبخر الماء بفعل الحرارة مما يحدث فراغات داخل الخرسانة فيضعف ذلك من مقاومتها ، اما بالنسبة للعينات الموضوعة في الماء فقد امتصت الماء اللازم لسد تلك الفراغات الى حد التشبع والمحافظة على الخرسانة رطبة فأدى ذلك الى رفع مقاومتها.

3-2-2- النتائج التطبيقية المتحصل عليها كما هي موضحة في الجدوال:

الجدول (12-IV) النتائج التطبيقية للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأصفر

F(16-32) = 0.90 F(10-10)		
الماء	الهواء	
0.861	0.911	7 أيام
0.881	0.897	14 يوم
0.865	0.897	28 يوم
0.88	0.982	45 يوم
0.87	0.99	60 يوم
F(15-15) = 0.97F (10-10)		
0.986	0.973	7 أيام
0.985	0.994	14 يوم
0.994	0.987	28 يوم
0.994	0.947	45 يوم
0.991	0.984	60 يوم
F(10-10) = 1.03 F(15-15)		
1.014	1.027	7 أيام
1.015	1.006	14 يوم
1.006	1.013	28 يوم
1.006	1.055	45 يوم
1.029	1.016	60 يوم
F(10-10) = 1.11 F(16-32)		
1.161	1.097	7 أيام
1.135	1.114	14 يوم
1.156	1.114	28 يوم
1.136	1.018	45 يوم
1.149	1.01	60 يوم
F(15-15) = 1.07 F(16-32)		
1.145	1.069	7 أيام
1.118	1.109	14 يوم
1.149	1.1	28 يوم
1.129	0.964	45 يوم
1.117	0.995	60 يوم
F (16-32) =0.93 F(15-15)		
0.873	0.935	7 أيام
0.894	0.901	14 يوم
0.87	0.909	28 يوم
0.885	1.037	45 يوم
0.895	1.005	60 يوم

رمل جامعة الأصفر

الجدول (13-IV) النتائج التطبيقية للخرسانة المكونة من رمل عسيلة

F(16-32) = 0.90 F(10-10)		
الماء	الهواء	
0.997	0.997	7 أيام
0.995	0.957	14 يوم
0.953	1.012	28 يوم
0.922	0.933	45 يوم
0.96	0.94	60 يوم
F(15-15) = 0.97 F(10-10)		
0.911	0.974	7 أيام
0.94	0.987	14 يوم
0.946	0.976	28 يوم
0.983	0.983	45 يوم
0.995	0.972	60 يوم
F(10-10) = 1.03 F(15-15)		
1.097	1.026	7 أيام
1.063	1.013	14 يوم
1.057	1.024	28 يوم
1.017	1.017	45 يوم
1.005	1.028	60 يوم
F(10-10) = 1.11 F(16-32)		
1.003	1.003	7 أيام
1.005	1.044	14 يوم
1.049	0.892	28 يوم
1.084	1.071	45 يوم
1.041	1.063	60 يوم
F(15-15) = 1.07 F(16-32)		
0.92	0.98	7 أيام
0.944	1.031	14 يوم
0.993	0.964	28 يوم
1.066	1.053	45 يوم
1.18	1.035	60 يوم
F (16-32) =0.93 F(15-15)		
1.086	1.02	7 أيام
1.059	0.969	14 يوم
1.007	1.037	28 يوم
0.938	0.949	45 يوم
0.847	0.966	60 يوم

رمل عسيلة

الجدول (14-IV) النتائج التطبيقية للخرسانة المكونة من رمل جامعة الأحمر

F(16-32) = 0.90 F(10-10)		
الماء	الهواء	
0.88	0.879	7 أيام
0.88	0.880	14 يوم
0.88	0.880	28 يوم
0.88	0.880	45 يوم
0.879	0.880	60 يوم
F(15-15) = 0.97 F(10-10)		
0.98	0.98	7 أيام
0.98	0.979	14 يوم
0.98	0.98	28 يوم
0.98	0.98	45 يوم
0.98	1.02	60 يوم
F(10-10) = 1.03 F(15-15)		
1.02	1.02	7 أيام
1.02	1.021	14 يوم
1.02	1.02	28 يوم
1.02	1.02	45 يوم
1.02	0.98	60 يوم
F(10-10) = 1.11 F(16-32)		
1.136	1.137	7 أيام
1.136	1.136	14 يوم
1.136	1.136	28 يوم
1.136	1.136	45 يوم
1.137	1.136	60 يوم
F(15-15) = 1.07 F(16-32)		
1.114	1.114	7 أيام
1.113	1.113	14 يوم
1.114	1.113	28 يوم
1.114	1.114	45 يوم
1.114	1.116	60 يوم
F (16-32) =0.93 F(15-15)		
0.897	0.897	7 أيام
0.898	0.898	14 يوم
0.897	0.898	28 يوم
0.897	0.897	45 يوم
0.897	0.862	60 يوم

رمل جامعة الأحمر

الإستنتاج:

تبين لنا من خلال نتائج الجدول والمنحنى البياني المتحصل عليه ان العينات الخرسانية سجلت قيم مختلفة في مقاومة الضغط خلال فترات زمنية محددة حيث سجل رمل جامعة الاحمر اعلى قيمة ثم يليه رمل جامعة الاصفر واخيرا رمل عسيلة، وهذا الاختلاف راجع الى نسبة المركبات الكيميائية الموجودة داخل كل رمل كالسولفات و كربونات الكالسيوم و العناصر الغير قابلة للدوبان و أيضا نقاوة كل نوع من الرمل . فعند حسابنا لمعامل المقاومة التطبيقي لمختلف العينات النظامية الموضوع في الماء والهواء :

$$F(15-15)=0.980 \text{ F}(10-10), \text{ F}(16-32)=0.880 \text{ F}(10-10) , \text{ F}(16-32)=0.897 \text{ F}(15-15)$$

بمعامل المقاومة النظري :

$$[\text{F}(16-32) = 0,90 \text{ F}(10-10) ; \text{F}(15-15) = 0,97 \text{ F}(10-10) ; \text{F}(16-32) = 0,93 \text{ F}(15-15)]$$

وجدنا ان قيم معامل المقاومة التطبيقي قريبة الى حد ما من قيم معامل المقاومة النظري وبالتالي يمكننا القول بأن معامل المقاومة التطبيقي قريب جدا من الصحة.

الخاتمة:

من خلال هذه الدراسة التي أجريت على العينات بمختلف الاحجام النظامية، انطلاقا من ثلاث أنواع من الرمل (رمل جامعة الأحمر، رمل جامعة الأصفر، رمل عسيلة) ، وقمنا باجراء اختبارات الضغط على هذه العينات وهذا بهدف مقارنة معامل المقاومة النظري مع معامل المقاومة التطبيقي ، وقد كانت نتائج هذه المقارنة قريبة جدا من الصحة .

الخاتمة العامة

الخاتمة العامة

يهدف هذا العمل الى المقارنة المقاومة الميكانيكية التطبيقية والنظرية للخرسانة لمختلف انواع الرمل (رمل جامعة الاصفر، رمل جامعة الاحمر، رمل عسيلة) لولاية الوادي ، ومن هذا المنطلق قمنا بانجاز عدة تجارب فيزيائية وكيميائية على الرمال المستعملة وتجارب ميكانيكية على مختلف العينات النظامية.

ففي البداية قمنا بدراسة خصائص الركام والذي يعد الجزء الأكبر في تركيبة الخرسانة حيث ياثّر على الخصائص الأساسية للخرسانة، و توصلنا الى أن رمل جامعة الأصفر يمتاز بمعامل نعومة جيد ثم يليه رمل عسيلة بينما أن رمل جامعة الأحمر يمتلك اقل معامل نعومة، وكذلك وجدنا أن استهلاك ماء الخلط على حسب حالة السطح وهندسة حبيبات الركام، كما يؤثر أيضا الحجم الكلي على الانكماش وقابلية التشغيل.

وفي الجزء التجريبي فقد قمنا فيه بدراسة خصائص المواد المستعملة في الخرسانة وبعد ذلك تحديد أحجامها في الخلطة الخرسانية وذلك بطريقة Dreux Gorisse وهي عبارة عن طريقة مبسطة تعتمد على الحصول على ترابط جيد مع تركيبة فعالة.

في دراستنا هذه قمنا بانجاز مجموعة عينات اسطوانية (16x32) سم تقدر بـ 90 عينة، وعينات مكعبة (15x15) سم تقدر بـ 90 عينة، وعينات مكعبة (10x10) سم تقدر بـ 90 عينة أيضا، حيث وزعت العينات كالتالي:

135 عينة في الماء.

135 عينة في الهواء.

وقد كانت خلال ازمة مختلفة وهي (7، 14، 28، 45، 60) يوما.

و الهدف من هذه الدراسة مقارنة العلاقة النظرية

($F(16-32) = 0.90 F(10-10)$) بالعلاقة التطبيقية للمقاومة بين مختلف احجام العينات النظامية، فوجدنا ان قيمة

معامل المقاومة التطبيقي قريب الى حد ما من قيمة المعامل النظري عند كل نوع من انواع الرمل، ففي رمل جامعة الاحمر وجدنا ($0,88 \approx 0,9$) وهذا يعني اننا قريبين من الصحة .

عند دراستنا لمقاومة الضغط لاحظنا ان رمل جامعة الاحمر اعطى احسن النتائج في مقاومة الضغط ، بينما تعكس

نتائج معامل النعومة ومكافئ الرمل ذلك حيث سجل رمل جامعة الاحمر

($ESP=21,83; Mf=1,80$)، واختلاف مقاومة الضغط في هذه الحالة راجع الى المركبات الكيميائية التي تفاعلت

داخل الخرسانة مما اثرت على مقاومة الضغط، فسجل

رمل جامعة الاحمر نسبة للسلفات ($H_2O, SaCO_4$) تقدر بـ

($0,380\%$) ونسبة لكاربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) تقدر بـ ($6,52\%$)،

، اثرت ايضا ظروف الخلط واستواء سطح العينات و وسط الحفظ في هذا الاختلاف.

وفي الاخير نستنتج ان كل رمل من الرمال الثلاثة له خصائص معينة لهذا لا يمكن الفصل في الرمل الافضل بينهم.

المتطلبات:

- القيام بتجارب طويلة الامد للفصل في افضلية الرمل المخصص للبناء.
- استعمال عدد أكبر من العينات ذات ابعاد نظامية مختلفة.
- دراسة موسعة حول تأثير الخصائص الكيميائية للرمل على مقاومة الخرسانة.
- استعمال انواع اكثر من الرمل.
- تغيير نسبة C/E .

قائمة المراجع

- 1: كتاب الخرسانة للدكتور محمود امام 2002 .
- 2: مبادئ هندسة المواد اللامعدنية للأستاذ الدكتور قحطان خلف الخزرجي – الطبعة الأولى (2009 م -1430 هـ) .
- 3: BARON J et OLLIVIER J «durabilité des béton press de l'école national des pnts et chaussees 1992» .
- 4: NF P 18-305
- 5: « A AMHARB 80-95 » p 1996 regla UPO snoitidé notèb el » .
- 6: DUPAIN R ; LANCHON R ET SAINT ARROMAN J-C «granulats ; sols , ciments et bétons , caractérisation des matériaux de génie civil par les essais de la boratoire ; éditions casteilla ; 2 émmeédition ; paris 2000 p 26-394 » .
- 7: DE LARRARD F « structures granulaire et formulation des bétons la boratoire central des ponts et chaussées 2003 p 30-208 » .
- 8 : NF EN 933-2
- 9 : FERRERES D-B « étude à long terme et à la fatigue des système d´ancrage de pièces métallique dans le béton 2010 thèse de doctorat camins canon iport de barcelona ; departement d´engenyera de la construction 2010 » .
- 10 : VIMANE PHOUMMAVONG M «cours en béton armé ; essais de laboratoire p 1-146 ».
- 11 : COLLECTION TECHNIQUE CIMBETON ; les constituants des bétons et des mortiers ; tome 1 centre d´ information sur le ciment et ses applications (France) CIM béton 2005 p 32-49 » .
- 12 : NEVILLE ADAM M «propriétés des bétons édition eyrolles paris2000 ; p 103-726» .
- 13 : <https://cutt.us/ki1rQ>
- 14 : NF EN 12390-1«essai pour béton durci-partie 7 massevolumique du béton –paris édition : AFNOR2001.
- 15 : Guislaine BAVELARD , Hervé BEINISH «Guide de bonnes pratiques des essais de compression sur éprouvettes février 2006 p 09-10 » .
- 16 : <https://cutt.us/5S7an>
- 17 : <https://dovvnload-engineerilg-pdf-ebooks.com/12383/free-book>
- 18: مذكرة ماجستير عنوانها le recyclage des bétons de démolition solution pour le développement durable. Formulation et comportements physiques et caniques des bétons à base de ces recyclés .
- 19 : خواص المواد واختباراتها واعداد من طرف د/ محمود امام ود/محمد امين رقم الاداعة بدر الكتب 2007/3644.
- 20 : <https://cutt.us/I8WZ2>

- 21 : اطروحة دكتورا عنوانها : contription a l'etude de la resistancecaracteristique des betons de la region de tlemcen .
- 22 : CIM béton , les constituants des bétons et des mortiers , Tome 1 ,Fiche technique .
- 23 : KEDDAM LYDIA " Caractérisation expérimentale des mortiers à base de poudre de marbre " mémoire mastre ,Tizi-ouzou, université Mouloud MAMMERI , 2016 /2017 .
- 24 : بدياف متانة الخرسانة الفصل 11 .
- 25 : مشروع التخرج تخصص هندسة مدنية فرع مباني موضوع المشروع دراسة مقارنة بين مقاومة الانضغاط الانضغاط لاشكال مختلفة من العينة الخرسانية باعمار مختلفة من اعداد محمد ابو هشام ومحمد عبيدو وعثمان دودين من جامعة بولتيناك فلسطين سنة 2014 .
- 26 : الوحدة الثانية عنوانها تعين الوزن النوعي والحجمي للركام واختبارات الركام من مختبر الانشاءات المعمارية والادارية العامة لتصميم وتطوير المناهج .
- 27 : موقع <https://cutt.us/vAZdh> .
- 28 : موقع <https://www.startimes.com/f.aspx?t=16093023> .
- 29 : موقع <http://cutt.us/4waF4t=16093023&fbclid=IwAR1T7lz9P2LR6-5UanySzfKHie8Av8N9ROpCrJtefljTSInkEAjdXwdIk> .
- 30 : مكتبة النور حامل عنوان تأثير تدرج وشكل الركام على مقاومة الخرسانة من اعداد عبد الله محمد عنصيل الساعدي.
- 31 : BARON J et OLLIVIER J «la durabilité des bétons press de l'école national des pnts et lchausses 1992» .
- 32 : www.wikipedia.com .
- 33 : NF EN 206-1 .
- 34 : NF EN 13369 .
- 35 : EN 1168 .
- 36 : EN13225 .
- 37 : XPP18-540 .
- 38 : 463NA .
- 39 : 18 P-541 .
- 40 : NF P 18-301 .
- 41 : NF P 18064 .
- 42 : NF P 18-555 .
- 43 : XPP-540-48 .
- 44 : P 576-18 .
- 45 : XXP 540-18 .

- . NE P 18-303199 ET EN1008 : 46
- . 256NA : 47
- . PX540-18 : 48
- . NF EN 12390-1(2001) : 49
- . NF P 18-404(1981) :50
- . PFN 18-1990451 :51
- . NF EN 12390-3-2003 : 52
- NE FN 933-9 : 53
- PPX 540-18 : 54
- NE P 18-301 : 55
- 1990 475-15 ص NC : 56

الملاحق

الملحق : رقم 01

Valeurs de G (pour serrage énergétique).

Qualité des granulats	Fins	Moyens	Gros
	D < 16mm	25 < D < 40	D > 63mm
Excellente	0,55	0,60	0,65
Bonne, courante	0,45	0,50	0,55
Passable	0,35	0,40	0,45

الملحق : رقم 02

Valeurs de K, Ks, Kp

Vibration	Forme des granulats (du sable en particulier)	Faible		Normale		Puissante	
		Roulé	Concassé	Roulé	Concassé	Roulé	Concassé
Dosage en Ciment	400 + Fluid	- 2	0	- 4	- 2	- 6	- 4
	400	0	+ 2	- 2	0	- 4	- 2
	350	+ 2	+ 4	0	+ 2	- 2	0
	300	+ 4	+ 6	+ 2	+ 4	0	+ 2
	250	+ 6	+ 8	+ 4	+ 6	+ 2	+ 4
	200	+ 8	+ 10	+ 6	+ 8	+ 4	+ 6

الملحق : رقم 03

Tableau 7. Valeurs du coefficient de compacité γ

Consistance	Serrage	D=5	D=10	D=12,5	D=20	D=31,5	D=50	D=80
		Fluide	Piquage	0,750	0,780	0,795	0,805	0,810
Vibration faible	0,755		0,785	0,800	0,810	0,815	0,820	0,825
Vibration normale	0,760		0,790	0,805	0,815	0,820	0,815	0,830
Plastique	Piquage	0,760	0,790	0,805	0,815	0,820	0,825	0,830
	Vibration faible	0,765	0,795	0,810	0,820	0,825	0,830	0,835
	Vibration normale	0,770	0,800	0,815	0,825	0,830	0,835	0,840
	Vibration puissante	0,775	0,805	0,820	0,830	0,835	0,840	0,845
Ferme	Vibration faible	0,775	0,805	0,820	0,830	0,835	0,840	0,845
	Vibration normale	0,780	0,810	0,825	0,835	0,840	0,845	0,850
	Vibration puissante	0,785	0,815	0,830	0,840	0,845	0,850	0,855

الملحق : رقم 06



العينات طازجة (10x10x10)

الملحق : رقم 07



العينات طازجة (32x16)