

رقم الترتيب:

رقم التسلسل:

جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

كلية العلوم الدقيقة

قسم: الفيزياء

مذكرة تخرج مقدمة لنيل شهادة

ماستر أكاديمي

مجال: علوم المادة

تخصص: فيزياء تطبيقية اشعاع و طاقة

من إعداد: عازب أحمد سمية- مسعودي لمياء

الموضوع

دور تأثير التطعيمات (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn) على الخصائص
الفيزيائية لأغشية أكسيد القصدير

نوقشت يوم: 2022/06/15

أمام لجنة المناقشة المكونة من:

رئيسا
مناقشا
مؤطرا

أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ
أستاذ محاضر أ

بن حوة عثمان
ميموني مراد
رحال عاشور

الإهداء

أهدي ثمرة جهدي إلى من استمد منهم عزمي وإصراري إلى من شاركني حزني وفرحي، إلى من رأيت في أعينهم وأفعالهم كل العون والدعم الى رمز التضحية والعطاء **والداي الحبيبان** أدامهما الله ورعاهما وحفظهما من كل مكروه.

إلى من أظهروا إلى ماهو أجمل من الحياة إخوتي **صفوان، عدنان، سلمان**.
وأخواتي **الخنساء، هناء، يثرب**، إلى أختي **زينب** وزوجها **عبد الرزاق** وزوجة أخي وإلى براءة العائلة **آلاء وحسام**.

وإلى جدتي رحمها الله وأسكنها وأودعها فسيح جناته.

و إلى صديقتي العزيزات "**لمياء، جبارية، عائشة، أمنة، شيماء، أميرة، خولة**".

سمية

الإهداء

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين مُحَمَّدٍ صَلَّى
الله عليه وسلم وأهله وصحبه أجمعين

اهدي هذا العمل إلى **والدائي الكريمين** أدامهما الله ورعاهما وحفظهما من كل
مكروه.

إلى من تقاسمت معهم الحياة أخي "**الضيف**". وأخواتي **كنزة**، **تقوى**، **مارية**.

إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عيوني "**سمية**، **عائشة**، **أمنة**، **شيماء**، **خولة**،
زينب".

لمياء

شكر وعرفان

الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله بداية الجهد
والشكر لله سبحانه تعالى على توفيقنا لإتمام هذا العمل.

كما نتقدم ببالغ الشكر والتقدير للأستاذ "**عاشور رحال**" على ما قدمه
لنا من جهد ونصح وإرشاد طيلة فترة إعداد هذه المذكرة، كما نتقدم بأرقى
عبارات الشكر والعرفان لمسؤول مخبر الكيمياء الأستاذ "**طليبة علي**" وكل
المسؤولين على مخبر "**VTRS**" على ما قدموه لنا من مساعدة ودعم.

كما نشكر أعضاء اللجنة المناقشة كل من الأستاذ المحترم **بن حوة عثمان**
رئيسا و**ميموني مراد** مناقشا.

وفي نهاية هذا العمل لا يسعنا إلا أن نشكر كل أساتذة المشوار الدراسي.

سمية لمياء

فهرس المواضيع

VIII	قائمة الاشكال والصور.....
X	قائمة الجداول.....
XI	قائمة الرموز.....
XIII	قائمة الاختصارات.....
2	المقدمة العامة.....
3	مراجع المقدمة العامة.....

الفصل الأول: عموميات حول الأكاسيد الناقلة الشفافة

5	تمهيد.....
5	1-I الأكاسيد الناقلة الشفافة.....
6	2-I مميزات الأكاسيد الناقلة الشفافة.....
6	3-I خصائص الأكاسيد الناقلة الشفافة TCO.....
6	3-3-I الخصائص الضوئية.....
11	2-3-I الخصائص الكهربائية.....
13	4-I معايير اختيار الأكاسيد الناقلة الشفافة.....
14	5-I الأكاسيد الناقلة الشفافة الذاتية و المطعمة.....
14	1-5-I الحالة الذاتية.....
14	2-5-I الحالة المطعمة.....
14	1-2-5-I التطعيم من نوع n.....
15	2-2-5-I التطعيم من نوع p.....
16	6-I أكسيد القصدير SnO_2
17	1-6-I بنية أكسيد القصدير البلورية.....
17	2-6-I الخصائص الكهربائية.....
18	1-2-6-I الفاصل الطاقى E_g
18	3-6-I الخصائص الضوئية.....
18	4-6-I تطبيقات أكسيد القصدير SnO_2
19	8-I الخصائص الفيزيائية والكيميائية لـ (Fe, Cu, Co, Zn, Ni, Al).....
19	1-8-I معدن الحديد (Fe).....
20	2-8-I معدن النحاس (Cu).....
20	3-8-I معدن الكوبالت (Co).....
21	4-8-I معدن النيكل (Ni).....
21	5-8-I معدن الألمنيوم Al.....
22	6-8-I معدن الزنك Zn.....
23	الخلاصة.....
24	مراجع الفصل الأول.....

الفصل الثاني: دراسات حول تأثير التطعيمات على أكسيد القصدير

30	تمهيد.....
30	1-II التطعيم بالنحاس Cu.....
30	1-1-II الخصائص البنيوية.....
30	1-1-1-II انعراج الأشعة السينية (XRD).....
31	2-1-1-II عامل التشكيل Tc.....
32	3-1-1-II تحديد ثوابت الشبكة البلورية.....
33	4-1-1-II تحديد القد الحبيبي D.....
35	2-1-II الخصائص الضوئية.....
35	1-2-1-II النفاذية (Transmittance).....
35	2-2-1-II الفاصل الطاقى.....
36	3-2-1-II طاقة أورباخ E_u
38	4-2-1-II تحديد السمك.....
38	3-1-II الخصائص الكهربائية.....
38	1-3-1-II المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية.....
39	2-II التطعيم بالألمنيوم Al.....
39	1-2-II الخصائص البنيوية.....
40	1-1-2-II تحديد ثوابت الشبكة.....
41	2-1-2-II القد الحبيبي.....
42	2-2-II الخصائص الضوئية.....
42	1-2-2-II النفاذية (Transmittance).....
43	2-2-2-II تحديد السمك.....
44	3-2-2-II الفاصل الطاقوى.....
45	3.2.II الخصائص الكهربائية.....
45	3.2.II المقاومة السطحية R_{sh} والناقلية الكهربائية σ
45	3-II التطعيم بالكوبالت Co.....
45	1-3-II الخصائص البنيوية.....
45	1-1-3-II أطياى انعراج الأشعة السينية (XRD).....
47	2-1-3-II تحديد ثوابت الشبكة.....
47	3-1-3-II تحديد القد الحبيبي.....
48	2-3-II الخصائص الضوئية.....
48	1-2-3-II تحديد التحليل الطيفى للأشعة UV-Vis.....
48	2-2-3-II تحديد السمك.....
49	3-2-3-II تحديد الفاصل الطاقى.....
50	3-3-II الخصائص الكهربائية.....
50	1-3-3-II مفعول هول.....
51	4-II التطعيم بالحديد Fe.....
51	1-4-II الخصائص البنيوية.....

51	II-4-1-1 انعراج الأشعة السينية
51	II-4-1-2 تحديد ثوابت الشبكة البلورية
52	II-4-1-3 القد الحبيبي
54	II-4-2 الخصائص الضوئية
54	II-4-2-1 النفاذية (Transmittance)
55	II-4-2-2 الفاصل الطاقي (E_g)
56	II-4-2-3 أورباخ (E_u)
57	II-4-2-4 تحديد السمك
58	II-4-3 الخصائص الكهربائية
58	II-4-3-1 المقاومة السطحية (R_{sh}) والناقلية الكهربائية (σ)
58	II-5 التطعيم بالنكل Ni
58	II-5-1 الخصائص البنيوية
58	II-5-1-1 انعراج الأشعة السينية
59	II-5-1-2 تحديد ثوابت الشبكة البلورية
60	II-5-1-3 القد الحبيبي
61	II-5-2 الخصائص الضوئية
61	II-5-2-1 النفاذية (Transmittance)
62	II-5-2-2 الفاصل الطاقي E_g
62	II-5-2-3 طاقة أورباخ E_u
63	II-5-2-4 تحديد السمك e
63	II-5-3 الخصائص الكهربائية
63	II-5-3-1 المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية
64	II-6 التطعيم بالزنك Zn
64	II-6-1 الخصائص البنيوية
64	II-6-1-1 انعراج الأشعة السينية
65	II-6-1-2 عامل التشكيل T_c
66	II-6-1-3 تعيين القد البلوري (D)
67	II-6-1-4 تعيين ثوابت الشبكة البلورية
68	II-6-2 الخصائص الضوئية
68	II-6-2-1 النفاذية (Transmittance)
69	II-6-2-2 الفاصل الطاقي E_g
70	II-6-2-3 طاقة أورباخ E_u
71	II-6-2-4 تعيين السمك
72	II-6-3 الخصائص الكهربائية
72	II-6-3-1 المقاومة السطحية و الناقلية الكهربائية
73	الخلاصة
74	مراجع الفصل الثاني

76	تمهيد.....
76	1-III الخصائص البنيوية.....
77	2-III الخصائص الضوئية.....
78	3-III الخصائص الكهربائية.....
79	الخلاصة.....
80	مراجع الفصل الثالث.....

قائمة الأشكال والصور

الشكل	عنوان الشكل	ص
الفصل الأول :عموميات حول الأكاسيد الناقلة الشفافة.		
(1-I)	مخطط توضيحي لعصابات العوازل، أنصاف النواقل والنواقل	5
(2-I)	تعلق طيف المواد الناقلة الشفافة لكل من λ_p و λ_{gap} .	7
(3-I)	طيف النفاذية، الإنعكاسية و الإمتصاصية لـ SnO_2 بدلالة الطول الموجي.	9
(4-I)	مخطط يوضح مستوي فيرمي لأكسيد ناقل شفاف مطعم من نوع n و p	15
(5-I)	المستويات الطاقية لـ TCOs الذاتية والمطعمة.	16
(6-I)	رسم تخطيطي لخلية وحدة SnO_2 .	17
(7-I)	رسم تخطيطي يوضح الإنتقالات المباشرة وغير المباشرة في أشباه النواقل	18
الفصل الثاني: دراسات حول تأثير التطعيمات على أكسيد القصدير.		
أكسيد القصدير النقي والمطعم بالنحاس ($\text{SnO}_2:\text{Cu}$).		
(1-II)	طيف إنعراج الأشعة السينية	30
(2-II)	قيم عامل التشكيل.	32
(3-II)	قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و(c)	33
(4-II)	تحديد قيمة (β) انطلاقا من انعراج الأشعة السينية.	34
(5-II)	تغيرات قيم متوسط القد الحبيبي D_{moy}	34
(6-II)	يمثل أطياف النفاذية	35
(7-II)	منحنيات الفاصل الطاقى	36
(8-II)	منحنيات طاقة أورباخ	37
(9-II)	منحنى تغيرات كل من الفاصل الطاقى وطاقة أورباخ	37
(10-II)	منحنى مقارنة تغيرات السمك	38
(11-II)	تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_s)	39
أكسيد القصدير النقي والمطعم بالألومنيوم ($\text{SnO}_2:\text{Al}$).		
(12-II)	أطياف انعراج الأشعة السينية	40
(13-II)	قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و(c)	40
(14-II)	تغيرات القد الحبيبي	41
(15-II)	تغيرات قيم متوسط القد الحبيبي D_{moy}	42
(16-II)	يمثل أطياف النفاذية	43
(17-II)	منحنى مقارنة تغيرات السمك	44
(18-II)	منحنى الفاصل الطاقى	44
(19-II)	تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_s)	45
أكسيد القصدير النقي والمطعم بالكوبالت ($\text{SnO}_2:\text{Co}$).		
(20-II)	أطياف انعراج الأشعة السينية	46
(21-II)	تغيرات معامل الشبكة (TC(hkl)) بدلالة النسب الوزنية Wt%	46
(22-II)	قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و(c)	47
(23-II)	تغير القد الحبيبي والإجهاد	47
(24-II)	يمثل أطياف النفاذية	48
(25-II)	منحنى تغيرات السمك	49

49	منحنى تغير $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة $h\nu$	(26-II)
50	منحنى تغير الفجوة الطاقية	(27-II)
50	تغيرات قيم الناقلية (σ) والمقاومة (R_s) وكثافة الإلكترونات الحرة	(28-II)
أكسيد القصدير النقي والمطعم بالحديد ($\text{SnO}_2:\text{Fe}$).		
51	أطياف انعراج الأشعة السينية	(29-II)
52	قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و(c)	(30-II)
53	تغيرات القد الحبيبي عند (110)، (101)، (211)، (200)	(31-II)
53	تغيرات القيم المتوسطة للحجم الحبيبي (D) بدلالة نسب التطعيم	(32-II)
54	يمثل أطياف النفاذية	(33-II)
55	رسم تخطيطي يوضح إزاحة (Burstein Moss) للفواصل الطاقية	(34-II)
56	منحنيات الفاصل الطاقية و طاقة أورباخ	(35-II)
56	منحنى تغيرات كل من الفاصل الطاقية وطاقة أورباخ (2%)	(36-II)
57	منحنى تغيرات كل من الفاصل الطاقية وطاقة أورباخ (4,6%)	(37-II)
58	منحنى تغيرات كل من الفاصل الطاقية وطاقة أورباخ (0,1,8,10%)	(38-II)
59	تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_s)	(39-II)
أكسيد القصدير النقي والمطعم بالنيكل ($\text{SnO}_2:\text{Ni}$).		
60	أطياف انعراج الأشعة السينية	(40-II)
60	قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و(c)	(41-II)
61	تغيرات القد الحبيبي عند (110) (101) (200) (211)	(42-II)
61	تغيرات قيم متوسط القد الحبيبي D_{moy}	(43-II)
62	يمثل أطياف النفاذية	(44-II)
62	كيفية الحصول على قيمة الفاصل الطاقية ببيانها.	(45-II)
63	منحنيات الفاصل الطاقية	(46-II)
64	منحنى تغيرات كل من الفاصل الطاقية وطاقة أورباخ	(47-II)
65	تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_s)	(48-II)
أكسيد القصدير النقي والمطعم بالزنك ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$).		
66	أطياف انعراج الأشعة السينية	(49-II)
67	قيم عامل التشكيل	(50-II)
68	يمثل تغيرات قيم التشوه (ϵ) وقيم متوسط القد الحبيبي D_{moy}	(51-II)
69	قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و(c)	(52-II)
69	يمثل أطياف النفاذية	(53-II)
70	منحنيات الفاصل الطاقية	(54-II)
71	منحنيات طاقة أورباخ	(55-II)
71	منحنى مقارنة تغيرات السمك	(56-II)
72	تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_s)	(57-II)

قائمة الجداول

الجدول	عنوان الجدول	ص
الفصل الأول: عموميات حول الأكاسيد الناقلة الشفافة		
(1-I)	خصائص TCO	6
(2-I)	جدول يعرض قيم الفاصل الطاقى لبعض TCOs.	11
(3-I)	معاملات الجودة لمختلف الأكاسيد الناقلة الشفافة	13
(4-I)	الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحديد Fe	20
(5-I)	الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنحاس Cu	20
(6-I)	الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنكل Ni	21
(7-I)	الخصائص الفيزيائية والكيميائية للألمنيوم Al	22
(8-I)	الخصائص الفيزيائية والكيميائية للألمنيوم Zn	22
الفصل الثاني: دراسات حول تأثير التطعيمات على أكسيد القصدير		
(1-II)	قيم الفاصل الطاقى لأغشية (SnO ₂ :Fe)	55
(2-II)	قيم السمك المتحصل عليها من برنامج (Hebal Optics).	57
(3-II)	يبين قيم السمك e	63
(4-II)	قيم الفاصل الطاقى	70
الفصل الثالث: مقارنة بين دراسات أغشية أكسيد القصدير		
(1-III)	ملخص النتائج المتحصل عليها من أطيف انعراج الأشعة السينية	76
(2-III)	ملخص النفاذية وقيم الفاصل الطاقى والسمك	77
(3-III)	ملخص النتائج المتحصل عليها من المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية ومعامل الجودة	78

قائمة الرموز

الحروف اللاتينية

الرموز	المصطلح	الوحدة	المصطلح بالإنجليزية
q	الشحنة الكهربائية العنصرية للإلكترون	(C)	Electrostatic charge of electron
R_{sh}	المقاومة السطحية	(Ω)	Sheet resistance
V	فرق الكمون	(V)	voltage difference
I	شدة التيار	(A)	Current intensity
n_e	التركيز الحرج	(cm ⁻³)	Critical focus
a₀	نصف قطر بور للمادة الفعالة	(nm)	Bohr radius of the active substance
l	متوسط المسار الحر	(m)	Average free path
v	السرعة	(m/s)	Velocity
m*	الكتلة الفعالة	(kg)	Effective mass
h	ثابت بلانك	(J.s)	Plank's constant
n	معامل الإنكسار	-	Refractive index
K	معامل الإخماد	-	Extinction Coefficient
d	السُمك	(nm)	Thickness
A	الإمتصاص	(%)	Absorbance
T	النفاذية	(%)	Transmittance
R	الانعكاسية	(%)	Reflectance
c	سرعة الضوء	(m/s)	Velocity of light
m	الكتلة	(g)	Mass
a,b,c	ثوابت الشبكة	($^{\circ}$ A)	Network constants Lattices parameters
E_g	الفاصل الطاقى	(eV)	Band-gap of energy
E_{g0}	الفاصل الطاقى للمادة الأساسية	(eV)	Band-gap of the undoped
ΔE_g	مقدار الإزاحة فى الفاصل الطاقى	(eV)	The amount of displacement in the power separator
d_{hkl}	المسافة البلورية	(nm)	Interplaner Spacing
D	القَد الحبيبي	(nm)	Crystallite size
l	طول مسار الضوء العابر للعينه	(cm)	The length of the path of light transiting the sample
Eu	طاقة أورباخ	(eV)	Energy Orbach

الحروف اليونانية

الرموز	المصطلح	الوحدة	المصطلح بالإنجليزية
μ	الحركية	(cm.V ⁻¹ .s ⁻¹)	Mobility
μ_n	حركية الإلكترونات	(cm.V ⁻¹ .s ⁻¹)	Mobility of electrons
μ_p	حركية الفجوات	(cm.V ⁻¹ .s ⁻¹)	Mobility of gaps
ρ	المقاومية	(Ω cm)	Resistivity
σ	الناقلية	(cm ⁻¹ . Ω^{-1})	Conductivity
τ	زمن الاسترخاء بين تصادمين	(s)	Carrier life time between two collisions
λ	الطول الموجي	(nm)	Wavelength
λ_p	طول موجي البلازما	(nm)	Wavelength of plasma
λ_{gap}	طول موجي للفاصل الطاقى	(nm)	Wavelength of band gap energy
ϕ_T	شدة الضوء النافذ	(%)	Intensity of the transmitted light
ϕ_0	شدة الضوء الوارد	(%)	Intensity of light incident
ϕ_A	شدة الضوء الممتص	(%)	Intensity absorbed light
ϕ_R	شدة الضوء المنعكس	(%)	Intensity reflected light
ν	تردد الموجات الضوئية	(1/cm)	Frequency
ν_P	تردد البلازما	(1/cm)	Frequency of plasma
ϵ	السماحية الكهربائية	CV ⁻¹ m ⁻¹	Permittivity electrical
ϵ_0	سماحية الفراغ	CV ⁻¹ m ⁻¹	Permittivity of free space
ϵ_1	سماحية الوسط	CV ⁻¹ m ⁻¹	Permittivity of middle
ϵ_{∞}	السماحية في تردد عالي	CV ⁻¹ m ⁻¹	Permittivity at high frequencies
ω	تذبذب (تواتر)	Hz	Oscillation
ω_p	تواتر البلازما	Rad/s	Plasma oscillation
α	معامل الامتصاصية	(cm ⁻¹)	Absorption coefficient
θ	زاوية انعراج	(°)	Angle
ϕ_{TC}	عامل الجودة	(Ω^{-1})	Figure of merit
β	العرض الاعظمى عند منتصف الشدة العظمى	(rad)	Width at half maximum intensity

قائمة الاختصارات

الاختصار	المصطلح	المصطلح بالانجليزية
TCO	الأكاسيد الناقلة الشفافة	Transparent Conducting Oxides
BC	عصابة النقل	Conduction Band
BV	عصابة التكافؤ	Valence Band
XRD	انعراج الأشعة السينية	X-Ray Diffraction .
UV	الفوق البنفسجية	Ultraviolet
VIS	المرئية	Visible
FWHM	العرض عند منتصف الشدة العظمى	Full Width at Half Maximum
JCPDS	اللجنة المشتركة لنظام إنعراج المساحيق.	Joint Committee of Powder Diffraction Standards
at %	النسب الذرية	Atomic percentage
Wt%	النسب الوزنية	Weight percentage

المقدمة العامة

المقدمة العامة

حظيت الأكاسيد الناقلة الشفافة بدور بالغ الأهمية لدى الباحثين، لكونها تمتلك شفافية عالية في المجال المرئي، بالإضافة إلى ناقليتها الكهربائية الجيدة، و من بين الأكاسيد الناقلة الشفافة وهي عبارة عن أشباه النواقل الممثلة في أكاسيد المعادن مثل أكسيد القصدير، أكسيد الزنك..... إلخ، و التي تستعمل في شتى الميادين و من أبرز تطبيقاتها: مجال الإلكترونيك، الإلكترونيات البصرية و مجال البصريات، والتي تعد من المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الأغشية الرقيقة [1].

اهتم الباحثون بأكسيد القصدير و خاصة في هذه الآونة الأخيرة و الذي يعد من الأكاسيد الناقلة الشفافة، قام العالم J.M.Mochel بتحضير طبقة رقيقة من أكسيد الأنديوم المطعم بالقصدير وذلك عن طريق تقنية الرش عام 1951 [2].

تعد اليوم دراسة المواد المرسبة بشكل أغشية رقيقة من بين الطرق لتحديد خصائصها الفيزيائية و الكيميائية و التي من الصعب الوصول إليها و هي في شكلها الطبيعي. إن مصطلح الأغشية الرقيقة يطلق على طبقة واحدة أو عدة طبقات من ذرات المادة التي يكون سمكها لا يتجاوز 1(um) [3,4].

نظرا لأهمية الأغشية الرقيقة و تطبيقاتها المختلفة، يهدف هذا العمل إلى دراسة تأثير تطعيم أكسيد القصدير بـ (Cu,Al,Co,Fe,Ni,Zn,F,Sb) [5-12] على خواصه الفيزيائية، و من هذا المنطلق نطرح التساؤل التالي:

ما دور تأثير هذه التطعيمات على الخواص الفيزيائية لأكسيد القصدير؟

تندرج الإجابة عن هذا التساؤل في ثلاث فصول:

الفصل الأول: سوف يتم تقديم دراسة حول المفاهيم الأساسية للأكاسيد الناقلة الشفافة (TCO) و أبرز ما تتميز به، و من ثم سنسلط الضوء على أكسيد القصدير بمختلف خصائصه الضوئية، الكهربائية، البلورية و من ثم يتم التطرق إلى إلقاء نظرة حول المعادن المستعملة كتطعيم في هذا العمل (Cu,Al,Co,Fe,Ni,Zn,F,Sb)

الفصل الثاني: سنمر في هذا الفصل إلى دراسات حول تأثير التطعيمات المستخدمة على أكسيد القصدير مع تحديد الخصائص البنيوية، الضوئية و الكهربائية.

الفصل الثالث: في هذا الفصل سيتم عمل مقارنة بين تأثير التطعيمات المستعملة على SnO_2 مع تحديد الأفضلية بينهم من ناحية الخصائص الكهروضوئية.

مراجع المقدمة العامة:

- [1] م. بن خالدي، دراسة بعض الخصائص الضوئية للطبقات الرقيقة لأكسيد القصدير المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، الحجم 30، العدد 6، (2012).
- [5] ر. حامدي، س. ميسه، "أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالنحاس (Cu) *أغشية رقيقة*"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2020).
- [6] ن. مصباحي، "الدراسة البنيوية والضوئية والكهربائية لأكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالألمنيوم (Al) بطريقة الرش الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2019).
- [7] ف. خلفاوي، "تحديد خصائص أفلام أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمه بالكوبالت (Co)", مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2018).
- [8] ب. قادي، ش. قادي، "الأغشية الرقيقة لأكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالكوبالت (Co) وتطبيقاتها"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2020).
- [9] ل. سقني، "تحديد خصائص أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالحديد (Fe)", مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2016).
- [10] ن. نقودي، "دراسة الخصائص البنيوية والكهربائية والضوئية لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمه بالنيكل (Ni) بتقنية الرش الكيميائي الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2018).
- [11] إ. سلطاني، ف. بن ثامر، "دراسة الخصائص الفيزيائية لشرائح أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمه بالزنك (Zn) والمرسبة بطريقة الرش بالانحلال الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2022).
- [2] Roy G. Gordon, "Criteria for Choosing Transparent Conductors", MRS Bulletin, Vol. 25, N°. 8, p52-57, (2000).
- [3] D. S. Heavens, "the films physics" Methuen Young Co.Ltd. (1970).
- [4] R. Ueda and J.B.Millin, "Crystal Growth and Characterization", Mc Graw-Hill, (1975).
- [8] A. BENHAOUA, A. RAHAL, B. BENHAOUA, M. JALACI, "Effect of fluorine doping on the structural, optical and electrical properties of SnO_2 thin films prepared by spray ultrasonic", Superlattices and Microstructures 70 (2014) 61–69.
- [9] A. RAHAL, A. BENHAOUA, Ch. BOUZIDI, B. BENHAOUA and B. GASMI, "Effect of antimony doping on the structural, optical and electrical properties of SnO_2 thin films prepared by spray ultrasonic", Superlattices and Microstructures 76 (2014) 105–114.

الفصل الأول

عموميات حول الأكاسيد
الناقلة الشفافة

تمهيد:

الأكاسيد الناقلة الشفافة TCO هي اختصار لـ (Oxide Transparent Conducteur) [1]، اكتشفت من قبل العالم Badeker وذلك سنة 1907 و هذا في بداية القرن العشرين، حيث عمل على أول غشاء من أكسيد الكاديوم CdO. هذا الأخير يمتاز بناقلية جيدة و شفافية عالية [2] مما أدى إلى ظهور أكاسيد ناقلة شفافة جديدة مثل: SnO_2 , ZnO ... إلخ [3] و هذا ما جعله يستغل في العديد من التطبيقات من بينها الصمامات الباعثة للضوء، أجهزة استشعار الغاز و الخلايا الشمسية إلخ [4].


في هذا الفصل سيتم التطرق إلى الأكاسيد الناقلة الشفافة و معرفة خصائصها و معايير اختيارها، ومن ثم التعرف على أكسيد القصدير و في الأخير سيتم معرفة الخصائص الفيزيائية و الكيميائية للمعادن المستعملة في التطعيم.

1-I الأكاسيد الناقلة الشفافة:

تعد الأكاسيد الناقلة الشفافة من أهم أشباه الموصلات و هي مركبة من اتحاد معدن مع أكسجين و يرمز لها بالرمز MO حيث M تمثل ذرة المعدن و O ذرة الأكسجين مثل: أكسيد القصدير SnO_2 ، و أكسيد الزنك ZnO حيث يتصفان بأنهما يحددان خواص TCO_s [5]، و تمتاز بالناقلية الكهربائية و الشفافية العالية عند الأطوال الموجية المرئية $(400 < \lambda < 800) \text{ nm}$ [6].

حسب نظرية عصابة الطاقة تصنف المادة إلى:

- ✓ العوازل: الفاصل الطاقي الممنوع أكبر من 5eV و تكون عصابة النقل فارغة و ذلك في درجة حرارة الغرفة [8].
- ✓ أشباه النواقل: توجد فجوة ممنوعة يرمز لها بالرمز (E_g) خالية من الإلكترونات تكون فاصلة بين عصابة النقل و التكافؤ [8]، و لمرورها من حزمة إلى أخرى تحتاج إلى طاقة كافية مساوية أو أكبر من فاصل طاقتها [9].
- ✓ النواقل: تكون فيها تداخل بين عاصبتي النقل BC و التكافؤ BV الذي يسمح بانتشار حركة الإلكترونات الحرة [8].



الشكل (1-I): مخطط توضيحي لعصابات العوازل، أنصاف النواقل و النواقل عند 0K° [10].

I-2 مميزات الأكاسيد الناقلة الشفافة:

تتميز الأكاسيد الناقلة الشفافة بعدة مميزات جعلتها مهمة في العديد من المجالات نذكر منها [11]:

- ❖ الناقلة الكهربائية و الشفافية العالية في الأطوال الموجية المرئية.
- ❖ زيادة درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الناقلة هذه الصفة تميزها عن النواقل و تصبح شبه عازلة في درجة الحرارة المنخفضة.
- ❖ احتوائها على شوائب يجعلها ذات حساسية شديدة، و هذه الشوائب تؤدي إلى ظهور نوع واحد من حاملات الشحنة و زيادة في الناقلة مما يؤدي إلى تناقص أو اختفاء النوع الآخر.

I-3 خصائص الأكاسيد الناقلة الشفافة TCO:


يمكن تصنيف الخصائص التي تتميز بها TCO إلى خصائص ضوئية و كهربائية مهمة، و ذلك لنافليتها الكهربائية الجيدة و الشفافية العالية للضوء، و هذا ما جعلها محل اهتمام للباحثين لتطويرها و الاستفادة منها، و الجدول (I-1) يوضح ذلك [12].

الجدول (I-1): خصائص TCO [10].

المتغيرات	المواد الناقلة الشفافة
الفصل الطاقى	أكبر من 3.1eV (380 nm)
المقاومية	$10^{-4} \Omega \text{Cm}$ (نوع n) $10^{-3} \Omega \text{Cm}$ (نوع p)
الشفافية 550 nm	أكبر من 90% (نوع n) و أكبر من 85% (نوع p)
الحركية	أكبر من $40 \text{ Cm}^2 (\text{Vs})^{-1}$ (نوع n) و أكبر من $20 \text{ Cm}^2 (\text{Vs})^{-1}$ (نوع p)
تركيز حاملات الشحنة	أكبر من 10^{20} Cm^2 (لكل من نوع n و p)
المقاومة مربع	أقل من 10 K Ω /carre (من أجل سمك 20 nm)

I-3-3 الخصائص الضوئية:

إن للأكاسيد الناقلة الشفافة بعض المميزات التي تشكل نافذة تغطي كل المجال المرئي، و تعرف الإنتقالات الضوئية بالنسبة بين شدتي الضوء الوارد و الذي يعبر المادة و تكون في متوسط المجال $\lambda=(400-700)\text{nm}$ ، كما أن طيف الإمتصاص يسمح باستخلاص كل من طيف الإنعكاس و النفاذية [13].



الشكل (2-1): تعلق طيف المواد الناقلة الشفافة لكل من λ_p و λ_{gap} [9].

λ_{gap} : إمتصاص الفاصل الطاقى.

λ_p : إمتصاص بلازما الإلكترونات الحرة.

تخضع الخصائص الضوئية للأكاسيد الناقلة الشفافة إلى ثلاث ظواهر أساسية و المتمثلة في الانعكاسية ، النفاذية، الإمتصاصية الضوئية و معامل الإخماد و معامل الجودة.

❖ الإنعكاسية الضوئية:

يرمز لها بالرمز R و هي تمثل النسبة بين شدتي الضوء المنعكس على سطح المادة و الوارد عليه و علاقته تعطى بالشكل التالي [14]:

$$R = \frac{I_R}{I_0} \quad \text{و} \quad R\% = 100.R \quad (1-I)$$

حيث:

R: معامل الإنعكاس.

I_R : شدة الضوء المنعكس على سطح المادة.

I_0 : شدة الضوء الوارد على سطح المادة.

❖ النفاذية الضوئية:

تعرف على أنها النسبة بين شدتي الشعاع الضوئي العابر من المادة المدروسة و الوارد على سطحها و يرمز لها بالرمز T [15].

$$T = \frac{I_T}{I_0} \quad \text{و} \quad T\% = 100.T \quad (2-I)$$

حيث:

T : معامل النفاذ.

I_T : شدة الضوء النافذ من المادة.

I_0 : شدة الضوء الوارد على سطح المادة.

❖ الإمتصاصية الضوئية:

تعبّر عن النسبة بين شدتي الضوء الممتص من طرف مادة ما و الوارد و يرمز لها بالرمز A [16].

$$A = \frac{I_A}{I_0} \quad \text{و} \quad A\% = A.100 \quad (3-I)$$

حيث:

A : معامل الإمتصاص.

I_A : شدة الضوء الممتص من طرف المادة.

I_0 : شدة الضوء الوارد على سطح المادة.

بما أن التدفق الكلي محفوظ يمكن أن نكتب:

$$I_0 = I_R + I_T + I_A \quad (4-I)$$

$$I_0 = A I_0 + R I_0 + T I_0 \quad (5-I)$$

$$A + R + T = 1 \quad (6-I)$$

❖ معامل الإمتصاصية (α):

من أجل تحديد معامل الإمتصاص نستعمل قانون Beer-Lambert الذي يسمح بالربط بين النفاذية، سمك المادة (d)، الانعكاسية و الإمتصاصية الضوئية و ذلك حسب العلاقة (7-I) التالية [17]:

$$T = (1-R) e^{-\alpha d} \quad (7-I)$$

حيث:

T : النفاذية الضوئية.


R : الانعكاسية الضوئية.

α : معامل الإمتصاص.

يتعلق معامل الإمتصاصية بمعامل الإخماد، و هذا الأخير يعتبر ثابت ضوئي مميز للأكاسيد الناقلة الشفافة، و يرمز له بالرمز K ، و علاقته تعطى بالشكل التالي [18]:

$$K = \frac{\alpha \lambda}{4\pi} \quad (8-I)$$

يمثل الشكل (3-I) التطورات التي تطرأ على الخواص الضوئية (النفاذية، الإمتصاصية و الإنعكاسية) بدلالة الطول الموجي λ لطبقة رقيقة من أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالفلور (F) تبلغ قيمة سمكه $(1.14\mu\text{m})$. يظهر أن طيف الإنعكاس و النفاذية محدودان لهذا الأكسيد و ذلك بواسطة طولي الموجة λ_p و λ_g التي من أجلها تكون قيمة النفاذية لطبقة أكسيد القصدير (SnO_2) دنيا [19].



الشكل (3-I): طيف النفاذية، الإنعكاسية و الإمتصاصية لأكسيد القصدير بدلالة الطول الموجي [20].

- **المجال $\lambda_g < \lambda < \lambda_p$:** في هذه الحالة تمتص الإلكترونات المتواجدة في عصابة التكافؤ طاقة الفوتونات الواردة التي تكون أكبر أو تساوي الفاصل الطاقى لتنتقل إلى عصابة النقل، و تعتبر هذه الإنتقالات من عصابة إلى أخرى هي المهيمنة في هذه الحالة، تمثل هذه المنطقة مجال الأطوال الموجية فوق بنفسجية UV [20]، و العلاقة (9-I) توضح ما ذكر [21]:

$$\alpha h\nu = (h\nu - E_g)^{1/2} \quad (9-I)$$

حيث:

α : معامل الإمتصاص؛ h : ثابت بلانك؛ ν : تردد الموجات الضوئية و E_g : الفاصل الطاقى.

- **المجال $\lambda_p < \lambda < \lambda_g$:** يتضمن أطوال الأمواج المرئية VIS و أطوال الأمواج تحت الحمراء القريبة و يكون في هذا المجال الأكسيد الناقل شفافا و يلعب دور غشاء مضاد للانعكاس و يكون ناقل كهربائيا [22].
- **المجال $\lambda \geq \lambda_p$:** الأكاسيد الناقلة الشفافة TCO لا تنتقل الضوء بشكل كبير في مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة فوق (1200 nm) ، و يمكن تفسير النقصان في النفاذية اعتمادا على نموذج درود الذي يوضح النظرية التقليدية للإلكترونات الحرة. في هذا المجال الأكسيد يمتلك خاصية امتصاص قوية، هذا

النموذج يعتبر الإلكترونات الحرة بمثابة بلازما مهتزة بتردد ν_p و المتربط بالطول الموجي λ_p و هذه المعادلة (10-I) تعبر عن ذلك [16]:

$$\lambda_p = \lambda_0 \left(\frac{\epsilon}{\epsilon - 1} \right) \quad (10-I)$$

ϵ : السماحية الكهربائية بالنسبة للقياس في المجال المرئي.

λ_0 : الطول الموجي الذي يصل عنده الانعكاس إلى أقل قيمة.

يعرف تواتر البلازما الحرج ω_p بأنه خاصية هامة لتكون الإلكترونات قادرة على الإستجابة للإشعاع الكهرومغناطيسي، و عبارته كالتالي [23]:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{n_e e^2}{\epsilon_\infty \epsilon m^*}} \quad (11-I)$$

حيث:

n_e : كثافة الإلكترونات الحرة، e : شحنة الإلكترون؛ ϵ_0 : سماحية الفراغ؛ ϵ_∞ : السماحية العظمى و m^* : الكتلة الفعالة للإلكترونات.

تتصرف الأكاسيد الناقلة الشفافة كعازل شفاف إذا كان التواتر فوق تواتر البلازما ω_p ، بينما ينعكس الإشعاع الوارد أو يمتص عند التواتر أقل من ω_p ، و العلاقة (12-I) تستخدم لحساب كل من تردد البلازما ν_p وطول موجتها λ_p [14]:

$$\lambda_p = \frac{c}{\nu_p} = 2\pi c \epsilon \omega_p \quad \text{و} \quad \nu_p = \frac{\omega_p}{2\pi} \quad (12-I)$$

حيث c تمثل سرعة الضوء.

كما أن السماحية الكهربائية (ϵ) تتعلق بقرينة الإنكسار (n) و معامل الإخماد (k)، و علاقتها تعطى بالشكل التالي [22]:

$$\epsilon = (n - ik)^2 \quad (13-I)$$

حيث:

n : الجزء الحقيقي.

k : الجزء التخيلي.

فإذا كان:

- $\lambda_p \gg \lambda$ ($\nu < \nu_p$): الجزء التخيلي يكون كبير جدا و الجزء الحقيقي يكون سالبا؛ و هذا ينتج عنه قرينة انكسار كبيرة [22].

- $\lambda_p < \lambda$ ($\nu > \nu_p$): الجزء التخيلي يؤول إلى الصفر و ذلك مايجعل الإمتصاص ضعيف، و تعطى قرينة الإنكسار بالعلاقة التالية [16].

$$n = \sqrt{\epsilon_{\infty} \left(1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2\right)} \quad (14-I)$$

ϵ_{∞} : السماحية العظمى.

ω_p : تواتر البلازما، ω : تواتر الإشعاع.

I-3-2 الخصائص الكهربائية:

من بين الخصائص الكهربائية التي تتميز بها الأكاسيد الناقلة الشفافة [24،25]:

- عرض الفاصل الطاقي E_g .
- الناقلية الكهربائية σ .
- حركية الشحنات μ .
- المقاومة الكهربائية.
- المقاومة السطحية.
- ❖ عرض الفاصل الطاقي:

يعرف الفاصل الطاقي E_g بأنه الفاصل بين عصابتي النقل (BC) و التكافؤ (BV) [25]، و تتميز الأكاسيد الناقلة الشفافة بفاصل طاقي $3\text{eV} < E_g < 4\text{eV}$ ، و تتغير قيمته حسب تقنية الترسيب و نوع مركبات المحلول، و الجدول (2-I) يوضح عرض الفاصل الطاقي لبعض الأكاسيد الناقلة الشفافة [2].

الجدول (2-I): جدول يعرض قيم الفاصل الطاقي لبعض TCOs.

الأكاسيد الناقلة الشفافة	عرض الفاصل الطاقي E_g (eV)
ZTO	أكبر من 3
ZnO	من 3.2 إلى 3.3
TOP ₂	من 3 إلى 3.2
SnO ₂	من 3.6 إلى 4.2
ITO	4.2

❖ الناقلية الكهربائية:

يرمز للناقلية الكهربائية بالرمز σ ، و وحدتها $\Omega \cdot \text{cm}^{-1}$ [26]، و هي تتناسب مع كثافة حاملات الشحنة و حركيتها [27]، و ذلك كما تظهره العبارة (15-I) التالية [26]:

$$\sigma = n_v \cdot q \cdot \mu \quad (15-I)$$

حيث:

q : الشحنة الكهربائية (C).

n_v : كثافة حاملات الشحنة (cm^{-3}).

μ : حركية حاملات الشحنة ($\text{cm}^2/\text{V.S}$).

❖ الحركية الكهربائية (حركية الشحنات):

المواد تحتاج إلى كثافة معينة من حوامل الشحنة الحرة (ثقوب-إلكترونات) و تسمى بالتركيز الحرج n_c حتى تكون ناقلا كهربائيا جيدا، و باعتبار n هو تركيز حوامل الشحنة تعتبر المادة عازلة من أجل $n_c > n$ و مادة ناقلة من أجل $n_c < n$.

يستخدم معيار Mott لتعريف التركيز الحرج n_c و عبارته كالتالي [22]:

$$\sqrt[3]{n_c} a_0^* \sim 0.25 \quad (16-I)$$

a_0^* : نصف قطر بور للمادة الفعالة.

حركية حاملات الشحنة تعبر على انتشار الحاملات في الشبكة البلورية للمادة، و هي تعد عاملا مؤثرا على الناقلية الكهربائية لمواد TCOs.

يرمز للحركية الكهربائية بالرمز (μ)، وحدتها (cm^2/Vs)، و تعطى بالعلاقة التالية [28]:

$$\mu = \frac{q \cdot l}{m^* v_f} = \frac{q \cdot \tau}{m^*} \quad (17-I)$$

τ : زمن الإسترخاء بين تصادمين؛ l : متوسط المسار الحر؛ m^* : الكتلة الفعالة لحوامل الشحنة و V_f : سرعة الإلكترون الحر.

الناقلية الكهربائية تتحسن بزيادة تركيز و حركية حوامل الشحنة، إذا زاد تركيز الحوامل على المعدل المحدود يؤدي إلى انخفاضها، و هذا ماتبينه العلاقتان (15-I)، (17-I) [29].

❖ المقاومة السطحية:

هي عبارة عن النسبة بين المقاومة (ρ) و سمك الطبقة الرقيقة (d)، يرمز لها بالرمز R_{sh} ، و وحدتها (Ω)، و هي تعد من أهم الميزات لفهم طبيعة السطح في الأكاسيد الناقلة الشفافة، و يطلق عليها باسم آخر المقاومة مربع، و عبارتها هي [30].

$$R_{sh} = \frac{\rho}{d} \quad (18-I)$$

كما يمكن حسابها بالشكل التالي:

$$R_{sh} = 4.532 \left(\frac{V}{I} \right) \quad (19-I)$$

حيث يمثل:

4.532: معامل التصحيح

V : فرق الكمون.

I : شدة التيار.

❖ المقاومة الكهربائية:

تعرف المقاومة (ρ) على أنها مقلوب الناقلية (σ)، و وحدتها ($\Omega \text{ cm}$) و العبارة (20-I) كالتالي [14]:

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad (20-I)$$

4-I معايير اختيار الأكاسيد الناقلة الشفافة:

هناك معامل يربط بين الخصائص الضوئية والكهربائية للأكسيد الناقل الشفاف، اقترحه العالم "G.Hanche" لمعرفة أفضلها و الاختيار بينها و يسمى بمعامل الجودة ϕ_{Tc} و وحدته (Ω^{-1})، و يعرف على أنه النسبة بين النفاذية المتوسطة (T) في المجال المرئي (400-800) nm على المقاومة السطحية لطبقة الأكسيد الناقل الشفاف، يعطى بالعبارة (21-I) التالية [19]:

$$\phi_{Tc} = \frac{T^{10}}{R_{sh}} \quad (21-I)$$

الجدول (3-I): معاملات الجودة لمختلف الأكاسيد الناقلة الشفافة [19].

المواد	معامل الجودة (Ω^{-1})
SnO ₂ مطعم بـ F	3
SnO ₂ مطعم بـ Sb	0.4
ZnO مطعم بـ F	7
ZnO مطعم بـ In	0.2

إن للمعايير تأثير على اختيار المواد و طرق الترسيب المختلفة من بينها تكلفة الإنتاج، مدى سمية المواد، حفر على العينات، تردد البلازما..... إلخ و هي تمثل عوامل مهمة؛ إضافة إلى الخصائص الكهربائية و الضوئية الجيدة، يكمن نمو و تطور أغشية الـ TCO بجودة عالية وذلك في التحكم في العوامل المختلفة لطرق الترسيب.

تتأثر الخصائص الفيزيائية للأكاسيد الناقلة الشفافة التي تتعلق بمدى ترابط و تماسك البنية بظروف و طرق الترسيب، و يستدعى تقديم تقييم كمي لنوعية الـ TCO من أجل أن تمتلك ناقلية كهربائية مرتفعة و امتصاصية منخفضة، و تعطى بمعادلة غوردون [19]:

$$\frac{\sigma}{\alpha} = \frac{1}{R_{sh} \ln(T+R)} \quad (22-I)$$

حيث:

T: النفاذية الكلية.

R: الانعكاس الكلي.

إذا كانت الناقلة منخفضة جدا أو كان معامل الإمتصاص مرتفعا للأكاسيد الناقلة الشفافة فإن الجودة ستأخذ قيمة منخفضة، وهذا يسمح بالمقارنة بين TCO وإمكانية الإختيار المناسب بينها.

إن قيم معادلة غوردون محصورة بين 0 و 7 و أثبتتها عدة دراسات بعد تطبيقها على العديد من TCO، وأفضل الأكاسيد الناقلة الشفافة التي تملك حركية إلكترونية و كتلة فعالة منخفضة [19].

I-5 الأكاسيد الناقلة الشفافة الذاتية و المطعمة:

I-5-1 الحالة الذاتية:

أشبه النواقل الذاتية هي الخالية من الشوائب أو النقية، و تكون عازلة في درجة حرارة الصفر المطلق، و عصابة التكافؤ فيها مملوءة كلياً بالإلكترونات في حين تكون عصابة النقل فارغة كلياً منها [31].

يكون الأكسيد الناقل الشفاف نقي وذاتي عندما يتحقق التوازن $n_i = n = p$ الذي يمثل التركيز الذاتي [32]، وفي درجة حرارة الصفر المطلق يقع مستوى فيرمي في منتصف الفجوة الممنوعة و يعطى بالعلاقة (I-23) التالية [33]:

$$E_f = \frac{E_c + E_v}{2} \quad (I-23)$$

حيث:

E_f : طاقة مستوي فرمي.

E_c : طاقة مستوي النقل.

E_v : طاقة مستوي التكافؤ.

I-5-2 الحالة المطعمة:

إن عملية إضافة الشوائب في بنية شبه الناقل النقي تدعى بالتطعيم، و هذا ماينتج عنه زيادة نوع حاملات الشحنة الحرة، و كذلك تتأثر الخواص الضوئية، الميكانيكية و الكهربائية لشبه الناقل بهذه الشوائب المضافة [16].

الأكاسيد الناقلة الشفافة يمكن تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين من نوع p و من نوع n [32]، حيث أنه كان أول أكسيد شفاف مطعم من نوع n في عام 1947 من قبل العالم J.M.Mochel الذي عمل بتطعيم أكسيد القصدير بالأنتموان (Sb) [34].

I-5-2-1 التطعيم من نوع n:

تكون أشباه النواقل من هذا النوع حاملات الشحنة الأغلبية هي الإلكترونات و الأقلية الفجوات، تشكل الشوائب المانحة (Donner) مستويات طاقة جديدة تقع تحت عصابة النقل BC مباشرة، و للحصول على النوع n يتم إضافة هذه الشوائب المانحة إلى شبه ناقل نقي [35].

النوع n يعتمد على استبدال ذرات المعدن أو الأكسجين، و ذلك اعتمادا على حجم ذرات التطعيم و مدى ذوبانها في الشبكة البلورية لمادة TCO_s ، و يمكن تطعيم أكسيد القصدير SnO_2 بالعناصر التالية [16]:

❖ الفلور.

- ❖ الأنتيموان Sb.
- ❖ النيوبيوم Nb.
- ❖ التنتالوم Ta.
- ❖ النحاس Cu.
- ❖ الحديد Fe.
- ❖ الكوبالت Co.
- ❖ النيكل Ni.


و يطعم أكسيد الزنك عموماً بالألمنيوم و يمكن أن يطعم كذلك بـ:

- ❖ الغاليوم Ga.
- ❖ الأنديموم In.

كل التطعيمات المذكورة سابقاً تعزز TCO شبه ناقل من نوع n، حيث تقوم ذرات التطعيم بتكوين سوي في فجوة الطاقة تحت عصابة النقل BC و التطعيم زيادته تؤدي إلى التداخل بين عصابة النقل و هذا السوي، و الذي يعمل على تطويره بالتالي فإن عدد كبير من الإلكترونات تشارك في التوصيل و منه تزيد الناقلية بزيادة التطعيم [36].

I-2-2-5-2 التطعيم من نوع p:

تعتبر أشباه النواقل من نوع p عكس ما هو عليه من أشباه النواقل من نوع n فهنا حاملات الشحنة الأغلبية هي الفجوات و الأقلية هي الإلكترونات، و تشكل الشوائب المستقبلة (Acceptor) مستويات طاقة جديدة ضمن الحزمة الممنوعة و قريبة جداً من عصابة التكافؤ [31]. هذا النوع لا زال قيد البحث، حيث أجريت دراسة على بعض الأكاسيد الناقلة الشفافة التطعيم من نوع p في السنوات الأخيرة على سبيل المثال أكسيد الزنك عن طريق استبدال الأكسجين بالأزوت (N) أو عن طريق التطعيم المزدوج ألمنيوم – نيتروجين (Al-N) [32]. عند زيادة التطعيم في نصف ناقل من نوع n يبتعد مستوي فيرمي عن وسط فجوة الطاقة الممنوعة مقتربا من حزمة النقل (الحالة b)، أما عند زيادة التطعيم في نصف الناقل من نوع p فإن مستوي فيرمي يبتعد عن وسط فجوة الطاقة الممنوعة مقتربا من حزمة التكافؤ (الحالة a) [19].



الشكل (I-4): مخطط يوضح مستوي فيرمي لأكسيد ناقل شفاف مطعم من نوع p و n [33].

يبين الشكل (5-I) اختلاف عصابات الطاقة بين الأكاسيد الناقلة الشفافة الذاتية والمطعمة المميزة بالفاصل الطاقى E_g . إن الفاصل الطاقى للأكاسيد الناقلة الشفافة يتغير بسبب التطعيم و ذلك نتيجة لتركيز حاملات الشحنة و العلاقة (24-I) توضح ذلك:


$$E_g = E_{g0} + \Delta E_g \quad (24-I)$$

تمثل:

E_g : الفاصل الطاقى للمادة بعد التطعيم.

E_{g0} : الفاصل الطاقى للمادة الذاتية.

ΔE_g : الفرق الطاقى للفجوة قبل وبعد التطعيم.



الشكل (5-I): المستويات الطاقية لـ TCOs الذاتية و المطعمة [37].

من خلال علاقة نظرية Burstein-Moss يمكن حساب ΔE_g [5]:

$$\Delta E_g = \frac{h^2}{8m^*e} \left(\frac{3.10^6 n_e}{\pi} \right)^{\frac{2}{3}} \quad (25-I)$$

e : شحنة الإلكترون، h : ثابت بلانك، n_e : كثافة الإلكترونات الحرة، m^* : الكتلة الفعالة للإلكترون، β : العرض الأعظمى عند منتصف الشدة العظمى.

6-I أكسيد القصدير SnO_2 :


يصنف أكسيد القصدير من الأكاسيد الناقلة الشفافة من نوع n [38]، كما يعد من المواد المستقرة كيميائياً و مقاومة لدرجات الحرارة العالية و كذلك تمتعه بصلابة ميكانيكية [39]، يتواجد على شكل حجر قصدير معدني في الطبيعة، مما يتصف على أنه غير قابل للذوبان في الماء و أيضاً صعوبة إذابته في الأحماض أو القلويات؛ لكنه يتشكل بسهولة مع الهيدروكسيد القلوي [38].

يعتبر أكسيد القصدير عازلاً و هو في حالته الحجمية، و عندما يترسب على شكل غشاء رقيق يكون شبه ناقل، و هذا التغير من عازل إلى شبه ناقل راجع للانحراف عن التكافؤ عند تحضير الأكسيد [40].

1-6-I بنية أكسيد القصدير البلورية:

يمتلك أكسيد القصدير بنية بلورية معروفة باسم كاسيتريت ذو شبكة من نوع روتيل رباعية الزوايا، و تنتمي إلى المجموعة الفراغية $P4_2/mnm$ [14،5].

تعتمد الشبكة البلورية لأكسيد القصدير SnO_2 على تكرار خلية الوحدة و التي تتميز بثوابت شبكية تقدر بـ $C = 3.19\text{\AA}$ و $a = b = 4.74\text{\AA}$ ، حيث تتكون الشبكة من ذرتي قصدير $R_{sn}^{+4} = (0.71\text{\AA})$ مكان تموضعها على رؤوس مثلث متساوي الأضلاع؛ بينما تتواجد 4 ذرات من الأكسجين $R_o^{-2} = (1.40\text{\AA})$ عند رؤوس ثماني منتظم، و وصف الإتجاه البلوري المفصل يختلف على حسب طريقة تحضير SnO_2 [44]، الشكل (6-I) الموالي يوضح ماسبق ذكره:



الشكل (6-I): رسم تخطيطي لخلية وحدة SnO_2 [41].

توجد مجموعة من الأكاسيد التي تملك نفس البنية مثل: TeO_2 ، PbO_2 ، RUO_2 ، TiO_2 [42].


2-6-I الخصائص الكهربائية:

أكسيد القصدير في درجة حرارة الغرفة يكون عازلاً و في شكله الصافي هو مادة نصف ناقلة من نوع n أحادية البلورة، يمكن الحصول على ناقل جيد عندما يتم ترسيبه بشكل طبقة رقيقة في درجة حرارة 480°C و تصبح لديه بنية غير متكافئة [7]. يعمل التطعيم على زيادة الناقلية الكهربائية و زيادة عدد حاملات الشحنة (الإلكترونات) [43].

1-2-6-I الفاصل الطاقي Eg:

لأغشية أكسيد القصدير فاصل طاقي مباشر يتراوح بين 3.6eV و 4.2eV يرتبط بوضعية القيم القصوى لعصابة التكافؤ و القيم الدنيا لعصابة النقل و التي تكون على نفس محور الشعاع ($\vec{K}$)، و الإختلاف ناتج عن الطريقة المستخدمة في الترسيب [35].

يعرف الفاصل الطاقي المباشر و الغير مباشر بمفهوم العصابة الممنوعة، إذا كانت عصابة التكافؤ (BV) و النقل (BC) توافقان نفس الاتجاه ($\vec{K}$) فإنه يكون انتقال الإلكترونات عمودي وهذا مايسمى بالفاصل الطاقوي المباشر، و يكون الانتقال غير مباشر إذا كانت القيم الدنيا لعصابة النقل تنزاح بحيث تختلف عن القيم القصوى لعصابة التكافؤ [7]، الشكل (7-I) يبين الفاصل الطاقي المباشر والغير مباشر في أنصاف النواقل.



الشكل (7-I): رسم تخطيطي يوضح الإنتقالات المباشرة و غير المباشرة في أشباه النواقل [44].

3-6-I الخصائص الضوئية:

إن تفاعل فوتونات الأمواج الكهرومغناطيسية مع إلكترونات شبه الناقل يتم امتصاصها إذا كانت طاقة الفوتونات $E = \frac{hc}{\lambda}$ قادرة على نقل الإلكترونات من عصابة التكافؤ إلى عصابة النقل و يجب أن تكون على الأقل مساوية للفاصل الطاقي الممنوع E_g ، و بالتالي أكسيد القصدير يملك شفافية جيدة في المجال المرئي [1].

4-6-I تطبيقات أكسيد القصدير SnO_2 :

إن للأكاسيد الناقلة الشفافة أهمية كبيرة لدى الباحثين، حيث قاموا بدراساتها وتطويرها ليتم استغلالها تكنولوجيا في مختلف التطبيقات و من بينها:

✓ بطاريات الليثيوم:

يستخدم الليثيوم في صناعة بطاريات التخزين و ذلك ما كان معتمد عليه سابقا و هذا بسبب قدرة تخزينه للطاقة و امتلاك هذه الأخيرة كثافة عالية، و مركب الليثيوم يشكل المصعد و المهبط في هذه

البطاريات و مكون من كربون الغرافيت، لكن توجه الباحثون إلى مزج الليثيوم مع أكاسيد المعادن من بينها أكسيد القصدير و ذلك من أجل تقليل الإختناقات الناجمة من الكربون مع زيادة طاقة البطاريات [45].

✓ الخلايا الشمسية:

إن للخلايا الشمسية قدرة على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية و ذلك باستخدام أكسيد القصدير SnO_2 في شبه موصلة الأقطاب الكهربائية الشفافة للخلايا الشمسية PV، تستخدم نصف ناقل من SnO_2 كمهبط في عمليات الأكسدة داخل (PV) قصد استيعاب أكبر قدر من الطيف الشمسي الوارد عليها [27].

✓ كواشف الغاز:

تعد أكثر استعمالا في الكشف عن الغازات السامة مثل: CO ، H_2S [1]. و هي تعتبر أجهزة تتلقى إشارة إما أن تكون كيميائية، فيزيائية أو بيولوجية و تحولها إلى إشارة كهربائية ضمن دائرة [46]، حيث يمتص السطح المشكل من أكسيد القصدير SnO_2 المعرض للهواء الأكسجين، و هذا الأخير يحدث له تكثف على مستوى السطح كم منطقة نضوب للإلكترونات تحت سطح SnO_2 و هذا ما يجعل أكسيد القصدير يمتلك مقاومة عالية [5].

✓ الزجاج المعزول حراريا:

يطلى الزجاج بطبقة من أكسيد القصدير SnO_2 مما يعطيه صلابة أكثر، كذلك تستخدم كواق من الأشعة الغير مرئية، و ذلك نتيجة لشفافيته العالية في المجال المرئي (~90%) و خواص الانعكاس في المجال تحت الأحمر من الطيف الكهرومغناطيسي للإشعاع [47].

8-I الخصائص الفيزيائية والكيميائية لـ (Fe, Cu, Co, Zn, Ni, Al):

1-8-I معدن الحديد (Fe):

يتواجد الحديد غالبا في الطبيعة في عدة أشكال متمثلة في الحديد ثنائي التكافؤ (Fe^{+2}) وحديد ثلاثي التكافؤ (Fe^{+3}) وكذلك في شكل أكسيد الحديد الأحمر هيماتيت (Fe_2O_3) والحديد الأسود ماغنيتيت (Fe_3O_4)، ويعد الحديد من العناصر الكيميائية والإنتقالية المهمة في الطبيعة [48].

يتمتع الحديد النقي بتحولين تأصليين فهو:

- يتبلور في بيئة مكعبة ممرزة الوجوه (CFC) في المجال (912°C إلى 1394°C) و يمثل الحديد γ (Fe_γ).
- يتبلور في بيئة مكعبة ممرزة الجسم (CC) يكون مستقرا في هذه البنية من درجة الحرارة العادية إلى غاية 912°C وهو الحديد α (Fe_α). ومن 1394°C إلى 1538°C والتي تمثل نقطة إنصهار الحديد ويعرف الحديد δ (Fe_δ) [49].

الجدول (4-I): الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحديد Fe [48].

Fe	الرمز الكيميائي
26	العدد الذري
55.847g/mol	الكتلة المولية
3000°C	درجة الغليان
1536°C	درجة الانصهار
7.86g/cm ³	الكتلة الحجمية
0.2866nm	البعد البلوي عند درجة الحرارة العادية

2-8-I معدن النحاس (Cu):

يتواجد النحاس في الطبيعة على شكل نحاس ثنائي التكافؤ أو ثلاثي التكافؤ، ولديه خصائص جيدة للكهرباء وموصلية حرارية جيدة، ويعد أحد العناصر الكيميائية والإنتقالية المهمة في الطبيعة، وبنيتة البلورية مكعبة ممرزة الوجوه CFC [50]، والجدول (5-I) يوضح بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمعدن النحاس.

الجدول (5-I): الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنحاس Cu [50].

Cu	الصيغة الكيميائية
29	العدد الذري
63.54g/mol	الكتلة المولية
2855°C	درجة الغليان
1273°C	درجة التبخر
0.77A°	نصف القطر الأيوني ل Cu ⁺¹
0.73A°	نصف القطر الأيوني ل Cu ⁺²
0.2866nm	البعد البلوري

3-8-I معدن الكوبالت (Co):

يعد الكوبالت المعدن الناقل في المجموعة VIII B من الجدول الدوري، كما يتشارك في الخاصية المغناطيسية مع الحديد والنيكل ضمن نفس المجموعة، يتميز الكوبالت بلونه الرمادي الفضي عند درجة

حرارة الغرفة وكذلك بالصلابة، عدده الذري 27، وبالتالي توزيعه الإلكتروني الخارجي يكون $3d^2 4s^2$ ولدى الكوبالت نظير واحد مستقر وهو ^{59}Co ، ونظائر أخرى مشعة معروف منها ^{57}Co ، ^{60}Co ، هذا المعدن يمكن أن يتواجد في حالة أكسدة هما $(+2)$ ، $(+3)$ [51،52]، كما تقدر كتلته الجزيئية بـ 58.93g/mol وكثافته 8.9g/cm^3 ولديه درجة حرارة انصهار 1493°C [51].

I-8-4 معدن النيكل (Ni):

النيكل هو أحد المواد الأربعة المغناطيسية في درجات الحرارة والضغط العادية، وينتمي إلى الفلزات الإنتقالية، ذو لون أبيض فضي لامع، والنيكل بشكله الحر يعتبر عنصر نشيط كيميائياً ويتفاعل مع أكسجين الهواء الجوي ببطء مشكلاً طبقة عازلة على السطح وذلك في درجات الحرارة والضغط العادية، والجدول (6-I) التالي يظهر الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمعدن النيكل [53].

الجدول (6-I): الخصائص الفيزيائية والكيميائية للنيكل [53].

Ni	الصيغة الكيميائية
28	العدد الذري
58.6934g/mol	الكتلة المولية
2732°C	درجة الغليان
1453°C	درجة التبخر
8.9g/cm ³	الكتلة الحجمية
0.125nm	نصف القطر الأيوني
0.352nm	البعد البلوري

I-8-5 معدن الألمنيوم Al:

المصدر الرئيسي الخام هو أكسيد الألمنيوم (Al_2O_3)، غالباً ما يتواجد على شكل Al^{+3} ويعتبر الألمنيوم من أكثر المعادن فعال كيميائياً كمعدن حر لأنه يتواجد مرتبطاً بأكثر من 270 معدن مختلف، ويعد من العناصر الكيميائية و الإنتقالية المهمة في الطبيعة، الألمنيوم معدن قابل للسحب (مطيلي)، ويتبلور في بنية مكعبة ممرزة الوجوه، والجدول (7-I) يلخص الخصائص الفيزيائية والكيميائية للألمنيوم [54].

الجدول (7-I): الخصائص الفيزيائية والكيميائية للألمنيوم Al

Al	الرمز الكيميائي
13	العدد الذري
26.98 g/mol	الكتلة المولية الذرية
660 °C	درجة حرارة الانصهار
2519 °C	درجة الغليان
220 W m ⁻¹ K ⁻¹	الموصلية الحرارية
9.102 J kg ⁻¹ K ⁻¹	القدرة الحرارية الكتلية
2.7×10 ⁻² Ω.m	المقاومة الكهربائية
مكعبة ممرزة الوجوه	الشبكة البلورية
0.51A°	نصف القطر الأيوني
2.7	الكثافة

6-8-I الزنك Zn:

الزنك هو عبارة عن فلز انتقالي صلب و مقاوم للصدى وهو معدن ضعيف النفذية المغناطيسية كما انه موصل للكهرباء و لديه درجة انصهار منخفضة، يوجد الزنك بنسبة 0.02% من وزن القشرة الارضية يستخدم معدن الزنك لأغراض عدة منها تكوين طبقة على سطوح المعادن وتتم عملية تكوين هذه الطبقة بعدة طرق منها الرش بالزنك السائل كما ان كمية كبيرة من معدن الزنك تستخدم في صناعة البطاريات الجافة.

الجدول (8-I): الخصائص الفيزيائية والكيميائية للزنك [55].

Zn	الصيغة الكيميائية
30	العدد الذري
65.38 g/mol	الكتلة المولية
419.5	درجة الانصهار
906	درجة الغليان
7.14	الكتلة الحجمية
0.74A°	نصف القطر الأيوني

الخلاصة:

في هذا الفصل تم التعرف على عدة مفاهيم حول الأكاسيد الناقلة الشفافة (TCO) مع أهم مميزاتها وخصائصها، ومن ثم التطرق إلى أكسيد القصدير (SnO_2) مع ذكر خصائصه (البنية، الكهربائية، الضوئية) وتطبيقاته والذي يعتبر محل الدراسة في هذا العمل، بالإضافة إلى ذكر أهم الخصائص للتطعيمات المستعملة (Fe, Cu, Co, Ni, Al, Zn).

مراجع الفصل الأول:

- [9] م. بن خالد، دراسة بعض الخواص البصرية لأغشية كبريتيد الرصاص المحضر بطريقة التحلل الكيميائي الحراري، مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد.30، العدد.6، 2012.
- [11] زيد عبد، "دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية NiO"، رسالة ماجستير، جامعة ديالى العراق، (2012).
- [31] م، الكرخي، "دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لأغشية (ZnO : Sn) المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري"، رسالة ماجستير، جامعة ديالى العراق، (2012).
- [36] ب، حمصي "دراسة الخصائص الضوئية والكهربائية والبنوية لشرائح أكسيد القصدير SnO_2 المطعم بالأنتموان Sb موضع بطريقة الأمواج فوق الصوتية"، مذكرة ماستر، جامعة الوادي (2014).
- [43] ن. مصباحي "الدراسة البنوية والضوئية والكهربائية لأكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالألومنيوم (Al) بطريقة الرش الحراري"، مذكرة ماستر، جامعة الوادي (2019).
- [48] أ. ماليشيف، ج. نيكولايف، شوفالوف، تكنولوجيا المعادن ترجمة أنور الطويل، "دار مير"، للطباعة والنشر الإتحاد السوفياتي موسكو، (1973).
- [53] ن. نقودي، "دراسة الخصائص البنوية والكهربائية والضوئية لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمة بالنيكل (Ni) المرسبة بتقنية الرش الكيميائي الحراري"، مذكرة ماستر، جامعة الوادي، (2018).
- [54] ع. حيدر حسين، "دراسة الخواص التركيبية والبصرية لأغشية CdSe:Al كدالة لنسب التشويب ودرجة حرارة التلدين"، مذكرة ماجستير، جامعة بغداد، (2015).
- [55] إ. سلطاني، ف. بن ثامر، "دراسة الخصائص الفيزيائية لشرائح أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمة بالزنك (Zn) والمرسبة بطريقة الرش بالانحلال الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2022).

- [1] N. Boufa, "Elaboration et caractérisation des nano poudres d'oxyde d'étain (SnO_2)", Mémoire de Magistère, Univ Mentouri constantine (2012).
- [2] k. L. MENOUEUR, "Etude et réalisation d'une cellule solaire multicouches de types Si- SiO_2 - SnO_2 -ZnO par APCVD, " thèse de Doctorat, UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU, (2011).
- [3] S. BENHAMIDA, B. BENHAOUA, R. BARIR, A. RAHAL, A. BENHAOUA, effect of sprayed solution volume on structural and optical properties of nikel oxide thin film, journal of nano-and electronic physics, vol.9, N°.3.03004(2017)5.
- [4] A. TABET, "optimisation des conditions d'élaboration (température de substrat et distance bec-substrat) des films minces de ZnO par spray", Mémoire de Magistes UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA(2013).
- [5] A. RAHAL, optimistion des conditions opératoires des couches minces de SnO_2 élaborées par ultrason thèse de doctorat, université de Biskra (2017)12-19, 78.

- [6] A. Hafdallah, " Etude Du Dopage Des Couches Minces De ZnO Elaborées Par Spray Ultrasonique", Thèse De Magister, Université De Constantine, (2007).
- [7] G. Korotcenkov, V. Brinzari, J. Scliwank, M. Dibattista, and A. Vasilieve, "peculiarities of SnO₂ thin film deposition by spray pyrolysis for gas sensor application", Sensors and Actuators B : Chemical, Vol.77, no. 1-2 p.244-252, (2001).
- [8] S. Major, A. Banerjee and K. chopra, "Highly transparent and conducting indium-doped zinc oxide films by Spray Pyrolysis", Thin Solid Films, Vol. 108, no.3, p333-340,(1983).
- [10] A. SHAHEEN, W. ZIA, M. SABIEH ANWAR, band Structure and electrical conductivity in Semiconductors, LUMS school of Science and Engineering, (2010)3.
- [12] Y. KANG, C. G. VANDEWALLE, electrical compensation mechanism in fluorine doped SnO₂, Appl. Phys. Let. 111, 152107,(2017)1-3.
- [13] J. M. Dekkers, "Transparent Conducting Oxide on Polymeric Substrates by Pulsed Laser Deposition", Ph. D. thesis University of Twente, Enschede, the Netherlands, (2017).
- [14] A. RAHAL, élaboration des verres conducteurs par deposition de ZnO sur des verres ordinaires, mémoire de magister, université d'El-Oued, (2013)8-14.
- [15] J. WORKMAN, handbook of organic compound, Academic Press, Boston, (2000)1,34.
- [16] A. RAHAL, élaboration des verres conducteurs par deposition de ZnO sur des verres ordinaires, mémoire de magister, université d'El-Oued, (2013).
- [17] O. Boussoum, "Etude de l'effet d'une couche mince de TiO₂ sur les paramètres d'une cellule solaire au silicium", Thèse de doctorat, Univ Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou(2011).
- [18] A. GAHTAR, élaboration et caractérisation des couches minces ZnO dopée en Aluminium déposées par spray ultrasonique, mémoire de magister, université d'El-Oued, (2010) 80.
- [19] E. Elangovan, "Applied Surface Science, A study on low cost-high conducting fluorine and antimony –doped tin oxide thin films", Vol. 249, N°. 1-4, p.183-196, (2005).
- [20] J. M. Dekkers, "Transparent Conducting Oxide on Polymeric Substrates by Pulsed Laser Deposition", Ph. D.thesis Univ of Twente, Enschede, The Netherlands, Vol. 24, N°4, (2007).

- [21] J. Tauc, " Amorphous and liquid semiconductors ", Pelenum oress, London, N.Y, (1974).
- [22] N. BOUBRIK, comparaison des effets antirflets du SnO₂ et ZnO utilisés comme couches antirflet sur les propriétés de la cellule solaire à homo-jonction, mémoire de magister, université de TIZI-OUZOU, (2013)5-17.
- [23] M. A. GILLISPIE, metal oxide based transparent conducting oxides, theses of doctorat, Iowastate University, (2006)4-6.
- [24] M. Mesrouk, "Etude d'une électrode tri-couches à base de TCO/Métal/TCO pour une cellule solaire organique ", Mémoire de Magister en physique, Univ Mouloude Mammeri, TIZI-OUZOU (2013).
- [25] E. Deleporte, Y. Dumeige, Effect hall dans les semi-conducteurs, travaux pratique, licence phytem, Ecole normale supérieure de Cachan, (2002).
- [26] D. B. PENGRA, J. STOLENBERK, R. VANDYCK, O. VILCHES, the Hall effect, (2015)1-11.
- [27] R. G. GORDON, criteria for choosing transparent conductors, MRS BULLETIN, N°.11, (2000) 17-52.
- [28] El. H. Charef, " Détermination des Caractéristiques Optiques des Couches Minces du ZnO Elaborées par spray Ultrasonique", Centre Univ d'EL-Oued, (2012).
- [29] F. CHOUIKH, Y. BEGGAH, étude des propriétés structural ; optique et électrique pour une application photovoltaïque, 7ème congrès international sur les énergies renouvelables et l'environnement, Sousse, Tunisie, (2010)1-6.
- [30] K. S. Ramaiah, V. S. Raja, " Structural and electrical properties of fluorine doped tin oxide films prepared by spray –Pyrolysis technique", Applied surface science, Vol 253, (2006).
- [32] C. Fonstad, R.H.Rediker, Electrical properties of high-quality stannic oxide crystals, journal of Applied physics, Vol42N°7, p.22911-2918, (1971).
- [33] A. K. Mohammed, Studying the effect of Annealing on the Structural and Optical Properties of (Zn_{1-x}Fe_xO) thin Films Prepared by Chemical Spray Pyrolysis, Method Univ of Diyala in Partial Fulfillment of the Degree of M.Sc. in Physics,(2006).
- [34] G. Gordon, MRS Bulletin," Criteria for Choosing Transparent Conductors", vol.25, N°.8, (2000).

- [35] H. Tolner, B. Feldman, D. Mclean and Ch. Cording, transparent conductive oxide for Display Applcation, Official Monthly publication of the Society for Information Display, (April 2008).
- [37] H.TOLNER, B. FELDMAN, D. MCLEN, C. CODING, Transparent conductive Oxides for Display Applications, SID Information Display, vol.24, N°.2, (2008)31.
- [38] S. Laghrib, " Synthèse des films minces des SnO_2 , SnO_2 : In par deux procédés physique et chimique et étude de leur caractérisation", thèse de doctorat, Univ de sétif (2010).
- [39] B. THANGARAJOU," Structural and electrical studies on highly conducting spray deposited fluorine and antimony doped SnO_2 thin films from SnCl_2 precursor", Thin Solid films, vol 402, p 71-78, (2002).
- [40] E. Elongoral, Singh, M. P. Ramamurthi, journal of Optoelect and Adronced Materials, P. 45-54, (2003).
- [41] S. LAGHRIB, Synthèse des films minces des SnO_2 ; SnO_2 : In par deux procédés physique et chimique et étude de leur caractérisation, thèse de doctorat, Université de sétif, (2010)3, 6,19.
- [42] Wael Hamd," Elaboration par voie sol-gel et étude microstructural degels couches de SnO_2 " thèse de doctorat, université de limoges (2009).
- [44] S. H. Jeong, J. W. Lee, S. B. Lee, J. H. Boo, " Deposition of aluminuim doped Zinc Oxide films by RF magnetorn sputtering and study of their structural, electrical and optical properties", Mémoire de Magistère, Univ de constantine, vol.435, pp. 78-82, (2003).
- [45] S. YAHIAOUI, " L'effect de la molarité des différentes sources d'étain sur les propriétés des couches minces d'oxyde d'étain SnO_2 élaborées par spray Ultraonique", Mémoire de Magistère, UNIVERSITE MOHAMED KHIDER BISKRA, (2014).
- [46] M. IVILL, S. J. PEARTON, S. RAWAL, L. LEU, P. SADIKR, R. DAS, A. F. HEBARD, M. CHISHOLM, J. D. BUDAI, D. P. NORTON, Structure and magnetism of cobalt doped ZnO thin film, new journal of physics, vol. 10, 065002, (2008)21.
- [47] T. J. STANIMIROVA, P. A. A. ATANASOV, I. G. DIMITROV, A. O. DIKOVASK, investigation on the Structural and optical properties of tin oxide films grown by pulsed laser deposition, Journal of optoelectronics and advanced materials, vol. 7, N°. 3, (2005)1335-1340.

- [49] Emilian Koller, Dictionnaire encyclopédique des sciences des matériaux Imprièrie chirat. France 2008.
- [50] Braim J. Thompson "Optical Science and Engineering", These doctorat, Univ of Rochester, New york, America, pp (122-124), (1964).
- [51] J. H. KIM, H. J. GIBB, P. D. HOWE, cobalt and in organic Cobalt compounds, world health organization, Creneva, Switzerland, (2006)4,6.
- [52] N. M. BENBELKACEM, synthèse et caractérisation de complexes mixtes de cobalt III avec l'éthylène diamine une série d'acides an aimés et des bases azotées, mémoire de magister, université de Tizi-Ouzou, (2012)3.

الفصل الثاني

دراسات حول تأثير
التطعيمات على أكسيد
القصدير

تمهيد:


يتضمن هذا الفصل عرض نتائج دراسة أغشية أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بعدة تطعيمات مختلفة (Cu , Al , Fe , Co , Ni , Zn) و مدى تأثيرها عليه، و ذلك عن طريق استعمال عدة تجهيزات و تقنيات متبعة منها: انعراج الأشعة السينية (XRD)، الأشعة فوق البنفسجية- المرئية (UV-VIS) و تقنية المسابر الأربعة، و ذلك لتحديد و معرفة العديد من الخصائص البنيوية، الضوئية و الخصائص الكهربائية (ثابت الشبكة، النفاذية، الفاصل الطاقى، الناقلية الكهربائية و المقاومة السطحية إلخ).

1-II التطعيم بالنحاس Cu [1]:

1-1-II الخصائص البنيوية:

1-1-1-II انعراج الأشعة السينية (XRD):

قمنا بمعالجة نتائج إنعراج الأشعة السينية لشرائح أكسيد القصدير النقي والمطعم بنسب مختلفة من النحاس باستخدام برنامج (Origin Pro 2017) لرسم وتحليل المنحنيات الموضحة في الشكل (1-II).



الشكل (1-II): طيف إنعراج الأشعة السينية لأكسيد القصدير النقي والمطعم بالنحاس ($\text{SnO}_2:\text{Cu}$).

من خلال مقارنة القمم الموجودة في المنحنيات المتحصل عليها بطيف انعراج الأشعة السينية مع الملف المرجعي لأكسيد القصدير (JCPDS card no.77-0448) يتضح أنها متطابقان تقريبا إذن الشرائح المتحصل عليها هي أكسيد القصدير، وتؤكد أن لها بنية روتيل رباعي ويتبلور في الزمرة الفضائية $P4_2/mnm$ (number136).

من المنحنيات نلاحظ ظهور القمم التي توافق المستويات البلورية التالية: (110)، (101)، (200)، (211)، (301) مما يدل أن الشرائح المتحصل عليها متعددة التبلور، كما نلاحظ من خلال الشكل (1-II) تفاوت في أطوال القمم.

- الحالة النقية لشريحة أكسيد القصدير الاتجاه التفضيلي هو (110) يليه الاتجاه (211).
- التطعيم بنسبة (1%) الاتجاه السائد هو (211) مع وجود قمم أخرى بشدات أقل (110)، (101)، (200)، (301).
- التطعيم بنسبة (2%) يتغير الاتجاه التفضيلي للنمو المتجه (200) مع ظهور القمم (110)، (211) بشدات متفاوتة مع زيادة ملحوظة للقيمة (101).
- التطعيم بنسبة (3%) تتناقص شدات القمم (110)، (211) وباقي القمم الأخرى تنقص بنسب معتبرة وتأخذ البلورات عند التطعيم بنسبة (3%) كمتجه السائد لنمو (200).
- يعود هذا التغير في شدة بعض القمم إلى تأثير نسب التطعيم المختلفة بالنحاس و كذلك الشروط التجريبية.

II-1-1-2 عامل التشكيل T_c :

توصف معادلة (Joseph and Manoj) الاتجاه السائد لمستوى البلورة (hkl) في الأغشية متعددة التبلور كما يلي:

$$T_{c(hkl)} = \frac{I_{(hkl)}/I_{0(hkl)}}{\frac{1}{M} \sum I_{(hkl)}/I_{0(hkl)}} \quad (1-II)$$

حيث:

$I_{(hkl)}$: الشدة المقاسة.


$I_{0(hkl)}$: الشدة في البطاقة القياسية (JCPDS 77-0448).

M : تمثل عدد القمم في طيف الحيود.

كما أنه إذا كانت قيم (T_c) تحقق:

- ($T_c > 1$): فإن أغلبية الحبيبات تتوجه نحو الاتجاه (hkl) المفضل لنمو البلورات.
- ($0 < T_c < 1$): فإن هذا يشير إلى أن القليل من الحبيبات تتواجد ضمن هذا الاتجاه السائد.

وقد وجد أن قيم عامل التشكيل تتغير بتغير نسب التطعيم للطبقات المحضرة وتظهر أن الاتجاه التفضيلي بالنسبة للأغشية النقية من أكسيد القصدير هما (110)، (211) أما بالنسبة لأغشية أكسيد القصدير المطعمة بالنحاس بنسبة (1at%) الاتجاه التفضيلي يكون (211)، أما بالنسبة لأغشية أكسيد القصدير المطعمة بالنحاس بنسب (2-3at%) الاتجاه التفضيلي هو (200) كما يوضح الشكل (2-II).




الشكل (2-II): قيم عامل التشكيل لجميع قمم الأغشية المطعمة بالنحاس.

3-1-1-II تحديد ثوابت الشبكة البلورية:

يتم حساب كل من ثوابت الشبكة (a) و (c) لأغشية أكسيد القصدير SnO_2 النقي و المطعم بالنحاس Cu وذلك بالعلاقة التالية:

$$\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2 + K^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \quad (2-II)$$

بعد مقارنة قيم ثوابت الشبكة المتحصل عليها مع بطاقة (JCPDS card no.77-0448) لأكسيد القصدير (SnO_2)، نلاحظ أن كل ثوابت الشبكة (a) و (c) مقارنة للقيم النظرية ($c_0 = 3.1869 \text{ \AA}$) و ($a_0 = 4.7391 \text{ \AA}$) حيث قيم (a) و (c) تتغير بالزيادة و النقصان كما يتضح في الشكل (3-II) و هذا ما يعني أن التطعيم بالنحاس (Cu) له تأثيرات على التركيب البلوري لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) و يفسر هذا على أنه تم استبدال شوارد (Sn^{+4}) بشوارد (Cu^{+2}) خلال التطعيم لأن نصف القطر الأيوني لشوارد ($r_{\text{Sn}^{+4}} = 0.69 \text{ \AA}$) أصغر من نصف القطر الأيوني لشوارد ($r_{\text{Cu}^{+2}} = 0.73 \text{ \AA}$).



الشكل (3-II): قيم تغيرات ثابتي الشبكة (a) و (c) بدلالة نسبة التطعيم.

4-1-1-II تحديد القد الحبيبي D:


يمكن حسابه بإستعمال معادلة Debye-Scherer و هي كالتالي:

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (3-II)$$

حيث:


K: ثابت قيمته 0.9؛ λ : الطول الموجي للأشعة السينية؛

θ زاوية إنعراج الأشعة السينية و β قيمة العرض عند منتصف أعلى قمة FWHM لكل قمة من طيف الإنعراج للعينات المدروسة كما موضح في الشكل (4-II).



الشكل (4-II): تحديد قيمة (β) انطلاقاً من انعراج الأشعة السينية.

نتائج متوسط القد الحبيبي الموضح في الشكل (5-II) أظهرت أن D_{moy} يتناسب عكساً مع نسب التطعيم حيث نلاحظ أن أكسيد القصدير النقي يأخذ أعلى قيمة من متوسط القد الحبيبي (26 nm)، إذ يلعب القد الحبيبي للمواد المتبلورة دوراً مهماً في تحديد خصائص المادة وهذا ما تفسره الزيادة في العيوب البلورية كما تظهره قيم طاقة أورباخ في الشكل (8-II).




الشكل (5-II): تغيرات قيم متوسط القد الحبيبي D_{moy} بدلالة نسب التطعيم.

II-1-2- الخصائص الضوئية:

II-1-2-1- النفاذية (Transmittance):


يمثل الشكل (6-II) منحنيات تغير أطيايف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير النقي (SnO_2) و المطعم بالنحاس (Cu) بنسب مختلفة بدلالة الطول الموجي في المجال (300-900 nm)، حيث تبين النتائج المتحصل عليها أن النفاذية تزداد بزيادة الطول الموجي لجميع الأغشية، كما توضح النتائج أن النفاذية تأخذ أقل قيمة لها في طيف الأطوال فوق البنفسجية في المجال (300-400 nm)، حيث نلاحظ أن أكسيد القصدير النقي و المطعم يمتلك نفاذية عالية محصورة بين [92-80%] في المجال المرئي، أما عند الطول الموجي (550 nm) النفاذية تكون متغيرة و تتماشى مع التغير في سمك الأغشية.



الشكل (6-II): يمثل أطيايف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2 :Cu).

II-2-1-2- الفاصل الطاقي:

يعرف الفاصل الطاقي بأنه الطاقة اللازمة لنقل الإلكترون من عصابة التكافؤ إلى عصابة النقل، و يتم حساب هذه طاقة للإنتقالات المسموحة للأغشية المحضرة إنطلاقاً من رسم منحنى تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) ثم نرسم المماس للجزء المستقيم من المنحنى حتى يقطع محور طاقة الفوتون ($h\nu$) عند النقطة $(\alpha h\nu)^2=0$ فتمثل نقطة التقاطع هذه قيمة الفاصل الطاقي (E_g) الشكل (7-II) يوضح منحنيات الفاصل الطاقي لأغشية أكسيد القصدير النقي و المطعم بالنحاس.



الشكل (7-II): منحنيات الفاصل الطاقى لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Cu).


من خلال طيف النفاذية لأكسيد القصدير النقي يظهر فاصل طاقي قيمته (3.754eV)، أما الفاصل الطاقي لأغشية أكسيد القصدير المطعم بالنحاس بنسب مختلفة تظهر تذبذباً في قيم الفاصل الطاقي نتيجة إستبدال شوارد القصدير بشوارد النحاس، هذه الأخيرة توفر لنا فجوات التي بدورها تساهم في تشكيل مستويات طاقيّة بجوار عصابة التكافؤ.

3-2-1-II- طاقة أورباخ E_u :


يمثل مقدار فيزيائي يميز اضطراب المادة و تتعلق بطيف الامتصاص وفق العلاقة (4-II) التالية:

$$\alpha = \alpha_0 e^{\frac{h\nu}{E_u}} \quad (4-II)$$

يمكن تحديد قيمة طاقة أورباخ (E_u) من رسم منحنى تغيرات الدالة الخطية $\ln(\alpha)$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) حيث الميل يمثل مقلوب طاقة أورباخ. الشكل (8-II) يوضح منحنيات طاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Cu).




الشكل (8-II): منحنيات طاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Cu}$).



الشكل (9-II): منحني تغيرات كل من الفاصل الطاقوي وطاقة أورباخ بدلالة نسب التطعيم لأغشية ($\text{SnO}_2:\text{Cu}$).

II-1-2-4- تحديد السمك:

لقد استعملنا برنامج محاكاة (Hebal Optics) لتحديد سمك الأغشية المحضرة انطلاقاً من قيم النفاذية لكل عينة، حيث الشكل (II-10) يمثل تغيرات سمك العينة بدلالة نسب التطعيم.



الشكل (II-10): منحنى مقارنة تغيرات السمك لأغشية أكسيد القصدير بدلالة نسب التطعيم


II-1-3- الخصائص الكهربائية:

II-1-3-1- المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية:

قيم المقاومة السطحية R_s تم قياسها بتقنية المسابر الأربعة انطلاقاً من قياسات التيار الكهربائي و فرق الجهد لأغشية أكسيد القصدير النقي (SnO_2) والمطعم بالنحاس (Cu) بنسب مختلفة. ويمكن التعبير عن الناقلية الكهربائية انطلاقاً من قيم المقاومة السطحية (R_s) و السمك (e) وفق بالعلاقة (II-5).

$$\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{eR_s} \quad (II-5)$$

الشكل (II-11) يبين تغيرات قيم كل من الناقلية الكهربائية (σ) و المقاومة السطحية (R_s) بدلالة نسب التطعيم بالنحاس (Cu) لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) حيث نلاحظ أن المقاومة السطحية تزداد بزيادة نسب التطعيم عكس الناقلية الكهربائية التي تتناقص مع زيادة التطعيم أي أن هناك تناسب عكسي بين المقاومة السطحية و الناقلية الكهربائية، و نفس تزايد المقاومة السطحية لكون النحاس (Cu) يساهم بفجوات عند استبداله مكان القصدير (Sn).



الشكل (II-11): تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_s) بدلالة نسب التطعيم لأغشية $(\text{SnO}_2:\text{Cu})$.

2-II- التطعيم بالألومنيوم Al [2] :

1-2-II- الخصائص البنيوية:

الشكل (II-12) يمثل أطياف انعراج الأشعة السينية لأغشية $(\text{SnO}_2:\text{Al})$. القيم الموجودة في المنحنيات المتحصل عليها تتطابق مع الملف المرجعي لأكسيد القصدير (JCPDS card no.041-1445) إذن الشرائح المتحصل عليها هي أكسيد القصدير، وتؤكد أن لها بنية روتيل رباعي ويتبلور في الزمرة $P4_2/mnm(\text{number}136)$. هذه القيم عند الزوايا 2θ : 26.50° ، 33.77° ، 37.92° ، 51.55° ، 61.78° و 65.7° ، هذا يدل على أن الشرائح المتحصل عليها متعددة التبلور وموافقة للمستويات البلورية على التوالي (110) (101) (200) ، (211) ، (310) ، (301) . يظهر من منحنيات الأطياف وجود تفاوت في أطوال القيم ففي:


- حالة أكسيد القصدير النقي الاتجاه التفضيلي للنمو هو (110) يليه الاتجاه (211) مع وجود قيم بشدات أقل (301) ، (101) و (200) .

- حالة التطعيم بنسبة 0.2% يتغير الاتجاه التفضيلي لـ (200) مع نقصان كبير للاتجاهين (110) و (211) و زيادة في شدة و عرض القمة (101) .

- حالة التطعيم بنسبة 0.3% تصبح القمة المفضلة (211) تليها في الشدة (110) و زيادة في شدة المتجه (200) .

- حالة التطعيم بنسبة 0.4% يلاحظ نقصان كبير في شدة كل القيم و (110) هو المفضل.


- حالة التطعيم بنسبة 0.5% و 0.8% الاتجاه المفضل يبقى (110) يليه في الشدة (211) مع وجود قمم أخرى.



الشكل (12-II): أطراف انعراج الأشعة السينية لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Al).

II-2-1-1- تحديد ثوابت الشبكة:


بعد مقارنة قيم ثوابت الشبكة المتحصل عليها في بطاقة (JCPDS) لأكسيد القصدير (SnO₂), يلاحظ أن كل ثوابت الشبكة (a) و (c) مقارنة للقيم النظرية (a₀= 4.738 Å و c₀=3.187 Å) حيث قيم a و c تتناقص بالنسبة لقيم (a=b) و (c) لأكسيد القصدير النقي كما يتضح في الشكل (13-II)، وهذا يعني أن الألمنيوم (Al) له تأثير على التركيب البلوري لأغشية أكسيد القصدير، وأنه قد تم استبدال ذرة القصدير بذرة الألمنيوم حيث (r_{Al³⁺} = 0.51Å و r_{Sn⁴⁺} = 0.71 Å) حيث a تتناقص من القيمة a₀= 4.74 Å إلى القيمة a = 4.70 Å و قيم c تتناقص من القيمة c₀=3.217 Å إلى القيمة c₀=3.18 Å.



الشكل (13-II): قيم ثوابت الشبكة a و c بدلالة نسب التطعيم.

II-2-1-2- القد الحبيبي:


إن القيم الموضحة في الشكل (II-14) تبين تغيرات القد الحبيبي بدلالة نسب التطعيم للاتجاهات البلورية التالية: (110)، (101)، (200)، (211)، (301) و (301) للأغشية ($\text{SnO}_2:\text{Al}$)، يلاحظ أن قيم القد الحبيبي للاتجاهين (110) و (101) متقاربة وتتراوح قيمهما بين 25.984nm و 51.92nm، أما بالنسبة للاتجاهين (200) و (211) تتراوح من 22.131nm إلى 40.148nm، وأدنى القيم للقد الحبيبي للاتجاه (301) تتراوح بين 10.756nm و 29.627nm.



الشكل (II-14): تغيرات القد الحبيبي بدلالة نسب التطعيم لبعض الاتجاهات البلورية لأغشية

($\text{SnO}_2:\text{Al}$)

أظهرت نتائج متوسط القد الحبيبي الموضحة في الشكل (II-15) أن D_{moy} للعينة النقية يتناقص من 36.31nm إلى أدنى قيمة 20.259 nm موافقة لنسبة التطعيم 0.2% ثم يزداد إلى أعلى قيم D_{moy} وهو 38.491nm موافقة لنسبة التطعيم 0.3% ثم تنقص إلى أن تصل 35.6 nm و تحافظ على هذه القيمة في المجال من 0.4 إلى 0.8%.




الشكل (II-15): تغيرات القيم المتوسطة للقد الحبيبي D_{moy} بدلالة نسب التطعيم.

II-2-2- الخصائص الضوئية:

II-2-2-1- النفاذية (Transmittance):

يتضح من خلال الشكل (II-16) مجموعة من أطياف النفاذية بدلالة الطول الموجي (300-900 nm) لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) النقي و المطعم بالألومنيوم (Al) بنسب مختلفة، حيث بينت النتائج أن أكسيد القصدير النقي يملك نفاذية عالية تصل قيمتها في المجال المرئي إلى 80% بينما الأغشية المطعمة أظهرت زيادة النفاذية بزيادة نسب التطعيم إلى أن تصل 87%، ويعود ذلك إلى وجود نقصان في امتصاص الطاقة الضوئية المرئية لكون التطعيم بالألومنيوم مكان القصدير يولد عددا من الفجوات ناتجة عن الألومنيوم له ثلاث روابط والقصدير له أربعة روابط أي أن التطعيم بالألومنيوم يترك رابطة شاغرة تكون فجوة مما يؤدي لنقصان في عدد الإلكترونات الحرة مقارنة مع أكسيد القصدير النقي (التقليل من التفاعل بين الإلكترونات و الأضواء).

انزياح المنحنيات إلى أطوال الموجات في المجال فوق البنفسجي أضاف لنا نافذة أخرى نتيجة لتغير الفاصل الطاقى تبعاً لعاملين Burstien-Moss و Roth.



الشكل (II-16): طيف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Al)

II-2-2-2 تحديد السمك:

مكننت طريقة هامش التداخل من حساب السمك بالعلاقة التالية:

$$d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2(n_1 \lambda_2 - n_2 \lambda_1)} \quad (6-II)$$


حيث:

n_1 : قرينة انكسار الهواء من أجل λ_1 و λ_2 .

n_2 : قرينة انكسار الطبقة الرقيقة المحسوبة.

λ_1 و λ_2 هو الطول الموجي لأقل وأعلى قيمة على التوالي.


يعبر الشكل (II-17) عن تغيرات سمك الطبقة الرقيقة بتقنية الرش بالانحلال الحراري لأكسيد القصدير المطعم بالألومنيوم، تشهد الطبقات الرقيقة المحضرة سمكا يتراوح من 309.3 nm إلى 637.25 nm ، و يظهر من الشكل بأن أعلى قيمة للسمك عند نسبة التطعيم 0.5 % مقارنة مع باقي النسب.



الشكل (17-II): تغيرات سمك الطبقة الرقيقة بدلالة نسب التطعيم.

3-2-2-II-الفاصل الطاقوي:

يوضح الشكل (18-II) قيم الفاصل الطاقوي و يظهر من خلال طيف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير النقي والمطعم بالألومنيوم (Al) أن قيم الفاصل الطاقوي تزداد بزيادة نسبة التطعيم للعينات (0.3، 0.4، 0.5 و 0.8) وذلك نتيجة تواجد الإلكترونات الحرة حيث ينشأ مستوى مانح نتيجة التطعيم ويكون قريب جداً من عصابة النقل فتكفي درجة حرارة الغرفة العادية لرفع الإلكترونات لعصابة النقل فيمتلئ أدناها لتزداد قيمة الفاصل الطاقوي، هذا الانزياح بفعل Burstien-Moss، بينما النقصان في الفاصل الطاقوي للعينة الموافقة لنسبة 0.2% فيفسر بأنه تم استبدال ذرات القصدير بذرات الألومنيوم يتشكل مستوى فجوات فوق عصابة التكافؤ مما يؤدي إلى نقصان الفاصل الطاقوي E_g و يسمى بفعل Roth.




الشكل (18-II): رسم تخطيطي يوضح قيم الفاصل الطاقوي لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Al).

3.2.II الخصائص الكهربائية:

3.2.II المقاومة السطحية R_{sh} والناقلية الكهربائية σ :

من العلاقة (7-II) و الشكل (19-II) الذي يمثل منحنى المقاومة السطحية و الناقلية الكهربائية بدلالة نسب التطعيم، يتضح أن الناقلية الكهربائية تتناقص بزيادة المقاومة السطحية، و أن الشريحة الغير مطعمة تملك ناقلية عالية بالنسبة لمقاومتها السطحية، عندئذ يمكن اختصار الزيادة في قيمة المقاومة السطحية بزيادة نسب التطعيم من 0% إلى 0.4 % و هذا لكون الألمنيوم (Al) يساهم بفجوات عند استبداله في مكان القصدير أما التطعيم بنسب تفوق 0.5% من الألمنيوم فيشهد تغير في قيمة المقاومة السطحية دليل أن الألمنيوم يتوضع في فراغات الخلية دون أحداث استبدال مع القصدير (Sn)، يمكن القول أن نسبة التطعيم 0.5% قيمة حدية لاستبدال القصدير (Sn) مع الألمنيوم (Al).



الشكل (19-II): تغيرات كل من الناقلية الكهربائية و المقاومة السطحية بدلالة نسب التطعيم لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Al).

3-II التطعيم بالكوبالت [3]:


1-3-II الخصائص البنيوية:

1-1-3-II أطياف انعراج الأشعة السينية (XRD):


يظهر الشكل (20-II) أطياف انعراج الأشعة السينية لأفلام أكسيد القصدير النقية و المطعمة بالكوبالت بالتراكيز [0؛1]wt%.

أسفر تحليل هاته الأطياف على أن لأغشية أكسيد القصدير المحضرة ببنية بلورية رباعية الزوايا من نوع روتيل متفقة إلى حد كبير مع البطاقة الدولية ذات الرقم (JCPDS: N°. 46-1088)، و تنتمي للزمرة الفراغية P4₂/mm (N°.136) ذلك من أجل جميع أفلام CTO. و جد من نتائج XRD أن الاتجاه المفضل لنمو أفلام SnO₂ هو المستوي (200) الذي شهد أعلى شدة عند جميع الأفلام النقية و المطعمة، وبعد حساب

عامل الشبكة $T_{C(hkl)}$ و التي تصف الاتجاه المفضل لمستوي البلورة (hkl) في الأغشية المتعددة التبلور، وجد أن قيمه تتغير بتغير نسب التطعيم (wt%) في الأفلام كما هو موضح في الشكل (21-II)، ليأخذ المستوي (200) أعلى شدة عند النسبة الكتلية 0.4%، بالإضافة إلى ظهور قمم أخرى تمثل المستويات (110)، (101)، (211)، (310)، (301)، و (301) لكل الشرائح متفاوتة الشدات وفقاً لتغير (wt%)؛ مايسمح بالقول أن العينات المدوسة متعددة التبلور.




الشكل (20-II): أنماط انعراج الأشعة x لأفلام TCO.



الشكل (21-II): تغيرات معامل الشبكة $TC(hkl)$ بدلالة النسب الوزنية Wt%.

II-3-1-2 تحديد ثوابت الشبكة:


يصف المنحنى تغيرات ثوابت الشبكة كدالة لقيم النسب الوزنية (wt%) التي حضرت بها أفلام CTO، فأظهر قيمتي ثابتتي الشبكة (a، c) تناقصان مع زيادة النسب الوزنية للتطعيم إذا ما تم مقارنتهما بقيمتي الفيلم النقي كمرجع (0%)، أما بالحديث عن الاختلافات الملاحظة في الارتياح النسبي (ϵ_{cc} ، ϵ_{aa}) لأفلام SnO_2 النقية و المطعمة فالاحتمال الكبير متعلقة بالأقطار الأيونية لذرات شوائب الكوبالت ($R_{\text{Co}+2}$ = 0.65 Å أو $R_{\text{Co}+3}$ = 0.52 Å) الأقل من قطرات ذرات القصدير التي عوضها ($R_{\text{Sn}+4}$ = 0.69 Å).



الشكل (II-22): تغير قيمتي ثابتتي الشبكة a و c بدلالة النسب الوزنية (wt%) لأفلام TCO.

II-3-1-3 تحديد القد الحبيبي:

يظهر الشكل (II-23) تغيرات قد الحبيبة D و الإجهاد الحاصل على البلورة الناجمة عن النسب الوزنية (wt%)، وجد بأن هذين الأخيرين متعاكسين، فشهدت قيم القد الحبيبي تزايدا بزيادة التطعيم في المجالين % [0.4؛ 0.6]، بينما تتناقص قيمته ضمن مجال % [0.6؛ 1].




الشكل (II-23): تغير القد الحبيبي والإجهاد بدلالة wt% لأفلام TCO.

2-3-II الخصائص الضوئية:

1-2-3-II تحديد التحليل الطيفي للأشعة UV-Vis:

يبرز الشكل (24-II) أن نفاذية جميع الأفلام المحضرة تكون تقريبا في المجال % [69.29؛79.61] كقيمة متوسطة ، فعند 0% الأفلام الذاتية لأكسيد القصدير تصل النفاذية الضوئية لأعلى قيمة لها 79.57%، من جهة أخرى تكون مساوية 79.61% عند 0.2%، لتصل عند النسبة الوزنية 0.4% إلى 75.49% و 69.29% لـ 0.6%، أما فيما يخص 0.8% و 1% فيمكن أن تصل إلى 77.88% و 70.70% على الترتيب.


كما يشهد المجال nm [300-400] انخفاض في النفاذية فهو يمثل عملية الانتقال الأساسي للإلكترونات من عصابة التكافؤ إلى عصابة النقل بفضل ظاهرة الإمتصاص، بينما تذبذب النفاذية في المجال المرئي من الطيف فهو متعلق بقرينة الإنكسار الضوئي (n) المرتبطة بمراكز التشتت لدخول ذرة الكوبالت إلى بلورة SnO₂.



الشكل (24-II): أطيف النفاذية الضوئية لأفلام CTO.

2-2-3-II تحديد السمك:


يعبر الشكل (25-II) عن تغير سمك الطبقة المرسبة، و الأفلام المحضرة تشهد سمكا يتراوح بين [208.385، 1029.24 nm]، فهو يبين بأن أعلى قيمة للسمك تكون عند النسبة الوزنية 0.4% مقارنة مع باقي النسب.



الشكل (25-II): تغير قيم سمك شرائح أفلام CTO وفقاً لتغير النسب الوزنية wt%.


3-2-3-II تحديد الفاصل الطاقي:

الشكل (26-II) رسم بيان تغير $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة $h\nu$ ؛ وجد من خلاله أن نقطة تقاطع مماس الجزء المستقيم مع محور الطاقة تمثل قيمة الفاصل الطاقي الممنوع المباشر ($(\alpha h\nu)^2 = 0$).



الشكل (26-II): منحنى تغير $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة $h\nu$ لأفلام CTO حسب النسب الوزنية wt%.

حسب الشكل (27-II) وجد أن عرض الحزمة الممنوعة محصور من 3.98eV إلى 4.133eV و هذا من أجل الزيادة في نسب التطعيم من 0% إلى 1%، فلاحظنا زيادة قيمتها في المجال % [0;0.4] ما يمكن تفسيره حسب مفعول Burstein-Moss، الذي سببه الزيادة في كثافة حوامل الشحنة داخل البنية البلورية بينما شهد المجال % [0.4;1] انخفاضاً طفيفاً في قيمة E_g مع زيادة تركيز الكوبالت في محلول الرش، و ذلك لتغير موضع مستوى فرمي عند عصابة التكافؤ نظراً لزيادة في كثافة حوامل الشحنة أو ما يسمى بمفعول Roth، في هذه الحالة يكون لدينا عصابة طاقة مانحة بدلاً من مستوي منفصل؛ نتيجة لما ذكر فإنه يتم وقف انتقالات الطاقة العالية.




الشكل (27-II): تغير الفجوة الطاقة بدلالة النسب الوزنية.

3-3-II الخصائص الكهربائية:

1-3-3-II مفعول هول:

استخدم مفعول هول لإيجاد المقاومة السطحية، المقاومة الكهربائية، معامل هول و كثافة الإلكترونات و حركيتها.



الشكل (28-II): تغيرات المقاومة الكهربائية، الحركية الكهربائية وكثافة الإلكترونات الحرة كدالة ل wt%.


4-II التطعيم بالحديد Fe [4] :

1-4-II الخصائص البنيوية:

1-1-4-II انعراج الأشعة السينية:

إن تحليل نتائج إنعراج الأشعة السينية بين أن أكسيد القصدير (SnO_2) يملك بنية رباعية الزوايا (Tetragonal Rutile) من النوع متعدد التبلور (Polycrystalline)، كما يظهر الشكل (29-II) وجود تفاوت في أطوال القمم، فلو حظ نقصان في شدة القمة (211) بزيادة التطعيم بالحديد (Fe) لأغشية ($\text{SnO}_2\text{:Fe}$) إلى النسبة (4%)؛ ثم تزداد بعد هذه النسبة إلى غاية النسبة (10%) من الحديد (Fe). فيتضح أن الاتجاه التفضيلي للنمو هو (211)، إضافة إلى وجود عدة قمم موافقة للإتجاهات البلورية (110)، (101)، (200) و (301) و هذه القمم موافقة لبطاقة أكسيد القصدير (JCPDS card.no.041-1445)، أما التغير في شدة بعض القمم فيتعلق بتأثير نسب التطعيم بالحديد على البنية البلورية.


تدل القمة الموافقة لـ ($2\theta=31.86^\circ$) على ظهور النظام المكعبي الموافقة لبطاقة أكسيد القصدير (SnO_2) (JCPDS card.no.041-1429).



الشكل (29-II): أطياف انعراج الأشعة السينية لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2\text{:Fe}$).

II-4-1-2 تحديد ثوابت الشبكة البلورية:


بعد مقارنة قيم ثوابت الشبكة المتحصل عليها مع بطاقة (JCPDS card.no.041-14) لأكسيد القصدير (SnO_2)، يلاحظ أن كل ثوابت الشبكة (a) و (c) مقارنة للقيم النظرية ($a_0=4.738 \text{ \AA}$) ($c_0=3.187 \text{ \AA}$)، حيث قيم (a) و (c) تزداد و تنقص كما يتضح في الشكل (28-II). وهو ما يعني أن للحديد (Fe) تأثيرات على التركيب البلوري لأغشية أكسيد القصدير المطعم بالحديد ($\text{SnO}_2\text{:Fe}$) و هذا عند استبدال شوارد (Sn^{+4}) بشوارد (Fe^{+3}) خلال التطعيم.




الشكل (30-II): تغيرات قيم ثابتي الشبكة (a) و (c) بدلالة نسب التطعيم.

3-1-4-II القد الحبيبي:

يظهر أن متوسط الحجم الحبيبي يتناقص من (40.63 nm) إلى غاية (33.27 nm) بزيادة نسب التطعيم بين (1-4%)، ثم يزداد عند النسب الأكبر من (4%) حتى يصل إلى (36.88 nm) عند نسبة التطعيم (10%)، و يفسر هذا التناقص في الحجم البلوري عند نسب التطعيم (1-4%) نمو كلا من القمم (101) و (200) و يكون للأغشية أربعة اتجاهات تفضيلية (110)، (101)، (200)، (211) أما بعد التطعيم بنسب تفوق (4%) لوحظ عودة النمو في الاتجاه التفضيلي (211) كما يظهر في الشكلين (31-II) و (32-II).



الشكل (31-II): تغيرات الحجم الحبيبي (D) بدلالة نسب التطعيم (%) عند الاتجاهات البلورية (110)، (101)، (200)، (211).




الشكل (32-II): تغيرات القيم المتوسطة للحجم الحبيبي (D) بدلالة نسب التطعيم.

2-4-II الخصائص الضوئية:

1-2-4-II النفاذية (Transmittance):


يتضح من خلال الشكل (33-II) مجموعة من أطيف النفاذية بـذلالة الطول الموجي ضمن الأطوال الموجية (300-900 nm) لأغشية أكسيد القصدير النقي (SnO_2) و المطعم بالحديد (Fe)، بينت هذه النتائج أن أكسيد القصدير النقي يمتلك نفاذية عالية تصل قيمتها في المجال المرئي إلى (78%) لكنها سرعان ما تزداد بزيادة نسب التطعيم حتى تفوق (80%)، و يعود ذلك إلى وجود نقصان في إمتصاص الطاقة الضوئية المرئية لكون التطعيم بالحديد (Fe) مكان القصدير (Sn) يولد عددا من الفجوات أي بمعنى النقصان في عدد الإلكترونات الحرة مقارنة مع أكسيد القصدير النقي (التقليل من التفاعل بين الإلكترونات و الأضواء).



الشكل(33-II): أطيف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Fe}$) .

2-2-4-II الفاصل الطاقي (E_g):

يظهر من طيف النفاذية أن لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) فاصل طاقي (E_g) تصل قيمته إلى (3.9142eV)، أما الفاصل الطاقي لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Fe}$) بنسب (1-10%) أنظر الجدول (1-II) الزيادة الطفيفة في قيمة الفاصل الطاقي عند نسب التطعيم (0-2%) تكون نتيجة مساهمة الحديد (Fe) بالإلكترونات أكثر من الفجوات توافقاً مع إزاحة (Burstein-Moss)، أما عند التطعيم بنسب (2-6%) لوحظ تناقص في الفاصل الطاقي للأغشية وهذا لتركيز الفجوات مقارنة بالإلكترونات الحرة أنظر الشكل (34-II).




الشكل (34-II): رسم تخطيطي يوضح إزاحة (Burstein Moss) للفاصل الطاقي لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Fe}$).

الجدول (1-II): قيم الفاصل الطاقي المتحصل عليها.


الفاصل الطاقي (E_g) (eV)	نسبة (Fe/Sn) (%)
3.9142	0
3.9998	1
3.9998	2
3.9934	4
3.9142	6
3.9670	8
3.9603	10

3-2-4-II أورباخ (E_u):


يتضح أن طاقة أورباخ تتزايد مع تزايد نسب التطعيم (0-2%) و هذا ما يظهر الشكل. (35-II) ثم تتناقص بعد النسبة (2%) وهذا ما يتوافق مع نتائج انعراج الأشعة السينية.



الشكل (35-II): قيمة الفاصل الطاقي وطاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Fe (2%)).



الشكل (36-II): قيم الفاصل الطاقي وطاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Fe (4,6%)).



الشكل (37-II): قيم الفاصل الطاقى وطاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Fe (0,1,8,10%).

4-2-4-II تحديد السمك:

تم تحديد سمك الأغشية المحضرة باستخدام برنامج المحاكاة (Hebal Optics) إنطلاقاً من قيم النفاذية لكل عينة، القيم المتحصل عليها محصورة ضمن المجال (197.466-211.288) nm كما هي موضحة في الجدول (2-II)


الجدول (2-II): قيم السمك المتحصل عليها من برنامج (Hebal Optics).

نسبة (Fe/Sn) (%)	السمك (nm)
0	211.288
1	204.240
2	221.538
4	216.944
6	215.066
8	197.466
10	200.510

3-4-II الخصائص الكهربائية:

1-3-4-II المقاومة السطحية (R_{sh}) والناقلية الكهربائية (σ):

يمكن اختصار الزيادة في قيمة المقاومة السطحية بزيادة نسبة التطعيم بالحديد (Fe) من 0% إلى 6% و هذا لكون الحديد يساهم بفجوات عند استبداله مكان القصدير (Sn). أما التطعيم بنسب تفوق 6% من الحديد فيشهد تناقصا حادا في قيمة المقاومة السطحية دليل على أن الحديد يتوضع في فراغات الخلية دون إحداث استبدال مع القصدير؛ يمكن القول إن نسبة 6% التطعيم قيمة حدية لاستبدال القصدير مع الحديد.



الشكل (38-II): تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_{sh}) بدلالة نسب التطعيم لأغشية أكسيد القصدير ($SnO_2:Fe$).

5-II التطعيم بالنيكل [5]:

1-5-II الخصائص البنيوية:

1-1-5-II انعراج الأشعة السينية:

الشكل (39-II) يبين لنا أطياف الأشعة السينية نشاهد ظهور عدة قمم هذا يدل على أن الشرائح المتحصل عليها متعددة التبلور هذه القمم لأغشية أكسيد القصدير النقي والمطعم بالنيكل توافق القمم الموجودة في الملف المرجعي لأكسيد القصدير (JCPDS card no. 041-1445). أظهرت القمم المتواجدة في المنحنيات أن بنية أكسيد القصدير المشكلة هي بنية الروتيل الرباعي كما تبلور في الزمرة (136) $P4_2/mnm$ (number). منحنيات الأطياف أظهرت القمم التالية (110)، (101)، (200)، (211)، (310) و (301)، نلاحظ أن أكسيد القصدير في:


-الحالة النقية القمة المفضلة لديه هي (200) مع وجود قمم بشدة أقل في الاتجاه (110) و (211).

-الحالة المطعمة بنسبة 0.2% تغير الاتجاه المفضل إلى القمة (110) و بشدة أكبر مع نقصان في شدة القمة (200).

- حالة التطعيم بنسبة 0.4% تبقى القمة المفضلة نفسها (110) مع ثبوت الشدة وتغير في طفيف في شدة القمم (200) و (211).

- التطعيم بنسبة 0.6% تغير الاتجاه المفضل إلى (200) مع نقصان في شدة القمم (110) و (211).


- نسبة 0.8% من التطعيم لاحظنا رجوع الاتجاه المفضل (211)، وعند زيادة التطعيم إلى 1% بقي الاتجاه المفضل (211) مع الزيادة في الشدة مقارنة بنسبة السابقة.



الشكل (II-39): أطياف انعراج الأشعة السينية لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Ni).

II-5-1-2 تحديد ثوابت الشبكة البلورية:


بعد مقارنة قيم ثوابت الشبكة المتحصل عليها مع بطاقة (JCPDS) لأكسيد القصدير (SnO₂)، يلاحظ أن كل ثوابت الشبكة (a) و (c) مقارنة للقيم النظرية ($a_0 = 3.187 \text{ \AA}$ $c_0 = 4.738 \text{ \AA}$) حيث قيم (a) و (c) تزداد كما هو موضح في الشكل (II-40) وهو ما يعني أن النيكل (Ni) له تأثيرات على ثابت الشبكة لأغشية أكسيد القصدير المطعم بالنيكل حيث النصف القطري الأيوني لنيكل هو 0.125 nm أكبر من نصف القطر الأيوني للقصدير الذي قيمته 0.071 nm. وقيمة a لأكسيد القصدير الغير مطعم $a = 4.732 \text{ \AA}$ و تصل عند التطعيم إلى القيمة $4.756 \text{ \AA}$ و الثابت $c = 3.214 \text{ \AA}$ يصل إلى $3.245 \text{ \AA}$.




الشكل (40-II): تغيرات قيم ثابتي الشبكة (a) و (c) بدلالة نسب التطعيم.

3-1-5-II. القد الحبيبي:

إن نتائج القد الحبيبي الموجودة في الشكل (41-II) تظهر متوسط القد الحبيبي يتناقص (37.36 nm) إلى غاية (25.35 nm) بزيادة نسب تطعيم بين (0-0.2%) ثم يزداد عند النسب (0.4%) حتى يصل إلى (32.89 nm) عند نسبة التطعيم (0.6%). و عند النسبة (0.8%) يصل إلى قيمة دنيا $D = 17.31 \text{ nm}$.



الشكل (41-II): تغيرات القد الحبيبي (D) بدلالة نسب التطعيم (%) عند الاتجاهات البلورية (101) (110) (200) (211) لأغشية $(\text{SnO}_2:\text{Ni})$.




الشكل (II-42): تغيرات القيم المتوسطة للقد الحبيبي (D_{moy}) بدلالة نسب التطعيم.

نلاحظ أن قيمة القد الحبيبي للاتجاه (110) في كل الأغشية المطعمة و الغير مطعمة يتراوح من 22.071 إلى 40.824 nm و القد الحبيبي في الاتجاه (200) يتراوح بين 22.08nm إلى 25.472 nm و الاتجاه (101) القد الحبيبي يتراوح بين 23.34 nm إلى 41.38 nm، و الاتجاه (211) القد الحبيبي يتغير من 20.01 nm إلى 28.29 nm.

2-5-II الخصائص الضوئية:

1-2-5-II النفاذية (Transmittance):


يتضح من خلال الشكل (II-43) مجموعة من أطياف النفاذية بدلالة الطول الموجي (300-900) nm لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) النقي والمطعم بالنيكل. حيث بينت النتائج أن أكسيد القصدير النقي يمتلك نفاذية عالية تصل قيمتها في المجال المرئي إلى (75%). كما نلاحظ أيضا بزيادة التطعيم تزداد قيم النفاذية حتى تصل إلى (90%)، و يعود ذلك إلى كون التطعيم بالنيكل مكان القصدير (Sn) يولد الكثير من العوامل من بينها معامل الانعكاس n و معامل الإمتصاص α والسمك e (حسب علاقة بير-لامبير) و كذلك يعود إلى الضوء الساقط تتلاعب به البلازما الإلكترونات، و بالتالي ينقص تبديدها للطاقة.




الشكل (II-43): طيف النفاذية لأغشية أكسيد القصدير ($SnO_2:Ni$).

2-2-5-II الفاصل الطاقي E_g :

يظهر من طيف النفاذية أن لأغشية القصدير فاصل طاقي تصل قيمته إلى 3.60eV فيزيادة نسب التطعيم يزداد الفاصل الطاقي إلى أن يبلغ القيمة 4.16eV عند التطعيم بنسبة 1% من النيكل (Ni). وهذا راجع إلى اختلاف مستويات الطاقة بين القصدير (Sn) و النيكل (Ni).




الشكل (II-44): كيفية الحصول على قيمة الفاصل الطاقي بيانيا.



الشكل (II-45): رسم تخطيطي يوضح قيم الفاصل الطاقي E_g لأغشية أكسيد القصدير $(\text{SnO}_2:\text{Ni})$

3-2-5-II طاقة أورباخ E_u :

الشكل (II-46) يوضح قيم الفاصل الطاقي وطاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير $(\text{SnO}_2:\text{Ni})$ ، و يتبين من خلاله أن طاقة أورباخ تتزايد مع زيادة نسب التطعيم، و نلاحظ أيضا أن طاقة أورباخ متعكسة تماما مع الفاصل الطاقي E_g .



الشكل (II-46): منحنى الفاصل الطاقي و طاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير (SnO₂:Ni).

II-5-2-4 تحديد السمك e:

يمكن تحديد السمك باستخدام العلاقة (II-6) السابقة


الجدول (II-3): يبين قيم السمك e.

نسبة التطعيم (Ni%)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
السمك (nm)	453	343	836	215	139	203

II-5-3. الخصائص الكهربائية:

II-5-3-1. المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية:

يمثل البيان تغير المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية بدلالة تركيز التطعيم في المجال من 0% إلى 1% لشرائح أكسيد القصدير. يتضح من البيان (II-47) أن الناقلية الكهربائية تتناقص بزيادة المقاومة السطحية. فيتضح أن الشريحة غير المطعمة تمتلك مقاومة عالية وناقلية ضعيفة جدا عندئذ يمكن اختصار الزيادة في المقاومة السطحية بزيادة نسب التطعيم بالنيكل من 0% إلى 0.8% وهذا لوجود روابط متروكة تعمل كأفخاخ للإلكترونات الحرة. أما التطعيم بنسب تفوق 0.8% من النيكل فيشهد تناقص حادا في قيمة المقاومة السطحية دليل أن النيكل يتوضع في فراغات الخلية دون استبدال مع القصدير (Sn). يمكن القول إن نسبة التطعيم 0.8% قيمة حدية لاستبدال القصدير (Sn) مع النيكل (Ni).




الشكل (II-47): تغيرات قيم كل من الناقلية (σ) والمقاومة السطحية (R_{sh}) بدلالة نسب التطعيم لأغشية أكسيد القصدير.

6-II التطعيم بالزنك Zn [6]:

1-6-II الخصائص البنيوية:

1-1-6-II إنعراج الأشعة السينية:

لمعرفة مدى تطور الخصائص البلورية للعينات المحضرة سابقاً أخذت القيم المعطاة من جهاز الإنعراج (المواضع و الشدة) ومعالجتها ببرنامج (Origin Pro 2017) تم رسم منحنيات إنعراج الأشعة السينية لأفلام أكسيد القصدير النقي و المطعم بتراكيز مختلفة من الزنك الموضحة في الشكل (II-48).




الشكل (II-48): أطيف إنعراج الأشعة السينية لأكسيد القصدير النقي المطعم بالزنك بتركيز مختلفة ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$).

من خلال ملاحظة المنحنيات تبين لنا ظهور القمم التي توافق المستويات البلورية التالية: (301)، (211)، (200)، (101)، (110) مما يدل أن الشرائح المتحصل عليها متعددة التبلور، كما نلاحظ من خلال الشكل (II-48) إختلاف في أطوال القمم؛ من خلال مقارنة القمم الموجودة في المنحنيات المتحصل عليها بطيف إنعراج الأشعة السينية للعينات المحضرة مع الملف المرجعي لـ SnO_2 (cardno.77-0448) تبين أنهما متطابقان إذن الشرائح المتحصل عليها تجريبيًا هي أكسيد القصدير؛ و تؤكد أن لها بنية روتيل رباعي و يتبلور في الزمرة الفضائية ($P4_2/mnm$ number136). مع ظهور قمة أخرى عند $2\theta=32^\circ$ مرتبطة بالمستوي البلوري (111) لـ ذو بنية مكعبة تتطابق مع الملف المرجعي لأكسيد القصدير (JCPDS card no.50-1429).

الإتجاه التفضيلي لشريحة أكسيد القصدير النقي هو (200) و يليه الإتجاه (211)، و في الحالة المطعمه بنسبة (2%) الإتجاه التفضيلي هو (200) مع وجود قمم أخرى ذات شدات أقل (211) و (110)، (101)، أما في الحالة المطعمه بنسبة (4%) الإتجاه التفضيلي هو (200)، عند التطعيم بنسبة (6%) يتغير الإتجاه التفضيلي للنمو للمتجه (110) مع ظهور القمم (211)، (101)، (301)، (200) بشدات متفاوتة، أما في حالة التطعيم بنسبة (8%) القمم (110)، (200) موجودة بنسب معتبرة و الإتجاه التفضيلي في هذه الحالة هو (211). يرجع هذا التغير في شدة بعض القمم إلى تأثير نسب التطعيم المختلفة بالزنك بالإضافة إلى الشروط التجريبية و لإيضاح هذا التغير جليا لابد من حساب معامل التشكيل وهذا ما سنتطرق إليه في العنوان الموالي.

II-6-1-2 عامل التشكيل T_c :

تلخص تغيرات المتجهات التفضيلية لعينات أكسيد القصدير النقي و المطعم في الشكل (II-49) أدناه.




الشكل (II-49): قيم عامل التشكيل لجميع قمم الطبقات الرقيقة المطعمة بالزنك.

II-6-1-3 تعيين القد البلوري (D):

إن نتائج متوسط القد الحبيبي الموضحة في الشكل (II-50) تظهر أن متوسط القد الحبيبي يتزايد من (28.5 nm) إلى غاية (38.5 nm) عند نسبة (0%) و (2%) ثم يتناقص إلى (37.6 nm) عند نسبة التطعيم (4%) حتى يصل إلى (26.9 nm) عند نسبة التطعيم (6%) ويصل متوسط القد الحبيبي إلى القيمة الأعظمية $D=52.5$ nm عند نسبة التطعيم (8%)، حيث يلعب القد الحبيبي للمواد المتبلورة دوراً مهماً في تحديد خصائص المادة وهذا ما تفسره الزيادة و النقصان بشكل عكسي في العيوب البلورية كما تظهره قيم طاقة أورباخ في الشكل (II-54).


إن نتائج نسبة التشوه الموضحة في الشكل (II-50) تظهر أنه يتزايد من (0.14%) إلى غاية (0.23%) عند نسبة (0%) و (2%) ثم يتناقص عند نسبة التطعيم (4%) حتى يصل إلى (0.03%) عند نسبة التطعيم (6%) ويصل إلى (0.1%) عند نسبة التطعيم (8%). و يعود تفسيره إلى الزيادة والنقصان في ثوابت الشبكة كما هو ظاهر في الشكل (II-51).



الشكل (50-II): يمثل تغيرات قيم التثوّه (ϵ) وقيم متوسط القد الحبيبي D_{moy} بدلالة نسب التطعيم.

4-1-6-II تعيين ثوابت الشبكة البلورية:

بعد مقارنة قيم ثوابت الشبكة المتحصل عليها مع بطاقة (JCPDS) لأكسيد القصدير، نلاحظ أن كل ثوابت الشبكة (a) و (c) مقارنة للقيم النظرية ($c_0 = 3.1691\text{\AA}$) ($a_0 = 4.7025\text{\AA}$)، حيث قيم (a) تتغير بالزيادة ثم تتناقص أما قيم (c) تتغير بالزيادة و بالنقصان كما هو موضح في الشكل (51 – II) وهو ما يعني أن للزنك (Zn) له تأثيرات على التركيب البلوري لطبقات أكسيد القصدير (SnO_2). و نفس الزيادة في ثوابت الشبكة بإستبدال شوارد (Sn^{+4}) ذات القطر الأيوني (0.069 nm) بشوارد (Zn^{+2}) ذات القطر الأيوني (0.074 nm) أما النقصان يعود إلى تموضع شوارد (Zn^{+2}) داخل فراغات الخلية البلورية.




الشكل (II – 51): تغيرات قيم ثابتي الشبكة (a) و (c) بدلالة نسبة التطعيم.

2-6-II. الخصائص الضوئية:


1-2-6-II. النفاذية (Transmittance):

نلاحظ من خلال الشكل (II-52) منحنيات تغير أطراف النفاذية الضوئية لطبقات أكسيد القصدير النقي (SnO_2) والمطعم بالزنك (Zn) بنسب مختلفة بدلالة الطول الموجي في المجال (300-900 nm)، و تبين النتائج المتحصل عليها على أن النفاذية الضوئية تزداد بزيادة الطول الموجي لجميع الطبقات، كما نلاحظ في الشكل (II-51) أن أكسيد القصدير النقي و المطعم بالزنك (0-4) يمتلك نفاذية عالية محصورة بين [83-80%] في المجال المرئي، عند الطول الموجي (550 nm) النفاذية تكون متغيرة و تتناسب مع التغير في سمك الطبقات؛ أما أكسيد القصدير المطعم بالزنك (8-4) يمتلك نفاذية عالية محصورة بين [83-75%] بشكل تناقصي متعلق بقرينة الانكسار (n) المرتبطة بمراكز التشنت (القد الحبيبي، العيوب البلورية وخشونة السطح....).



الشكل (52-II): يمثل أطيف النفاذية لطبقات أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$).

2-2-6-II الفاصل الطاقي E_g :



الشكل (53-II): منحنيات الفاصل الطاقي لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$).


بعد الإعتماد على المماس لكل منحنيات الفاصل الطاقى لطبقات أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$) نتحصل على قيم الفاصل الطاقى الموضح فى الجدول (4-II) التالى:

الجدول(4-II): قيم الفاصل الطاقى.

الفاصل الطاقى (E_g (eV))	نسبة $\text{SnO}_2:\text{Zn}$ (%)
3.88	0
3.904	2
3.752	4
3.746	6
3.927	8


يظهر من الجدول أن لأكسيد القصدير النقي فاصل طاقى قيمته (3.88 eV)، كما أن الفاصل الطاقى لطبقات أكسيد القصدير المطعم بالزنك بنسب مختلفة تظهر تذبذباً بين [3.746-3.927 eV]. نتيجة إستبدال شوارد القصدير بشوارد الزنك و بدورها توفر لنا هذه الأخيرة إلكترونات حرة فى عصابة النقل لأن القصدير يمتلك أربع إلكترونات أما الزنك المستبدل مكانه يمتلك إلا إلكترونين وهذا عند التطعيم (2%) أما الزيادة فى التطعيم بعد هذه القيمة نلاحظ نقصان فى قيمة الفاصل الطاقى وهذا يعود لتولد فجوات التى بدورها تساهم فى تشكيل مستويات طاقيّة بجوار عصابة التكافؤ ومصدرها شوارد الزنك المتموضعة داخل الخلية البلورية دون استبدالها أو شوارد الأكسجين الغير مرتبطة كاملة مع شوارد الزنك المستبدلة.

II-3-2-6 طاقة أورباخ E_u :




الشكل (II-54): منحنيات طاقة أورباخ لأغشية أكسيد القصدير ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$).

يتضح أن طاقة أورباخ تتناقص بتزايد نسبة التطعيم (0-2 at%) ثم تزداد عند النسبة (4-6 at%) لتعود بعدها لتتناقص كبير عند النسبة (8 at%) وهذا يتماشى عكسيا مع الفاصل الطاقى كما يوضحه الشكل (55-II) وهذا يرجع لوجود عيوب بلورية.



الشكل (55-II): منحنى تغيرات كل من الفاصل الطاقى وطاقة أورباخ بدلالة نسب التطعيم لأغشية ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$).

4-2-2-II تعيين السمك:




الشكل (56-II): منحنى مقارنة تغيرات السمك لأغشية أكسيد القصدير بدلالة نسب التطعيم.

كما أظهرت النتائج أن سمك الطبقات الرقيقة المحضرة يتراوح بين (232.57-564.4) nm و أن أعلى قيمة لسمك تكون عند النسبة (0at%) مقارنة مع باقي النسب .

3-6-II. الخصائص الكهربائية:

1-3-6-II المقاومة السطحية و الناقلية الكهربائية:

الشكل (57-II) يوضح تغيرات قيم كل من المقاومة السطحية (R_s) و الناقلية الكهربائية (σ) بدلالة نسبة التطعيم بالزنك (Zn) لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) حيث نلاحظ أن المقاومة السطحية تزداد بزيادة نسبة التطعيم على عكس الناقلية الكهربائية التي تتناقص بتزايد نسبة التطعيم أي أن هناك تناسب عكسي بين المقاومة السطحية و الناقلية الكهربائية، حيث نفسر تزايد المقاومة السطحية لكون الزنك (Zn) يساهم بفجوات عند إستبداله مكان القصدير (SnO_2).



الشكل (57-II): يمثل تغيرات قيم كل من المقاومة السطحية (R_s) و الناقلية الكهربائية (σ) بدلالة نسب التطعيم لأغشية (SnO_2 : Zn).

الخلاصة:

تم خلال هذا الفصل جمع بين دراسة أغشية أكسيد القصدير على عدة تطعيمات وهي (Cu,Al,Co,Fe,Ni,Zn) ، وما أبرزته النتائج من إمتلاك أغشية أكسيد القصدير في كل دراسة عليه أنه يمتلك بنية متعددة التبلور رباعي الزوايا (Tetragonal Rutile) والتغير في قيم ثوابت الشبكة (a) و (c) نتيجة لتأثير التطعيمات على البنية البلورية ، أما من ناحية الدراسة الضوئية وجد أن أكسيد القصدير النقي و المطعم يمتلك نفاذية عالية في المجال المرئي، و كهربائيا التطعيم يزيد في قيم المقاومة السطحية و ذلك نتيجة استبدال القصدير بأحد التطعيمات المذكورة.

مراجع الفصل الثاني:

- [1] ر. حامدي، س. ميسه، " أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالنحاس (Cu) *أغشية رقيقة* "، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2020).
- [2] ن. مصباحي، " الدراسة البنيوية والضوئية والكهربائية لأكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالألومنيوم (Al) بطريقة الرش الحراري "، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2019).
- [3] ف. خلفاوي، " تحديد خصائص أفلام أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالكوبالت (Co) "، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2018).
- [4] ل. سقني، " تحديد خصائص أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالحديد (Fe) "، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2016).
- [5] ن. نقودي، " دراسة الخصائص البنيوية والكهربائية والضوئية لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمه بالنيكل (Ni) بتقنية الرش الكيميائي الحراري "، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2018).
- [6] إ. سلطاني، ف. بن ثامر، "دراسة الخصائص الفيزيائية لشرائح أكسيد القصدير (SnO_2) المطعمه بالزنك (Zn) والمرسبة بطريقة الرش بالانحلال الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2022).

الفصل الثالث

مقارنة بين دراسات
أغشية أكسيد القصدير

تمهيد:

سيتم الاهتمام في هذا الفصل إلى عمل مقارنة بين الدراسات التي تم التطرق إليها في الفصل الثاني وذلك لتحديد الأفضلية بينها من ناحية الخصائص الكهروضوئية ولكن للأسف أن نتطرق إلى الخصائص البنيوية (ثوابت الشبكة، القد الحبيبي، الفاصل الطاقى، الناقلية الكهربائية والمقاومة السطحية).

1-III الخصائص البنيوية:

كل الدراسات التي أجريت على أغشية أكسيد القصدير و ذلك إثر تطعيمه بعدة تطعيمات (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) حيث يتضح أن: للتطعيم تأثير على الخصائص البنيوية (ثوابت الشبكة، القد الحبيبي) و هذا ما يظهره الجدول (1-III) أدناه.

الجدول (1-III): ملخص النتائج المتحصل عليها من أطياف انعراج الأشعة السينية.

المستوى التفضيلي (hkl)	D_{moy} (nm)	c(Å)	a(Å)	نسبة التطعيم	العينة
(211) (200)	24.18	3.18	4.75	[3-0]%	[1] SnO ₂ :Cu
(211)	33.69	3.20	4.718	[0.8-0]%	[2] SnO ₂ :Al
(200)	74.03	3.18	4.75	[1-0]%	[3] SnO ₂ :Co
(211)	37.43	3.18	4.72	[10-0]%	[4] SnO ₂ :Fe
(211)	28.265	3.23	4.7	[1-0]%	[5] SnO ₂ :Ni
(110) (200)	36.8	3.16	4.727	[8-0]%	[6] SnO ₂ :Zn
(110)	37.34	3.148	4.72	[5-0]%	[7] SnO ₂ :Co
(200)	21.993	3.185	4.732	[12-0]%	[8] SnO ₂ :F
(211)	29.66	3.183	4.729	[1-0]%	[9] SnO ₂ :Sb
(200)	23.751	3.185	4.722	[16-0]%	[10] SnO ₂ :Cu

2-III الخصائص الضوئية:

كل الدراسات التي أجريت على أغشية أكسيد القصدير و ذلك إثر تطعيمه بعدة تطعيمات (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) حيث يتضح أن: للتطعيم تأثير على الخصائص الضوئية (النفذية، السمك و الفاصل الطاقى) و هذا في المجال المرئى و الفوق البنفسجى و نلخص النتائج المتحصل عليها من الدراسات السابقة [10-1] في الجدول (2-III) أدناه.

الجدول (2-III): ملخص النفذية و قيم الفاصل الطاقى والسمك.

العيقة	نسبة التطعيم	T _{moy} %	d(nm)	E _g (eV)
[1] SnO ₂ :Cu	[5-0]%	86	442.54	3.69
[2] SnO ₂ :Al	[0.8-0]%	84.5	469.53	3.809
[3] SnO ₂ :Co	[1-0]%	75	638.14	4.1
[4] SnO ₂ :Fe	[10-0]%	80.5	209.57	3.96
[5] SnO ₂ :Ni	[1-0]%	82.5	364.83	3.802
[6] SnO ₂ :Zn	[8-0]%	77.5	367.68	3.841
[7] SnO ₂ :Co	[5-0]%	83	817.33	3.75
[8] SnO ₂ :F	[12-0]%	83.9	823.14	3.782
[9] SnO ₂ :Sb	[1-0]%	80	785.25	3.819
[10] SnO ₂ :Cu	[16-0]%	85.10	270.627	4.075

3-III الخصائص الكهربائية:

يبين الجدول (3-III) الأثر الذي يطرأ على الخصائص الكهربائية (الناقلية الكهربائية والمقاومة السطحية وعامل الجودة). من جراء استبدال ذرات القصدير بالذرات المطعمة (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) و ما تبينه الدراسات السابقة أن الإستبدال لن يتم مباشرة دوماً أي أحياناً يكون إستبدال مباشر بين ذرات القصدير والذرات المطعمة ويكون في هذه الحالة إما مساهم في توفير إلكترونات حرة إذا كانت الذرة المطعمة $+5e$ أو مساهمة في فجوات إذا كانت الذرة المطعمة أقل من $4e$ ، أما إذا كان الإستبدال غير مباشر و المقصود به تموضع الذرات المطعمة داخل فراغات الخلية فيكون أثره على الناقلية الكهربائية بشكل تناقصي لأن الإلكترونات الحرة التي تمتلكها الذرات المطعمة تكون مستقطبة من طرف ذرات الأكسجين.

الجدول (3-III): ملخص النتائج المتحصل عليها من المقاومة السطحية والناقلية الكهربائية وعامل الجودة.

العينة	نسبة التطعيم	R_{sh} ($\Omega/\square$)	σ (Ωcm) ⁻¹	ϕ (Ω) ⁻¹ $\times 10^{-5}$
[1] SnO ₂ :Cu	[5-0]%	252.15	218.749	87.8
[2] SnO ₂ :Al	[0.8-0]%	155.54	191.68	119
[3] SnO ₂ :Co	[1-0]%	144.47	312.91	39
[4] SnO ₂ :Fe	[10-0]%	3266.73	28.31	3.5
[5] SnO ₂ :Ni	[1-0]%	684.009	70.185	21.4
[6] SnO ₂ :Zn	[8-0]%	52.7E+6	20.87	1.5E-4
[7] SnO ₂ :Co	[5-0]%	40.665	314.4	382
[8] SnO ₂ :F	[12-0]%	50.42	401.2	343
[9] SnO ₂ :Sb	[1-0]%	68.14	147.4	158
[10] SnO ₂ :Cu	[16-0]%	609.994	114.923	32.7

الخلاصة:

تلخصت دراستنا في هذا الفصل على عمل مقارنة بين كل الدراسات التجريبية التي أجريت على أغشية أكسيد القصدير SnO_2 و المطعم بـ (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) و المرسبة بتقنية الرش بالإنحلال الحراري واستنادا على الجدول الأخير (3-III) وبعد حساب عامل الجودة لكل العينات تبين أن أفضل تطعيم من بين الذرات المستخدمة في الدراسات هي التطعيم ($\text{SnO}_2:\text{Co}$) وكذلك ($\text{SnO}_2:\text{F}$) و هذا يعني هذه الأغشية هي الأفضل كهروضوئيا. استعملنا لأنها تمتلك أعلى قيمة عامل جودة و هذا لا يعني أن التطعيمات الأخرى ليست لها استخدامات صناعية ونذكر على سبيل المثال الأغشية التي تمتلك مقاومة سطحيا نوعا ما عالية يكون مجال استخدامها في النوافذ الذكية أو مستشعرات الغازات

مراجع الفصل الثالث:

- [1] ر. حامدي، س. ميسه، "أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالنحاس (Cu) *أغشية رقيقة**"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2020).
- [2] ن. مصباحي، "الدراسة البنيوية والضوئية والكهربائية لأكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالألمنيوم (Al) بطريقة الرش الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2019).
- [3] ف. خلفاوي، "تحديد خصائص أفلام أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالكوبالت (Co)", مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2018).
- [4] ل. سقني، "تحديد خصائص أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالحديد (Fe)" مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2016).
- [5] ن. نقودي، "دراسة الخصائص البنيوية والكهربائية والضوئية لأغشية أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالنيكل (Ni) بتقنية الرش الكيميائي الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2018).
- [6] إ. سلطاني، ف. بن ثامر، "دراسة الخصائص الفيزيائية لشرائح أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالزنك (Zn) والمرسبة بطريقة الرش بالانحلال الحراري"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2022).
- [7] ب. قادي، ش. قادي، "الأغشية الرقيقة لأكسيد القصدير (SnO_2) المطعم بالكوبالت (Co) وتطبيقاتها"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2020).
- [10] ن. حمروني، ع. بليلة، "الدراسة البنيوية والضوئية والكهربائية لشرائح أكسيد القصدير المطعم بالنحاس"، مذكرة ماستر أكاديمي، جامعة الوادي، (2017).
- [8] A. BENHAOUA, A. RAHAL, B. BENHAOUA, M. JALACI, " Effect of fluorine doping on the structural, optical and electrical properties of SnO_2 thin films prepared by spray ultrasonic", Superlattices and Microstructures 70 (2014) 61–69.
- [9] A. RAHAL, A. BENHAOUA, Ch. BOUZIDI, B. BENHAOUA and B.GASMI, "Effect of antimony doping on the structural, optical and electrical properties of SnO_2 thin films prepared by spray ultrasonic", Superlattices and Microstructures 76 (2014) 105–114.

الخاتمة العامة

الخاتمة العامة

تم التطرق في الفصل الأول إلى عموميات حول الأكاسيد الناقلة الشفافة والتي تعتبر نصف ناقل ذات فجوة طاقة تتراوح بين 3eV و 4eV وتملك شفافية ضوئية عالية وناقلية كهربائية جيدة في المجال المرئي، كما تم التعرف على أكسيد القصدير بمختلف خصائصه الضوئية، الكهربائية والبنوية، ومن ثم عرج إلى المعادن المستخدمة في تطعيم أكسيد القصدير (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn).

تم التركيز في الفصل الثاني على دراسات أكسيد القصدير وهي:

التطعيم بالنحاس (Cu) بنسب % [0-5]:

- أظهر انعراج الأشعة السينية أن لأغشية (SnO₂:Cu) بنية متعدد التبلور رباعي الزوايا وتأخذ ثلاث اتجاهات تفضيلية على التوالي (110)، (211) و (200) للنقية والمطعمة.
- أبدت النفاذية الضوئية تزايداً من 80% إلى 92% و تتغير قيم الفاصل الطاقى من 3.528eV إلى 3.774eV.

- شهدت المقاومة السطحية ارتفاعاً من 34.44Ω إلى 658.90Ω عند نسبة التطعيم 5%.

التطعيم بالألمنيوم (Al) بنسب % [0-0.8]:

- أبدى انعراج الأشعة السينية أن لأغشية (SnO₂:Al) بنية متعدد التبلور رباعي الزوايا وتأخذ اتجاهين تفضيليين على التوالي (110) و (211) للغير مطعمة والمطعمة.
- أظهرت النفاذية تزايداً من 83% إلى 86% وتتغير قيم الفاصل الطاقى من 3.55eV إلى 3.973eV.

- شهدت المقاومة السطحية ارتفاعاً من 100.48Ω إلى 260.29Ω عند 0.8%.

التطعيم بالكوبالت (Co) بنسب % [0-1]:

- أظهرت أطياف انعراج الأشعة بأن للأفلام المرسبة بنية رباعية الزوايا من نوع روتيل وتأخذ المستوي (200) كاتجاه مفضل.
- تتراوح شفافية الأفلام من 70% إلى 80%، بينما الفاصل الطاقى يزداد من 3.984eV إلى 4.133eV.

التطعيم بالحديد (Fe) بنسب % [0-10]:

- تبين من خلال انعراج الأشعة السينية أن لأغشية (SnO₂:Fe) بنية متعدد التبلور رباعي الزوايا وتأخذ الاتجاه التفضيلي (211)
- أبدت النفاذية الضوئية تزايداً من 78% إلى 83%، وتتغير قيم الفاصل الطاقى من 3.91eV إلى 3.99eV.

- المقاومة السطحية شهدت ارتفاعاً حتى 15941.51Ω عند 6%.

التطعيم بالنيكل (Ni) بنسب % [0-1]:

- بين انعراج الأشعة السينية أن لأغشية (SnO₂:Ni) بنية متعدد التبلور رباعي الزوايا ويأخذ الاتجاه التفضيلي (211).

- أظهرت النفاذية الضوئية تزايدا من 75% إلى 90%، أما قيم الفاصل الطاقى شهدت تغيرا من 3.60eV إلى 4.16eV.
- شهدت المقاومة السطحية ارتفاعا حتى 1450.4Ω عند 0.8%.

التطعيم بالزنك (Zn) بنسب % [0-8]:

- أظهرت أطيف انعراج الأشعة أن أغشية ($\text{SnO}_2:\text{Zn}$) تمتلك بنية متعدد التبلور رباعي الزوايا وتأخذ الاتجاه التفضيلي على التوالي (110)، (200) للنقية والمطعمة.
- أبدت النفاذية الضوئية تزايدا في المجال من 80 % إلى 83% أما قيم الفاصل الطاقى فشهدت تغيرا من 3.746eV إلى 3.927eV.
- المقاومة السطحية شهدت ارتفاعا من 212.2Ω إلى $2 \times 10^6\Omega$ عند نسبة التطعيم 6%. بإضافة لعامل الجودة فإن التطعيم لم يكون ذو أهمية له لأنه لم يتم الحصول على نتائج جيدة من ناحية الكهروضوئية.

وفي الأخير تم عمل مقارنة بين كل الدراسات التي أجريت على أغشية أكسيد القصدير (SnO_2) المطعم ب (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) حيث تبين أن للتطعيم تأثير على الخصائص البنيوية، الضوئية و الكهربائية، ومن عامل الجودة اتضح أن أغشية ($\text{SnO}_2:\text{Co}$) و ($\text{SnO}_2:\text{F}$) هي الأفضل كهروضوئيا استعمالا.

الملخص:

تم الإهتمام في هذا العمل بعمل مقارنة بين كل دراسات أغشية أكسيد القصدير النقية والمطعمة بـ (Cu,Al,Co,Fe,Ni,Zn,F,Sb) والمرسبة بتقنية الرش بالانحلال الحراري عند درجة 480°C وذلك بنسب مختلفة، الخصائص البنيوية، الكهربائية والضوئية لأغشية أكسيد القصدير النقية والمطعمة بـ (Cu,Al,Co,Fe,Ni,Zn,F,Sb) درست بالتفصيل؛ أظهرت أطياف انعراج الأشعة X بأن كل الأفلام المرسبة ذات بنية رباعية الزوايا من نوع روتيل وتأخذ كل من أغشية (SnO₂:Co)، (SnO₂:Zn)، (SnO₂:F)، اتجاه تفضيلي (200)، والاتجاه التفضيلي لكل من أغشية (SnO₂:Al)، (SnO₂:Sb) هو (211)، أما بالنسبة لأغشية (SnO₂:Cu) تأخذ الاتجاهين التفضيليين معا (200) (211) وتكون النفاذية لكل الأغشية عالية وفقا لمجال المرئي من الطيف والفصل الطاقى لكل الأغشية يتراوح بين 3.52eV إلى 4.16eV ، كما شهدت المقاومة السطحية ارتفاع عند نسب تطعيم محددة لكل الأغشية، ومن حساب عامل الجودة اتضح أن أغشية (SnO₂:Co) بنسب التطعيم من 0-5% و (SnO₂:F) هي الأفضل كهروضوئيا استعمالا.

الكلمات المفتاحية: الأغشية الرقيقة، أكسيد القصدير (SnO₂)، الرش بالانحلال الحراري، إنعراج الأشعة السينية، عامل الجودة.

Abstract:

The interest in this work is to compare all studies of pure and (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) doped nanostructured SnO₂ thin films have been successfully prepared on glass substrates at 480 C by spray pyrolysis method. Structural, electrical and optical properties of pure and (Cu, Al, Co, Fe, Ni, Zn, F, Sb) doped SnO₂ thin films are studied in detail. The X-ray diffraction confirms the phase, polycrystalline nature and tetragonal rutile structure of thin films. And take both films (SnO₂:Co), (SnO₂:Zn), (SnO₂:F) preferential direction (200), and the preferential orientation of each of the films (SnO₂:Al) (SnO₂:Sb) is (211), As for the films (SnO₂:Cu) take the two preferential directions together (211), (200) the transmittance of all films is high according to the visible range of the spectrum and the energy interval of all films is between 3.52eV to 4.16eV .the surface resistance also increases a rise at specific rates to feed for all films, And from the calculation of the figure of merit it turns out that the films (SnO₂:Co) to feed rates from 0-5% and (SnO₂:F) is the best used photovoltaic.

Keywords: Thin films, The oxide (SnO₂), Spray pyrolysis, X-ray diffraction (XRD), figure of merit.