

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

رقم الترتيب:

رقم التسلسل:



جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
كلية العلوم الدقيقة
قسم: الفيزياء
أطروحة تخرج مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه LMD



ميدان: علوم المادة
تخصص: فيزياء أساسية
من إعداد الطالبة: بن علي وردة
الموضوع

توليف وتوصيف بعض المركبات المشتقة من مادة البيروفسكايت ذات الأساس الحديدي
Synthesis and characterization of some compounds derived from iron-based perovskite

نوقشت يوم: 2024/05/05

أمام لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة:

رئيسا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	أستاذ تعليم عالي	زروال صورية
مؤطرًا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	أستاذ تعليم عالي	- محبوب محمد الصادق
مؤطرًا مساعدًا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	أستاذ تعليم عالي	- بعيو سمير
مناقشًا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	أستاذ محاضر - أ -	- ميموني مراد
مناقشًا	جامعة قاصدي مرباح - ورقلة	أستاذ تعليم عالي	- بن طويبة عمر
مناقشًا	جامعة قاصدي مرباح - ورقلة	أستاذ تعليم عالي	- عاشوري عبد الرحيم
مدعوا	جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي	أستاذ محاضر - ب -	- رحيبة غاني

الموسم الجامعي 2024/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

أهدي ثمرة جهدي المتواضع الى:
الى من وهباني الحياة و الأمل و رافقاني بدعمها المادي و المعنوي والدي الكريمين.
الى رفقاء دربي أسرتي الكريمة.
الى كل أساتذتي الأفاضل الذين منحوني من وقتهم و لم يبخلوا عليا بجهدهم.
الى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو بعيد.
لكل من نسيهم قلبي و لم ينسهم قلبي.

بن علي وروء 

شكر وتقدير

بحمدك اللهم نستعين و بالصلاة على نبيك نستلهم التوفيق لما يقضيه الدين:

لا يسعني في موضعي هذا إلا أن أتقدم بعظيم الشكر و خالص الإمتنان الى كل من أولاني نصيبا من رعايته وأعانني على تحمل مشاق البحث و متاعب الدرس وما أكثرهم و لكن أخص بالشكر العميق و الثناء الجزيل بعض منهم وعلى مقدمتهم الأستاذ الدكتور **محبوب محمد الصادق** المشرف على هذه الرسالة الذي كان له أبلغ الأثر في إخراجها الي حيز الوجود وحنكة إشرافه ودقة ملاحظاته وتوجيهاته جزاه الله عني خير الجزاء وكذا الأستاذ الدكتور **بعبو سمير** لمشاركته في الإشراف على هذه الرسالة.

- كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الدكتورة **زروال صورية** لقبولها ترأس لجنة المناقشة، وكذا الأساتذة الكرام:

الدكتور **ميموني مراد**، الأستاذ الدكتور **بن طويلة عمر** (جامعة ورقلة) والأستاذ الدكتور **عاشوري عبد الرحيم** (جامعة ورقلة) لقبولهم مناقشة هذه الأطروحة، دون أن أنسى الدكتور **ريحية غاني** لقبوله دعوة الحضور.

- وأخص بالشكر الأستاذين **ريحية غاني** و **ميموني مراد** على مساهمتهما في ترقية هذا العمل، وسعيهما الدائم في مد العون من نصح وارشاد.

- ولا يفوتني في مثل هذا المقام أن أوجه شكري و تقديري إلى الأستاذ **رحومة فرحات** رئيس مخبر استغلال و تجميع المصادر الطاقوية الصحراوية (LEVRES) الذي كان له الفضل في تقديم كل التسهيلات لنا دون ان ننسى المهندس **قده عثمان** والأستاذ **طير زهير** والأستاذ **غوغالي مبروك**

- كما أتقدم بجزيل الشكر لقسم الفيزياء والكيمياء بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي وأخص بالذكر المهندسات **غانم كنزة**، **بوحامد منى** ، **بلول كريمة**، **غربي عائشة**، **الوثيري آمال** والدكتورة **حفيظة ترعة**.

- كما لا ننسى بشكر الأستاذ الدكتور **لعويني صلاح** والأستاذة **منصر سهيلة** من قسم هندسة الطرائق كلية التكنولوجيا على ما قدماه لنا من مساعدة

- وأتقدم بخالص شكري للمهندس **طليبة علي** (مخبر البحث VTRS) لما قدمه لي من نصائح و توجيهات

- ولا يفوتني ان أتقدم بالشكر والتقدير لكل من الدكتور **عادل بن عرفة** باحث بالأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (CRAPC) الاغواط والدكتور **حكيم بن خالفة** مدير الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (CRAPC) ورقلة والباحث **هاني بولحبال** بالأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (CRAPC) ورقلة.

بن علي وروة



فهرس المحتويات

I	الإهداء
II	شكر وتقدير
III	فهرس المحتويات
X	فهرس الأشكال
XVIII	فهرس الجداول
XX	فهرس الرموز
2	مقدمة عامة
5	قائمة مراجع المقدمة العامة

الفصل الأول: مفاهيم عامة حول البيروفسكايت

10	1-I - تمهيد
10	2-I - بنية البيروفسكايت
10	1-2-I - نبذة تاريخية
11	2-2-I - وصف بنية البيروفسكايت
12	1-2-2-I - البيروفسكايت البسيط
12	2-2-2-I - البيروفسكايت المعقد
12	3-2-2-I - البيروفسكايت المزدوج
12	3-2-I - شروط استقرار بنية البيروفسكايت
12	1-3-2-I - فعل يان-تيلر (Jahn-Teller effect)
14	2-3-2-I - معامل التحمل (Tolerance Factor)
15	4-2-I - المشتقات البيروفسكايتية
16	3-I - طرق تحضير البيروفسكايت
17	1-3-I - طريقة تفاعل الحالة الصلبة
17	1-1-3-I - مراحل طريقة تفاعل الحالة الصلبة
17	1-1-1-3-I - الخلط والطحن

17.....	2-1-1-3-I الكلسنة
17.....	3-1-1-3-I التشكيل
17.....	4-1-1-3-I التلييد
18.....	2-1-3-I إيجابياتها
18.....	3-1-3-I سلبياتها
19.....	2-3-I طريقة محلول – هلام (Sol-gel)
19	1-2-3-I آليات التفاعل لطريقة محلول- هلام
19	1-1-2-3-I آليات الإماهة (Hydrolysis)
20	2-1-2-3-I آليات التكثيف المتعدد/ البلمرة (Condensation)
20.....	2-2-3-I إيجابياتها
20.....	3-2-3-I سلبياتها
21.....	4-I تطبيقات البيروفسكايت
21	1-4-I خلايا الوقود الأكسيد الصلب (SOFC)
21.....	2-4-I التحلل الضوئي المحفز
22	3-4-I امتزاز أحادي أكسيد الكربون (CO)
23.....	4-4-I امتزاز المعادن الثقيلة
24.....	5-4-I مضادات البكتيريا
24	5-I خلاصة
25	قائمة مراجع الفصل الأول
الفصل الثاني: العمل التجريبي وطرق المعاينة	
30	1-II تمهيد
30.....	2-II العمل التجريبي
30	1-2-II طريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method)
31.....	2-2-II مراحل التحضير
31	1-2-2-II المرحلة الأولى (تهيئة المواد الأولية)

32	II-2-2-2- المرحلة الثانية (الإنحلال)
32	II-3-2-2- المرحلة الثالثة (التلهم)
33	II-4-2-2- المرحلة الرابعة (الإحراق والتجفیف):
33	II-5-2-2- المرحلة الخامسة (الكلسنة)
34	II-6-2-2- المرحلة السادسة (التقریص)
35	II-7-2-2- المرحلة السابعة (التلبید)
36	II-3- طرق التحلیل
36	II-1-3- تقنية التحلیل الحراري
36	II-1-1-3- مسح كمية الحرارة التفاضلي (DSC)
36	II-2-1-3- التحلیل الحراري الوزني (TGA)
36	II-3-1-3- الجهاز التحلیل الحراري المستعمل
37	II-2-3- تقنية التحلیل بانعراج الأشعة السينية (XRD)
37	II-1-2-3- مبدأ جهاز انعراج الأشعة السينية
38	II-2-2-3- تحضير العينات
38	II-3-2-3- جهاز الانعراج المستعمل
39	II-4-2-3- معالجة البيانات
39	II-1-4-2-3- طريقة التحسين لريتفيلد (Rietveld refinement)
40	II-2-4-2-3- برنامج MAUD
41	II-5-2-3- تقدير حجم البليرات D
42	II-6-2-3- تقدير كثافة الانحلاع δ
42	II-3-3- المجهر الالکتروني الماسح (SEM/EDX)
42	II-1-3-3- مبدأ عمل المجهر الالکتروني الماسح
43	II-2-3-3- تحضير العينة
44	II-3-3-3- المجهر الالکتروني الماسح المستعمل
45	II-4-3- مطيافية الأشعة تحت الحمراء

45	II-3-4-1- مبدأ مطيافية الأشعة تحت الحمراء
45	II-3-4-2- تقنية ATR (Attenuated Total Reflectance)
46	II-3-4-3- مبدأ عمل مطياف IR-ATR
46	II-3-4-4- مطياف الأشعة تحت الحمراء المستعمل
47	II-3-5- مطيافية الأشعة المرئية - فوق البنفسجية (UV-Vis)
47	II-3-5-1- مبدأ عمل مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية
48	II-3-5-2- مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية المستعمل
49	II-3-5-3- الفجوة الطاقية
49	II-4- التحلل الضوئي المحفز
49	II-4-1- الجزء النظري
49	II-4-1-1- تعريف التحفيز الضوئي (Photocatalysis)
50	II-4-1-2- آليات عملية التحلل الضوئي المحفز
51	II-4-1-3- العوامل المؤثرة في عملية التحلل الضوئي المحفز
51	II-4-1-3-1- خصائص المحفز
51	II-4-1-3-2- تطعيم المحفز
51	II-4-1-3-3- كمية المحفز
51	II-4-1-3-4- المساحة الفعالة
52	II-4-1-3-5- التركيز الابتدائي للصبغة
52	II-4-1-3-6- شدة الأشعة الضوئية
52	II-4-2- الجزء العملي
52	II-4-2-1- تحضير المحاليل الملوثة
52	II-4-2-2- تجارب التحلل الضوئي المحفز
54	II-5- خلاصة
55	قائمة مراجع الفصل الثاني

الفصل الثالث: دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0.0 \leq x \leq 0.9$)

59	1-III- تمهيد
60	2-III- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD)
60	1-2-III- أطيف إنعراج الأشعة السينية (XRD)
61	2-2-III- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld":
68	3-2-III- وصف البنية البلورية للمركبات
70	3-III- نتائج التحليل الحراري (TGA-DSC)
72	4-III- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX)
76	5-III- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)
79	6-III- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR)
80	7-III- الخصائص الضوئية
82	8-III- خلاصة
83	قائمة مراجع الفصل الثالث

الفصل الرابع: دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ ($0.025 \leq y \leq 0.075$)

86	1-IV- تمهيد
86	2-IV- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$
86	1-2-IV- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD)
86	1-1-2-IV- أطيف الإنعراج
87	2-1-2-IV- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld"
90	3-1-2-IV- وصف البنية البلورية للمركبات
91	2-2-IV- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX)
93	3-2-IV- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)
94	4-2-IV- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR)
95	5-2-IV- الخصائص الضوئية
96	3-IV- خلاصة
97	قائمة مراجع الفصل الرابع

الفصل الخامس: دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ ($0.0 \leq x \leq 0.3$), ($0.025 \leq y \leq 0.075$)

99	1-V- تمهيد
99	2-V- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$
99	1-2-V- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD)
99	1-1-2-V- أطيااف الإنعراج
100	2-1-2-V- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld"
103	2-2-V- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX)
105	3-2-V- نتائج فحوصات المجهر الالكتروني الماسح (SEM)
106	4-2-V- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR)
107	5-2-V- الخصائص الضوئية
108	3-V- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$
108	1-3-V- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD)
108	1-1-3-V- أطيااف الإنعراج
109	2-1-3-V- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld"
112	2-3-V- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX)
114	3-3-V- نتائج فحوصات المجهر الالكتروني الماسح (SEM)
115	4-3-V- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR)
116	5-3-V- الخصائص الضوئية
117	4-V- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$
117	1-4-V- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD)
117	1-1-4-V- أطيااف الإنعراج
118	2-1-4-V- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld"
121	2-4-V- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX)
123	3-4-V- نتائج فحوصات المجهر الالكتروني الماسح (SEM)
124	4-4-V- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR)

125	5-4-V- الخصائص الضوئية
126	5-V- خلاصة
129	قائمة مراجع الفصل الخامس
	الفصل السادس: النشاط التحفيزي لعائلي المركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ و $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$
129	1-VI- تمهيد
129	2-VI- النشاط التحفيزي للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$
134	1-2-VI- تأثير وقت التشيع
134	2-2-VI- تأثير كمية المحفز
134	3-2-VI- تأثير الشكل المورفولوجي
134	4-2-VI- تأثير الفجوة الطاقية
135	3-VI- النشاط التحفيزي للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$
137	4-VI- آلية التحلل الضوئي للملوثات
138	5-VI- خلاصة
139	قائمة مراجع الفصل السادس
141	خاتمة عامة
	الملخص

فهرس الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
الفصل الأول		
10	خلية الوحدة للبيروفسكايت توضح تناوب الطبقات الأيونية AX و X2	(1-I)
12	خلية الوحدة للبيروفسكايت ABO_3	(2-I)
13	تمثيل المدارات الثلاثة للطبقة p من الأكسجين و المدارات الخمسة للطبقة d لعنصر الانتقال	(3-I)
14	المخطط الطاقوي لمستويات المدارات للكاثيون B وفقا للحقل البلوري (CF) الذي تم انشاؤه بواسطة ثماني الوجوه للأكسجين وتأثير فعل يان-تيلر (JT)	(4-I)
14	أبعاد بنية البيروفسكايت المكعبة ABO_3	(5-I)
16	مشتقات البنية البيروفسكايتية	(6-I)
16	تقنيات تحضير مسحوق البيروفسكايت	(7-I)
18	مخطط مراحل تحضير العينات بطريقة التفاعل في الحالة الصلبة	(8-I)
21	رسم تخطيطي لخلية SOFC	(9-I)
22	آلية التحلل الضوئي المحفز باستخدام أكاسيد البيروفسكايت	(10-I)
23	مبدأ تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع سطح شبه الناقل	(11-I)
23	آلية امتزاز المعادن الثقيلة على سطح أكاسيد البيروفسكايت	(12-I)
24	النشاط المضاد للبكتيريا من أجل <i>Enterococcus faecalis</i> لعينات $BaFeO_3-Sol$ و $BaFeO_3-Cop$	(13-I)
الفصل الثاني		
30	الخطوات الرئيسية لطريقة Pechini	(1-II)
31	مخطط تفاعلات طريقة Pechini	(2-II)
32	توضيح خطوات المرحلة 2	(3-II)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
32	توضيح خطوات المرحلة 3	(4-II)
33	توضيح خطوات المرحلة 4	(5-II)
34	الفرن المستخدم في العمل	(6-II)
34	أدوات تشكيل الأقراص	(7-II)
35	مخطط يلخص جميع خطوات التحضير	(8-II)
37	جهاز قياس التحلل الحراري	(9-II)
38	رسم تخطيطي يصور وصف Bragg لـ لانعراج الأشعة السينية على المستويات البلورية	(10-II)
38	العينة جاهزة للمعالجة	(11-II)
39	جهاز انعراج الأشعة السينية المستعمل	(12-II)
41	نظرة عامة على واجهة برنامج Maud	(13-II)
42	كيفية تحديد العرض عند منتصف الإرتفاع	(14-II)
43	رسم تخطيطي للمجهر الإلكتروني الماسح ونظام تشتت الأشعة السينية	(15-II)
44	المجهر الإلكتروني الماسح المستخدم في العمل	(16-II)
45	إمتصاص الأشعة تحت الحمراء	(17-II)
46	مبدأ عمل جهاز IR-ATR	(18-II)
47	جهاز مطياف الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR)	(19-II)
48	رسم تخطيطي لمسار الأشعة داخل مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية	(20-II)
48	جهاز التحليل الطيفي UV-Vis	(21-II)
50	عملية الأكسدة والارجاع على سطح شبة الناقل	(22-II)
53	أهم مراحل التحضير لدراسة التحلل التحفيزي الضوئي	(23-II)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
	الفصل الثالث	
59	مخططات إنعراج الأشعة السينية للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.9)$	(1-III)
62	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب LaFeO_3	(2-III)
62	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$	(3-III)
63	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$	(4-III)
63	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$	(5-III)
64	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.6}\text{Bi}_{0.4}\text{FeO}_3$	(6-III)
64	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{FeO}_3$	(7-III)
65	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.4}\text{Bi}_{0.6}\text{FeO}_3$	(8-III)
65	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.3}\text{Bi}_{0.7}\text{FeO}_3$	(9-III)
66	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$	(10-III)
66	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.1}\text{Bi}_{0.9}\text{FeO}_3$	(11-III)
68	تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة الاستبدال x للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.9$)	(12-III)
69	(a) مظهر جانبي لخلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.7)$ (b) رسم توضيحي لمجسم ثماني الأسطح داخل خلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.7)$	(13-III)
70	كيفية إرتباط المجسمات ثمانية الأسطح للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.7)$	(14-III)
71	(a) مظهر جانبي لخلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x = 0.8, 0.9)$ (b) رسم توضيحي لمجسم ثماني الأسطح داخل خلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x = 0.8, 0.9)$	(15-III)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
71	كيفية إرتباط المجسمات ثمانية الأسطح للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.8,0.9)$	(16-III)
72	منحنى الـ TG-DSC للمركب LaFeO_3	(17-III)
73	طيف الـ EDX للمركب LaFeO_3	(18-III)
73	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$	(19-III)
73	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$	(20-III)
74	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$	(21-III)
74	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.6}\text{Bi}_{0.4}\text{FeO}_3$	(22-III)
74	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{FeO}_3$	(23-III)
75	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.4}\text{Bi}_{0.6}\text{FeO}_3$	(24-III)
75	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.3}\text{Bi}_{0.7}\text{FeO}_3$	(25-III)
75	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$	(26-III)
76	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.1}\text{Bi}_{0.9}\text{FeO}_3$	(27-III)
77	صور الـ SEM للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ عند السلم $1\mu\text{m}$	(28-III)
78	أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.8)$	(29-III)
79	أطياف الـ IR-ATR للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.0, 0.2,0.4,0.6,0.8)$	(30-III)
81	قيم فجوة الطاقة للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.8)$	(31-III)
82	تغيرات قيم الفجوة الطاقة بدلالة نسبة الإستبدال بالبزموت (Bi)	(32-III)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
الفصل الرابع		
86	مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025)	(1-IV)
88	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.975}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(2-IV)
88	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(3-IV)
89	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$	(4-IV)
90	تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(5-IV)
90	كيفية إرتباط المجسمات ثمانية الأسطح للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (0.025 ≤ y ≤ 0.075)	(6-IV)
91	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.975}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(7-IV)
91	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(8-IV)
91	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$	(9-IV)
92	صور الـ SEM للمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025)	(10-IV)
93	أطياف الـ IR-ATR للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(11-IV)
94	قيم فجوة الطاقة للمركبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(12-IV)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
الفصل الخامس		
98	مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)	(1-V)
100	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.075}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(2-V)
100	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.05}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(3-V)
101	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.025}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$	(4-V)
102	تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(5-V)
102	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.075}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(6-V)
103	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.05}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(7-V)
103	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.025}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$	(8-V)
104	صور الـ SEM للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)	(9-V)
105	أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075).	(10-V)
105	أطياف الـ IR-ATR للمساحيق التي تحمل الصيغة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(11-V)
106	قيم فجوة الطاقة للمركبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(12-V)
107	مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)	(13-V)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
109	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.175}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(14-V)
109	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.15}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(15-V)
110	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.125}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$	(16-V)
111	تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(17-V)
111	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.175}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(18-V)
112	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.15}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(19-V)
112	طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.125}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$	(20-V)
113	صور الـ SEM للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025, 0.05, 0.075)	(21-V)
113	أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075).	(22-V)
114	أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025, 0.05, 0.075)	(23-V)
115	قيم فجوة الطاقة للمركبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث (y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)	(24-V)
116	مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025, 0.05, 0.075)	(25-V)
118	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.275}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$	(26-V)
118	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.25}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$	(27-V)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
121	مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $La_{0.7}Bi_{0.225}Nd_{0.075}FeO_3$	(28-V)
120	تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $La_{0.7}Bi_{0.3-y}Nd_yFeO_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.	(29-V)
120	طيف الـ EDX للمركب $La_{0.7}Bi_{0.275}Nd_{0.025}FeO_3$.	(30-V)
121	طيف الـ EDX للمركب $La_{0.7}Bi_{0.25}Nd_{0.05}FeO_3$	(31-V)
121	طيف الـ EDX للمركب $La_{0.7}Bi_{0.225}Nd_{0.075}FeO_3$	(32-V)
122	صور الـ SEM للمركب $La_{0.7}Bi_{0.3}FeO_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.075 و 0.05، 0.025)	(33-V)
122	أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $La_{0.9}Bi_{0.1-y}Nd_yFeO_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.	(34-V)
123	أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $La_{0.7}Bi_{0.3}FeO_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05، 0.025)	(35-V)
124	قيم فجوة الطاقة للمركبات ذات الصيغة العامة $La_{0.7}Bi_{0.3-y}Nd_yFeO_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$	(36-V)
الفصل السادس		
128	طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الوقت أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $LaFeO_3$ تحت أشعة الشمس	(1-VI)
129	تأثير زمن التشعيع للمركب $LaFeO_3$ على معدل التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت أشعة الشمس	(2-VI)
129	طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الوقت أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $La_{0.975}Nd_{0.025}FeO_3$ تحت اشعة الشمس	(3-VI)
130	تأثير زمن التشعيع للمركب $La_{0.975}Nd_{0.025}FeO_3$ على معدل التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت اشعة الشمس	(4-VI)
130	طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الوقت أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $La_{0.95}Nd_{0.05}FeO_3$ تحت اشعة الشمس	(5-VI)

الصفحة	عنوان الشكل	ترتيب الشكل
131	تأثير زمن التشيع للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$ على التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت اشعة الشمس	(6-VI)
131	طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الوقت أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$ تحت اشعة الشمس	(7-VI)
132	تأثير زمن التشيع للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$ على التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت اشعة الشمس	(8-VI)
132	تغير معدل التحلل بدلالة كمية المحفز الضوئي	(9-VI)
134	طيف الامتصاص لـ o-TB المعتمد على الوقت أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$) تحت اشعة الشمس	(10-VI)
135	تأثير زمن التشيع للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$) على معدل التحلل الضوئي لـ o-TB تحت اشعة الشمس	(11-VI)
136	آلية التحلل الضوئي المحفز لصبغة الكونغو الحمراء بواسطة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$)	(12-VI)

فهرس الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	ترتيب الجدول
الفصل الأول		
15	تطور البنية البلورية وفق قيمة عامل التسامح	(1-I)
الفصل الثالث		
61	حجم البليرات وكثافة الإنخلاع للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.9)$.	(1-III)
67	قيم ثوابت الشبكة البلورية، عوامل الثقة ومواقع الذرات بعد إجراء عملية التحسين للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$.	(2-III)
76	النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات	(3-III)
الفصل الرابع		
87	حجم البليرات و كثافة الإنخلاع للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$	(1-IV)
89	قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$ في الزمرة Pbnm	(2-IV)
92	النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات	(3-IV)
الفصل الخامس		
99	حجم البليرات و كثافة الإخلع للمركبات $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$	(1-V)
101	قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$ في الزمرة Pbnm	(2-V)
103	النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات	(3-V)
108	حجم البليرات و كثافة الإنخلاع للمركبات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$	(4-V)

الصفحة	عنوان الجدول	ترتيب الجدول
110	قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.025, 0.05, 0.075)$ في الزمرة Pbnm	(5-V)
112	النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات	(6-V)
117	حجم البليرات وكثافة الانخلاع للمركبات $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$	(7-V)
119	قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.025, 0.05, 0.075)$ في الزمرة Pbnm	(8-V)
121	النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات	(9-V)
الفصل السادس		
136	معدل التحلل الضوئي مقابل متوسط حجم الجسيمات للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$)	(1-VI)

فهرس الرموز

❖ الرموز:

كاتيونين.	B،A
ثوابت الشبكة البلورية (Å).	c ،b ،a
المسافة بين المستويات البلورية (Å).	d _{hkl}
رتبة الإنعراج.	n
طول الموجة (Å).	λ
تردد الفوتونات المنبعثة (Hz).	ν
زاوية الإنعراج لبراغ (°).	θ
طاقة أورباخ (ev).	E _u
معامل الامتصاص (cm ⁻¹).	α
ثابت بلانك (j.s).	h
الطاقة الضوئية (ev).	hν
الفجوة الطاقية (ev).	E _g
معامل التحمل.	t
حجم البليرات (Å) .	D
كثافة الإنخلاع (1 / cm ²).	δ
العرض عند منتصف الشدة العظمى (rad).	β
معامل المطابقة او الموثوقية.	R _{exp}
عامل موثوقية الشكل الجانبي.	R _p
عامل موثوقية الشكل المظهري الموزون.	R _{wp}
معامل التوافق أو معامل وجود التطابق.	Sig
عامل التوزيع.	w _i
الشدة المحسوبة والملاحظة على التوالي.	y _{iobs} ،y _{icalc}
عدد نقاط طيف الانعراج.	N
عدد الوسائط المحسنة.	P
عدد القيود المطبقة على الوسائط.	C

❖ المؤشرات:

hkl قرائن ميلر.

❖ الاختصارات:

خلية الوقود الأكسيد الصلب.	SOFC
ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك.	EDTA
مسح كمية الحرارة التفاضلي.	DSC
التحليل الحراري الوزني.	TGA
انعراج الأشعة السينية.	XRD
معامل التوافق أو معامل وجود التطابق.	GOF
العرض عند منتصف الشدة العظمى.	FWHM
المجهر الإلكتروني الماسح.	SEM
مطيافية تشتت الأشعة السينية.	EDX
توهن الانعكاس الكلي أو الانعكاس الداخلي	ATR
الفوق بنفسجية – المرئية.	UV-VIS
حزمة النقل.	CB
حزمة التكافؤ.	VB
مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه.	FTIR
مخبر استغلال و تثمين المصادر الطاقوية الصحراوية.	LEVRES
Visualization for Electronic Structural Analysis	VESTA
Stands for Material Analysis Using Diffraction	MAUD

❖ المصطلحات:

Absorbance	الإمتصاصية
Absorbtion coefficient	معامل الإمتصاص
Adsorption	الإمتزاز
Bonds	روابط
Cell	الخلية
Crystal structure	البنية البلورية
Crystal defects	العيوب البلورية
Condensation	التكثيف المتعدد/ البلمرة

Conduction band	حزمة النقل
Doping	التطعيم
Diffraction	إنعراج
Dislocation density	كثافة الخلع
Electrons	الإلكترونات
Energy gap	فجوة الطاقة
Excitation	إثارة
Gel	هلام
Grains	الحبيبات
Hydrolysis	الإماهة
Lattice	الشبكة
Lattice constants	ثوابت الشبكة
Nanoparticles	الجسيمات النانوية
Oxidation	أكسدة
Optical properties	الخصائص الضوئية
Perovskites	البيروفسكايت
Peak	قمة
Photocatalysis	التحفيز الضوئي
Photodegradation	التحلل الضوئي
Reduction	إرجاع
Semiconductors	أنصاف النواقل
Structural properties	الخصائص البنيوية
Space groupe	زمرة فضائية
Thin films	الأغشية الرقيقة
Transmittance	النفاذية
Urbach energy	طاقة أورباخ
Valence band	حزمة التكافؤ
Wavelength	الطول الموجي
Wave number	العدد الموجي

مقرمة عامة

مقدمة عامة

تشهد فروع الفيزياء المختلفة تقدماً ملحوظاً من حيث التطوير وكذا مجالات تطبيقات المواد؛ وبذلك حضي مجال الفيزياء الصلبة على الحصة الأكبر من هذا التقدم. فأدت الثورة التكنولوجية في السنوات الأخيرة إلى توجيه عجلة الأبحاث العلمية نحو استغلال المواد الصلبة، وتكثيف الدراسات لاستثمار خصائصها سواء الفيزيائية أو الكيميائية العديدة في ميادين العلوم البيئية التطبيقية.

يواجه أزيد من مليار شخص حول العالم مشاكل البيئة المهددة لصحته [1]؛ ماينتج عنه اضطرابات الجهاز التنفسي، والتهاب الجلد، والربو، وقد تصل إلى أمراض مستعصية كالسرطان [1-6]. يعتبر توفير مصادر للمياه صالحة للاستهلاك البشري أحد التحديات العلمية لأنظمة الدول النامية لتحقيق حلول مبتكرة ومستدامة. وأكبر المواجهات التي تعرقل عملية تحليلتها تتعلق بمياه الصرف الصحي ذات الصبغية واحدة؛ بسبب تركيبها العضوية المعقدة، وضعف قابليتها للتحلل الكيميائي الحيوي، بما في ذلك احتوائها مكونات سامة تضعف التمدن الميكروبي للملوثات العضوية تجعل منها عاملاً مدمراً للنظام البيئي [7].

استغل الباحثين ظهور المحفزات الضوئية، التي غالباً ما تكون ذات طبيعة شبه موصلة في تقنيات تحلية مياه من الملوثات العضوية، أو غير العضوية [8-10].

تم استخدام المحفزات الضوئية التقليدية لأشباه الموصلات، مثل TiO_2 [11، 12]، و ZnO [11، 13]، و SnO_2 [14]، على نطاق واسع في عملية التحفيز الضوئي نظراً لتكاليها المنخفضة واستقرارها وطبيعتها الأقل السمية على البيئة. من جهة أخرى تعدّ محدوديتها على استخدام الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية أحد العراقيل في ابتداء أشباه موصلات تتسم بضيق الفجوة الطاقية؛ مما يسمح بامتصاص طيف أوسع من الإشعاع الشمسي المرئي [15].

أثارت المواد الصلبة انتباه الباحثين وكان أهمها أكاسيد المعادن المختلطة؛ نظراً لثرائها من ناحية الخصائص الفيزيائية والكيميائية. فكانت بنية أكاسيد البيروفسكايت أبرز المرشحين لأشباه الموصلات ذات فجوة النطاق الضيقة التي تجاوزت مع إهتمام الدراسات العلمية لتحفيز الضوئي [16]. نظراً لثباتها المرتفع، ونشاط الأكسدة العالي، بالإضافة لانخفاض تكلفتها [17]. ذكرت المراجع التاريخية أنه في عام (1831) م استخدم عالم المعادن الألماني غوستاف روز كلمة بيروفسكايت كأول مرة [18]، للإشارة إلى تيتانات الكالسيوم (CaTiO_3). ووقع الاختيار هذا الاسم إحياء لذكرى عالم المعادن الروسي ألكسيفيتش بيروفسكي (1792-1856) م.

عرّفت أكاسيد البيروفسكايت بالصيغة العامة ABO_3 حيث أن A هو عنصر نادر أرضي، بينما B يعرف كمعدن انتقالي ثلاثي (3d)؛ حيث يمكن استبدال أيونات المعادن في الموقع A و/ أو B جزئياً بأيونات فلزية أخرى. تعتمد خصائص أكاسيد ذات الصيغة ABO_3 على طبيعة الأيونات A و B، وحالة التكافؤ الخاصة بها [19]. وتندرج أعداد كثيرة من عناصر الجدول الدوري لمندلييف تحت مسمى البيروفسكايت، كما تتميز في الحالة المثالية ببنية بلورية مكعبة وزمرة فضائية $\text{Pm}\bar{3}\text{m}$.

يعتبر LaFeO_3 أحد مواد بيروفسكايت الواعدة صناعياً؛ نتيجة امتلاكه لخصائص بنيوية، ضوئية، تحفيزية، مغناطيسية و كهربائية أهله ليكون المادة المناسبة في العديد من التطبيقات التي تساعد البشرية على تحسين جودة الحياة الصحية. على سبيل المثال، نذكر: خلايا الوقود [20]، المحفزات البيئية [21]، أجهزة الاستشعار الكيميائية [22]، فصل الماء (water splitting) [23] التحفيز الضوئي [24]، والتحلل الضوئي

للملوثات العضوية [25،26]. وقد برز دور LaFeO_3 كمحفز ضوئي للتحلل الضوئي للأصبغ العضوية تحت إشعاع الضوء المرئي الصادر من الشمس مع فجوة طاقة بلغت 2.0 eV [27-29].

لقد تطرقت الكثير من الدراسات لتطوير بيروفسكايت LaFeO_3 خاصة في مجال الأداء التحفيزي له في إزالة تصبغات مياه الصرف الصحي [30]، ومن ناحية ثانية قام (Deng et al) بدراسة النشاط التحفيزي لـ LaFeO_3 عن طريق تحليل رودامين B (RhB) [31]. في عام 2022م تطرق (Mocwana et al) لدراسة سلوك الامتزاز لـ RhB؛ لمحاولة تحديد نشاط LaFeO_3 باستخدام التحلل الضوئي لـ o-TB (ortho-toluidine blue) عند الضوء المرئي [32]. البعض الآخر من الباحثين تعمقوا أكثر في الأبحاث قصد زيادة تعزيز أداء التحفيز الضوئي لـ LaFeO_3 من خلال تقنيات التطعيم بعناصر مختلفة [33].

لقد أدت الدراسات المتعددة إلى اختلاف تقنيات تحضير أكسيد أكسيد LaFeO_3 ، بما يتوافق مع الأهداف المرجوة من العملية البحثية أو الوسائل المتاحة منها ما هو كيميائي أو فيزيائي فنذكر في سياق ذلك: طريقة تفاعل الحالة الصلبة (solid state reaction) [34]، طريقة محلول-هلام (sol-gel) بمختلف فروعها [34،35]، طريقة الترسيب المشترك ((co-precipitation (cop)) [34]، الطريقة الحرارية المائية (hydrothermal) [36]، التوليف الكيميائي السمي (sonochemical) [37]، وطريقة الغزل الكهربائي (electrospinning) [38] ... إلخ.

إن الهدف الأساسي لهذا البحث يتمحور حول تحضير ودراسة مركبات البيروفسكايت التي تحمل الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.9)$ بواسطة طريقة محلول-هلام بفرعها المعروف بطريقة بيكيني المعدلة (modified Pechini method) كمرحلة أولى. كما تم في ما بعد تطعيمها بأحد العناصر الترابية النادرة ألا وهو النيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi)؛ بغية تحسين جودة المساحيق وخواصها البنيوية والضوئية لإستغلالها الأمثل في مختلف التطبيقات البيئية. في هذا السياق تم طرح الاشكالية المتمثلة في: ما مدى تأثير الاستبدال والتطعيم على الخصائص البنيوية والضوئية للمساحيق المحضرة ؟

ومن أجل الإجابة على هذا التساؤل تم تنظيم هذه الرسالة وفق المخطط التالي والذي يمكن سرده على النحو الآتي:

- **مقدمة عامة:** تُفتتح الرسالة بمقدمة عامة تطرقت بشكل هرمي من عموميات تحيط بالموضوع الأساسي إلى غاية التخصيص حول النقاط التي يعتمد عليها هذا البحث.
- **الفصل الأول:** سيتطرق إلى أهم المفاهيم المتعلقة بمركبات البيروفسكايت، بنيتها، عاملا استقرارها، مشتقاتها، طرق تحضيرها وأهم تطبيقاتها في المجال البيئي.
- **الفصل الثاني:** سيهتم بالعمل التجريبي وخطوات تحضير مساحيق البيروفسكايت بالطريقة المذكورة أعلاه إضافة إلى طرق تشخيصها و معاينتها، كما سيتم التطرق إلى خاصية التحفيز التي يتمتع بها هذا النوع من المواد.
- **الفصل الثالث:** سيتم دراسة تأثير استبدال ذرات اللانثانيوم (La) بالبزموت (Bi) في المركب LaFeO_3 المحضر بطريق محلول – هلام (بيكيني) على الخواص البنيوية والضوئية لهذه المركبات.
- **الفصل الرابع:** سيتم دراسة تأثير التطعيم بالنيودينيوم (Nd) على الخواص البنيوية والضوئية للمركب LaFeO_3 .

- **الفصل الخامس:** سيتم دراسة تأثير التطعيم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) في المركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0.1 \leq x \leq 0.3)$ على الخواص البنيوية والضوئية لهذه المركبات .
- **الفصل السادس:** سيتم تطبيق بعض المركبات المحضرة في ازالة الملوثات "أحمر الكونغو" "Congo Red" و"أرثو- تولويدين الأزرق" "ortho-toluidine blue" من الأوساط المائية بواسطة التحلل الضوئي المحفز في وجود ضوء الشمس.
- **خاتمة عامة:** ستتطرق لحوصلة كل ما تم إجرائه ضمن هذا العمل، سواء كان نظريًا أو تجريبيًا، بالإضافة إلى تلخيص أهم النتائج المتحصل عليها.

قائمة مراجع المقدمة العامة

- [1] Z.N. Garba, W. Zhou, M. Zhang, and Z. Yuan, "A review on the preparation, characterization and potential application of perovskites as adsorbents for wastewater treatment", *Chemosphere*, 244, 125474, (2020).
- [2] L. Lin, H. Yang, and X. Xu, "Effects of Water Pollution on Human Health and Disease Heterogeneity: A Review", *Front. Environ. Sci.* 10, 880246, (2022).
- [3] A. Zhitkovich, "Chromium in Drinking Water: Sources, Metabolism, and Cancer Risks, " *Chem. Res. Toxicol.*, 24(10), p1617–1629, (2011).
- [4] S.K. Gupta, R.C. Gupta, A.B. Gupta, A.K. Seth, J.K. Bassin, and A. Gupta, "Recurrent acute respiratory tract infections in areas with high nitrate concentrations in drinking water", *Environmental health perspectives*, 108(4), p363–366, (2000).
- [5] C.L. Gray, D.T. Lobdell, K.M. Rappazzo, Y. Jian, J.S. Jagai, L.C. Messer, A.P. Patel, et al., "Associations between environmental quality and adult asthma prevalence in medical claims data", *Environ Res.*, 166, p529–536 , (2018).
- [6] S.T. Matsumoto, M.S. Mantovani, M.I.A. Malagutti, A.L. Dias, I.C. Fonseca, and M.A. Marin-Morales, "Genotoxicity and mutagenicity of water contaminated with tannery effluents, as evaluated by the micronucleus test and comet assay using the fish *Oreochromis niloticus* and chromosome aberrations in onion root-tips", *Genetics and Molecular Biology*, 29(1), p148–158, (2006).
- [7] J.H. Wang, J. Qiao, J.L. Tu, and X.-H. Huang, "Research Progress on Photocatalytic Degradation of Dye by Perovskite-type Metal Oxides (In Chinese) ", *Rare Metals and Cemented Carbides*, 41(1), p50–54, (2013).
- [8] S.K. Loeb, P.J.J. Alvarez, J.A. Brame, E.L. Cates, W. Choi, J. Crittenden, D.D. Dionysiou, et al., "The Technology Horizon for Photocatalytic Water Treatment: Sunrise or Sunset", *Environ. Sci. Technol.*, 53(6), p2937–2947, (2019).
- [9] M.N. Chong, B. Jin, C.W.K. Chow, and C. Saint, "Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review", *Water Research*, 44(10), p2997–3027, (2010).
- [10] J. Blanco-Galvez, P. Fernández-Ibáñez, and S. Malato-Rodríguez, "Solar photocatalytic detoxification and disinfection of water: recent overview", *J. Sol. Energy Eng.*, 129(1), p4–15, (2007).

- [11] A. Fujishima, and K. Honda, "Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode", *Nature*, 238(5358),p 37–38, (1972).
- [12] S. Singh, H. Mahalingam, and P.K. Singh, "Polymer-supported Titanium Dioxide Photocatalysts for Environmental Remediation: A Review", *Appl. Catal. A: Gen.*, 462-463, p178–195 , (2013).
- [13] R.S. Shinde, S.D. Khairnar, M.R. Patil, V.A. Adole, P.B. Koli, V.V. Deshmane, D.K. Halwar, et al., "Synthesis and Characterization of ZnO/CuO Nanocomposites as an Effective Photocatalyst and gas Sensor for Environmental Remediation", *J. Inorg. Organomet. Polym.*, 32, p1045–1066, (2022).
- [14] M. Periyasamy, and A. Kar, "Modulating the Properties of SnO₂ Nanocrystals: Morphological Effects on Structural, Photoluminescence, Photocatalytic, Electrochemical and gas Sensing Properties", *J. Mater. Chem. C*, 8, p4604–4635, (2020).
- [15] C. Xu, P.R. Anusuyadevi, C. Aymonier, R. Luque, and S. Marre, "Nanostructured Materials for Photocatalysis", *Chem. Soc. Rev.*, 48,p 3868–3902, (2019).
- [16] S. Dhariwal, and M. Mittal, "Wastewater treatment with perovskite-based photocatalysts: Environmental sustainability from a green perspective", *Materials Today: Proceedings*, (2023).
- [17] N. Labhasetwar, G. Saravanan, S. K .Megarajan, N. Manwar, R. Khobragade, P. Doggali and F. Grasset, "Perovskite-type catalytic materials for environmental applications", *Journal of Science and Technology of Advanced Materials*, 16, 036002, (2015).
- [18] E. C. C. d. Souza and R. Muccillo, "Properties and applications of perovskite proton conductors", *Journal of Materials Research*, 13, p385-394,(2010).
- [19] R. Abazari and S .Sanati, " Perovskite LaFeO₃ nanoparticles synthesized by the reverse microemulsion nanoreactors in the presence of aerosol– OT: morphology, crystal structure, and their optical properties", *Journal of Superlattices and Micro-structures (Elsevier)*, (2013).
- [20] L.J. Berchmans, V. Leena, K. Amalajyothi, S. Angappan, A. Visuvasam, "Preparation of lanthanum ferrite substituted with Mg and Ca", *Journal of Materials und Manufacturing Processes*, 24, p546-549, (2009).

- [21] A. Delmaster, D. Mazza, S. Ronchetti, M. Valino, R. Spinicci, P. Brovetto, M. Sails, "Synthesis and characterization of non-stoichiometric LaFeO_3 perovskite", Journal of Materials Science and Engineering, B79, p140–145, (2001).
- [22] P. Song, Q. Wang, Z. Zang, Z. Yan, "Synthesis and gas sensing properties of biomorphic LaFeO_3 hollow fibers templated from cotton", Journal of Sensors and Actuators (Elsevier), B 147, p 248–254, (2010).
- [23] P. Wang, Y. He, Y. Mi, J. Zhu, F. Zhang, Y. Liu, Y. Yang, M. Chen and D. Cao, "Enhanced photoelectrochemical performance of LaFeO_3 photocathode with Au buffer layer", Journal of royal society of chemistry, 9, p26780-26786, (2019).
- [24] Q. Peng, J. Wang, Y. W. Wen, B. Shan and R. Chen, "Surface modification of LaFeO_3 by Co-Pi electrochemical deposition as an efficient photoanode under visible light", Journal of royal society of chemistry, 6, p26192-26198, (2016).
- [23] M. Ismael, and M. Wark, "Perovskite-type LaFeO_3 : Photoelectrochemical Properties and Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants Under Visible Light Irradiation", Catalysts, 9(4), 342, (2019).
- [25] L. Li, L. Pan, D. Zhang, and J. Rong, "Ultrasonic-assisted synthesis of $\text{LaFeO}_3/\text{CeO}_2$ heterojunction for enhancing the photocatalytic degradation of organic pollutants", Materials Science in Semiconductor Processing, 152, 107058, (2022).
- [26] X.J. Wang, H.Y. Shen, H.Y. Tian, and Q.H. Yang, "Photocatalytic Degradation of Water-Soluble Azo Dyes by LaFeO_3 and YFeO_3 ", Adv. Mater. Res., 465, p 37–43, (2012).
- [27] L. Hou, G. Sun, K. Liu, Y. Li, and F. Gao, "Preparation, characterization and investigation of catalytic activity of Li-doped LaFeO_3 nanoparticles", J. Sol-Gel Sci. Technol., 40, p 9–14, (2006).
- [28] P. Tang, M. Fu, H. Chen, and F. Cao, "Synthesis of Nanocrystalline LaFeO_3 by Precipitation and its Visible-Light Photocatalytic Activity", Mater. Sci. Forum, 694, p 150–154, (2011).
- [29] S. Thirumalairajan, K. Girija, R.V. Masteralo, and N. Ponpandian, "Photocatalytic degradation of organic dyes under visible light irradiation by floral-like LaFeO_3 nanostructures comprised of nanosheet petals", New J. Chem., 38, p 5480–5490, (2014).

- [30] S. Thirumalairajan, K. Girija, I. Ganesh, D. Mangalaraj, C. Viswanathan, A. Balamurugan, and N. Ponpandian, "Controlled synthesis of perovskite LaFeO_3 microsphere composed of nanoparticles via self-assembly process and their associated photocatalytic activity", *Chem. Eng. J.*, 209, p 420–428, (2012).
- [31] H. Deng, Z. Mao, H. Xu, L. Zhang, Y. Zhong, and X. Sui, "Synthesis of fibrous LaFeO_3 perovskite oxide for adsorption of Rhodamine B", *Ecotoxicol. Environ. Saf.*, 168, p 35–44, (2019).
- [32] M.L. Mocwana, P.P. Mokoena, P.S. Mbule, I.N. Beas, G.L. Kabongo, S.N. Ogugua, and T.E. Tshabalala, "Photocatalytic Degradation of Methylene Blue and Ortho-Toluidine Blue: Activity of Lanthanum Composites La_xMO_y (M: Fe, Co, Ni)", *Catalysts*, 12(11),1313, (2022).
- [33] M. Dhiman, and S. Singhal, "Effect of Doping of Different Rare Earth (Europium, Gadolinium, Dysprosium and Neodymium) Metal Ions on Structural, Optical and Photocatalytic Properties of LaFeO_3 Perovskites", *J. Rare. Earth*, 37, p1279–1287, (2019).
- [34] P. V. Gosavi, R.B. Biniwale, "Pure phase LaFeO_3 perovskite with improved surface area synthesized using different routes and its characterization", *Journal of Materials Chemistry and Physics (Elsevier)*, 119, p324–329, (2010).
- [35] K.M. Parida, K.H. Reddy, S. Martha, D.P. Das, N. Biswal, "Fabrication of nanocrystalline LaFeO_3 : An efficient sol-gel auto-combustion assisted visible light responsive photocatalyst for water decomposition", *international journal of hydrogen energy (Elsevier)*, 35, p12161–12168, (2010).
- [36] M. Mesbaha, S. Hamedshahrakib, S.Ahmadic, M. Sharific, C. A. Igwegbed, "Hydrothermal synthesis of LaFeO_3 nanoparticles adsorbent: Characterization and application of error functions for adsorption of fluoride", *Journal Pre-proof (Elsevier)*, (2020).
- [37] M. Sivakumar, A. Gedanken, W. Zhong, Y. H. Jiang, Y. W. Du, I. Brukental, D. Bhattacharya, Y. Yeshurun and I. Nowik, "Sonochemical synthesis of nanocrystalline LaFeO_3 ", *Journal of Materials Chemistry*, 14, p764-769 , (2004).
- [38] J. Leng, S. Li, Z. Wang, Y. Xue, D. Xu, "Synthesis of ultrafine lanthanum ferrite (LaFeO_3) fibers via electrospinning", *Journal of Materials Letters (Elsevier)*, 64,p 1912–1914, (2010).

الفصل الأول

مفاهيم عامة حول البيرفسكايت

1-I- تمهيد:


يتناول هذا الفصل وصفًا عامًا للجانب النظري لموضوع البحث، إذ يتطرق في الجزء الأول لأهم المعارف التي يتوجب الإحاطة بها حول البيروفسكايت من دراسة تركيبته البنيوية، شروط استقراره وغيرهما. أما الجزء الثاني فسيتم التعرف فيه على طرق تحضير مساحيق البيروفسكايت، إضافة إلى أهم تطبيقاته في المجال البيئي.

2-I- بنية البيروفسكايت:

1-2-I- نبذة تاريخية:

تعتبر البنى البيروفسكايتية من أوسع عائلات الأكاسيد البلورية المختلطة التي أخذت وصفها البنيوي من معدن أكسيد كالسيوم التيتانيوم (CaTiO_3)، الذي اكتشف من طرف الجيولوجي غوستاف روز (Gustav Rose) عام 1839م في جبال الأورال بروسيا، حيث اكتسبت اسمها نسبة إلى عالم المعادن الروسي ليف ألكسيفش فون بيروفسكي (Lev Aleksevich Von Perovski) (1792–1856) م تكريمًا له [1]. فلقد تفشى التركيب البلوري لبنية البيروفسكايت لأول مرة في عام 1945م من طرف عالم البلورات الأيرلندي ميغلو (Megaw) بواسطة بيانات الأشعة السينية لتيتانات الباريوم (BaTiO_3) [2].


وفي النصف الثاني من القرن 20، وجد الباحثون العديد من المواد التي تملك هذه البنية، بالإضافة إلى أنها تظهر خصائص متنوعة مما يسمح بتطبيقها في عدة مجالات، فلقد وصفت التركيبة البنيوية لها بالصيغة الكيميائية العامة (ABX_3)، حيث أن A و B عبارة عن كاتيونات و X أنيون، يمكن أن يكون (Br^- ، S^{2-} ، F^- ، Cl^- أو O^{2-}) يشكلان مع بعضهما صفوف ذات تعبئة متراسة، وتراصف هذه الأخيرة بتناوب الطبقات AX و X_2 [3]. كما هو موضح في الشكل (1-I).



الشكل (1-I): خلية الوحدة للبيروفسكايت توضح تناوب الطبقات الأيونية AX و X_2 [3].

تُصنف مواد البيروفسكايت على أساس العنصر الذي يحتل الموقع X في الصيغة الكيميائية ABX_3 إلى عائلة الأكاسيد وعائلة الهلوجينات، حيث تُعرف عائلة الأكاسيد بالصيغة الكيميائية ABO_3 ، حيث A و B عبارة عن كاتيونات ذات أحجام مختلفة و O هو أنيون الأوكسجين. من أجل تشكيل بنية أكسيد البيروفسكايت يجب أن يكون مجموع حالات التكافؤ في الكاتيونات A و B مساوياً إلى (+6)، وهذا للتعويض عن تكافؤ

الأوكسجين المساوي ل (-6) الذي يبقى ثابتاً، ومنه تكون الشحنة الكلية للمركب معدومة، وتختلف حالات التكافؤ للكاتيونات A و B من بيروفسكايت إلى آخر [4]:




في حين أن بيروفسكايت الهلوجينات التي تختلف عن بيروفسكايت الأكاسيد بحقيقة أن أنيونات الهلوجين تحل محل أنيونات الأكسيد، حيث تُعرف بالصيغة الكيميائية ABX_3 ، حيث A كاتيون أحادي التكافؤ، B كاتيون معدن ثنائي التكافؤ و X أنيون الهلوجين، وهي جزء من المجموعة السابعة للجدول الدوري، وتتمثل في الفلور (F)، الكلور (Cl)، البروم (Br) واليود (I). ويمكن تصنيف نوعين من بيروفسكايت الهلوجين اعتماداً على العنصر الذي يحتل الموقع A وهما:

- بيروفسكايت الهلوجين غير العضوية: هي التي يكون فيها الكاتيون A معدني مثل (Cs).
- البيروفسكايت المهجن العضوي- غير العضوي: هي التي يتم فيها استبدال الكاتيون A غير العضوي بجزيء عضوي من النوع $(R-NH_3)$ أو (NH_3-RNH_3) [5].

I-2-2- وصف بنية البيروفسكايت:

كما ذكر سابقاً، يتضمن أكسيد البيروفسكايت عدد كبير من الأكاسيد المختلطة التي يتم تمثيلها بالصيغة ABO_3 ، حيث A كاتيون من المعادن القلوية أو الترابية النادرة ذو نصف قطر كبير بعدد تناسقي (جوار اقرب) يساوي 12 (Ba، Ca، Pb، Rb، Sr، Na، K ... إلخ)، أما الكاتيون B فيكون من المعادن الانتقالية ذو نصف قطر أصغر و يتميز بجوار اقرب يساوي 6 (Ti، Sn، W، Zr، Nb، Ta ... إلخ)، كما أن الجوار الأقرب لأيون الأكسجين O هو 6 أيضاً. كما تتميز مركبات البيروفسكايت ببنية بلورية مكعبة وزمرة فضائية $Pm\bar{3}m$ في الحالة المثالية [6].

ومن أجل تشكيل بنية أكسيد البيروفسكايت يجب أن يكون مجموع عددي الأكسدة الثنائية m و n للكاتيونات (A^{+m}, B^{+n}) مساو لـ +6، وهذا من أجل أن تكون الشحنة الكلية للمركب معدومة، حيث يتموضع الكاتيون الأقل حجماً B^{+n} في رؤوس المكعب وتشغل الأيونات O^{2-} مركز الحواف أما الكاتيون A^{+m} فيكون في مركز المكعب [7]. كما هو موضح في الشكل (I-2).



الشكل (2-1): خلية الوحدة للبيروفسكايت ABO_3 [3].

اعتمادًا على احتلال الموقعين A و B فإنه يمكن تصنيف أنواع من البيروفسكايت إلى 3 أقسام [4]:

1-2-2-I- البيروفسكايت البسيط:

في هذه الحالة تكون المواقع A و B مشغولة من طرف نوع واحد من الكاتيونات مثل: $PbTiO_3$ ، $YCrO_3$... إلخ.

2-2-2-I- البيروفسكايت المعقد:

في هذا النوع من التركيبة البنيوية فإن الموقعين A و B تحتل من طرف اثنين من الكاتيونات المختلفة مثل: $PbCo_{0.25}Mn_{0.75}O_3$ ، $PbMg_{0.33}Nb_{0.67}O_3$ ، $La_{0.8}Sr_{0.2}CoO_3$... إلخ.

3-2-2-I- البيروفسكايت المزدوج:

سمي مزدوج لأن حجم الشبكة هو ضعف حجم البيروفسكايت البسيط مثل: Sr_2MnMoO_6 ... إلخ.


3-2-I- شروط استقرار بنية البيروفسكايت:

إن من شروط استقرار بنية البيروفسكايت هو ارتكازها على عاملين مهمين. الأول يدعى فعل يان – تيلر (Jahn-Teller effect) والثاني معامل التحمل (Tolerance Factor).

1-3-2-I- فعل يان – تيلر (Jahn-Teller effect):


إن تشوه البنية البلورية يمكن أن يكون ناتج عن استطالة أو ضغط في ثمانية الأسطح (BO_6)، وهذا التأثير يسمى بفعل يان-تيلر (Jahn-Teller effect)، والمعروف أيضًا باسم "تشويه Jahn-Teller". ولقد عرّفه العالمان آرثر هيرمان يان و إدوارد تيلر على أنه ذلك التأثير الذي يحدث نتيجة لتفاعل البنية الإلكترونية للمعادن الانتقالية (الكاتيونات B) مع الأوكسجين المحيط بها. تم اقتراح هذا التأثير في نظرية نُشرت عام 1937م من قبل العالمان والتي تنص على أن "كل جزيء غير خطي، لا يمكن لحالاته الإلكترونية أن يكون لها انحلال في الحالة المستقرة" [8].

تتموضع الكاتيونات B في مركز ثماني الأسطح للأوكسجين بطبقة الكترونية عليا (3d)، إذ أن هذه الطبقة تمتلك 5 مدارات ذرية ($d_{z^2}, d_{x^2-y^2}, d_{xy}, d_{xz}, d_{yz}$)، بالإضافة الى انه يمكن لهذه المدارات الذرية الخمسة أن تنقسم إلى مستويي طاقة T_{2g} و e_g . ففي حين أن T_{2g} يتكون من ثلاث مدارات (d_{xy}, d_{xz}, d_{yz})، يتكون e_g من مدارين اثنين ($d_{z^2}, d_{x^2-y^2}$)، كما أن الطاقة الناتجة من المستويات T_{2g} تكون منخفضة مقارنة بالطاقة المعطاة من قبل المستويات e_g ، بينما يحتوي الأكسجين على طبقة الكترونية عليا 2p تتكون من ثلاث مدارات (P_z, P_y, P_x) [9]، كما هو موضح في الشكل (3-I).



الشكل (3-I): تمثيل للمدارات الثلاثة للطبقة p من الأكسجين والمدارات الخمسة للطبقة d لعنصر الانتقال [9].

إن تأثير يان- تيبلر يؤدي إلى حالة انحطاط لمستويات الطاقة في T_{2g} و e_g ، ويتواجد هذا الفعل في تكوينات إلكترونية معينة تبعاً إلى عدد الإلكترونات وحالات دوران السبين (أعلى أو أسفل)، وينص هذا التأثير على أن: " لأجل الشغل غير المتناظر للمدارات في الجزيئات غير خطية، فإنه يجب تشويه الجزيء من أجل خفض التناظر و الطاقة في النظام [4,3]، وهذا يتم بالاستناد إلى الإلكترونات في الطبقة (3d) للكاتيونات B، وبالإضافة إلى ذلك فإن مستويات المدارات T_{2g} و E_g تنخفض مفصولة الطاقة لتحقيق الإستقرار في البنية المشوهة والتقليل في الطاقة الكلية للنظام، وبالتالي يحدث تشوه (استطالة أو إنضغاط) في ثماني الأسطح للأوكسجين حول الكاتيونات B (أنظر الشكل (4-I)).




الشكل (4-I): المخطط الطاقوي لمستويات المدارات للكاتيون B وفقا للحقل البلوري (CF) الذي تم انشاؤه بواسطة ثماني الوجوه للأكسجين وتأثير فعل يان-تيلر (JT) [10].

I-2-3-2- معامل التحمل (Tolerance Factor):

تتمتع البنية البيروفسكايتية بمرونة عالية، وهذه الخاصية ينشأ عنها معامل يعبر عن مقدار بعدي يتعلق بأبعاد الخلية يسمى "معامل التحمل (t)", عرفه عالم الكيمياء البلورية غولدمشيت "Goldschmidt" على أنه معامل يسمح بتقدير درجة التشوه للبنية البلورية لأنه يعتمد في حسابه على نصف القطر الأيوني لكل من الكاتيونات A و B والأنيون O [11].

يمكن تعريفه أيضاً على أنه درجة من عدم التوافق بين الطبقات AO و BO_2 على النحو الذي تحدده أنصاف الأقطار لتحمل الأيونات أو لا من قبل البيروفسكايت (الشكل (5-I)).



الشكل (5-I): أبعاد بنية البيروفسكايت المكعبة ABO_3 [3].

ويعرّف معامل التحمل كالتالي:

$$2(r_B + r_O)^2 = (r_A + r_O)^2 \quad (1-I)$$

$$\sqrt{2} (r_B + r_O) = (r_A + r_O) \quad (2-I)$$

$$\frac{(r_A + r_O)}{\sqrt{2} (r_B + r_O)} = 1 \quad (3-I)$$

وتبقى هذه العلاقة محققة في حالة البنية المكعبة للبيروفسكايت، وبصفة عامة فإن هذه النسبة تتعلق بأبعاد الخلية، وبالتالي فإنها تختلف من بنية إلى أخرى، ويمكن التعبير عنها بالصيغة التالية [12]:

$$t = \frac{(r_A + r_O)}{\sqrt{2} (r_B + r_O)} \quad (4-I)$$

حيث t يميز التوافق بين الطبقات "OA" و "OB" و r_A و r_B و r_O هي نصف القطر الأيوني للأيونات الموجبة الكبيرة، للأيونات الموجبة الصغيرة والأيونات السالبة على التوالي.


يصف هذا العامل الهندسي الانحراف على مثالية البيروفسكايت، فمن أجل بنية البيروفسكايت مستقرة يتغير ضمن المجال $0.75 < t < 1.06$ ، وتكون البنية عبارة عن شبكة مكعبة مثالية لما $t=1$ ، وعند الابتعاد عن هذه القيمة فهناك احتمالية لتعرض هذه البنية لعدة تشوهات مختلفة، فمثلاً إذا كان هذا العامل موجود في المجال $0.75 < t < 0.95$ فإن هناك تشوه تقويمي (orthorhombic)، وفي المجال $0.96 < t < 0.99$ سيكون تشوه معين (rhomboedric) أما في المجال $0.99 < t < 1.06$ فالبنية تكون مكعبة (Cubic). لذلك يمكن تمييز العديد من الأنواع وفقاً لقيمة عامل التحمل (ويسمى كذلك عامل التسامح) هو موضح في الجدول (1-I) [7].

الجدول (1-I): تطور البنية البلورية وفق قيمة معامل التحمل [7].

$t < 0.75$	$0.75 < t < 1.06$ بيروفسكايت			$t > 1.06$
	$0.75 < t < 0.95$	$0.96 < t < 0.99$	$0.99 < t < 1.06$	
الألمينيت (ilmenite)	تشوه متوازي المستطيلات (orthorhombic Distortion)	تشوه النظام المعيني (rhomboedric Distortion)	مكعبة (Cubic)	سداسية (Hexagonal)

I-2-4- المشتقات البيروفسكايتية:

ينبثق عن بنية البيروفسكايت العديد من الأطوار التي تظهر نتيجة لمرونتها وعدم تجانسها، حيث يمكن الحصول على المشتقات بإضافة AO أو BO_2 إلى البنية البيروفسكايتية فينتج عنهما الطور A_2BO_4 (Ruddlesden-popper) أو AB_2O_5 (Pseudobrookite) على التوالي، كما أن عملية أكسدة البيروفسكايت يتولد عنها الأكسيد $A_2B_2O_7$ (Pyrochlore) وإرجاعه يتولد عنه الأكسيد $A_2B_2O_5$ (Broummillerite) [13]. كما يوضح الشكل (6-I).



الشكل (I-6): مشتقات البنية البيروفسكايتية.

I-3- طرق تحضير البيروفسكايت:

هناك العديد من الطرق لتحضير مسحوق البيروفسكايت، تصنف معظمها تحت مسارين بارزين هما: المسار الجاف والمسار الرطب. تتجه الأنظار دوماً إلى الطرق البسيطة وغير المكلفة، والتي يمكن أن تُجرى في الظروف العادية وتعطي بنفس الوقت نتائج ذات دقة عالية مقارنة مع طرائق أخرى معقدة تستخدم فيها أجهزة ذات تقنيات حديثة وباهظة الثمن. يوضح الشكل (I-7) مخططاً لبعض تقنيات التحضير.



الشكل (I-7): تقنيات تحضير مسحوق البيروفسكايت.

وسنتطرق لشرح مبسط لطريقة واحدة من كل مسار وهما:

❖ طريقة تفاعل الحالة الصلبة.

❖ طريقة محلول – هلام.

I-3-1- طريقة تفاعل الحالة الصلبة:

تعد طريقة تفاعل الحالة الصلبة من أقدم وأكثر الطرق استخدامًا، فجوهر هذه الطريقة يكمن في التفاعل بالمعالجة الحرارية بين مادتين أو أكثر (أكاسيد أو كربونات) في صورة صلبة يتم خلطها في البداية، لكي يحدث التفاعل لابد من كونهما في تماس مباشر حيث تتحرك شوارد الذرات من كلتا المادتين باتجاه خطوط التماس لإتمام التفاعل والحصول على المركب المطلوب. يتطلب هذا الانتقال طاقة كبيرة جدًا، لذلك عادة ما يتم هذا التفاعل في درجة حرارة مرتفعة جدًا ($900-1500^{\circ}\text{C}$) [14].

I-1-3-1- مراحل طريقة تفاعل الحالة الصلبة:

تمر هذه الطريقة بعدة مراحل أساسية وهي:

I-1-3-1-1- الخلط والطحن:

هي مرحلة مهمة في عملية تحضير المواد السيراميكية، يتم خلالها وزن المواد الأولية وفقًا للكميات المتكافئة التي توفرها معادلة التفاعل، بعد ذلك تطحن يدويًا أو آليًا للحصول على خليط متجانس.

I-1-3-1-2- الكلسنة:


هي معالجة حرارية تهدف إلى نزع الكربون من المزيج، وذلك بإطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 ، تستغرق هذه المرحلة عدة ساعات (من 10 إلى 20 ساعة).

I-1-3-1-3- التشكيل:

تهدف هذه المرحلة إلى تقريب الحبيبات من بعضها البعض، وذلك لتسهيل ظاهرة الانتشار التي تحفز التفاعل بين مختلف العناصر الكيميائية لتكوين المركب النهائي، وهي مرحلة مهمة جدًا لذلك يجب إعطاؤها عناية خاصة لتحسين بعض العيوب البلورية. توجد عدة طرق للتشكيل والطريقة الأكثر شيوعًا هي استعمال الضغط الهيدروستاتيكي.

I-1-3-1-4- التليد:

وهي أيضًا معالجة حرارية، ولكن عند درجات حرارة عالية قريبة من درجة حرارة إنصهار المركب النهائي، تُمكن هذه المرحلة من نمو حبيبات المسحوق المكلسن، و تقلل بذلك من الفجوات داخل العينة، مما يسمح بالحصول على عينات مكثفة بالإضافة إلى أنها تسمح بالتقليل من ظهور الأطوار الشائبة. يلخص جميع مراحل طريقة التفاعل في الحالة الصلبة في الشكل (I-8).



الشكل (I-8): مخطط مراحل تحضير العينات بطريقة التفاعل في الحالة الصلبة.

I-3-1-2- إيجابياتها:

- ✓ سهولة الخطوات وكذلك قلة تكلفة المواد الأولية.
- ✓ مردودية عالية.

I-3-1-3- سلبياتها:

- على الرغم من الاستعمال الواسع لهذه الطريقة البسيطة، إلا أن لها عدة عيوب [15]:
- ✗ سرعة منخفضة للتفاعلات في الحالة الصلبة، وتعتمد هذه السرعة على الدورة الحرارية المستخدمة (معدل التسخين والوقت).
- ✗ تحتاج درجات حرارة عالية والتي تتطلب استنزاف كميات كبيرة من الطاقة.
- ✗ تكثف حبيبات المسحوق الناتج وكذا حجمها الكبير وهذا نتيجة لظهور مرحلة سائلة عند درجات الحرارة العالية جداً (تبلور الحبيبات مع التكبير).

❑ عدم تجانس تركيبة المسحوق النهائي الذي يتم الحصول عليه بهذه الطريقة (ظهور أطوار إضافية).

❑ وجود شوائب في المسحوق الناتج وذلك بسبب تلوث الطاحونة أو الهاون أو الفرن المستخدم.

و عليه فإنه من الصعب استخدام هذه الطريقة في إنتاج مسحوق ذو جودة عالية وحجم حبيبي صغير من رتبة النانو متر [15].

I-3-2- طريقة محلول – هلام (Sol-gel):

وهي من الطرق الكيميائية الرطبة (اللطيفة) التي تستعمل في تحضير كثير من المواد السيراميكية، ولا يقتصر استعمال هذه الطريقة في تحضير المواد السيراميكية فقط، بل تستعمل أيضاً في تحضير المواد العضوية والبيولوجية. ان المواد الأولية المطلوبة للتحضير في طريقة محلول-هلام تكون في شكل الكوكسايدات المعدن $M-(OR)_n$ ، لكن أملاح المعادن تتوفر بكثرة على شكل أسيتات، كلوريدات و نترات مقارنة مع الكوكسايدات نتيجة صعوبة تحضير هذه الأخيرة. تنقسم طريقة محلول-هلام إلى مرحلتين:

❖ الإماهة (Hydrolysis):

في هذه المرحلة يتم وزن كميات من أملاح المعادن بنسب ستيكومترية وإذابتها في مذيب (كحول أو ماء مقطر مع إضافة قطرات من حمض النيتريك) عند درجة حرارة $60^{\circ}C$ - $80^{\circ}C$ مع التحريك المستمر. كما انه من المهم جداً التحكم في قيمة الرقم الهيدروجيني للمحلول PH [17] لتجنب الترسيب وتشكيل هلام متجانس الذي يمكن تحقيقه باستخدام المحاليل الأساسية أو الحمضية.

❖ التكثيف المتعدد/ البلمرة (Condensation):

أثناء هذه المرحلة تتكون سلاسل بوليمرية حيث تمتد هذه الأخيرة لتشكيل بنية هلامية، ويتم تجفيف الهلام الناتج في درجة حرارة تتراوح بين $150^{\circ}C$ و $200^{\circ}C$ لإزالة المحتويات غير المرغوب فيها، ثم بعد ذلك يعالج حرارياً عند درجات حرارة مختلفة في النطاق $400^{\circ}C$ - $800^{\circ}C$ للحصول على المسحوق المطلوب.

I-3-2-1- آليات التفاعل لطريقة محلول- هلام:

تنقسم آلية التفاعل لطريقة محلول-هلام إلى مرحلتين (الإماهة والتكثيف):

I-3-2-1-1- آليات الإماهة (Hydrolysis):

تمثل هذه المرحلة الخطوة الأولى في طريقة محلول-هلام التي يتم خلالها إماهة جزيء الماء مع الكوكسيد المعدن، مما يؤدي إلى تشكيل جزيء من الكحول، ويمكن كتابة معادلة التفاعل على النحو التالي [18]:





حيث: M - معدن.

R - جذر الكيلي (C_nH_{2n+1}) .

I-2-3-1-2- آليات التكثيف المتعدد/ البلمرة (Condensation):

تختفي المجموعات الهيدروكسيل الناتجة عن عملية الإماهة أثناء عملية التكثيف نتيجة إرتباطها مع بعضها البعض لتشكيل جسور معدنية M-O-M ويتم هذا الإرتباط وفقاً لآليتين [18]:

• **التكاثف غير المتجانس:**• **التكاثف المتجانس:**

وفي نهاية هذه التفاعلات يتم الحصول على هلام عن طريق تحول المحلول إلى مادة صلبة بوليميرية.

I-2-3-2- إيجابياتها:

تتميز طريقة محلول- هلام بالعديد من المزايا نذكر منها [15،19،20]:

- ✓ تجانس تركيبي المسحوق النهائي نتيجة المزج على المستوى الجزيئي.
- ✓ تسمح بتحضير أكاسيد مختلطة أسهل عن طريق التحلل الجزيئي عند درجة حرارة منخفضة نسبياً مقارنة بطريقة تفاعل الحالة الصلبة من حيث توفير الطاقة الحرارية.
- ✓ تسمح بتكوين بلورات أصغر بكثير بسبب وقت الانحلال الحراري الأقصر ودرجة الحرارة المنخفضة.
- ✓ تكوين أطوار بلورية جديدة من المواد الصلبة غير البلورية.

I-2-3-3- سلبياتها:


بالرغم من المزايا الكثيرة لهذه الطريقة إلا أنها تمتلك بعض النقاط السلبية من بينها [15،19]:

- ⊗ استعمال كميات كبيرة من المذيبات.
- ⊗ تبقى مجموعات الهيدروكسيل والكربونات بعد المعالجة الحرارية.
- ⊗ يمكن أن تختلف مدة الحصول على المواد الهلامية من ساعات إلى أيام.
- ⊗ ارتفاع أسعار المواد الأولية المستخدمة للتحضير مقارنة بالمواد الأولية المستخدمة في طريقة تفاعل الحالة الصلبة.
- ⊗ انبعاث بعض الغازات السامة أثناء المعالجة الحرارية مثل: CO_2 ، NH_3 إلخ.

I-4- تطبيقات البيروفسكايت:

I-4-1- خلايا الوقود الأكسيد الصلب (SOFC):

الخلية الوقودية في جوهرها خلية كهروكيميائية، تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية للوقود المغذي لها (الوقود الأكثر شيوعاً هو H_2) بشكل مباشر إلى طاقة كهربائية. تتكون الخلية الواحدة من ثلاثة مكونات رئيسية: المصعد، المهبط والإلكتروليت. لا يختلف مبدأ عمل خلايا الوقود الأكسيد الصلب من حيث التفاعل الكيميائي الحاصل عن بقية خلايا الوقود غير أن الإلكتروليت هنا يكون ناقل لأيونات الأوكسجين (O^{2-})، وهي تعمل في درجات حرارة عالية جداً ابتداءً من $500^\circ C$ ، مما يسمح بالحصول على ناقلية أيونية كافية لتوليد الطاقة، كما تمتاز بكونها خالية تقريباً من مشاكل التآكل الناجم عن استخدام المحاليل المائية. تقوم هذه الخلية بتركيب الماء من الهيدروجين و الأوكسجين منتجة قدرًا معيناً من الطاقة الكهربائية. كما هو موضح الشكل (I-9) والذي يعطي فكرة على مبدأ عمل الخلية بالإضافة لتفاعل الحادث في كل من المصعد والمهبط.




الشكل (I-9): رسم تخطيطي لخلية SOFC [21].

لزيادة كفاءة خلايا وقود الأكاسيد الصلبة لابد من تطوير المادة التي تدخل في تركيب العناصر المكونة لها. فواحدة من المواد الأكثر دراسة ككاثود في خلايا SOFC هو أكسيد مختلط من اللانثانيوم والمنغنيز $LaMnO_3$. لقد أدى استبدال اللانثانيوم بالسترونشيوم ($La_{1-x}Sr_xMnO_3$) إلى زيادة الموصلية الكهربائية بشكل كبير [21، 22]، كما تم أيضاً استبدال المنغنيز بمعادن انتقالية أخرى أهمها الكوبالت ($La_{1-x}Sr_xMn_{1-y}Co_yO_3$) والحديد ($(La_{1-x}Sr_xCo_{1-y}Fe_yO_3)$ [21].

I-4-2- التحلل الضوئي المحفز:

إن التلوث البيئي من أهم المشاكل الرئيسية التي يعاني منها العالم وهي تشمل تلوث التربة، الهواء والمياه. وتعد الاصباغ من بين المواد العضوية المتعددة الملوثة للمصادر المائية ويعود السبب في ذلك إلى استخدامها الواسع في الصناعات المتنوعة. من بين العديد من أكاسيد المعادن التي تمت دراستها لإزالة الملوثات العضوية من المياه أثارت أكاسيد البيروفسكايت اهتماماً خاصاً نظراً لتعدد مكوناتها. ويمكن تلخيص آلية التحلل الضوئي المحفز باستخدام أكاسيد البيروفسكايت في الشكل (I-10).




الشكل (10-I): آلية التحلل الضوئي المحفز باستخدام أكاسيد البيروفسكايت [23].

تمت دراسة التحلل الضوئي المحفز لمركبات اللانثانايوم (LaCoO_3 ، LaNiO_3 ، LaFeO_3)، باستخدام صبغة أزرق الميثيلين (MB) وأورثو-تولويدين الأزرق (o-TB) تحت الضوء المرئي. لوحظ أن جميع المركبات تمتلك نشاط تحفيزي ضوئي، ويعتبر مركب LaCoO_3 أعلى نشاطاً مقارنةً بـ LaFeO_3 و LaNiO_3 لكلا الأصباغ [24]. خلال دراسة تأثير التطعيم بالبراسيوديميوم (Pr) على نشاط التحفيز الضوئي لأكسيد البيروفسكايت LaFeO_3 المُصنَّع عن طريق Sol-Gel، تمت مراقبة التحلل الضوئي للمحلول المائي للملوث رودامين-B (Rh-B) تحت إشعاع الضوء المرئي. لقد أظهر مساحيق LaFeO_3 المطعمة بالبراسيوديميوم (Pr) كفاءة تحفيز ضوئي أعلى مقارنةً بمساحيق LaFeO_3 النقي، حيث كانت نسبة التحلل 93% و 50% على التوالي خلال 4 ساعات [25].


I-3-4- امتزاز أحادي أكسيد الكربون (CO):

يعد غاز أحادي أكسيد الكربون (CO) من أشد الغازات الملوثة للهواء سمية، وهو ينشأ نتيجة لظواهر طبيعية وللاحتراق غير الكامل لمركبات الكربون العضوية المنسوبة إلى الأنشطة البشرية مثل: الفحم، البترول والغاز الطبيعي. تمت دراسة أكاسيد البيروفسكايت التي تعتمد أساساً على الحديد بهدف إنتاج أجهزة استشعار لهذا الغاز مثل: LaFeO_3 النقي [26]، $\text{La}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_3$ حيث ($x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.35$) [27] و $\text{LaCo}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 1$) بخطوة 0.1 [28].

تحدث آلية التفاعل وفق المعادلة التالية [29]:




يمكن تلخيص آلية استشعار غاز (CO) باستخدام أكاسيد البيروفسكايت في الشكل (11-I).



I-4-4- امتزاز المعادن الثقيلة:

أضحى العالم مؤخرًا يعاني مشكلة بيئية عالمية خطيرة، وتتمثل في رمي مخلفات النشاطات الصناعية المختلفة، خاصة أيونات العناصر الثقيلة السامة (Pb^{+2} ، Ni^{+2} ، Cd^{+2} ، Zn^{+2} ، Cu^{+2} ، Co^{+2} ... إلخ)، في المنظومات المائية المختلفة. ومن أهم التقنيات التي استخدمت في معالجة هذه المشكلة هو الإمتزاز على المواد الصلبة، حيث تعد أكاسيد البيروفسكايت أحد الممتزات الصديقة للبيئة المستخدمة في إزالة أيونات المعادن الثقيلة من المياه الملوثة. من بين أكاسيد البيروفسكايت التي استخدمت لهذا الغرض نذكر: $LaFeO_3$ [31]، $LaGdO_3$ [32]، $LaAlO_3$ [33]، وقد أعطت هذه المواد كفاءة عالية.



I-4-5- مضادات البكتيريا:



الشكل (I-13): النشاط المضاد للبكتيريا من أجل *Enterococcus faecalis* لعينات BaFeO₃-Sol و BaFeO₃-Cop [36].

يعد ظهور البكتيريا الممرضة المقاومة للأدوية أحد التهديدات الرئيسية لصحة الإنسان على مستوى العالم. وقد أدى إدخال المواد النانوية في المجال البيولوجي إلى فتح آفاق جديدة للعوامل المضادة للبكتيريا، نظرًا لآلية عملها الفريدة ضد البكتيريا المسببة للأمراض مقارنة بالمضادات الحيوية التقليدية، ومن المتوقع أن تتغلب على التحديات الحالية للبكتيريا المقاومة للأدوية. استخدمت أكاسيد البيروفسكايت كمضادات ومثبطات لعدة أنواع من البكتيريا والخمائر، حيث تمت دراسة النشاط (الفاعلية) المضاد للبكتيريا للمركب $BaZr_xTi_{1-x}O_3$ مع $x = 0.05$ على نوعين من البكتيريا موجبة الجرام (*Staphylococcus aureus* و *Micrococcus luteus*) و نوعين من سالبة الجرام (*Escherichia coli* و *Klebsiella pneumoniae*) وقد أعطى نتائج مرضية [35].

كما درست فاعلية المركب BaFeO_{3-δ} المحضر بطريقتين (الترسيب المشترك ومحلول-هلام) ضد البكتيريا باستخدام اثنين من موجبة الجرام (*Bacillus subtilis* و *Staphylococcus aureus*) واثنين من سالبة الجرام (*Escherichia coli* و *Pseudomonas aeruginosa*) بالإضافة إلى مجموعة من الخمائر و الفطريات (*Enterococcus faecalis*، *Salmonella typhi*، *Candida albicans* و *Aspergillus brasiliensis*)، وقد بينت النتائج وجود نشاط عالي ضدهم [36].

كما أجريت دراسة فاعلية المركب $La_{0.33}Ca_{0.67}MnO_3$ -ethyl4-nitrobenzoate باستخدام *Staphylococcus aureus*، *Aspergillus niger*، *Candida albicans*، *Pseudomonas aeruginosa* و *Aspergillus niger*. حيث لوحظ أنه ينشط نموها مع متوسط أقطار التثبيط 32 mm و 45mm، 56mm، 60mm على التوالي [37].

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك تطبيقات أخرى لم يتم التطرق لها من بينها الكشف عن الخلايا السرطانية، امتزاز غاز النشادر NH₃ وامتزاز المضادات الحيوية، بالإضافة إلى العديد من التطبيقات البيئية المختلفة.

I-5- خلاصة:

في هذا الفصل تم التعرف على ماهية أكسيد البيروفسكايت، بنيته البلورية، أنواعه، شروط استقراره ومشتقاته. تم التطرق أيضًا إلى مختلف طرق تصنيعه، بالإضافة إلى تطبيقاته العديدة في مجالات متنوعة مثل البيئة، الطاقة و البيولوجيا.

قائمة مراجع الفصل الأول

- [1] C. Moure, and O. Peña, " Recent advances in perovskites: Processing and properties", Journal of Progress in Solid State Chemistry, 43(4), p. 123-148, (2015).
- [2] W. Forrester and R. Hinde, "Crystal Structure of Barium Titanate. Nature", 156(3954) , p. 177-177, (1945).
- [3] M. S. MAHBOUB, "Synthèse, caractérisation par diffraction X et spectroscopie Raman des composés $\text{Ca}_{1-x}\text{Sr}_x\text{FeO}_{2.5-\delta}$ ($\delta = 0, 0.5$)", Thèse de doctorat, Université Mentouri-Constantine , Algérie (2012).
- [4] A. kharief, "Synthèse, caractérisations et étude structural des céramiques PZT de type pérovskite $\text{Pb}_{1-x}\text{La}_x\text{Ca}_x[(\text{Zr}_y\text{Ti}_{1-y})_{0.75}\text{Sb}_{0.25}]\text{O}_3$ ", Mémoire de Magistère, Université Mentouri - Constantine, Algérie (2012).
- [5] J. Khaoula, " Synthèse et auto-assemblage des molécules de pérovskites pour la photonique et le marquage", Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay et de la faculté des sciences de bizerte preparée à l'école normale supérieure de cachan, Tunisia (2016).
- [6] O. Ben Mya, "Synthèse et Caractérisation de la pérovskite $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{Fe}_{0.7}\text{Ni}_{0.3}\text{O}_3$ ", Thèse de doctorat, Université Mohamed Khider-Biskra, Algérie (2015).
- [7] M. Lebid, "Etude des propriétés physicochimiques des oxydes à base de lanthane, fer et magnésium", Thèse de doctorat, Université Mohamed Khider-Biskra, Algérie (2016).
- [8] H. A. Jahn, E. Teller, " Proceedings of the Royal Society of London Series A ", Mathematical and Physical Sciences, George Washington University, vol. 161, p220-235, (1937).
- [9] R. Rahmani, "calcul des propriétés électroniques et magnétiques de pérovskites conductrices de type ABO_3 et leurs solutions solides par la théorie de la fonctionnelle densité ", Thèse de doctorat, Université de Oran, Algérie (2018).
- [10] T. Broux, " Caractérisations structurales in situ avancées d'oxydes dérivées de la pérovskite pour des applications électrochimiques à haute température ", Thèse de doctorat, Université Rennes, Français (2015).
- [11] C. Autret, "Etudes de pérovskites de manganèse (et structures dérivées) à propriétés de magnétorésistance colossale", Thèse de doctorat, Université de Caen, (2002).

- [12] T. Ishihara, "Perovskite Oxide for Solid Oxide Fuel Cells", 1st edition, Springer, US, (2009).
- [13] غ. ريحية، "التوليف و التركيب البلوري للمركبات من نوع $ABO_{2.5+d}$ (المعادن الانتقالية = B، معادن الأرض القلوية = A)"، جامعة الشهيد حمه لخضر - الوادي ، رسالة دكتوراه، الجزائر (2023).
- [14] H. Tian, perovskite materials devices and integration, IntechOpen, London, UK, (2020).
- [15] A. Benaikcha, " Synthèse et propriétés des oxydes $LaFe_{1-x}Cu_xO_3$ ", Thèse de doctorat, Université Mohamed Khider-Biskra, Algérie (2018).
- [16] مروة وليد عبد الرحمن، " تحضير مركبات Y-Ba-Cu-O فائقة التوصيل و دراسة خصائصها التركيبية و الكهربائية "، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه، العراق (2019).
- [17] M .Mimouni, " Effet du dopage sur la modulation de structure des materiaux supraconducteurs a haute temperature critique a base de bismuth", Thèse de doctorat, Université Echahid Hamma Lakhdar-El oued, Algérie (2020).
- [18] S. Bayou, " Etude Physico-Chimique de Formulations Dentaires Chargees", Thèse de doctorat, Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene , Algérie (2013).
- [19] R .Benakcha, "Synthèse et étude physicochimique des oxydes $La_{1-x}Mg_xAlO_3$ ", Thèse de doctorat, Université Mohamed Khider-Biskra, Algérie (2017).
- [20] M.Saidi, " L'effet de dopage d'éléments sur les propriétés diélectriques et piézoélectriques de la composition $(Na_{0.5}Bi_{0.5})_{0.94}Ba_{0.06}TiO_3$ synthétisée par technique Sol-Gel ", Mémoire de Magister, Université Mouloud Mammeri - Tizi-Ouzou, Algérie (2012).
- [21] R. F. Cienfuegos, "Synthèse par voie sol-gel et mise en forme de couches épaisses de nickelates de lanthane. Applications comme cathodes de piles à combustible SOFC ", Thèse de doctorat, Université de toulouse, France (2008).
- [22] S. Jiang, " A comparison of O_2 reduction reactions on porous (La, Sr) MnO_3 and (La,Sr)(Co,Fe) O_3 electrodes "Journal of Solid State Ionics (Elsevier), 146,p1-22. (2002).
- [23] K.Weia, Y. Farajd, G. Yao, R. Xie, B. Lai, "Strategies for improving perovskite photocatalysts reactivity for organic pollutants degradation: A review on recent progress", Chemical Engineering Journal, 414,128783, (2021).

- [24] M. L. Mocwana, P. P. Mokoena, P. S. Mbule , I. N. Beas , G. L. Kabongo, S. N. Ogugua and T. E. Tshabalala, "Photocatalytic Degradation of Methylene Blue and Ortho-Toluidine Blue: Activity of Lanthanum Composites La_xMO_y (M: Fe, Co, Ni) ", Journal of Catalysts, 12, 1313 ,(2022).
- [25] R. Maity, MD. S. Sheikh, A. Dutta, and T.P. Sinha, "Visible Light Driven Photocatalytic Activity of Granular Pr Doped LaFeO_3 ", Journal of Electronic Materials, (2019).
- [26] W. Wei, S. Guo, C. Chen, L. Sun, Y. Chen, W. Guoa and Sh. Ruana, "High sensitive and fast formaldehyde gas sensor based on Ag-doped LaFeO_3 nanofibers", Journal of Alloys and Compounds , (2016).
- [27] C. Shi, H. Qin, M. Zhao, X. Wang and L. Li, J. Hu, " Investigation on electrical transport, CO sensing characteristics and mechanism for nanocrystalline $\text{La}_{1-x}\text{Ca}_x\text{FeO}_3$ sensors", Journal of Sensors and Actuators(Elsevier) , B 190, p25– 31, (2014).
- [28] J. Chao Ding, H.Y. Li, T.C Cao, Z.X. Cai, X.X. Wang and X. Guo, "Characteristics and sensing properties of CO gas sensors based on $\text{LaCo}_{1-x}\text{Fe}_x\text{O}_3$ nanoparticles" , Journal of Solid State Ionics (Elsevier) ,303, p 97–102 , (2017).
- [29] H. Saoudi, "Synthèse et caractérisation des matériaux $\text{La}_{0,8}\text{Ca}_{0,1}\text{Pb}_{0,1}\text{Fe}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}_3$ ($0,00 \leq x \leq 0,20$): Application dans le domaine de capteurs de gaz de NH_3 et CO ",Thèse de doctorat, Université de Aix Marseille et de l'Université de Sfax, (2018).
- [30] B. Ghaddab, "Développement d'un capteur de gaz à base de couche hybride dioxyde d'étain/nanotubes de carbone", Thèse de doctorat, Université de Franche-Comté Ecole Doctorale Louis Pasteur, France (2012).
- [31] M. P. Rao, S. Musthafa, J. J .Wu and S. Anandan, " Facile synthesis of perovskite LaFeO_3 ferroelectric nanostructures for heavy metal ion removal applications ", Journal of Materials Chemistry and Physics ,(2019).
- [32] W. Haron, U. Sirimahachai, A. Wisitsoraat and Sumpun Wongnawa, "Removal of Cd^{2+} and Pb^{2+} from water by LaGdO_3 perovskite", S N R U Journal of Science and Technology, 9 (3) ,p 544 - 551, (2017).
- [33] W. Haron, A. Wisitsoraat, U. Sirimahachai and S. Wongnawa, " Removal of toxic heavy metal ions from water with LaAlO_3 perovskite ",Songklanakarin J. Sci. Technol,40 (5), p993-1001,2017.

- [34] A. Bouafia, S. Meneceur, S. Chami, S. E.Laouini, H. Daoudi, S. Legmairi, H. A. M. Mohammed, N. Aoun and F. Mena, " Removal of hydrocarbons and heavy metals from petroleum water by modern green nanotechnology methods" Scientific Reports(Springer Nature),13,5637, (2023).
- [35] S. Mohseni, M. Aghayan, A. Ghorani-Azam, M. Behdani, A. Asoodeh " Evaluation of antibacterial properties of Barium Zirconate Titanate (BZT) nanoparticle", Brazilian Journal of Microbiology 45, 4,p 1393-1399, (2014).
- [36] E. khalaf, E. K. Abdel-Khalek, A. A. Askar, M. A. Motawea , M. A. Aboelnasr, H. H. El-Bahnasawy, "Effect of Synthesis Method on Antibacterial and Antibiofilm Activity Properties of $\text{BaFeO}_{3-\delta}$ Perovskite Nanomaterials", Research Square, (2021).
- [37] A. Edobor-Osoha, P. de la Presac, B.I. Itab, K.O. Ajanakua, F.E. Owolabia, S.J. Olorunsholad, "Functionalization of $\text{La}_{0.33}\text{Ca}_{0.67}\text{MnO}_3$ with biologically active small ligand at room temperature ", MethodsX (Elsevier), 6 ,p682–689,(2019).

الفصل الثاني

العمل التجريبي وطرق التحليل والمعاينة


II-1- تمهيد:

يستند هذا الفصل بالأساس على الطرق التجريبية المعتمدة في موضوع الدراسة، فهو يُظهر طريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method) التي استخدمت للحصول على المساحيق. كما يعرض الأجهزة، والأدوات، وكذا المواد المستخدمة خلال هذه الدراسة. إضافة إلى ذلك فإن هذا الفصل يتضمن طرق التشخيص التي من خلالها يتم الوصول لنتائج الخواص الفيزيوكيميائية للمركبات. كما سيتم التطرق للتحلل الضوئي المحفز، آلياته والعوامل المؤثرة عليه.

II-2- العمل التجريبي:**II-2-1- طريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method):**

هي إحدى فروع طريقة محلول- هلام، تندرج هذه الطريقة تحت مسمى الهلام البوليميري (polymeric gel)، حيث يتم تشكيل سلاسل بوليميرية انطلاقاً من الإثيلين غلايكول ومعقدات المعادن. تمت تسمية هذه الطريقة نسبة إلى مكتشفها (Maggio Pechini) الذي تحصل على براءة اختراع سنة 1967م [1]. كما تسمى أيضاً بطريقة المعقدات القابلة للبلورة.

مبدأ هذه الطريقة يعتمد على استخدام حموض كربوكسيلية متعددة الوظائف، قادرة على تشكيل معقد مستقر مع المعدن بالإضافة إلى كحول ثنائي الوظيفة، يخضع هذا الكحول ثنائي الوظيفة لعملية الأسترة المتعددة (polyesterification) لتشكيل شبكة بوليميرية صلبة ثلاثية الأبعاد تحوي بداخلها معقدات المعدن [2]. والشكل (II-1) يوضح الخطوات الرئيسية لهذه الطريقة.




الشكل (II-1): الخطوات الرئيسية لطريقة Pechini [1].

تشكل الأحماض الكربوكسيلية مثل حمض الليمون (citric acid) والطرطريك (tartaric) والحمض الغليكولي (glycolic) معقدات مع شوارد المعدن في الوسط المائي. ويعتبر حمض الليمون $C_3H_4(OH)(COOH)_3$ الأكثر استخدامًا في طريقة بيكيني نتيجة استقرارية معقد المعدن المتشكل.

تؤدي إضافة الإثيلين غلايكول HOC_2H_4OH الى تشكل أستر. يبين الشكل (2-II) مخطط التفاعلات التي تتم في المزيج، مع وجوب زيادة درجة الحرارة في حدود $100^{\circ}C - 130^{\circ}C$ لتسريع عملية الأسترة الناتجة عن تفاعل حمض الستريك الحر مع الإثيلين غليكول، نتيجة لذلك تتشكل مادة هلامية تشبه البلاستيك، لإزالة فائض الإثيلين غلايكول يتم رفع درجة الحرارة بشكل أكبر.

لأكسدة المركبات العضوية يجب معالجة المادة الصلبة نسيبًا التي تم الحصول عليها عند درجة حرارة في حدود $450^{\circ}C - 600^{\circ}C$. تحتوي المساحيق التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة على خليط من أكاسيد معدنية موزعة بشكل متجانس، أو كربونات أو أحيانًا مركب أحادي الطور مع القياس المتكافئ المناسب للأيونات المعدنية.



الشكل (2-II): مخطط تفاعلات طريقة Pechini.


تشكل بعض المعادن معقدات غير مستقرة مع حمض الليمون، مما يستوجب استخدام عامل معقد آخر مثل ثنائي أمين الإثيلين رباعي حمض الأسيتيك (Ethelyn Diamine Tetra Acitic Acid) وذلك لمنع تشكل هيدروكسيد المعدن وترسبه قبل تشكل معقدات المعدن.

II-2-2- مراحل التحضير:

II-2-2-1- المرحلة الأولى (تهيئة المواد الأولية):

في هذا العمل تم الاستعانة بنترات اللانثانيوم $LaN_3O_9 + 6H_2O$ ، نترات الحديد $LaN_3O_9 + 6H_2O$ ، نترات البزموت $BiN_3O_9 + 5H_2O$ ، نترات النيودينيوم $NdN_3O_9 + 6H_2O$ وأكسيد السماريوم Sm_2O_3 .

كمصادر لـ La، Fe، Bi، Nd و Sm على التوالي وحمض الليمون $C_6H_8O_7$ ، ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك $C_{10}H_{16}N_2O_8$ والإيثيلين غلايكول $C_2H_6O_2$ كعوامل تعقيد وبلورة. يوصف التفاعل الحادث وفق المعادلة (1-II).



II-2-2-2- المرحلة الثانية (الإنحلال):




نقوم بوزن كميات متكافئة من نترات المعادن في ميزان حساس، ثم اذابتها في 80ml من الماء مضاعف التقطير، يمزج المحلول جيدا بواسطة جهاز الرج المغناطيسي عند درجة حرارة $60^\circ C$ ، وأثناء الرج يتم إضافة قطرات من حمض الأزوت HNO_3 تدرجياً، فينتج عنه تغير لون المحلول إلى اللون الشفاف. يترك المحلول تحت الرج لمدة 3h الى ان نتحصل على محلول متجانس.

الشكل (II-3): توضيح خطوات المرحلة 2.

II-3-2-2- المرحلة الثالثة (التهليم):

بعد إنتهاء التجانس أي الإنحلال التام لنترات المعادن داخل المحلول تضاف اليه كمية من حمض الليمون بنسبة $n_{AC}/n_C=1.5$ ، حيث n_{AC} و n_C هي الكميات المولية المناسبة لحمض الستريك والمركب على التوالي، كما يضاف له ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك EDTA بكمية مساوية لنصف كمية حمض الليمون و حجم مدروس من الإيثيلين غلايكول، بعد ذلك ترفع درجة الحرارة بمعدل $10^\circ C/min$ حتى الوصول إلى $120^\circ C$ ، ويترك المزيج تحت الرج الى ان يتبخر الماء و يتشكل الهلام.



الشكل (II-4): توضيح خطوات المرحلة 3.

II-2-2-4- المرحلة الرابعة (الإحتراق والتجفيف):

بعد تشكل الهلام نرفع درجة حرارة إلى 350°C إلى غاية الإحتراق قصد التخلص من الإضافات العضوية، ثم يتم ادخالها للمجفف على درجة حرارة 110°C لمدة 10h، وعند اكتمال التجفيف يسحق جيدا في هاون من العقيق للحصول على مسحوق إبتدائي رمادي اللون، يوضع هذا الأخير بعد ذلك في إناء من البلاتين مقاوم لدرجات الحرارة العالية ليصبح جاهز للمعالجة الحرارية.



الشكل (II-5): توضيح خطوات المرحلة 4.

II-2-2-5- المرحلة الخامسة (الكلسنة):

تعتبر هذه المرحلة ضرورية في عملية تحضير المركبات، وهي عبارة عن معالجة حرارية الهدف منها أساسا هو إزالة الإضافات العضوية. ولهذا الغرض تمت كلسنة المسحوق الإبتدائي عند درجة حرارة 600°C لمدة 12h بمعدل ارتفاع $5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ في فرن كهربائي مبرمج من نوعية Nabertherm.



الشكل (II-6): الفرن المستخدم في العمل.

II-2-2-6- المرحلة السادسة (التقريص):

يطحن المسحوق المكلس من جديد بعد اخراجه من الفرن، ويوضع 1g منه في قالب خاص ويتم كبسه بضغط قدره 5 Tonnes/cm^2 لمدة 5 min باستعمال آلة ضغط هيدروستاتيكي من نوع Specac، يطبق الضغط فيه باستعمال ذراع يدوي للوصول الى الضغط المطلوب، حيث يتم تطبيق قوة ضغط من اتجاه واحد من الاسفل، ليتشكل في الاخير قرص قطره 13mm كما في الشكل (II-7).

الهدف من هذه المرحلة هو التخلص من الفراغات داخل العينة قدر الإمكان، ولضمان التجانس في درجة الحرارة.



قالب العينة

العينة النهائية


آلة الضغط الهيدروستاتيكي

الشكل (II-7): أدوات تشكيل الأقراص.

II-2-2-7- المرحلة السابعة (التليد):

هو أيضاً معالجة حرارية عند درجات حرارة عالية، قريبة من درجة إنصهار المادة المعالجة. والتي تعمل على زيادة حجم الحبيبات والتقليل من الفجوات بينها، ولهذا الغرض يتم وضع المسحوق بعد التقريص داخل الفرن عند درجة حرارة 800 °C لمدة 24 h بمعدل ارتفاع 5 °C/min.

❖ المخطط التالي يلخص جميع خطوات التحضير:



الشكل (II-8): مخطط يلخص جميع خطوات التحضير.

II-3- طرق التحليل والمعاينة:

يعد اختيار الطريقة المناسبة للتحضير عملاً أساسياً في صناعة المساحيق النانوية، كما تعتبر طرق المعاينة أنجع الأساليب التي تمكننا من معرفة العديد من الثوابت المميزة لهذه المساحيق، نذكر منها تقنية التحليل الحراري (ATG/DSC)، انعراج الأشعة السينية (XRD)، المجهر الإلكتروني الماسح (SEM)، مطيافية تشتت الأشعة السينية (EDX)، التحليل الطيفي بواسطة الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR) والتحليل الطيفي بواسطة الأشعة فوق البنفسجية والمرئية (UV-VIS)، والتي ستقوم عليها الدراسة في هذا البحث.

II-3-1- تقنية التحليل الحراري:

أثناء المعالجة الحرارية تخضع المادة لعدة تغيرات: تغير في البنية، تغير في الحجم، تحلل وتحولات في الطور وما إلى ذلك. لذلك فإنه من المهم مراقبة هذه التطورات إذا أردنا التحكم في سلوك المواد عند درجات الحرارة العالية.

II-3-1-1- مسح كمية الحرارة التفاضلي (DSC):

يرتكز مبدأ التحليل الحراري التفاضلي على كمية الحرارة الممتصة أو المنبعثة من العينة عند حدوث تحولات فيزيائية أو كيميائية أثناء المعالجة الحرارية، فأى تحول طوري، عملية تبلور، تفاعل كيميائي، خروج للماء، الكربون أو تغير آخر يحدث في العينة يكون مصدراً لانبعاث أو امتصاص الحرارة [3]. في حالة الـ DSC، يقاس تدفق الحرارة للحفاظ على تطابق درجة حرارة بين العينة والمرجع. هذا التدفق هو تعويض التأثيرات الحرارية للظواهر على العينة المدروسة، وغالباً ما يتم إجراء هذا التحليل في غاز خامل لتجنب تفاعل العينة مع الأكسجين الجوي.

II-3-1-2- التحليل الحراري الوزني (TGA):

يعتمد التحليل الحراري الوزني على قياس مقدار التغير في كتلة العينة (أي نقصان كتلة العينة) خلال المعالجة الحرارية، حيث يتيح التحليل الحراري الوزني إمكانية متابعة تفاعل التحلل من خلال متابعة تطور كتلة العينة كدالة لدرجة الحرارة. يستخدم لذلك جهاز يسمى الميزان الحراري والذي يسجل التغير في كتلة العينة بدلالة درجة الحرارة أو الزمن. وتشكل قيم درجات الحرارة المقابلة لمناطق الضياع الكتلي معلومات مكملية لتلك المحصل عليها بواسطة التحليل الحراري التفاضلي.

II-3-1-3- جهاز التحليل الحراري المستعمل:

وقد تم إجراء قياسات التحليل الحراري باستخدام جهاز (SDT Q600 V20.9 Build 20)، الموجود في وحدة أبحاث المواد الناشئة بجامعة فرحات عباس سطيف. يتم وضع كمية صغيرة من العينة (حوالي 5-10 mg) في بوتقة من البلاتين، كما يتم وضع بوتقة فارغة ثانية كمرجع بجانب الأولى. يتم بعدها إدخال البوتقتين في الفرن، ثم يتم وزنها بواسطة الميزان الحراري، ومن ثم يقوم اثنان من المزدوجات الحرارية بالكشف عن درجة حرارة البوتقات المعرضة لنفس الارتفاع الخطي في درجة الحرارة. ويجدر الإشارة أن في هذه الدراسة تم تسخين العينة حتى 1000 °C بمعدل ارتفاع في درجة الحرارة يُقدر بـ 5 °C /min.



الشكل (II-9): جهاز قياس التحلل الحراري.

II-2-3- تقنية التحليل بانعراج الأشعة السينية (XRD):

تعد تقنية انعراج الأشعة السينية الخطوة الأولى في تحديد هوية المواد، فهي تمثل بصمة الخصائص البنيوية للمركبات، حيث يستخدم تحليل أطيف الانعراج لتحديد الأطوار الموجودة، المعلومات الشبكية، مؤشر القمم، حجم الحبوب و كذلك اتجاه التبلور المفضل [4].

II-1-2-3- مبدأ جهاز انعراج الأشعة السينية :

تعتمد طرق انعراج الأشعة السينية على مبدأ أساسي يدعى قانون براغ (Bragg's Law) الذي يمكن من خلاله تبيان موضع الحزم المنعرجة للأشعة السينية بواسطة البلورة بنموذج بسيط، حيث يفترض أن الأشعة السينية تنعكس بانتظام من المستويات المختلفة للذرات في البلورة. ووجد أن الأشعة المنعرجة توجد فقط في مواضع تتداخل عندها الأشعة المنعكسة عند المستويات المتوازية تداخل بناء (كما يوضحها الشكل (II-10)). ويمكن التعبير عنه بالعلاقة التالية [5]:

$$2d_{hkl} \sin \theta = n\lambda \quad (II-2)$$


حيث:

- d_{hkl} : المسافة بين المستويات البلورية التي تحددها قرائن ميلر (h,k,l)، وتسمى بالمسافة الشبكية.

- θ : زاوية ورود الأشعة السينية على العينة.

- λ : الطول الموجي للأشعة السينية الواردة.

- n: رتبة الانعراج.



الشكل (II-10): رسم تخطيطي يصور وصف Bragg لـ لانعراج الأشعة السينية على المستويات البلورية [6].

II-2-2-3- تحضير العينات:

بغرض إجراء التحليل بواسطة الـ XRD وتحديد التركيب البلوري للمركبات المحضرة وزعت العينة المطحونة سابقاً فوق حامل على شكل قرص سميك، ثم ضُغِطت يدوياً بواسطة صفيحة زجاجية لتثبيتها ومن أجل الحصول على سطح مستوي (الشكل (II-11)). تعتبر هذه الخطوة مهمة لتجنب حدوث انزياحات في طيف الانعراج، بعد ذلك يتم إدخال العينة داخل الجهاز.



الشكل (II-11): العينة جاهزة للمعالجة.

II-2-2-3- جهاز الانعراج المستعمل:

تمت قياسات الأشعة السينية بجهاز انعراج من نوع (PROTO AXRD Benchtop)، يتكون من مهبط من النحاس ذو طول موجة ($\lambda_{CuK\alpha} = 1.54251 \text{ \AA}$)، والذي يشتغل بهندسة (Bragg-Brentano)، يشتغل هذا الجهاز تحت توتر مقداره 30kV وبشدة تيار 20mA، وهو متوفر لدى مخبر البحث (LEVRES) والمتواجد بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. تمت قياسات أطيف الانعراج في المجال ($10^\circ - 80^\circ$) بخطوة 0.1 درجة كل ثانية واحدة.



الشكل(II-12): جهاز انعراج الأشعة السينية المستعمل.

II-3-2-4- معالجة البيانات:

يتم تسجيل طيف الانعراج في ملف بامتداد بيانات (x,ye)، يحتوي على قيم شدة الانعراج اعتمادًا على زاوية الانعراج 2θ، وللحصول على ثوابت الشبكة لمركبات البيروفسكايت المحضرة وتحديد الوسائط البلورية الخاصة بها، سيتم الاعتماد على طريقة التحسين لـ "Rietveld" باستخدام برنامجي "MAUD" [7] و "Rex" [8] وهما أحدا البرامج الحاسوبية المخصصة لتحليل وتحسين وتفسير البنى البلورية.

II-3-2-4-1- طريقة التحسين لريتفيلد (Rietveld refinement):

في عام 1969م قام العالم ريتفيلد بوضع طريقة لتحسين البنية انطلاقًا من مخطط الانعراج على المساحيق، ومعرفة بالتقريب البنية البلورية للعينة. تعد هذه الطريقة من أبرز الطرق الجيدة لتحديد الثوابت الشبكية للبنى البلورية في حالة المساحيق، حيث تعتبر من الإجراءات الأكثر نجاعة لتحليل المخططات البيانية لانعراج الأشعة السينية، ويمكن استخدامها لعدة أطوار في نفس الوقت في حالة ما إذا كانت العينة تضم أكثر من واحد.

تعتمد هذه الطريقة في تحليلها على الفرق بين المنحنى النظري والمنحنى التجريبي المتحصل عليهما من نتائج الانعراج. حيث يتم فيها مراعاة معامل التوافق GOF لمراقبة جودة التحسين، ولتحقق التوافق يجب أن يتقارب هذا المعامل من الواحد الصحيح، ويمكن كتابة العلاقة النظرية لمعامل التوافق بالشكل التالي:

$$GoF = R_{wp} / R_{exp} \quad (3-II)$$

حيث:

- R_{wp} : عامل موثوقية الشكل المظهري الموزون وهو اختصار لـ R-weighted pattern الذي يعتبر أكثر قيمة، بحيث كلما زاد عدد القمم كلما كان الحصول على قيمة جيدة لـ R_{wp} ، وهي أقل قيمة له يمكن الوصول إليها بعد إجراء عملية التحسين، علماً أن القيمة المثالية هي $R_{wp} = 0$. وتكتب عبارته بالشكل التالي:

$$R_{wp} = 100: \left[\frac{\sum_i W_i (y_{iobs} - y_{icalc})^2}{\sum_i W_i (y_{oi})^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4-II)$$

- R_{exp} : معامل المطابقة أو الموثوقة المتوقع وهو اختصار لـ R- expected pattern. وللحصول على قيمة مثالية له يجب أن يقترب قيمته من المعامل R_{wp} وبالتالي يتم الحصول على معامل توافق (GoF) قريب من الواحد. وعلاقته تعطى بـ:

$$R_{exp} = 100: \left[(N-P) / \sum_i W_i (y_{iobs})^2 \right]^{1/2} \quad (5-II)$$

هناك كذلك:

- R_p : عامل موثوقية الشكل الجانبي وهو اختصار لـ R- pattern. الذي يعطى بالعلاقة التالية:

$$R_p = 100: \left[\frac{\sum_i (y_{iobs} - y_{icalc})}{\sum_i (y_{oi})} \right] \quad (6-II)$$

في العلاقات السابقة نعرف مايلي:


- y_{iobs} ، y_{icalc} : الشدة الملاحظة (التجريبية) والشدة الحسابية (النظرية) الموافقة للموضع i على التوالي.

- w_i : عامل التوزين Weighing للموضع i .

- $(N - P)$: عدد درجات الحرية (N : عدد نقاط طيف الانعراج، P : عدد الوسائط المحسنة [9، 10]).

II-3-2-4-2- برنامج MAUD:

توجد العديد من البرامج التي تعالج معطيات انعراج الأشعة السينية بطريقة آلية منها: Full Prof [11]، GSAS [12]، JANA [13]، Match [14]، MAUD.... إلخ. يعتبر برنامج MAUD أحد البرامج التحليلية، تم الإعلان عنه أول مرة عام 1999م من قبل Luca Lutterotti في جامعة ترينتو الإيطالية، هذا البرنامج المجاني يستند بشكل مباشر على طريقة التحسين لـ Rietveld، بالإضافة لكونه متاح على عدة أنظمة أساسية بشرط أن تتوفر على لغة JAVA مثبتة على الجهاز. من جهة أخرى فإن مفردة " Maud " ماهي إلا اختصار لعبارة تحليل المواد باستخدام الانعراج (Material Analysis Using Diffraction).



الشكل (II-13): نظرة عامة على واجهة برنامج MAUD.

يملك هذا البرنامج العديد من المميزات المتنوعة نذكر منها:

- 1- سهولة التحكم في جميع التعليمات من خلال واجهة المستخدم.
- 2- يدعم العديد من التنسيقات بما في ذلك: CIF، PDB، SMELX، وغيرها.
- 3- تعدد طرق التحسين المتاحة فيه مثل: Rietveld، Bail،... إلخ.
- 4- تحليل البنية البلورية (الزمرة الفضائية، المعلمات الشبكية $(a, b, c, \alpha, \beta, \gamma)$ ، حجم الحبيبات، الإحداثيات الذرية (x, y, z) ، التشوه... إلخ).
- 5- إمكانية معالجة العينات التي تحتوي على أكثر من طور واحد.

II-3-2-5- تقدير حجم البليرات D:

يمكن تقدير حجم البليرات للمساحيق باستخدام علاقة شرر (Scherrer formula) [15]:

$$D = \frac{K\lambda}{\beta \cos \theta} \quad (7-II)$$



حيث:

β : العرض عند نصف الشدة العظمى (FWHM).

θ : زاوية انعراج براغ.

λ : طول موجة الأشعة السينية الساقطة.

K : يأخذ كوابت قيمته 0.9.



الشكل(II-14): كيفية تحديد العرض عند منتصف الإرتفاع.

II-3-2-6- تقدير كثافة الانخلاع δ :

تعرف على أنها طول خطوط الانخلاع لكل وحدة حجم من البلورة. وبمعرفة حجم البلورات D يمكن حساب كثافة الانخلاع من خلال علاقة ويليامسون وسمولمان (Williamson and Smallman formula) [16]:

$$\delta = \frac{1}{D^2} \quad (II-8)$$

II-3-3- المجهر الإلكتروني الماسح (SEM/EDX):

يعد الفحص المجهر الإلكتروني الماسح أداة قوية جدًا في مجال علم المواد، لأنه يسمح بالوصف المورفولوجي وتحليل التركيب عند اقترانه بنظام تحليل الأشعة السينية.


II-3-3-1- مبدأ عمل المجهر الإلكتروني الماسح:

يتألف المجهر الإلكتروني الماسح من عمود البصرات الإلكترونية ووحدة تحكم إلكترونية (الشكل(II-15)). توضع العينة بعد التحضير في الغرفة المخصصة لها داخل عمود البصرات الإلكترونية والتي تكون مفرغة من الهواء، يتم بعدها تشكيل الصورة بواسطة شعاع إلكتروني متولد داخليًا، حيث يتم إنشاء هذا الشعاع عن طريق تسخين خيوط التنغستن في المدفع الإلكتروني حتى تنبعث منه إلكترونات، ويتم تسريعها عبر العمود بجهد تسارع يتراوح بين 5 و 30 KV، ثم تجزئته وتركيزه من خلال سلسلة من العدسات الكهرومغناطيسية في حزمة مركزة بدقة تقصف العينة. إن تفاعل حزمة الإلكترونات مع العينة يولد أشكالًا مختلفة من الإشعاعات مثل: الإلكترونات الثانوية، الأشعة السينية المميزة، إلكترونات اوجي (Auger electrons)، الإلكترونات المتشتتة (Backscatter electrons)، والأشعة السينية المستمرة أو الخلفية (Bremsstrahlung).

في التحليل الجيولوجي، تستخدم في المقام الأول الإلكترونات الثانوية (صورة مجهرية SEM) والأشعة السينية المميزة (طيف EDX). و يتبدد ما تبقى من الإشعاع إلى حرارة أو يفقد في جدران غرفة العينة.

تتشكل الصورة الطبوغرافية ثلاثية الأبعاد (صورة مجهرية SEM) عن طريق جمع الإلكترونات (منخفضة الطاقة) الثانوية الناتجة عن الحزمة الأولية. أثناء اجتياز حزمة الإلكترون للعينة، يتم تجميع الإلكترونات الثانوية المنبعثة بواسطة كاشف الإلكترونات الثانوية المثبت في غرفة العينة، ومعالجتها بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية، لتعطي في الأخير صورة مفصلة ومكبرة تعرض تضاريس السطح.

يتم الحصول على تحليل العناصر لعينة ما عن طريق جمع الأشعة السينية المميزة المتولدة أثناء قيام حزمة الإلكترونات بمسح العينة. يتم تثبيت كاشف الأشعة السينية بجوار كاشف الإلكترونات الثانوية (الشكل (II-15))، حيث كل عنصر في العينة ينتج أشعة سينية ذات طاقات وأطوال موجية مميزة له. كما يمكن تحليل هذه الأشعة السينية بطريقتين إما باستعمال كاشف حساس للطاقة في نظام تشتت الطاقة (EDX)، أو عن طريق تشتت الأشعة السينية حسب الطول الموجي باستخدام كاشف البلورة (WDX) [17,18].



الشكل (II-15): رسم تخطيطي للمجهر الإلكتروني الماسح ونظام تشتت الأشعة السينية [17].

II-3-3-2- تحضير العينة:

يتم أخذ كمية صغيرة من المسحوق وذررها فوق ملصق كربوني مزدوج الوجه مثبت فوق حامل من الألمنيوم، يتم بعدها إزالة الجسيمات الزائدة باستخدام وحدة تفريق الجسيمات، مما يسمح بتوزيع متجانس للعينة على الملصق، مع مراعات جفافه قبل إدخاله في الجهاز لمنع انجراف العينة داخله.

II-3-3-3- المجهر الإلكتروني الماسح المستعمل:

استعمل في هذا العمل المجهر الإلكتروني الماسح (Quattro ESEM)، المصنوع من شركة (Thermo Fisher)، والمتواجد على مستوى الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (CRAPC) بجامعة الأغواط. (الشكل (II-16)).



الشكل (II-16): المجهر الإلكتروني الماسح المستخدم في العمل.

للتأكد من تركيز نسب العناصر الداخلة في تكوين المركبات، تمت الاستعانة بمطياف تشتت الطاقة بالأشعة السينية (Zeiss Smart EDX)، حيث يعطي صوراً لمخطط توزيع طيف الطاقة للعناصر، مرفقاً ذلك بجدول مثبت فيه النسب الوزنية والذرية لكل عنصر تم الكشف عنه، هذا المطياف متواجد على مستوى الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية (CRAPC) بجامعة ورقلة.


II-3-4- مطيافية الأشعة تحت الحمراء:

تعتبر تقنية مطيافية الأشعة تحت الحمراء من أبسط أساليب التحليل الطيفي المتبعة في المخابر وأقلها تكلفة. تستخدم هذه التقنية لتحديد هياكل بعض الجزيئات البسيطة وللتعرف على المجموعات الوظيفية في المركبات الكيميائية، كما توفر معلومات عن طبيعة الروابط الكيميائية والتي يمكن بواسطتها التعرف على المركبات المختلفة، ذلك لأن كل مركب له بصمة خاصة به تميزه على باقي المركبات.

II-3-4-1- مبدأ مطيافية الأشعة تحت الحمراء:

تهتز الجزيئات طبيعياً حول مواضع توازنها، ولكن بسعات ضعيفة جداً، فعندما تسقط على المادة اشعة تحت الحمراء فإن جزيئاتها تتجاوب مع تواتر الفوتون الوارد إذا كان تواتر هذا الفوتون موافق لتواتر اهتزاز الأنماط العادية للجزيء. بعبارة أخرى الفوتون الذي تكون طاقته مساوية للطاقة الضرورية للجزيء حتى يمر من حالة طاقة منخفضة إلى حالة مثارة يمتص وتحول طاقته إلى طاقة إهتزاز. الشكل (II-17) يمثل مخطط هذه الظاهرة.

الفوتون ذو الطاقة $h\nu_2$ المساوية لطاقة انتقال الجزيء من حالة أساسية إلى حالة مثارة (E_2-E_1) هو الوحيد الذي يمتص، وبالتالي فإن الفوتون الممتص يحدث خلافاً في الإشعاع المنبعث.



الشكل (II-17): إمتصاص الأشعة تحت الحمراء.

يؤدي إمتصاص بعض الفوتونات الواردة إلى ظهور خطوط توافق الفوتونات الممتصة في منحنى طيف ما تحت الحمراء للجزيء، حيث يميز هذا الإمتصاص الروابط بين الذرات، بما أن كل نمط إهتزاز يوافق حركة وحيدة للجزيء فإنه يوجد إذا توافق مباشر بين تواتر الإشعاع الممتص وبنية الجزيء [19].


II-3-4-2- تقنية (Attenuated Total Reflectance) ATR:

يطلق على هذه التقنية توهن الانعكاس الكلي أو الانعكاس الداخلي وهي الطريقة الأكثر استخداماً، حيث تمكن هذه التقنية من فحص العينات بطريقة مباشرة و تحديد المجموعات الوظيفية المتواجدة في المركبات، في حالة ATR يتم تحليل العينة في حالتها الفيزيائية دون إعدادها على خلاف طريقة (FT-IR)، التي تهتم بطريقة تحضير العينات وخاصة العينات الصلبة منها، التي تعالج بتشكيل أقراص شفافة من مادة منفذة للأشعة تحت الحمراء (KBr).

II-3-4-3- مبدأ عمل مطياف IR-ATR:

يتم توجيه حزمة من الأشعة تحت الحمراء إلى بلورة ATR بزوايا معينة تعرف بالزاوية الحرجة، حيث تخضع الحزمة إلى انعكاسات داخلية متعددة على سطح البلورة عندما تكون زاوية السقوط في الواجهة بين العينة والبلورة أكبر من الزاوية الحرجة (معامل انكسار البلورة أكبر من معامل انكسار العينة الملامسة لها).

تنشئ هذه الانعكاسات موجة زائلة، تمتد إلى العينة على بعد يتراوح بين 0.5 و $5\mu\text{m}$ فوق البلورة (انظر الشكل (18-II)). تمتص العينة طاقة هذه الموجة، ليتم نقل الطاقة المخففة لكل موجة زائلة مرة أخرى إلى حزمة الأشعة تحت الحمراء، ثم يتم جمع الحزمة عند خروجها من البلورة بواسطة الكاشف. بعد ذلك، ينتج النظام طيفاً للأشعة تحت الحمراء [20].



الشكل (18-II): مبدأ عمل جهاز IR-ATR.

II-4-4-3- مطياف الأشعة تحت الحمراء المستعمل:

بغرض متابعة ومعرفة آلية إنتزاع المواد العضوية من العينات بعد التحضير، تم تحليل العينات في مطياف (ATR) من نوع (IRSpirit) كما هو موضح في الشكل (19-II)، المصنوع من شركة (SHIMADZU)، الموجود بكلية العلوم جامعة فرحات عباس سطيف، الذي يعمل في المجال الطيفي للأشعة تحت الحمراء المتوسطة $400-4000\text{ cm}^{-1}$.



الشكل (19-II): جهاز مطياف الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR).

كما تم أيضاً استعمال مطياف من نوع (Thermo Fisher Nicolet is5)، الموجود على مستوى قسم الفيزياء بكلية العلوم الدقيقة بجامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي.


II-3-5- مطيافية الأشعة المرئية - فوق البنفسجية (UV-Vis):

تلعب الدراسة الضوئية دوراً هاماً في معرفة الطبيعة الضوئية للمساحيق، إذ تسمح الأساليب الضوئية بوصف عدد كبير من الثوابت المميزة، وتمتاز الطرق الضوئية بكونها غير مدمرة للعينة بالإضافة إلى أنها تتعامل مع كميات صغيرة.

يرتكز مبدأ التحليل الطيفي للأشعة المرئية و فوق البنفسجية على تفاعل العينة مع الضوء الوارد الذي قد ينفذ جزء منه أو يمتص فالامتصاص يؤدي الى اضطراب البنية الالكترونية للمادة، ما يفسر بانتقال الالكترونات من مستوي طاقي منخفض الى آخر أعلى ضمن المجال المرئي وفوق البنفسجي من الطيف الكهرومغناطيسي [21].

II-3-5-1- مبدأ عمل مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية:

يتم توجيه موجة الاشعاع الصادر من منبع ضوء UV-Vis بعد توقيده، ثم تقسم أشعة المصدر بواسطة قاسم الحزمة إلى حزمتين ذات شدة متساوية إحداها تمر خلال وعاء لا يحتوي على المذيب، وتسمى هذه الحزمة بحزمة المرجع، أما الحزمة الثانية فتتمر خلال العينة وتسمى بحزمة العينة. تجمع الحزمتين بواسطة مجمع الحزمة ثم تمرر إلى المقدر بحيث تتم مقارنة شدة كلا الحزمتين في نفس الوقت ونظراً لأن جزء الأشعة المفقودة عن طريق الانعكاس أو امتصاص المذيب سيكون متساوي في كلا المسارين، لذا فإن الفرق بين شدة الحزمتين يعبر عن الامتصاص الذي حصل بواسطة المادة المراد تحليلها فقط [22].



الشكل (II-20): رسم تخطيطي لمسار الأشعة داخل مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية.

II-3-5-2- مطياف الأشعة المرئية - فوق البنفسجية المستعمل:

قصد تقدير الفجوة الطاقية للمساحيق المحضرة تم استعمال مطياف ضوئي UV-1900 مزدوج الحزمة، المصنع من طرف شركة Shimadzu، الموجود بمخبر البحث LEVRES بجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي، والذي يعمل في المجال الطيفي للأشعة المرئية و فوق البنفسجية [190-1100]nm. كما هو مبين في الشكل (II-21).



الشكل (II-21): جهاز التحليل الطيفي UV-Vis.

II-3-5-3- الفجوة الطاقية:

تعرف الفجوة الطاقية بأنها فسحة الطاقة بين حزمتي التكافؤ والتوصيل وتكون اقل فترة يتواجد فيها الإلكترون [23]. بعبارة اخرى هي الطاقة اللازمة لانتقال الإلكترون من قمة حزمة التكافؤ الى قعر حزمة التوصيل، ويمكن حساب قيمة الفجوة الطاقية من خلال نموذج Tauc كالاتي [24]:

$$(\alpha h\nu)^2 = A (h\nu - E_g) \quad (II-9)$$

حيث:

- α : معامل الامتصاص.

- $h\nu$: طاقة الفوتون الوارد.

- A : ثابت.

- E_g : الفجوة الطاقية.

نظرياً، عندما يكون $(\alpha h\nu)^2 = 0$ فإن $h\nu = E_g$ ولهذا يتم تعيين قيمة E_g بمعرفة قيمة معامل الامتصاص، بعدها يمكننا رسم منحنى تغير $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة $(h\nu)$ وبمد المستقيم المماسي للمنحنى الناتج

ليقطع محور طاقة الفوتون وذلك عند النقطة $(\alpha h\nu)^2 = 0$ ومنه يمكن الحصول على قيمة الفجوة الطاقية من نقطة تقاطع المماس مع محور الفواصل.

II-4- التحلل الضوئي المحفز:

II-4-1- الجزء النظري:

II-4-1-1- تعريف التحفيز الضوئي (Photocatalysis):


ينقسم (Photocatalysis) الى قسمين هما: (Photo) وتعني الضوء و (Catalysis) وتعني التحفيز، ويعرف على أنه تفاعل يُستعمل فيه الضوء لتنشيط مادة تعمل على إنتاج مؤكسيدات قوية. عند امتصاص الفوتونات الضوئية تنتقل الجزيئات من الحالة الأساسية إلى الحالة المثارة، وتُعرف هذه المادة بالمحفز (Catalyst)، حيث يستمر في الأكسدة ويعمل على كسر الروابط في المواد العضوية السامة ويحولها إلى مواد بسيطة وهي ثاني أكسيد الكربون CO_2 والماء H_2O وتسمى هذه العملية بالمعدنة (Mineralization). وتتألف مراحل عملية التحفيز الضوئي كما يلي:

- 1- إثارة المحفز ضوئياً.
- 2- نقل جزيئات الملوث إلى سطح المحفز الضوئي .
- 3- تفاعلات التحلل الضوئي.


II-4-1-2- آليات عملية التحلل الضوئي المحفز:

عند تسليط ضوء ذو طاقة مساوية أو أكبر من الفجوة الطاقية للمواد شبه الناقلة (SC) أي $E \geq E_g$ ، فإن الإلكترون الممتص للطاقة في حزمة التكافؤ (VB) ينتقل إلى حزمة التوصيل (CB) تاركاً خلفه فجوة موجبة. يمكن لهذه الشحنات ($e^- \cdot h^+$) الانتقال إلى سطح شبه الناقل مع احتمالية إتحاد الشحنات مرة أخرى أو مساهمتها في تفاعلات الأكسدة والإرجاع مع الجزيئات الموجودة في الماء والقريبة من سطح شبه الناقل مكونة جذور حرة. عند وجود مواد قابلة للأكسدة (مستقبلات الإلكترونات A) ومواد قابلة للإرجاع (مانحات الإلكترونات D) قريبة من سطح شبه الناقل فإن هذه المواد يمكن أن تخضع لسلسلة التفاعلات الآتية التي تمثل آلية عمل التحفيز الضوئي [25]:


- عند امتصاص شبه الناقل ضوءاً بطاقة كافية (طاقة الضوء الساقط) تتشكل زوج الشحنات المتعاكسة ($e^- \cdot h^+$) مع احتمال إعادة إتحادها (Recombinaison):



- يمكن للفجوة الموجبة (h^+) تكوين جذر الهيدروكسيل الحر (OH^*) عن طريق تفاعلها مع الماء على سطح شبه الناقل:



- أكسدة مانحات الالكترونات (D) اما بالشحنة مباشرة و ارجاع مستقبلات الالكترونات (A) بالشحنة السالبة:



الشكل (II-22): عملية الأكسدة والارجاع على سطح شبه الناقل.

II-3-1-4-3- العوامل المؤثرة في عملية التحلل الضوئي المحفز:

يوجد العديد من العوامل المؤثرة على عملية التحلل الضوئي المحفز منها ما هو مرتبط بالمحلول الملوث في حد ذاته ومنها ما يتعلق بالمحفز المستعمل في العملية.

II-3-1-4-1- خصائص المحفز:

تلعب البنية والشكل المورفولوجي للمحفز دورًا رئيسيًا في تحقيق نشاط عالي و بالتالي زيادة في كفاءة التحلل الضوئي. على سبيل المثال، وجد Thi To Nga Phan وآخرون. [26] أن LaFeO_3 على شكل حبيبات كروية (spherical shaped) يمتلك نشاطًا تحفيزيًا ضوئيًا أعلى من LaFeO_3 ذو الحبيبات المستطيلة (rectangular shape). وبالمثل، ذكر Saravanan وآخرون. [27] أن عينات ZnO على شكل حبيبات كروية (spherical shaped) أظهرت كفاءة أعلى مقارنة مع عينات ZnO ذو حبيبات ذات شكل مغزل أو قضيب (the spindle and rod-shaped) بسبب مساحة سطحها الأكبر. بعبارة أخرى، من المعروف أن عملية الأكسدة الضوئية تحدث بشكل أساسي على سطح المحفزات الضوئية، وبالتالي فإن خصائص السطح المحسنة تؤثر بشكل كبير على كفاءة المحفزات.

II-4-3-1-2- تطعيم المحفز:

من أجل تحسين الفعل التحفيزي لأكسيد LaFeO_3 والاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، تتجه الأبحاث الحديثة في مجال التحلل الضوئي المحفز إلى تطعيمه بكتيونات المعادن الانتقالية (Ag, Ca, Ti, Cu, Mn, Bi, Co) وكتيونات معادن الأتربة النادرة (Sm, Pr, Nd, Gd)، الهدف من تطعيم في هذه الحالة هو تخفيض الفجوة الطاقية لقيمة أقل، وبالتالي يؤدي إلى انزياح طول الموجة إلى المجال المرئي ($\lambda > 400\text{nm}$)، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين كفاءة أكسيد LaFeO_3 كمحفز ضوئي، كما يمكننا من استفادة أكبر من الطاقة الشمسية والاستغناء عن منابع أشعة UV، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على اقتصادية عملية المعالجة.

II-4-3-1-3- كمية المحفز:

تؤثر كمية المحفز المضافة إلى المحلول على معدل التحلل الضوئي، فعندما تكون هناك زيادة في كمية المحفز تزداد عدد المواقع النشطة على سطحه، وبذلك يتم زيادة معدل التحلل الضوئي. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة كمية المحفز إلى ما بعد التركيز الأمثل يؤدي إلى انخفاض معدل التحلل، ويرجع ذلك إلى حجب جزيئات المحفز الأشعة عن بعضها البعض [28].

II-4-3-1-4- المساحة الفعالة:

عادة تستعمل المحفزات الضوئية بشكلين مختلفين، بحيث تكون إما على شكل أغشية رقيقة مرسبة فوق صفائح زجاجية أو خزفية، بالتالي تكون مساحتها الفعالة صغيرة، أو في شكل مساحيق تتميز بمساحة فعالة أكبر، مما يسمح بالحصول على مردود أفضل في عملية التحفيز، لكن استخدامها يكون مصحوب بعوائق أهمها هو تصفية المحلول من المسحوق المحفز بعد انتهاء العملية.

II-4-3-1-5- التركيز الابتدائي للصبغة:

بينت العديد من الدراسات أن الزيادة في تركيز الأصباغ يؤدي إلى انخفاض في نسبة تحللها، وقد فُسر هذا التأثير بانخفاض نسبة المواقع النشطة الموجودة على سطح المحفز، بسبب اشغالها من قبل جزيئات المادة العضوية. كما يجدر التنويه أنه كلما زاد تركيز الصبغة زادت نسبة الامتزاز على حساب امتزاز الأنواع الأخرى كالماء وشوارد الهيدروكسيل، حيث احتلت جزيئات الصبغة معظم المواقع النشطة على سطح المحفز، مقللة عدد هذه المراكز المتاحة لغيره من الجزيئات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في توليد جذور الهيدروكسيل وهي المسؤولة بشكل رئيسي عن عملية تحلل الصبغة [29].

II-4-3-1-6- شدة الأشعة الضوئية:

يعتمد معدل التحلل الضوئي في الغالب على مصدر الضوء وشدته حيث تتناسب سرعة تفاعل التحلل الضوئي المحفز مع الكثافة الضوئية تناسباً طردياً مما يؤكد آلية عمل المحفز [30]، حيث أن زيادة فعالية المحفز بزيادة الكثافة الضوئية هو أمر ناتج عن ازدياد الشحن المتشكلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عوامل مؤثرة في عملية التحفيز الضوئي لم يتم التطرق لها من بينها درجة الحرارة، درجة حموضة الوسط (pH)، عملية الخلط، زمن التعرض للإشعاعات... إلخ.

II-2-4- الجزء العملي:

II-2-4-1- تحضير المحاليل الملوثة:

في هذه الدراسة استخدم الملوث العضوي السام أحمر الكونغو ذو الصيغة الكيميائية $C_{32}H_{22}N_6Na_2O_6S_2$ والكتلة المولية 696.66 g/mol، وهو من أكثر المواد الصبغية المستعملة في المجال الصناعي. بغية الحصول على محلول ملوث بتركيز $C=50\text{mg/L}$ ، يتم إضافة 50mg من مسحوق أحمر الكونغو إلى 1L من الماء المقطر، ويمزج المحلول جيداً بواسطة مخلاط مغناطيسي عند درجة حرارة الغرفة. كما تم أيضاً بنفس الطريقة تحضير محلول بتركيز $C=4.10^{-5}\text{mol/L}$ من الملوث العضوي "o-toluidine blue" ذو الصيغة الكيميائية $C_{15}H_{16}N_3S$ والكتلة المولية 305.82 g/mol.


II-2-4-2- تجارب التحلل الضوئي المحفز:

❖ تجربة 1:

نقوم بوزن كميات (mg) $m_1=2.5$ ، $m_2=5$ ، $m_3=7.5$ من المركب $LaFeO_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم Nd بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)، والتي تستعمل كمحفزات وتوضع في البياشر المحتوية على 5ml من المحلول المائي للملوث أحمر الكونغو بتركيز $C=50\text{mg/L}$. يتم بعدها ادخالها في غرفة مظلمة لمدة 5min، ثم توضع تحت أشعة الشمس في الفترة الصباحية للأوقات الزمنية التالية: 10min، 20min، 30min، 1h و 2h ثم يتم ادخالها في جهاز الطرد المركزي لمدة 5min بسرعة دوران 3000 دورة / الدقيقة، ومن ثم تُقرأ في مطياف UV-vis عند 498nm. المخطط الموضح في الشكل (II-23) يلخص المراحل السابقة.

❖ تجربة 2:

يبدأ العمل التجريبي بإضافة 5mg من مسحوق $La_{1-x}Bi_xFeO_3$ حيث $(x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8)$ إلى 5ml من المحلول المائي للملوث "O-toluidine blue" بتركيز $C=4.10^{-5}\text{mol/L}$ الموضوعة مسبقاً في بيشر. يتم بعدها ادخاله في غرفة مظلمة لمدة 5min، بعد ذلك يتم تعريضه لأشعة الشمس لفترات زمنية مختلفة (10، 20، 30، 60) min عند درجة حرارة الغرفة ودرجة حموضة معتدلة. ثم يتم فصل المحفز بواسطة جهاز الطرد المركزي لمدة 5min بسرعة دوران 3000 دورة / الدقيقة، ويستخدم مطياف UV-vis للكشف عن قيم الامتصاصية عند 629 nm.



الشكل (II-23): أهم مراحل التحضير لدراسة التحلل التحفيزي الضوئي.

وللحصول على كفاءة إزالة الملوث D يتم استخدام المعادلة التالية [31]:

$$D(\%) = \frac{(C_0 - C_t)}{C_0} \times 100 \quad (14-II)$$

حيث:

- C_0 : التركيز الابتدائي.

- C_t : التركيز اللحظي للملوث.

II-5- خلاصة:

لقد إشتمل هذا الفصل على شرح مفصل للعمل التجريبي الخاص بتصنيع مساحيق البيروفسكايت إعتماذاً على طريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method)، إضافة إلى تقديم عرض حول طرق معاينة المساحيق المتحصل عليها وذلك إبتغاء تحديد مختلف الخواص البنيوية والضوئية الخاصة بها، بالإضافة الى ذلك تم التعرف على التحلل الضوئي المحفز، آلياته والعوامل المؤثرة عليه.

قائمة مراجع الفصل الثاني

- [1] S. Sakka, " handbook of sol–gel science and technology: Characterization and Properties of Sol-Gel Materials and Products ", Kluwer Academic Publishers, Boston, USA, (2005).
- [2] Y. A. Mohamad, "Synthesis and spectroscopic characterization of GGG nanocrystals, doped with neodymium and chromium for high power solid state lasers", Doctoral thesis, Higher Institute for Applied Science and Technology, Damascus, Syria (2016).
- [3] ب. فرحات، "تحضير ودراسة مرشحات انطلاقا من مواد خزفية مكونة أساسا من الكاولان والدولوما"، جامعة منتوري- قسنطينة، رسالة دكتوراه، الجزائر (2005).
- [4] W. I. F. David, K. Shankland, L. B. McCusker and C. Baerlocher, " Structure Determination from Powder Diffraction Data", Oxford Univers Press, (2002).
- [5] A. Beggas, B. Benhaoua, A. Attaf and M. S. Aida, "Growth study of CdS thin films deposited by chemical bath", Elsevier Optik, 127, P. 8423-8430, (2016).
- [6] S. M. Lawson, "Radiation Damage and Helium Bubble Formation in A-site Deficient $\text{Ca}_{1-x}\text{La}_{2x/3}\text{TiO}_3$ Perovskite Ceramics", Doctoral thesis, University of Sheffield, (2018).
- [7] Luca Lutterotti, "Total pattern fitting for the combined size–strain–stress–texture determination in thin film diffraction", Journal of Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B (Elsevier), 268, p.334–340, (2010).
- [8] M. bortolotti, L. lutterotti and I. Ionardelli, " Rex: a computer program for structural analysis using powder diffraction data", Journal of Applied Crystallography, 42, P.538-539, (2009).
- [9] S. Bekhbekh, " Etude structurale par la méthode de Rietveld des précurseurs de faible stabilité thermique", Mémoire de Magistère, Université Mentouri Constantine- Algérie, (2012).
- [10] L. Lutterotti, "Introduction to diffraction and the Rietveld method", University of Trento - Italy, (2012).
- [11] J. Rodriguez-Carvajal, "Magnetic structure determination from powder diffraction using the program FullProf", in Applied Crystallography, World Scientific, p. 30-36, (2001).
- [12] A.C. Larson and R.B. von dreele, "General Structure Analysis System (GSAS)", los alamos national laboratory report laur, P.86-748, (2000).

- [13] V. Petricek, M. Dusek and L. Palatinus, "crystallo-graphic computing system JANA 2006: General features", the journal Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials, Vol. 229(5), P.345-352,(2014).
- [14] J. Dzik, A. Lisinxka-czekaj, A. Zarycka, D. Czekaj, "study of phase and chemical composition of $\text{Bi}_{1-x}\text{Nd}_x\text{FeO}_3$ powders derived by pressure less sintering", archives of metallurgy and materials, Vol 58, No. 4, P 1371-1376, (2013) .
- [15] B. D. Cullity, "Elements of X-ray Diffraction", 2nd Edition, Addition Wesley, London, (1978).
- [16] G. Williamson, R. Smallman, "III. Dislocation densities in some annealed and coldworked metals from measurements on the X-ray debye-scherrer spectrum", Philosophical Magazine 1(1) , P. 34-46, (1956).
- [17] Joann E. Welton, SEM Petrology Atlas , The American Association of Petroleum Geologist Tulsa , Oklahoma 74101, U.S.A,p. 3-5 ,(2003).
- [18] SEM, scanning Electron Microscope A toZ, basic Knowledge for using the sem, GEOLpp3.
- [19] B. Stuart, " Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications", University of Technology, Sydney, Australia (2004).
- [20] PerkinElmer Life and Analytical Sciences,"FT-IR Spectroscopy: Attenuated Total Reflectance (ATR) (TECHNICAL NOTE) ", Retrieved from PerkinElmer Life and Analytical Sciences website:
https://shop.perkinelmer.com/content/TechnicalInfo/TCH_FTIRATR.pdf
- [21] A. Ben Haoua, "Caractérisation des couches minces de SnO_2 élaboré par spray ultrasonique utilisées dans les cellules solaires", thèse de doctorat, université Kasdi Merbah -Ouargla, Algérie (2016).
- [22] المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني، "طرق التحليل الطيفي"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المملكة العربية السعودية، ص. 2 – 5، (1429هـ).
- [23] ص.ج.محمد، ح خ رزيخ، م ش مرعي، " دراسة الخواص البصرية لغشاء كبريتيد الكاديوم (CdS) الرقيق"، المجلد3، العدد7، (2008).
- [24] J. Tauc, A. Menth, "States in the gap", Journal of non-crystalline solids (Elsevier), 8,p. 569-585, (1972).

- [25] U.G. Akpan, B.H. Hameed, " Parameters affecting the photocatalytic degradation of dyes using TiO_2 : a review ", Journal of Hazardous Materials(Elsevier), 170, P. 520–529, (2009).
- [26] T. T. N Phan, A. N. Nikoloski, P. A. Bahri, D. Li, "Optimizing photocatalytic performance of hydrothermally synthesized LaFeO_3 by tuning material properties and operating conditions ", Journal of Environmental Chemical Engineering (Elsevier), 6, P. 1209–1218, (2018).
- [27] R. Saravanan, M. Mansoob Khan, Vinod Kumar Gupta, E. Mosquera, F. Gracia, a V. Narayanan, A. Stephen, "ZnO/Ag/CdO Nanocomposite for Visible Light-Induced Photocatalytic Degradation of Industrial Textile Effluents ", Journal of Colloid and Interface Science, (2015).
- [28] D. Zhang, S. Lv and Z. Luo, "A study on the photocatalytic degradation performance of a $[\text{KNbO}_3]_{0.9}\text{-}[\text{BaNi}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_{3-d}]_{0.1}$ perovskite", The Royal Society of Chemistry, 10, 1275-1280, (2020).
- [29] K. A. Alfalous, M. M. Aburzeza, S. A. Sasy, "Degradation of the Nile blue Dye thru Photocatalysis in the Presence of Titanium Oxide", Journal of Alasmarya University: Basic and Applied Sciences, Volume (5) Issue 1, (2020).
- [30] R. Saravanan, F. Gracia, A. Stephen, "Basic Principles Mechanism and Challenges of Photocatalysis", according to series editor, Springer Series on Polymer and Composite Materials (Springer), Cham, (2017).
- [31] S. Meneceur, H. Hemmami, A. Bouafia, S.E. Laouini, M. L. Tedjani, D Berra, M. S. Mahboub, "Photocatalytic activity of iron oxide nanoparticles synthesized by different plant extracts for the degradation of diazo dyes Evans blue and Congo red", Journal of Biomass Conversion and Biorefinery (Springer),(2022).

الفصل الثالث

دراسة مركبات البيرفسكايت



$$(0 \leq x \leq 0.9)$$


III-1- تمهيد:

يستعرض هذا الفصل أهم نتائج الدراسة البنيوية والضوئية، وكذا تحليلها ومناقشتها لكافة المركبات التي تحمل الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 0.9$)، والتي تم تحضيرها بواسطة طريقة محلول-هلام (Modified Pechini Method). من جهة أخرى سيتم إيضاح مدى تأثير استبدال ذرات اللانثانيوم (La) بالبزموت (Bi) على المعلمات البنيوية والخصائص الضوئية، إضافة إلى عرض الإستنتاجات العلمية المنبثقة من مناقشة النتائج التجريبية.

III-2- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD):

III-2-1- أطيف إنعراج الأشعة السينية (XRD):

بعد استكمال جميع مراحل المعالجة الحرارية للمركبات، تم تحليلها بواسطة جهاز إنعراج الأشعة السينية (PROTO AXRD Bencktop). فتحصلنا على مخططات الإنعراج الموضحة في الشكل (III-1).



الشكل (III-1): مخططات إنعراج الأشعة السينية للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 0.9$).


بعد تحديد الثابت β والذي يمثل العرض عند منتصف الشدة العظمى إنطلاقاً من نتائج الـ XRD، تم حساب حجم البليرات (D) من خلال علاقة شرر (Scherrer) وذلك من أجل كل المساحيق المحضرة. كما تم حساب كثافة الإنخلاع (δ) من خلال علاقة ويليامسون وسمولمان (Williamson and Smallman)، حيث لخصت النتائج في الجدول (III-1).

الجدول (III-1): حجم البليرات وكثافة الإنخلاع للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 0.9$).


المركب	القيمة (hkl)	2θ (degree)	FWHM= β (degree)	الحجم البلليرات D (nm)	D average (nm)	كثافة الإنخلاع δ ($10^{11} / \text{cm}^2$)
x=0.0	(002)	22.69	0.1735	48.75	42.72	0.54
	(112)	32.28	0.1626	53.11		
	(022)	39.79	0.1965	44.90		
	(004)	46.25	0.2065	43.67		
	(204)	57.49	0.2093	20.71		
x=0.1	(002)	22.52	0.2834	29.84	26.59	1.41
	(112)	32.10	0.3153	27.38		
	(022)	39.63	0.3372	26.15		
	(004)	46.10	0.3579	25.19		
	(204)	57.32	0.3875	24.39		
x=0.2	(002)	22.55	0.2407	35.14	29.33	1.16
	(112)	32.14	0.2862	30.16		
	(022)	39.65	0.3250	27.13		
	(004)	46.12	0.3088	29.20		
	(204)	57.35	0.3778	25.03		
x=0.3	(002)	22.54	0.2245	37.67	32.91	0.92
	(112)	32.13	0.2532	34.09		
	(022)	39.64	0.2773	31.80		
	(004)	46.10	0.2644	34.10		
	(204)	57.34	0.3516	26.89		
x=0.4	(002)	22.47	0.3376	25.05	23.24	1.85
	(112)	32.05	0.3380	25.53		
	(022)	39.54	0.2707	32.55		
	(004)	45.97	0.5678	15.87		
	(204)	57.17	0.5496	17.19		
x=0.5	(002)	22.50	0.3119	27.12	24.63	1.64
	(112)	32.08	0.3198	26.99		
	(022)	39.57	0.3126	28.20		
	(004)	46.03	0.4487	20.09		
	(204)	57.24	0.4555	20.74		
x=0.6	(002)	22.53	0.2301	36.75	31.63	1.00
	(112)	32.11	0.2536	34.03		
	(022)	39.62	0.2899	30.41		
	(004)	46.09	0.2893	31.16		
	(204)	57.31	0.3662	25.81		
x=0.7	(002)	22.44	0.3123	27.08	23.17	1.86
	(112)	32.00	0.3596	23.99		
	(022)	39.49	0.2828	31.16		
	(004)	45.91	0.5550	16.23		
	(204)	57.11	0.5424	17.41		
x=0.8	(002)	22.40	0.2577	32.81	25.38	1.55
	(110)	31.94	0.4312	20.01		
	(022)	39.47	0.2327	37.86		
	(004)	45.83	0.5027	17.91		
	(204)	57.06	0.5154	18.32		
x=0.9	(002)	22.40	0.1811	46.69	35.55	0.79
	(110)	31.92	0.4231	20.39		
	(022)	39.47	0.1734	50.82		
	(004)	45.76	0.2553	35.27		
	(204)	57.03	0.3842	24.57		

III-2-2- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld":



تمت عملية التحسين لـ "Rietveld" لجميع مخططات الانعراج لمركبات البيروفسكايت المحضرة باستخدام برنامج "MAUD" والنتائج موضحة في الأشكال (2-III)، (3-III)، (4-III)، (5-III)، (6-III)، (7-III)، (8-III)، (9-III)، (10-III)، (11-III):






الشكل (2-III): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب LaFeO_3 .




الشكل (3-III): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$.

الشكل (III-4): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$.الشكل (III-5): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$.


الشكل (III-6): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.6}\text{Bi}_{0.4}\text{FeO}_3$.الشكل (III-7): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{FeO}_3$.




الشكل (III-8): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.4}\text{Bi}_{0.6}\text{FeO}_3$.



الشكل (III-9): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.3}\text{Bi}_{0.7}\text{FeO}_3$.



الشكل (III-10): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$.



الشكل (III-11): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.1}\text{Bi}_{0.9}\text{FeO}_3$.

نلاحظ من خلال الأشكال السابقة عدم وجود طور ثانوي في جميع العينات وهذا دليل على أن أيونات

Bi^{3+} قد ذابت تمامًا في الشبكة المضيفة لتحل محل La^{3+} .

الجدول (III-2) يلخص النتائج النهائية لقيم ثوابت الشبكة البلورية، عوامل الثقة ومواقع الذرات في

المركبات المدروسة بعد عملية التحسين.


الجدول (III-2): قيم ثوابت الشبكة البلورية، عوامل الثقة ومواقع الذرات بعد إجراء عملية التحسين للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$.

		x=0.0	x=0.1	x=0.2	x=0.3	x=0.4	x=0.5	x=0.6	x=0.7	x=0.8	x=0.9
a(Å)		5.5542	5.5489	5.5499	5.5522	5.5491	5.5583	5.5553	5.5734	5.5695	5.5754
b(Å)		5.5667	5.5639	5.5660	5.5629	5.5874	5.5888	5.5641	5.6075	5.5695	5.5754
c(Å)		7.8534	7.8490	7.8525	7.8575	7.8282	7.8447	7.8565	7.8471	13.8081	13.8379
V (Å ³)		242.82	242.33	242.57	242.69	242.71	243.69	242.85	245.25	428.32	430
S. G.		Pbnm								R3c	
La (Bi)	x	0.0074	0.0081	-0.0109	-0.0089	-0.0091	-0.0105	-0.0086	-0.0077	0	0
	y	0.0279	0.0269	0.0277	0.0265	0.0100	0.0136	0.0229	0.0018	0	0
	z	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.2222	0.2209
	B _{izo}	1.52	1.52	2.18	2.19	3.47	3.72	3.59	2.60	1.53	0.36
Fe	z	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0008	0.0009
	B _{izo}	2.23	2.12	1.85	1.60	0.68	0.17	1.66	0.96	0.70	0.54
O(1)	x	-0.2343	-0.2194	-0.1982	-0.1989	-0.2317	-0.2453	-0.2677	-0.2513	0.1271	0.1036
	y	0.2798	0.2947	0.2896	0.2922	0.2304	0.2435	0.2091	0.2923	0.2539	0.2930
	z	0.0347	0.0253	-0.0162	-0.0094	-0.0272	0.0028	-0.0235	-0.0250	0.0953	0.1021
	B _{izo}	9.60	9.60	15.25	14.00	16.42	22.50	13.54	21.40	8.02	0.58
O(2)	x	0.0355	0.0701	-0.0005	0.0302	0.0574	0.0488	-0.0644	0.0540	-	-
	y	0.5051	0.4981	0.4923	0.4724	0.3722	0.4974	0.4910	0.4174	-	-
	B _{izo}	4.42	4.42	4.07	5.19	7.55	2.26	4.11	2.94	-	-
R _b (%)		14.64	15.99	14.98	15.69	16.27	14.79	14.22	17.48	15.61	0.14
R _{wp} (%)		24.76	24.45	22.88	23.10	22.99	22.26	21.50	24.24	25.30	0.24
R _{exp} (%)		20.30	20.71	18.98	18.95	16.40	17.22	17.12	16.81	16.52	0.15
sig		1.16	1.18	1.21	1.22	1.52	1.29	1.23	1.44	1.46	2.27

W.P. : Wyckoff positions

Pbnm: La(Bi), O(2) at 4c; Fe at 4b and O(1) at 8d

R3C: La(Bi), Fe at 6(a) and O(1) at 18(b)




الشكل (12-III): تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة الإستبدال x للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.9$).

يبقى حجم خلية الوحدة لـ $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث x في النطاق $[0, 0.6]$ ثابتاً ضمن الانحراف المعياري للخطأ (esd) مع الكمية المضافة من Bi، يُعزى هذا الثبات إلى نصف القطر القريب جداً لأيون Bi^{3+} ($r(\text{Bi}^{3+}) = 1.17 \text{ Å}$) مقارنةً بأيون La^{3+} ($r(\text{La}^{3+}) = 1.16 \text{ Å}$) [4].


III-2-3- وصف البنية البلورية للمركبات:

اعتماداً على نتائج عملية التحسين، تم التوصل إلى تحديد مختلف وسائط البنى البلورية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 0.9$)، ورسم البنى البلورية باستعمال برنامج (VESTA) [5]:




الشكل (13-III): (a) مظهر جانبي لخلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 0.7$). (b) رسم توضيحي لمجسم ثماني الأسطح داخل خلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($0 \leq x \leq 0.7$).

المُلاحظ من خلال الشكل ((a-13-III)) أن المركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ تتبلور فيما يُعرف بالنظام المعيني المستقيم (Orthorhombic) في الزمرة الفضائية Pbnm [6]، حيث يشاهد أن الخلية الإصطلاحية عبارة عن خلية معينية متعامدة المحاور، تتموضع فيها ذرات الحديد في منتصف حواف القاعدة ومركز الأوجه الجانبية أي محتواة في المستويين (001) و (002)، أما ذرات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x$ فهي تتموضع في المستوي (004)، بينما جزء من ذرات الأوكسجين تتواجد داخل الخلية والجزء الثاني محتوي في المستوي (010). بعد رسم البنية البلورية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.7)$ ، تم رسم وتوضيح متعددات الأسطح في خلية الوحدة الإصطلاحية، حيث تحتوي على مجسمات ثمانية الأسطح (Octahedra)، وهي عبارة عن ذرة حديد محاطة بستة ذرات أوكسجين (FeO_6)، كما هو موضح في الشكل ((b-13-III)). حيث تركز هذه البنية على إرتباط المجسمات ثمانية الأسطح ببعضها البعض عن طريق الرؤوس المشغولة من طرف ذرات الأوكسجين، ليضمن هذا الإرتباط تشكل طبقات وفق المحورين (a) و (c) (أنظر الشكل ((14-III)).




الشكل (14-III): كيفية إرتباط المجسمات ثمانية الأسطح للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.7$).



الشكل (15-III): (a) مظهر جانبي لخلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x=0.8, 0.9$) (b) رسم توضيحي لمجسم ثماني الأسطح داخل خلية الوحدة الإصطلاحية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($x=0.8, 0.9$).

المُلاحظ من خلال الشكل ((a-15-III)) أن المركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($x=0.8, 0.9$) تمتلك بنية Rhombohedral وتتبلور في الزمرة الفضائية $R\bar{3}c$ [7].


بعد رسم البنية البلورية للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث ($x=0.8, 0.9$)، تم رسم وتوضيح متعددات الأسطح في خلية الوحدة الإصطلاحية، حيث تحتوي على نوعين من المجسمات ثمانية الأسطح (Octahedra) (أنظر الشكل (b-15-III))، النوع الأول عبارة عن ذرة حديد محاطة بستة ذرات أوكسجين (FeO_6) بينما النوع الثاني عبارة عن ذرة $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}$ أو $\text{La}_{0.1}\text{Bi}_{0.9}$ محاطة بستة ذرات أوكسجين. حيث تتركز هذه البنية على إرتباط كل نوع من المجسمات ثمانية الأسطح ببعضها البعض عن طريق الرؤوس المشغولة من طرف ذرات الأوكسجين (أنظر الشكل (16-III)).



الشكل (III-16): كيفية ارتباط المجسمات ثمانية الأسطح للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x=0.8, 0.9$).

III-3- نتائج التحليل الحراري (TGA-DSC):

لتحديد درجة الحرارة المثلى للمعالجة الحرارية، تمت معالجة هلام LaFeO_3 بواسطة التحليل الحراري TGA و DSC تحت تيار من الهواء يصل إلى 1000°C ، فتحصلنا على المنحنيين الموضحين في الشكل (III-17):




الشكل (III-17): منحنى الـ TG-DSC للمركب LaFeO_3 .

من خلال تحليل المنحنيات الناتجة والتي تم رسمها ببرنامج Origin Pro 9.1، نميز ثلاث تغيرات واضحة للكتلة بدلالة درجة الحرارة:


- التغير الأول (من درجة حرارة الغرفة إلى 179°C)، يكون فقدان الكتلة بنسبة 6.94 % مصحوباً بذروة طاردة للحرارة عند 83°C . ويرجع ذلك إلى تبخر الماء المتبقي، ومن المحتمل أن يتحلل الإيثيلين جلايكول جزئياً أيضاً [1،2].
- التغير الثاني يكون من 179 إلى 660°C ، يحدث فقدان في الكتلة سريع نسبياً بنسبة 44.93%، مصحوباً بذروة صغيرة طارده للحرارة عند 213°C و أخرى كبيرة عند 400°C ، مما يشير إلى وجود تغيرات هيكلية ويرجع ذلك إلى تحلل الإضافات العضوية، تحلل النترات وفقدان الأوكسجين مما يؤدي إلى تبلور LaFeO_3 [2،3].
- التغير الثالث يكون من 660 إلى 854°C ، مصحوباً بثلاث ذروات صغيرة طارده للحرارة عند 674°C ، 780°C وعند 836°C .

III-4- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX):


بعد اتمام جميع مراحل التحضير للمركبات قيد الدراسة، تم استعمال مطياف تشتت الطاقة بالأشعة السينية، وذلك لغرض قياس تركيز نسب العناصر الداخلة في تكوينها. الأشكال من (III-18) إلى (III-27) توضح التحليل الكمي والنوعي للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.9)$. تعطي الجداول الموجودة داخل الأطياف النسب المئوية الكتلية والذرية للعناصر المدروسة.






الشكل (III-18): طيف الـ EDX للمركب LaFeO_3 .







الشكل (III-19): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$.



الشكل (III-20): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$.

الشكل (III-21): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$.الشكل (III-22): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.6}\text{Bi}_{0.4}\text{FeO}_3$.الشكل (III-23): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{FeO}_3$.

الشكل (III-24): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.4}\text{Bi}_{0.6}\text{FeO}_3$.الشكل (III-25): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.3}\text{Bi}_{0.7}\text{FeO}_3$.الشكل (III-26): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$.

الشكل (III-27): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.1}\text{Bi}_{0.9}\text{FeO}_3$.

نلاحظ من خلال أطياف الـ EDX الموضحة في الأشكال أعلاه، أن لا وجود لعناصر كيميائية غير العناصر المنتظر إيجادها، مما يدل على نقاء جميع المركبات المحضرة من الشوائب.


الجدول (III-3): النسب الكتلية النظرية و التجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات.

العنصر المركب	O		Bi		La		Fe	
	Wt نظري	Wt تجريبي	Wt نظري	Wt تجريبي	Wt نظري	Wt تجريبي	Wt نظري	Wt تجريبي
x = 0.0	19.77	22.35	-	-	57.22	53.88	23.00	23.78
x = 0.1	19.21	17.81	8.36	6.08	50.05	51.43	22.36	24.68
x = 0.2	18.69	14.89	16.27	11.73	43.27	47.26	21.74	26.12
x = 0.3	18.19	23.85	23.76	16.12	36.86	36.68	21.17	23.34
x = 0.4	17.72	18.40	30.87	27.50	30.77	29.71	20.62	24.39
x = 0.5	17.27	17.99	37.61	30.97	25.00	25.26	20.10	25.77
x = 0.6	16.85	22.62	44.02	34.35	19.51	21.41	19.60	21.62
x = 0.7	16.44	18.85	50.13	43.22	14.28	14.40	19.13	23.54
x = 0.8	16.06	16.53	55.95	43.18	09.29	13.93	18.68	26.36
x = 0.9	15.69	14.23	61.50	55.40	04.54	03.53	18.26	26.84








كما أن الجدول (III-3) يؤكد وجود توافق بين النسبة المئوية لتواجد العناصر (Fe و La ، Bi ، O) (نظريا و تجريبيا) ، ومنه نستنتج أن توزيعها في هذه العينات كان متجانسا.

III-5- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):

للتبع البنية المجهرية للعينات النهائية، تم استعمال المجهر الإلكتروني الماسح (Quattro ESEM) حيث، يوضح الشكل (III-28) صور الـ SEM لبعض المركبات قيد الدراسة، ويظهر جليا أن أغلبية الحبيبات ذات أشكال كروية وبيضاوية مع وجود تباين في أحجامها.




الشكل (III-28): صور الـ SEM للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ عند السلم $1\mu\text{m}$.



الشكل (III-29): أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8)$.

III-6- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR):

قصد معرفة طبيعة الروابط الكيميائية وللتأكد من نقاء المركبات من جميع الإضافات العضوية، تم استعمال مطياف الأشعة تحت الحمراء (IR Spirit)، فتحصلنا على المنحنيات الطيفية الموضحة في الشكل (III-30).




الشكل (III-30): أطياف الـ IR-ATR للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8)$.


المُلاحظ من خلال الشكل (III-30) أن جميع الأطياف متشابهة المظهر على مدى الطول الموجي، وتشير إلى وجود عصابة امتصاص عند التردد 539cm^{-1} ، ويعود ذلك إلى اهتزاز - انحناء (bending vibration) الرابطة (Fe-O) كونها تميز ثماني السطوح FeO_6 للبيروفسكايت [8]، غير أنه تم تسجيل انخفاض في شدة نبضات الامتصاص مع زيادة نسبة البزموت (Bi)، ويرجع هذا الاختلاف إلى تركيبة التركيز المولي المتغيرة. يشير التردد عند 717cm^{-1} إلى وجود رابطة اهتزاز-انحناء (bending vibration) (La-O) [9]. كما يلاحظ وجود شريطين متجاورين و وضعيفين، الأول عند 1385cm^{-1} بينما الثاني عند 1485cm^{-1} ، تنسب إلى NO_3^- و N-H على التوالي، ويعود ظهورهما إلى المواد الخام الأولية المتفاعلة [10].

كما أن أوضاع اهتزاز الانحناء (La/Fe)-O لا تتحول إلى تردد أعلى أو أقل مع زيادة محتوى (Bi)، مما يؤكد عدم حدوث تشوه في الشبكة وبالتالي لا توجد تغييرات في طول الرابطة (La /Fe)-O، والتي يدعمها أيضاً تحليل الـ XRD.

III-7- الخصائص الضوئية:

لقد خضعت المركبات المحضرة إلى معالجة ضوئية بالأشعة المرئية وفوق البنفسجية، حيث نتج عنها أطيف امتصاصية، انطلاقاً من هذه الأطيف يتم رسم منحني تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$)، وبإتباع الخطوات المذكورة في الفصل الثاني، يتم إستخراج قيم الفجوة الطاقية (E_g) للمركبات. يمثل الشكل (III-31) تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) بالنسبة للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8)$.






الشكل (III-31): قيم فجوة الطاقة للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$

حيث $(x=0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8)$.

إن حساب الفجوة الطاقية للمركب LaFeO_3 اضفى إلى القيمة 2.20 eV وهي مشابهة للقيم التي ذكرها الباحثون في اعمالهم [11-13]، كما يلاحظ من خلال الشكل (III-31) وجود علاقة عكسية بين قيمة الفجوة الطاقية (E_g) ونسبة البزموت (Bi)، حيث تم تسجيل تناقص في قيمتها بزيادة نسبة البزموت (Bi). استناداً إلى حقيقة أن ثوابت الشبكة و طول الرابطة (La/Fe)-O تزداد مع زيادة نسبة البزموت (Bi)، فيصبح

الترابط الذري أضعف مما يؤدي إلى سهولة حركة حاملات الشحنة بين الشبكة. في هذه الحالة تميل الطاقة المسؤولة على حركة الناقلات في الشبكة أي الفجوة الطاقية إلى الانخفاض [14].



الشكل (III-32): تغيرات قيم الفجوة الطاقة بدلالة نسبة الإستبدال باليزموث (Bi).

III-8- خلاصة:

تم التطرق في هذا الفصل إلى نتائج العمل التجريبي المنبثقة من تحضير مركبات البيروفسكايت التي تحمل الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.9)$ بواسطة تقنية محلول-هلام بفرعها المعروف بطريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method) عند درجة حرارة 800°C ، حيث تم دراسة مدى تأثير الاستبدال على الخصائص البنيوية والضيائية للمساحيق المحضرة. أوضحت نتائج الـ XRD وتحسين "Rietveld" بأن المركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.7$) تمتلك التركيب المعيني المستقيم (Orthorhombic) وتتبلور في الزمرة الفضائية Pbnm، وإن استبدال عنصر اللانثانيوم (La) بعنصر البزموت (Bi) بالنسب 80% و 90% يغير التركيب البلوري ليصبح ثلاثي (Rhombohedral) ويتبلور في الزمرة الفضائية R3c. أما أطياف الـ EDX فقد بينت أن المركبات تحتوي فقط على المواد الأولية وبصفة متجانسة، كما أظهرت الصور الـ SEM أن جميع المركبات تمتلك حبيبات كروية ذات أحجام من رتبة النانو. أثبتت أطياف الـ IR-ATR خلو المركبات من الإضافات العضوية مع ظهور بصمة المركبات (Fe-O)، و (La-O) عند الترددات 539cm^{-1} و 717cm^{-1} على التوالي. أما فيما يخص قيم الفجوة الطاقية فقد تم تسجيل تناقصها مع زيادة نسبة البزموت (Bi)، مما يدل على التأثير العكسي للإستبدال عليها، حيث وصلت قيمها إلى غاية 1.35eV عند نسبة الإستبدال 80%، وبالتالي يمكن استخدام العينة $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$ ذات قيمة الفجوة الطاقية الصغيرة كمرشح واعد في تطبيقات الخلايا الشمسية.

قائمة مراجع الفصل الثالث

- [1] A. Al-Alas, S. Beg, N. A.S.Al-Areqi, S. Hafeez, "Influence of microwave-assisted calcination on structural properties and oxide-ion performance of layered-perovskite γ -BIMNVOX solid electrolyte synthesized by ethylene glycol–citrate sol–gel route", Journal of the European Ceramic Society (Elsevier), 33, p.2111-2117, (2013).
- [2] H. Shen, T. Xue, Y. Wang, G. Cao, Y. Lu, G. Fang, "Photocatalytic property of perovskite LaFeO_3 synthesized by sol-gel process and vacuum microwave calcination", Materials Research Bulletin ,84, 15–24, (2016).
- [3] S. Boumaza, L. Boudjellal, R. Brahimi, A. Belhadi, M. Trari, "Synthesis by citrates sol-gel method and characterization of the perovskite LaFeO_3 : application to oxygen photo-production", Journal of Sol-Gel Science and Technology (Springer), (2020).
- [4] R.D. Shannon, "Revised effective ionic radii and systematic studies of interatomic distances in halides and chalcogenides", Acta Crystallogr. A, vol. 32, p. 751-767, (1976).
- [5] K. Momma, Fujio Izumi, "VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data", Journal of Applied Crystallography, 44(6) , p. 1272-1276,(2011).
- [6] M. Pidburtnyi, B. Zanca, C. Coppex, S. Jimenez-Villegas, and V. Thangadurai, "A Review on Perovskite-Type LaFeO_3 Based Electrodes for CO_2 Reduction in Solid Oxide Electrolysis Cells: Current Understanding of Structure–Functional Property Relationships", Chemistry of Materials , 33, P.4249–4268, (2021).
- [7] N. Wang, X. Luo, L. Han, Z. Zhang, R. Zhang, H. Olin, Y. Yang, "Structure, Performance, and Application of BiFeO_3 Nanomaterials" , Nano-Micro Letters (Springer), (2020).
- [8] M. Cebela, B. Jankovic, R. Hercigonja, M. J. Lukic, Z. Dohcevic-Mitrovic, D. Milivojevic, B. Matovic, "Comprehensive characterization of BiFeO_3 powder synthesized by the hydrothermal procedure", Journal of Processing and Application of Ceramics, 10 (4) , p.201–208, (2016).
- [9] M. Ismael, M.Wark, "Perovskite-type LaFeO_3 : Photoelectrochemical Properties and Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants Under Visible Light Irradiation", Journal of Catalysts, 9(342), (2019).

- [10] P.A. Desai, A. A. Athawale, "Microwave Combustion Synthesis of Silver Doped Lanthanum Ferrite Magnetic Nanoparticles", Defence Science Journal, 63(3), p. 285-291, (2013).
- [11] R. Maity, MD. S. Sheikh, A. Dutta, and T.P. Sinha, "Visible Light Driven Photocatalytic Activity of Granular Pr Doped LaFeO_3 ", Journal of ELECTRONIC MATERIALS , 48, p.4856–4865 , (2019).
- [12] C. Sasikala, N. Durairaj, I. Baskaran. Sathyaseelan, M. Henini, E. Manikandan, "Transition Metal Titanium (Ti) Doped LaFeO_3 Nanoparticles for Enhanced Optical Structural and Magnetic Properties" , Journal of Alloys and Compounds(Elsevier), , Volume 712, P. 870-877, (2017).
- [13] F.Z. Rachida, L.H. Omari, H. Lassri, H. Lemziouka, S. Derkaoui, M. Haddad, T. Lamhasni, M. Sajieddine, "Synthesis, structural and optical properties of $\text{LaFe}_{1-x}\text{Cr}_x\text{O}_3$ nanoparticles", Journal of Optical Materials(Elsevier), ,109,110332, (2020).
- [14] D. Triyono, R. A. Rafsanjani, "Investigation on the Lattice Structure and Optical Energy of $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{Fe}_{1-x}\text{Mg}_x\text{O}_3$ ($x = 0.1, 0.2, \text{ and } 0.3$) Nanoparticles", AIP Conf. Proc. 2168, 020007, (2019).

الفصل الرابع

دراسة مركبات البيروفسكايت




1-IV- تمهيد:

يتمحور هذا الفصل على دراسة الفوارق الناتجة عن التطعيم بتركيز مختلفة للمركب LaFeO_3 بـ Nd، كما نحاول من خلاله إبراز السمات البنيوية والضوئية للبيروفسكايت المدروس.

2-IV- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$:

1-2-IV- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD):

1-1-2-IV- أطياف الإنعراج:



الشكل (1-IV): مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.075، 0.05، 0.025).

تم حساب حجم البلورات (D) للمساحيق التي تحمل الصيغة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y=0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$ ، وتحديد الثابت β انطلاقاً من أطياف XRD. كما تم حساب كثافة الإنخلاع (δ) ، حيث لخصت النتائج في الجدول (1-IV).


الجدول (1-IV): حجم البليرات و كثافة الإنخلاع للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$

حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).


المركب	القيمة (hkl)	2θ (degree)	$\text{FWHM}=\beta$ (degree)	الحجم الحبيبي (nm)	D average (nm)	كثافة الإنخلاع δ ($10^{11} / \text{cm}^2$)
y=0.0	(002)	22.69	0.1735	48.75	42.72	0.54
	(112)	32.28	0.1626	53.11		
	(022)	39.79	0.1965	44.90		
	(004)	46.25	0.2065	43.67		
	(204)	57.49	0.2093	20.71		
y=0.025	(002)	22.64	0.3163	26.75	21.54	2.15
	(112)	32.22	0.3925	22.00		
	(022)	39.73	0.4228	20.86		
	(004)	46.17	0.4517	19.96		
	(204)	57.41	0.5212	18.14		
y=0.05	(002)	22.49	0.4392	19.25	17.01	3.45
	(112)	32.08	0.5026	17.17		
	(022)	39.60	0.4777	18.45		
	(004)	46.07	0.5405	16.67		
	(204)	57.30	0.6993	13.51		
y=0.075	(002)	22.57	0.4123	20.51	18.03	3.07
	(112)	32.16	0.4716	18.30		
	(022)	39.68	0.4708	18.73		
	(004)	46.14	0.4988	18.07		
	(204)	57.34	0.6515	14.51		

IV-2-1-2- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld":


تمت عملية التحسين الخاصة بالمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب ($0.025, 0.05, 0.075$) باستخدام طريقة التحسين لـ "Rietveld" المدرجة ضمن برنامج "Rex"، والنتائج موضحة في الأشكال التالية:



الشكل (2-IV): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.975}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (3-IV): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (4-IV): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (2-IV) يلخص النتائج النهائية لعوامل الثقة وقيم ثوابت الشبكة البلورية في المركبات المدروسة لهذه العملية من التحسين.

الجدول (2-IV): قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات

$\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$) في الزمرة Pbnm .


المركب	$y=0.025$	$y=0.05$	$y=0.075$
R_p (%)	15.09	13.59	15.57
R_{wp} (%)	25.29	22.80	24.89
R_{exp} (%)	22.46	20.76	21.74
GoF	1.12	1.09	1.14
a (Å)	5.5477	5.5480	5.5509
b (Å)	5.5773	5.5770	5.5737
c (Å)	7.8547	7.8436	7.8469
V (Å ³)	243.03	242.69	242.77



الشكل (5-IV): تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).

3-1-2-IV- وصف البنية البلورية للمركبات:

اعتمادًا على نتائج عملية التحسين، تم التوصل إلى تحديد مختلف وسائط البنى البلورية للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($0.025 \leq y \leq 0.075$)، ورسم البنى البلورية باستعمال برنامج (VESTA):






الشكل (6-IV): كيفية ارتباط المجسمات ثمانية الأسطح للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($0.025 \leq y \leq 0.075$).

إن خلية الوحدة الاصطلاحية للمركبات LaFeO_3 المطعمة بـ Nd لها نفس شكل و وصف الخلية المذكورة في الفقرة (3-3-III) من الفصل السابق، فهي تتبلور في النظام المعيني المستقيم (Orthorhombic) و الزمرة الفضائية Pbnm (انظر الشكل (6-IV)).

IV-2-2- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX):

تمثل الأشكال (7-IV) (8-IV) (9-IV) التحليل الكمي والنوعي للمركب LaFeO_3 المطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب ($0.025 \leq y \leq 0.075$)، وكذا النسب المئوية الكتلية والذرية للعناصر في نطاق الطاقة المدروسة.


الشكل (7-IV): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.975}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.الشكل (8-IV): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.الشكل (9-IV): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (3-IV): النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات.

العنصر المركب	O		La		Nd		Fe	
	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt
y=0.025	19.76	24.52	55.76	51.47	1.48	1.28	22.99	22.72
y=0.05	19.75	23.23	54.30	52.29	2.96	2.57	22.97	21.91
y=0.075	19.73	19.29	52.84	53.54	4.44	4.24	22.96	22.94

3-2-IV- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):

بغية دراسة البنية المجهرية للمركب LaFeO_3 النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب ($0.025 \leq y \leq 0.075$). أستخدم المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) لإجراء عملية التصوير وقد أعطت النتائج الصور التالية:




الشكل (10-IV): صور الـ SEM للمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب ($0.025 \leq y \leq 0.075$).

الشكل (a-10-IV) هو صورة الـ SEM لمسحوق LaFeO_3 النقي، من خلال الصورة نلاحظ أن غالبية الحبيبات لها أشكال كروية و بيضاوية مع وجود تباين في أحجامها. بينما الأشكال (b-10-IV، c-10-IV، d-10-IV) تظهر صور لعينات LaFeO_3 المطعم بواسطة النيودينيوم (Nd) بالنسب (0.05، 0.025)

و(0.075) على الترتيب. ويمكننا أن نلاحظ أن المركب LaFeO_3 لم يحافظ على الشكل الكروي المميز لمعظم حبيباته في حالة غياب التطعيم، حيث يوضح الشكل (b-10-IV) أن الجسيمات لها شكل وردة الصحراء مع زيادة كل من الحجم الحبيبي الذي يتعدى 500nm وحجم الفجوات. في حين أن الجسيمات في الشكلين (c-10-IV) و (d-10-IV) تتميز بحجم أقل من حجم الحبيبات في العينة غير المطعمة مع تقاربها في مجموعات رغوية.

4-2-IV- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR):

تم مسح مجال الترددات $4000-400\text{cm}^{-1}$ بمطيافية الأشعة تحت الحمراء IR-ATR، حيث حصلنا على النتائج الموضحة في الشكل (11-IV).



الشكل (11-IV): أطياف الـ IR-ATR للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$


حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).

يوضح الشكل (11-IV) أطياف الـ IR-ATR لمسحوق LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب التالية: 0.025، 0.05، و 0.075.

يُلاحظ من خلال الشكل أن جميع الأطياف متطابقة على طول مدى الموجة، ويدل ذلك على وجود عصابة امتصاص عند التردد 539cm^{-1} ، نتيجة إلى اهتزاز -تمدد الرابطة (Fe-O) كونها تميز ثماني السطوح FeO_6 للبيروفسكايت [1]. يشير التردد 717cm^{-1} إلى وجود رابطة اهتزاز - انحناء (bending) (La-O) [2]. كما تم تسجيل نفس الملاحظة السابقة ألا وهي وجود شريطين متقاربين ضعيفين، أحدهما عند 1385cm^{-1} يعود إلى عناصر NO_3^- ، بينما الشريط الثاني يرجع إلى N-H و يظهر عند 1485cm^{-1} ، كلاهما ينسبان إلى المواد الخام الأولية المتفاعلة [3].

IV-2-5- الخصائص الضوئية:

قصد معرفة قيم الفجوة الطاقية للمركبات المحضرة، تمت معالجتها بمطيافية الأشعة المرئية وفوق البنفسجية. يوضح الشكل (12-IV) تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) بالنسبة للمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.025، 0.05، 0.075).



الشكل (12-IV): قيم فجوة الطاقة للمركبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$

حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).

يتبين من خلال الشكل (12-IV) أن قيم الفجوة الطاقية للمركب LaFeO_3 تقل عند تطعيمه بالنيودينيوم (Nd) لجميع نسب التطعيم ($0.025 \leq y \leq 0.075$). ويعزى سبب ذلك إلى تكوين مستويات موضعية جديدة أسفل حزمة التوصيل، هذه المستويات مهيأة لاستقبال الإلكترونات وتوليد ذبول في الفجوة الطاقية، تعمل هذه الذبول على التقليل من الفجوة الطاقية [4،5]. كما نلاحظ أن الفجوة الطاقية عند النسبة الثانية من التطعيم تملك قيمة أقل من النسب الأخرى وقد يعزى ذلك إلى وجود عتبة للتطعيم.

3-IV- خلاصة:

نتيجة لتغيير نسب التطعيم بالنيودينيوم (Nd) لدراسة تأثيره على الخصائص البنيوية والضوئية للمركب LaFeO_3 . أشارت نتائج فحص XRD باستخدام طريقة التحسين لـ "Rietveld" إلى أن العينات النقية منها، أوالمطعمة تمتلك بنية بلورية أحادية الطور ذو التركيب المعيني القائم (Orthorhombic)، وقد تبلورت في الزمرة الفضائية متعامدة المحاور (Pbnm). من جهة أخرى عرضت أطياف الـ EDX المواد الأولية للمركب متجانسة مع نسبها التجريبية، والتي شملت المواد التالية: Fe، La، O، كما أكدت على تواجد النيودينيوم (Nd) بنسب قريبة من النسب النظرية. أما فيما يخص الصور الناتجة عن المجهر الإلكتروني الماسح (SEM) فقد بينت أن لعملية التطعيم تأثيراً بارزاً على LaFeO_3 ؛ فتسبب في تغيير مورفولوجية المركب من الشكل الكروي إلى شكل ذا طبيعة رغوية. تولد عن تحليل الـ IR-ATR أطياف لمركبات نقية من الإضافات العضوية، مع وجود الروابط (Fe-O) عند التردد 539cm^{-1} و (La-O) عند التردد 717cm^{-1} دليلاً على بصمة المركبات المدروسة. أما فيما يخص قيم الفجوة الطاقية فقد تناقصت قيمتها في حالة وجود التطعيم بالنيودينيوم (Nd)، وتسجيل عتبة عند نسبة التطعيم ($y = 0.05$).

قائمة مراجع الفصل الرابع

- [1] M. Cebela, B. Jankovic, R. Hercigonja, M. J. Lukic, Z. Dohcevic-Mitrovic, D. Milivojevic, B. Matovic, "Comprehensive characterization of BiFeO_3 powder synthesized by the hydrothermal procedure", Journal of Processing and Application of Ceramics, 10 (4) , p.201–208, (2016).
- [2] M. Ismael, M.Wark, "Perovskite-type LaFeO_3 : Photoelectrochemical Properties and Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants Under Visible Light Irradiation", Journal of Catalysts, 9(342), (2019).
- [3] P.A. Desai, A. A. Athawale, "Microwave Combustion Synthesis of Silver Doped Lanthanum Ferrite Magnetic Nanoparticles", Defence Science Journal, 63(3), p. 285-291, (2013).
- [4] Y. Wang and N. Herron, "Nanometer-Sized Semiconductor Clusters: Materials Synthesis, Quantum Size Effects, and Photophysical Properties", J. Phys. Chem, 95, p. 525-532, (1991).
- [5] L. E. Brus, " Electron-electron and electron-hole interactions in small semiconductor crystallites: The size dependence of the lowest excited electronic state", The Journal of Chemical Physics 80, 4403, (1984).
- [6] M. Surendar, T.V. Sagar, G. Raveendra, M. Ashwani Kumar, N. Lingaiah, K.S. Rama Rao, P.S. Sai Prasad, "Pt doped LaCoO_3 perovskite: A precursor for a highly efficient catalyst for hydrogen production from glycerol", International Journal of Hydrogen Energy, Volume 41, Issue 4, P. 2285-2297, (2016).

الفصل الخامس


دراسة مركبات البيروفسكايت



$(0.1 \leq x \leq 0.3), (0.025 \leq y \leq 0.075)$

1-V- تمهيد:

سيخوض هذا الفصل في مجريات مناقشة النتائج البنيوية والضيائية للمركبات التي تحمل الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0.1 \leq x \leq 0.3)$ والمطعمة بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب $(0.025 \leq y \leq 0.075)$ ، من جهة أخرى سيركز على مدى تأثير ثوابت البنية والفجوة الطاقية من عملية التطعيم.

2-V- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$:**1-2-V- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD):****1-1-2-V- أطياف الإنعراج:**

الشكل (1-V): مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025).


تم حساب حجم البلورات (D) و كثافة الإخلع (δ) للمساحيق التي تحمل الصيغة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y=0.0, 0.025, 0.05, 0.075$)، وتحديد الثابت β إنطلاقاً من أطياف XRD. النتائج ملخصة في الجدول (1-V).

الجدول (1-V): حجم البلورات و كثافة الإخلع للمركبات $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).


المركب	القيمة (hkl)	2 θ (degree)	FWHM= β (degree)	الحجم الحبيبي (nm)	D average (nm)	كثافة الإخلع δ ($10^{11} / \text{cm}^2$)
y=0.0	(002)	22.52	0.2834	29.84	26.59	1.41
	(112)	32.10	0.3153	27.38		
	(022)	39.63	0.3372	26.14		
	(004)	46.10	0.3579	25.18		
	(204)	57.32	0.3875	24.39		
y=0.025	(002)	22.50	0.2766	30.57	26.14	1.46
	(112)	32.09	0.3086	27.96		
	(022)	39.61	0.3360	26.24		
	(004)	46.08	0.3553	25.37		
	(204)	57.31	0.4594	20.57		
y=0.05	(002)	22.57	0.3293	25.69	23.44	1.82
	(112)	32.15	0.3468	24.89		
	(022)	39.67	0.3593	24.54		
	(004)	46.14	0.4088	22.05		
	(204)	57.37	0.4727	20.00		
y=0.075	(002)	22.57	0.3306	25.58	24.03	1.73
	(112)	32.15	0.3598	23.99		
	(022)	39.69	0.3020	29.20		
	(004)	46.13	0.4270	21.11		
	(204)	57.38	0.4671	20.24		

V-2-1-2- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld":


تمت عملية التحسين الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)، والنتائج موضحة في الأشكال التالية:



الشكل (2-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.075}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (3-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.05}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (4-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.025}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

يلخص الجدول (2-V) النتائج النهائية لعوامل الثقة وقيم ثوابت الشبكة البلورية في المركبات المدروسة لهذه العملية من التحسين.

الجدول (2-V): قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات

$\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$ في الزمرة Pbnm.


المركب	y=0.025	y=0.05	y=0.075
R_p (%)	26.95	17.25	17.04
R_{wp} (%)	34.31	27.28	26.90
R_{exp} (%)	21.88	23.22	22.94
GoF	1.56	1.17	1.17
a (Å)	5.5497	5.5587	5.5509
b (Å)	5.5689	5.5616	5.5696
c (Å)	7.8469	7.8418	7.8352
V (Å ³)	242.51	242.43	242.23




الشكل (5-V): تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$.

2-2-V- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX):


تمثل الأشكال (6-V) (7-V) (8-V) التحليل الكمي والنوعي للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع الزموث (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)، وكذا النسب المئوية الكتلية والذرية للعناصر في نطاق الطاقة المدروسة.



الشكل (6-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.075}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (7-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.05}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (8-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.025}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (3-V): النسب الكتلية النظرية و التجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات.

العنصر المركب	O		La		Bi		Nd		Fe	
	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt
y=0.025	19.34	19.94	50.38	52.59	6.31	3.67	1.45	1.19	22.50	22.62
y=0.05	19.46	19.95	50.71	50.83	4.23	3.63	2.92	3.1	22.65	22.49
y=0.075	19.59	17.82	51.04	52.36	2.13	1.94	4.41	4.63	22.80	23.25





3-2-V- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):

للتعمق في معرفة البنية المجهرية للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd)، تم تشخيصه بواسطة المجهر الإلكتروني الماسح (SEM). اعطت النتائج الصور التالية:



الشكل (9-V): صور الـ SEM للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075).


يظهر الشكل (a-9-V) صورة الـ SEM لمسحوق $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي. بينما الأشكال (b-9-V)، (c-9-V) و (d-9-V) هي صور لعينات $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075) على التوالي. تبين هذه الصور أن الحبيبات نانوية و تحافظ على شكلها الكروي، مع تسجيل أن الحبيبات تأخذ أقل حجماً في حالة العينة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.025}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.



الشكل (10-V): أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.

4-2-V- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR):

تم مسح مجال الترددات $4000-400\text{cm}^{-1}$ بمطيافية الأشعة تحت الحمراء IR-ATR، حيث حصلنا على النتائج الموضحة في الشكل (11-V).



الشكل (11-V): أطياف الـ IR-ATR للمساحيق التي تحمل الصيغة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$.


(075).

يوضح شكل (11-V) أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب $(0.025 \leq y \leq 0.075)$.

يُلاحظ من خلال الشكل أن جميع الأطياف متطابقة على طول مدى الموجة، ويدل ذلك على وجود عصابة امتصاص عند التردد 539cm^{-1} ، نتيجة إلى اهتزاز -تمدد الرابطة (Fe-O) كونها تميز ثماني السطوح FeO_6 للبيروفسكايت [1]. يشير التردد 717cm^{-1} إلى وجود رابطة اهتزاز - انحناء (bending) (La-O) [2]. كما يلاحظ وجود شريطين متجاورين وضعيفين، الأول عند 1385cm^{-1} بينما الثاني عند 1485cm^{-1} ، تنسب إلى NO_3^- و N-H على التوالي. كلاهما ينشأ من المواد الخام الأولية المتفاعلة [3]. كما تم ملاحظة وجود نطاقات للأشعة تحت الحمراء في المنطقة من 2800cm^{-1} إلى 2900cm^{-1} في طيف $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي والتي تعود لجزيئات H_2O الممتصة [4].

V-2-5- الخصائص الضوئية:

يوضح الشكل (12-V) تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) بالنسبة للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05، 0.075 و 0.075).



الشكل (12-V): قيم فجوة الطاقة للمركبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.


يتبين من خلال الشكل (12-V) أن قيم الفجوة الطاقية للمركب $\text{La}_{0.9}\text{Bi}_{0.1}\text{FeO}_3$ تقل عند تطعيمه بالنيودينيوم (Nd) بالنسبة ($y = 0.025$) حيث تأخذ قيمة $E_g = 1.94\text{eV}$ ، ويرجع سبب ذلك إلى تكوين مستويات موضعية جديدة أسفل حزمة التوصيل، هذه المستويات مهيأة لاستقبال الإلكترونات وتوليد ذبول في الفجوة الطاقية، تعمل هذه الذبول على التقليل منها [6،5]. كما نلاحظ أن الفجوة الطاقية تزداد عند النسبة الثانية والثالثة من التطعيم وقد يرجع ذلك إلى وجود عتبة للتطعيم.

كما تتم دراسة المركبات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ و $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ بنفس الخطوات السابقة.

3-V-دراسة مركبات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$:

1-3-V- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD):

1-1-3-V- أطياف الإنعراج:



الشكل (13-V): مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025).


قمنا بحساب حجم البليرات (D) وكثافة الإنخلاع (δ) للمساحيق التي تحمل الصيغة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y=0.0, 0.025, 0.05, 0.075$)، و النتائج ملخصة في الجدول (4-V).

الجدول (4-V): حجم البليرات و كثافة الإنخلاع للمركبات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y=0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).


المركب	القيمة (hkl)	2 θ (degree)	FWHM= β (degree)	الحجم الحبيبي (nm)	D average (nm)	كثافة الإنخلاع δ ($10^{11} / \text{cm}^2$)
y=0.0	(002)	22.55	0.2407	35.14	29.33	1.46
	(112)	32.14	0.2862	30.16		
	(022)	39.65	0.3250	27.13		
	(004)	46.12	0.3088	29.20		
	(204)	57.35	0.3778	25.03		
y = 0.025	(002)	22.53	0.2273	37.21	32.66	0.93
	(112)	32.11	0.2606	33.13		
	(022)	39.62	0.2510	35.12		
	(004)	46.09	0.3182	28.33		
	(204)	57.32	0.3204	29.50		
y = 0.05	(002)	22.53	0.2408	35.12	30.79	1.05
	(112)	32.12	0.2651	32.56		
	(022)	39.62	0.2909	30.30		
	(004)	46.10	0.3064	29.42		
	(204)	57.34	0.3562	26.54		
y = 0.075	(002)	22.54	0.2033	41.59	31.10	1.03
	(200)	32.12	0.2711	31.84		
	(112)	39.65	0.3079	28.64		
	(004)	46.13	0.2907	31.01		
	(204)	57.36	0.4220	22.41		

2-1-3-V- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld":


تمت عملية التحسين الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05، 0.075)، والنتائج موضحة في الأشكال التالية:



الشكل (14-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.175}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (15-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.15}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (V-16): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.125}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (V-5): قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات

$\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.025, 0.05, 0.075)$ في الزمرة Pbnm.


المركب	y=0.025	y=0.05	y=0.075
R_p (%)	27.44	29.80	28.29
R_{wp} (%)	35.00	37.15	36.29
R_{exp} (%)	20.84	21.89	20.92
GoF	1.67	1.69	1.73
a (Å)	5.5503	5.5449	5.5372
b (Å)	5.5654	5.5672	5.5647
c (Å)	7.8518	7.8470	7.8507
V (Å ³)	242.54	242.27	241.90




الشكل (17-V): تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$.

V-3-2- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX):


تمثل الأشكال (18-V) (19-V) (20-V) التحليل الكمي والنوعي للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.025، 0.05، 0.075).



الشكل (18-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.175}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (19-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.15}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (20-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.125}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (6-V): النسب الكتلية النظرية و التجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات.

العنصر المركب	O		La		Bi		Nd		Fe	
	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt
y=0.025	18.81	21.11	43.55	41.84	14.33	13.15	1.41	1.41	21.88	22.49
y=0.05	18.93	15.99	43.83	39.51	12.36	16.97	2.84	3.10	22.02	24.43
y=0.075	19.05	18.4	44.11	46.99	10.36	7.14	4.29	4.38	22.16	23.1





3-3-V- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):

على نفس المنوال و من أجل التعمق في معرفة البنية المجهرية للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd)، تم تشخيصه بواسطة المجهر الإلكتروني الماسح (SEM). اعطت النتائج الصور التالية:



الشكل (21-V): صور الـ SEM للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075).


يظهر الشكل (a-21-V) صورة الـ SEM لمسحوق $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي. بينما الأشكال (b-21-V)، (c-21-V) و (d-21-V) تُظهر صور حبيبات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ المطعمة بواسطة النيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075) على الترتيب. تبين الصور أن الحبيبات نانوية وتحافظ على شكلها الكروي، مع تسجيل تناقص في حجم الحبيبات في حالة العينات $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.15}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$ و $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.175}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$. كما يلاحظ وجود تجمعات متماثلة مكونة حبيبات كبيرة يتجاوز قطرها 300nm.



الشكل (22-V): أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.

4-3-V- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR):

تم مسح مجال الترددات $4000-400\text{ cm}^{-1}$ بمطيافية الأشعة تحت الحمراء IR-ATR، حيث حصلنا على النتائج الموضحة في الشكل (23-V).




الشكل (23-V): أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب $(0.025 \leq y \leq 0.075)$.

يوضح الشكل (23-V) أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب $(0.025 \leq y \leq 0.075)$. تم تسجيل نفس الملاحظات السابقة.

5-3-V- الخصائص الضوئية:

يوضح الشكل (24-V) تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) بالنسبة للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموث (Bi) بالنسب $(0.025, 0.05, 0.075)$.




الشكل (24-V): قيم فجوة الطاقة للمركبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.

يتضح من خلال الشكل (24-V) أن قيم الفجوة الطاقية للمركب $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ في حالة وجود التطعيم تأخذ القيم $E_g=1.81\text{eV}$ ، $E_g=1.83\text{eV}$ و $E_g=1.89\text{eV}$ عند نسب التطعيم 0.025، 0.05 و 0.075 على التوالي. نلاحظ من خلال هذه النتائج أن قيمة الفجوة الطاقية ترتفع قليلاً عند النسبة الأخيرة من التطعيم، وهو ما تطرقنا لتفسيره في الفقرة (5-2-V).

4-V- دراسة مركبات البيروفسكايت $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$:

1-4-V- نتائج إنعراج الأشعة السينية (XRD):

1-1-4-V- أطياف الإنعراج:



الشكل (25-V): مخططات الـ XRD الخاصة بالمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075).


حجم البلورات (D) و كثافة الإنخلاع (δ) للمساحيق التي تحمل الصيغة $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$)، ملخصة في الجدول (7-V).

الجدول (7-V): حجم البليرات وكثافة الإنخلاع للمركبات $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.


المركب	القيمة (hkl)	2θ (degree)	FWHM= β (degree)	الحجم الحبيبي (nm)	D average (nm)	كثافة الإنخلاع δ ($10^{11} / \text{cm}^2$)
y = 0.0	(002)	22.54	0.2245	37.67	32.91	0.92
	(112)	32.13	0.2532	34.09		
	(022)	39.64	0.2773	31.80		
	(004)	46.10	0.2644	34.10		
	(204)	57.34	0.3516	26.89		
y = 0.025	(002)	22.52	0.2917	29.00	23.37	1.83
	(112)	32.10	0.3229	26.73		
	(022)	39.62	0.3945	22.35		
	(004)	46.08	0.4340	20.77		
	(204)	57.30	0.5253	17.99		
y = 0.05	(002)	22.58	0.2410	35.09	28.96	1.44
	(112)	32.16	0.2929	29.47		
	(022)	39.67	0.3101	28.44		
	(004)	46.14	0.3363	26.80		
	(204)	57.39	0.3782	25.00		
y = 0.075	(002)	22.53	0.3186	26.55	23.36	1.82
	(112)	32.11	0.3393	25.44		
	(022)	39.65	0.3520	25.05		
	(004)	46.10	0.4364	20.66		
	(204)	57.33	0.4944	19.12		

2-1-4-V- تحسين نتائج الإنعراج بطريقة "Rietveld":


تمت عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.025، 0.05 و 0.075)، والنتائج موضحة في الأشكال التالية:



الشكل (26-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.275}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (27-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.25}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (28-V): مخطط إنعراج الأشعة السينية بعد عملية التحسين للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.225}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (8-V): قيم ثوابت الشبكة وعوامل الثقة الخاصة بعمليات التحسين للمركبات

$\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $y = 0.025, 0.05, 0.075$ في الزمرة Pbnm.


المركب	y=0.025	y=0.05	y=0.075
R_p (%)	27.04	26.76	24.22
R_{wp} (%)	35.02	32.28	32.68
R_{exp} (%)	21.17	21.25	21.46
GoF	1.65	1.51	1.52
a (Å)	5.5502	5.5470	5.5507
b (Å)	5.5674	5.5679	5.5712
c (Å)	7.8489	7.8471	7.8392
V (Å ³)	242.53	242.35	242.42




الشكل (29-V): تغير (a) ثوابت الشبكة و (b) حجم الخلية بدلالة نسبة التطعيم بالنيودينيوم للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.

2-4-V- نتائج مطيافية تشتت الطاقة بالأشعة السينية (EDX):


تمثل الأشكال (30-V) (31-V) (32-V) التحليل الكمي والنوعي للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ المطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.025، 0.05، 0.075).



الشكل (30-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.275}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$.



الشكل (31-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.25}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$.




الشكل (32-V): طيف الـ EDX للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.225}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$.

الجدول (9-V): النسب الكتلية النظرية والتجريبية لكل عنصر من العناصر المكونة للمركبات.

العنصر المركب	O		La		Bi		Nd		Fe	
	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt	نظري Wt	تجريبي Wt
y=0.025	18.30	17.39	37.09	37.73	21.92	18.41	1.37	1.44	21.30	25.03
y=0.05	18.42	17.90	37.32	38.22	20.05	16.90	2.76	3.56	21.43	23.42
y=0.075	18.53	17.63	37.55	41.16	18.16	12.22	4.17	4.82	21.56	24.17





3-4-V- نتائج فحوصات المجهر الإلكتروني الماسح (SEM):

للتعمق في معرفة البنية المجهرية للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd)، تم تشخيصه بواسطة المجهر الإلكتروني الماسح (SEM). اعطت النتائج الصور التالية:



الشكل (33-V): صور الـ SEM للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025).


يظهر الشكل (a-33-V) صورة الـ SEM لمسحوق $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي. بينما الأشكال (b-33-V)، (c-33-V) و (d-33-V) تُظهر صور حبيبات $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ المطعمة بواسطة النيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025). تبين الصور أن الحبيبات نانوية وذات شكل كروي، مع تسجيل تزايد في حجم التجمعات مع زيادة نسبة التطعيم.



الشكل (34-V): أقطار الحبيبات للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث $(y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075)$.

4-4-V- نتائج الأشعة تحت الحمراء (IR-ATR):

تم مسح مجال الترددات $4000-400\text{ cm}^{-1}$ بمطيافية الأشعة تحت الحمراء IR-ATR، حيث حصلنا على النتائج الموضحة في الشكل (35-V).




الشكل (35-V): أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025).

يوضح شكل (35-V) أطياف الـ IR-ATR لمسحوق $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) المحددة بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025). يُلاحظ وجود نطاقات للأشعة تحت الحمراء في المنطقة من 2800 cm^{-1} إلى 2900 cm^{-1} من طيف $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي يمكن أن تُعزى لجزيئات H_2O الممتصة [4]، كما تم تسجيل نفس الملاحظات السابقة.

5-4-V- الخصائص الضوئية:

يوضح الشكل (36-V) تغيرات $(\alpha h\nu)^2$ بدلالة طاقة الفوتون ($h\nu$) بالنسبة للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ النقي و المطعم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بالنسب (0.075 و 0.05 و 0.025).



الشكل (36-V): قيم فجوة الطاقة للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$

حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).

يلاحظ من خلال الشكل (36-V) أن قيم الفجوة الطاقية للمركب $\text{La}_{0.7}\text{Bi}_{0.3}\text{FeO}_3$ تنخفض عند تطعيمه بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.025 و 0.05) حيث تأخذ القيم $E_g = 1.75 \text{ eV}$ و $E_g = 1.80 \text{ eV}$ على التوالي، ثم ترتفع قليلاً لتأخذ القيمة $E_g = 1.84 \text{ eV}$ عند النسبة (0.075). وهو ما نطرقنا لتفسيره في الفقرة (5-2-V).

5-V- خلاصة:

تم في هذا الفصل طرح مدى تأثير التطعيم بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) بنسب مختلفة على الخصائص والضوئية للمركبات ذات الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0.1 \leq x \leq 0.3)$ $(0.025 \leq y \leq 0.075)$. فأشارت البنية البلورية التي تم فحصت بـ XRD باستخدام طريقة التحسين لـ "Rietveld" إلى أن جميع العينات كانت أحادية الطور بالتركيب المعيني القائم (Orthorhombic)، وتبلورت في الزمرة الفضائية متعامدة المحاور (Pbnm). أما أطياف الـ EDX فقد بينت أن المركبات تحتوي على المواد الأولية متجانسة، وعلى تواجد النيودينيوم (Nd) بنسب قريبة من النسب النظرية. كما أظهرت صور الـ SEM أن كافة المركبات تمتلك حبيبات كروية ذات أحجام من رتبة النانو كما أن التطعيم قد أدى إلى حدوث تجمعات ذات أحجام مختلفة. لقد أثبتت أطياف الـ IR-ATR خلو المركبات من الإضافات العضوية مع ظهور بصمة المركب (M-O) في المجال $[720-530] \text{ cm}^{-1}$. من ناحية أخرى شهدت قيم الفجوة الطاقية تراجعاً في حالة وجود التطعيم بالنيودينيوم (Nd)، كما تم تسجيل وجود عتبة لهذا التطعيم لتشهد بعدها زيادة في قيمتها.

قائمة مراجع الفصل الخامس

- [1] M. Cebela, B. Jankovic, R. Hercigonja, M. J. Lukic, Z. Dohcevic-Mitrovic, D. Milivojevic, B. Matovic, "Comprehensive characterization of BiFeO_3 powder synthesized by the hydrothermal procedure", Journal of Processing and Application of Ceramics, 10 (4) , p.201–208, (2016).
- [2] M. Ismael, M.Wark, "Perovskite-type LaFeO_3 : Photoelectrochemical Properties and Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants Under Visible Light Irradiation", Journal of Catalysts, 9(342), (2019).
- [3] P.A. Desai, A. A. Athawale, "Microwave Combustion Synthesis of Silver Doped Lanthanum Ferrite Magnetic Nanoparticles", Defence Science Journal, 63(3), p. 285-291, (2013).
- [4] M. Surendar, T.V. Sagar, G. Raveendra, M. Ashwani Kumar, N. Lingaiah, K.S. Rama Rao, P.S. Sai Prasad, "Pt doped LaCoO_3 perovskite: A precursor for a highly efficient catalyst for hydrogen production from glycerol", International Journal of Hydrogen Energy, Volume 41, Issue 4, P. 2285-2297,(2016).
- [5] Y. Wang and N. Herron, "Nanometer-Sized Semiconductor Clusters: Materials Synthesis, Quantum Size Effects, and Photophysical Properties", J. Phys. Chem, 95,p. 525-532,(1991).
- [6] L. E. Brus, " Electron-electron and electron-hole interactions in small semiconductor crystallites: The size dependence of the lowest excited electronic state", The Journal of Chemical Physics 80, 4403, (1984).

الفصل السادس

النشاط الحفزي لعائلتي المركبات




$(0.0 \leq x \leq 0.8), (0.025 \leq y \leq 0.075)$

VI-1- تمهيد:


في هذا الفصل سيتم دراسة تأثير الإستبدال بـ Bi والتطعيم بـ Nd على الخواص التحفيزية الضوئية للمركب LaFeO_3 ، حيث سيتم إيضاح مدى تأثير كل من زمن التشعيع، كمية المحفز و خصائصه في إزالة الملوثات من المحاليل المائية تحت اشعة الشمس. تم اختيار وأحمر الكونغو (CR) (Congo red) وأورثو-تولويدين الأزرق ((o-TB) (ortho-toluidine blue) كأصباغ عضوية نموذجية.

VI-2- النشاط التحفيزي للمركبات $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$:


تمت دراسة كفاءة التحفيز الضوئي للمركب LaFeO_3 النقي والمطعم بالنيودينيوم (Nd) بالنسب (0.025، 0.05، 0.075) من أجل تحليل صبغة أحمر الكونغو (CR) تحت اشعاع ضوء الشمس، حيث تمت مراقبة تفاعل التحلل على مدار فترة 120min باستخدام UV-Vis. تمثل الأشكال (1-VI) (3-VI) (5-VI) (7-VI) تأثير زمن التشعيع للمركبات على التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت اشعة الشمس مع تغير كتلة المحفز mg ($m_1=2.5$ ، $m_2=5$ ، $m_3=7.5$).




الشكل (1-VI): طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الزمن أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب LaFeO_3 تحت أشعة الشمس.




الشكل (2-VI): تأثير زمن التشعيع للمركب LaFeO_3 على معدل التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت أشعة الشمس.




الشكل (3-VI): طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الزمن أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $\text{La}_{0.975}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$ تحت اشعة الشمس.




الشكل (4-VI): تأثير زمن التشيع للمركب $\text{La}_{0.975}\text{Nd}_{0.025}\text{FeO}_3$ على معدل التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت اشعة الشمس.




الشكل (5-VI): طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الزمن أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$ تحت اشعة الشمس.




الشكل (6-VI): تأثير زمن التشيع للمركب $\text{La}_{0.95}\text{Nd}_{0.05}\text{FeO}_3$ على التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت اشعة الشمس.



الشكل (7-VI): طيف الإمتصاص لصبغة أحمر الكونغو المعتمد على الزمن أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$ تحت اشعة الشمس.



الشكل (8-VI): تأثير زمن التشعيع للمركب $\text{La}_{0.925}\text{Nd}_{0.075}\text{FeO}_3$ على التحلل الضوئي لصبغة أحمر الكونغو تحت أشعة الشمس.



الشكل (9-VI): تغير معدل التحلل بدلالة كمية المحفز الضوئي.

VI-2-3- تأثير زمن التشعيع:

تمت دراسة تأثير زمن الإضاءة لتحليل إمكانية التحلل الضوئي للمحفز الضوئي عبر قياس تحليل صبغة الكونغو الحمراء على فترات زمنية مختلفة (10، 20، 30، 60، 120) min. يمكن أن يلاحظ من خلال المنحنيات أن التحلل الضوئي ينقسم إلى مرحلتين: اظهرت المرحلة الأولى من سرعة حدوث التحلل الضوئي، تليها مرحلة ثانية كان فيها التحلل بطيئاً نظراً لصعوبة أكسدة ذرات N للصبغة. بالإضافة إلى ذلك، تقلل المواد الوسيطة المتراكمة في المرحلة السريعة من معدل الأكسدة لتفاعل التحفيز الضوئي [1].

VI-2-4- تأثير كمية المحفز:

يلاحظ من خلال الشكل (9-VI) أن معدل التحلل يزداد عندما تزداد كمية المحفز الضوئي، حيث توضح المنحنيات أنه عند زيادة كتلة المحفز من 2.5 إلى 7.5mg، تزيد كفاءة التحلل بنسبة تزيد عن 60٪ في غضون 120min في حالة LaFeO_3 النقي. بينما في حالة LaFeO_3 المطعم بالنيودينيوم (Nd) تزداد كفاءة التحلل بنسبة تزيد عن 90٪ في غضون 120min، حيث نحصل على 94.5٪ و 94.7٪ و 95.8٪ في حالة $y = 0.025, 0.05, 0.075$ على التوالي. ويمكن تفسير هذه النتيجة بأنه عندما تكون كمية المحفز قليلة، ستمتص عددًا أقل من الفوتونات عند تفاعل التحفيز الضوئي، مما يؤدي إلى انخفاض نشاط التحفيز الضوئي. في حالة زيادة كمية المحفز، يلاحظ زيادة عدد مواقع امتصاص الفوتونات والمواقع النشطة على سطح المحفز، وبالتالي زيادة نشاط المحفز. ومع ذلك، عند وجود كميات كبيرة من المحفز، يصبح عدد الفوتونات مشبعًا، وقد يتسبب المحفز المتزايد في انسداد الضوء، مما يؤثر على كفاءة التحفيز الضوئي، ويؤدي إلى هدر كمية المحفز [2].

VI-2-5- تأثير الشكل المورفولوجي:


تبين النتائج أن عينات LaFeO_3 المطعم بالنيودينيوم (Nd) تمتلك كفاءة تحلل أعلى مقارنة بـ LaFeO_3 النقي، كما نلاحظ أن عينات LaFeO_3 ذات الشكل الرغوي تمتلك نشاط تحفيزي ضوئي أعلى من LaFeO_3 ذو الحبيبات الكروية والحبيبات على شكل وردة الصحراء وهذا نتيجة لامتلاكها لجزيئات أصغر أي لها مساحة سطح أكبر، مما يعني أن هناك المزيد من المواقع النشطة المتاحة لتفاعلات التحفيز الضوئي.

VI-2-6- تأثير الفجوة الطاقة:


تظهر النتائج أن عينات LaFeO_3 المطعم بالنيودينيوم (Nd) ذات الفجوات الطاقية المنخفضة لها نشاط تحفيز ضوئي أعلى لتحلل صبغة احمر الكونغو (Congo Red) من LaFeO_3 النقي ذو الفجوة الطاقية الأعلى. وذلك لأن الفجوة الطاقية المنخفضة تعني أن المحفز يمكنه امتصاص المزيد من فوتونات الضوء المرئي، وهي الفوتونات الأكثر وفرة في ضوء الشمس. بمعنى آخر، تكون المحفزات ذات الفجوات الطاقية المنخفضة أكثر نشاطاً في وجود الضوء المرئي. وذلك لأنها تستطيع امتصاص المزيد من فوتونات الضوء المرئي، مما يعني ذلك يمكنهم توليد المزيد من الأزواج $(e^-.h^+)$ وجذور الهيدروكسيل، حيث أن هذه الجذور لها القدرة على تحلل صبغة احمر الكونغو (Congo Red).

3-VI- النشاط التحفيزي للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$:

تم إجراء تفاعل التحفيز الضوئي لإختبار قدرة العينات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ حيث $(0 \leq x \leq 0.8)$ من أجل تحليل أورثو- توليويدين الأزرق (o-TB) تحت اشعاع ضوء الشمس، حيث تمت مراقبة تفاعل التحلل على مدار فترة 60 min باستخدام UV-Vis. يمثل الشكلين (10-V) و (11-V) تأثير زمن التشعيع للمركبات على تحليل o-TB تحت أشعة الشمس.



الشكل (10-VI): طيف الامتصاص لـ o-TB المعتمد على الزمن أثناء تفاعل التحفيز الضوئي للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$) تحت اشعة الشمس.



الشكل (11-VI): تأثير زمن التشيع للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$) على معدل التحلل الضوئي لـ o-TB تحت اشعة الشمس.


يوضح الجدول (1-VI) أن نشاط التحفيز الضوئي للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$) يتناقص مع زيادة متوسط حجم الحبيبات. يمكن أن يعزى ذلك إلى حقيقة أن حجم الجسيمات الأصغر مع مساحة سطح أكبر لكل وحدة حجم يوفر مواقع أكثر نشاطاً لتفاعلات التحفيز الضوئي، مما يؤدي إلى معدل تحلل ضوئي أعلى، خاصة في حالة الجسيمات النانوية الكروية ذات أحجام الجسيمات الأصغر [5-3]. وينطبق هذا المبدأ على الشكل المورفولوجي الكروي للحبيبات في العينات المدروسة.

الجدول (1-VI): معدل التحلل الضوئي مقابل متوسط حجم الجسيمات للمركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$).

المركب	معدل التحلل الضوئي (%)	متوسط حجم الحبيبات (nm)
$x=0.0$	79.50	85
$x=0.2$	90.09	76
$x=0.4$	86.28	78
$x=0.6$	66.68	108
$x=0.8$	60.73	125

4-VI- آليات التحلل الضوئي للملوثات:



يتم إجراء تفاعل التحلل الضوئي لصبغة الكونغو الحمراء (و نفس الشيء بالنسبة لـ o-TB) على عدة مراحل تحتوي على 3 خطوات رئيسية وهي: الإثارة الضوئية، فصل الشحنات والهجرة. يؤدي هذا التفاعل إلى نقل الإلكترونات في حزمة التكافؤ (VB) إلى حزمة النقل (CB) تحت تأثير الإشعاع الشمسي، كما هو موضح في الشكل (12-VI). يمكننا ملاحظة أن الطاقة المقابلة أكبر من فجوة الطاقة لـ $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ (LNFO) حيث ($y=0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).



الشكل (12-VI): آلية التحلل الضوئي المحفز لصبغة الكونغو الحمراء بواسطة $\text{La}_{1-y}\text{Nd}_y\text{FeO}_3$ حيث ($y = 0.0, 0.025, 0.05, 0.075$).

يتم إنتاج الثقب (h^+) بشكل مفرط في حزمة التكافؤ (VB) والإلكترونات (e^-) من حزمة النقل (CB)، حيث تؤدي الثقب المتولدة ضوئياً في حزمة التكافؤ (VB) إلى أكسدة مباشرة لصبغة CR الممتزة، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تتفاعل مباشرة مع الهيدروكسيل (OH) أو H_2O لإنتاج جذور الهيدروكسيل (OH).

تتفاعل الإلكترونات الضوئية في حزمة النقل (CB) مع الأكسجين الممتز (O_2) على سطح المحفز ويعطي جذور فائق الأكسدة (O_2^{*-}) ومنه تتحلل صبغة CR بشكل تحفيزي ضوئياً عبر توليد (OH) و (O_2^{*-}). توضح المعادلات من (1-VI) إلى (7-VI) آليات التحلل الضوئي المحفز.



5-VI- خلاصة:

كشفت تجارب التحفيز الضوئي ان عينات LaFeO_3 المستبدل بـ (Bi) والمطعم بالنيودينيوم (Nd) تمتلك كفاءة تحلل أعلى بكثير من عينات LaFeO_3 النقي، ففي حالة LaFeO_3 المطعم بـ (Nd) فقد تجاوزت كفاءة تحلل صبغة احمر الكونغو (Congo Red) الـ 90% في مدة 120min تحت ضوء الشمس. كما أظهرت عينة $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ كفاءة عالية في تحلل أورثو- تولويدين الأزرق (o-toluidine blue)، تعمل هذه الجسيمات النانوية كمحفز ضوئي ممتاز لتحلل o-TB بكفاءة تقدر بـ 90.09 % في مدة 60min تحت إشعاع ضوء الشمس الطبيعي. تعطي هذه النتائج الأمل للتطبيق المستقبلي لهذه المادة في التحلل الضوئي لمختلف الملوثات العضوية الموجودة في المياه الملوثة تحت ضوء الشمس الطبيعي.

قائمة مراجع الفصل السادس

- [1] M. N. Alharthi, I. Ismail, S. Bellucci, N. H. Khday and M. A. Salam, "Biosynthesis Microwave-Assisted of Zinc Oxide Nanoparticles with Ziziphus jujuba Leaves Extract: Characterization and Photocatalytic Application", Journal of Nanomaterials, 11, 1682, (2021).
- [2] D. Zhang, S. Lv and Z. Luo, "A study on the photocatalytic degradation performance of a $[\text{KNbO}_3]_{0.9}\text{-}[\text{BaNi}_{0.5}\text{Nb}_{0.5}\text{O}_{3-d}]_{0.1}$ perovskite", The Royal Society of Chemistry, 10, 1275-1280, (2020).
- [3] C. Retamoso, N. Escalona, M. González, L. Barrientos, P. Allende-González, S. Stancovich, R. Serpell, J. L. G. Fierro, and M. Lopez, "Effect of particle size on the photocatalytic activity of modified rutile sand (TiO_2) for the discoloration of methylene blue in water", Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 378, p136–141, (2019).
- [4] Z. Cui, L. Zhang, Y. Xue, Y. Feng, M. Wang, J. Chen, B. Ji, C. Wang, and Y. Xue, "Effects of shape and particle size on the photocatalytic kinetics and mechanism of nano- CeO_2 ", Int. J. Miner. Metall. Mater., 29(12), p2221–2231, (2022).
- [5] S. Chaturvedi, P.N. Dave, and N.K. Shah, "Applications of nano-catalyst in new era", Journal of Saudi Chemical Society, 16(3), p307–325, (2012).

خاتمة عامة

خاتمة عامة

تطرق هذا العمل إلى تحضير ودراسة مركبات البيروفسكايت القائم على الحديد . يعتبر LaFeO_3 أحد المواد الواعدة لخصائصه المتنوعة جعلت منه أحد أسس التطبيقات البيئية. تم تحضير مركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.9$) عبر تقنية محلول-هلام بفرعها المعروف بطريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method) عند درجة حرارة 800°C وتطعيمها بالنيودينيوم (Nd) في مواضع البزموت (Bi) .

افتتح العمل بمقدمة شملت أهم المحاور النظرية تاريخياً التي تشمل البيروفسكايت والمواد المندرجة تحته، كما تطرق فيه لبعض الدراسات الحديثة لمركباته.

تلاها الفصل الأول الذي تمحور حول التركيبة البنيوية وشروط استقراره البيروفسكايت من جهة. وبالإضافة إلى طرق تحضير مساحيقه، وتطبيقاته مجال البيئي على وجه الخصوص.

استند ثاني فصل على عرض طريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method) المستخدمة في الحصول على المساحيق. وتم فيه عرض الأجهزة، والأدوات، والمواد التي تحتاجها العملية التجريبية. كما اهتم بتفصيل طرق تشخيص الخصائص الفيزيوكيميائية للمركبات من جهة. وأبرز آليات التحلل الضوئي المحفز من جهة أخرى.

الفصل الثالث: تطرق هذا الفصل للمجريات التجريبية في تحضير مركبات البيروفسكايت التي تحمل الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.9$) بواسطة تقنية محلول-هلام بفرعها المعروف بطريقة بيكيني المعدلة (Modified Pechini Method) عند 800°C . حيث تم دراسة مدى تأثير الاستبدال على الخصائص البنيوية والضوئية للمساحيق المحضرة.

وقد توصل فيه للنتائج التالية:

- تندرج مركبات العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.7$) ضمن التركيب المعيني المستقيم (Orthorhombic) وتتبلور في الزمرة الفضائية Pbnm.
- بغير استبدال عنصر اللانثانيوم (La) بعنصر البزموت (Bi) بالنسب 80% و 90% التركيب البلوري ثلاثي (Rhombohedral) ويتبلور في الزمرة الفضائية R3c.
- تحتوي المركبات على المواد الأولية فقط وبصفة متجانسة.
- تمتلك المركبات شكلاً حبيبيًا كرويًا من رتبة النانو، وخال من الإضافات العضوية.
- ظهور بصمة المركبات (Fe-O)، و (La-O) عند الترددات 539cm^{-1} ، و 717cm^{-1} على التوالي.
- يتناقص عرض الفجوة الطاقية مع زيادة نسبة البزموت (Bi)، حيث وصلت قيمها إلى غاية 1.35eV عند نسبة الاستبدال 80%.
- يمكن استغلال $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$ ذات قيمة الفجوة الطاقية الصغيرة كمادة مرشحة للاستعمال في الخلايا الشمسية.

الفصل الرابع: تبلور حول مدى تأثير التطعيم بـ Nd لـ LaFeO_3 على خصائصه البنيوية والضوئية، وقد توصلنا فيه إلى ما يلي:

- تتبلور العينات النقية والمطعمة في بنية بلورية أحادية الطور ذو التركيب المعيني القائم (Orthorhombic)، وفي الزمرة الفضائية متعامدة المحاور (Pbnm).
 - المواد الأولية والمطعمات للمركب متجانسة مع نسبها النظرية، تحوي: O، La، Fe.
 - أصبح LaFeO_3 ذو شكلا رغوية.
 - كافة المركبات نقية من الإضافات العضوية، مع وجود الروابط (Fe-O) عند التردد 539cm^{-1} و (La-O) عند التردد 717cm^{-1} دليلاً على بصمة المركبات المدروسة.
 - انخفاض الفجوة الطاقية في وجود التطعيم بالنيودينيوم (Nd)، وتسجيل عتبة عند نسبة (y=0.05).
- الفصل الخامس:** ناقش هذا الفصل النتائج البنيوية والضوئية للمركبات التي تحمل الصيغة العامة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0.1 \leq x \leq 0.3$) والمطعمة بالنيودينيوم (Nd) في مواضع اليزموث (Bi) بالنسب $(0.025 \leq y \leq 0.075)$.

- تحمل العينات بنية أحادية الطور بالتركيب المعيني القائم (Orthorhombic)، وتبلورت في الزمرة الفضائية متعامدة المحاور (Pbnm).
- احتواء المركبات على المواد الأولية والنيودينيوم (Nd) بنسب قريبة من النسب النظرية.
- يتميز السطح بامتلاكه حبيبات كروية ذات أحجام من رتبة النانو.
- تسبب التطعيم في حدوث تجمعات ذات أحجام مختلفة.
- جميع المركبات نقية من أي إضافات عضوية، و ظهور بصمة المركب (M-O) في المجال $[720-530]\text{cm}^{-1}$.
- تناقص عرض الفجوة الطاقية في حالة وجود التطعيم بالنيودينيوم (Nd) فتراوح بين $[2.02 - 1.75] \text{ eV}$.

الفصل السادس: تم من خلاله التركيز على تأثير الاستبدال بـ Bi والتطعيم بـ Nd على الخواص التحفيزية الضوئية على LaFeO_3 ، وتوضيح أهمية زمن التشعيع، كمية المحفز، وخصائصه في إزالة الملوثات من المحاليل المائية تحت اشعة الشمس.

- كفاءة تحلل العالية لـ LaFeO_3 المستبدل بـ (Bi) والمطعم بالنيودينيوم (Nd) مقارنة بالمركبات النقية.
- تجاوز كفاءة تحلل صبغة احمر الكونغو (Congo Red) الـ 90% في مدة 120min تحت ضوء الشمس، عند استخدام مركب LaFeO_3 المطعم بـ (Nd).
- يعمل $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ كمحفز ضوئي ممتاز لتحلل أرثو- تولويدين الأزرق (o-TB) بكفاءة تصل لـ 90.09 % في مدة 60min تحت إشعاع ضوء الشمس الطبيعي.

في نهاية هذا العمل يبقى الأمل قائمًا في إستمرار عملية البحث العلمي الفعال في مجال المركبات البيروفسكايتية، وخاصة مركب LaFeO_3 ، لما له من خصائص عديدة وتطبيقات مغرية أهلتة لإعتلاء مرتبة مهمة لدى الباحثين، وذلك بغية تحسين خواصه من أجل إستغلاله الأمثل في مختلف التطبيقات البيئية.

جگر

Abstract

In this study, a modified Pechini technique, a branch of the sol-gel method, was employed for the preparation of perovskite compounds with the formula $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.9$) at 800°C . The objective was to investigate the effects of substitution and doping on various crystalline, morphological, and optical properties. X-ray diffraction (XRD) patterns revealed that the $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ compounds in the range ($0 \leq x \leq 0.7$) crystallize in the Orthorhombic system with Pbnm space group, whereas substituting La with Bi at 80% and 90% changed the crystal structure to the Rhombohedral system with R3c space group. Scanning electron microscopy (SEM) images highlighted the nanoscale spherical grain of the studied samples, while energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) confirmed the presence of main elements (Fe, La, Bi, Nd, and O) in the prepared compounds. Fourier-transform infrared (FTIR) spectroscopy analyses demonstrated the purity of the compounds from organic additives, showing the fingerprint (Fe–O) and (La–O) peaks of the compounds at 539 cm^{-1} and 717 cm^{-1} bands, respectively. The optical properties of all samples enabled the observation of a decrease in the energy bandgap (E_g) with increasing Bi substitution, down to 1.35 eV at 80%, while doping with Nd at different ratios varied within the range of [1.75–2.14] eV. Photocatalytic experiments exhibited high effectiveness of the prepared perovskite compounds in removing Congo red (CR) and ortho-toluidine blue (o-TB) dyes. Overall, these results suggest that the $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$ and $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ compounds are promising candidates for use in solar cell technology and wastewater treatment, respectively.

Keywords: $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$; Nd doping; Modified Pechini technique; Photocatalysis; Solar Panels; wastewater treatment.

الملخص

في هذا العمل، تم استخدام تقنية بيكيني المعدلة (Modified Pechini method) احد فروع طريقة محلول-هلام بفرع في تحضير مركبات البيروفسكايت ذات الصيغة $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ($0 \leq x \leq 0.9$) عند 800°C بهدف معرفة مدى تأثير الاستبدال والتطعيم على مختلف الخصائص البلورية، المورفولوجية والضوئية. لقد أظهرت أطياف انعراج الأشعة السينية XRD بأن المركبات $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ في المجال ($0 \leq x \leq 0.7$) تتبلور في التركيب المعيني المستقيم (Orthorhombic) مع زمرة فضائية Pbnm، في حين ان استبدال عنصر La بعنصر Bi بالنسب 80%، و90% يغير التركيب إلى ثلاثي (Rhombohedral) ويتبلور في الزمرة الفضائية R3c. كما أبرزت صور المجهر الإلكتروني الماسح SEM البنية الحبيبية الكروية النانوية للعينات المدروسة من جهة، و أكدت أطياف EDX تواجد العناصر الأساسية (Bi، La، Fe، Nd و O) لمركبات البيروفسكايت المحضرة من جهة أخرى. و قد بينت تحاليل الأشعة تحت الحمراء نقاء المركبات من الإضافات العضوية، وظهر بصمة المركب (Fe-O) و (La-O) عند الترددات 539cm^{-1} و 717cm^{-1} على التوالي. دراسة الخصائص الضوئية لجميع العينات مكننا من تسجيل تناقص في الفجوة الطاقةية E_g مع زيادة نسبة الاستبدال بـ Bi لتصل لحدود 1.35eV عند نسبة الاستبدال 80%؛ أما في حالة التطعيم بـ Nd بنسب مختلفة فقد تأرجحت في المجال [1.75 - 2.14] eV. كما أثبتت تجارب التحفيز الضوئي فعالية عالية لمركبات البيروفسكايت المحضرة في إزالة صبغتي أحمر الكونغو (Congo red) وأورثو- تولويدين الأزرق (Ortho-toluidine blue). مجمل هذه النتائج جعلتنا نضع المركبين $\text{La}_{0.8}\text{Bi}_{0.2}\text{FeO}_3$ و $\text{La}_{0.2}\text{Bi}_{0.8}\text{FeO}_3$ على الترتيب كمرشحين محتملين بقوة لاستعمالهما في تكنولوجيا الألواح الشمسية و معالجة مياه الصرف الصحي.

الكلمات المفتاحية: $\text{La}_{1-x}\text{Bi}_x\text{FeO}_3$ ؛ التطعيم بال-Nd؛ تقنية بيكيني المعدلة؛ التحفيز الضوئي؛ الألواح الشمسية؛ مياه الصرف الصحي.