

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي
كلية العلوم الدقيقة
قسم الفيزياء
مذكرة تخرج لنيل شهادة
ماستر أكاديمي



مجال: علوم المادة
تخصص: فيزياء تطبيقية إشعاعات وطاقة
من إعداد:
نسيب علي الصادق
سلطاني ضياء الدين

الموضوع:

دراسة الخصائص الكيميائية للمعادن الموجودة في مادة الرمل
بمنطقة الوادي

نوقشت يوم: 2018/06/.....

أمام لجنة المناقشة المكونة من الأساتذة:

رئيسة	أستاذة مساعدة أ-	عيادي مريم
ممتحنا	أستاذ مساعد أ-	بقاص عز الدين
مؤطرة	أستاذة محاضرة ب-	مفتاح نسيم

الموسم الجامعي: 2018/2017

الأهداء

إلى ملاكي في الحياة...إلى معنى الحب و الحنان... إلى بسمه الحياة و سر الوجود، إلى من كان دعاؤها سر

نجاحي و حنانها بلسما لجراحي، إلى أغلى الحبايب

أمي ثم أمي ثم أمي

إلى من علمني العطاء بدون انتظار.. إلى من أحمل اسمه بكل افتخار... ..قد حان قطاف أرجو الله أن يمد في عمره ليرى ثمارها بعد طول انتظار والدي العزيز

إلى من أرى التفاؤل بأعينهم...
إلى أهلي وعشيرتي
إلى أساتذتي

إلى زملائي وزميلاتي
إلى الشموع التي تحترق لتضيء للآخرين
إلى كل من علمني حرفا

أهدي هذا البحث المتواضع راجياً من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح.

شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله، الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله.

يطيب لنا أن نتقدم ببالغ الشكر و التقدير للأستاذة الدكتورة المشرفة "مفتاح نسيمة" على إقتراحها موضوع البحث، وما بذلته من جهد وتعب خلال مدة الإشراف فلها منا وافر التقدير والإحترام .

كما أتقدم بالشكر إلى الأستاذة "عيادي مريم" على قبولها ترأس لجنة المناقشة

والأستاذ "بقاص عز الدين" على قبوله مناقشة المذكرة .

وأتوجه بالشكر والتقدير إلى كل أساتذتنا الأفاضل الذين درسونا خلال ثانية ماستر بجامعة الشهيد

حمه لخضر – كلية علوم دقيقة.

كما أتقدم بالشكر لمسؤول مخبر:

مخبر إستغلال وتنمين موارد الطاقات الصخراوية (LEVRES) جامعة الوادي

الفهرس

المقدمة العامة 02

الفصل الأول

عموميات حول المادة الطبيعية الرمل

1-1- مقدمة 05

2-1- تعريف مادة الرمل 05

3-1- كيفية تشكل الرمل والحجر الرملي 05

4-1- المكونات الأساسية للرمل 06

5-1- الخصائص الفيزيائية للرمل 09

6-1- التصنيفات الحبيبية للرمل 12

7-1- تصنيف التربة الرملية 13

8-1- توزيع الرمل في العالم 14

9-1- توزيع الرمال في الجزائر 15

10-1- استخدامات الرمل 15

2- الكوارتز 16

1-2- تعريف الكوارتز 16

2-2- الخصائص الفيزيائية للكوارتز 16

1-2-2- الخصائص الكهربائية للكوارتز 16

2-2-2- البنية البلورية للكوارتز 17

3-2-2- استعمال الكوارتز 18

الفصل الثاني

الطرق التجريبية المستعملة

- 20-1-2- مقدمة.....20
- 20-2-2- جمع و تحضير العينات.....20
- 20-3-2- مطيافية امتصاص الأشعة تحت الحمراء بتحليل فورييه (FTIR).....20
- 21-1-3-2- مبدأ عمل مطيافية الأشعة تحت الحمراء.....21
- 21-2-3-2- أساسيات مطيافية الأشعة تحت الحمراء (IR).....21
- 22-3-3-2- أنواع الاهتزازات الجزيئية.....22
- 23-4-3-2- مبدأ عمل مطياف الأشعة تحت الحمراء.....23
- 24-5-3-2- تحضير العينات لمطيافية الأشعة تحت الحمراء (FTIR).....24
- 26-4-2- حيود الأشعة السينية.....26
- 26-1-4-2- مبدأ حيود الأشعة السينية.....26
- 26-2-4-2- قانون براغ.....26
- 27-3-4-2- الجهاز ومبدأ القياس.....27
- 29-4-4-2- برامج تحليل المعطيات التجريبية.....29

الفصل الثالث

نتائج القياسات الطيفية: تحليلها ومناقشتها

31-1-3	مقدمة.....	31
31-2-3	النتائج المتحصل عليها و مناقشتها.....	31
31-1-2-3	مطيافية الأشعة تحت الحمراء.....	31
34-2-2-3	تقنية حيود الأشعة السينية.....	34
37-3-3	خلاصة.....	37
39	الخاتمة العامة.....	39

فهرس الأشكال

ترتيب الأشكال	عنوان الشكل	الصفحة
الفصل الأول		
الشكل (1-1)	البنية البلورية للكوارتز وصورة لمعدن الكوارتز	06
الشكل (2-1)	البنية البلورية للجبس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) وصورة له	07
الشكل (3-1)	البنية البلورية للكلس وصورة له.	08
الشكل (4-1)	مقياس استدارة الحبات	10
الشكل (5-1)	النسيج السطحي لحبات الرمل الكوارتزية باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح.	11
الشكل (6-1)	تحليل سطح عينات من الرمل مختلفة الألوان باستخدام تقنية (EDS)	12
الشكل (7-1)	خريطة توزيع الرمال في العالم	14
الشكل (8-1)	توزيع الرمال في الجزائر	15
الشكل (9-1)	البنية البلورية لـ SiO_4	17
الشكل (10-1)	البنية البلورية للكوارتز	18
الفصل الثاني		
الشكل (1-2)	شكل يوضح الكتيب التي أخذت منه العينة المدروسة	20
الشكل (2-2)	رسم تخطيطي يوضح أنماط اهتزاز التمدد	22
الشكل (3-2)	رسم تخطيطي يوضح أنماط الانحناء	23
الشكل (4-2)	مخطط مطياف الأشعة تحت حمراء بتحويل فورييه (FTIR)	23
الشكل (5-2)	جهاز مطيافية الامتصاص ما تحت الحمراء	24
الشكل (6-2)	المكبس (أ) ولواحقه (ب)	25

25	الأدوات المستخدمة في تحضير عينات التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء	الشكل (7-2)
26	رسم تخطيطي يوضح المستويات الشبكية	الشكل (8-2)
27	رسم توضيحي لقانون براغ يوضح المسافة بين مستويين	الشكل (9-2)
28	جهاز انعراج الأشعة السينية المستعمل	الشكل (10-2)
28	مخطط وظيفي لجهاز انعراج الأشعة السينية	الشكل (11-2)
29	واجهة برنامج الماتش المستخدم في تحليل نتائج مخططات الأشعة السينية	الشكل (12-2)
الفصل الثالث		
31	طيف امتصاص الأشعة تحت حمراء لعينة الرمل.	الشكل (1-3)
33	طريقة تحديد قمم النفاذية T_0 و T	الشكل (2-3)
34	طيف انعراج الأشعة السينية لرمل كثبان منطقة الوادي	الشكل (3-3)

فهرس الجداول

ترتيب الجدول	عنوان الجدول	الصفحة
الفصل الأول		
الجدول (1-1)	بعض الخواص الفيزيوكيميائية لمكونات الرمل الرئيسية	9-8
الجدول (2-1)	التصنيف وفقا لأقطار الحبيبات	10
الجدول (3-1)	التصنيف الخاصة بمجاميع الحبيبات الأولية	13
الجدول (4-1)	أهم خصائص الفيزيائية للكوارتز	13
الجدول (5-1)	الخصائص البلورية للكوارتز	16
الفصل الثاني		
الجدول (1-2)	المواد المستخدمة كحوامل للتحليل في مطياف FTIR	24
الفصل الثالث		
الجدول (1-3)	العصابات الأساسية للامتصاص والاهتزازات المميزة لها	32
الجدول (2-3)	خصائص بنيوية لمادة الرمل لمنطقة الوادي	36-35
الجدول (3-3)	النتائج البنيوية للكوارتز و الكالسيت المتواجد في رمل كثنان الوادي	36
الجدول (4-3)	النتائج البنيوية للكالسيت المتواجد في رمل كثنان الوادي	37

المقدمة العامة

يعد الرمل من أكثر المواد الطبيعية تواجدا على سطح الأرض، فهو من أقدم المواد التي عرفها الإنسان وهو أحد المواد التي جمعت بين علوم الهندسة والبيئة والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء وغيرها وذلك لأهميته وتزايد استخداماته وتنوعه.

تغطي الكثبان الرملية مساحات شاسعة من العالم فهي أحد مظاهر سطح الأرض الرئيسية ويبرز وجودها في البيئات الجافة وشبه الجافة و مناطق مختلفة من العالم، حركة هذه الكثبان ظاهرة من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا على هذه المناطق رغم أن هذه الرمال تعد من بين الثروات الطبيعية التي يمكنها دفع عجلة التنمية.

تعد رمال الكثبان من بين أهم الموارد الطبيعية التي يمكنها استغلالها والاستفادة منها في العديد من المجالات، فالرمل تعتبر مادة أولية يعتمد عليها في عدة صناعات سواء باستعمالها بشكلها الطبيعي أو بعد إجراء فحوصات عليها. فضلا عن كون مادة الرمل تستخدم في العديد من المجالات كتصفية المياه وفي البناء وكوسط لتخزين الحرارة، فإن الرمل يعتبر مصدر مهم لمادة الكوارتز والتي تعتبر مادة حيوية تستخدم في الصناعات الزجاجية والبصريات كصناعة الألواح الشمسية، بالإضافة إلى إمكانية استخلاص مادة السيلسيوم منها والذي بدوره يستخدم في الصناعة النانومترية وأشباه النواقل.

تتوفر الجزائر على كميات كبيرة من رمل الكثبان فهو يغطي أكثر من نصف مليون كيلومتر مربع أي حوالي ربع مساحتها، تتوزع هذه الكثبان في الجزء الجنوبي من البلاد وتنتشر فيها على هيئة عروق في أجزاء متفرقة منها. لكن استخدام هذه الثروة الطبيعية مازلت محدودة جدا في الجزائر وذلك لعدم تواجد دراسات تحدد الخصائص المجهرية والبنوية لهذه المادة.

كان لتطور طرق التحليل الطيفي في نهاية القرن التاسع عشر فوائد عظيمة في تحليل المركبات والكشف عن خواصها الفيزيائية والكيميائية وبما أن منطقتنا وادي سوف تميزت بتواجد كميات كبيرة من الرمل، ارتأينا أن نتناول في موضوع مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر دراسة طيفية لمادة الرمل. ويتناول هذا البحث دراسة تحليلية للرمل تهدف معرفة التركيب الجزيئي والبنوي وبعض الخصائص من خلال تقنيات التحليل الطيفي .

وقد دفعنا لاختيار هذا الموضوع هو تزايد أهمية الرمل بتزايد استخداماته واتساعها يوما بعد يوم فالرمل غني جدا بمادة الكوارتز التي يستخدم في العديد من

المجالات. وكذلك عدم وجود دراسة مجهرية سابقة لرمل وادي سوف ودراسة خصائصه الفيزيائية والكيميائية وبنيته البلورية.

لهذا فإننا نسعى من خلال هذه الدراسة المساهمة في تشخيص رمل منطقة وادي سوف بمعرفة مكوناته وأهم الخصائص المميزة له وإستخداماته ومقارنة النتائج المحصل عليها بعد تطبيق تقنيات الطرق الطيفية عمليا.

نلخص إشكالية بحثنا في مايلي :

- ماهي المركبات الكيميائية المكونة للرمل ؟
- ماهي البنية البلورية لكل مركب مكون له ؟ وماهي خصائصه الكيميائية ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة قسمنا مذكرتنا إلى مقدمة عامة و ثلاث فصول ثم خلاصة عامة.

فالفصل الأول كان بعنوان "عموميات حول المادة الطبيعية الرمل " تناولنا فيه دراسة نظرية للرمل، وعلى الخصوص الكوارتز الذي يعتبر المادة الأساسية الداخلة في تركيبه، ومن خلاله نتعرف على البنية الدقيقة ومكوناته الكيميائية والمعدنية أهم خصائصهما.

والفصل الثاني كان عنوانه "الطرق التجريبية المستعملة " تطرقنا فيه إلى الطرق التجريبية المستعملة في الدراسة، وألا وهي مطيافية الأشعة تحت الحمراء وحيود الأشعة السينية، مركزين على الأجهزة المستعملة في ذلك من حيث مبدأ عملها وكيفية استخدامها، إذ نجد أن هذه الطرق تسمح بمعالجة المادة المدروسة كما وكيفا.

أما الفصل الثالث والذي يمثل الجزء العملي من الدراسة فيتناول المراحل التجريبية لدراسة الرمل، كما يتناول مناقشة وتحليل نتائج المتحصل عليها من مطيافية الأشعة تحت الحمراء وانعراج الأشعة السينية.

في الأخير ختمنا بخلاصة عامة أوجزنا فيها أهم النتائج المحصل عليها مع تقديم بعض الملاحظات لمواصلة البحث في هذا الموضوع.

الفصل الأول

عموميات حول المادة
الطبيعية الرمل

1-1- مقدمة:

تتوفر الصحراء الجزائرية على مخزون هائل من رمال الكثبان التي تغطي أكثر من 40% من مساحتها. حيث تعرف الكثبان الرملية (sand dunes) على أنها تجمعات وتراكبات من الرمال السائبة على سطح الأرض تكونت على إمتداد العصور الجيولوجية نتيجة عوامل التعرية المختلفة. ومن بين مميزات مادة الرمل هو تحملها لدرجات حرارة عالية تفوق 1600°م مما يمكنها من الاستعمال في التخزين الحراري. كما أن لها فجوة طاقة كبيرة جدا تفوق 8ev مما يعطيها خصائص عزل كهربائي جيدة كما أن لها شفافية كبيرة جدا في المجال الطيفي الممتد من فوق البنفسجي إلى المرئي ثم إلى ما تحت الحمراء مما يرشحها للاستعمال في القياسات الطيفية [1]. هذه الخصائص تعطي أهمية بالغة لهذه المادة الطبيعية في المجال الصناعي و العلمي خاصة في علم النانو تكنولوجيا.

1-2- تعريف مادة الرمل:

الرمل هو مادة طبيعية تعرف على أنها خليط من الحبيبات الغير متماسكة، المكون الرئيسي لمعظمها هو معدن الكوارتز. وتختلف مادة الرمل في حجم حبيباتها ودرجة إستدارها، فأبعادها من وجهة النظر الجيولوجية تنحصر عموما بين 0.063mm و 2mm ويطلق على الجسيمات الفردية بحبة رمل [2].

1-3- كيفية تشكل الرمل والحجر الرمل:

يتكون الرمل نتيجة عوامل التعرية حيث تفاعل الصخور خاصة الصحراوية مع العوامل الطبيعية كدرجات الحرارة القصوى والرياح المتواصلة و الرطوبة مما يؤدي إلى تفكك الصخور وتفتيتها إلى حبيبات رملية مختلفة الحجم والشكل.

ويتشكل الحجر الرمل عندما يدفن الرمل المترسب من المياه (الأنهار والبحيرات أو البحار) أو من التيارات الهوائية كما في الصحراء ويرص تحت طبقات متعاقبة من الرسوبيات، وأثناء عملية الدفن يتماسك الرمل ويترايط بترسب معادن رابطة مثل كربونات الكالسيوم أكاسيد الحديد أو السليكات، من المياه الجوفية التي تمر في المسامات بي الحبيبات [3].

ويكون تجمعها العام اعتمادا على حركة الرياح واتجاهاتها المختلفة، حيث حتى يتكون الكتيب لا بد من وجود عائق مثل الصخور أو الأشجار التي تعمل على تقليل سرعة الرياح وترسيب الرمال المنقولة كما يلي:

أ- تسقط حبيبات الرمال عند اصطدامها بالعائق حيث يترسب الرمل حول هذا العائق وتتراكم أمامه.

ب- ينقسم تيار الهواء إلى اتجاهين يمران بجوار العائق حيث يترسب الرمل حول هذا العائق.

ج- يزداد حجم الذراعين حيث يلتقيان مكونان الظل الرمل، وتستمر الكثبان الرملية في النمو بترسيب المزيد من الحبيبات الرملية إلى أن يصل حجم الكتيب إلى مرحلة تتوقف عندها عن النمو وعندها يصل الكتيب إلى مرحلة النضوج ولا يستطيع أن يجذب المزيد من الحبيبات [4][5].

4-1- المكونات الأساسية للرمل:

تتكون رمال الكتبان بشكل رئيسي من مادة الكوارتز (SiO_2) وكربونات الكالسيوم ($CaCO_3$) ومادة الجبس ($2CaCO_3 \cdot 2H_2O$) وتكون هذه المعادن غالبا ذا طبيعة بلورية. ويمكن أيضا أن تتواجد كميات قليلة من الشوائب والمعادن الثقيلة، ونسبة معتبرة من أكسيد الحديد الثلاثي (Fe_2O_3) ونسبة أكبر من أكسيد الألمنيوم (Al_2O_3) [6][7]. وفي ما يلي بيان لكل منها:


أ- معدن الكوارتز (SiO_2):

يعد معدن الكوارتز من أكثر المواد وفرة على سطح الأرض بعد الفلدسبار ($KAlSi_3O_8$, $CaAl_2Si_2O_8$, $NaAlSi_3O_8$). فالكوارتز يتكون في الحالة العادية من بلورات سداسية الشكل والتي تتكون بدورها من السيليكا SiO_2 متبلورة وفق نظام ثلاثي الميل وهو ناتج عن الاتصال المستمر لرباعي الوجوه SiO_4 حيث تتمركز ذرة سيلسيوم بين أربعة ذرات أوكسجين [8][9] كما يوضحه الشكل (1-1).



ب-

(صورة طبيعية)



أ-


(البنية الفراغية)

الشكل (1-1): البنية البلورية للكوارتز وصورة لمعدن الكوارتز [8,9]

يتميز معدن الكوارتز ببريق زجاجي ويكون بألوان متعددة كالأسود والوردي والشفاف وذلك نتيجة اختلاف التركيب الشبكي واختلاف نوعية الشوائب ونسبتها [9]. تظهر بلورات الكوارتز خاصية تعرف بإسم الكهربائية الضغطية حيث تنتج كهرباء عند ضغطها، مما يجعلها تستخدم في الساعات الدقيقة وأجهزة البث الحديثة وتستخدم كذلك بلورات الكوارتز أيضا في صناعات المجاهر المستقطبة.

ب- الجبس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$):

هو أحد أهم المعادن الكبريتية المنتشرة بكثرة في الطبيعة ومتواجد كذلك في الصخور الرسوبية نتيجة ترسب كبريتات الكالسيوم لماء البحر كما يتواجد أحيانا في باطن الأرض على أعماق تصل إلى 350 متر [10]. ينتج الجبس أيضا في المناطق البركانية من خلال التفاعل بين حمض الكبريتيك مع المعادن التي تحتوي على الكالسيوم كما هو موضح في الشكل (2-1).




الشكل (2-1): البنية البلورية للجبس ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) وصورة له [9،11].

يتواجد الجبس في جميع بقاع العالم (فرنسا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية...) وللجبس درجة صلابة ضعيفة حيث يمكن خدشه بالأظافر وعند تسخينه بدرجة حرارة تفوق 128°C يفقد محتواه من الماء.

ج- الكالسيت (CaCO_3):

هو صخر رسوبي يتكون أساسا من كربونات الكالسيوم (CaCO_3) وقد يحتوي على كميات من كربونات المغنسيوم وفي بعض الحالات قد يحتوي على مكونات أخرى مثل الطين وكربونات الحديد والفلسبار.

ويستقر الكالسيت عند درجات الحرارة الأقل من 850°C تحت نظام بلوري ثلاثي الميل (Trigonal) كما هو موضح في الشكل (3-1).



الشكل (3-1): البنية البلورية للكلس وصورة له [12].

عندما يسخن الكالسيت بدرجة حرارة تفوق 850°C فإنه يتفكك إلى ثاني أكسيد الكربون و الكلس (الجير) كما يلي :



الجدول (1-1): بعض الخواص الفيزيوكيميائية لمكونات الرمل الرئيسية [18][8]

	الكوارتز	الجبس	الكالسيت
الصيغة الكيميائية	SiO_2	$\text{CaSO}_4, 2\text{H}_2\text{O}$	CaCO_3
الكتلة المولية (g/mol)	60.085	172.173	100.089
الحجم المولي (cm^3/mol)	22.688	74.440	36.9257

قابلية الذوبان		غير قابل	في حمض HCl مع التسخين	في الاحماض المخففة
صلابة (هوس)		7	2-1.5	3
الكثافة (g/cm^3)		2.648	2.313	2.7106
التبلور		Trigonal hexagonal	Monoclinic	Trigonal
أبعاد الخلية البلورية	$a(A^\circ)$	4.9134	5.670	4.9896
	$b(A^\circ)$	-	15.201	-
	$c(A^\circ)$	5.4052	6.533	17.0610
	$\beta(^\circ)$	-	118.60	-
المجموعة الفضائية		$P3_121$ أو $P3_221$	$I2/a$	$R\bar{3}c$
اللون		شفاف، وردي، أسود....	أبيض، شفاف، أسود، أصفر، اخضر.....	أبيض
البريق		زجاجي - شمعي	زجاجي الى حريري، لؤلؤي شمعي	زجاجي الى لؤلؤي على سطح الانقسام
الشفافية		شفاف الى معتم تقريبا	شفاف الى نصف شفاف	شفاف إلى نصف شفاف
قرينة الانكسار		1.543 - 1.554	1.519-1.530	1486 - 1.660
المقاومة الكهربائية (Ω)		$4 \times 10^{12} - 2 \times 10^{16}$	1.21×10^{14}	2×10^{12}
درجة الانصهار		1705 - 1713	-	-

1-5- الخصائص الفيزيائية للرمل:


تتصف الرمال بخصائص فيزيائية تختلف باختلاف صخور المصدر وعوامل التجوية الفيزيائية أو الكيميائية والنقل الناتج عن الرياح أو المائي.

✓ **الحجم:** في التصنيفات الجيولوجية لا يعتبر رملاً إلا إذا كانت الحبيبات ذات أقطار من 0.063 إلى 2مم وتقسّم الحبيبات والأحجار الرملية تبعاً لأبعادها إلى أربعة مجموعات حبيبية [6] مبينة في الجدول التالي:

الجدول (2-1): التصنيف وفقاً لأقطار الحبيبات [6]


التصنيف	الأقطار الحبيبية
حصى (Gravel)	$2mm < Gravel$
رمل (Sand)	$0.063mm < Sand < 2mm$
طمي (Silt)	$0.002mm < Silt < 0.063mm$
طين (Clay)	$Clay < 0.002mm$

✓ **الشكل:** تأخذ حبيبات الرمل أشكالاً مختلفة تتحدد بمعرفة درجة تكور الحبيبات وقد تكون سطوح الحبيبات ملساء أو خشنة [13].
وبحسب مقدار التدور المعتمد عالمياً تقسم الحبات إلى حبات مزواة جداً وحبات مزواة وحبات تحت المزواة وحبات تحت المستدير والمستديرة ومستديرة جداً كما هو موضح في الشكل التالي:



الشكل (4-1): شكل يوضح درجة استدارة حبات الرمل


تتميز حبات الكوارتز بسطوح ملساء أو خشنة ويمكن التعرف على ذلك من خلال الدراسة المفصلة للنسيج السطحي لها باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح.



الشكل (5-1): النسيج السطحي لحبات الرمل الكوارتزية باستخدام المجهر الإلكتروني الماسح.

✓ **اللون:** تتصف الرمال بألوان مختلفة تبعاً للمواد التي تحتوي عليها وأكثر الألوان شيوعاً البني، الأحمر، الوردي وهي تنتج عن وجود الحجر الجيري وأكسيد الحديد (الهيماتيت hematite) كما توجد ألوان أخرى للرمل مثل الأبيض والرمادي ناتج عن غياب المواد الرابطة أو أنها مرتبطة بمادة الكالسيت أو الكوارتز [14].

ولقد بينت دراسة سابقة على أسطح حبيبات رملية ملونة باستخدام مطيافية تشتيت الطاقة بالأشعة السينية (EDS) أن حبيبات الرمل البنية تحتوي على السيليسيوم Si بكميات كبيرة نوعاً ما وعلى الحديد بكميات معتبرة. أما البيضاء الشفافة فهي تحتوي أساساً على الكالسيوم Ca والكبريت S بكميات معتبرة فإذا كانت غير شفافة فإن ذلك يدل على وجود البوتاسيوم K بتركيز قليل، أما الحبيبات الرمادية والسوداء فإنها تحتوي على السيليسيوم Si والأكسجين O بكميات كبيرة والبوتاسيوم بكميات معتبرة [15]. كما هو يشير الشكل التالي.



الشكل (6-1): تحليل سطح عينات من الرمل مختلفة الألوان باستخدام تقنية (EDS)

6-1-التصنيفات الحبيبية للرمل:

يوضح الجدول اقسام حبيبات التربة تبعا لأصنافها حسب التصنيفات المختلفة، تدعى حبيبات التربة ذات الحجم المتقارب والذي يقع بين أدنى وحدة وأعلى وحدة بالمجموعة الحجمية.

الجدول (3-1): التصنيف الخاصة بمجاميع الحبيبات الأولية [17][16].

التصنيف الدولي (الجمعية الدولية لعلوم التربة)		التصنيف الأمريكي (وزارة الزراعة الأمريكية)		مجاميع الحبيبات الأولية
قطر الحبيبات (mm)	الصف	قطر الحبيبات (mm)	الصف	
0.2-2	رمل ناعم	1-2	رمل خشن جدا	الرمل (Sand)
		0.5-1	رمل خشن	
		0.25-0.5	رمل متوسط	
0.02-0.2	رمل ناعم	0.1-0.25	رمل ناعم	
		0.063-0.1	رمل ناعم جدا	
		0.02-0.063	طمي خشن	
0.002-0.02	طمي	0.002-0.02	طمي ناعم	الطمي (Silt)
أقل من 0.002	طين	أقل من 0.002	طين	الطين (Clay)

إن التوزيع الحجمي لحبيبات التربة من الصفات الثابتة نسبيا فهو لا يتغير تحت تأثير العمليات المختلفة التي تجري على التربة وقد اتخذ كأحد أسس تصنيف التربة في بلدان كثيرة من العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

7-1- تصنيف التربة الرملية:


تصنف التربة الرملية الى مجموعات حسب التصنيف الوصفي الموضح في الجدول (4-1).

الجدول (4-1) : مجموعات التربة الرملية حسب التصنيف الوصفي [17].

نوع الرمل	نسبة وزن الحبيبات من وزن التربة الاصلي (%)
حصوي (gravell)	الحبيبات الأكبر من 2mm أكثر من 25%
خشن (coarse – grained)	الحبيبات الأكبر من 0.5mm أكثر من 50%
متوسط الخشونة (medium – graine)	الحبيبات الأكبر من 0.25mm أكثر من 50%
ناعم (fine – graine)	الحبيبات الأكبر من 0.1mm أكثر من 75%
ناعم جدا (fust)	الحبيبات الأكبر من 0.1mm أقل من 75%

8-1-توزيع الرمل في العالم:

تتباين المساحات الرملية الصحراوية من قارة إلى أخرى تنصدرها قارة أستراليا إذ تمثل 49% من مساحتها الإجمالية و تنذيلها قارة أوروبا إذ تمثل 1% من مساحتها الإجمالية. وتتفاوت المساحات التي تشغلها الصحاري في بقية أقطار العالم فعلى سبيل المثال تمثل الصحاري 98% من مساحة ليبيا و 96% من مساحة مصر و 95% من مساحة شبه الجزيرة العربية و 11% من مساحة الهند [14].



الشكل (7-1): خريطة توزيع الرمال في العالم [19]

1-9-توزع الرمال في الجزائر:

تمثل الكثبان الرملية إحدى الأشكال الجيومورفولوجية المميزة لسطح الصحراء الجزائرية، ينحصر توزع هذه الرمال في الجزء الجنوبي من البلاد وتنتشر فيها على هيئة عروق في أجزاء متفرقة وأهمها العرق الشرقي الذي يمتد من الحدود التونسية إلى المنخفض الفاصل بين هضبة تادمايت والمنيعية بمساحة تقدر حاليا $192000Km^2$ ويليه العرق الغربي والذي يمتد بين بني عباس غربا حتى هضبة لمنيعية شرقا، ثم يواصل امتداده حتى هضبة ميزاب شمالا وكتلة تادمايت جنوبا بمساحة $80000Km^2$ وعرق الشاش وعرق إقيدي بالحدود الجزائرية الموريتانية [20،21].



الشكل (8-1): توزع الرمال في الجزائر [22]

1-10-استخدامات الرمل:

تعد الرمال من أهم الموارد الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها وتستخدم هذه المادة في:

- 1- تستخدم الرمال في تنقية المياه وتحسين التربة الزراعية (عند خلط التربة مع الطين تنتج تربة خصبة جيدة للزراعة).
- 2- يستخدم الرمل في ردم خنادق تمديد الخطوط الهاتفية والطرق والسدود والمباني السكنية كونه رخيص الثمن.

- 3- تندرج رمال الكتبان ضمن قائمة الخامات المفيدة المستخدمة في الكثير من الصناعات فهي تشكل المادة الأولية الرئيسية المستخدمة في صناعة الزجاج والإلكترونيات كما تدخل بنسب مختلفة في صناعة الإسمنت والسيراميك ومواد البناء.
- 4- تعمل كخزانات للمياه الجوفية .
- 5- في صناعة أجهزة بالغة الدقة .
- 6- مؤخر هناك استعمل الرمل كوسط لتخزين حرارة الشمس.
- 7- بعض الأنواع تستعمل كأحجار كريمة وللزينة.
- 8- يضاف الجبس إلى خلطة الإسمنت لتنظيم سرعة تصبئها .

2- الكوارتز:

2-1- تعريف الكوارتز:

هو ثاني أكسيد السيلكون SiO_2 و يعتبر من المعادن الأكثر شيوعا على سطح الارض وهو مكون أساسي لكثير من الصخور النارية الحامضية مثل الجرانيت والبيجماتيت كما يوجد في كثير من الصخور المتحولة مثل الكواتزيت والشيست والنيس وهو أيضا المكون الأساسي في الصخور الرسوبية الرملية ويتميز بدرجة حرارة انصهار عالية تصل الى $1700^{\circ}C$ ويتواجد الكوارتز في الطبيعة على هيئة قشور أو ألياف رقيقة جدا وبشكل حوالي 70% من تركيب الرمل و له أشكال سداسية و معيَّنة، كما يتواجد عادة على هيئة متماسكة أو هشّة [23] .

2-2- الخصائص الفيزيائية للكوارتز:

يتمتع الكوارتز بدرجة قساوة عالية تبلغ 7 وفقا لسلم قياس قساوة الفلزات، كما يتميز بدرجة انصهار عالية جدا، وهذا راجع إلى الرابطة التساهمية القوية الموجودة بين السيلكون والأكسجين (Si-O) والتي لا يمكن كسرها إلا عند درجة حرارة عالية في حدود $1700^{\circ}C$. الكوارتز هو مادة شفافة عديمة اللون ، لها بريق زجاجي في حالته النقية وبسبب غياب الإلكترونات الحرة في تركيبته الكيميائية فإن الكوارتز يمتاز بموصلية كهربائية رديئة ويسلك سلوك المواد العازلة. الجدول بين بعض الخصائص الفيزيائية للكوارتز.

الجدول (1-5): أهم خصائص الفيزيائية للكوارتز [24].


الخاصية	القيمة	الوحدة
الكتلة الحجمية	2.65	g/cm ³
قرينة الانكسار	1.543	-
درة حرارة الانصهار	1710	°C
معامل المرونة	54	GPa
مقاومة الضغط	1200	MP

2-2-1- الخصائص الكهربائية للكوارتز:

يعتبر الكوارتز من المعادن ذات الخاصية الكهربائية الضغطية الذي يستعمل في صناعة أجهزة الراديو والإرسال اللاسلكي . كما يعتبر من المعادن التي تتنافر مع المغناطيس وتعرف باسم الديا مغناطيسية (Diamagnetic) و تستخدم هذه الخاصية في عمليات الكشف الجيو فيزيائي لبعض الرواسب الفلزية مثل خامات الحديد والنيكل. والتي تحدث نتيجة حدوث الاستقطاب على أطرافها نتيجة تعرضها إلى جهود ميكانيكية وتستخدم هذه الخاصية في صناعة الساعات لضبط الوقت وصناعة الأجهزة اللاسلكية والاتصالات وكذلك صناعة الميزان الحساس الدقيق والمحولات ومهمة في صناعة أجهزة التحسس والاستشعار، ويستخدم في صناعة الأجهزة التي تتناول دراسة الحمض النووي والبروتينات والدهون وغيرها.


2-2-2- البنية البلورية للكوارتز:

الكوارتز ذو بنية مشكّلة من رباعيات أوجه من SiO_4 ، تتصل فيما بينها بواسطة تقاسم الجزء الزاوي مع رباعي أوجه آخر، كما هو موضح في الشكل (9-1).



الشكل (9-1): البنية البلورية لـ SiO_4

المركب المتشكل ذو ثلاثة أبعاد حيث تملك كل ذرة سيلكون (Silicon) أربع ذرات أكسجين (Oxygen) و كل ذرة أكسجين مرتبطة بذرتي سيلكون. تتكون الوحدة البنوية للخلية المتبلورة من ثلاث مجموعات SiO_2 ، كل منها في خلية بنوية واحدة مع ثلاث من السليكون للخلية المجاورة، فيتشكل سداسي أضلاع غير منتظم [25] كما في الشكل (10-1) .



الشكل (10-1): البنية البلورية للكوارتز [26]

ليس لروابط الكوارتز الطول نفسه داخل البنية البلورية، فكل ذرة سيليسيوم محاطة بأربع ذرات أكسجين، اثنتان منها تقع على مسافة $1.603 \text{ \AA}$ و الاثنتان الأخريان تقعان على بعد $1.163 \text{ \AA}$.

الجدول (6-1): الخصائص البلورية للكوارتز [27]

الصيغة الكيميائية	SiO_2
نظام التبلور (crystal system)	trigonal
المجموعة النقطية (point group)	32
المجموعة الفضائية (space group)	$P3_121$ or $P3_221$
أبعاد الخلية (unit cell parameters)	$a=b= 4.1937 \text{ \AA}$ $c= 5.4047 \text{ \AA}$
حجم الخلية (unit cell volume)	$113.00 \text{ \AA}^3$
Z (N°. of formula units per Cell)	3

3-2-2-استعمالات الكوارتز:

إن الكوارتز من المعادن التي تزيد من المستوى الاقتصادي لكونه يدخل في العديد من التطبيقات ولاسيما في قطاع البناء وقطاع النفط يستخدم الكوارتز على نطاق واسع في بناء الطرق وصناعة الأسمنت و صناعة الزجاج و البصريات، كما تدخل الأنواع عالية النقاء منه في الصناعات الإلكترونية مثل صناعة السيليكونات التي تدخل في صناعة الكمبيوتر و معظم الأجهزة الإلكترونية، كما تستخدم بلورات الكوارتز في ناقلات الموجات الخاصة بأجهزة المذياع و التلفاز و معظم الرادارات.

الفصل الثاني

الطرق التجريبية المستعملة

1-2- مقدمة:

سنعرض في هذا الفصل كيفية جمع العينات و تحضيرها للدراسة ثم سنخرج إلى الطرق التجريبية المستعملة لتحليل هذه العينات والمتمثلة في مطيافية تحت حمراء بتحويل فورييه وكذلك وحيود الأشعة السينية، مع التذكير بمبدأ عمل كل تقنية وأهم خصائص كلا منهما وفي الأخير سنتطرق إلى بعض البرامج المساعدة لتحليل نتائج الأشعة السينية.

2-2- جمع و تحضير العينات:

لقد تم اخذ عينات الرمل من كثبان موجود في منطقة بعيدة جدا عن التجمعات العمرانية وذلك لتأكيد الطبيعة النقية لهذه العينات وعدم امتزاجها مع عناصر أخرى. أخذنا حوالي خمسة و سبعون عينة من كثبان موجود في الجنوب الشرقي لمدينة الوادي (الشكل 1-2) ولقد حددت الإحداثيات الجغرافية للمنطقة بـ " 40'49.7° 6° شرقا + " 08'54.7° 33° شمالا.

جمعت العينات من كل جهات الكثيب و من الأعلى إلى الأسفل و من أعماق مختلفة ثم مزجت أوزان متماثلة من كل عينة مع بعضها البعض و ذلك لمحاولة اخذ عينة متجانسة و صورة مماثلة من الكثبان ككل. ولتحضير هذه العينة للتحليل الطيفي قمنا طحن يدوي لهذه العينة لمدة ساعة تقريبا وذلك بواسطة هاوون حتى تحصلنا على مزيج ناعم جدا.



أ- موقع مدينة الوادي



ب- كثبان محل الدراسة



ج- العينة المدروسة

الشكل (1-2): شكل يوضح الكثيب التي أخذت منه العينة المدروسة

2-3- مطيافية امتصاص الأشعة تحت الحمراء بتحليل فورييه (FT – IR):

يعتبر التحليل الطيفي باستخدام الأشعة تحت الحمراء أحد أهم فروع علم الأطياف غير الهدام حيث تعتمد هذه التقنية على تفاعل الأشعة تحت حمراء مع المادة. وتسمح هذه التقنية بتحديد الروابط الكيميائية الداخلة في التراكيب الجزيئية للمواد العضوية واللاعضوية وكذلك البلورية وغير بلورية دون التأثير على خصائصها [28]. لا تتطلب هذه التقنية كميات كبيرة من العينات لتحضير النماذج المعدة للقياس، كما أن إعداد العينات مناسب للحالات الصلبة والسائلة والغازية وهي تستخدم للتعرف على تركيب الجزيئات في حالاتها العادية، كما يمكن استخدامها في الكشف عن التغيرات التي تحدث للجزيئات نتيجة تفاعلها وتكوين

جزيئات جديدة. من ناحية أخرى وبدرجة أقل فإنه يمكن استخدام مطيافية الأشعة تحت الحمراء في التحليل الكمي للمركبات.

2-3-1- مبدأ عمل مطيافية الأشعة تحت الحمراء:

يعتمد مبدأ عمل مطيافية الأشعة تحت الحمراء على التداخل بين طيف هذه الأشعة والروابط الكيميائية للمواد. يستعمل في تحليل المواد الأشعة تحت الحمراء المتوسطة ($4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) لأنها الأنسب لتحليل المواد. يؤدي امتصاص الأشعة تحت الحمراء إلى تداخل بين المجال الكهربائي لتردد مناسب من الأشعة المارة مع المجال الكهربائي المتولد عن عزم ثنائي القطب الكهربائي للرابطة الكيميائية لجزيئات المواد، في حالة توافق بين ترددي هذين المجالين يحصل امتصاص ينقل الرابطة الكيميائية من مستوى اهتزازي منخفض إلى مستوى اهتزازي أعلى، حيث ينجم عن هذا الامتصاص زيادة في الحركة الاهتزازية أو الدورانية للجزيئات [29]، ثم تعود الجزيئات إلى المستويات الأكثر استقرار (أي الأقل طاقة) ووافق ذلك إشعاع الطاقة الممتصة. ومن خلال هذه الطاقة الممتصة يتم تحديد طبيعة المادة المدروسة انطلاقاً من الخصائص الاهتزازية للروابط الكيميائية للجزيئات. حيث توفر هذه الأشعة كمية الطاقة التي يمكنها أن تسبب انتقالات بين المستويات الاهتزازية الدورانية للروابط الكيميائية إلا أنها لا يمكنها إحداث انتقالات بين المستويات الإلكترونية [30].

2-3-2- أساسيات مطيافية الأشعة تحت الحمراء (IR) :

يمثل طيف امتصاص الأشعة تحت الحمراء بصمة مميزة لتركيب الجزيء ككل. فعندما تمتص جزيئات المادة الأشعة تحت الحمراء تحدث إثارة لذراتها في صورة اهتزاز، فيحدث انتقال اهتزازي بالنسبة لبعضها البعض في الجزيء مما يؤدي إلى تغيير دوري في طول الروابط الكيميائية أو تغيير في الزوايا بين هذه الروابط. يتوقف طول الموجة الذي يحدث عند هذا الامتصاص على كتلة الذرة وقوة الروابط المكونة للجزيء والشكل الهندسي لذراته، لذا يمكن القول أن طاقة الأشعة الممتصة المسببة لأي من الانتقالات الاهتزازية في الجزيء يعتمد على نوع الذرات وطبيعة الروابط الكيميائية المشتملة في الحركات الاهتزازية [31]. ويمكن حساب مقدار التردد الممتص من قبل الجزيئات باستخدام القانون التالي :

$$\nu = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{K}{\mu}} \quad (1 - 2)$$

حيث:

c : سرعة الضوء في الفراغ.

K : ثابت يمثل قوة الرابطة في الجزيء (أو ثابت مرونة النابض المكافئ للرابطة الجزيئية)

μ : الكتلة المختزلة لذرتي الرابطة الجزيئية بين الذرتين A و B وتعرف بـ:

$$\mu = \frac{m_A \times m_B}{m_A + m_B} \quad (2 - 2)$$

تمثل الانتقالات الاهتزازية مستويات طاقة اهتزازية محددة في الجزيء تقاس هذه الطاقة عادة بوحدة العدد الموجي (cm^{-1}) وكذلك تتناسب طرداً مع طاقة التذبذب والتي تختلف من جزيء إلى آخر معطية ما يعرف بالبصمة المميزة لكل جزيء من غيره.

3-3-2- أنواع الاهتزازات الجزيئية:

يؤدي امتصاص الأشعة تحت الحمراء إلى حركة اهتزازية للذرات المكونة للجزيء، والتي ينشأ عنها تغير دوري في أطوال الروابط الكيميائية بالنسبة لبعضها البعض أو تغير في الزوايا بين الروابط الكيميائية. كما تتعلق طاقة الأشعة تحت الحمراء الممتصة على كتلة الذرة وقوة الروابط المكونة للجزيء والشكل الهندسي للذرات. يمكن تقسيم حركة اهتزازات الذرات إلى نوعين [32، 30]:


1- اهتزاز التمدد: ينشأ اهتزاز التمدد عن تغير المسافة بين الذرات في اتجاه محور الرابطة دون تغير المحاور أو الزوايا وهو أيضاً ينقسم إلى نوعان:

أ- **تمدد بسيط:** يشمل تمدد رابطة واحدة فقط.

ب- **تمدد مزدوج:** يشمل تمدد رابطتين أو أكثر في آن واحد وهو نوعان كما يوضح الشكل (2-2):

✓ **تمدد مزدوج متماثل:** وفيه يحدث تمدد للرابطين معاً أو تقلصهما معاً.

✓ **تمدد مزدوج غير متماثل:** وفيه تمدد إحدى الروابط بينما تنكمش الأخرى بالتزامن مع الأولى.



الشكل (2-2): رسم تخطيطي يوضح أنماط اهتزاز التمدد [30]


2- اهتزاز الانحناء: ينشأ اهتزاز الانحناء عن تغير الزاوية بين الرابطتين مما يؤدي إلى تغير اتجاه محور الرابطة ويمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع:

أ- **انحناء التآرجح:** تتأرجح الوحدة التركيبية يمينا وشمالا في مستوى اتزانها.

ب- **انحناء مقصي:** تتقارب الرابطتان وتتباعدان بالنسبة لبعضها البعض بحركة تشبه حركة المقص في مستوى الاتزان نفسه.

ج- **انحناء ارتجاعي:** تتأرجح الوحدة التركيبية إلى الخلف وإلى الأمام خارج مستوى اتزانها.


د- **انحناء التوائي:** تلف الذرات حول الرابطة بينها وبين باقي الجزيء خارج مستوى اتزانها.



الشكل (3-2): رسم تخطيطي يوضح أنماط الانحناء [30]

4-3-2- مبدأ عمل مطياف الأشعة تحت الحمراء:


يرسل مصدر الإشعاع في مطياف **FTIR** حزمة تحتوي على كل أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء المتوسطة ($4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$) إلى صفيحة فاصلة فتقسمها إلى حزمتين، الحزمة الأولى توجه إلى مرآة ثابتة أما الحزمة الثانية فتوجه إلى مرآة متحركة كما هو موضح في الشكل (4-2). ثم يجمع الشعاعين في حزمة واحدة والتي تسقط على العينة، حيث يمر الشعاع ذو التردد الوحيد بالعينة المراد دراستها، ثم يعبر إلى الكاشف (**detector**) المرتبط بجملعة تضخيم (**amplify**) وتسجيلها، ثم مقارنتها بالمرجع (**reference**)، لتعطي في النهاية الطيف (**spectrum**) المطلوب.



الشكل (4-2): مخطط مطياف الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه (FTIR)

2-3-5- تحضير العينات لمطيافية الأشعة تحت الحمراء (FTIR):

في هذا العمل قمنا بتسجيل طيف الأشعة تحت الحمراء بواسطة مطياف (FTIR) من نوع (SHIMADZU – FTIR – 8300) كما هو موضح في الشكل الذي يعمل في المجال الطيفي $[4000 - 400\text{cm}^{-1}]$.



الشكل (2-5): جهاز مطيافية الامتصاص ما تحت الحمراء

في البداية قمنا بتجفيف عينة الرمل بوضعها داخل الفرن لمدة نصف ساعة وذلك بهدف تجفيفها تماما من الرطوبة إذ تعتبر هذه الأخيرة ماصة للأشعة تحت الحمراء. ثم قمنا بتحضر العينة لوضعها داخل المطياف. وذلك بمزجها مع مادة حاملة تسمح بنفاذ الأشعة تحت الحمراء عبرها. نلخص بعض المواد التي تستعمل كحوامل في مطيافية الامتصاص ما تحت الحمراء في الجدول التالي:

الجدول (2-1): المواد المستخدمة كحوامل للتحليل في مطياف FTIR

مادة حاملة العينة	النفاذية الموجية العابرة (cm^{-1})
NaCl	4000 – 625
KBr	4000 – 400
AgCl	2500 – 435
CsBr	1000 – 270
CsI	1000 – 200
Ge	2000 – 600
Polyethylene	625 – 33

بعد عملية تجفيف عينة الرمل قمنا بخلط 2mg من العينة مع 198mg من مسحوق بروميد البوتاسيوم الجاف KBr . ثم يضغط هذا المزيج على شكل قرص صلب وذلك عن طريق كبسها تحت ضغط مرتفع يساوي لمدة خمسة دقائق في القاع بشكل دائري، وذلك بهدف الحصول على توزيع متجانس لكلا العنصرين. بعد الضغط حصلنا على قرص قطره 10mm وسمكه 0.5mm .



(ب)



(أ)

الشكل (6-2): المكبس (أ) ولواحقه (ب)



جهاز الضغط و المؤقت



قالب العينة



جهاز الطحن



الميزان



العينة بعد التحضير على الحامل


الشكل (7-2): الأدوات المستخدمة في تحضير عينات التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء

2-4- حيود الأشعة السينية:

أن الهدف من استخدام تقنية انعراج الأشعة السينية هو دراسة البنية الدقيقة للمادة و معرفة التركيب البلوري لها. الأشعة السينية هي عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي فأطوالها الموجية تمتد بين 0.01 و 100 Å في المجال الواقع بين أشعة جاما والأشعة فوق البنفسجية من الطيف الكهرومغناطيسي. و يستخدم هذا الإشعاع خاصة في مجال الفيزياء، الطب والصناعة. فيما يلي سنتطرق إلى أهم مبادئ حيود الأشعة السينية.

2-4-1- مبدأ حيود الأشعة السينية:

إن المادة هي عبارة عن جسيم متعددة البلورات ، تتكون البلورات من ذرات أو جزيئات أو شوارد مرتبة بشكل منتظم. وموزعة على مستويات متوازية تدعى المستويات البلورية [33] ، تمر هذه المستويات بالذرات عبر شبكة بلورية ثلاثية الأبعاد ، لذلك يوجد العديد من هذه المستويات في الشبكة الواحدة كما هو موضح بالشكل (8-2).




الشكل (8-2): رسم تخطيطي يوضح المستويات الشبكية [34]

عند ورود الأشعة السينية على بلورة فإن مستويات الذرات تعمل كمرايا صغيرة تحيد الأشعة وفق أنماط منتظمة، وكل نوع من هذه البلورات له مخطط مختلف من الحيود، حيث تتعلق زاوية الحيود بشكل رئيسي بتغير البنية البلورية وطول موجة الأشعة السينية الواردة على البلورة.

2-4-2- قانون براغ:

حيود الأشعة السينية عبارة عن طريقة تستخدم لوصف التركيب البلوري للمادة، حيث تمكن من تحديد بنية المادة المدروسة وطور تبلورها، كما تسمح بتحديد حجم وتوجيه حبيبات هذه المادة. يعتمد مبدأ حيود الأشعة السينية على علاقة براغ و التي تخص عملية حيود الأشعة X .
إذا تصورنا أن شعاعاً أحادي الطول الموجي يخترق مستوي ذرات أو أيونات من المادة المدروسة كما موضح في الشكل (9-2):



الشكل (9-2): رسم توضيحي لقانون براغ يوضح المسافة بين مستويين

فإن قانون براغ (Bragg) ينص على أن:

$$n\lambda = 2d \sin \theta \quad (3 - 2)$$

حيث:

n تمثل مرتبة الحيود، λ تمثل الطول الموجي و d تمثل المسافة البينية.

حيث يحدث حيود لأشعة سينية ذات طول موجي معين λ فقط عند زاوية θ خاصة والتي تعين من خلالها المسافة البينية (d). حيث في كل مرة تعين قيم زوايا الانعراج θ من خلال تدوير العينة ومن ثم يمكن قياس المسافة بين المستويات [35].

3-4-2- الجهاز ومبدأ القياس:


الجهاز الذي استعملناه لتحليل عينة الرمل بواسطة حيود الأشعة السينية (XRD) من نوع proto Benchtop Powder diffraction Axrd موجي مساوي إلى $\lambda = 1.54 \text{ \AA}$ وتحت جهد مقداره 30 KeV وشدة تيار 20 mA حيث كانت زاوية المسح محصورة بين 20 إلى 80°.

بحيث تثبت العينة على قاعدة الحامل، يمكن لها أن تدور حول محور عمودي، كما بالشكل (2-11) تصدر الأشعة السينية من المنبع ثم تنعرج من خلال العينة لتشكل أشعة منعرجة ثم تركّز عند فتحة الكاشف حيث تدخل إلى العداد.

تتغير زاوية الورود أثناء القياس خطوة بخطوة، وفي كل خطوة تسجل الشدة الفعلية للشعاع المنعكس بواسطة عداد عندما يتحقق شرط براغ تظهر قمة لشدة الشعاع المنعكس [36].



الشكل (10-2): جهاز انعراج الأشعة السينية المستعمل



الشكل (11-2): مخطط وظيفي لجهاز انعراج الأشعة السينية

2-4-4- برامج تحليل المعطيات التجريبية:


نذكر من بين البرامج المنتشرة و التي يساعد على تحليل معطيات حيود الأشعة السينية

1- برنامج X'PertHighScore :

هو احد البرامج الحاسوبية المشهورة التي تعالج بيانات حيود الأشعة السينية، و ذلك باستخدام قواعد بيانات تحوي معلوماتٍ عديدةً عن مختلف التراكيب البلورية. بإمكان برنامج X'PertHighScore المطابقة بين المعلومات المقدمة له من مخطط حيود الأشعة السينية للعيينة المدروسة و تلك التي عنده من قواعد البيانات، معطيا التركيب البلوري الأكثر تطابقا و كذا تركيزه.

2- برنامج (Match):

يعتبر برنامج ماتش (Match) من بين البرامج الحاسوبية التي تعالج بيانات انعراجات الأشعة السينية وذلك باستخدام قواعد بيانات تحتوي معلومات جديدة عن مختلف التراكيب البلورية، بإمكان برنامج الماتش المطابقة بين المعطيات المقدمة له عن مخططات انعراج الأشعة السينية للعيينة المدروسة و تلك التي لديه من قواعد البيانات معطيا التركيب البلوري الأكثر تطابقا وكذا تركيزه تزداد فعالية هذا البرنامج كلما زود بقائمة العناصر الكيميائية التي تعرف وجودها مسبقا في العينة المدروسة. توجد برامج أخرى مشابهة لبرامج الماتش إلا أننا في دراستنا هاته اخترنا برنامج الماتش عن غيره لسهولة العمل به وكذلك توفره، وهذه واجهة هذا البرنامج كما هو موضح في الشكل (2-12).



الشكل (2-12): واجهة برنامج الماتش المستخدم في تحليل نتائج مخططات الأشعة السينية

الفصل الثالث

نتائج القياسات الطيفية:
تحليلها ومناقشتها

3-1- مقدمة:


سنهتم في هذا الفصل بعرض أهم النتائج المتحصل عليها من خلال تحليل رمل منطقة وادي سوف بواسطة مطيافية الأشعة تحت حمراء بتحويل فورييه و كذلك انعراج الأشعة السينية ثم تحليل وتفسير هذه النتائج كلا منها على حدا.

3-2- النتائج المتحصل عليها و مناقشتها:

3-2-1- مطيافية الأشعة تحت الحمراء:

من خلال مقارنة قمم الامتصاص في طيف الأشعة تحت الحمراء مع أطياف مرجعية أخرى أجريت على مواد معروفة مسبقا يمكننا تحديد نوعية الروابط الكيميائية الموجودة في المادة المدروسة و من ثم يمكننا تحديد البنية الجزيئية للمادة.

سجلنا في الشكل (3-1) طيف الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه لعينة طبيعية لمادة الرمل أخذت من منطقة الوادي. لوحظ أشرطة الامتصاص الموجودة في المجال 500-1200 سم⁻¹ هي قمم شديدة و حادة.



الشكل (3-1): طيف امتصاص الأشعة تحت حمراء لعينة الرمل.

تشير النتائج إلى أن رمل منطقة الوادي يحتوي فقط على كمية كبيرة من مادة الكوارتز و كمية اقل من مادة الكالسيت. و كما يلخص الجدول (3-1) فان أشرطة الامتصاص 795، 694، 512، 595 سم⁻¹ كانت موافقة للرابط O-Si-O أو الرابط O-Si و الممثلة لمادة الكوارتز [37-38]. أما عنصر الكالسيت فكان ممثلا في أشرطة الامتصاص الموافقة لـ 880، و 1440 سم⁻¹ و الموافقة للمجموعة الوظيفية CO₃²⁻ [39-40]. كما وجدت رابطة أخرى عند 2133 سم⁻¹ و التي تعود للماء.

الجدول (1-3) : العصابات الأساسية للامتصاص والاهتزازات المميزة لها [41 – 42].

المادة	نوع الإهتزاز	التردد (cm^{-1})
كوارتز	Si – O إنحناء إهتزاز -bend	565
كوارتز	Si – O كوارتز Sym bend	700
	Si – O Symmetrical Stretching Vibration اهتزاز تمدد متناظر - كوارتز	795
كالسيت	إنحناء خارج مستوى الإهتزاز CO_3^{2-} كالسيت	880
كوارتز	Si – O ASymmetrical Stretching Vibration اهتزاز تمدد غير متناظر - كوارتز	1060
	Si – O ASymmetrical Stretching Vibration اهتزاز تمدد غير متناظر - كوارتز	1160
كالسيت	تمدد غير متناظر CO_3^{2-} ASymmetrical Stretching Vibration كالسيت	1440
ماء	anhydrite	2133


لوحظ أيضا شريطي امتصاص متجاورين عند 776 و 796 سم⁻¹ و هذا يؤكد على أن مادة الكوارتز في مادة الرمل موجود في الطور البلوري α [43]. كما أن شريط الامتصاص عند 698 سم⁻¹ يدل على وجود الكوارتز في شكل متبور [43].

لقد اثبت هذه المطيافية أن رمل منطقة الوادي هي مادة طبيعة غنية بمادة الكوارتز و كذلك خالية من أي شوائب. حيث لم نجد أي شريط امتصاص يوافق عناصر أخرى في تركيب مادة الكوارتز. يمكن حساب نسبة تبلور عينة الرمل من خلال حساب النسبة بين قيمتي الامتصاصية عند 695 و 797 سم⁻¹

$$\frac{A_{699.3}}{A_{795}}$$

علمنا أن قيمة الامتصاصية A تحسب كما يوضح الشكل (2-3) كما يلي [44]:

$$A = \log \frac{T_0}{T} \quad (1 - 3)$$




الشكل (2-3): طريقة تحديد قمم النفاذية T و T_0

اعتمادا على هذه العلاقة وجدنا ان قيمة تبلور مادة الرمل تساوي 0.49 و هي دليل على درجة تبلور مادة الكوارتز في مادة الرمل.

3-2-2- تقنية حيود الأشعة السينية:

لقد تم تسجيل طيف انعراج الأشعة السينية على عينة رمل منطقة الوادي و الممثل في الشكل (3-3). و بمعالجة هذا الطيف ببرنامج الماتش تمكنا أولاً من تحديد كل العناصر الكيميائية المشكلة للعينة. قمم الانعراج θ 2 عند : 20.90° ، 26.70° ، 28.04° ، 36.60° ، 39.55° ، 40.38° ، 42.53° ، 45.88° ، 50.23° ، 55.00° ، 60.07° ، 64.11° ، 68.10° ، 75.78° ، 77.79° ، كانت موافقة لمادة الكوارتز (SiO_2). أما قمم الحيود عند 29.50° ، 73.52° ، 65.59° دلت على وجود مادة الكالسيت (CaCO_3). أيضاً لوحظت قمة حيود وحيدة عند القيمة 28.04° والموافقة لمادة الفالسبار $[\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8]$ [45].



الشكل (3-3): طيف انعراج الأشعة السينية لرمل كثبان منطقة الوادي

أكدت تقنية حيود الأشعة السينية المعلومات التي حصلنا عليها من مطيافية الأشعة تحت حمراء و المتمثلة في أن رمال منطقة الوادي تحتوي على نسبة كبيرة من معدن الكوارتز (SiO_2) و مادة الكالسيت (CaCO_3).

أيضاً من خلال برنامج التحليل ماتش و كذلك مقارنة النتائج التجريبية المتحصل عليها مع طيف الانعراج ببطاقات (ASTM) حصلنا على معلومات تخص معاملات ميلر (lkh) لكل مستو و المسافة البينية بين المستويات d و شدات القمم كما هو موضح في الجدول التالي:

الجدول (2-3): خصائص بنيوية لمادة الرمل لمنطقة الوادي

الشدة (u.a)Intensity	المسافة d البينية (Å) المحسوبة	معاملات (h k l) (Miller indices)	المسافة d البينية (Å) (Interlayer spacing)	المعدن (mineral)	زوايا الحيود $\theta 2(^{\circ})$ (Angle diffraction)
189.06	4.2453	1 0 0	4.2506	كوارتز	20.90
1000.00	3.3348	1 0 1	3.3392	كوارتز	26.70
45.99	3.1389	1 0 1	3.1827	الفالسبار	28.04
41.00	3.0243	1 0 4	3.0278	كالسيت	29.50
53.08	2.4523	1 0 4	3.4550	كواتز	36.60
52.91	2.2786	1 0 2	2.2789	كوارتز	39.55
33.84	2.2459	1 1 1	2.2335	كوارتز	40.38
41.08	2.1197	2 0 0	2.1259	كوارتز	42.53
45.90	1.9788	2 0 1	1.9780	كوارتز	45.88
93.84	1.8118	1 1 2	1.8165	كوارتز	50.23
35.60	1.6675	2 0 2	1.6695	كوارتز	55.00

60.07	كوارتز	1.5403	2 1 1	1.540	104.44
64.11	كوارتز	1.4526	1 1 3	1.4490	10.39
68.10	كوارتز	1.3769	2 1 1	1.3752	106.34
73.52	كالسيت	1.2882	1 0 4	1.2248	7.97
75.78	كوارتز	1.2553	3 0 2	1.2534	12.32
77.79	كالسيت	1.2279	2 2 1	1.2261	16.53

أيضا عند حساب المسافة البينية باستعمال قانون براغ وجد انه هناك اختلاف طفيف بين القيمة المحسوبة و القيمة المعطاة بواسطة البرنامج و هذا سببه وجود بعض العيوب البلورية في المعادن المشكلة لمادة الرمل.

تؤكد أهم الإنعكاسات الطيفية التي تقع على المسافات d_{hkl} لـ 4.2506، 3.3392، 1.5403 وجود البنية البلورية من الصنف ألفا (α) للكوارتز في العينة المدروسة [46].

وأيضا بمعالجة البيانات التجريبية المتحصل عليها من مخطط حيود الأشعة السينية لرمل الوادي بواسطة برنامج ماتش تحصلنا على بعض المعلومات البنيوية للمواد المكونة لمادة الرمل. و الجدول (3-3) يلخص أهم النتائج البنيوية المتحصل عليها، والمتمثلة في أبعاد الخلية البنيوية (a, b, c)، ونظام التبلور (crystal system)، والمجموعة الفضائية مع الوزن النوعي.

الجدول (3-3): النتائج البنيوية للكوارتز و الكالسيت المتواجد في رمل كثبان الوادي

الصيغة الكيميائية (chemical formula)	SiO ₂
النوع	α -كوارتز
الوزن الذري (u. m. a)	60.08
الوزن النوعي (g/cm ³)	2.66
نظام التبلور (crystal system)	سداسي (hexagonal)

P3 ₂ 21(145)	المجموعة الفضائية (space group)
4.90	a (Å)
4.90	b (Å)
5.40	c (Å)

الجدول (4-3): النتائج البنيوية للكالسيت المتواجد في رمل كثنان الوادي

(CaCO ₃)	الصيغة الكيميائية (chemical formula)
كالسيت	النوع
100.08	الوزن الذري (u. m. a)
2.65	الوزن النوعي (g/cm ³)
سداسي (hexagonal)	نظام التبلور (crystal system)
R $\bar{3}$ c(167)	المجموعة الفضائية (space group)
4.9910	a (Å)
4.9910	b (Å)
17.0680	c (Å)

3-3- خلاصة:

من خلال تقنية الأشعة تحت حمراء بتحويل فورييه و انعراج الأشعة السينية تمكنا من تحديد التركيب الكيميائي لمادة الرمل لمنطقة الوادي و المتمثلة أساسا في مادة الكوارتز (SiO₂) و مادة الكالسيت (CaCO₃). و هذا دليل على نقاء رمل هذه المنطقة. كما تمكنا من تحديد نسبة التبلور لمادة الكوارتز. أيضا تم تحديد بعض المعلومات البلورية للكوارتز و الكالسيت. حيث هذه المعلومات يمكن استغلالها في الصناعات التي تعتمد على مادة الرمل.

الخاتمة العامة

الرمال تغطي مساحات شاسعة من مدينة الوادي حيث تعتبر هذه المادة من أهم الموارد الطبيعية المتوفرة والتي يمكن استغلالها والاستفادة منها. فهي مادة أولية يعتمد عليها في النانو تكنولوجيا كصناعة الألواح الشمسية و الألياف البصرية وكذلك في الصناعة كتصفية المياه و البناء. وبهدف تأمين الأهمية العلمية لرمال الكثبان و تقدير نسبة الكوارتز الموجودة فيها قمنا في هذا العمل بدراسة الخصائص الكيميائية للمواد الموجودة في مادة الرمل بمنطقة الوادي وذلك باستخدام مطيافية الامتصاص للأشعة ما تحت الأحمر بتحويل فورييه و حيود الأشعة السينية.

في الفصل الأول قدمنا لمحة عامة حول الرمل و الكثبان الرملية و خصائصها. كما تطرقنا لبنية و خصائص الكوارتز كملكون أساسيين للرمل.

أما الفصل الثاني فتطرقنا فيه إلى الطرق الطيفية المستعملة في الدراسة ألا و هي مطيافية الامتصاص للأشعة ما تحت الحمراء بتحويل فورييه FTIR و حيود الأشعة السينية XRD و كذلك مبدأ عمل كل منهما.

في الفصل الثالث قمنا بتحليل و مناقشة النتائج المتحصل عليها من تحليل عينة رمل من كثبان منطقة الوادي. أكدت النتائج التجريبية المتحصل عليها من مطيافية امتصاص الأشعة ما تحت الحمراء بتحويل فورييه FTIR و حيود الأشعة السينية XRD أن الرمل يتكون أساسا من مادة السيليس (الكوارتز) SiO_2 ومن مادة الكالسيت CaCO_3 . كما بينت مطيافية الأشعة تحت الحمراء بتحويل فورييه أن الامتصاص المزدوج عند 779 و 795 cm^{-1} يستعمل لتمييز مختلف أنواع السيليكا ويدل على تواجد الكوارتز في الطور α . كما أنه ومن خلال هذه التقنية تمكنا من حساب درجة التبلور و بينت النتيجة أن الكوارتز يبدي طبيعة عالية التبلور في مادة الرمل.

أكدت الدراسة بواسطة الأشعة السينية أيضا وجود البنية البلورية α للكوارتز في العينة المدروسة. و من خلال معالجة النتائج التجريبية المتحصل عليها من انعراج الأشعة السينية بواسطة برنامج ماتش تمكنا من تحديد بعض الخصائص البنيوية لمادة الكوارتز و الكالسيت في عينة الرمل. وذلك لاستخدامها عند استعمال مادة الرمل.

و بحوصلة هذه النتائج نكون قد توصلنا إلى دراسة التركيب الجزيئي و البنيوي لرمل كثبان منطقة الوادي من خلال طرق التحليل الطيفي الموجهة لمثل هذه البحوث المهمة، و استنتاج بعض الخصائص التي تميز مكونات هذا الرمل.

بعد إتمام هذه الدراسة فإننا نسجل التطلعات و الآفاق التالية لتكون مجال بحث ودراسة في المستقبل من أجل تحسين و تدعيم النتائج المتحصل عليها ، وكذلك زيادة التطبيقات العلمية و الرفع من كفاءة الموارد الطبيعية من جهة ، وكذا التقليل من التكلفة المادية من جهة أخرى:

- استخلاص مادة الكوارتز.
- استخلاص السيليسيوم النقي للأبحاث النانومترية.
- إمكانية استخدام الرمل كمادة عازلة كهربائيا أو لتخزين الحرارة.

المراجع

المراجع

- [1] Y.Benna.S., BEdjon.B.,Gueltahe A Baray (2006) Vallorisation des sables de dune Application aux sables des regions de ouargla et de Boussaada , National Center of studies and Integrated Reserarchs (CNERIB)
- [2] Bigclow CA Bowman DC Cassel DR (2004) Physical Properties of sand amented With inorganic materials or Sphagnum peat moss USGA Turfgrass Environ Res online 3(6) (1-14)
- [3] د/ محمد القاضي الرمل الكوارتزي (الجزء الأول) جامعة قطر 1999
- [4] كتاب/د أمين إبراهيم إلياس /الجيولوجيا العامة /دار الكتاب الجامعي العين – الإمارات 2003م-1423هـ
- [5] مذكرة مقدم لنيل درجة الماجستير في تهيئة الأوساط الإقليمية مشكلة صعود المياه وأثارها البيئية بإقليم وادي سوف عبداوي جيهان ريم 2006.
- [6] Beddiaf S, chihi S, Leghrieb Y, (2015) the determination of some crystallographic parameters of quartz in the sand dunes of Ouargla Algeria J Afrearth sci 106 (129-133)
- [7] Guettala S Mezghiche B Mellas M(2010) Adding finely Gushed dune sand to cement on the evolutionof hydration of pasta .rtland Cement .Asian Journal of Civil Engineering (building and housing) 11(2) 241-251.
- [8] <https://en.wikipedia.org> (Version 01/2016)
- [9] <http://www.chemistrysources.com>(Version 01/2016)
- [10] [http:// mawdoo3 .com](http://mawdoo3.com) (Version 01/2016)
- [11] [https:// crys tallography 365.wordpress .com /sturctures](https://crys tallography 365.wordpress .com /sturctures) (Version 01/2016)
- [12] [https:// crys tallography 365.wordpress .com /sturctures](https://crys tallography 365.wordpress .com /sturctures) (Version 01/2016)
- [13] Mahaney W.C (2002) Atlas of sand Grain Surface Textures and Appllication .oxford University press

- [14] Petre M Gligor J traje sand Blao B(2004) the dependence of quartz and opal color on trace element composition –as ftir and micro-raman spectroscopy study balleton of the chemiste and the chonlogists Macedonia 23(2) :(171-184)
- [15] M.L Mechri .S. Chihi . Study of the atomic composition of the sand dunes of ouragla region by XRF spectroscopy SEM .Exx and Ann Sci Technol Vol 4.NO.2.2012 Page (69-79)
- [16] الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج (2005) خواص التربة وإختبارات التربة
- [17] سامي أحمد حجاوي (2003) وفحوصات التربة
- [18] Deen .W.A.R.A Howie .and J.Zussaman(1963) Rock –Forming Mineral Vol 4 langmans london 435 PP
- [19] Knneth pye .hain tsoar (2009) the physical of sand and sand dunes springer .
- [20] Pye .k.and tsoar H(2009) Aeolian sand and sand dunes .springer verlay Berlin Heidelberg
- [21] مذكرة ماجستير كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة منتوري قسنطينة .جراية محمد المشري الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث(2008).
- [22] <http://www.google.dz/maps/@28.6520,306.5739441,2817309m/data>.
- [23] لى عبد الاله صكبان العابدي (2009)؛ دراسة الخصائص البصرية و الضوئية لعدن الكوارتز و الكشف عن توجدها ضمن مغصولات الرمال في بعض الرب الرسوبية؛ مجلة الغرات للعلوم الزراعية 115 -104 : (3)1
- [24] غويل بوجمعة ،(2010)تحضير و دراسة مساند للأغشية انطلاقا من مواد خزفية، مذكرة ماجستير في البنية المجهرية وميكانيك المواد، جامعة باتنة.
- [25] Anbalagana G, Prabakaramb A.R, Gunasebaramb S (2010) Spectroscopic characterization of Indian stander sand. Journal of applied spectroscopy 77 (1):86-94.

- [26] Raniert V (2009) Amélioration des performances du quartz par substitution de germanium au silicium dans le réseau cristallin ,Thèse docteur , Univ Nontpellier II p12-13.
- [27] Frondel C (1962) Dana's system of mineralogy (7th edition), v. III, silica minerals, 9-250.
- [28] Reig .F.B.Adelantado J.V.G and Moreno M.C.M (2002) FTIR quantitative analysis of calcium (calcite) and silica (quartz) mixtures using the constant ratio method Application to geological samples talanta 58:811-821.
- [29] Derricle M.R Stulik Dand landry J.M (1999) Infrared .Spectroscopy in conservation science the J Paul Getty trust the Getty conservation Institute.
- [30] polfer N.C and dugourd p (2013) laser photodissociation and spectroscopy of Mass .separated Biomolecular Ions lecture notes in chemistry 83.
- [31] sturt B(2004) Infrared spectroscopy and Application John wily – sons.
- [32] المطيافية بين النظرية والتطبيق أ- د أحمد خميس محمد سلامة . كلية العلوم بالزلفي – جامعة القصيم – المملكة العربية السعودية 2010 صفحة (84-109)
- [33] Iadonisi G., Cantele G. and Chiofalo M. L. (2014); Introduction to Solid State Physics. and Crystalline Nanostructures; Springer-Verlag Italia
- [34] Cullity B. D. (1956); Elements of x ray Diffraction; Addison-Wesley Publishing Company, Inc.
- [35] Lounis CHEKOUR , Elément de diffraction de rayons X, Univ Mentouri de Contantine p8-11.
- [36] Powder diffraction Files Search Manual Minerals (2003) joint committee on powder diffraction standards,USA.

- [37] J.hlavay;K;Jons;S; Elek qnd Inczedy (1978) Clay clay Miner p (139-143).
- [38] H.Marel ;HBentelspacher (1976) atlas of Infrared spectroscopy of Clay minerals and their admixtures EL-SERVER ;NEWYORK.
- [39] K.NaKaoto;(1986)Infrared and Ranan spectra of inorganic and coordination compounds;willey Interscience; NEWYORK.
- [40] J.Michael; Hollas(1974) Modern spectroscopy; ED willy.
- [41] Aboulmokh .y beerdjem ;K.Guerfidand .AGHEID (2007) Koalin form djebel Debbagh Mim;Guelma ALGERIA Research journal of applied –sience 2 p(435-440).
- [42] D.Taylor;CNendic and .J.Grade (1970) EdHyy Assoc 31;p(100-108)
- [43] Anbalagana G., Prabakaramb A. and Gunasebaramb S. (2010); Spectroscopic characterization of Indian stander sand; Journal of applied spectroscopy .
- [44] Stuart B. (2004); Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications; John Wiley & Sons.
- [45] Jo, D., Sanyal, B., Lee, J. W., & Kwon, J. H. (2015). Thermoluminescence characterization of isolated minerals to identify oranges exposed to γ -ray, e-beam, and X-ray for quarantine applications. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 303(1), 297-304.
- [46] Sivakumar S, Ravisankar R, Raghu Y, Chandrasekaran A , Chandramohan J FTIR Spectroscopic Studies on Coastal Sediment Samples from (2012)Cuddalore District, Tamilnadu, India, Indian Journal of Advances in Chemical Science (1):40-46.

الملخص :

في هذا العمل تم دراسة التركيب الكيميائي المكون لرمل كثبان منطقة الوادي و ذلك باستعمال تقنية التحليل الطيفي و المتمثلة في مطيافية الأشعة السينية (XRD) و مطيافية الأشعة تحت حمراء بتحويل فورييه (FTIR). أثبتت كل من XRD و FTIR أن مادة الرمل في هذه المنطقة تتكون أساسا من طورين بلوريين هما الكوارتز (SiO_2) طور α و الكالسيت (CaCO_3) بنسبة اقل. و من خلال حساب درجة التبلور لمادة الكوارتز من طيف الأشعة تحت حمراء تأكد لنا أن مادة الكوارتز على درجة عالية من التبلور. معالجة النتائج التجريبية المتحصل عليها من الأشعة السينية بواسطة برنامج ماتش مكننا من تحديد بعض المعلومات البلورية لمادة الكوارتز و الكالسيت المتواجدين في رمل منطقة الوادي.

الكلمات المفتاحية: الرمل، الكوارتز، الكالسيت، البنية البلورية، مطيافية الأشعة تحت حمراء.

Dans ce travail nous avons étudié la structure chimique du sable de dunes de la région d'El-Oued par deux techniques analytiques, en utilisant la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (TFIR) et la diffraction de rayons X (DRX). Ces deux méthodes affirment que ce sable se compose principalement par deux phases cristallines: le Quartz- α (SiO_2) et la Calcite (CaCO_3) en faible quantité. Ainsi le calcul du degré de cristallisation de Quartz par FTIR montre une nature de cristallisation très élevée. L'analyse des données expérimentales obtenus la diffraction de rayons X par le logiciel Match nous a permises d'identifier quelques paramètres cristallines du quartz et de la calcite du sable d'El-Oued.

Mot clés: Sable, Quartz, Calcite, Spectroscopie infrarouge, structure cristalline.